

Изменение № 3 ГОСТ 15960—79 Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.12.86 № 3745 срок введения установлен

с 01.04.87

Пункт 2.6. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 5

Наименование показателей	Норма для марок		
	ЭМ-1	ЭМ-2	ЭМ-3
1. Коэффициент трения по чугуну СЧ 15	0,40—0,60	0,39—0,54	—
по стали 20	—	—	0,41—0,60
2. Линейный износ, мм, н/б			
по чугуну СЧ 15	0,08	0,17	—
по стали 20	—	—	0,17

(Продолжение см. с. 274)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15960—79)

Продолжение табл. 5

Наименование показателей	Норма для марок		
	ЭМ-1	ЭМ-2	ЭМ-3
3. Увеличение массы в среде воды, %, не более	0,5	1,5	0,7
4. Увеличение массы в среде масла, %, не более	0,5	2,0	1,1

Пункт 3.1. Предпоследний абзац исключить.

Пункт 4.5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.

Пункты 5.3, 5.4. Исключить слова: «сорта изделия».

Пункт 5.4. Последний абзац исключить.

(ИУС № 2 1987 г.)