

## Изменение № 3 ГОСТ 123—78 Кобальт. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.12.87 № 4471

Дата введения 01.07.88

Пункт 1.2. Таблицу дополнить графой — «Код ОКП» (после графы «Марки»):

Марка	Код ОКП
K0	17 3131 0100
K1Au	17 3132 0001
K1A	17 3132 0002
K1	17 3132 0003
K2	17 3132 0004

заменить значение примеси марганца для марки K1A: 0,07 на 0,05; примечание дополнить словами: «В кобальте марки K1A, применяемом для изготовления марганецсодержащих сталей и сплавов, допускается массовая доля марганца не более 0,07 %».

Пункт 2.1. Заменить размер пластин: 500×500 мм на 550×550 мм.

Пункт 2.3. Заменить слова: «если их площадь не превышает» на «площадь углублений и плотной бугроватости не должна превышать».

Пункт 2.4 дополнить словами: «В листах, пластинах и слитках допускаются отверстия от пробоотбора».

Пункт 3.5. Два последние абзаца исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. При получении неудовлетворительных результатов анализа химического состава хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке, взятой от той же партии».

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию».

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить значение: 15—20 мм на «не менее 15 мм».

Пункт 4.3. Заменить слова: «на три» на «на две», «две другие хранят в банках, скрепленных печатью» на «другую хранят в банке, скрепленной печатью».

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 741.0—80 на ГОСТ 741.1—80.

Пункт 5.1. Исключить слово: «специализированных»;

дополнить словами: «Допускается не наносить маркировку на слитки, если в контейнере транспортируется не более одной партии кобальта».

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Кобальт, предназначенный для длительного хранения, маркируют водостойкой краской».

Пункт 5.4. Заменить слова и ссылку: «Укрупнение грузовых мест и формирование их» на «Грузовые места должны быть укрупнены и сформированы»; ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.6. Последний абзац изложить в новой редакции: «Для длительного хранения кобальт упаковывают в деревянные ящики массой брутто до 500 кг или в специализированные контейнеры. Ящики должны быть окантованы металлической лентой по ГОСТ 3560—73, скрепленной «в замок» или «внахлестку» и сформированы в пакеты».

Пункт 5.8. Заменить слово: «правилам» на «техническим условиям».

Пункт 5.10. Исключить ссылку на ГОСТ 1.9—67.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.12: «5.12. Длительное хранение кобальта осуществляют в ящиках по п. 5.6 или специализированных контейнерах».