

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е34

Изменение № 5 ГОСТ 2718—74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1793

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований приложения 2, являющихся рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 16)

(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 2718—74)

Пункт 1.1 после слов «по ГОСТ 25500—82» дополнить словами: «и сортов высшего, первого и второго».

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Условное обозначение должно состоять из марки и сорта гетинакса, его толщины и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

Гетинакс марки V высшего сорта толщиной 10,0 мм:

Гетинакс V BC-10,0 ГОСТ 2718—74

Гетинакс марки I первого сорта толщиной 12,0 мм:

Гетинакс I 1c-12,0 ГОСТ 2718—74

Гетинакс марки I второго сорта толщиной 6,0 мм:

Гетинакс I 2c-6,0 ГОСТ 2718—74

Коды ОКП для каждой марки и типоразмера гетинакса приведены в приложении 1».

Пункт 2.2 после слов «по ГОСТ 25500—82» дополнить словами: «Поверхность листов гетинакса должна быть гладкой, без газовых пузырей и посторонних включений. Допускаются отдельные риски, рябизна, вмятины, выпуклости, следы царапин (как отпечатки стальных прокладочных листов) и разнотонность.

Для гетинакса второго сорта дополнительно допускаются белесоватость, вкрапления частиц смолы и инородных включений, шероховатость поверхности».

Пункт 2.3 после слов «не более $\pm 3^\circ$ » дополнить словами: «а для второго сорта не более $\pm 5^\circ$. Не допускаются расслоения и трещины с торцов гетинакса высшего сорта, для первого и второго сорта допускаются сколы».

Пункт 2.8. Второй абзац после слов «При распиловке» дополнить словами: «и обрезке».

(ИУС № 7 1996 г.)