

Изменение № 3 ГОСТ 22345—77 Клей ВС-10Т теплостойкий. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 02.06.89 № 1410

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица 1. Показатель 2 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
2. Условная вязкость, с: по вискозиметру ВЗ-1 с соплом диаметром 5,4 мм	50—80	По ГОСТ 8420—74
по вискозиметру ВЗ-246 с соп- лом диаметром 6,0 мм	35—70	

Таблицу 1 дополнить примечаниями:

(Продолжение см. с. 186)

«Примечания:

1. Норма по показателю «Условная вязкость по вискозиметру ВЗ—246» является факультативной до 01.07.90.

2. Срок действия нормы по показателю «Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1» ограничен до 01.01.93».

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 3.5.1. Третий абзац. Заменить слова: «Бензин-растворитель» на «Нефрас»;

заменить ссылку: ГОСТ 2045—71 на ГОСТ 27544—87.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14182—80 на «действующей нормативно-технической документации».

Пункт 4.2. Первый абзац. Исключить ссылку: «по ГОСТ 14192—77»;

седьмой абзац исключить; дополнить абзацем (после восьмого):

«Допускается четкое и разборчивое нанесение переменных данных от руки».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2а: «4.2а. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бояться нагрева» и знака опасности для класса 3 (подкласс 3.2) по черт. 3 ГОСТ 19433—88 без указания классификационного шифра группы опасных грузов».

Пункт 4.4 дополнить абзацем: «Транспортирование клея ВС-10Т транспортными пакетами — по ГОСТ 21929—76, формирование груза в транспортные пакеты — по ГОСТ 24597—81, средства скрепления — по ГОСТ 21650—76».

(ИУС № 8 1989 г.)