

Изменение № 1 ГОСТ 19608—84 Каолин обогащенный для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.90 № 278

Дата введения 01.10.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки							Метод испытания	
	КРт	КР-ШП			КР				ККЖТ
		Высший сорт	1-й сорт	2-й сорт	Высший сорт	1-й сорт	2-й сорт		
Массовая доля окиси железа Fe_2O_3 , %, не более	0,5	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	2	По ГОСТ 19609.1—89
Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO_3), %, не более	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	По ГОСТ 19609.6—89
Массовая доля водорастворимых солей, %, не более	0,1	0,2	0,2	0,2	Не нормируется				По ГОСТ 19609.9—89
Массовая доля остатка, %, не более, на сетке: № 014	Отсутствие	0,005	0,02	0,04	0,005	0,02	0,04	0,04	По ГОСТ 19286—77
№ 0056 Массовая доля влаги, %, не более:	0,2	Не нормируется							По ГОСТ 19609.14—89

(Продолжение см. с. 26)

Наименование показателя	Норма для марки								Метод испытания
	КрТ	КР-ШП			КР			ККЖТ	
		Высший сорт	1-й сорт	2-й сорт	Высший сорт	1-й сорт	2-й сорт		
каолина сухого обогачения	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
каолина мокро-го обогачения	—	—	—	—	—	—	—	5,0	

дополнить примечанием — 3: «3. В каолине сухого обогачения Просьяновского месторождения массовая доля влаги не должна быть более 1,0 %».

Пункт 3.1. Восьмой абзац дополнить словами: «или контейнера»;

одиннадцатый абзац дополнить словами: «или, по согласованию изготовителя с потребителем, подтверждение соответствия качества каолина требованиям настоящего стандарта».

Пункты 3.3, 4.1.1, 4.1.2 изложить в новой редакции: «3.3. Для проверки качества каолина у изготовителя отбирают пробы от потока материала перед упаковкой. Отбор проб производят через каждые 30 мин и их общее число должно быть не менее 6.

Для проверки качества каолина у потребителя пробы отбирают:

от 1% мешков продукции, но не менее чем от 10 мешков;

от 10 % мягких специализированных контейнеров, но не менее чем от 3 контейнеров.

4.1.1. Отбор точечных проб от потока материала производят пересечением потока каолина по всему его сечению.

Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мешки, производят шупом на всю глубину мешка из трех точек.

Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, производят шупом под разным углом наклона из пяти точек.

Масса точечной пробы должна быть:

при отборе от потока материала — не менее 0,5 кг;

при отборе из мешка — не менее 0,1 кг;

при отборе из мягкого специализированного контейнера — не менее 0,2 кг.

(Продолжение см. с. 27)

4.1.2. Объединенную пробу, состоящую из точечных проб, тщательно перемешивают, методом квартования сокращают до 1 кг и упаковывают в бумажный пакет или полиэтиленовый мешок, на котором должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

номер партии;

дата отбора проб;

должности и фамилии лиц, производивших отбор проб».

Пункт 4.1.3 исключить.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Каолин упаковывают в бумажные мешки любых марок по ГОСТ 2226—88 с числом слоев не менее четырех. Масса нетто каолина в мешке не должна превышать 22 кг. По согласованию изготовителя с потребителем каолин упаковывают в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих грузов типа МК по ТУ 6—52—04—88 или по другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункт 5.3—5.6 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойтесь сырости».

(Продолжение см. с. 28)

5.4. В транспортной маркировке допускается заполнять от руки наименование получателя (потребителя), железнодорожной станции и дороги назначения.

5.5. На мешок или мягкий специализированный контейнер должна быть нанесена маркировка, содержащая:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку продукции;

номер партии;

обозначение настоящего стандарта.

5.6. При перевозке каолина, упакованного в мешки, прямым железнодорожным сообщением повагонными отправками допускается наносить транспортную маркировку и маркировку, характеризующую продукцию, не на все мешки, но не менее чем на десять мешков, расположенных у дверей вагона.

Пункт 5.7 дополнить абзацем: «Транспортирование каолина, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, по железной дороге осуществляется повагонными отправками на открытом подвижном составе».

Пункт 5.9 изложить в новой редакции: «5.9. Каолин, упакованный в мешки, должен храниться в закрытых складских помещениях отдельно по маркам».

(ИУС № 5 1990 г.)