

Изменение № 2 ГОСТ 14858.3—81 Силикокальций. Метод определения содержания фосфора

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 02.10.91 № 1579

Дата введения 01.03.92

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13020.0—75 на ГОСТ 28473—99.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Лабораторная проба должна быть приготовлена в виде порошка с максимальным размером частиц 0,16 мм по ГОСТ 25207—85».

Раздел 2. Исключить ссылку: ГОСТ 4205—77.

Пункт 3.2. Последний абзац. Заменить слова: «и соответствующим им концентрациям фосфора» на «соответствующим им массам фосфора».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли фосфора приведены в таблице.

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14858.3—81)

| Массовая доля фосфора, % | Погрешность результатов анализа Δ , % | Допускаемые расхождения, % | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | двух средних результатов анализа, выполненных в различных условиях d_k | двух параллельных определений d_2 | трех параллельных определений d_3 | результатов анализа стандартного образца от аттестованного значения δ |
| От 0,01 до 0,02 включ. | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,002 |
| Св. 0,02 » 0,05 » | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,004 |
| » 0,05 » 0,10 » | 0,008 | 0,011 | 0,009 | 0,011 | 0,006 |

(ИУС № 12 1991 г.)