

Изменение № 2 ГОСТ 12342—81 Родий в порошке. Технические условия
 Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от
 07.09.92 № 1120

Дата введения 01.01.93

Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Элемент	Химический состав, %		
	Марка РДА-0	Марка РДА-1	Марка РДА-2
	ОКП 17 9451 3000 00	ОКП 17 9451 1000 08	ОКП 17 9451 2000 04
Родий, не менее	99,97	99,95	99,90
Примеси, не более:			
платина, палладий, иридий, рутений (сумма)	0,010	0,020	0,030
Золото	0,002	0,002	0,002
Серебро	0,002	0,003	0,003
Свинец	0,004	0,005	0,005
Железо	0,003	0,010	0,020
Кремний	0,004	0,005	0,005
Барий	0,004	0,005	0,005
Магний	0,001	0,001	0,003
Медь	0,003	0,005	0,020
Никель	0,001	0,002	0,005
Титан	0,004	0,005	0,010
Алюминий	0,002	0,002	0,005
Олово	0,002	0,002	0,002
Потери при прокаливании	0,010	0,010	0,020

(Продолжение см. с. 50)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12342—81)

Примечание. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается расширение числа определяемых элементов, не указанных в данной таблице, и установление их допустимых содержаний, определяемых по методике предприятия-изготовителя»

Пункт 3.1.1. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества для продукции с государственным Знаком качества»;

заменить слова «содержание примесей, %» на «массовую долю каждой определяемой примеси, %».

Пункт 5.7. Заменить слова: «Министерства финансов СССР» на «Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве экономики и финансов РФ».

(ИУС № 12 1992 г.)