

Группа Ж21

Изменение № 2 ГОСТ 539—80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 25.03.88 № 51

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.14 дополнить абзацем: «Полномерные трубы при испытании на разрыв внутренним гидравлическим давлением (P_p) должны выдерживать давление, составляющее 75 % от указанного в табл. 7».

Пункт 3.3. Последний абзац. Заменить слова: «при котором происходит разрыв трубы» на «при разрыве образца трубы или величина гидравлического давления при испытании на разрыв полномерных труб, не подвергавшихся предварительному водонасыщению, без их разрушения»;

дополнить абзацем: «Испытанные полномерные трубы могут поставляться только как трубы более низкого класса или безнапорные».

(Продолжение см. с. 242)

(Продолжение изменения к ГОСТ 539—80)

Пункт 3.4 дополнить абзацем: «величина гидравлического давления при разрыве образца трубы (только в случае, когда при приемочном контроле испытывают полномерные трубы на разрыв без их разрушения)».

(ИУС № 7 1988 г.)