

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р МЭК  
60317-0-6—  
2013

---

**Технические условия  
на обмоточные провода конкретных типов**

**Часть 0-6**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**Провода медные круглые со стекловолоконистой или  
эмалево-стекловолоконистой изоляцией,  
пропитанной компаундом или лаком**

IEC 60317-0-6:2001

Specifications for particular types of winding wires — Part 0-6: General requirements – Glass-fibre  
wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 сентября 2013 г. № 916-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60317-0-6:2001 «Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. Часть 0-6. Общие требования. Провода медные круглые со стекловолоконистой или эмалево-стекловолоконистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком» (IEC 60317-0-6:2001 «Specifications for particular types of winding wires – Part 0-6: General requirements – Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enameled round copper wire»), включая изменение A1:2006.

Изменение выделено в тексте стандарта слева двойной вертикальной линией.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4, могут являться объектами патентных прав. Международная электротехническая комиссия (МЭК) не несет ответственности за идентификацию подобных патентных прав

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([gost.ru](http://gost.ru))*

© Стандартиформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Введение

Международный стандарт МЭК 60317-0-6:2001 входит в серию стандартов на изолированные провода, используемые для обмоток электрооборудования. Серия состоит из трех групп:

- 1) Провода обмоточные. Методы испытаний (МЭК 60851);
- 2) Технические условия на обмоточные провода конкретных типов (МЭК 60317);
- 3) Упаковка обмоточных проводов (МЭК 60264).

Международный стандарт МЭК 60317-0-6:2001 подготовлен техническим комитетом МЭК № 55 «Обмоточные провода».

Технические условия на обмоточные провода конкретных типов  
Часть 0-6

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Провода медные круглые со стекловолоконистой или эмалево-стекловолоконистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком

Specifications for particular types of winding wires.  
Part 0-6. General requirements. Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire

Дата введения — 2015—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к медным круглым проводам со стекловолоконистой или эмалево-стекловолоконистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком (далее — провода).

Диапазон номинальных размеров проволоки приведен в соответствующем стандарте серии МЭК 60317, устанавливающем частные требования к проводам конкретного типа.

Если дается ссылка на обмоточный провод по стандарту серии МЭК 60317, то его обозначение должно состоять из следующих элементов:

- обозначение стандарта МЭК;
- номинальный диаметр проволоки в миллиметрах;
- тип изолирующего покрытия и стекловолоконистого покрытия.

Изолирующее покрытие характеризуется следующими типами толщины:

- GL1, проволока без эмалевого покрытия с однослойным стекловолоконистым покрытием;
- GL2, проволока без эмалевого покрытия с двухслойным стекловолоконистым покрытием;
- тип 1 GL1, с эмалевого изоляцией типа 1 (тип 1) с однослойным стекловолоконистым покрытием (GL1);
- тип 1 GL2, с эмалевого изоляцией типа 1 (тип 1) с двухслойным стекловолоконистым покрытием (GL2);
- тип 2 GL1, с эмалевого изоляцией типа 2 (тип 2) с однослойным стекловолоконистым покрытием (GL1);
- тип 2 GL2, с эмалевого изоляцией типа 2 (тип 2) с двухслойным стекловолоконистым покрытием (GL2).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

МЭК 60851 (все части) Обмоточные провода. Методы испытаний [IEC 60851 (all parts), Winding wires — Test methods]

МЭК 60851-5:1996 Обмоточные провода. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства (IEC 60851-5:1996, Winding wires — Test methods — Part 5: Electrical properties)

Изменение № 1:1997 МЭК 60851-5:1996

Изменение № 2:2004 МЭК 60851-5:1996

ИСО 3 Предпочтительные числа. Ряды предпочтительных чисел

П р и м е ч а н и е — Для датированных ссылок используется только указанное в ссылке издание. Для недатированных ссылок используется самое последнее издание (включая изменения).

## 3 Термины, определения, общие требования к методам испытаний и внешний вид

### 3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **изолирующее покрытие** (coating): Слой материала, который наносят на проволоку или провод соответствующими способами, а затем высушивают и/или спекают.

3.1.2 **проволока** (conductor): Металлический проводник после удаления изоляции.

## ГОСТ Р МЭК 60317-0-6—2013

3.1.3 **покрытие** (covering): Слой материала, который накладывают в виде обмотки или оплетки на неизолированную или изолированную проволоку.

3.1.4 **трещина** (crack): Разрыв в изоляции, через который видна проволока при установленном увеличении.

3.1.5 **эмалированный провод** (enamelled wire): Провод с изоляцией из отвержденной смолы.

3.1.6 **тип** (grade): Градация толщины изоляции провода.

3.1.7 **изоляция** (insulation): Покрытие проволоки со специфической функцией выдерживать заданное электрическое напряжение.

3.1.8 **номинальный размер проволоки** (nominal conductor dimension): Обозначение размера проволоки по МЭК 60317.

3.1.9 **обмоточный провод** (winding wire): Провод, используемый для намотки катушек, создающих электромагнитное поле.

3.1.10 **провод** (wire): Металлическая проволока, покрытая изоляцией.

3.1.11 **нормальное зрение** (normal vision): Зрение 20/20, при необходимости с корректирующими линзами.

### 3.2 Общие требования к методам испытаний

Все методы испытаний по настоящему стандарту приведены в различных частях МЭК 60851.

Номера пунктов настоящего стандарта соответствуют номерам испытаний в соответствующих частях МЭК 60851.

При несоответствии между частями МЭК 60851 на методы испытаний и настоящим стандартом, следует руководствоваться последним.

Если для проведения испытания не указан диапазон номинальных диаметров проволоки, то испытание относится ко всему диапазону номинальных диаметров проволоки данного провода, указанному в соответствующем стандарте серии МЭК 60317, устанавливающем частные требования к проводам конкретного типа.

Если не указано иное, испытания проводят при температуре от 15 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 75 %. Перед началом измерений образцы предварительно выдерживают в этих условиях в течение времени, достаточного для стабилизации образцов.

Перед проведением испытания провод освобождают от упаковки так, чтобы он не подвергался при этом натяжению и излишним изгибам. Перед каждым испытанием следует убедиться, что испытываемые образцы не имеют повреждений.

### 3.3 Внешний вид

Волокнистое покрытие должно быть сплошным, без пузырьков или каких-либо посторонних включений, видимых при внешнем осмотре провода (без применения увеличительных приборов), намотанного на катушки или барабаны, используемые при производстве.

## 4 Размеры

### 4.1 Диаметр проволоки

Ряд предпочтительных номинальных диаметров проволоки должен соответствовать ряду R20 по ИСО 3. Значения номинальных диаметров и предельные отклонения приведены в таблицах 1 и 2.

Ряд промежуточных диаметров, из которого заказчик в технически обоснованных случаях может выбрать промежуточные номинальные диаметры проволоки, должен соответствовать ряду R40 по ИСО 3. Значения промежуточных номинальных диаметров и предельные отклонения приведены в приложении А.

Диаметр проволоки не должен выходить за предельные отклонения от номинального диаметра, приведенные в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а 1 – Диаметры круглых проводов с эмалевой изоляцией типа 1 или типа 2 и однослойным стекловолоконистым покрытием

Номинальный диаметр проволоки, мм	Предельные отклонения от номинального диаметра проволоки, мм	Диаметральная толщина однослойного стекловолоконистого покрытия, мм, не менее	Наружный диаметр провода с однослойным стекловолоконистым покрытием, мм, не более	
			Тип 1 GL1	Тип 2 GL1
0,500	±0,005	0,064	0,665	0,685
0,560	±0,006	0,102	0,776	0,795
0,630	±0,006	0,102	0,839	0,864
0,710	±0,007	0,102	0,922	0,949
0,800	±0,008	0,102	1,020	1,047
0,900	±0,009	0,102	1,125	1,155
1,000	±0,010	0,102	1,230	1,260
1,120	±0,011	0,102	1,352	1,385
1,250	±0,013	0,102	1,485	1,518
1,400	±0,014	0,102	1,640	1,676
1,600	±0,016	0,102	1,841	1,880
1,800	±0,018	0,102	—	2,085
2,000	±0,020	0,102	—	2,285
2,240	±0,022	0,102	—	2,535
2,500	±0,025	0,102	—	2,800
2,800	±0,028	0,114	—	3,130
3,150	±0,032	0,114	—	3,492
3,550	±0,036	0,114	—	3,896
4,000	±0,040	0,114	—	4,353
4,500	±0,045	0,114	—	4,861
5,000	±0,050	0,114	—	5,370

П р и м е ч а н и е 1 – Для промежуточных значений номинального диаметра проволоки используют значение минимальной диаметральной толщины покрытия, соответствующее ближайшему большему номинальному диаметру проволоки.

П р и м е ч а н и е 2 – Размеры промежуточных номинальных диаметров проволоки для ряда R40 приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е 3 – Тип 1GL1 – эмалированный провод с изоляцией типа 1 и однослойным стекловолоконистым покрытием. Тип 2GL1 – эмалированный провод с изоляцией типа 2 и однослойным стекловолоконистым покрытием.

Т а б л и ц а 2 – Диаметры круглых проводов с эмалевой изоляцией типа 1 или типа 2 или без нее, с двухслойным стекловолоконным покрытием

Номинальный диаметр проволоки, мм	Предельные отклонения от номинального диаметра проволоки, мм	Диаметральная толщина двухслойного стекло-волоконного покрытия, мм, не менее	Наружный диаметр провода с двухслойным стекловолоконным покрытием, мм, не более		
			Тип GL2	Тип 1 GL2	Тип 2 GL2
0,500	±0,005	0,115	0,670	0,723	0,745
0,560	±0,006	0,150	0,802	0,853	0,877
0,630	±0,006	0,150	0,873	0,925	0,951
0,710	±0,007	0,150	0,958	1,010	1,037
0,800	±0,008	0,150	1,048	1,103	1,132
0,900	±0,009	0,150	1,149	1,208	1,240
1,000	±0,010	0,150	1,249	1,311	1,348
1,120	±0,011	0,150	1,370	1,434	1,467
1,250	±0,013	0,150	1,511	1,576	1,610
1,400	±0,014	0,150	1,662	1,730	1,764
1,600	±0,016	0,150	1,867	1,937	1,973
1,800	±0,018	0,150	2,068	—	2,177
2,000	±0,020	0,150	2,269	—	2,381
2,240	±0,022	0,150	2,516	—	2,632
2,500	±0,025	0,150	2,782	—	2,900
2,800	±0,028	0,180	3,123	—	3,246
3,150	±0,032	0,180	3,481	—	3,606
3,550	±0,036	0,180	3,883	—	4,012
4,000	±0,040	0,180	4,335	—	4,483
4,500	±0,045	0,180	4,843	—	4,980
5,000	±0,050	0,180	5,345	—	5,486

П р и м е ч а н и е 1 – Для промежуточных значений номинального диаметра проволоки используют значение минимальной диаметральной толщины покрытия, соответствующее ближайшему большему номинальному диаметру проволоки.

П р и м е ч а н и е 2 – Размеры промежуточных номинальных диаметров проволоки для ряда R40 приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е 3 – Тип GL2 – провод без эмалевой изоляции, с двухслойным стекловолоконным покрытием. Тип 1GL2 – провод с эмалевой изоляцией типа 1, с двухслойным стекловолоконным покрытием. Тип 2GL2 – провод с эмалевой изоляцией типа 2, с двухслойным стекловолоконным покрытием.

#### 4.2 Овальность сечения проволоки

Разность между значениями максимального и минимального диаметра проволоки в любом месте не должна превышать значения предельного отклонения от номинального диаметра проволоки, указанного в таблицах 1 или 2.

#### 4.3 Минимальная диаметральная толщина изоляции

Диаметральная толщина изоляции должна быть не менее значений, указанных в таблицах 1 или 2.

#### 4.4 Максимальный наружный диаметр

Наружный диаметр должен быть не более значений, указанных в таблицах 1 или 2.

### 5 Электрическое сопротивление

Минимальные и максимальные значения электрического сопротивления не нормированы. Значения номинального электрического сопротивления указаны в приложении В.

## 6 Относительное удлинение

Относительное удлинение при разрыве должно быть не менее значения, указанного в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Относительное удлинение

Номинальный диаметр проволоки, мм	Со стекловолокнистым покрытием, %, не менее
До 0,630 включ.	—
Св. 0,630 до 1,250 включ.	15
« 1,250 « 2,800 «	20
« 2,800 « 5,000 «	30

## 7 Упругость

### 7.1 Номинальный диаметр проволоки до 1,600 мм включительно

Требования не нормированы.

### 7.2 Номинальный диаметр проволоки свыше 1,600 мм

Упругость провода должна быть не более:

- 5° для проводов со стекловолокнистой изоляцией;
- 5,5° для проводов с эмалево-стекловолокнистой изоляцией.

## 8 Эластичность и адгезия

После навивания на стержень диаметром, равным 10-кратному номинальному диаметру проволоки, в покрытии не должно быть трещин, через которые видны неизолированная проволока или эмалированный провод.

## 9 Тепловой удар

Испытание не проводят.

## 10 Термопластичность

Испытание не проводят.

## 11 Стойкость к истиранию

Испытание не проводят.

## 12 Стойкость к воздействию растворителей

Испытание не проводят.

## 13 Пробивное напряжение

13.1 Провода медные круглые со стекловолокнистой изоляцией

Испытание проводят по МЭК 60851-5 (подраздел 4.6).

Провод должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 – Пробивное напряжение

Номинальный диаметр проволоки, мм	Диаметр стержня, мм	Пробивное напряжение, В, не менее	
		Тип GL1. Однослойное стекловолоконное покрытие	Тип GL2. Двухслойное стекловолоконное покрытие
До 0,500 включ.	25	—	200
Св. 0,500 до 2,500 включ.	25	—	260
« 2,500 « 5,000 «	50	—	300

**13.2 Провода медные круглые с эмалево-стекловолоконистой изоляцией**

Испытание проводят по МЭК 60851-5 (подраздел 4.6).

Провод должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Пробивное напряжение

Номинальный диаметр проволоки, мм	Диаметр стержня, мм	Пробивное напряжение, В, не менее			
		Тип 1 GL1. Однослойное стекловолоконное покрытие	Тип 1 GL2. Двухслойное стекловолоконное покрытие	Тип 2 GL1. Однослойное стекловолоконное покрытие	Тип 2 GL2. Двухслойное стекловолоконное покрытие
Св. 0,50 до 1,00 включ.	25	750	1 000	1 000	1 200
« 1,12 « 2,50 «	25	1 000	1 200	1 260	1 500
« 2,50	50	1 200	1 500	1 600	1 800

**14 Число точечных повреждений**

Испытание не проводят.

**15 Температурный индекс**

Температурный индекс зависит от типа используемого пропиточного состава. Метод испытания должен быть согласован между заказчиком и изготовителем. Максимальная температура эксплуатации должна быть определена опытным путем.

**16 Стойкость к хладагентам**

Испытание не проводят.

**17 Испытание на обслуживание**

Испытание не проводят.

**18 Склеивание под воздействием нагрева или растворителей**

Испытание не проводят.

**19 Тангенс угла диэлектрических потерь**

Испытание не проводят.

**20 Стойкость к гидролизу и воздействию трансформаторного масла**

Испытание не проводят.

## 21 Потеря массы

Испытание не проводят.

## 23 Испытание по обнаружению микротрещин

Испытание не проводят.

## 30 Упаковка

Вид упаковки в определенной степени влияет на параметры провода, в частности, на упругость. Вид упаковки, например, тип катушки, должен оговариваться между заказчиком и изготовителем.

Провод должен быть ровно и плотно намотан на катушки или уложен в контейнеры. Провод на катушке или в контейнере должен быть поставлен одной длиной (отрезком), если иное не оговорено между заказчиком и изготовителем. Если между заказчиком и изготовителем достигнуто соглашение о поставке провода на катушке несколькими длинами (отрезками), в договоре оговаривают соответствующую маркировку на ярлыке и/или обозначение отдельных длин (отрезков) на упаковке.

При поставке провода в бухтах размеры и максимальная масса бухт должны быть оговорены между заказчиком и изготовителем. Также оговариваются дополнительные способы защиты бухт от повреждений.

Ярлыки должны быть прочно прикреплены на щеке каждой катушки и (если применяется) на контейнере со следующими информационными данными:

- a) наименование изготовителя и/или его товарный знак;
- b) тип провода и изоляции;
- c) масса провода, нетто;
- d) диаметр провода и тип изоляции;
- e) дата изготовления;
- f) обозначение соответствующего стандарта МЭК.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Промежуточные номинальные диаметры проволоки (R40)**

В настоящем приложении приведены промежуточные номинальные диаметры проволоки, из которых заказчик может выбрать нужные ему только в технически обоснованных случаях.

Т а б л и ц а А.1 – Диаметры круглых проводов с эмалевой изоляцией типа 1 или типа 2, с однослойным стекловолокнистым покрытием (R40)

Номинальный диаметр проволоки, мм	Предельные отклонения от номинального диаметра проволоки, мм	Диаметральная толщина однослойного стекловолокнистого покрытия, мм, не менее	Наружный диаметр провода с однослойным стекловолокнистым покрытием, мм, не более	
			Тип 1 GL1	Тип 2 GL1
0,530	±0,006	0,102	0,746	0,765
0,600	±0,006	0,102	0,809	0,834
0,670	±0,007	0,102	0,882	0,909
0,750	±0,008	0,102	0,970	0,997
0,850	±0,009	0,102	1,075	1,105
0,950	±0,010	0,102	1,170	1,210
1,060	±0,011	0,102	1,290	1,325
1,180	±0,012	0,102	1,412	1,448
1,320	±0,013	0,102	1,560	1,596
1,500	±0,015	0,102	1,741	1,780
1,700	±0,017	0,102	—	1,985
1,900	±0,019	0,102	—	2,185
2,120	±0,021	0,102	—	2,415
2,360	±0,024	0,102	—	2,660
2,650	±0,027	0,114	—	2,990
3,000	±0,030	0,114	—	3,342
3,350	±0,034	0,114	—	3,696
3,750	±0,038	0,114	—	4,103
4,250	±0,043	0,114	—	4,611
4,750	±0,048	0,114	—	5,120

Т а б л и ц а А.2 – Диаметры круглых проводов с эмалевой изоляцией типа 1 или типа 2 или без нее, с двухслойным стекловолоконным покрытием (R40)

Номинальный диаметр проволоки, мм	Предельные отклонения от номинального диаметра проволоки, мм	Диаметральная толщина двухслойного стекловолоконного покрытия, мм, не менее	Наружный диаметр провода с двухслойным стекловолоконным покрытием, мм, не более		
			GL2	Тип 1 GL2	Тип 2 GL2
0,530	±0,006	0,150	0,772	0,823	0,847
0,600	±0,006	0,150	0,843	0,895	0,921
0,670	±0,007	0,150	0,918	0,970	0,997
0,750	±0,008	0,150	0,998	1,053	1,082
0,850	±0,009	0,150	1,099	1,158	1,190
0,950	±0,010	0,150	1,199	1,261	1,298
1,060	±0,011	0,150	1,310	1,374	1,407
1,180	±0,012	0,150	1,441	1,506	1,540
1,320	±0,013	0,150	1,582	1,650	1,684
1,500	±0,015	0,150	1,767	1,837	1,873
1,700	±0,017	0,150	1,968	—	2,077
1,900	±0,019	0,150	2,169	—	2,281
2,120	±0,021	0,150	2,396	—	2,512
2,360	±0,024	0,150	2,642	—	2,760
2,650	±0,027	0,180	2,973	—	3,096
3,000	±0,030	0,180	3,331	—	3,456
3,350	±0,034	0,180	3,665	—	3,800
3,750	±0,038	0,180	4,085	—	4,233
4,250	±0,043	0,180	4,593	—	4,730
4,750	±0,048	0,180	5,095	—	5,236

**Приложение В**  
**(справочное)**

**Электрическое сопротивление**

Значения номинального электрического сопротивления приведены в качестве справочного материала. Они рассчитаны по номинальному диаметру проволоки и номинальному удельному сопротивлению, равному  $1/58,5 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 \cdot \text{м}^{-1}$ .

**Т а б л и ц а В.1 – Электрическое сопротивление**

Номинальный диаметр проволоки, мм	Номинальное электрическое сопротивление на длине 1 м, Ом
0,500	0,087 06
0,560	0,069 40
0,630	0,054 84
0,710	0,043 18
0,800	0,034 01
0,900	0,026 87
1,000	0,021 76
1,120	0,017 35
1,250	0,013 93
1,400	0,011 10
1,600	0,008 502
1,800	0,006 718
2,000	0,005 441
2,240	0,004 338
2,500	0,003 482
2,800	0,002 776
3,150	0,002 193
3,550	0,001 727
4,000	0,001 360
4,500	0,001 075
5,000	0,000 8706

**Приложение С  
(справочное)**

**Испытание на пробой при высокой температуре**

Требования не нормированы.

Метод испытания приведен в МЭК 60851-6 (приложение А).

**Приложение ДА  
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов националь-  
ным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве меж-  
государственным стандартам)**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного между- народного стандарта	Степень соот- ветствия	Обозначение и наименование соответ- ствующего национального стандарта
МЭК 60851 (все части)	IDT	ГОСТ IEC 60851-1-2011 «Прово- да обмоточные. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения»; ГОСТ IEC 60851-2-2011 «Прово- да обмоточные. Методы испытаний. Часть 2. Определение размеров»; ГОСТ IEC 60851-3-2011 «Прово- да обмоточные. Методы испытаний. Часть 3. Механические свойства»; ГОСТ IEC 60851-4-2011 «Прово- да обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства»; ГОСТ IEC 60851-5-2011 «Прово- да обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства»; ГОСТ IEC 60851-6-2011 «Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6. Термические свойства»
ИСО 3	—	*
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта, который находится в ОАО «ВНИ- ИКП».</p> <p>П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт.</p>		

**Библиография**

- [1] МЭК 60317-0-1:1997<sup>1)</sup> Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. Часть 0-1. Провода медные круглые эмалированные
- [2] МЭК 60317-48:1999<sup>2)</sup> Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. Часть 48. Провода медные круглые со стекловолоконистой или эмалево-стекловолоконистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком, температурный индекс 155
- [3] МЭК 60317-49:1999<sup>3)</sup> Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. Часть 49. Провода медные круглые со стекловолоконистой или эмалево-стекловолоконистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком, температурный индекс 180
- [4] МЭК 60317-50:1999<sup>4)</sup> Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. Часть 50. Провода медные круглые со стекловолоконистой или эмалево-стекловолоконистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком, температурный индекс 200

---

<sup>1)</sup> Действует МЭК 60317-0-1:2008.

<sup>2)</sup> Действует МЭК 60317-48:2012.

<sup>3)</sup> Действует МЭК 60317-49:2012.

<sup>4)</sup> Действует МЭК 60317-50:2012.

---

УДК 621.315.326.001.4:006.354

ОКС 29.060.10

ОКП 35 9000

Ключевые слова: обмоточные провода, круглые медные провода со стекловолокнуистой или эмалево-стекловолокнуистой изоляцией, пропитанной компаундом или лаком, общие требования

---

Подписано в печать 01.10.2014. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

Усл. печ. л. 2,33. Тираж 33 экз. Зак. 3597.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)