

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

# РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО  
ЯЧЕИСТОГО  
БЕТОНА

МОСКВА-1984

УДК 666.974

Печатается по решению секции по технологии бетона НТС НИИЖБ от 20 августа 1982 г.

Рекомендации по изготовлению изделий из жаростойкого ячеистого бетона. М., НИИЖБ Госстроя СССР, 1984, с. 26.

Приведены основные составы и свойства жаростойких ячеистых бетонов с температурой применения до 1200 °С, а также даны рекомендации по изготовлению изделий из таких бетонов по газобетонной и пенобетонной технологиям.

Предназначены для инженерно-технических работников проектных, производственных организаций и лабораторий.

Табл.4, илл. I.

С

Ордена Трудового Красного Знамени  
научно-исследовательский институт  
бетона и железобетона, 1984

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Рекомендации содержат основные положения по технологии изготовления изделий из карстойкого чистого бетона на портландцементе с тонкомолотым шпатом и шпательными заполнителями, глиноземистом и высокоглиноземистом цементах с огнеупорными заполнителями, а также на растворимом стекле (силикат-глыбе) с отвердителями, в состав которых входит двухкальциевый силикат.

Рекомендации разработаны НИИИБ Госстроя СССР (д-ра техн. наук К.Д.Некрасов, А.Т.Баранов, кандидаты техн.наук А.П.Тарасова, Н.П.Иванова, Б.О.Багров, С.Т.Вероников, инженеры Т.Д.Васильева, С.О.Габанов).

При составлении Рекомендаций использованы материалы ВНИИСтрома Минстройматериалов СССР (канд.техн.наук Б.А.Атрачев).

Все замечания и предложения по содержанию Рекомендаций просим направлять в НИИИБ по адресу: 109309, Москва, 2-я Институтская ул. д.6.

Дирекция НИИИБ

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации распространяются на изготовление изделий из жаростойких бетонов ячеистой структуры на гидравлических вяжущих (портландцементе, глиноземистом и высокоглиноземистом цементах, на воздушном вяжущем - силикат-глибе) по газобетонной и пенобетонной технологиям.

Изделия предназначены для теплоизоляции и футеровки тепловых агрегатов.

1.2. Рекомендации содержат правила производства работ, требования к оборудованию и исходным материалам, составам и свойствам бетона, технологии приготовления и укладке бетонных смесей, к формам, опалубочным работам и уходу за изделиями.

1.3. Рекомендации не распространяются на изделия из жаростойкого бетона плотной или пористой структуры.

1.4. Изготовление изделий из жаростойкого бетона ячеистой структуры при наличии необходимого оборудования можно производить как в заводских, так и в полигонных условиях по принятой технологии с учетом условий производства, качества сырья и вида изделия.

## 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖАРОСТОЙКИХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

2.1. Основные свойства и область применения жаростойких ячеистых бетонов в зависимости от их состава следует принимать по табл.1.

Таблица 1

| Номер состава по табл. 4 | Предельно допустимая температура применения $T, ^\circ\text{C}$ | Средняя плотность после высушивания $\rho_{T10}, \text{кг/м}^3$ | Контрольная прочность на сжатие $R_{сж}, \text{МПа}$ | Остаточная прочность на сжатие $m', \%$ (не менее) | Теплопроводность $\beta_{600}, \text{Вт/}(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ | Область применения                                 |
|--------------------------|---|---|--|--|---|--|
| 1                        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  |
| 1                        | 900(9)  | 800-900   | 5  | 30   | 0,4-0,5   | В качестве футеровочного материала и теплоизоляции |
| 2                        | 1200(12)  |   |  |  |   |  |
| 3                        | 1300(13)  | 600-1000  | 2-6  | 30   | 0,35-0,5  | То же  |

Продолжение табл. I

| I | 2        | 3       | 4   | 5  | 6        | 7  |
|---|----------|---------|-----|----|----------|--|
| 4 | I400(I4) | 900-100 | 5-6 | 30 | 0,35-0,5 | Вместо лег-<br>ковесного<br>кирпича  |
| 5 | I000(I0) | 600-800 | 2-4 | 80 | 0,35-0,4 | Для тепло-<br>изоляции<br>тепловых<br>агрегатов,<br>работающих<br>в кислых<br>газовых<br>средах<br>$SO_2, Cl_2$<br>и др. |
| 6 | 800(8)   | 600     | 2   | 40 | 0,34     | В качестве<br>теплоизо-<br>ляции   |
| 7 | 800(8)   | 800     | 5   | 40 | 0,4      | То же  |

Примечания: I. В графе 2, в скобках, указаны классы бетона по ГОСТ 20910-82.

2. Температурная усадка  $\epsilon_y$  для всех составов бетона не превышает 2%, термическая стойкость  $T_{\delta y}$  - не менее 10 воздушных теплосмен.

2.2. Предельно допустимая температура применения  $T, ^\circ C$ , жаростойкого ячеистого бетона соответствует максимальной рабочей температуре при неравномерном нагреве футеровки изделия по толщине и определяется величиной усадки  $\epsilon_y$ , которая после нагревания бетона до заданной температуры не должна превышать 2%.

2.3. Методика определения предельно допустимой температуры применения для различных классов бетона (табл.2) приведена в прил. I.

Таблица 2

| Предельно допустимая температура применения $T, ^\circ C$ | Класс бетона |
|---|--------------|
| 800   | 8            |
| 900   | 9            |
| 1000  | 10           |
| 1200  | 12           |
| 1300  | 13           |
| 1400  | 14           |

2.4. Контрольная прочность на сжатие жаростойкого ячеистого бетона должна быть не менее величин, приведенных в табл. I и полученных при испытании образцов-кубов с ребром 7 см в высушенном при  $t = 105 \pm 5$  °C до постоянной массы состоянии и твердевших в следующих условиях или прошедших тепловую обработку при следующих режимах:

а) газобетон на портландцементе и высокоглиноземистом цементе - выдерживание в течение 7 сут при  $t = 18-25$  °C и относительной влажности  $W \geq 90$  % или пропаривание при  $t = 90$  °C и  $W = 90-100$  % по режиму (4+6+4) ч;

б) газобетон на глиноземистом цементе - выдерживание в течение 3 сут при  $t = 18-20$  °C и  $W \geq 90$  %;

в) газобетон на силикат-глыбе - выдерживание в автоклаве при давлении  $P = 0,8-1,0$  МПа по режиму (4+6+4) ч;

г) пенобетон - тепловлажностная обработка (запаривание и пропаривание) по режимам, указанным в п. 7.5 "Инструкции по изготовлению изделий из ячеистого бетона" СН 277-80 (М., Стройиздат, 1981).

2.5. Остаточная прочность определяется как отношение (в процентах) прочности образцов после нагревания до  $t = 800$  °C к прочности контрольных образцов.

2.6. Среднюю плотность жаростойких ячеистых бетонов следует определять по ГОСТ 12730-80 после высушивания до постоянной массы (отклонение от заданной не должно быть более  $\pm 7\%$ ).

2.7. Термическую стойкость жаростойких ячеистых бетонов рекомендуется определять по методике прил. 2.

Теплопроводность жаростойких ячеистых бетонов следует определять по методикам ГОСТ 7071-66 и 12170-76.

2.8. Жаростойкий ячеистый бетон характеризуется комплексной маркой, в которую входит класс по предельно допустимой температуре применения, марка по средней плотности и марка по прочности на осевое сжатие.

### 3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Качество изделий из жаростойкого ячеистого бетона зависит от чистоты и качества исходных материалов.

3.2. Исходные материалы должны удовлетворять требованиям действующих стандартов и технических условий:

а) вяжущие материалы:

портландцемент активностью не ниже 40 МПа - ГОСТ 10178-76;  
глиноземистый цемент активностью не ниже 40 МПа - ГОСТ 969-77;  
высокоглиноземистый цемент активностью не ниже 50 МПа - ТУ 21-  
-20-25-76 и 21-20-34-78;

силикат-глыба - ГОСТ 13079-81;

нефелиновый шлак и саморассыпающиеся шлаки - СН 156-79 ("Инструкция по технологии приготовления жаростойких бетонов", М., Стройиздат, 1980);

б) тонкомолотые добавки - ГОСТ 20956-75;

в) заполнители - ГОСТ 20955-75 (при этом наибольший размер зерен не должен быть более 5 мм);

г) плавленный корунд - ТУ 14-8-384-81;

д) газообразователь - алюминиевая пудра марки ПАП-1 - Г О С Т 7494-79,

е) щелочесодержащие добавки:

известь - ГОСТ 9179-77;

едкий натр - ГОСТ 2263-59;

жидкое стекло - ГОСТ 13078-67;

ж) вода для затворения бетонных смесей и разведения жидкого стекла - ГОСТ 23732-79.

3.3. В качестве пенообразователей для изготовления жаростойкого пенобетона рекомендуется применять вещества, пены из которых удовлетворяют требованиям п.4.3 Инструкции СН 277-80. Наиболее распространенными являются: клееканифольный и смолосапониновый, пенообразователи, а также пенообразователь на основе гидролизованной крови (ПС-6), отвечающий требованиям ГОСТ 9603-69.

3.4. Материалы для изготовления пенообразователей должны удовлетворять требованиям:

клей костный - ГОСТ 2067-71;

клей мездровый - ГОСТ 3252-75;

канифоль сосновая - ГОСТ 19113-73;

натр едкий - ГОСТ 2263-71;

жидкое стекло - ГОСТ 13078-81;

корень мыльный - ГОСТ 4303.

3.5. Силикат-глыбу необходимо размалывать до получения удельной поверхности, равной 2000-2500 мм/г. Для размала можно пользоваться мельницами непрерывного и периодического профиля. Условия хранения силикат-глыбы после размала см. в п. 9.3. настоящих Рекомендаций.

3.6. Качество заполнителей - насыпная плотность, влажность и водопоглощение, определяемые путем отбора проб из партии, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 20955-75.

Чистоту заполнителя рекомендуется определять по методике прил.3. В том случае, когда в отобранной из партии пробе обнаружены включения известняка, доломита или других веществ, всю партию заполнителя бракуют.

Зерновой состав заполнителей приведен в табл.3.

Таблица 3

| Заполнитель | Максимальная крупность зерен, мм | Полный остаток, % массы, на сите с отверстиями размером, мм |      |     |     |     |      |
|-------------|----------------------------------|---|------|-----|-----|-----|------|
|             |                                  | 5   | 2,5  | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,14 |
| Шамот       | 2,5                              | -   | 20,0 | 65  | 85  | 90  | 100  |
| Корунд      | 2,5                              | -   | 20,0 | 60  | 80  | 90  | 100  |

3.7. Водопоглощение кускового шамота следует принимать равным 12% (по массе). В противном случае всю партию бракуют.

Водопоглощение заполнителя, получаемого из боя шамотных изделий, не нормируется.

#### 4. СОСТАВЫ ЖАРСТОЙКИХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

4.1. Выбор и подбор состава жаростойкого ячеистого бетона следует производить по табл.4 с учетом свойств имеющихся материалов.

При подборе состава жаростойкого пенобетона помимо табл.4 необходимо руководствоваться рекомендациями, разд.4 Инструкции СН 277-80.

4.2. Подбор состава включает: приготовление опытных замесов, испытание контрольных образцов, обработку полученных данных и корректировку состава с учетом требуемых значений  $\varepsilon_y$  и  $R_{сж}$ .

4.3. Расход исходных материалов для приготовления жаростойкого бетона ячеистой структуры следует принимать по табл.4 с уточнением по результатам испытаний образцов из опытных замесов.

4.4. Расход воды определяют по текучести смеси на вискозиметре Суттарда (см. прил.4). Диаметр расплыва в зависимости от вида и плотности бетона принимают равным:

для газобетона при  $\rho_c = 560-700 \text{ кг/м}^3$  ..... 28 см;  
 $\rho_c = 800-900 \text{ кг/м}^3$  ..... 25 см;  
 $\rho_c = 1000 \text{ кг/м}^3$  ..... 24 см;

для пенобетона при  $\rho_c = 550-600 \text{ кг/м}^3$  ..... 26 см;  
 $\rho_c = 800 \text{ кг/м}^3$  ..... 22 см.

4.5. Количество водного раствора пенообразователя на замес определяют по методике прил.5.

4.6. Температура ячеистобетонной смеси в момент приготовления должна быть в пределах: для бетона на портландцементе, высокоглиноземистом цементе и силикат-глыбе  $t = 35-50 \text{ }^\circ\text{C}$ ; для бетона на глиноземистом цементе  $t = 18-30 \text{ }^\circ\text{C}$ .

4.7. Основные характеристики жаростойкого ячеистого бетона при подборе состава определяют на образцах-кубах с ребром 7 см, изготовленных из опытного замеса и твердевших в зависимости от  $v$  и  $d$  бетона в условиях, перечисленных в п.2.4 настоящих Рекомендаций:

среднюю плотность - в высушенном до постоянной массы состоянии (см. п.4.8 настоящих Рекомендаций);

предельно допустимую температуру применения (см.прил. I);

прочность при сжатии после высушивания (см.п.4.8) и нагревания (см.п.4.9 настоящих Рекомендаций).

4.8. Высушивание образцов до постоянной массы рекомендуется осуществлять в сушильном шкафу типа СНОЛ по следующему режиму: нагревание  $t =$  до  $105 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$  со скоростью  $v = 30 \text{ }^\circ\text{C/ч}$ , выдержка при этой температуре в течение 35 ч и охлаждение в сушильном шкафу до температуры воздуха в помещении.

4.9. Нагревание образцов рекомендуется производить до  $t = 800 \text{ }^\circ\text{C}$  в камерных электропечах типа СНОЛ со скоростью не более  $v = 50 \text{ }^\circ\text{C/ч}$ .

Образцы выдерживают в течение 4 ч, затем вместе с печью охлаждают до температуры воздуха в помещении со скоростью не более  $v = 25 \text{ }^\circ\text{C/ч}$ .

4.10. Остаточная прочность бетона на сжатие определяется в % по формуле

$$m'_{st} = \frac{R_t}{R_k} \cdot 100 ,$$

где  $R_t$  и  $R_k$  - прочность бетона на сжатие соответственно после нагревания до  $t = 800 \text{ }^\circ\text{C}$  и после высушивания при  $t = 105 \pm 15 \text{ }^\circ\text{C}$ .

4.11. Результаты испытаний должны соответствовать данным табл. I.

Таблица 4. Составы ячеистых жаростойких бетонов\*

| Исходные материалы          | Расход материалов, кг/м <sup>3</sup> , для |          |          |          |          |            |          |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|                             | газобетона                                 |          |          |          |          | пенобетона |          |
|                             | состав 1                                   | состав 2 | состав 3 | состав 4 | состав 5 | состав 6   | состав 7 |
| Портландцемент              | 350/400                                    | -        | -        | -        | -        | 285        | 380      |
| Глиноземистый цемент        | -  | 500/585  | -        | -        | -        | -          | -        |
| Высокоглиноземистый цемент  | -  | -        | 350/550  | 480/530  | -        | -          | -        |
| Силикат-глыба               | -  | -        | -        | -        | 50/70    | -          | -        |
| Нефелиновый шлам            | -  | -        | -        | -        | 70/100   | -          | -        |
| Тонкомолотый шамот          | 190/200                                    | -        | -        | -        | 250/350  | 55         | 75       |
| Алюминиевая пудра           | 0,7/0,9                                    | 1,5/1,9  | 0,7/1,3  | 2,0/3,0  | 0,77/1,0 | -          | -        |
| Пенообразователь ГК         | -  | -        | -        | -        | -        | 2,0/2,5    | 1,8/2,0  |
| Едкий натр                  | 2,3/3,0                                    | 3,2/3,6  | 1,7/3,5  | -        | 7,0      | -          | -        |
| Гидроксид кальция           | -  | -        | -        | 1,7/3,5  | -        | -          | -        |
| Шамот крупностью 0,14-5 мм  | 200/250                                    | 220/265  | 190/300  | -        | 270/350  | 200**      | 265**    |
| Корунд крупностью 0,14-5 мм | -  | -        | -        | 320/370  | -        | -          | -        |
| Жидкое стекло               | -  | -        | -        | -        | 1,7      | -          | -        |

\* Перед чертой - расход материалов для получения жаростойкого ячеистого бетона наименьшей плотности, после черты - бетона наибольшей плотности. Для получения жаростойких ячеистых бетонов средней плотности следует принимать средние значения.

\*\* Шамот с удельной поверхностью 850-1050 см<sup>2</sup>/г.

4.12. В том случае, если плотность жаростойкого ячеистого бетона выше или ниже значений, указанных в табл. I, следует увеличить либо водотвердое отношение смеси, либо количество вяжущего, либо провести дополнительную проверку активности последнего.

## 5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЯЧЕИСТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

5.1. Технология приготовления газобетонной смеси для жаростойкого бетона практически та же, что и для обычного газобетона.

5.2. Для приготовления газобетонной смеси рекомендуется использовать гидродинамические или вибрационные смесители типа СМС-40Б.

5.3. Загрузку материалов в смеситель производят в два этапа и в следующей последовательности:

I - заливают заданное количество воды и при включенном перемешивающем механизме дозируют остальные материалы; смесь перемешивают в течение 2-3 мин.;

II - заливают водно-алюминиевую суспензию газообразователя и продолжают перемешивание в течение 1-2 мин.

5.4. При приготовлении ячеистых газобетонных смесей на силикат-глыбе в шламбассейн загружают отдозированные по массе силикат-глыбу, тонкомолотую добавку, едкий натр и воду. Полученный шлам перекачивают в корректировочную ванну и подогревают до  $t = 30-35^{\circ}\text{C}$ ; смесь перемешивают в течение 2-3 мин и проверяют ее текучесть (см. п. 4.5 настоящих Рекомендаций). Затем шлам подают в смеситель, туда же при включенном перемешивающем механизме в заданном количестве подают водно-алюминиевую суспензию и нефелиновый шлам, после чего смесь перемешивают в течение 1-2 мин. Температура готовой смеси должна быть в пределах  $t = 40-45^{\circ}\text{C}$ .

По окончании перемешивания смесь выгружают непосредственно в формы при вращающихся лопастях машины.

Примечание. Использование промежуточных емкостей не допускается.

5.5. Для приготовления пенобетонной смеси рекомендуется использовать двухбарабанную пенобетонномешалку типа СМ-578. При этом в один из барабанов бетономешалки - пеновзбиватель со скоростью вращения лопастей смесителя 200-250 об/мин - заливают водный раствор пенообразователя и готовят пену в течение 5-7 мин; в другой барабан - растворосмеситель со скоростью вращения лопастей 40-50 об/мин - заливают необходимое количество воды затворения

за вычетом количества воды, ушедшего на приготовление пены, засыпают шамотный наполнитель и вяжущее; смесь перемешивают не менее 2 мин. Затем пену выгружают в растворосмеситель и перемешивают не менее 2 мин до получения пенобетонной смеси заданной объемной массы, однородной по цвету и по массе, без пятен, характерных для непромешанной пены.

Готовая пенобетонная смесь подается в бункер-накопитель, снабженный мешалкой (для усреднения объемной массы всех замесов), а затем через раздаточный кубель в формы.

5.6. Смесители и пенобетонмешалки по окончании работы и после долговременных перерывов необходимо промывать.

## 6. ФОРМОВАНИЕ

6.1. Для формования изделий из жаростойких ячеистых бетонов применяют металлические формы, обладающие достаточной жесткостью и отвечающие требованиям ГОСТ 18886-73.

6.2. Формы предварительно следует очистить от пыли, грязи и остатков бетона и смазки.

6.3. Перед заливкой смеси формы смазывают и подогревают до  $= 40^{\circ}\text{C}$ . Подогрев форм целесообразно осуществлять путем обогрева пола между рельсами, по которым движутся вагонетки.

6.4. Для смазки форм при изготовлении жаростойкого ячеистого бетона можно использовать машинное масло, паровозную кулисную смазку, петролатум (ГОСТ 4096-62), керосин (ГОСТ 4753-68), соляровое масло (ГОСТ 1666-51) и солидол (ГОСТ 4366-76).

6.5. При изготовлении газобетона на внутреннюю поверхность формы наносят слой специальной смазки, состоящей из солидола, солянки и тонкомолотого шамота, взятых в соотношении 1:1:2 (по массе).

Смазку следует наносить равномерно, тонким слоем, так как ее излишки могут вызвать отслоение нижней поверхности бетона в виде корки.

6.6. При изготовлении пенобетона для смазки формы рекомендуются использовать специальные смазочные смеси: петролатум + керосин (в соотношении по массе 1:2,5), солидол (или автол) + керосин (в соотношении по массе 1:1); солидол + машинное масло (в соотношении по массе 1:3). Смазку следует наносить из расчета 150 г на  $1 \text{ м}^2$  поверхности формы (см. п. 6.3 Инструкции СН 277-80).

6.7. Заполнение форм газобетонной смесью следует производить

до уровня, равного  $2/3$  высоты формы, т.е. с таким расчетом, чтобы вспученная смесь полностью заполнила форму. Образовавшуюся в результате вспучивания газобетонной смеси "горбушку" через 2-3 ч необходимо срезать, после чего формы устанавливают на вагонетки и отправляют на тепловлажностную обработку.

6.8. Условия твердения изделий указаны в п. 2.3 настоящих Рекомендаций.

6.9. Выгрузку изделий из автоклава или из камеры после тепловлажностной обработки следует производить при разнице между температурой изделия и температурой воздуха в цехе не более  $t = 40$  °С. Пршедшие тепловую обработку изделия следует выдержать в форме в течение 2 ч при  $t = 15$  °С.

## 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

7.1. Контроль качества изделий из жаростойкого ячеистого бетона включает: текущий (пооперационный) контроль и контроль качества готовых изделий.

7.2. Текущий контроль подразумевает проверку качества исходных материалов:

влажности заполнителей (с точки зрения дозирования воды на замес), точности дозирования компонентов смеси на замес, готовности форм и качества их смазки, условий твердения (температура, длительность, влажность).

7.3. Контроль качества готовой продукции заключается в установлении соответствия формы и габаритов изделия заданным параметрам.

7.4. В производственных условиях контроль качества осуществляется отделом технического контроля (ОТК), на который возлагается выполнение текущего пооперационного контроля за соблюдением технологических режимов, последовательности производственных процессов и качества готовой продукции, либо заводской лабораторией, на которую возлагается контроль качества исходных материалов и готовых изделий.

7.5. Контроль за состоянием и работой технологического оборудования заключается в проверке соблюдения правильности проектных размеров форм, а также точности работы дозирующих и смесительных устройств.

## 8. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ

8.1. Каждое изделие, выпускаемое предприятием, маркируют с указанием даты изготовления, номера прилагаемого к партии паспорта, индекса и вида изделия, завода-изготовителя, номера браковщика ОТК.

8.2. На каждую партию изделий должен быть составлен паспорт, в котором помимо обычно указываемых сведений (номер завода-изготовителя, наименования и числа изделий в партии, их проектных размеров и др.) следует указать остаточную прочность бетона, а при необходимости - и специальные характеристики.

## 9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

9.1. Каждая партия исходных материалов должна сопровождаться паспортом с указанием: номера и даты его выдачи, завода-изготовителя, наименования, технических характеристик, массы и даты изготовления материала, номера вагона и накладной.

9.2. Цементы, нефелиновый шлам, тонкомолотые добавки и заполнители поставляются в мешках. В виде исключения портландцемент и заполнители допускается поставлять навалом в закрытых вагонах, контейнерах или машинах.

9.3. Во избежание слеживания молотой силикат-глыбы ее необходимо смешать с тонкомолотым шамотом.

9.4. Вяжущие, тонкомолотые добавки и заполнители должны поставляться партиями, массой, т:

|   |      |
|---|------|
| портландцемент , высокоглиноземистый цемент ..... | 500; |
| глиноземистый цемент .....                        | 120; |
| силикат-глыба .....                               | 60;  |
| тонкомолотые добавки .....                        | 60;  |
| заполнители .....                                 | 100. |

9.5. Исходные материалы должны храниться раздельно по видам в закрытом помещении.

9.6. Качество заполнителя для каждой отобранной пробы устанавливают по насыпной плотности, влажности, водопоглощению, чистоте (см. прил.3) и по химическому составу в соответствии с ГОСТ 2642.1-71\*, 2642.2-71\*, 2642.3-71\* и 20955-75.

9.7. Алюминиевую пудру следует хранить в соответствии с "Правилами безопасности при производстве порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе" (М., Металлургия, 1972).

9.8. Готовые изделия следует хранить на специально оборудованных закрытых складах, уложенными по видам и типоразмерам в штабеля высотой не более 2,5 м.

9.9. В штабель изделия укладываются через инвентарные прокладки, устанавливаемые строго по вертикали, одна под другой во избежание возникновения перенапряжений в бетоне. Нижний ряд прокладок должен опираться на ровное горизонтальное основание. Толщина прокладки должна быть на 10–20 мм больше высоты наиболее выступающих над поверхностью изделия конструктивных и монтажных элементов.

9.10. Изделия укладываются таким образом, чтобы поверхность, на которой находятся монтажные петли, была направлена вверх, а поверхность с заводской маркировкой – в сторону прохода.

9.11. Проходы между штабелями следует устраивать в продольном направлении – через каждые два смежных штабеля, в поперечном – не реже, чем через 25 м; ширина прохода – не менее 0,7 м, зазоры между смежными штабелями – не менее 0,2 м.

9.12. При перевозке как и при хранении изделия укладывают в штабеля (см. п.9.2 настоящих Рекомендаций) в направлении движения транспортного средства и скрепляют между собой во избежание смещений в горизонтальном направлении.

9.13. Размеры поперечного сечения штабеля не должны выходить за пределы, а его длина должна обеспечивать возможность поворотов транспортного средства.

9.14. При погрузке и разгрузке изделий следует избегать рывков, толчков и ударов.

## 10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. При производстве изделий из жаростойкого ячеистого бетона необходимо руководствоваться: "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии на заводах и заводских полигонах железобетонных изделий" (М., Стройиздат, 1971), "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича, черепицы, извести" (М., Госстройиздат, 1963), "Памяткой по технике безопасности для рабочих при производстве пено- и газобетона" (М., Стройиздат, 1972) и общепринятыми нормами противопожарной безопасности для промышленных предприятий.

10.2. При изготовлении жаростойких ячеистых бетонов в цехе следует выполнять мероприятия согласно главе СНиП П-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений".

10.3. Все работающие должны быть ознакомлены с правилами по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности и сдать техминимум по технике безопасности и оборудованию.

## МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖАРСТОЙКИХ ЯЧЕЙСТЫХ БЕТОНОВ

Пределно допустимую температуру применения определяют по величине температурной усадки  $\varepsilon_y$ .

С этой целью из одной пробы жаростойкого бетона ячеистой структуры изготовляют три серии образцов-кубов (по три образца в каждой) с ребром 70 мм, которые затем в зависимости от состава твердеют в условиях, предусмотренных в п.2.4 настоящих Рекомендаций.

После распалубки замеряют размеры образцов в трех взаимноперпендикулярных направлениях с помощью микрометра с фиксирующим устройством, позволяющим производить замеры строго по центру грани куба. За размер куба после твердения принимают среднее из трех полученных значений.

Затем образцы высушивают при  $t = 105 \pm 5$  °С до постоянной массы, после чего образцы одной серии нагревают до предельно допустимой температуры применения, а образцы второй и третьей серий – до температуры соответственно на 100 °С выше и ниже ее предельно допустимого значения.

Высушивание и нагревание осуществляют по режимам, указанным в ГОСТ 10180-78. После охлаждения образцов до температуры окружающей среды их осматривают. При наличии трещин с шириной раскрытия  $a_T = 0,2$  мм или признаков оплавления образцы бракуют, выясняют причины нарушения структуры, проводят корректировку состава и повторяют испытания на новой пробе.

При отсутствии трещин и оплавлений образцы нагревают, охлаждают, измеряют и определяют среднее значение  $l_2$ .

Величину температурной усадки  $\varepsilon_y$ , %, для каждого образца вычисляют по формуле

$$\varepsilon_y = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \cdot 100,$$

где  $l_1$  и  $l_2$  – средний размер образца соответственно после распалубки и нагревания, мм.

За предельно допустимую температуру применения  $T$  принимают температуру, при которой среднее значение  $\varepsilon_y$  для образцов одной серии не превышает 2 %.

Если для одного состава полученные значения  $T$  не соответствуют заданным, необходимо выявить причины подобного несоответствия и учесть их при проектировании нового состава.

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ  
ЖАРОСТОЙКИХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ**

Из жаростойкого бетона ячеистой структуры изготавливают три образца-куба с ребром 70 мм. Образцы выдерживают в условиях, предусмотренных в пп. 6.8-6.9 настоящих Рекомендаций, высушивают при  $t = 105 \pm 5$  °С до постоянной массы, охлаждают, а затем осматривают и взвешивают. Если в бетоне образцов после высушивания имеются трещины с шириной раскрытия  $a_r = 0,2$  мм, образцы бракуют.

Если же трещин не обнаружено, образцы помещают в разогретую до  $t = 800 \pm 15$  °С муфельную печь и выдерживают в течение 1 ч. Извлеченные из печи образцы охлаждают струей воздуха до  $t = 30-40$  °С, поворачивая их через каждые 5 мин на 90°.

После каждой теплосмены (т.е. после каждого нагрева и охлаждения) определяют потери массы и выявляют наличие трещин и других дефектов. Число теплосмен, вызвавших разрушение или потерю бетоном 20 % первоначальной массы, принимают за критерий термической стойкости жаростойкого ячеистого бетона, определяемый как среднее арифметическое значение, полученное по результатам испытаний трех образцов-кубов.

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ ЗАПОЛНИТЕЛЯ**

Для определения чистоты заполнителя готовят бетонную смесь следующего состава с расходом компонентов, кг/м<sup>3</sup>:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| портландцемента (марки 400)..... | 400;                   |
| тонкомолотого шпота.....         | 120;                   |
| заполнителя .....                | 1300-1600;             |
| воды .....                       | 300 л/м <sup>3</sup> . |

Из смеси изготавливают шесть кубов с ребром 7 см и выдерживают их во влажных условиях в течение 7 сут или пропаривают.

Образцы подвергают испытанию на сжатие: три после высушивания до постоянной массы при  $t = 100-110$  °С, остальные после нагревания до  $t = 800$  °С и последующей выдержки над паром в течение 7 ч. Остаточная прочность после нагревания до 800 °С должна составлять не менее 30 % от прочности образцов, испытанных после высушивания до постоянной массы. При этом образцы не должны иметь трещин и вздутостей.

#### Приложение 4

#### МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ СМЕСИ ПО ДИАМЕТРУ РАСПЛЫВА

Диаметр расплыва смеси определяют на приборе Суттарда, который состоит из металлического цилиндра диаметром 5 см и высотой 10 см с гладкими краями и гладкой внутренней поверхностью и из квадратной пластинки размером 35х35 см из обычного или органического стекла.

Перед испытанием цилиндр и стеклянную пластинку протирают влажной тряпкой

На стекло на расстоянии 0,5 см друг от друга наносят ряд концентрических окружностей: максимальный диаметр - 35 см, минимальный равен внешнему диаметру цилиндра.

Стеклянную пластинку устанавливают с строго горизонтальном положении, цилиндр помещают в центре концентрических окружностей.

Пробу раствора с заданной температурой быстро выливают в цилиндр. Излишки смеси снимают вровень с его краями. Затем резким движением поднимают цилиндр и раствор разливается по стеклу в виде лепешки, совпадающей по величине с одной из концентрических окружностей, радиус которой и будет служить характеристикой текучести смеси.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАСХОДА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ НА ЗАМЕС

Для определения расхода водного раствора пенообразователя на замес ячеистого бетона заданной плотности необходимо предварительно определить величину его пористости  $\Pi_r$  по формуле (3) СН 277-80.

$$\Pi_r = 1 - \frac{\gamma_c}{K_c} (W + B/T),$$

где  $\gamma_c$  - заданная плотность бетона в сухом состоянии, кг/л,  
 $K_c$  - коэффициент увеличения массы пенобетона при твердении за счет связанной воды, принимаемый равным  $K_c = 1,1$ ;  $W$  - удельная плотность сухой смеси, л/кг;  $B/T$  - водотвердое отношение.

Определяем расход водного раствора пенообразователя на замес по формуле (2) СН 277-80

$$\rho_n = \frac{\Pi_r}{\alpha K} \cdot W,$$

где  $\alpha$  - коэффициент использования (эффективность) пенообразователя, принимаемый равным  $\alpha = 0,85$ ;  $K$  - выход пор (отношение объема пены к массе пенообразователя, л/кг), принимаемый равным  $K = 20$  л/кг;  $W$  - удельная плотность сухой смеси, л/кг, определяемая по формуле (4) СН 277-80

$$W = \frac{1 + B/T}{\gamma_p^{\text{ф}}} - B/T,$$

где  $\gamma_p^{\text{ф}}$  - фактическая плотность раствора, кг/м<sup>3</sup>.

Качество пены независимо от вида пенообразователя, должно удовлетворять следующим условиям:  $K \geq 15$  л/кг,  $\alpha \geq 0,8$ .

Для того, чтобы получить пену требуемого качества в производственных условиях, необходимо уточнить отношение вода:пенообразователь (В:П) по массе.

В качестве исходных значений принимаем:

|                             |           |                      |
|-----------------------------|-----------|----------------------|
| для ИО-6 .....              | В:П = 12; | отклонение $\pm 2$ ; |
| для смолосапонинового ..... | В:П = 8;  |                      |
| для клееканифольного .....  | В:П = 5   |                      |

Методику приготовления смолосапонинового и клееканифольного пенообразователей см. ниже.

Из рабочего раствора пенообразователя каждого состава в пенобетонной смеси готовят по два замеса пены и определяют: из первого выход пор  $K$ , из второго - коэффициент  $\alpha$ .

Оптимальное отношение В:П принимают исходя из условия обеспечения наибольшего значения коэффициента  $\alpha$ .

Значение коэффициентов  $\alpha$  и  $K_c$  определяют опытным путем по плотности раствора пенообразователя и пенобетонной смеси, а также ячеистого бетона в высушенном до постоянной массы состоянии.

Расчетное значение  $\alpha$  уточняют по формуле (2) СН 277-80 (см. выше) исходя из фактических значений  $\Pi_r$ ,  $V$  и  $K$ .

Пористость ячеистобетонной смеси  $\Pi_r$  уточняют расчетом по фактическим значениям плотности раствора  $\gamma_p^{\Phi}$  и пенобетонной смеси за вычетом массы порообразователя по формуле (II) СН 277-70

$$\Pi_r = 1 - \frac{\gamma_{я}^{\Phi}}{\gamma_p^{\Phi}} .$$

Значение коэффициента  $K_c$  в зависимости от вида вяжущего, способа термообработки и состава бетона определяют с учетом плотности ячеистой смеси  $\gamma_{я}^{\Phi}$  по формуле (12) СН 277-70

$$K_c = \frac{\gamma_c^{\Phi}}{\gamma_{я}^{\Phi}} (1 + B/T) ,$$

где  $\gamma_c^{\Phi}$  - фактическая плотность ячеистого бетона в высушенном до постоянной массы состоянии, кг/м<sup>3</sup>.

По уточненным значениям  $K_c$  и  $\alpha$  определяют рабочий расход пенообразователя для данного состава жаростойкого пенобетона на замес.

Оценка качества пены. Качество пены - ее кратность  $K_{п}$ , осадку  $\Delta H_{п}$  и величину водоотделения (синерезис)  $\Delta V_{п}$  оценивают с помощью прибора (см. рисунок), представляющего собой цилиндрическую кружку емкостью 1 л, выполненную из прозрачного материала. Снаружи на стенке кружки нанесена миллиметровая шкала, в днище во избежание заземления воздуха предусмотрено 13 отверстий диаметром 6 мм. Пену зачерпывают кружкой из пемосмесителя, ее избыток срезают линейкой вровень с краями. Взвешиванием определяют массу пены, затем в течение 1 ч кружку с пеной выдерживают в помещении, где проводятся испытания, после чего определяют массу пены и величину ее осадки  $\Delta H_{п}$ , %.

$$\Delta H_{п} = H_{п} - H_{к} \quad \text{или} \quad \Delta H_{п} = \frac{H_{п} - H_{к}}{H_{п}} \cdot 100 ,$$

где  $H_H$  и  $H_K$  – соответственно начальная и конечная высота столба пены в приборе, см.

Разность масс пены до и после выдерживания характеризует ее водоотделение, %.

$$\Delta B_n = \frac{P_H - P_K}{P_H} \cdot 100 \quad ,$$


где  $P_H$  и  $P_K$  – масса пены соответственно до и после взвешивания, г.

Краткость пены – отношение ее объема к объему жидкости  $V_m$ , образовавшейся в результате полного разрушения пены,  $K_n = \frac{V_n}{V_m}$ .

#### Приготовление смолосапони

нового пенообразователя. Мыльный корень размельчают в камнедробилке (мельнице) и просеивают через сито с отверстиями 1–2 мм. Остаток на сите подвергают вторичному измельчению.

Измельченный корень засыпают в металлический бак, заливают водой в соотношении 1:10 (по массе) и выдерживают в течение 48 ч, затем водный настой сливают, а оставшийся мыльный корень вновь заливают водой до прежнего уровня и кипятят до получения раствора (смоляного экстракта) плотностью не менее 1,01 г/см<sup>3</sup>.



Прибор для оценки качества пены

В процессе кипячения уровень жидкости в баке поддерживают постоянным путем долива воды.

Полученный водный раствор смоляного экстракта сливают во второй бак и закладывают новую порцию мыльного корня при соотношении корня и смоляного экстракта, равном 1:10 (по массе) и вымачивают до получения водного раствора экстракта плотностью не менее 1,02 г/см<sup>3</sup>, который и является готовым к применению смолосапониным пенообразователем. Пенообразователь сливают в третий бак, а вымоченный корень перекладывают в первый бак и повторяют операции

в той же последовательности, получают следующую порцию пенообразователя. Расход мыльного корня на  $1 \text{ м}^3$  пенобетона – 700–800 г. Срок хранения смолосапонинового пенообразователя не более 1 мес.

Приготовление клееканифоляного пенообразователя. Для изготовления клееканифоляного пенообразователя отдельно приготавливают раствор клея, водный раствор щелочи и канифоляное мыло.

Для приготовления клеевого раствора клей разбивают на куски размером 2–3 см, укладывают в железный бак, заливают водой, температура которой должна быть не ниже  $t = 15\text{--}20 \text{ }^\circ\text{C}$ , в пропорции 1:1 (по массе) и выдерживают в воде в течение 24 ч. Емкость с клеевым раствором обогревают горячей водой или паром с температурой  $t = 40\text{--}50 \text{ }^\circ\text{C}$  до полного растворения клея (примерно в течение 1,5–2 ч).

Для приготовления канифоляного мыла в 1 л воды при кипячении растворяют 166 г едкого натра до получения раствора плотностью  $1,16 \text{ г/см}^3$ . В кипящий раствор при непрерывном перемешивании постепенно добавляют раздробленную на мелкие куски и просеянную через сито с отверстиями 5 мм канифоль в соотношении 1:1, причем канифоль принимают по массе, а раствор едкого натра – по объему. Смесь кипятят в течение 1,5–2 ч до полного растворения канифоли. Полученная масса должна быть однородной по цвету, без комков и крупинок. Потери воды при кипячении компенсируют за счет долива горячей ( $70 \text{ }^\circ\text{C}$ ) воды; в результате получают жидкое канифоляное мыло.

Смешивание клеевого раствора и канифоляного мыла в пропорции 1:0,7 (по массе) производят при температуре клея  $30 \text{ }^\circ\text{C}$  и канифоляного мыла  $60 \text{ }^\circ\text{C}$ . Клеевой раствор при тщательном перемешивании небольшими порциями вливают в емкость с канифоляным мылом. Полученная смесь и является клееканифоляным пенообразователем.

Расход материалов на  $1 \text{ м}^3$  пенобетона составляет: клея – 0,15–0,2 кг; канифоли – 0,1–0,14 кг; едкого натра – 0,018–0,024 кг.

Клееканифоляный пенообразователь следует хранить в прохладном месте при положительной температуре в плотно закрытых деревянных бочках, стеклянных или глиняных емкостях. Срок хранения клееканифоляного пенообразователя в холодное время года – не более 20 сут, в жаркое время – не более 10 сут. Перед употреблением клееканифоляный пенообразователь разбавляют горячей ( $t = 60 \text{ }^\circ\text{C}$ ) водой в пропорции 1:5 (по объему).

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА СОСТАВЫ ЖАРОСТОЙКИХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

| Название состава  | Номер авторского свидетельства на изобретение | Номер и год издания бюллетеня изобретения |
|---|---|---|
| Сырьевая смесь для изготовления жаростойкого газобетона     | 416327  | 7, 1974                                   |
| Сырьевая смесь для изготовления жаростойкого газобетона     | 414218  | 5, 1974                                   |
| Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого газобетона    | 444750  | 36, 1974                                  |
| Сырьевая смесь для изготовления легкого жаростойкого бетона | 497256  | 48, 1975                                  |

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| Предисловие .....   | 3    |
| 1. Основные положения .....   | 4    |
| 2. Основные свойства жаростойких ячеистых бетонов .....   | 4    |
| 3. Исходные материалы .....   | 6    |
| 4. Составы жаростойких ячеистых бетонов .....   | 8    |
| 5. Приготовление ячеистобетонной смеси .....  | 11   |
| 6. Формование .....   | 12   |
| 7. Контроль качества .....  | 13   |
| 8. Маркировка изделий .....   | 14   |
| 9. Хранение и транспортирование материалов и готовых изделий .....  | 14   |
| 10. Техника безопасности и охрана труда. Противопожарные мероприятия .....  | 15   |
| Приложения: I. Методика определения предельно допустимой температуры применения жаростойких ячеистых бетонов .....  | 17   |
| 2. Методика определения термической стойкости жаростойких ячеистых бетонов .....                                    | 19   |
| 3. Методика определения чистоты заполнителя ..  | 20   |
| 4. Методика определения текучести смеси по диаметру расплыва .....  | 21   |
| 5. Методика расчета расхода пенообразователя на замес .....   | 22   |
| 6. Перечень авторских свидетельств на составы жаростойких ячеистых бетонов, вошедшие в настоящие Рекомендации ..... | 26   |

Рекомендации по изготовлению изделий  
из жаростойкого ячеистого бетона

Отдел научно-технической информации НИИЖБ Госстроя СССР  
109389, Москва, 2-я Институтская ул., д.6

Редактор Т.В.Филиппова

---

Л - 101951      Подписано в печать 2.01.84      Заказ № 161  
Формат 60x84/16 Усл.кр.-отт.1,5. Тираж 300 экз. Цена 23 коп.

---

Типография ЦЭМ ВНИИЭС Госстроя СССР, 121471, Москва. Молайское шоссе,  
д.25.