



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕННЫЕ ИЗ ДРАНИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОСТ 56-39-80

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

МОСКВА

РАЗРАБОТАН Всесоюзным государственным проектно-исследовательским институтом «Союзгипролесхоз»

Директор института В. А. Николаюк

Зав. лабораторией стандартизации В. А. Шкунов

Руководитель темы Е. И. Бусарова

Исполнители А. Т. Спицына, О. Б. Меньшикова

ВНЕСЕН Всесоюзным государственным проектно-исследовательским институтом «Союзгипролесхоз»

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением науки и внедрения передового опыта Государственного комитета СССР по лесному хозяйству

СОГЛАСОВАН с Министерством торговли СССР

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 18 января 1980 г. № 11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕННЫЕ ИЗ ДРАНИ

ОСТ 56-39-80

Технические условия

Взамен

ТУ 56 РСФСР 21—76
ТУ 475—59—74
ТУ 411—117—73
ТУ 1—75
ТУ 456—1071—72
ТУ 465—275—72
ТУ 428—25
РСТ Эст. ССР 189—23
РСТ Латв. ССР 91—71

Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 18 января 1980 г. № 11 срок введения установлен с 01.07. 1980 г. до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плетеные изделия из драпи хозяйственно-бытового и подарочного назначения.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. К изделиям плетеным из драпи хозяйственно-бытового назначения относятся корзины, короба и другая тара, предназначенная для сбора, переноса и транспортирования овощей, фруктов, грибов, ягод, для вещей домашнего обихода и других целей.

1.2. Корзины плетеные из драги изготавливают следующих типов и размеров, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Тип корзины	Размер, мм						
	кузова			ручки			
	длина	ширина (по верху)	высота	диаметр		длина	диаметр
верхний				нижний			
Тип А (квадратный кузов с одной ручкой)	230—250	230—250	220—240			300—350	20—25
Тип Б (прямоугольный кузов с одной ручкой)	160—240	120—190	80—140			300—350	20—25
	250—260	170—200	200—220				
	270—300	130—150	120—240				
	310—360	200—270	100—250				
	380—400	230—400	160—270			450—480	25—35
	410—450	260—420	200—250				
460—600	300—320	240—270					
Тип В (прямоугольный кузов с двумя ручками)	300—650	300—500	200—450			250—270	30—35

Продолжение табл. 1

Тип корзины	Размеры, мм						
	кузова			ручки			
	длина	ширина (по верху)	высота	диаметр		длина	диаметр
верхний				нижний			
Тип Д (прямоугольный кузов с крышкой)	300—320	300—320	170—190				
	250—280	230—240	370—380				
Тип Е (конусообразные)			360	375	302×304		
			310	335	265—250		
			305	270	225—205		

1.2.1. По соглашению сторон допускается изготовление корзины других типов, форм, размеров.

1.3. К изделиям плетеным из драги подарочного назначения относятся художественно оформленные цветочные корзины, сумочки, шкатулки, коврики, сувениры и др. изделия.

1.4. Виды, типы, размеры плетеных изделий из драги подарочного назначения не регламентируются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плетеные изделия из драги должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим описаниям, рабочим чертежам, образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке по ГОСТ 15.002—78.

2.2. Корзины из драги изготавливают из древесины хвойных пород по ГОСТ 9463—72, лиственных пород по ГОСТ 9462—71 и отходов древесины хвойных и лиственных пород, хорошо поддающихся раскалыванию или лущению.

2.2.1. Допускается изготовление плетеных изделий из драги в сочетании с другими материалами: лозой, ротозом, древесной стружкой, древесными пластинами, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, фанерой, соломой, синтетическими материалами и др.

2.2.2. Применение синтетических материалов, имеющих соприкосновение с пищевыми продуктами, должно быть согласовано с органами здравоохранения.

2.3. Дрань для плетения изделий хозяйственно-бытового назначения должна иметь размеры, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Параметр	Размер, мм	Допускаемое отклонение, мм
Длина	от 500,0 и более	± 10
Ширина	от 25,0 до 80,0	$\pm 2,0$
Толщина	от 0,5 до 2,0	$\pm 0,2$

Примечания. 1. В одном изделии ширина дра- ни должна быть одинаковой.

2. В одном изделии толщина дра- ни должна быть одинаковой.

2.4. Параметры и размеры дра- ни для плетеных изделий пода рочного назначения не регламентируются.

2.5. В дра- ни, предназначенной для плетеных изделий, не допу- скаются пороки древесины, превышающие установленные в табл. 3.

Таблица 3

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140—71	Нормы пороков
Сучки здоровые, срос- шиеся, просмоленные, мм	До 5 не учитываются Диаметром до 10 не более 2 шт. на каждые 500 мм длины дра- ни
Наклон волокон, %	Допускаются отклонения волокон от продольной оси до 7
Заболитые грибные, ок- раски, химические краски	Допускаются в виде отдельных пя- тен и полос

2.6. На плетеных изделиях не должно быть вмятин, сколов, от- ценов, пятен.

2.7. Дрань для изготовления плетеных изделий должна быть гибкой и полобрана по вету и тону.

2.8. Изделия плетеные из дра- ни выпускаются натурального цвета, отбеленные, частично окрашенные, окрашенные, лакирован- ные, без отделки, с отделкой выжиганием и др.

2.8.1. Окраска изделий должна быть без отставания, пятен, по- теков.

2.9. Метод плетения изделия должен соответствовать образцу, чертежу или рисунку (квадратные, ромбические и др. виды пере- плетения).

2.10. При плетении изделий смыкание дра- ни в рядах должно быть равномерным, не допускаются отверстия более 5×5 мм, если это не предусмотрено художественной композицией изделия.

2.11. Плетеные изделия из драги по конструкции изготавливают: бескаркасные, каркасные, комбинированные.

2.11.1. Каркас плетеных изделий должен состоять из отдельных стоек.

2.11.2. Концы стоек каркаса не должны выступать наружу, незаплетенные концы должны быть подрезаны вровень с плоскостью или кромкой изделия.

2.11.3. В кромке изделия концы драги должны быть заправлены внутрь, подрезаны заподлицо, тщательно закреплены.

2.11.4. Верхняя кромка изделия должна быть окантована.

2.11.5. Окантовку для плетеных изделий из драги хозяйственно-бытового назначения изготавливают из следующих материалов: утолщенной драги в 2—3 слоя, шириной 20—30 мм для изделий длиной до 300 мм, шириной 40—50 мм для изделий более 300 мм, кроме того окантовку изготавливают из лущеного ивового прута, береста и др. материалов.

2.12. Ручки на плетеных изделиях (корзинах и др.) должны быть прочно прикреплены и иметь одинаковую толщину (без утолщений и заостренных концов).

2.12.1. Ручки должны располагаться на изделии симметрично, за исключением изделий, где предусмотрено асимметричное расположение художественной композиции.

2.12.2. Сопротивление ручек на вырывание должно соответствовать назначению плетеных изделий в пределах от 0,5 до 50,0 кг.

2.13. Окантовку и ручки изделий крепят к корпусу гвоздями по ГОСТ 4034—63 или проволокой термически необработанной по ГОСТ 3282—74.

2.14. При изготовлении плетеных изделий из драги не допускаются дефекты производственного характера:

неравномерность высоты изделия размером:

до 300 мм не более ± 5 мм;

свыше 300 мм не более ± 10 мм;

непараллельность сторон прямоугольных на каждые 100 мм не более 2 мм;

неравномерная конусность изделия относительно оси симметрии 2 мм на каждые 150 мм стороны изделия: но не более 20 на изделие.

2.15. Изделия плетеные из драги должны быть устойчивы на горизонтальной поверхности, кроме изделий, где качание предусмотрено функциональным назначением.

2.16. Шероховатость поверхности драги должна соответствовать RZ max 320 мкм по ГОСТ 7016—75.

2.17. Влажность готовых изделий не должна превышать 18% абс.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Плетеные изделия из драги должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя по ГОСТ 15.001—73.

3.2. Изделия плетеные из драги предъявляются к приемке партиями. Партией считается любое количество изделий, оформленное одним сопроводительным документом.

Размер партии устанавливают по соглашению сторон.

3.3. При приемно-сдаточной проверке качества, партию корзинок подвергают наружному осмотру и от нее отбирают образцы для поштучного осмотра в количестве 5% от партии, но не менее 10 шт.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки, хотя бы по одному из показателей производят повторную проверку удвоенного количества образцов, взятых из той же партии и распространяют на всю партию.

Результаты повторной проверки являются окончательными.

3.5. Каждая партия корзинок должна сопровождаться документом с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
наименования изделия;

розничной цены;

даты или номера документа;

штампа ОТК;

номера партии;

количества корзинок в штуках;

обозначения настоящего стандарта.

3.6. Проверку размеров изделий производят линейкой по ГОСТ 427—75.

3.7. Для определения предельной нагрузки на дно изделия кладут соответствующий груз. Корзины подвешивают за ручки и выдерживают под нагрузкой в течение 10 мин.

После испытания изделия не должны иметь поломок и видимых на глаз повреждений.

3.8. Влажность готовых изделий определяется электровлагомером или по ГОСТ 16588—79.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. К каждому изделию прикрепляется ярлык или прочно приклеивается этикетка, на которой указывают:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование изделия;

розничную цену;

дату изготовления;

штамп ОТК;

обозначение настоящего стандарта.

Штамп на ярлыке или этикетке должен быть нанесен четко, не-
смыываемой краской.

4.2. Корзины связывают пачками проволокой по ГОСТ 3282—74
или шпагатом ОСТ 81—91—75.

Примечание. По соглашению сторон упаковывают в обрешетки доща-
тые, допускаются другие виды упаковок.

4.3. Изделия из драни транспортируют любым видом транспор-
та, с условием предохранения их от механических повреждений и
атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок гру-
зов, действующими на соответствующем виде транспорта.

4.4. Изделия из драни хранят в сухих помещениях с относитель-
ной влажностью 65% на расстоянии не менее 1 м от отопительного
прибора.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий плетеных
из драни требованиям настоящего стандарта при соблюдении ус-
ловий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий — 6 месяцев со
дня продажи через розничную торговую сеть.

ИЗМЕНЕНИЕ №1

ОСТ 56-39-80 "Изделия плетеные из
цели. Технические условия".

Приказом / распоряжением/ Государственного комитета СССР
по лесному хозяйству

от 18.06.1985г. № 94

срок введения установлен

с 01.07 1985г.

Под наименованием стандарта поставить код: ОКД 96 9791 О100

Пункт 2.12.2 изложить в новой редакции: " 2.12.2. Предприятие
изготовитель определяет предельные нагрузки плетеных изделий
в зависимости от их назначения и размеров.

Для корзин сопротивление ручек на вырывание должно быть
следующее: для тарных, длиной от 460 до 600 мм, не менее 50 кг;
для хозяйственных, длиной от 270 до 400 мм, не менее 25кг; для
поцарочных, длиной от 150 до 200 мм, не менее 3кг."

Пункт 2.13. Дополнить словами: "Допускаются другие способы
крепления ручек, которые не снижают прочности изделия".

Пункт 2.16. Заменить ссылку: ГОСТ 7016-75 на ГОСТ 7016-82.

Срок действия стандарта продлить до 01.07.90г.

Зам. директора института
"Связьпроектхоз"

Зав. лабораторией
стандартизации

Ответственный исполнитель

В.Т.Николаенко

В.А.Икунов

А.Т.Спицына

Замечательные отчеты и работы

ОСТ 56-30-80

стр.	отрочка опыту в вредоносных таба. I	напечатано	следует читать
6	3	3023304	303-304

ОСТ 56-33-80

Издание официальное

Технический редактор Ю. Л. Кружиков
Корректор Т. В. Куценко

Сдано в набор 22.07.80	Подп. в печ. 8.08.80	Формат 60×90 ^{1/16}
Бумага типогр.	Печать высокая	Уч.-изд. л. 0,5
Усл.-печ. л. 0,75	Тираж 20 000 экз.	Заказ 316 Бесплатно

Центральное бюро научно-технической информации Гослесхоза СССР
113093, Москва, Б. Серпуховская, 24, т. 236-35-59
Типография ЦБНТИлесхоза, 119048, Москва, 1-й Шибаревский пер. 8