

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО "Знамя Труда"
имени А.И.Демеева

С.И.Косых

"07 09" 1993 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТАЛЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В АРМАТУРОСТРОЕНИИ

РД 302-07-210-93
Взамен
РДМ 26-07-210-76

Дата введения

1. Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает марки металлических материалов, применяемых для изготовления основных деталей трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, кроме электроприводов.

2. Перечень материалов в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в табл. I+10. Параметры применения установлены на основании многолетнего опыта эксплуатации арматуры, а также научно-исследовательских работ и соответствуют параметрам, указанным в каталогах на арматуру. В технически обоснованных случаях допускается расширение параметров применения, а также использования материалов, кроме указанных в табл. I-10.

В приложениях I-3 указаны параметры применения металлических материалов, принятое в различных отраслях промышленности и приведенные в нижеперечисленных документах, согласованных с Госгортехнадзором России:

а. "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", 1991 г. (ПУТ-91);

б. "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", 1989 г. (ПУК-89);

в. "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", 1989 г. (ПУС-89);

г. "Правила устройства газопроводов", (ПУГ-69);

д. "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, 1990 г. (ПНАЭГ-7-008-89);

е. СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети пара и горячей воды;

ж. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение.

Выбор марок материалов для изготовления арматуры АЭС, а также для арматуры, устанавливаемой на объектах, подведомственных Госгортехнадзору России, следует производить в соответствии с приложениями 1-3.

В приложении 4 содержатся механические и физические характеристики сталей и сплавов перечисленных в т. I-10 основной части РД.

В приложении 5 приведены коэффициенты эрозионной стойкости некоторых металлов этих материалов.

В приложении 6 приведены зарубежные аналоги отечественных металлических материалов. Сравнение марок производилось по химическому составу.

3. Марки материалов и технические требования к крепежным деталям и винтовым пружинам по:

а) ОСТ 26-07-262-77 - для крепежных деталей общепромышленной арматуры и арматуры общей техники;

б) ГОСТ 23304-78 - для крепежных деталей арматуры АЭС I и II классов;

в) ГОСТ 20700-75 - для крепежных деталей арматуры АЭС III класса;

г) ОСТ 26-07-1152-75 - для винтовых пружин.

4. Для деталей арматуры, не соприкасающихся с проводимой средой (детали приводных устройств, маховики, стойки и т.д.), следует учитывать не температуру среды, а температуру самих деталей.

5. Выбор материалов в зависимости от состава, концентрации и температуры среды - по РТМ 26-07-225-79 и ОСТ В26-07-007-75.

6. Технические требования к поковкам, штамповкам и заготовкам из проката для деталей арматуры - по ОСТ 26-07-1419-76.

7. Режимы и основные технологические требования по термической обработке заготовок и деталей, а также сварных сборок по:

а) ОСТ 26-07-1237-75 из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов;

б) РТМ 26-07-141-73 из углеродистых и легированных сталей;

в) ОСТ 26-07-2064-84 из цветных сплавов на основе меди и никеля;

г) РТМ 26-07-143-73 из титановых сплавов;

д) РТМ 26-07-144-73 - оксидирование деталей из титановых сплавов ВТИ-0, Т4, ТЛЗ, И90.2030-80 - оксидирование деталей из сплава ЗМ.

8. Конструкционные легированные стали следует применять только после улучшающей термической обработки.

Допускается термическая обработка сталей на высокую твердость (закалка + низкий отпуск), при этом температура применения сталей - не выше 200 °С.

9. Применяемость сварочных и наплавочных материалов, а также необходимые технологические требования по сварке и наплавке деталей

и узлов арматуры:

по ОСТ 26-07-755-86 — для сварки деталей из высоколегированных коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких сталей; сталей перлитного класса и сталей маргансисто-ферритного класса;

по РТМ 26-07-133-72 — для сварки деталей из титановых сплавов;

по ОСТ 26-07-2054-83 — для наплавки уплотнительных поверхностей деталей арматуры электродами марки УОНИ-13/Н1-БК;

по РД РТМ 26-07-246-80 — для сварки деталей из углеродистых и низколегированных сталей, а также для наплавки углеродистых и легированных сталей.

Чугуны для литых корпусов, крышек, дисков и других деталей, работающих в аналогичных с ними условиях

Таблица I

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки), °C	Давление условное РН, МПа (кгс/см ²)	Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см ²)	Диаметр условного прохода, DN, мм	Дополнительные указания к применению																			
Наименование	Марка																									
Не более																										
Чугун с пластинчатой графитом	КЧ 15 -ГОСТ 1412 СЧ 20 ГОСТ 1412	ГОСТ 1412 ОСТ 24.207. СИ-90	От -15 до 250	1.0 (10)	-	-	Величина DN по ГОСТ 12817. Величина Рр и Рпр по ГОСТ 356.																			
			От -15 до 300	1.6 (16)																						
			-30	0.25(2.5)	0.16 (1.6)	1200	Для паровой фазы топливного газа																			
				0.4 (4) 1 (10)	0.28 (2.8) 0.63 (6.3)	600 150																				
Чугун с вермикулярным графитом	ЧВГ 30 ЧВГ 35 ЧВГ 40 ГОСТ 28394	ГОСТ 28394	От -15 до 300	1.6 (16)	-	-	Взамен СЧ для изготовления отливок большой массы																			
								Ковкий чугун	КЧ30-6 КЧ33-8 ГОСТ 1215	ГОСТ 1215 ОСТ 24.207. СИ-90	От -30 до 400	4 (40)	-	50	Величина РН - по ГОСТ 356	От -30 до 300	-	80	-40	2.5 (25)	2.3 (23)	-	Для хладагентов холодильного оборудования			
											Ковкий чугун					КЧ30-6 КЧ33-8 ГОСТ 1215	ГОСТ 1215 ОСТ 24.207. СИ-90	От -30 до 400	4 (40)	-	50	Величина РН - по ГОСТ 356	От -30 до 300	-	80	-40
												Ковкий чугун	КЧ30-6 КЧ33-8 ГОСТ 1215	ГОСТ 1215 ОСТ 24.207. СИ-90	От -30 до 400			4 (40)					-	50	Величина РН - по ГОСТ 356	От -30 до 300
Ковкий чугун	КЧ30-6 КЧ33-8 ГОСТ 1215	ГОСТ 1215 ОСТ 24.207. СИ-90	От -30 до 400	4 (40)	-	50	Величина РН - по ГОСТ 356																			
			От -30 до 300					-	80																	
			-40	2.5 (25)	2.3 (23)	-	Для хладагентов холодильного оборудования																			

ДП 302-07-210-93

С.5

Продолжение табл. I

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки), °С	Давление условное Р _Н , МПа (кгс/см ²)	Давление рабочее Р _р , МПа (кгс/см ²)	Диаметр условного прохода, D _Н , мм	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка						
Н е б о л е е							
Чугун с шаровидным графитом	ВЧ 40 ВЧ 45 ГОСТ 7293	ГОСТ 7293 ОСТ24.207.01 -90	От -30 до 300	4 (40) 2.5 (25) 1.6 (16)	-	50 100 Св.100	Для нефти, мазута, инертных газов, коксового газа, для хладагентов холодильного оборудования
		ОСТ24.207.01 -90 ВЧ 40	-40	2.5 (25) 0.4 (4) 0.25(2.5)	2.3 (23) 0.28(2,8) 0.16 (1.6)	100 600 1200	Применение чугуна марки ВЧ 40 для температуры от -60 °С до +425 °С допускается для корпусных деталей арматуры для опытно-промышленных партий, при этом технология выплавки и внепечной обработки должны соответствовать инструкции N 2.5010.00075 [73]
			-60	2.5 (25)	2.3 (23)	100	
			+425	-	-	-	

РД 302-07-210-93

Примечание. В деталях арматуры из чугуна, предназначенной для эксплуатации при температуре -40 °С, содержание фосфора не должно превышать в отливках из ковкого чугуна - 0,12%, для высокопрочного - 0,08%.

Таблица 2

Стали для литых корпусов, крышек, дисков и других деталей,
работающих в аналогичных условиях

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки), °С	Давление условное РН МПа (кгс/см ²), не более	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Стальное литые из нелегиро- ванной стали	15Л ГОСТ 977 20ЛЛ, 20ЛЛЛ, 25ЛЛ, 25ЛЛЛ ГОСТ 977	ОСТ 26-07- -402-83 ГОСТ 977	От -40 до 400	6.4 (64)	Для деталей электромагнит- ных вентилях
			От -30 до 450	Не ограничено	Допускается применять отливки в термообработан- ном состоянии (закалка + отпуск или нормализация + отпуск) до температуры - 40 °С, при этом $KCV_{40°C} \geq 200(2.0) \text{ КДж/м}^2$ (кгс/см ²). Давления Рр и Рпр - по ГОСТ 356
Стальное литые из легирован- ной стали	20ЛЛ ОСТ 26-07-402- -83 20ЛЛ ОСТ 26-07-402 -83	ОСТ 26-07- 402-83	От -60 до 450		Для деталей, работающих при низких температурах, для литосварных конструк- ций. Для сред, не вызыва- ющих коррозионного растрескивания
			От -60 до 260		Заменитель стали 10Х18Н12М3ТЛ для сред, содержащих сероводород
			От -50 до 450		Для деталей повышенной прочности

Продолжение табл.2

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки), °С	Давление условное Р _н МПа (кгс/см ²), не более	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Стальное литье из высоко- легированной стали	20ХМЛ ГОСТ 977	ОСТ 26-07-402- -83 ГОСТ 977	От -40 до 520	Не ограничено	Теплоустойчивая сталь
	20Х5МЛ ГОСТ 977	ГОСТ 977	От -40 до 550		Для деталей 'арматуры установок переработки нефти и природного газа
	20Х13Л ГОСТ 977	ГОСТ 977	От -40 до 425		Для отливки золотников и плунжеров методом точного литья, а также для дисков и клиньев задвижек малых проходов
	10Х18Н9Л ГОСТ 977	ОСТ 26-07-402- -83 ГОСТ 977	От -253 до 600		При требовании повышенной коррозионной стойкости в слабоагрессивных средах и во влажной атмосфере при отсутствии требования стойкости к межкристал- литной коррозии
	12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977				Коррозионностойкая, жаро- прочная, при температуре до 600 °С. Обладает высо- кой стойкостью против газовой и межкристаллит- ной коррозии.

Продолжение табл.2

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки), °С	Давление условное РН МПа (кгс/см ²), не более	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Стальное литье из высоколеги- рованной стали	12Х18Н12М2ТЛ ГОСТ 977	ОСТ 26-07- 402-83 ГОСТ 977	От -253 до 600	Не ограничено	Коррозионностойкая и жаро- прочная до 600 °С. Для серной, кипящей фосфорной кислот и сульфитного щелока
	16Х18Н12С4 ТЛ (ЭИ 654ЛК) ГОСТ 977				
	07.2СН25.М3Д2ТЛ (Гила ЭИ 943) ОСТ 26-07-4С2- -83	ОСТ 26-07- 402-83			Для деталей, работающих в серной кислоте различ- ных концентраций до 80 °С и фосфорной кислоте любой концентрации до темпера- туры 80 °С
	14Х18Н4Г4Л ГОСТ 977	ГОСТ 977	От -100 до 350		Экономнолегированная сталь, заменитель 12Х18Н9ТЛ. Обладает большей склонно- стью к межкристаллитной коррозии, чем 12Х18Н9ТЛ

Продолжение табл.2

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки), °С	Давление условное P _н МПа (кгс/см ²), не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Стальное литье из высоколегированной стали	05X18A5M ОСТ 26-07-402- -83	ОСТ 26-07-402- -83	От -100 до 300	Не ограничено	Заменитель стали 12X18H9TЛ В агрессивных средах при- меняется для деталей, не подвергавшихся сварке, наплавке
Титановый сплав	ТМ-3 ОСТ5.907I-88	ОСТ 5.907I-88	От -200 до 300	6 (60)	Для морской воды и других сред высокой коррозионной активности, в том числе для сред, содержащих влажный хлор
Латунь кремнистая	ЛЦ16К4(ЛК80-3Л) ГОСТ 177II	ОСТ 24.207. 01.90 ГОСТ 177II	От -200 до 250	4 (40)	Для отливки в кокиль
Латунь свинцовая	ЛЦ40СД(ЛС59- IЛЦ) ГОСТ 177II	ОСТ 24.207. 01.90 ГОСТ 177II		1.6 (16)	Для литья под давлением
Бронза оловянно- цинковая	БрО3Ц12С5 (БрОЦС3-12-5) ГОСТ 613	ГОСТ 613 ОСТ 24.207. 01.90	От -200 до 200	2.5 (25)	Для фасонных отливок повышенной сложности
Алюминиевый сплав	АЛ2 АЛ27 АЛ29 ГОСТ 1583	ГОСТ 1583 ОСТ 26-07- III4-74	От -80 до 100	I (10)	Рекомендуется для деталей приводов и футерованной арматуры Для отливок деталей арма- туры при литье под давле- нием и в кокиль

Таблица 3

Металлы для корпусов, крышек, дисков, фланцев и других деталей,
изготовленных из проката, поковок (штамповок)

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С, не более	Дополнительные указания к применению
Наименова- ние	Марка			
Сталь углеродис- тая	Ст3сп Ст3спс Ст3Гсп Ст3Гпс ГОСТ 380	Листы ГОСТ 14637 категории 3 + 6 Поковки ГОСТ 8479 Сортовой прокат ГОСТ 535 категории 3 + 5	От -30 до 300	Давление $P \leq 2,5 (25) \text{ МПа (кгс/мм}^2\text{)}$ При категориях стали 4, 5, 6 толщина листа не более 25 мм для Ст3 и не более 50 мм - для Ст3Г. При категории 3 толщина листа не более 40 мм
	20 ГОСТ 1050	Сортовой прокат ГОСТ 1050 Поковки ГОСТ 8479 Листы ГОСТ 1577 Трубы ГОСТ 550 Гр. А и Б ГОСТ 8733 Гр. В ГОСТ 8731	От -40 до 475	Для сварных конструкций. На температуру от -31 до -40 °С сталь применять в термообра- ботанном состоянии: закалка (нормализация) и высокий отпуск
	35 ГОСТ 1050	Сортовой прокат ГОСТ 1050 Поковки ГОСТ 8479	От -40 до 425	Для деталей, не подлежащих сварке. На температуру ниже -30 °С сталь должна применяться после закалки и высокого отпуска

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) оС, не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь легированная конструкци- онная	20X ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479 Сортовой прокат ГОСТ 4543 Листы ГОСТ 1577 категория 2.3 Трубы ГОСТ 8731 гр.В ГОСТ 8733 гр.В	От -40 до 450	-
	40X ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479 Сортовой прокат ГОСТ 4543	От -40 до 450	Для деталей, не подлежащих сварке
	12XM ГОСТ 5520	Листы ГОСТ 5520	От -40 до 560	-
	15XM ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479 Сортовой прокат ГОСТ 4543 Трубы ГОСТ 8731 гр.В ГОСТ 8733 гр.В	От -40 до 560	-

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С, не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь легированная конструкционная	Г2Х1МЭ ГОСТ 20072	Листы ГОСТ 5520 категории 3,16 Сортовой прокат ГОСТ 20072 Поковки ГОСТ 8479	От -20 до 560	-
	50ХМА 35ХМ ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543 Поковки ГОСТ 8479	От -50 до 450	-
	40Х2МА ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543 Поковки ГОСТ 8479	От -50 до 450	Предел применения по отрицательной температуре может быть расширен при условии обеспечения КСЧ при рабочей температуре не менее 3 кгсм/см ²
	20ХНЗА ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543 Поковки ГОСТ 8479	От -70 до 450	Детали, не подлежащие сварке, для арматуры в северном исполнении

38-93 191001

(4)

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С, не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь легированная конструкционная	38ХН5М2А ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543 Поковки ГОСТ 8479	От -50 до 450	Для арматуры высокого давления. Заготовки с КН100 и I20, не подлежащие сварке. Предел применения при отрицательной температуре может быть расширен при обеспечении КСЧ при рабочей температуре не менее 3 кгс/см ²
			От -60 до 450	
	09Г2С ГОСТ 19281	Листы ГОСТ 5520 категории 7,8,9 в зависимости от рабочей температуры	От -70 до -41	При толщине листов менее 5 мм допускается применение категории 2 вместо 3+17, при толщине листов менее 7 мм - категории 7,8, 9 вместо 17
			От -40 до -31	
			От -30 до 200	
			От -40 до 475	
			От -70 до 475	
Трубы ТУ14-3-500-76	До 450	Для АЭС		
Листы ТУ14-1-5034-91	До 450	Для АЭС		

Пл 302-07-210-93

С.14

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С, не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь легированная конструкционная	09Г2С ГОСТ 19281	Сортовой прокат ГОСТ 19281 категории 9	От -70 до -41	-
		категории 6	От -40 до 200	
		категории 12	От -40 до 475	
	10Г2 ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479	От -70 до 450	Дополнительные испытания КСЧ при температурах от -50 до -70 °С, при этом КСЧ ≥ 3 кгс/см ²
		Сортовой прокат ГОСТ 4543	От -70 до 475	
		Трубы ГОСТ 550 гр.А и В ГОСТ 8733 гр.В ГОСТ 8731 гр.В	От -70 до 475	

38-93 1910 000

(6)

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь низколегированная	2004 ТУ14-1-3333-82	Листы ТУ14-1-4853-90 Сортовой прокат ТУ14-1-3332-82 Трубы ТУ14-3-1600-89 ТУ14-3-1652-89	От -50	Давление $P \leq 25$ (250) МПа кгс/см ² . Заменитель сталей 08Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М3Т для сред, содержащих сероводород
Сталь тепло- устойчивая	18ХЗБ (ЭИ578, Н8) ГОСТ 20072	Сортовой прокат ГОСТ 20072 Поковки ОСТ26-01-135-81	От -50 до 510	Для сред, содержащих Н ₂ , СО и Н ₂ О. Максимально допустимая температура применения для водородо- содержащих сред: Для ЭИ578 при парциальном давлении Н ₂ до 300 кгс/см ² - 475 °С, при парциальном давлении Н ₂ до 400 кгс/см ² - 450 °С Для ЭИ415 при парциальном давлении Н ₂ до 400 кгс/см ² - 510 °С
	20ХЗБФ (ЭИ415, ЭИ579) ГОСТ-20072			

РД 302-07-210-93

С. 16

38-93 1910 001

(7)

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С, не более	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь тепло- устойчивая	15Х5М (Х5М) ГОСТ 20072	Листы ГОСТ 7350 М3б, М2б Трубы ГОСТ 550 гр.А, Б Сортовой прокат ГОСТ 20072	От -40 до 600	Для деталей арматуры установок переработки нефти и природного газа
Сталь коррозионно- стойкая	20Х13 ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 Поковки ГОСТ 25054	От -40 до 450	Для деталей внутренних устройств в условиях атмосферной коррозии и для сред слабой агрессивности, для воды и нефтепродуктов. Пределы применения по темпера- туре даны после закалки и высокого отпуска. После низкого отпуска (на высокую твердость) температура применения до 200 °С

РД 302-07-210-93

С. 17

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	12Х17 ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 Листы ГОСТ 7350 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	От -20 до 300	Рекомендуется взамен стали 12Х18Н9Т для азотной кислоты, для сред пищевой и мясомолочной промышленности, консервных заводов, спиртоводочного и дрожжевого производства, а также для других сред средней агрессивности. Применяется для деталей электромагнитных вентилях с улучшенными магнитными свойствами после специальной термической обработки
	14Х17Н2 ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 Листы ГОСТ 7350 М30, М20 Поковки ГОСТ 25054	От -70 до 350	Для сред слабой агрессивности при требованиях повышенной прочности и твердости. Стойкость против межкристаллитной коррозии обеспечивается термооб- работкой на твердость НКС 20+29 по ОСТ26-07-1257-75. Фланцы арматуры изготавливать из поковок или листа. Для деталей электромагнитных вентилей с улучшенными магнитны- ми свойствами (после длительного отжига). После закалки и низкого отпуска температура применения 200 °С

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименова- ние	Марка			
Сталь коррозионно- стойкая	07X16H4Б 07X16H4Б-Ш ТУ14-I-3573-83 ТУ14-I-3570-83	Сортовой прокат ТУ14-I-3573-83 Поковки ТУ14-3570-83	От -70 до 350	Для сварных узлов арматуры, работающей в контакте с агрессивными средами
	09X16H4Б-Ш ГОСТ 5632 ТУ14-I-3018-80	ГОСТ 25054 Сортовой прокат ТУ14-I-463-73 Лист ТУ14-I-4300-87 Поковки ТУ14-I-3018-80	От -70 до 400	Для штампо-сварных узлов армату- ры. При термообработке по двухступенчатому режиму ОСТ26-07-1237-75 температура применения - 300 °С
	10X14Г14Н4Т (3Х711) ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 Сортовой прокат ГОСТ 5949 Поковки ГОСТ 25054 Трубы ТУ14-3-59-72	От -196 до 500	Взамен стали 12X18H10Т в услови- ях атмосферной коррозии и для сред слабой агрессивности, для свариваемых деталей и для работы при криогенных температурах

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	07Х21Г7АНЗ (ЭП 222) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 ТУ14-I-1141-74 ТУ14-I-952-74 Листы ТУ14-I-2455-78	От -253 до 400	Свариваемый материал повышенной прочности для сред средней агрессивности и для криогенных температур
	08Х18Н10Т ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 Листы ГОСТ 7350 М20, М30 ТУ 108-930-80 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 Поковки ГОСТ 25054	От -253 до 600	Для агрессивных сред: Н ₂ O ₂ , щелочей, аммиачной селитры, пищевых сред, сред спецтехники, энергетических установок, судовой арматуры, криогенных сред. Применяется для сварных узлов

РД 502-07-210-93

С. 20

38-93 19.10.2004

(11)

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь коррозионно- стойкая	12Х18Н9Т 12Х18Н10Т ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 Листы ГОСТ 7350 Поковки ГОСТ 25054 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 (из 12Х18Н10Т)	От -253 до 350	Для сред, не вызывающих межкристаллитной коррозии
	08Х18Н10Т-ВД ТУ14-1-3581-83	Сортовой прокат ТУ14-1-3581-83 ТУ14-1-2787-79 Поковки ОСТ 108.030.113-77	От -253 до 600	
	10Х18Н9 10Х18Н9-ВД 10Х18Н9-Ш ТУ108.11.937-87	Листы ТУ108.11.937-87 Поковки ТУ108.11.937-87	До 600	Для сварных узлов, работающих в средах энергетических устано- вок при температуре выше 450 °С и не вызывающих межкристаллит- ную коррозию
	12Х18Н9 ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 Сортовой прокат ГОСТ 5949 Поковки ГОСТ 25054 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941		

РД 302-07-210-93

С. 21

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименова- ние	Марка			
Коррозионно- стойкая сталь	03X17H14M3 (3И 66) ГОСТ 5632	Поковки ГОСТ 25054 Листы ГОСТ 7350 Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -196 до 450	Для сварных узлов арматуры для производства карбамида и капролактана
	03X22H6M2 (3И 67) ТУ14-I-1554- -75	Сортовой прокат ТУ14-I-1554-75 Лист ТУ14-I-154I-75 ТУ14-I-2864-80	От -40 до 300	

РА 302-07-210-93

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Коррозионно-стойкая сталь	08Х22Н6Т (ЭИ53) 08Х21Н6М2Т (ЭИ54) ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М26, М36 Поковки ГОСТ 25054 Прутки ГОСТ 5949	От -40 до 300	Экономно-легированные стали заменители сталей типа 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т
	08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т	Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ТУ14-359-72		
	15Х18Н12С4Т0 (ЭИ 654), ГОСТ 5632 ЭИ 654-Ш ТУ14-1-561-73	Поковки ГОСТ 25054 Лист ГОСТ 7350 Прутки ГОСТ 5949 Сортовой прокат ТУ14-1-561-73 (ЭИ 654-Ш) ТУ14-1-915-74 (ЭИ 654-Ш)	От -100 до 300	Для деталей, работающих в концентрированной азотной кислоте при температуре до 80 °С. Для деталей, обеспечивающих герметичность по отношению к внешней среде и по затвору, применять сталь только электро- шлакового (или вакуумнодугового) переплава.

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь коррозионно- стойкая	X32N8 X32N8-III X32N8-5I TV14-I-88-79	Сортовой прокат TV14-I-88-79	От -40 до 250	Сталь повышенной прочности, обладающая высокой коррозионной стойкостью в азотной кислоте и в щелочах, применима для сварных узлов. Сталь "Vd" и "III" приме- нять для деталей с высокими требованиями по плотности
	06X20N16 AГ6-III TV14-I-2922-80	Сортовой прокат TV14-I-2922-80 Лист TV14-I-5291-8I	От -269 до 600	Для сварных конструкций, длительно работающих при глубоком охлаждении
	06X28V7T (ЭЧ 943) ГОСТ 5632	Поковки ГОСТ 25054 Сортовой прокат ГОСТ 5949 Лист ГОСТ 7350 М26, М36 Трубы ГОСТ 994I	От -196 до 400	Для деталей, стойких к действию серной кислоты различных концентраций при температуре не выше 80 °С

19.10.2018

(157)

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь коррозионно- стойкая	ЮХЛ7Н13М3Т (ЭИ 462) ГОСТ 5632	Поковки ГОСТ 25054 Сортовой прокат ГОСТ 5949 Лист ГОСТ 7350 М26, М36	От 350 до 600	При отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии
			От -196 до 350	Для фосфорной, муравьиной, молочной, уксусной кислот и других сред повышенной агрессивности; для морской воды с протекторной защитой
	ЮХЛ7Н13М2Т ГОСТ 5632	Лист ГОСТ 7350 М26, М36 Поковки ГОСТ 25054 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -260 до 700	См.сталь ЮХЛ7Н13М3Т
			От -196 до 350	См.сталь ЮХЛ7Н13М3Т

РА 302-07-210-93

С. 25

28.93 1940 ДД

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Коррозионно-стойкая сталь	08Х17Н15М3Т (ЭИ 580) ГОСТ 5632	Поковки ГОСТ 25054 Сортовой прокат ГОСТ 5949 Лист ГОСТ 7370 М20, М30 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	От -196 до 600	Преимущественное применение для агрессивных сред при производстве мочевины
Сталь жаропрочная	09Х14Н16Б (ЭИ 694) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	До 650	Рекомендуется для сварных узлов
	09Х14Н19 В2БР (ЭИ 695Р) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	До 700	Сталь повышенной прочности. Свариваемость ограничена
Сплав жаропрочный	ХН60ВТ (ЭИ 868) ГОСТ 5632	Лист ТУ14-1-4296-87 Сортовой прокат ТУ14-1-286-72 Поковки (слябы) ТУ14-1-3285-81	До 800	Рекомендуется для сварных узлов

РГ 302-07-210-93

С. 26

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сплавы коррозионно- стойкие (хастеллой)	Н70МЭВ-ВН (ЭП814А) ТУ14-І-4684- -89	Лист ТУ14-І-4684-89 Сортовой прокат ТУ14-І-2260-77 Трубы электросварные ТУ14-3-1227-83	От - 70 до 300	Для изготовления сварного оборудования, работающего в солянокислых средах, в концентри- рованных растворах серной и фосфорной кислот при повышенных температурах
	Н65М-ВН (ЭП82-ВН) ТУ14-І-2878- -80	Лист ТУ14-І-2878-80 Сортовой прокат ТУ14-І-2674-79		
	ХН65МЭ (ЭП567) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ14-І-3239-81 Лист ТУ14-І-2475-78 Поковки ГОСТ 25054	От -70 до 500	Сварное оборудование, работающее при повышенных температурах в солянокислых средах, концентри- рованной уксусной кислоте и др.
	ХН65МЭВ (ЭП 760) ТУ14-І-3587- -83	Лист ТУ14-І-3587-83 Трубы ТУ14-3-1320-85		

38-93 19.10.88

(18)

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура средн (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименова- ние	Марка			
Цветные сплавы	ДС59-1 ГОСТ 15527	Сортовой прокат ГОСТ 2080 Трубы ГОСТ 494 Лист ГОСТ 981	От -196 до 250	Рекомендуется для неагрессивных сред: воздух, вода, природный газ, для работы в контакте с газообразным кислородом высокого давления (температура до 150°С) и в условиях низких температур. Заменитель - латунь ДЛМц59-1-1
	БрАЖМц Ю-3-1,5 ГОСТ 18175	Сортовой прокат ГОСТ 1628 Трубы ГОСТ 1208-90 Поковка ОСТ5.9046-77	От -253 до 250	Бронза БрАЖМц Ю-3-1,5 упрочняется термообработкой на НВ 170-200

РД 802-07-210-93

С. 28

Продолжение табл.3

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименова- ние	Марка			
Сплавы титановые	ВТИ-0 ГОСТ 19807 ОСТ 1.90013-81	Сортовой прокат ГОСТ 26492 Листы ГОСТ 22178	От -269 до 300	Для морской воды и других сред высокой коррозионной активности, в том числе для сред, содержащих влажный хлор
	ОТ4 ОТ4-0 ОСТ 1.90013-81	Плиты ГОСТ 23755 Трубы ГОСТ 21945 ГОСТ 22897	От -196 до 400	
	ЭМ ОСТ 1.92077-78	Сортовой прокат ОСТ 1.92062-90 Поковки и прутки ОСТ В5.9325-79	До 300	Для судовой арматуры

Примечание. Испытаниям на ударную вязкость после механического старения должен подвергаться металл листов и сортового проката из углеродистой и низколегированной марганцевистой сталей, подделанных в процессе изготовления деталей холодному формообразованию без последующего отпуска и предназначенных для работы при температурах 200-350 °С. Нормы ударной КСЧ - по НТД на поставку металла, при отсутствии норм в НТД ударная вязкость - КСЧ ≥ 3 кгс/см².

Таблица 4

Стали и сплавы для сильфонов

Материал		НТД на поставку	НТД на сильфон	Температу- ра среды, °С	Давление рабочее Рр, МПа ₂ (кгс/см ²), не более	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка					
Сталь коррозион- нотойкая	12Х18Н10Т С8Х18Н10Т ГОСТ 5632	Лист ГОСТ 5582 Лента ГОСТ 4966	ГОСТ 21744	До 350	25 (250)	Для воды, пара, инертных газов, сред слабой агрессивности
			ГОСТ ВД21744 ГОСТ 22388	От -260 до 150	25 (250) 2.5 (25)	Для коррозионных сред и криогенных температур
	10А17Н13М3Т (ЭИ 432) ГОСТ 5632	Лист ГОСТ 5582 Лента ГОСТ 4966	-	От -60 до 350	4 (40)	Для коррозионных сред
Сплав карбонпро- чный	ХН60ВТ (ЭИ 868) ГОСТ 5632	ТУ14-1-1747-76	ТУ26-07-122-83	До 800	10 (100)	Для высоких температур
Сплав титановый	ВТ1-0 ОСТ 1.90013-81 ГОСТ19807-91	ОСТ 1.90218-76 ГОСТ 22178	ОСТ26-07-2019- -81 ОСТ ВД26-07- 2019-81	От -2 до 100	10 (100)	Для коррозионных сред

Примечание. В таблице указаны предельные значения применяемых температур и давлений. Конкретные сочетания параметров применения в зависимости от DN, размеров и величины хода сильфонов приведены в документации на сильфоны.

38.93 1010 682

Таблица 5 (1)

Таблица 5

Металлы для шпинделей и штоков

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь автоматная	A20 ГОСТ 1414	Сортовой прокат ГОСТ 1414	От -30 до 250	$P_N \leq 2,5(25)$ МПа (кгс/см ²) Преимущественное применение для арматуры из чугуна и для бутерованной арматуры
Сталь углеродистая	ЭСт5сп ГОСТ 380	Сортовой прокат ГОСТ 535	От -20 до 425	$P_N \leq 5,0(50)$ МПа (кгс/см ²)
	35, 40 ГОСТ 1050	Сортовой прокат ГОСТ 1050	От -40 до 425	
Сталь низколегированная	2СЮЧ ТУ14-1-3333-82	Сортовой прокат ТУ14-1-3332-82	От -50 до 260	$P_N \leq 25(250)$ МПа (кгс/см ²) Заменитель сталей 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т для сред, содержащих сероводород
Сталь легированная кон- струкционная	40Х ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543 ГОСТ 1051	От -40 до 450	Применяются после улучшающей термообработки
	35ХМ ГОСТ 4543			
	38Х2.ЕА (38Х2СА) ГОСТ 4543	От -50 до 450	Применяется для азотируемых деталей, улучшающая термообра- ботка перед азотированием обязательна	

РД 302-07-210-93

с. 31

19.93 19.10 22

Таблица 5

Продолжение табл.5

(2)

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °C	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь легирован- ная кон- струкцион- ная	20ХНЗА ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543 ГОСТ 1051	От -70 до 450	Для арматуры в северном испол- нении: после улучшающей термо- обработки
	40ХН2МА (40ХНМА) ГОСТ 4543		От -50 до 450	Для высоконагруженных деталей после улучшающей термообработки
	36ХН3МА ГОСТ 4543			
Теплоустой- чивая сталь	25Х1М5 (ЭИ10) ГОСТ 20072	Сортовой прокат ГОСТ 20072	От -50 до 510	-
Сталь коррозионно- стойкая	20Х13 ГОСТ 5632	Прокат сортовой ГОСТ 5949 ГОСТ 1051	От -40 до 450	Рекомендуется в условиях атмо- сферной коррозии и для сред слабой агрессивности, для воды и нефтепродуктов. Пределы при- менения по температуре даны после закалки и высокого отпуска, после низкого отпуска (на высо- кую твердость) температура применения до 200 °C

РД 302-07-210-93

С.32

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	I2X17 ГОСТ 5632	Прокат сортовой ГОСТ 5949 ГОСТ 1051	От -20 до 300	Рекомендуется взамен стали I2X18N9T для азотной кислоты, для сред пищевой и мясомолочной промышленности, консервных заво- дов, спирто-водочного и дрожже- вого производства, а также для других сред средней агрессивности Применяется также для деталей электромагнитной арматуры с улучшенными магнитными свойства- ми (термообработка по ОСТ 26-07-1237-75)
	I4X17E2 ГОСТ 5632			

93 1910 000

(4)

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	25Х17Н2Б-Ш ТУ I4-I-1062-72	Сортовой прокат ТУ I4-I-1062-72	От -70 до 350	Для высоконагруженных деталей, не подвергавшихся сварке
	09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) ГОСТ 5632 ТУ I4-I-463-73	Сортовой прокат ТУ I4-I-463-73	От -70 до 400	Рекомендуется наряду со сталью 25Х17Н2Б-Ш, но при дополнитель- ном требовании технологичности при сварке и наплавке. При термической обработке по двухступенчатому режиму ОСТ 26-07-1237-75 температура применения 300°С
	07Х16Н4Б 07Х16Н4Б-Ш ТУ I4-I-3573-83	Сортовой прокат ТУ I4-I-3573-83	От -70 до 350	Рекомендуется в контакте с агрессивными средами
	08Х22Н6Т (ЭП53) 08Х21Н6М2Т (ЭП54) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -40 до 300	Экономно-легированные никелем заменители сталей типа 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М3Т

РД 302-07-210-93

с. 34

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь коррозион- нестойкая	X32N8 (51233) ТУ 14-I-68-79	Сортовой прокат ТУ 14-I-88-79	От -40 до 250	Сталь повышенной прочности, обладающая высокой коррозионной стойкостью в азотной кислоте и в щелочах, применима для сварных узлов. Для деталей с высокими требовани- ями по плотности применять стали X32N8-Ш и X32N8-ВД
	С8N16N1CT ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -253 до 600	Для агрессивных сред: азотной кислоты, щелочей, аммиачной селитры, пищевых сред, спецтех- ники, судпрома, АЭС и криогенной техники. Применяется для сварных узлов
	12X16N1CT 12X16N9T ГОСТ 5632		От -253 до 350	
	С3X22N6M2 (5187) ТУ 14-I-1554-75	Сортовой прокат ТУ 14-I-1554-75	От -253 до 600	Для сред, не вызывающих меж- кристаллитной коррозии
		От -40 до 300	Штоки арматуры для производства карбамида и капролактана	

38-93 1910 ОДР

(6)

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	ЮХ17Н13.МТ ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От 350 до 600	При отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии
			От -196 до 350	Для фосфорной, муравьиной, молочной, уксусной кислот и других сред повышенной агрессивности
	ЮХ17Н13.МТ ГОСТ 5632		От -260 до 700	-
	С8Х17Н13.МТ ГОСТ 5632		От -196 до 600	Примен.ется преимущественно для агрессивных сред при производстве мочевины
	15Х18Н13С4Т (ЭИ654) ГОСТ 5632		От -100 до 300	Для деталей, работающих в концентрированной азотной кислоте при температуре до 80°С. Для деталей с высокими требова- ниями по плотности применять сталь марки ЭИ654-III

РД 302-07-210-93

С.36

38-93 1910 ДДР

(7)

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	07X21H7AH3 (3Г222) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-1142-74	От -253 до 300	Материал повышенной прочности для сред средней агрессивности и для криогенных температур
	10X14T14H4T (3Г711) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -196 до 500	Заменитель стали 12X18H10T в условиях атмосферной коррозии и для сред слабой агрессивности, а также для криогенных температур
	66X128H1T ГОСТ 5632		От -196 до 400	Для деталей, стойких к действию серной кислоты различных концентраций при температуре не выше 80 °С
	С3X21H16A16-III ТУ 14-1-2922-80	Сортовой прокат ТУ 14-1-2922-80	От -269 до 600	Для сварных конструкций, длительно работающих при глубо- ком охлаждении

ДД 302-07-210-93

С.37

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь защипочная	09Х14Н16Б (ЭИ694) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	До 650	Рекомендуется для сварных узлов
	СВХ14Н19В2БР (ЭИ695В) ГОСТ 5632		До 700	Сталь повышенной прочности. Свариваемость ограничена
	СВХ15Н24В4ТР (ЭИ164) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-1139-74 ГОСТ 5949	От -253 до 650	Для нагруженных несварных деталей при длительной работе в условиях низких температур
	10Х11Н23ТЭ4Р (ЭИ33) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949 ТУ 14-1-312-72 ТУ 14-1-3957-85	От -253 до 600	Для несварных высоконагружен- ных деталей

РД 302-07-210-93

С. 33

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сплавы жаро- прочные	ХН35БТ (Э1612) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-272-72	От -100 до 650	Для деталей повышенной прочности
	ХН35БТ-В1 (Э1612-В1) ТУ 14-1-1665- -76	Сортовой прокат ТУ 14-1-1665-76		
	ХН6СВТ (Э1688) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-286-72	До 800	Допускается сварка
	ХН7СВТ (Э1765) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-1358-74	До 800	Для высоконагруженных несварных деталей
	ХН62В-10 (Э1867) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-402-72	До 850	-

РД 302-07-210-93

С. 39

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Назвено- вание	Марка			
Сплавы коррозион- нстойкие	Н7СМЭВ-ВМ (ЭН 814А)	Сортовой прокат ТУ 14-1-2280-77	От -70 до 300	Для солянокислых сред, концентрированных растворов серной и фосфорной кислот при повышенных температурах
	Н6СМ-ВМ (ЭН 982-ВМ) ТУ14-1-2878- -80	Сортовой прокат ТУ 14-1-2674-79		
	ХН6СЭЗ (ЭН 567) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-3239-81	От -70 до 500	Для солянокислых сред при повышенных температурах, концентрированной уксусной кислоты и др.
Бронзы	БрАЛМц ЦС-3-1.5 ГОСТ 18175	Сортовой прокат ГОСТ 1628	От -253 до 250	Рекомендуются для неагрессивных сред: воздух, вода, природный газ, для работы в контакте с газообразным кислородом высокого давления (до температуры 150 °С) и в условиях низких температур.
	БрАЛН ЦС-4-4 ГОСТ 18175		От -196 до 350	
Латунь	ЛЛц 59-1-1 ГОСТ 15527	Сортовой прокат ГОСТ 2060	От -196 до 250	Бронза БрАЛМц упрочняется термо- обработкой на НВ 170-200 БрАЛН - на НВ 200-240

ИД 302-07-210-93

С.40

Продолжение табл.5

Материал		НТД на поставку	Температура среды (стенки) °С	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка			
Сплавы титана	ВТ1-0 ГОСТ 19807 ОСТ1.90013-81	Сортовой прокат ГОСТ 26492	От -269 до 300	Для морской воды и других сред высокой коррозионной активности, в том числе для сред, содержащих влажный хлор
	OT4 OT4-0 ОСТ1.90013-81		От -196 до 400	
	Э1 ОСТ1.92077-78	Сортовой прокат ОСТ1.92062-90	До 300	

Примечание. Предел применения углеродистых и легированных конструкционных сталей может быть расширен при обеспечении КСЧ при рабочей отрицательной температуре не менее 3 кгс/см².

Металлы для направляющих и резьбовых втулок

Таблица 6

Материал		НТД на поставку	Температура применения, °С	Дополнительные указания по применению
Наименование	Марка			
Чугун легирован- ный со специаль- ными свойствами	ЧН17Д3Х2 (ГЧ-1) ОСТ 24.207.01-90	ОСТ 24.207.01-90	От -200 до 600	Высокая коррозионная и эрозионная стойкость в условиях атмосферной корро- зии, в воде, паре, в топоч- ных газах, в разбавленных растворах серной и соляной кислот в расколах при нормальной температуре
	ЧН19Х3Н ГОСТ 7769	ГОСТ 7769 ОСТ 24.207.01-90		
	ЧН5Г8 (ГН8-5) ОСТ 24.207.01-90	ОСТ 24.207.01-90	От -40 до 400	Применяется как экономно- легированная марка взамен марки ЧН17Д3Х2 в условиях атмосферной коррозии, паре, воде и других средах слабой агрессивности
	ЧН15Г3Н ЧН15Д7 ГОСТ 7769	ГОСТ 7769	От -200 до 400	Для работы в коррозионных средах, в щелочах, слабых растворах кислот, в среде перегретого водяного пара
Антифрик- ционный чугун	АСЧ-1 ГОСТ 1585	ГОСТ 1585	От -15 до 300	Применяется при наличии смазки

РД 302-07-210-93

С.42

Материал		НТД на поставку	Температура применения, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь коррозион- нстойкая	20Х13 ГОСТ 5632	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -40 до 300	Применять только для направляющих втулок при возвратно-поступательном движении. Твердость стали марок 20Х13, 95Х18, 14Х17Н2 выбирается с учетом твердости шпинделя. Для повышения стойкости против задирання рекомен- дуется применять хромиро- вание (кроме 95Х18)
	95Х18 ГОСТ 5632		От -40 до 200	
	14Х17Н2 ГОСТ 5632		От -70 до 250	
	15Х18Н12С4ТН (Ст. 654) ГОСТ 5632		От -100 до 200	
Бронза	БрАЖМ ЮС-3-1,5 ГОСТ 18175	Прутки ГОСТ 1628	От -253 до 250	Упрочняется термообработкой НВ 170+200
	БрАЖН ЮС-4-4 ГОСТ 18175		От -200 до 350	Упрочняется термообработкой НВ 200+240
	БрО.6.5-0.15 Б5С17-0.2 ГОСТ 5017		Прутки ГОСТ 10025	От -100 до 250

Продолжение табл.6

Материал		НТД на поставку	Температура применения, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка			
Сплавы титановые	BTI-0 OT4, OT4-0 ОСТ 1.9С013-61	Сортовой прокат ГОСТ 26492	От -200 до 350	Рабочую поверхность оксидировать по РТИ 26-144 -73
Стеллит в виде наплавки или литых втулок	Наплавка стеллита ВЗК или ПрВЗК Литье ВЗК	ГОСТ 21449	От -100 до 600	Применяется только для направляющих втулок, НРС ₉ не менее 30
Латунь	ЛЦ16К4 (ЛК 80-3Л) ГОСТ 17711	ОСТ 24.207.01-90 ГОСТ 17711	От -200 до 250	Из литых заготовок
	ЛС 59-1 ГОСТ 15527	Прутки ГОСТ 2060		Из проката
Чугун с пластинча- тым графитом	Сч 20 - карбонитри- рованный Сч 15 - сульфониани- рованный ГОСТ 1412	ГОСТ 1412 ОСТ 24.207.01-90	От -60 до 150	Применять при наличии смазки ВНИИП-232 ГОСТ 9433

Продолжение табл.6

Материал		НТД на поставку	Температура применения, °С	Дополнительные указания по применению
Наименование	Марка			
Сталь углеродистая	20 - сульфидированная	Прутки ГОСТ 1050	От -60 до 150	Применять при наличии смазки ВНИИП-232 ГОСТ 9433
	45 - сульфидированная ГОСТ 1050			
Чугун с шаровидным графитом	БЧ45 ГОСТ 7293	ГОСТ 7293 ОСТ 24.207.01-90		

РД 302-07-210-93

Примечание. Рекомендации по применению резьбовых ходовых пар, удельные нагрузки в резьбе и другие технические требования приведены в РД 24.207.08-90 и в ОСТ 26-01-1232-75.

Таблица 7

МЕТАЛЛЫ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Материал		НТД на поставку	Температура средн, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка			
Латунь	ЛС 59-І ГОСТ 15527	Лист ГОСТ 931	От -200 до 250	Для колец вентилях, клапанов и задвижек
	Л40С (ЛС59-ІІ) Л138.Л2С2 (ЛЛС58-2-2) Л16К4 (ЛС80-3Л) ГОСТ 17711	ОСТ 24.207.01-90 ГОСТ 15527		
Сталь легирован- ная конст- рукционная	38Х2МКА (38Х2МА) ГОСТ 4543	Сортовой прокат ГОСТ 4543	От -40 до 450	Предназначается для азотирова- ния. Предварительная термообработка НВ225-300. Азотирование Н ₂ 750+900, глуби- на слоя не менее 0,3 мм
Сталь коррозионно- стойкая	20Х13 ГОСТ 5632	Лист ГОСТ 7350 ГОСТ 5582	От -40 до 300	Для задвижек рекомендуется твердость в корпусе СРС 21-27, колец в диске СРС 27-34. Для уплотнительных колец вентилях и клапанов и для верхнего уплотнения задви- жек температура применения может быть повышена

РД 502-07-210-93

С.46

Продолжение табл.7

Материал		ИТД на поставку	Температура среды, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка			
Сталь коррози- онно- стойкая	I4X17H2	Лист ГОСТ 5582 ГОСТ 7350	От -70 до 350	Применять для вентиляей и для верхнего уплотнения задвижек. Термообработка стали I4X17H2-NRC 20-29, при отсут- ствии требования стойкости против межкристаллитной корро- зии допускается НРС 35-41. Твердость нагартованной стали I2X18H10T не менее НРС 25
	I2X17		От -20 до 300	
	С6X18H10T I2X18H10T х) I2X18H10T нагартованная ГОСТ 5632		От -253 до 450	
	I6X18H12C4T3 (ЭИ 654)		От -100 до 300	
	С6X28H1T ГОСТ 5632		От -196 до 400	

Продолжение табл.7

Материал		НТД на поставку и контроль качества и наплавки	Температура среды, °С	Дополнительные указания по применению
Наименование	Тип наплавленного металла, марка электрода			
Наплавочные твердые износостойкие материалы	Э-2СХ13 (46Л-1, УОНЛ-13/НК ПП-АН1С6)	РД РТМ 26-07-246-80	От -40 до 450	Твердость наплавки в зависимости от термообработки: НВ 240+300 НЗ 301-350 НВ 351-400
	Тип Э19СХ62К29В5С2 Стеллит ВСК по ОСТ1.90078-72, НР30х по ГОСТ 21448	РД РТМ 26-07-246-80	От -196 до 800	42-52 НРС ₃
	Э-С6Х17Н6С6Г (ЛН-6Л, ПНАН-133, ПН-АН150 и др.)		До 450 °С (допускается до 600)	28-37 НРС ₃
	Э-13Х16Н8К5Г4Б (ЛН-12Л, ПНАН-157, ПНАН-151 и др.)		До 600	40-50 НРС ₃ Для порошковых материалов допус- кается снижение твердости НРС ₃ ≥ 36

РД 603 07 110-93

С.48

38-93 1910 008

(4)

Продолжение табл.7

Материал		НТД на поставку и контроль качества наплавки	Температура среды, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Тип наплавлен- ного металла, марка электро- да			
Наплавоч- ные твердые износо- стойкие материалы	Э-С9Х31Н8АМ2 (УОНИ-13/Н1-БК и др.)	ОСТ 26-07-2054-83	От -196 до 500	22-28 НRC ₉ (без термообработки) 42-50 НRC ₉ (после термообработки)
	С6Х2СН1СМ6Д3С4 наплавка на СИ 963 для серной кислоты	РД РТ. 26-07-233-79	До 80	НRC ≥ 30
Наплавоч- ные твер- дые сплавы на основе титана	Оксисленный ПТ7М	Документ разрабаты- вается	До 200	H _v 350-430
	Сплав В32		До 340	H _v 470-600

Примечания: I. Механизированная наплавка выполняется по документации завода-изготовителя арматуры.
 2. х) При требовании стойкости к межкристаллитной коррозии температура применения стали I2X18N10T до 350°С.

РА 302-07-210-93

С.49

19.93 1910 001

Таблица 8

Металлы для шайб пружинных

Материал		НТД на поставку	ГОСТ на шайбы пружинные	Температура среды, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь легиро- ванная	65Г ГОСТ 14959	ГОСТ 2283 ГОСТ 21997 ГОСТ 21996	ГОСТ 6402	От -60 до 250	Применяется с противо- коррозионными покрыти- ями
Сталь нержа- вющая	30Х13 ГОСТ 5632	ГОСТ 5582 ГОСТ 4986			Рекомендуется в условиях атмосферной коррозии, для воды и для сред слабой агрессивности
Сплав преце- зионный	36ХН18 (5Н702) ГОСТ 10994	ГОСТ 14117		От -196 до 450	Рекомендуется для работы в средах: воздух высокой влажности, воды, пара, азотной кислоты, ряда сред средней агрессив- ности, термобработка по ОСТ 26-07-1237-75 НРС ≥ 36

РД 302-07-210-93

С.50

38-93 1910 001

Таблица 9

Металлы для прокладок

Материал		Вид полуфабриката		Температура среды, °С	Дополнительные указания по применению
Наименование	Марка	Наименование	НТД на поставку		
Сталь углеродистая	05КП С8 ГОСТ 1050	Листы толстые 4-160 мм Полосы 6-60 мм	ГОСТ 19903 ГОСТ 82	От -40 до 475	Для водяного пара и нефтепродуктов
Сталь коррозионно-стойкая	СВХ18Н10Т Г2Х18Н10Т ГОСТ 5632	Листы толстые группы "Б"	ГОСТ 7350	От -253 до 600	Для коррозионных сред (кроме серной кислоты и Голлоидов)
Никель	НП ГОСТ 492-73 НН09, НН19 ГОСТ 19241 ГОСТ 2170	Листы и полосы мягкие	ГОСТ 6235 ТУ114е0.021. С49-72	От -20 до 400	Для воды, пара и нейтральных газов
Медь	М1, М2 ГОСТ 859	Листы и полосы мягкие	ГОСТ 495	От -269 до 250	Для криогенных и других нейтральных сред
Алюминий	А0, А ГОСТ 11069 А1 ГОСТ 4784	Листы мягкие (АОМ, АМ, АДМ)	ГОСТ 21631	От -253 до 150	Для нефтепродуктов, азотной и фосфорной кислот, сернистых газов
Свинец	С2 ГОСТ 3778	Листы	ГОСТ 9559	От -200 до 100	Для коррозионных сред, в т.ч. для серной кислоты

РД 302-07-210-93

С.51

Металлы для тарельчатых пружин

Материал		НТД на поставку	Стандарт на пружины	Рабочая температура пружины, °С	Дополнительные указания по применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь легиро- ванная	60С2А ГОСТ 14959	Сортамент ГОСТ 2283 ГОСТ 7419.0 ГОСТ 7419.2 ГОСТ 7419.4 Технические требования ГОСТ 14959	ГОСТ 3057	От -60 до 120	Рекомендуется с противокоррозионным покрытием х)
	5СХ2А ГОСТ 14959			От -60 до 350	

Примечание: х) После электролитических покрытий обязательна термообработка для снятия водородной хрупкости, с указанием в чертеже.

Главный инженер	<i>ЮВ</i>	Б.М.Орехов
Первый заместитель директора ЦКБА	<i>Волк</i>	В.А.Айриев
Заместитель главного инженера	<i>Максим</i>	Э.А.Макаров
Директор НТИЦ	<i>Лизин</i>	М.И.Власов
Начальник отдела 933	<i>Солн</i>	С.Г.Ольховская
Начальник сектора отдела 933	<i>Ильин</i>	Н.И.Чувашова
Исполнитель	<i>Исеев</i>	И.З.Снегур

28-95 19 10 111

Приложение I
(Справочное)

Отливки из чугунов, применяемые для изготовления деталей систем, подведомственных
Госгортехнадзору России

Материал		НТД на поставку	Пределные параметры			Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнитель- ные указания
Наимено- вание	Марка		Температу- ра стенки (среды) С	Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см ²)	Диаметр условного прохода мм		
Чугун с пластичным графитом	Сч 15 Сч 20	ГОСТ 1412	От -15 до 300	1.0 (10)	-	Правила устройства и безопасной экс- плуатации сосудов, работающих под давлением, 1989 г. (Далее ПУС-89).	-
	Сч 15		130	3.0 (30)	80		
			Сч 20	200	0.8 (8)	300	
	300			3.0 (30)	100		
				1.3 (13)	200		
	0.8 (8)			300			
	130		0.64 (6.4)	600			
	0.25 (2.5)	1000					

РД 302-07-210-93

С.54

(2)

Продолжение приложения I

Материал		НТД на поставку	Предельные параметры			Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнитель- ные указания
Наимено- вание	Марка		Температу- ра стенки (среды) °С	Давление рабочее Рр, МПа ₂ (кгс/см ²)	Диаметр условного прохода мм		
Чугун с властью- чатем графитом	Ст 15	ГОСТ 1412	130	3.0 (30)	80	Правила устройст- ва и безопасной эксплуатации паровых и водо- грейных котлов, 1989 г. (Далее ПЛК-89)	Давления пробные по ГОСТ 356. Контроль твердости обязателен
			200	0.8 (8)	300		
	Ст 20		300	3.0 (30)	100		
			1.3 (13)	200			
			0.8 (8)	300			
	Ст 15 Ст 20		Ст -10 до 100	0.6 (6) при этом P _н ≥ 1.0 (10)	-		

РГ 302-07-210-93

Продолжение приложения Г

Материал		НТД на поставку	Предельные параметры			Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнитель- ные указания
Наимено- вание	Марка		Температу- ра стенки (среды) °С	Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см ²)	Диаметр условного прохода мм		
Ковкий чугун	Кч30-6 Кч33-8	ГОСТ 1215 ГОСТ 28394	От -20 до 300	2.0 (20)	-	ПУС-89	-
			До 300	1.6 (16)	200	ПУТ-91	Не ниже Кч 33-8
			От -30 до 150	Р 1.6 (16) при этом Рр 1.0 (10)	-	ПУТ-69	Для горячих газов и аммиака
				Р 2.5 (25) при этом Рр 1.6 (16)	-		
Чугун с шаровидным графитом	Бч 35 Бч 40	ГОСТ 7293 ГОСТ 26358	От -15 до 350	5 (50)	-	ПУС	-
	Бч 40 Бч 45		350	4.0 (40)	200	ПУТ-91	-
			130	0.8 (8)	600		

Примечания: Г Для трубопроводов тепловых сетей в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (вода, $t \leq 200$ °С, $P_N \leq 2,5$ МПа; пар, $t \leq 400$ °С, $P_N \leq 6,2$ МПа) арматуру из чугуна с пластинчатым графитом допускается применять при температуре окружающего воздуха не ниже -10 °С, а из ковкого чугуна - не ниже -30 °С.

Продолжение приложения I

2. Для газопроводов в соответствии со СНиП 2.02-08-87 ($P_N \leq 12 \text{ кгс/см}^2$ для газа и $P_N \leq 16 \text{ кгс/см}^2$ для сжиженных углеводородных газов СУГ) арматуру из серого чугуна допускается применять на $P_N \leq 6 \text{ кгс/см}^2$ и температуру не ниже -35°C , а из ковкого чугуна - на $P_N \leq 16 \text{ кгс/см}^2$ и температуру не ниже -35°C .

3. Обязательный объем испытаний отливок, подведомственных ПУС-91 и ПУК-89 - по табл.7 указанных документов.

38-93 19.10 024

Приложение 2 (Справочное)

Отливки стальные, применяемые для изготовления арматуры систем,
подведомственных Госгортехнадзору России

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (средн) °С	Наименование документа, регламентирую- щего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Стальное литье недегиро- ванной стали	15Л, 25Л, 20Л ГОСТ 977	ТУ5.961-III15Л- -80 ОСТ 108.961. 05-79	До 350	ПНАЭГ-7-008-89	Для АЭС
	20ЛЛ, 25ЛЛ ГОСТ 977	ГОСТ 977	До 300	ПУТ-91 ПУК-89	Давление рабочее, не более 5(50) МПа (кгс/см ²)
	20ЛЛЛ, 25ЛЛЛ ГОСТ 977		До 350		-
	25Л ОСТ 108.961. 03-79	ОСТ 108.961.03- 79	До 425		Для отливок с толщиной стенки во фланцевой части до 55 мм наибольшая температура применения до 450 °С
	20ЛЛ, 25ЛЛ (основной про- цесс плавки); 20ЛЛЛ, 25ЛЛЛ (основной и кислый процесс плавки) ГОСТ 977	ГОСТ 977 ТУ 26-02-19-75	От -30 до 450		ПУС-89

РД 302-07-210-93

С.58

Продолжение приложения 2

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентиру- ющего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Стальное литье из легирован- ной стали	20ГМЛ ОСТ 26-07-402- -83	ОСТ 26-07-402- -83 ГОСТ 977	От -60 до 450	ПУС-89	-
Стальное литье из высоко- легирован- ной стали	20ХМЛ ГОСТ 977	ОСТ 26-02-19- -75	От -40 до 540	ПУС-89	-
		ОСТ 108.961. 03-79	До 520	ПУТ-91 ПУК-89	
		ТУ5.961-III151- -80	До 500	ПНАЭГ-7-008-89	Для АЭС
	20Х5МЛ ГОСТ 977	ГОСТ 977 ТУ26-02-19-75	От -40 до 600	ПУС-89	Отливки II и III категории по ГОСТ 977
20Х13Г ГОСТ 977	ТУ5.961-III100- 79	До 300	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС	

Продолжение приложения 2

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентиру- ющего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Стальное литье из высоко- легирован- ной стали	ЮХІВНЭД ГОСТ 977	ТУ26-02-19-75 ГОСТ 977	От -253 до 600	ПВС-89	Отливки II и III группы по ГОСТ 977
	І2ХІВН9ТІ ГОСТ 977	ГОСТ 977	До 610	ПВК-89 ПУТ-91	Отливки II группы по ГОСТ 977
			До 600	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС
	І2ХІВНІ2МСТІ ГОСТ 977	ГОСТ 977 ТУ26-02-19-75	От -253 до 600	ПВС-89	Отливки II и III группы по ГОСТ 977
			ГОСТ 977	До 610	ПУТ-91 ПВК-89
		ТУ5.961-III151- -80 ГОСТ 977	До 600	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС

Примечание. Обязательный объем испытаний отливок, подведомственных ПВС-91 и ПВК-89 - по табл.5 указанных документов.

38 93 19 10 001

Приложение № 3

Материалы, применяемые для изготовления деталей систем, подведомственных правилам Госгортехнадзора России (сортовой прокат, трубы, листы, поковки)

Материал		ИТД на поставку	Температура стенки (среды)	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь углеродистая	СтЗсп3,5 СтЗпс3,4,5 СтЗпс3,4 ГОСТ 380	Листы ГОСТ 14637	До 200	ПУТ-91 ПУК-89	1) Давление $P_p \leq 1,6$ (16) МПа (кгс/см ²) 2) Наибольшая толщина листа 12 мм 3) Для плоских фланцев: СтЗсп3,4,5 - до P_p 2,5 МПа и температуру до 300°C, а СтЗпс2,3 и СтЗкп2,3 - до P_p 1,6 МПа и температуру до 200°C
	СтЗсп3 ГОСТ 380	Поковки ГОСТ 8479 (гр. IV)			

ДЛ 302-07-210-93

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь углеродистая	Ст3пс3 Ст3сп3 Ст3Гпс3 ГОСТ 380	Листы ГОСТ 14637	Св.0 до 200	ПУС-89	Давление $P_p \leq 5,0(50)$ МПа (кгс/см ²) При категориях стали 4, 5, 6 толщина листа не более 25 мм для Ст3 и не более 30 мм для стали Ст3Гпс; при категории 3 толщина листа не более 40 мм
	Ст3сп4 Ст3пс4 Ст3Гпс4 ГОСТ 380		От -20 до 200		
	Ст3сп5 Ст3пс5 Ст3Гпс5 ГОСТ 380	Листы ГОСТ 14637 Испытание полностью при температуре св. 200 °С	От -20 до 425		
	Ст3сп6 Ст3пс6 Ст3Гпс6 ГОСТ 380		Св.0 до 425		
	Ст3пс4 Ст3сп4 ГОСТ 380	Сортовой прокат ГОСТ 535	От -20 до 200		
	Ст3сп3 Ст3пс3 ГОСТ 380		Св.0 до 425		

РД 302-07-210-93

С. 62

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентиру- ющего парамет- ры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь углеро- дистая	СтЗсп5 ГОСТ 380	ГОСТ Листы 14637 Поковки ГОСТ 8479 (гр. IV и V) Сортовой прокат ГОСТ 535	До 350	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС
	Ст5сп ГОСТ 380	Поковки ГОСТ 8479 (гр. IV Кп245(25)	От -20 до 400	ПУС-89	Давление рабочее - $P_r \leq 5(50) \text{ МПа (кгс/см}^2)$ Для деталей, не подде- жащих сварке
		Сортовой прокат ГОСТ 535	От -20 до 425		
20 ГОСТ 1050	Листы ГОСТ 1577	До 300	ПУТ-91 ПУК-89	Давление $P_{r22} \leq 1,6 (16)$ МПа (кгс/см ²) Наибольшая толщина листа 12 мм	

РД 302-07-210-93

С. 63

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °C	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь углеродистая	20 ГОСТ 1050	Трубы ГОСТ 8731 (гр.В) ГОСТ 8733 (гр.В)	До 350	НУТ-91 ПУК-89	Давление $P_p \leq 4,0$ (40) МПа (кгс/см ²). Параметры применения согласно ПУК-89: $t_p \leq 300$ °C $P_p \leq 1,6$ (16) МПа (кгс/см ²)
		Трубы ТУ14-3-190-82	До 425		Давление $P_p \leq 6,4$ (64) МПа (кгс/см ²)
		Трубы ТУ14-3-460-75 ТУ14-3-460-759	До 450		Давление (P_p) не ограничено. Для труб с толщиной стенки ≤ 12 мм температура эксплуатации до -40 °C
		Трубы ГОСТ 550 (гр.А)	До 425		Давление $P_p \leq 5$ (50) МПа (кгс/см ²)
		Поковки ГОСТ 8479 (гр.ЛV, У)	До 450		Давление $P_p \leq 6,4$ (64) МПа (кгс/см ²)

РЛ 302-07-210-93

с. 64

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентиру- ющего парамет- ры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь углеро- дистая	20 ГОСТ 1050	ГОСТ 8479 (гр. II)	До 350	ПУТ-91 ПУК-89	Давление (Рр) не ограничено
		ОСТ1С8.030.113	До 450		Давление (Рр) не ограничено
		Листы ГОСТ 1577	От -20 до 475		Давление Рр ≤ 16 (160 МПа (кгс/см ²)) Для труб по ГОСТ 8733 и 8731 при толщине стенки ≤ 12 мм температура эксплуата- ции до -40 °С
		Трубы ГОСТ 550 (гр. А, Б) ГОСТ 8733 (гр. В) ГОСТ 8731 (гр. В)	От -30 до 475		Давление Рр не ограничено
		Поковки ГОСТ 8479 (гр. IV) кп 195(кп 20) и кп 215(кп 22)	От -30 до 475		
		Сортовой прокат ГОСТ 1050	От -20 до 475		

38-93 19.10 000

(6)

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (средн) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь углеродистая	20 ГОСТ 1050	Листы ГОСТ 1577 ТУ 108.11.902-87 Сортовой прокат ГОСТ 1050 ОСТ 3-1686-80 Поковка ГОСТ 8479 ТУ 108-11-596-81 Трубы ТУ 14-3-190-82 ТУ 14-3-808-78 ТУ 14-3-460-75	До 350	ДНАЭГ-7-008-89	Для АЭС
	35, 40 ГОСТ 1050	Сортовой прокат ГОСТ 1050 Поковка ГОСТ 8479			

РЛ 302-07-210-93

Продолжение приложения 3

Материал		Документ на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь легированная конструкционная	20Х ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479 гр. IV КП 395(КП 40)	От -40 до 450	ПВС-89	-
		Поковки ГОСТ 8479 ОСТ 3-1686-80	До 500	ПНАЭГ-7-008-89	Для АЭС
	40Х ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479	До 500		
	12ХМ ГОСТ 5520	Листы ГОСТ 5520 категории 3 ТУ 14-1-2304-78	От -40 до 560	ПВС-89	-
		Листы ГОСТ 5520	До 540	ПУТ-91 ПВК-89	
		Листы ГОСТ 5520 ТУ 14-1-642-73 ТУ108.1263-84	До 500	ПНАЭГ-7-008-89	Для АЭС

Продолжение приложения 3

Материал		Документ на поставку	Температура стенки (среды)	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь легированная конструкционная	15ХМ ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479 гр. IV КП 275 $\sigma_b \geq 440$ Трубы ТУ14-3-460-75	От -40 до 560	ПВС-89	-
		Поковки ГОСТ 8479 (гр. IV, V) Трубы ТУ14-3-460-75 ТУ14-3-460-753	До 550	ПВТ-91 ПВК-89	
		Поковки ГОСТ 8479 Трубы ТУ14-3-460-75	До 500	ПНАЭГ-7-008-89	
	25ХМФ ГОСТ 20072 ТУ14-1-552-72	Сортовой прокат ТУ14-1-552-72	До 500		

Продолжение приложения 3

Материал		Документ на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь легированная конструкционная	12ХНД ГОСТ 20072	Листы ГОСТ 5520 ТВ14-1-1584-75 Трубы ТВ14-1-460-75 ТВ14-1-460-759 Поковки ОСТ108.030.113	До 570	ПУК-89 ПУТ-91	Допускается применение поковок по ГОСТ 8479 (гр.П) при DN < 100 мм без ограничения давления до температуры 570 °С
		Листы ГОСТ 5520	От -20 до 420	ПУС-89	Для деталей сосудов высокого давления
		Листы ТВ14-3-460-75 Сортовой прокат ГОСТ 20072	До 550	ПНАЭГ-7-008-89	Для АЭС
	ЗСХМА ГОСТ 4543	Поковки ГОСТ 8479 гр. IV ОСТ 26-01-135-81	От -50 до 420	ПУС-89	-
	ЗСХНМ2А ГОСТ 4543	Поковки ОСТ 26-01-135-81	От -40 до 420		

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь легиро- ванная конструк- ционная	38ХН2М2А ГОСТ 4543	Поковки ОСТ 3-1683-80 Сортовой прокат ГОСТ 4543 ТУ108-11.853-87	До 500	ШНАЭГ-7-008-89	Для АЭС
Сталь низко- легиро- ванная	С9Г2С ГОСТ 19281	Листы ГОСТ 5520 категории 3,6, 7,8,9,17 в зависимости от раб.	От -70 до 475	ШУС-89	На параметры -40 +475 °С при толщине листа более 60 мм применять сталь категории 12
		Трубы ТУ14-3-500-76 ТУ14-3-1128-82	От -60 до 475		-
		Сортовой прокат ГОСТ 19281 категории 6,9, 12 в зависи- мости от раб.	От -70 до 475		При толщине прутка менее 5 мм применяется категория 2 вместо 6,9, 12

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирую- щего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь низко- легиро- ванная	С9Г2С ГОСТ 19281	Листы ГОСТ 19281 ГОСТ 5520	До 450	ПУТ-91	
		Трубы ТВ14-3-II28-82	До 425		
		Листы ГОСТ 5520	До 450	ПНАЭГ-7-008-89	-
	10Г2 ГОСТ 4543	Трубы ГОСТ 550 гр.А,В ГОСТ 8733 гр.В ГОСТ 8731 гр.В	От -70 до -31	ПЭС-89	Дополнительно испытывать КСУ при рабочей темпера- туре при толщине стенки более 12 мм, при этом $КСУ \geq 3$ кгс/см ²
			От -30 до 475		
			От -30 до 475		
Поковки ГОСТ 8479 гр.4КП215 (КП 22) Сортовой прокат ГОСТ 4543	От -31 до -70		Дополнительные испытания КСУ при рабочей темпера- туре, при этом $КСУ \geq 3$ кгс/см ²		

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (средн) °С	Наименование документа, регламентиру- ющего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь низко- легиро- ванная	10Г2 ГОСТ 4543	Трубы ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 - гр.В	До 350	ПУТ-91	Давление $P_p \leq 5,0(50)$ МПа (кгс/см ²)
		Поковки ГОСТ 8479 (гр. IV, V)	До 450		
	2СБЧ ТУ14-1-4853- 90	Листы ТУ14-1-4853-90	От -40 до 475	ПУС-89	-
		Трубы ТУ14-3-1600-89 ТУ14-3-1652-89			
	Сортовой прокат ТУ14-1-3332-82				

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь теплоустойчивая	18Х3Б (СН 578 Н8) ГОСТ 20072	Поковки ОСТ26-01-135-81	От -50 до 510	ПВС-89	-
	20Х3Б ГОСТ 20072				
	15Х5М ГОСТ 5632	Поковки ГОСТ 8479	От 40 до 600	ПВС-89	Гр. IV ГОСТ 8479 - КП8950, $\delta_f \geq 13\%$, $\psi \geq 35\%$, $KCV \geq 50$ Дж/см ²
	Сортовой прокат ГОСТ 20072				
		Трубы ГОСТ 550 гр. А, Б			
		Листы ГОСТ 7350 гр. М20			

18-93 19.10 018

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь коррозионно-стойкая	20Х13 ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 гр.М26	От -40 до 550	ПВС-89	-
		Поковки ГОСТ 25054 гр. IV			
	I4X17H2 ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350	До 300	ПНАЭГ-7-С08-89	-
		Поковки ГОСТ 25054 ОСТ 95-10-72 Сортовой прокат ГОСТ 5949 ТУ ИС. II. 853-87			
	Поковки ГОСТ 25054 ОСТ 95-10-72 Сортовой прокат ТУ ИС. II. 853-87 ГОСТ 5949	До 350		-	

РА 302-07-210-93

С. 74

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирую- щего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь коррозион- нстойкая	С7Х16Н4Б С7Х16Н4Б-Ш ТУ14-1-3573- -83 ТУ14-1-3570- -83	Сортовой прокат ТУ14-1-3573-83 ТУ108-11.853- -87 Поковки ГОСТ 23304 ТУ14-1-3570-83	До 350	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС
	1СХ14Т14Н4Т (С.711) ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 гр.М20 Трубы ТУ14-3-59-72 Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -196 до 500	ПВС-89	-
	СХ16Н10Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 ГОСТ 5582 ОСТ 108.109.01- -79 ТУ 14-1-2542-78 ТУ 14-1-3199-88 ТУ108-11-930-80 ОСТ 95-29-72 ТУ 14-1-394-72	До 600	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь корро- зионно- стойкая	08Х18Н10Т ГОСТ 5632	Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ОСТ 95-29-72 ТУ 3-316-87 ТУ 95.349-85 ТУ 14-3-1109-82 ТУ 14-3-1490-87 ГОСТ 24030 ТУ 14-3-197-73 ТУ 14-3-935-80 ТУ 21-4-83 ТУ 108-713-77 Поковки ОСТ 108.109.01- -79 ОСТ 95-29-72 ГОСТ 25054 ТУ 108-668-86 Сортовой прокат ГОСТ 5949 ОСТ 95-29-72	До 600	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС
	12Х18Н10Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 5582 ГОСТ 7350 ОСТ 108.109.01- -79 ТУ 14-1-2542-78 ТУ 14-1-3199-81			

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирую- щего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь корро- зионно- стойкая	I2X16H10T ГССТ 5632	Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ТУ I4-3-ИО9-82 ОСТ 95-29-72 Поковки ОСТ 108.109.01- -79 ОСТ 95-29-72 ГССТ 25054-81 Сортовой прокат ГССТ 5949-75 ОСТ 95-29-72	До 600	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС
	I2X16H9T ГССТ 5632	Листы ГОСТ 7350 Поковки ОСТ 95-29-72 Сортовой прокат ГССТ 5949 ОСТ 95-29-72			

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению					
Наименование	Марка									
Сталь корро- зионно- стойкая	С8Х18Н10Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М20	От -253 до 610	ПУС-89	Рр - не ограничено					
			От 610 до 700		Рр < 5(50) МПа (кгс/см ²)					
		Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	От -270 до 610		ПУС-89	Рр - не ограничено				
			От 610 до 700							
		Поковки ГОСТ 25054 гр. IV	От -270 до 610				ПУС-89	Рр - не ограничено		
			Сортовой прокат ГОСТ 5949						От 610 до 700	
		Сортовой прокат ГОСТ 5949							От -270 до 600	ПУС-89
			Сортовой прокат ГОСТ 5949						От 610 до 700	

9-93 19.10 000

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь коррозийно-стойкая	12Х18Н10Т 12Х18Н9Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М26	От -270 до 610	ПУС-89	Рр - не ограничено
	12Х18Н10Т		От 610 до 700		Рр ≤ 5,0 (50) МПа (кгс/см ²)
		Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	От -270 до 610		Рр - не ограничено
			От 610 до 700		Рр ≤ 5,0 (50) МПа (кгс/см ²)
	12Х18Н9Т 12Х18Н10Т	Покровки ГОСТ 25054 гр. IV	От -270 до 610		Рр - не ограничено
	12Х18Н10Т	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -270 до 610		Рр - не ограничено
	С12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н9Т ГОСТ 5632	Лист ГОСТ 7350	До 600		ПУТ-91

РД 302-07-210-93

Продолжение приложения 3

38-93 10.10 001

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентиру- ющего парамет- ры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь корро- зионно- стойкая	12X18H1CT	Трубы ГОСТ 9941 ТУ 14-3-460-75 ТУ 14-3-460-75Э ГОСТ 14162 ТУ 14-3-796-79	До 610	ИУТ-91	Рр - не ограничено
	12X18H9 12X18H9-3Л 12X18H9-И ТУ 1С8.11. 937-87	Листы ТУ 1С8.11.937-87 Поковки ТУ 1С8.11.937-87	До 600	ИНАЭГ-7-СО8-89	Только для изделий, работающих в контакте с жидкометаллическими теплоносителями
	12X18H9 ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 Трубы ТУ 14-3-1233-84 Сортовой прокат ГОСТ 5949			
	С3X17H14M3 (3766) ГОСТ 5632	Поковки ГОСТ 25054	От -196 до 450	ИВС-89	Рр - не ограничено

РД 302-07-210-93

с. 80

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь корро- зионно- стойкая	СЗХ17Н14М3 (Э166) ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-240-72 Трубы ТУ 14-3-396-75 ТУ 14-3-1348-85 ТУ 14-3-1357-85 Листы ТУ 14-1-1154-74 ТУ 14-1-692-73 ТУ 14-1-2144-77 ТУ 14-1-3120-80	От -196 до 450	ПУС-89	$R_p \leq 5$ (50) МПа (кгс/см ²)
	08Х22Н6Т (ЭН53) 08Х21Н6М2Т (ЭН54) ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М20 ТУ 14-1-2676-79 Поковки ГОСТ 25054 Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -40 до 300	ПУС-89	-
	08Х22Н6Т	Трубы ТУ 14-3-59-72			

РД 302-07-2/0-93

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирую- щего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь коррозион- нстойкая	03X17H14M3 ТУ 14-I-154I- -75	Листы ТУ 14-I-154I- -75	До 600	ПНАЭГ-7-С08- -89	-
	15X18H12C4T10 (3X1654) ГОСТ 5632	Листы ТУ 14-I-410-75 ТУ 14-I-1337- -75	От -20 до 200	НУС-89	Рр ≤ 2,5(25) МПа кгс/см ²
		Трубы ТУ 14-3-310-74 Поковки ГОСТ 25054 гр. IУ	От -50 до 500		
06X2E1T (3X2943) ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М20 Поковки ГОСТ 25054 Гр. IУ Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -196 до 400	НУС-89	Рр ≤ 5,0(50) МПа кгс/см ²	

РД 302-07-210-93

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наимено- вание	Марка				
Сталь коррозион- нстойкая	1СХ17Н13М2Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 Гр. М26 Поковки ГОСТ 25054 Гр. IV	От -196 до 600	ПУС-89	-
		Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -270 до 600		
	1СХ17Н13М2Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М26	От -253 до 700	ПУС-89	-
		Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	От -270 до 700		
Поковки ГОСТ 25054 Гр. IV		От -259 до 700			
	Сортовой прокат ГОСТ 5949	От -270 до 600			

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сталь коррозион- нстойкая	10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 Поковки ОСТ 95-29-72 Сортовой прокат ОСТ 95-29-72	До 600	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС
	СВХ17Н15М3Т ГОСТ 5632	Листы ГОСТ 7350 М20 Трубы ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 Поковки ГОСТ 25054 Гр. IV	От -196 до 600	ПВС-89	-

ИЛ 302-07-210-93

с. 84

Р. 93 19.10.00

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Коррозионностойкий сплав	КН65.Б ТУ 14-1-2475-78	Листы ТУ 14-1-2475-78 Трубы ТУ 14-3-1227-83 Сортовой прокат ТУ 14-1-3239-81	От -70 до 500	ПУС-89	Рр ≤ 5,0(50) МПа (кгс/см ²)
	КН65.ВУ ТУ 14-1-3587-83	Листы ТУ 14-1-3587-83 Трубы ТУ 14-3-1320-85			
	Н7СМБ-В1 ТУ 14-1-2262-	Листы ТУ 14-1-2262-77 Трубы ТУ 14-3-1227-83 Сортовой прокат ТУ 14-1-2260-77	От -70 до 300		Рр ≤ 1,0(10) МПа(кгс/см ²)
Сталь жаропрочная	10Х11Н23Т3МР ГОСТ 5332	Сортовой прокат ГОСТ 5949	До 600	ИНАЭГ-7-008-89	-

РД 302-07-210-93

С. 85

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сплав жаропрочный	ХН35ВТ-ВД ТУ 14-1-166574 ХН35ВТ ГОСТ 5632	Сортовой прокат ТУ 14-1-279-72 ТУ108.11-853- -87, ТУ 14-1-166576	До 600	ПНАСТ-7-008-89	АЭС
Сплавы	ВТИ-0 ГОСТ 19807	Листы АМТУ 475-2-67 Трубы АМТУ 386-2-65	До 250		
	ОТ4 ГОСТ 19807 ОСТ 1-90013- -81	Листы АМТУ 475-3-67 Трубы АМТУ 386-5-65	До 400		

РД 308-07-210-93

Продолжение приложения 3

Материал		НТД на поставку	Температура стенки (среды) °С	Наименование документа, регламентирующего параметры применения	Дополнительные указания к применению
Наименование	Марка				
Сплавы титана	OT4-C ГОСТ 1987 ОСТ1-90С13-81	Листы АМТУ 475-2-67 Трубы АМТУ 386-4-65	До 350	ПНАЭГ-7-008-89	АЭС

Примечания: 1. Обязательный объем испытаний листов, труб и поковок для изготовления арматуры систем, подводомственных ПУС-91 и ПУК-89 - по табл. I-3 ПУС, ПУК.

2. Испытаниям на ударный изгиб при температуре ниже 0 °С должен подвергаться металл фланцевых соединений трубопроводов, проложенных на открытом воздухе, где температура металла может быть ниже 0 °С. Испытания на ударную вязкость на образцах с концентратором U должны производиться при одной из температур:

Температура металла	Температура испытаний
От 0 до -20	-20
От -20 до -40	-40
От -40 до -60	-60

Значение КС U при температуре испытания должно быть не ниже 3,0 кгс/см²

РД 302-07-210-93

С. 87

Продолжение приложения 3

3. Допускается применение поковок из сталей 20 и 12ХНМФ по ГОСТ 8479 (гр.П) при $D_u < 100$ мм без ограничения давления; по температуре допускается применение стали 20 до 350°C , а 12ХНМФ до 570°C . Поковки ГОСТ 8479 (гр.П) для деталей уплотнения арматуры (кольца разъемные, крышки и т.д.) с предельными параметрами, указанными в данной таблице.

4. Материал штамповок из листовой стали должен удовлетворять требованиям, предъявленным к листовой стали.

ПУС-69.

1. Углеродистая и низколегированная листовая сталь толщиной более 60 мм, предназначенная для изготовления деталей работающих под давлением свыше 100 кгс/см^2 , должна подвергаться полному контролю УЗК. Методы и нормы контроля по ГОСТ 22727.

2. Поковки из углеродистых и низколегированных и среднелегированных сталей, предназначенных для работы под давлением свыше 6,3 МПа и имеющие один из габаритных размеров более 200 мм и толщину более 50 мм должны подвергаться частичному контролю УЗК. Дефектоскопия должна подвергаться не менее 50% объема поковки. Методика и нормы контроля - по отраслевой НТД.

3. Лист, поставляемый по ГОСТ 19281 должен быть испытан полностью при температуре эксплуатации свыше 200°C и давлении более 50 МПа при толщине листа 12 мм и более. Контроль макроструктуры производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5520 от партии листов.

4. Трубы с толщиной стенки 12 мм и более из стали 20 по ГОСТ 8731 должны испытываться на ударный изгиб при температуре 20°C .

5. Поковки из стали 10Г2 должны испытываться на ударную вязкость при рабочих температурах ниже -30°C , при этом $KCV \geq 3 \text{ кгс/см}^2$.

Продолжение приложения 3

ПУТ-69.

1. При наружной установке на открытом воздухе арматуру из углеродистой стали можно применять до температуры -40°C . Если арматура из углеродистой стали предназначена для газопроводов районов с температурой ниже -40°C , необходимо испытать ударную вязкость стали при температуре, соответствующей средней температуре наиболее холодной пятидневки; при этом $KCV \geq 2 \text{ кгсм/см}^2$.

2. На газопроводах, работающих при температуре ниже -40 , необходимо применять арматуру из легированных сталей, специальных или цветных сплавов, имеющих при рабочей отрицательной температуре $KCV \geq 2 \text{ кгсм/см}^2$.

СНиП 2.04.08-87 (газоснабжение)

1. Запорную арматуру из углеродистой стали допускается применять на параметры - давление газа 1,6 (16) МПа (кгс/см^2) и температуру не ниже -40°C .

СНиП 2.04.07-88 (тепловые сети)

1. Арматуру из углеродистой стали допускается применять на температуру не ниже -30°C .

ИНАБТ-7-СС8-89

Технические требования к материалам по ОСТ-85 и ОСТ 26-07-1419-76.

Приложение 4

Механические и физические характеристики
металлических материалов

38.93 14.10 14.10

СтЗсп	Сталь углеродистая обыкновенного качества
-------	---

Химический состав по ГОСТ 380-88, %

С	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	S	P	Fe
0,14-0,22	0,4-0,65	0,15-0,3	0,3	0,3	0,3	0,05	0,04	Ост.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					НВ			
			σ_b , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_b , %	ψ , %	КСУ, Дл/см ² (кгс/см ²)				
Сортовой прокат Ф, Ф, полоса, шестигранник и фасонный прокат	ГОСТ 535-88	Без термообработки	До 10 мм					см. ниже	-		
			390-490 (39-50)	255(26)	26						
Лист 4 - 160 мм	ГОСТ 14637-89	Горячекатаный	Категория 1 - 5					см. ниже	-		
			370-480 (38-49)	205(21)	23						
Лист до 3,9 мм	ГОСТ 16523-89 группа ОК 360В	Термообработанный	Категория 6 (10-40 мм)					-	-		
			430(44)	295(30)	16	-	-				
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70 До 100 мм	Нормализация	353(36)	175(18)	28	55	64(6,5)	101-149			
					24	50	59(6)				
					До 100 мм	392(40)	195(20)	26	55	59(6)	111-156
								23	50	54(5,5)	
Полоса для гаек, 5 - 40 мм	ОСТ 14-2-208-87	Без термообработки	Не определяется								

Примечание. Для АЭС листы толстые 5 - 50 мм из стали СтЗсп5 поставляется Коммунарским металлургическим комбинатом; механические свойства по ГОСТ 14637-89, дополнительно определяет КСУ (≥ 24 Дл/см²), Тк.о. (на гилье 30 °С), УЗК (по требованию)

38-93 19.10 2008

Ударная вязкость КСU, КСV в поставке

Таблица 2

Таблица 2

ГОСТ, сортанент	Сечение, мм	КСU, Дж/см ² (кгс м/см ²), не менее			КСV, Дж/см ² (кгс м/см ²)	
		+ 20,°С	- 20,°С	после мех. старения	+ 20,°С	0,°С
Прокат, категория 3-5 ГОСТ 535-88	3-4,9	108(11)	49(5)	49(5)	-	-
	5-9,9	108(11)	49(5)	49(5)	-	-
	10-25	98(10)	29(3)	29(3)	-	-
	26-40	88(9)	-	-	-	-
Лист ГОСТ 14637-89 категории 3-5	5-9	78(8)	39(4)	39(4)	-	-
	10-25	69(7)	29(3)	29(3)	-	-
	26-40	47(5)	-	-	-	-
категория 6	10-40	-	- 40°С 39(4)	29(3)	-	-
категория 5	5-20				34(3,5)	-
	Св 20				-	-
категория 6	8-9	-	-	-	-	34(3,5)
	10-20	-	-	-	-	39(3,1)
	Св 20	-	-	-	-	-

Гарантированные значения механических свойств при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С						
		20	50	100	150	200	250	300
Сортной прокат и лист до 20 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	353 (36)	343 (35)	323 (33)	284 (29)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	206 (21)	186 (19)
	δ, %	26	24	22	20	20	20	20
	ψ, %	50	49	49	48	47	47	48
То же, более 20 до 100 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	353 (36)	343 (35)	323 (33)	284 (29)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)
	δ, %	23	21	19	18	18	18	18
	ψ, %	50	49	49	48	47	47	48

38-93 10/10 028

Продолжение таблицы 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С						
		20	50	100	150	200	250	300
То же, толщина более 100 мм	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	353 (36)	343 (35)	323 (33)	284 (29)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)
	δ , %	23	21	19	18	18	18	18
	Ψ , %	50	49	49	48	47	47	48
Трубы	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	343 (35)	343 (35)	323 (33)	324 (33)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)
	δ , %	23	21	19	18	18	18	18
	Ψ , %	50	49	49	48	47	47	48
Поковки диаметром, толщиной до 300 мм КП 175	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	355 (36)	343 (35)	333 (34)	333 (34)	314 (32)	304 (31)	275 (28)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	175 (18)	167 (17)	167 (17)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	137 (14)
	δ , %	24	22	20	18	17	17	17
	Ψ , %	50	47	44	41	40	40	40
То же, КП 195	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	390 (40)	390 (40)	373 (38)	373 (38)	363 (37)	333 (34)	304 (31)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	177 (18)	167 (17)	147 (15)
	δ , %	23	21	20	18	18	18	18
	Ψ , %	50	47	44	41	40	40	40
То же, до 50 мм КП 215	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	420 (44)	422 (43)	402 (41)	402 (41)	392 (40)	373 (38)	333 (34)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	215 (22)	206 (21)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	167 (17)
	δ , %	23	21	20	18	18	18	18
	Ψ , %	50	47	44	41	40	40	40

21 53 10/10 800

Предел выносливости [8]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа	n	Состояние стали
191	10 ⁷	Лист 40 мм, горячекатанный. Образец гладкий.
93	10 ⁷	Образец Φ 40 мм с надрезом
213	20·10 ⁵	$\sigma_{в} = 440$ МПа

Технологические свойства

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1300
Минимальная температура концаковки, °С	750
Свариваемость	Без ограничений
Чувствительность к водороду	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	Горячекатанная, НВ 124 и $\sigma_{в} = 400$ МПа Квтв.спл = 1,8; Квб.ст. = 1,6
Плотность, г/см ³	7,85

38-93 19.10.2018

СтЗпс	Сталь углеродистая обыкновенного качества
-------	---

Химический состав по ГОСТ 380-88. %

С	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	S	P	Fe
			не более					
0,14-0,22	0,4-0,65	0,05-0,15	0,3	0,3	0,3	0,05	0,04	Осв.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	K_{CU} , Дж/см ² (кгсм/см ²)	
			не менее					
Сортовой прокат Φ , Φ , полоса, шестигранник и фасонный прокат	ГОСТ 535-88	Без термообработки	370-430 (39-50)	205-245 (21-25)	23-26	-	см. СтЗсп	-
Лист 4 - 160 мм	ГОСТ 14637-89	Поставка					см. СтЗсп	
Лист до 3,9 мм	ГОСТ 16523-89 группа ОК 360В	Термообработанный						

Физические и технологические свойства как для СтЗсп

14.11.93 54-43

Ст5сп	Сталь углеродистая обыкновенного качества
-------	---

Химический состав по ГОСТ 380-88. %

С	Mn	Si	Cr	NI	Cu	S	P	Fe
			не более					
0,28-0,37	0,5-0,8	0,15-0,3	0,3	0,3	0,3	0,05	0,04	Осн.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					НВ
			б _т , В/мм ²	б _т , В/мм ²	б _с , %	ψ, %	KCU, Дж/см ²	
			(кгс/мм ²)	(кгс/мм ²)	не менее			
Сортовой прокат φ, Ф, поло- са, шестигранник и фа- совый прокат	ГОСТ 535-88	Без термообработ- ки	490-630 (50-64)	255-295 (26-30)	17-20	-	-	-
Лист 4 - 160 мм	ГОСТ 14637-89	Поставка	490-630 (50-64)	255-285 (26-29)	17-20	-	-	-
Лист до 3,9 мм	ГОСТ 16523-89 ОК 400 В	Термообработанный	490-630 (41-69)	-	(17-21)	-	-	-
Трубы бесшовные	ГОСТ 8731-87	Без термообработки	430(50)	274(28)	17	-	-	-
Полоса для гаек, 5 - 40 мм	ОСТ 14-2-208-87	Без термообработки	Не определяются					
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70 100 - 300 мм	Нормализация	350	175	24	50	59	101-143
	300 - 500 мм				22	45	54	
	500 - 800 мм				20	40	49	
	100 - 300 мм		390	195	23	50	54	111-156
	300 - 500 мм				20	45	49	
	500 - 800 мм				18	38	44	

38-93 10.10.00

Механические свойства при повышенных температурах [8]
Таблица 2

t, °C	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_B , МПа	δ_b , %	Ψ , %
прокат				
20	320	490	28	58
300	200	-	-	-
400	165	470	-	66
500	150	330	-	70

Ударная вязкость КСЧ, Дж/см² [8]

Таблица 3

Температура, °C			Толщина листа, мм
+ 20	- 10	- 40	
71	24	12	11
57	24	10	20
71	36	15	40
71	29	15	50

При $n = 10^6$ $\sigma_{-1} = 274$ МПа, при $n = 5 \cdot 10^6$ $\sigma_{-1} = 223$ МПа [8]

Физические свойства [8]

Таблица 4

Модуль нормальной упругости		Коэффициент линейного расширения	
t, °C	E, ГПа	t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град
20	198	20-100	11,1
100	196	20-200	11,9
200	191	20-400	13,4
300	185	20-600	14,4
400	164	Плотность, г/см ³ 7,85	

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1260
Минимальная температура концаковки, °C	750
Свариваемость	Свариваемость ограниченная. Для сварки прочно-плотных швов не рекомендуется.
Флюсночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	Горькая катанная, HB 158 и $\sigma_B = 510$ МПа Кут.спл = 1,2; Кут.ст. = 1,2

38-93 19/10 1004

Ст5пс	Сталь углеродистая обыкновенного качества
-------	---

Химический состав по ГОСТ 380-88, %

С	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	S	P	Fe
0,28-0,37	0,5-0,8	0,05-0,15	0,3	0,3	0,3	0,05	0,04	Ост.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , % (δ_4)	КСУ, Дж/см ² (кгс/см ²)	
			не менее					
Сортовой прокат Φ , Φ , полоса, бестигравник и фасонный прокат	ГОСТ 535-88	Без термообработки	490-630 (50-64)	255-285 (24-27)	17-20	-	-	-
Лист 4 - 160 мм	ГОСТ 14637-89	Поставка	490-630 (50-64)	255-285 (26-29)	17-20	-	-	-
Лист до 3,9 мм	ГОСТ 16523-89 ОК 400 В	Термообработанный	400-680 (41-69)	-	(17-21)	-	-	-
Полоса для гаек, 5 - 40 мм	ОСТ 14-2-208-87	Без термообработки	Не определяются					

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 2

t, °C	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_b , МПа	δ_5 , %	Ψ , %	КСУ, Дж/см ²
20	330	535	25	52	64
100	310	500	20	54	69
200	305	-	19	40	78
300	215	-	22	50	69
400	185	500	23	64	59
500	160	365	24	70	-

Физические свойства [8]

Таблица 3

E, ГПа	t, °C				
	20	100	200	300	400
	198	196	186	175	167
Плотность, г/см ³	7,85				

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1260
Минимальная температура концаковки, °C	750
Свариваемость	Свариваемость ограниченная. Для сварки прочно-плотных швов не рекомендуется.
Флокеночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обработываемость резанием	Горячекатанная. HB 158 и $\sigma_{в} = 640$ МПа Kvтв.спл = 1,2; Kvб.ст. = 1,2

30.03 1910 064

A20	Сталь углеродистая сернистая высокой обрабатываемости резанием
-----	---

Химический состав по ГОСТ 1414-75, %

C	Si	Mn	Fe	S	P	Cu
					не более	
0,17-0,25	0,15-0,35	0,7-1	Осы.	0,08-0,15	0,06	0,25

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Прокат горячекатаный, калиброванный, обточенный, со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 1414-75	Горячекатаная	450(46)	-	20	30	-	н.б. 168
		Калиброванная выгнатованная	530(54)	-	7			н.б. 217

Предел ползучести при повышенных температурах [8]

Таблица 2

t, °C	Скорость ползучести, %/час	$\sigma_{пол.}$, МПа
425	1/10 000	93
535		25
425	1/100 000	59
535		10

Технологические свойства

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1180
Минимальная температура концаковки, °C	850
Свариваемость	Не применяется для сварных конструкций
Флокеночувствительность	Чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна

38.93 19.10.001

20	Сталь углеродистая качественная конструкционная
----	--

Химический состав по ГОСТ 1050-88, %

C	Si	Mn	Fe	Cr	Ni	P	S	As
не более								
0,17-0,24	0,17-0,37	0,35-0,65	Осв.	0,25	0,3	0,035	0,04	0,08

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ	
			σ _в , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	ГСУ, Дж/см ² (кгс/см ²)		
			не менее						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сортовой прокат φ, □ до 250 мм, полоса, калиброванный прокат, калиброванный децигранник, калиброванная полоса, прокат со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 1050-88	В поставке (без термообработки)	410(42)	245(25)	25	55	-	в.6.(255) 269	
		Нагартованный	490(50)	По требованию		7	40	-	
		Отожженный	390(40)	-	21	50	-	-	
		Горячекатаный	Не определяются					-	в.6. 163
		Калиброванный и со специальной отделкой поверхности	Не определяются					-	в.6. 207 (163)
Покоски до 800 мм	ГОСТ 8479-70 До 100 мм	Нормализация	350(36)	175(18)	28	55	64(6,5)	101-143	
					24	50	59(6)		
					22	45	54(5,5)		
					20	40	49(5)		
			300(40)	195(20)	26	55	59(6)	111-156	
					23	50	54(5,5)		
					24	53	54(5,5)		
					20	48	49(5)		
430(44)	215(22)	24	53	54(5,5)	123-167				
		20	48	49(5)					
100 - 300 мм	Залка с отпуском	470(48)	245(25)	19	42	39(4)	143-179		
Трубы бесшовные φ от 25 до 850 мм	ГОСТ 8731-87	Без термообработки	412(42)	245(25)	21	-	-	в.6. 156	
Трубы бесшовные φ от 1,0 до 200 мм	ГОСТ 8733-87	Термообработанные	412(42)	245(25)	21	-	-	в.6. 156	

1983 1910 111

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лист 4 - 160 мм, полоса 6 - 60 мм	ГОСТ 1577-81	Горячекатаные, нормализованные	410(42)	-	Лист до 80 мм 28	-	при -20°С 29(3)	
		Отожженные	370(38)	-	28	-	-	в.б. 156
		Горячекатаные, нормализованные	410(42)	245(25)	Полоса 25	55	-	-
Трубы бесшовные Φ от 19 до 219 мм	ГОСТ 550-75	Горячекатаные	431(44)	255(26)	22	50	78(8)	в.б. 156
Полоса для гаек, толщина 5 - 40 мм	ОСТ 14-2-208-87	Без термообработ- ки	Не определяются					
Поковки до 400 мм для АЗС	ОСТ 108.030.113 -77 гарантируются: механические свойства при 250- 400°С, неметалли- ческие включения, УЗК, т.к.о.	Нормализация 920 - 950 °С	до 100 мм					
			412-549 (42-56)	216(22)	24	55	59(6)	123-167
			100 - 200 мм					
393(40)	196(20)	22	50	54(5,5)				
200 - 400 мм								
393(40)	196(20)	20	45	49(5,0)				
Трубы Φ от 10 до 465 мм	ТУ 14-3-460-75	Горячекатаные и холоднокатан- ные, после нормализации	Продольные образцы					
			(42-56)	(22)	24	45	5	-
			Поперечные образцы					
(41)	(22)	22	40	4	-			
Продольные образцы								
		250 °С	22					
		400 °С	14					
		450 °С	12					

Примечание. Для АЗС сортовой прокат Φ, Φ от 10 до 200 мм поставляется Челябинским металлургическим заводом по ТУ 14-1-5036-91 с определением механических свойств при 20°С и 350°С, неметаллических включений, УЗК (по требованию) и подтверждением т.к.о. (не выше 30°С).

Гарантированные значения механических свойств при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Поковки Φ до 300 мм КП 175	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	355 (36)	343 (35)	333 (34)	323 (33)	323 (33)	294 (30)	294 (30)	294 (30)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	175 (18)	167 (17)	167 (17)	167 (17)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	128 (13)
	δ, %	20	20	20	18	17	17	17	17
	ψ, %	40	40	40	40	40	40	40	40

38-93 1010 ДМ

Продолжение таблицы 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
То же, до 300 мм, КП 195	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	390 (40)	390 (40)	373 (38)	363 (37)	363 (37)	343 (35)	333 (34)	323 (33)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	177 (18)	157 (16)	137 (14)
	δ , %	20	20	20	18	17	17	17	17
	Ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40
То же, до 300 мм КП 215	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	430 (44)	422 (43)	422 (43)	412 (42)	402 (41)	402 (41)	392 (40)	373 (38)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	215 (22)	206 (21)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)
	δ , %	20	19	19	18	17	17	17	17
	Ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40
То же, от 100 до 300 мм КП 245	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	470 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	422 (43)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	226 (23)	226 (23)	196 (20)	177 (18)
	δ , %	19	18	18	17	16	16	16	16
	Ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40
Сортовой прокат Φ , толщиной до 80 мм; трубы горя- чекатаные Φ 10-465 мм с толщиной стенки 2-60	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	402 (41)	392 (40)	392 (40)	392 (40)	373 (38)	373 (38)	363 (37)	353 (36)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	216 (22)	206 (21)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)
	δ , %	21	20	19	18	17	17	17	17
	Ψ , %	40	40	38	38	38	38	40	42
Листы оже- женные, вы- сокотемпе- ратурные от 4 до 80 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	343 (35)	343 (35)	333 (34)	333 (34)	323 (33)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	216 (22)	216 (22)	216 (22)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	176 (18)	157 (16)
	δ , %	28	27	27	25	24	24	24	24
	Ψ , %	45	43	43	42	42	42	44	46

38-63 19.10.04

Продолжение таблицы 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Листовые заготовки 20-250 мм (поперечные образцы)	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	353 (36)	343 (35)	334 (34)	324 (33)	304 (31)	294 (30)	284 (29)	275 (28)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	176 (18)	176 (18)	176 (18)	157 (16)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	137 (14)
	δ , %	20	20	20	19	19	19	18	18
	ψ , %	45	45	45	45	45	45	45	45

Механические свойства при длительных испытаниях [8]

Таблица 3

t, °С	Скорость ползучести, %/час	$\sigma_{\text{пол.}}$, МПа	t, °С	τ , час	$\sigma_{\text{д.п.}}$, МПа
400	1/100 000	98	450	10 000	120
450		49	450	100 000	78
475		35	475	100 000	59

Предел выносливости [8]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	Состояние стали
206	-	n = 10 ⁷ , $\sigma_{0,2}$ = 320 МПа, $\sigma_{\text{в}}$ = 500 МПа
245	-	$\sigma_{0,2}$ = 310 МПа, $\sigma_{\text{в}}$ = 520 МПа, НВ 149
225	-	$\sigma_{0,2}$ = 280 МПа, $\sigma_{\text{в}}$ = 490 МПа, НВ 139
205	127	Нормализация 910 °С, отпуск 620 °С
193	-	$\sigma_{0,2}$ = 280 МПа, $\sigma_{\text{в}}$ = 420 МПа.
255	451	Цементация 930 °С, закалка 810 °С, отпуск 190 °С

Ударная вязкость при отрицательных температурах КСЧ, Дж/см² [8]

Таблица 5

Температура, °С				Термообработка
+ 20	- 20	- 40	- 60	
110	68	47	10	Отжиг
157	109	86	15-38	Нормализация

38-93 19.10.000

Механические свойства после цементации [8]

Таблица 6

Состояние стали	Сечение, мм	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_b , МПа	δ_b , %	ψ , %	КСУ, Дж/см ²	НВ, не более
		не менее					
Цементация 920-950°С, воздух, Закалка 800-820°С, вода, отпуск 180-200°С	50	290-340	490-590	18	45	54	Сердцевина 155 НРСэ поверхности 55-63

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1280
Минимальная температура концаковки, °С	750
Свариваемость	Сваривается без ограничений
Флокеночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	Горячекатанная при НВ 126 - 131 и $\sigma_b = 460-490$ МПа Квтв.спл = 1,7; Квтв.ст. = 1,6
Плотность, г/см ³	7,85

38-93 1910 ДД

35	Сталь углеродистая качественная конструкционная
----	--

Химический состав по ГОСТ 1050-88, %

C	Si	Mn	Fe	Cr	Ni	P	S	As
				не более				
0,32-0,4	0,17-0,37	0,5-0,8	Осн.	0,25	0,3	0,035	0,04	0,08

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			$\sigma_{\text{в}}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сортовой прокат Φ, D до 250 мм, полоса, калиброванный прокат, калиброванный шестигранник, калиброванная полоса, со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 1050-88	В поставке (без термической обработки)	530(54)	315(32)	20	45	-	-
		Нагартованный	590(60)	-	6	35	-	-
		Отжигенный	470(48)	-	15	45	-	-
		Горячекатаный						н.б. 207
		Калиброванный и со специальной отделкой поверхности						н.б. 223 (187)
		Закалка с отпуском						
			По согласованию (до 100 мм)					
Соковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	Нормализация	390(40)	195(20)	20	45	49(5)	111-156
					18	38	44(4,5)	
	430(44)		215(22)	20	48	49(5)	123-167	
				18	40	44(4,5)		
				16	35	39(4)		
				22	48	49(5)		
	470(48)		245(25)	19	42	39(4)	143-179	
				17	35	34(3,5)		
				20	40	44(4,5)		
	530(54)		275(28)	Закалка с отпуском	17	38	34(3,5)	156-197
					17	38	39(4)	
					17	38	39(4)	

30-93 10-10 ДК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прокат полосовой для гаек толщевой 5 - 40 мм	ОСТ 14-2-208-78			Не определяются					
Лист 4 - 160 мм, полоса 6 - 60 мм	ГОСТ 1577-81	Горячекатаный, нормализованный	520(53)	-	21	-	-	н.б. 207	
		Отожженный	480(49)	-	22	-	н.б. 187		
		Горячекатанная, нормализованная	530(54)	315(32)	20	45	-	-	
Трубы бесшовные Ф 25 - 850 мм	ГОСТ 8731-87	Без термообработ- ки	510(52)	294(30)	17	-	-	н.б. 187	
Трубы бесшовные Ф 1,0 - 200 мм	ГОСТ 8733-87	Термообработанные	510(52)	294(30)	17	-	-	н.б. 187	
Лист тонкий до 3,9	ГОСТ 16523-83	Термообработанный	490-720 (50-73)	-	12-14	-	-	-	

Гарантированные значения механических свойств при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Сортовой прокат Ф, толщиной до 80 мм	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	530 (54)	520 (53)	510 (52)	510 (52)	500 (51)	500 (51)	500 (51)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	314 (32)	304 (31)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	245 (25)	196 (20)	177 (18)
	δ , %	20	17	13	10	7	12	17	18
	ψ , %	45	45	45	45	45	45	45	45
Поковки до 300 мм КП 275	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	519 (53)	510 (52)	441 (45)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	265 (27)	265 (27)	265 (27)	245 (25)	225 (23)	216 (22)	196 (20)
	δ , %	17	15	12	9	6	10	14	16
	ψ , %	38	38	38	38	38	38	38	38
То же, до 100 мм КП 315	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	570 (58)	570 (58)	559 (57)	549 (56)	540 (55)	540 (55)	540 (55)	540 (55)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	315 (32)	304 (31)	304 (31)	294 (30)	274 (28)	255 (26)	245 (25)	225 (23)
	δ , %	15	13	11	9	6	8	11	12
	ψ , %	35	35	34	34	34	34	35	35

38.03 10.10 2011

Предел выносливости [8]

Таблица 3

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	Состояние стали
265	-	Нормализация 850 °С, $\sigma_b = 320$ МПа
245	147	Нормализация 850 - 890 °С. Отпуск 650 - 680 °С
402	-	Закалка 850 °С. Отпуск 650 °С, $\sigma_b = 710$ МПа

Ударная вязкость при отрицательных температурах КСU, Дж/см² [8]

Таблица 4

Температура, °С					Термообработка
+ 20	- 20	- 30	- 50	- 60	
63	47	45	14	12	Нормализация

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1280
Минимальная температура концаковки, °С	750
Свариваемость	Свариваемость ограничена. Для прочно-плотных швов не рекомендуется
Флокеночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Плотность, г/см ³	7,85
Обрабатываемость резанием	Горячекатанная, HB 144-156 и $\sigma_b = 510$ МПа Kv6.ст. = 1,3

40	Сталь углеродистая качественная конструкционная
----	--

Химический состав по ГОСТ 1050-88, %

C	Si	Mn	Fe	Cr	Ni	P	S	As
				не более				
0,37-0,45	0,17-0,37	0,5-0,8	Осн.	0,25	0,3	0,035	0,04	0,08

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ЗВ
			σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
			не менее					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сортовой прокат Φ , Ψ до 250 мм, полоса, калиброванный прокат, калиброванный пес-тигранник, калиброванная полоса, со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 1050-88	В поставке (без термообработки)	570(58)	335(34)	19	45	-	в.б. 255, 269
		Нагартованный	610(62)	-	6	35	-	
		Отожженный	510(52)	-	14	40	-	
		Горячекатанный						в.б. 217
		Калиброванный и со специальной отделкой поверхности						в.б. 241
		Закалка с отпуском	600-750 (61-76)	355(36)	19	-	59(6)	
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	Ворнизация	430(44)	215(22)	18	40	44(4,5)	123-167
					16	35	39(4)	
	470(48)		245(25)	19	42	39(4)	143-179	
				17	35	34(3,5)		
	530(54)		275(28)	20	40	44(4,5)	156-197	
				17	38	34(3,5)		
	530(54)		275(28)	Закалка с отпуском	15	32	29(3)	156-197
					13	30	29(3)	
	570(58)		315(32)	100 - 300 мм	14	35	34(3,5)	167-207
					18	45	59(6)	
590(60)	345(35)	до 100 мм				174-217		

30-93 19/10/00

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лист 4 - 160 мм, полоса 6 - 60 мм	ГОСТ 1577-81	Горячекатаные, нормализованные	560(57)	-	Лист до 80 мм 20	-	-	в.б. 217
		Отожженные	520(53)	-	21	-	-	в.б. 187
		Горячекатаные, нормализованные	570(58)	335(34)	Полоса 19	45	-	-
Сортовой прокат калибровальный и со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 10702-78	Отпуск или отжиг	590(60)	-	-	40	-	в.б. 197
Прокат плосовой для гаек толщиной 5 - 40 мм	ОСТ 14-2-208-78				Не определяется			
Лист тонкий до 3.9	ГОСТ 16523-83	Термически обработанный	490-720 (50-73)	-	12	-	-	-

Гарантированные значения механических свойств при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Поковки диаметром до 800 мм КП 275	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	510 (52)	500 (51)	491 (50)	491 (50)	491 (50)	471 (49)	461 (47)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	255 (26)	235 (24)	216 (22)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	196 (20)
	δ , %	13	12	11	11	11	11	11	11
	ψ , %	30	30	30	30	30	29	28	28
То же, до 100 мм, КП 345	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	500 (60)	509 (58)	559 (57)	549 (56)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	510 (52)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	345 (35)	312 (32)	294 (30)	275 (28)	255 (26)	245 (25)	245 (25)	235 (24)
	δ , %	18	17	16	15	14	14	14	14
	ψ , %	45	45	45	45	45	45	45	45

Механические свойства при длительных испытаниях [8]

Таблица 3

t, °С	Скорость ползучести, %/час	$\sigma_{пол.}$, МПа	t, °С	τ , час	$\sigma_{д.п.}$, МПа
400	1/100 000	100	400	10 000	260
450		50	500	10 000	70
500		30	400	100 000	190
Плотность, г/см ³		7,81	500	100 000	44

38-93 19.10.1988

Предел выносливости [8]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа	Термообработка
231	Отжиг 850 °С, $\sigma_{0,2} = 275$ МПа; $\sigma_{в} = 520$ МПа
393	Закалка 845 °С, вода. Отпуск 550 °С. $\sigma_{0,2} = 600$ МПа, $\sigma_{в} = 710$ МПа, НВ 209
230	Закалка 845 °С, масло. Отпуск 430 °С $\sigma_{0,2} = 415$ МПа, $\sigma_{в} = 630$ МПа

Ударная вязкость при отрицательных температурах КСУ, Дж/см² [8]

Таблица 5

Температура, °С			Термообработка
+ 20	- 40	- 80	
78	55	51	Закалка 850 °С, вода. Отпуск 400 °С

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Флокеночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	Горячекатанная при НВ 170 и $\sigma_{в} = 520$ МПа Квтв.спл = 1,2; Квб.ст. = 1,05

20Х	Сталь легированная конструкционная
-----	------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

С	Si	Mn	Cr	Fe	P	S	Cu	Ni
0,17-0,23	0,17-0,37	0,5-0,8	0,7-1,0	Ост.	0,035	0,035	0,3	0,3

Сортанент, НТД, механические свойства в поставке. .

Таблица 1

Еид и размер заготовок	НТД на поставку	Еид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	КCU, Дж/см ² (кгс/см ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сортовой прокат Φ, \square до 250 мм, калиброванный, калиброванный со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	Термообработанный	Не определяются					в.6. 179
		Нагартованный	Не определяются					в.6. 229
		Закалка: 1 - 880 °С, 2 - 770 - 820 °С; вода, масло; отпуск 180 °С	799(80)	635(65)	11	40	59(6)	-
Покоски до 800 мм	ГОСТ 8479-70 До 100 мм	Нормализация	393(40)	195(20)	26	55	59(4)	111-156
					100 - 300 мм	23	50	
	300 - 500 мм	20	45	49(5)	123-167			
	До 100 мм	430(44)	215(22)	24		53	54(5,5)	
	100 - 300 мм	20	48	49(5)	143-179			
	До 100 мм	470(48)	245(25)	22		48	49(5)	
	100 - 300 мм	Закалка с отпуском	19	42	39(4)	156-197		
	До 100 мм		530(54)	275(28)	20		40	44(4,5)
	100 - 300 мм		17	38	34(3,5)	167-207		
	100 - 300 мм		570(58)	315(32)	14		35	34(3,5)
100 - 300 мм	590(60)	345(35)	17	40	54(5,5)	174-217		
Прутки 60 мм	{8}	Цементация 320-350 °С, воздух; закалка 800 °С, масло; отпуск 180 °С	640	390	13	40	49	250 (поверхности) 55-63 НРС

38-93 19.10.08

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубы бесшовные Ø от 25 до 250 мм	ГОСТ 8731-87	Без термообработ- ки	431(44)	-	16	-	-	-
Трубы бесшовные Ø от 1,0 до 200 мм	ГОСТ 8733-87	Термообработанные	431(44)	-	17	-	-	н.б. 179
Лист от 4 до 80 мм Полоса от 6 до 60 мм	ГОСТ 1577-81	Откиг			Не определяются			н.б. 179
Сортовой прокат калибро- ванный	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом			по ГОСТ 4543-71			

Механические свойства стали для деталей арматуры по РТМ 26-07-141-73

Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм на более	Механические свойства при 20 °С					Твердость ВВ
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		σ _т , МПа (кгс/мм ²)	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, ЕДж/м ² (кгс м/см ²)	
не илнее								
880 - 900, вода	500-560 воздух	80	343(35)	588(60)	16	45	588(6)	174 - 217

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Прутки и полосы диа- метром или толщиной до 80 мм	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	755 (77)	755 (77)	745 (76)	735 (75)	715 (73)	676 (69)	649 (66)	578 (59)	540 (55)	471 (48)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	638 (65)	583 (60)	589 (60)	568 (58)	559 (57)	529 (54)	510 (52)	490 (50)	461 (47)	441 (45)	432 (44)
	δ, %	11	11	10	10	10	10	10	11	11	12	9
	ψ, %	40	38	38	38	38	38	40	40	42	42	46
То же, от 80 до 150 мм	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	755 (77)	726 (74)	726 (74)	726 (74)	726 (74)	726 (74)	687 (70)	608 (62)	540 (55)	471 (48)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	638 (65)	589 (60)	540 (56)	540 (55)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	520 (53)	491 (50)	461 (47)	432 (44)
	δ, %	9	9	8	8	8	8	9	10	10	11	12
	ψ, %	35	33	31	31	30	32	35	37	37	40	40

31.93 18.10.0028

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же, от 150 до 250 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	755 (77)	726 (74)	726 (74)	726 (74)	726 (74)	726 (74)	687 (70)	609 (62)	540 (55)	471 (48)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	638 (65)	589 (60)	549 (56)	540 (55)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	520 (53)	491 (50)	461 (47)	432 (44)
	δ, %	8	8	7	7	7	8	8	9	9	10	10
	ψ, %	30	28	27	26	25	28	30	31	31	34	34
Полочки диаметром до 500 мм КП 195	б _н , МПа (кгс/мм ²)	390 (40)	373 (38)	363 (37)	363 (37)	363 (37)	363 (37)	363 (37)	333 (34)	304 (31)	265 (27)	235 (24)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	195 (20)	177 (18)	167 (17)	167 (17)	167 (17)	167 (17)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	128 (13)
	δ, %	20	19	18	18	18	19	20	20	20	22	24
	ψ, %	45	42	40	40	38	41	45	48	51	51	51
То же, до 300 мм КП 215	б _н , МПа (кгс/мм ²)	430 (44)	412 (42)	402 (41)	402 (41)	402 (41)	402 (41)	402 (41)	373 (38)	333 (34)	294 (30)	255 (26)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	215 (22)	195 (20)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	147 (15)
	δ, %	20	18	16	16	16	18	20	20	20	20	20
	ψ, %	45	42	40	40	38	41	45	48	51	51	51
То же, до 300 мм КП 245	б _н , МПа (кгс/мм ²)	470 (48)	451 (46)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	412 (42)	402 (41)	363 (37)	323 (33)	294 (30)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	225 (23)	206 (21)	206 (21)	206 (21)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	167 (17)
	δ, %	19	19	17	17	17	17	17	17	17	17	15
	ψ, %	42	39	37	37	35	39	42	44	48	48	48
То же, до 300 мм КП 275	б _н , МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	500 (51)	491 (50)	491 (50)	491 (50)	491 (50)	491 (50)	461 (47)	412 (42)	353 (36)	323 (33)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	245 (25)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	216 (22)	206 (21)	196 (20)	177 (18)
	δ, %	17	16	15	15	15	16	20	20	20	20	20
	ψ, %	38	35	34	34	32	34	38	41	43	43	43
То же, от 100 до 300 мм КП 315	б _н , МПа (кгс/мм ²)	570 (58)	540 (55)	520 (53)	520 (53)	520 (53)	520 (53)	520 (53)	491 (50)	441 (45)	373 (38)	343 (35)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	315 (32)	275 (28)	265 (27)	265 (27)	265 (27)	265 (27)	265 (27)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	196 (20)
	δ, %	14	13	12	12	12	16	16	16	16	16	16
	ψ, %	35	32	31	31	29	31	35	35	40	40	40

38-93 19.10.00

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же, от 100 до 300 мм КП 345	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	559 (57)	540 (55)	540 (55)	540 (55)	540 (55)	540 (55)	500 (51)	451 (46)	393 (39)	353 (36)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	345 (35)	294 (30)	284 (29)	284 (29)	284 (29)	284 (29)	284 (29)	265 (27)	255 (26)	245 (25)	216 (22)
	δ , %	14	13	12	12	12	14	16	16	16	16	16
	ψ , %	35	32	31	31	29	31	35	35	40	40	40

Предел ползучести [8]

Таблица 4

t, °С	Скорость ползучести, %/час	$\sigma_{\text{пол.}}$, МПа
400	1/10 000	137
450		88
500		59

Предел выносливости [8] при n = 10⁷

Таблица 5

σ_{-1} , МПа	Состояние стали
235	Нормализация. $\sigma_{0,2} = 295-395$ МПа, $\sigma_{\text{в}} = 450-590$ МПа НВ 143-179
295	Закалка с высоким отпуском. $\sigma_{0,2} = 490$ МПа, $\sigma_{\text{в}} = 690$ МПа, НВ 217-235
412	Цементация. Закалка с низким отпуском. $\sigma_{0,2} = 790$ МПа, $\sigma_{\text{в}} = 930$ МПа, HRCэ 57-63

Ударная вязкость при отрицательных температурах КСЧ, Дж/см² [8]

Таблица 6

Температура, °С				Состояние стали
+ 20	- 20	- 40	- 60	
280-286	280-289	277-287	261-274	Пруток Φ 115 мм. Закалка. Отпуск.

38-93 19/10/00

Влияние термообработки на ударную вязкость при отрицательных температурах (пруток Φ 115 мм) [17]

Таблица 7

Состояние стали	KCU, кгсм/см ² при t, °C						
	+ 20	0	- 20	- 40	- 60	- 80	- 100
Горячекатаный	8,9-14,9	7,9-10,6	8,7-12	8-9,3	0,6-3,3	0,5-1	0,5
Отожженный	15,3-18,3	13,4-15,7	7,4-11	6,7-8,4	1,6-5,5	0,4-0,8	0,4-0,7
Нормализованный	22,6-24,1	24-24,2	17,5-23,2	17,2-21,2	15,2-16,5	0,4-13,7	1-11
Закалка с отпуском	28,6-29,2	28,9-29,2	28,6-29,5	28,3-29,3	26,6-28	22,6-28	19,4-28

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1260
Минимальная температура концаковки, °C	750
Свариваемость	Сваривается без ограничений
Флокеночувствительность	Малочувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	Горячекатанная при HB > 131 и $\sigma_b = 460$ МПа Kvтв.спл = 1,7; Kvб.ст. = 1,3

200 0161 1910 002
38-03

40Х	Сталь легированная конструкционная мартенситного класса
-----	--

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

С	Si	Mn	Cr	Fe	P	S	Cu	Ni
0,36-0,44	0,17-0,37	0,5-0,8	0,8-1,1	Осв.	0,035	0,035	0,3	0,3

Сортанент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			б _т , в/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , в/мм ² (кгс/мм ²)	б _с , %	ψ, %	К _{CU} , Дж/см ² (кгсм/см ²)	
			не менее					
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Сортовой прокат Ф, Ф до 250 мм, калиброванный, калиброванный со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	Термообработанный	Не определяются					н.б. 21
		Вагатованный	Не определяются					н.б. 26
		Закалка 860°С, масло, отпуск 500 °С, вода или	930(100)	785(80)	10	45	59(6)	-
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	500 - 800 мм	470(48)	245(25)	15	30	34(3,5)	143-175
		300 - 500 мм	530(54)	275(28)	15	32	29(3)	156-191
	500 - 800 мм	Закалка с отпуском	530(54)	275(28)	13	30	29(3)	156-191
	До 100 мм	Нормализация	570(58)	315(32)	17	39	39(4)	167-201
	100 - 300 мм				14	35	34(3,5)	
	300 - 500 мм	Закалка с отпуском	570(58)	315(32)	12	30	29(3)	167-201
	500 - 800 мм				11	30	29(3)	
	До 100 мм	Нормализация	590(60)	345(35)	18	45	59(6)	174-211
	100 - 300 мм				17	40	54(5,5)	
	300 - 500 мм				14	39	49(5)	
	До 100 мм	Закалка с отпуском	615(63)	395(40)	17	45	59(6)	187-225
	100 - 300 мм				15	40	54(5,5)	
	300 - 500 мм				13	35	49(5)	
	До 100 мм				16	45	59(6)	
100 - 300 мм	14	40	54(5,5)					
До 100 мм	16	45	59(6)	212-246				
100 - 300 мм	13	40	54(5,5)					

38-93 1010 00

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Лист 4 - 80 мм Роллист 5-60мм	ГОСТ 1577-81	Откиг		Не определяются					в.б. 217
Сортовой прокат калибровальный	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом		По ГОСТ 4543-71					
Трубы бесшовные Φ 25 - 850 мм	ГОСТ 8731-87	Без термообработки	657(67)	-	9	-	-	в.б. 269	
Трубы бесшовные Φ 1,0 - 200 мм	ГОСТ 8733-87	Термообработанные	618(63)	-	14	-	-	в.б. 217	

Примечание. Для АЗС сортовой прокат Φ , Φ от 10 до 200 мм поставляется Челябинским металлургическим заводом по ТУ 14-1-5036-91 с определенными механическими свойствами при +20 °С и +350 °С, неметаллических включений, УЗК (по требованию) и подтверждением т.о. (не выше +40 °С)

Механические свойства стали для деталей арматуры по РД 26-07-141-73

Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм не более	Механические свойства при 20 °С					Твердость НВ, НРС (НРСз)
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		σ_r , МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
			не менее					
	130-200	25	1274(130)	1470(150)	~7	~25	294(3)	НРС 45 - 50 (46,4-53,1)
	400-420	30	882(90)	1078(110)	~7	~35	392(4)	НРС 35 - 42 (36,7-43,5)
840-870, масло или через воду в масло	500-560	30	784(80)	931(95)	12	40	588(6)	233-331
	560-580	50	686(70)	833(85)	13	42	588(6)	262-311
	580-600	80	539(55)	686(70)	15	45	588(6)	223-262
	600-620	120	490(50)	657(67)	13	40	490(5)	212-248
	620-660	200	441(45)	637(65)	14	40	539(5,5)	197-235

Гарантируемые механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортмент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Прутки и полосы Φ или толщи- ной до 80 мм	σ_r , МПа (кгс/мм ²)	981 (100)	981 (100)	961 (98)	942 (96)	932 (95)	932 (95)	932 (95)	824 (84)	728 (74)	628 (64)	520 (53)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	765 (80)	765 (78)	755 (77)	726 (74)	706 (72)	687 (70)	687 (70)	638 (65)	608 (62)	540 (55)	432 (44)
	δ_5 , %	10	10	10	11	11	12	13	13	14	14	14
	ψ , %	45	43	41	37	34	40	44	50	55	55	55

ММ
 ММ
 СР-92

Продолжение таблицы 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же, более 80 до 150 мм	б., МПа (кгс/мм ²)	981 (100)	981 (100)	961 (98)	942 (96)	932 (95)	932 (95)	932 (95)	824 (84)	726 (74)	628 (64)	520 (53)
	бo.2, МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	765 (78)	755 (77)	726 (74)	706 (72)	687 (70)	687 (70)	638 (65)	608 (62)	540 (55)	432 (44)
	δ, %	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	11
	ψ, %	40	38	36	33	30	36	39	44	49	49	49
То же, более 150 до 250 мм	б., МПа (кгс/мм ²)	981 (100)	981 (100)	961 (98)	942 (96)	932 (95)	932 (95)	932 (95)	824 (84)	726 (74)	628 (64)	520 (53)
	бo.2, МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	765 (78)	755 (77)	726 (74)	706 (72)	687 (70)	687 (70)	638 (65)	608 (62)	540 (55)	432 (44)
	δ, %	7	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10
	ψ, %	35	33	32	29	26	31	34	39	43	43	43
Покровки Ф, троллейной от 500 до 800 мм КД 245	б., МПа (кгс/мм ²)	470 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	441 (45)	392 (40)	343 (35)	304 (31)	304 (31)
	бo.2, МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	235 (24)	235 (24)	226 (23)	226 (23)	216 (22)	216 (22)	196 (20)	196 (19)	167 (17)	137 (14)
	δ, %	15	15	15	16	16	18	19	19	20	20	20
	ψ, %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41
То же, от 300 до 800 мм КД 275	б., МПа (кгс/мм ²)	539 (54)	520 (53)	520 (53)	510 (52)	500 (51)	500 (51)	500 (51)	451 (46)	392 (40)	334 (34)	334 (34)
	бo.2, МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	265 (27)	265 (27)	255 (26)	245 (25)	235 (24)	235 (24)	226 (23)	216 (22)	196 (20)	157 (16)
	δ, %	12	12	12	13	13	14	15	15	16	16	16
	ψ, %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41
То же, до 800 мм КД 315	б., МПа (кгс/мм ²)	570 (58)	559 (57)	559 (57)	549 (56)	540 (55)	540 (55)	540 (55)	481 (49)	422 (43)	363 (37)	363 (37)
	бo.2, МПа (кгс/мм ²)	315 (32)	304 (31)	304 (31)	294 (30)	284 (29)	275 (28)	275 (28)	255 (26)	245 (25)	216 (22)	177 (18)
	δ, %	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15
	ψ, %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41
То же, до 500 мм КД 345	б., МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	590 (60)	590 (60)	569 (58)	559 (57)	559 (57)	559 (57)	491 (50)	432 (44)	373 (38)	314 (32)
	бo.2, МПа (кгс/мм ²)	345 (35)	334 (34)	333 (34)	314 (32)	304 (31)	304 (31)	294 (30)	275 (28)	265 (27)	235 (24)	196 (20)
	δ, %	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15
	ψ, %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41

1980 01.01 58.4

Предел выносливости [8]

Таблица 5

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	n	Состояние стали
363	-	10^6	$\sigma_{\text{в}} = 690$ МПа
470	-	10^6	$\sigma_{\text{в}} = 940$ МПа
509	-	-	$\sigma_{0,2} = 870$ МПа, $\sigma_{\text{в}} = 960$ МПа
333	240	$5 \cdot 10^6$	$\sigma_{\text{в}} = 690$ МПа
372	-	-	Закалка 860 °С, масло, отпуск 550 °С

Влияние термической обработки на ударную вязкость [17]

Таблица 6

t, °С	KCU, кгс/см ² в зависимости от состояния стали							
	Горячекатаный Ф 18 мм Ф 130 мм		Отожженный Ф 18 мм Ф 130 мм		Нормализованный Ф 18 мм Ф 130 мм		Закалка с отпуском Ф 18 мм Ф 130 мм	
+ 20	3-3,9	1,3-2,3	5,3-6	4,1-5	5,7-5,8	4,6-9	11,2	9,8-14,7
- 40	1,9-3,2	0,3-0,6	3-3,7	2,2-3,3	3,5-3,7	4,4-6	8-8,2	7,5-8,1
- 60	1,2-1,6	0,8-1,1	2,2-3	2,3-2,6	3,2-3,5	1,3-3,8	5,4-6,3	4,7-5
- 80	-	0,4-0,6	0,5-0,8	0,6-0,9	1,2-2,2	1,2-1,5	4,6-5	2,4-3,8

Ударная вязкость при отрицательных температурах KCU, Дж/см² [8]

Таблица 7

Температура, °С				Термообработка
+ 20	- 25	- 40	- 70	
160	148	107	85	Закалка 850 °С, масло, отпуск 650 °С
91	82	-	54	Закалка 850 °С, масло, отпуск 580 °С

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Блокочувствительность	Чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Склонна
Обработываемость резанием	Горячекатанная при HB 163 - 168 и $\sigma_{\text{в}} = 610$ МПа Kвтв.спл = 1,2; Kвтв.ст. = 0,95

Продолжение таблицы 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же, до 500 мм, КЛ 395	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	615 (63)	608 (62)	608 (62)	589 (60)	589 (60)	589 (60)	589 (60)	520 (53)	462 (47)	343 (35)	275 (28)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	395 (40)	395 (40)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	343 (35)	333 (34)	314 (32)	304 (31)	265 (27)	216 (22)
	δ , %	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15
	ψ , %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41
То же, до 300 мм КЛ 440	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	635 (65)	628 (64)	628 (64)	608 (62)	608 (62)	608 (62)	608 (62)	540 (55)	471 (48)	412 (42)	334 (34)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	440 (45)	432 (44)	422 (43)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	392 (40)	363 (37)	343 (35)	304 (31)	245 (25)
	δ , %	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15
	ψ , %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41
То же, до 300 мм КЛ 490	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	655 (67)	647 (66)	647 (66)	628 (64)	628 (64)	628 (64)	628 (64)	549 (56)	491 (50)	422 (43)	343 (35)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	490 (50)	490 (50)	471 (48)	451 (46)	441 (45)	432 (44)	422 (43)	402 (41)	392 (40)	334 (34)	265 (27)
	δ , %	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15
	ψ , %	30	28	27	25	23	26	30	33	37	41	41
То же, до 100 мм КЛ 540	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	685 (70)	687 (70)	677 (69)	657 (67)	647 (66)	647 (66)	647 (66)	589 (60)	510 (52)	441 (45)	363 (37)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	530 (54)	520 (53)	500 (51)	491 (50)	471 (48)	461 (47)	441 (45)	422 (43)	373 (38)	294 (30)
	δ , %	11	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15
	ψ , %	45	42	40	37	34	39	45	49	55	61	61

Предел ползучести (сталь с С = 0,36%, Cr = 1%, закалка 840°С, отпуск 560°С, данные ASME - ASTM) [3.1]

Таблица 4

Скорость ползучести, мм/мм/час	$\sigma_{пол}$, кгс/мм ² при температуре	
	425°С	540°С
10 ⁻⁶	12,6	2,1

38-93 19-10 600

10Г2	Сталь легированная конструкционная
------	------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

C	Si	Mn	Fe	S	P	Cu	Ni	Cr
				не более				
0,07-0,15	0,17-0,37	1,2-1,4	осн.	0,035	0,035	0,3	0,3	0,3

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица I

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					НВ
			σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_B , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортовой прокат Φ , \square до 250 мм, калиброванный, калиброванный со специальной отделкой поверхности, волоса	ГОСТ 4543-71	Термообработанный	Не определяются					в.б. 196
		Нагартованный						в.б. 269
		Нормализация 920 °С	420(43)	245(25)	22	50	-	-
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70 До 100 мм 100 - 300 мм 300 - 500 мм	Нормализация	430(49)	215(22)	24	53	54	123-167
					20	49	49	
					18	40	44	
Трубы бесшовные Φ от 25 до 850 мм	ГОСТ 8731-87	Без термообработки	421(43)	265(27)	21	-	(3) при - 60 °С	в.б. 197
Трубы бесшовные Φ от 1,0 до 200 мм	ГОСТ 8733-87	Термообработанные	422(43)	245(25)	22	-	(3) при - 60 °С	в.б. 197
Трубы бесшовные Φ от 19 до 219 мм до 219 мм	ГОСТ 550-75	Поставка	421(43)	265(27)	21	50	118(12) при - 40°С 25(2,5)	в.б. 197
Лист 4 - 80 мм	ГОСТ 1577-81	Нормализованные или горячекатаные	440(45)	-	28	-	-	в.б. 197
		Отожженные или со стана безрекривной прокатки	400(41)	-	29	-	-	в.б. 197

Лист 1 из 1

Гарантированные механические свойства при повышенных температурах по ГОСТ 14249-89

Таблица 2

Характеристика	Температура, °С							
	20	100	150	200	250	300	350	375
σ_B , МПа (кгс/см ²)	440 (4400)	385 (3850)	430 (4300)	439 (4390)	444 (4440)	445 (4450)	441 (4410)	425 (4250)
$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)	270 (2700)	240 (2400)	231 (2310)	222 (2220)	218 (2180)	201 (2010)	185 (1850)	162 (1620)

Ударная вязкость при отрицательных температурах KCU, Дж/см² [8]

Таблица 3

Термообработка	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²), при t, °С		
	20	- 40	- 70
Отжиг 900 °С	(28,6)280	(15,6)153	(12,0)117
Нормализация 900 °С	37,2(364)	29,2(276)	(18,9)185
Закалка 900°С, отпуск 500°С	32,8(321)	31,0(304)	(21,5)211
Закалка 900°С, отпуск 600°С	37,8	35,0	25,0
Закалка 900°С, отпуск 650°С	39,0	36,0	27,5

Предел ползучести [8]

Таблица 3

t, °С	Скорость ползучести, %/час	$\sigma_{пол.}$, МПа
425	1/10 000	137
485		69
550		26

Предел выносливости [8]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа	Сталь после нормализации 880 °С
221	$\sigma_B = 530$ МПа
289	$\sigma_B = 590$ МПа

Физические свойства [22]

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6, \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	t, °C	$10^{-5}E, \text{ МПа} (10^{-6}E \text{ кгс/см}^2)$
20-100	13	20	1,99
20-200	14	100	1,91
20-300	15,3	150	1,86
20-400	16,1	200	1,81
20-500	16,2	250	1,76
Плотность, г/см ³	7790	300	1,71
		350	1,64
		400	1,55
		450	1,40

Технологические свойства [22]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1250
Минимальная температура концаковки, °C	780
Свариваемость	Сваривается без ограничений
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна

38-93 1910 ДД

09Г2С	Сталь легированная повышенной прочности
-------	---

Химический состав по ГОСТ 19281-89, %

С	Cr	Ni	Cu	P	S	As	N	Si	Mn	Fe
не более										
0,12	0,3	0,3	0,3	0,035	0,04	0,08	0,008	0,5-0,8	1,3-1,7	Осв.

Сортанент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ	
			б _н , в/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , в/мм ² (кгс/мм ²)	б _в , %	У, %	КСУ, Дж/см ² (кгсм/см ²)		
			не менее						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Трубы бесшовные Φ 25 - 850 мм	ГОСТ 8731-87	Без термообработки	Не определяются						
Трубы бесшовные Φ 1,0 - 200 мм	ГОСТ 8733-87	Термообработанные	Не определяются						
Трубы бесшовные Φ 159 - 325 мм	ТУ 14-3-500-75	Термообработанные	(48)	(27)	22		при -70 °С (4)	-	
Лист 0,5 - 3,9 мм	ГОСТ 17065 -80	Горячекатанный 2 мм и более	430(50)	345(35)	б _н 20	-	-	-	
		Холоднокатанные	Не регламентируются						
Лист 10 - 50 мм Для АЭС определяются: микроструктура, метал- лические включения, т.к.о., УЗК, испытание на изгиб	ТУ 14-5034-91 10 - 20 мм	Нормализация	470(49)	325(33)	б _н 21 б _т 9,5	50	КСУ 29	-	
			460(47)	305(31)	21	9,5	50	24	-
			450(46)	285(29)	21	9,5	50	23	-
			при 350°C						
			440(45)	176(18)	16	7	42	-	-
			430(44)	176(18)	16	7	42	-	-
"	33 - 50 мм		420(43)	176(18)	16	7	42	-	-

38.93 1910 ДД

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Лист 4 - 160 мм	ГОСТ 5520-79	В поставке До 5 мм	345(35)	490(50)	21	КСУ при температуре					
						20	- 40	- 70	20*		
						=	=	=			
						64(6,5)	39(4)	34(3,5)	29,3*		
						59(6)	34(3,5)	29(3)			
						59(6)	34(3,5)	29(3)			
						59(6)	34(3,5)	29(3)			
						59(6)	34(3,5)	29(3)			
						59(6)	34(3,5)	29(3)			
						59(6)	34(3,5)	29(3)			
						* после излуживательского старения					
				250 °С							
				225(23)							
				300 °С							
				196(20)							
				350 °С							
				176(18)							
				400 °С							
				157(16)							
Лист, полоса, прокат сортовой и фасонный	ГОСТ 19281-89	В поставке до 100 мм	430(44)	265(27)	Сортовой и фасонный прокат						
					21	-	-	-			
					до 100 мм	430(44)	295(30)	21	-	-	-
					до 60 мм	450(46)	325(33)	21	-	-	-
		до 20 мм	490(49)	345(35)	21	-	-	-			
							Лист и полоса				
		до 100 мм	430(44)	265(27)	21	-	-	-			
		до 100 мм	430(44)	295(30)	21	-	-	-			
		до 60 мм	450(46)	325(33)	21	-	-	-			
до 32 мм	490(50)	345(35)	21	-	-	-					

30-93 1910 ДД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Лист, полоса, прокат сортовой и фасонный	ГОСТ 19281-89	Ударная вязкость листа и широкополосного проката							
			КСУ, Дж/см ² (кгс/см ²) при t, °С			КСУ, Дж/см ² (кгс/см ²)		КСУ, Дж/см ² (кгс/см ²)	
			20	- 40	- 70	0	- 20	20	
		КП 265 До 5 мм	-	-	-	-	-	-	29(3)
		5 - 10 мм	79(8)	-	-	-	-		
		10 - 20 мм	69(7)	-	-	-	-		
		20 - 160 мм	59(6)	34(3,5)	29(3)	-	-		
		КП 295 До 5 мм	-	-	-	-	-	-	29(3)
		5 - 10 мм	-	34(3,5)	-	-	-		
		10 - 20 мм	-	29(3)	-	-	-		
		20 - 32 мм	59(6)	29(3)	24(2,5)	-	-		
		32 - 60 мм	59(6)	29(3)	24(2,5)	-	-		
		КП 325 До 5 мм	59(6)	39(4)	29(3)	-	-		29(3)
		5 - 10 мм	59(6)	39(4)	29(3)	-	-		
		10 - 20 мм	59(6)	34(3,5)	29(3)	-	-		
		20 - 32 мм	59(6)	29(3)	24(2,5)	-	-		
		32 - 60 мм	59(6)	29(3)	24(2,5)	-	-		
		КП 345 До 5 мм	64(6,5)	39(4)	34(3,5)	-	-		29(3)
		5 - 10 мм	64(6,5)	39(4)	34(3,5)	-	-		
		10 - 20 мм	-	29(3)	34(3,5)	40(4)	40(4)		
		20 - 32 мм	-	29(3)	34(3,5)	40(4)	40(4)		
		Ударная вязкость сортового, полосуемого и фасонного проката							
		КП 265 До 20 мм	98(10)	-	-	-	-		29(3)
		20 - 32 мм	-	29(3)	-	-	-		
		32 - 100 мм	59(6)	29(3)	29(3)	-	-		
		КП 295 До 10 мм	98(10)	39(4)	29(3)	-	-		29(3)
		10 - 20 мм	98(10)	29(3)	29(3)	-	-		
		20 - 32 мм	-	29(3)	-	-	-		
32 - 60 мм	59(6)	29(3)	-	-	-				
60 - 100 мм	59(6)	29(3)	-	-	-				

30-03 19/10 001

Продолжение таблицы 1

		КСУ, Дл/см ² (кгс/см ²) при t, °С			КСУ, Дл/см ² (кгс/см ²)		КСУ, Дл/см ² (кгс/см ²)
		20	- 40	- 70	0	- 20	20
КП 325	До 5 мм	64(6,5)	39(4)	34(3,5)	34(3,5)	34(3,5)	29(3)
	5 - 10 мм	64(6,5)	39(4)	34(3,5)	34(3,5)	34(3,5)	
	10 - 20 мм	59(6)	34(3,5)	29(3)	34(3,5)	34(3,5)	
	20 - 32 мм	59(6)	34(3,5)	-	-	-	
	32 - 60 мм	59(6)	34(3,5)	-	-	-	
КП 345	До 5 мм	64(6,5)	39(4)	29(3)	40(4)	40(4)	29(3)
	5 - 10 мм	64(6,5)	39(4)	34(3,5)	40(4)	40(4)	
	10 - 20 мм	-	29(3)	-	-	-	

* после механического старения

Гарантируемые механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С									
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Прокат толстолистовой 4 - 160 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	392 (44)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	235 (24)	235 (24)	226 (23)	216 (22)	216 (22)	196 (20)	177 (18)	157 (16)	157 (16)
	δ, %	21	20	20	18	16	16	16	16	16	16
	ψ, %	45	42	42	41	40	40	41	42	44	44

Гарантируемые значения пределов длительной прочности σ_{д.п.}, МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 3

σ _{д.п.} , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		1		2		3		4		5	
		10	30	10	3·10	10	3·10	10	3·10	10	2·10
σ _{д.п.} > 432(44,1) σ _{д.п.} > 245(25)	400	279 (28,5)	263 (26,8)	243 (24,8)	232 (23,7)	212 (21,6)	192 (19,6)	170 (17,3)	149 (15,2)	128 (13,1)	116 (11,8)
	450	214 (21,8)	194 (19,8)	174 (17,8)	153 (15,6)	133 (13,6)	115 (11,7)	95,8 (9,8)	80,4 (8,2)	65 (6,63)	57 (5,82)

38-93 1010 ЮВ

Средние значения условных пределов длительной прочности, $\sigma_{д.п.}$, МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 4

$\sigma_{д.п.}$, МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		1		2		3		4		5	
		10	30	10	3·10	10	3·10	10	3·10	10	2·10
$\sigma_{д.п.} > 432(44)$ $\sigma_{т.п.} > 245(25)$	400	416 (42,4)	392 (40)	363 (37)	347 (35,4)	317 (32,3)	287 (29,3)	254 (26)	223 (22,8)	191 (19,5)	173 (17,7)
	450	319 (32,6)	290 (29,6)	259 (26,4)	229 (23,4)	198 (20,2)	171 (17,4)	143 (14,6)	120 (12,2)	97 (9,9)	85 (8,7)
	500	219 (22,3)	192 (19,6)	164 (16,7)	139 (14,2)	116 (11,8)	96 (9,8)	77 (7,8)	62 (6,3)	48 (4,9)	48 (4,9)

Средние значения условных пределов длительной пластичности [6]

Таблица 5

$\sigma_{д.п.}$, $\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Харак- терис- тики	Время, ч									
			1		2		3		4		5	
			10	30	10	3·10	10	3·10	10	3·10	10	2·10
$\sigma_{д.п.} > 432(44)$ $\sigma_{т.п.} > 245(25)$	400	δ , %	29	32	34	36	37	38	37	36	31	32
		ψ , %	44	46	48	52	52	52	51	49	46	44
	450	δ , %	54	51	48	46	43	40	37	34	30	28
		ψ , %	67	64	60	57	54	50	46	42	38	36
	500	δ , %	53	52	51	50	50	49	49	49	49	49
		ψ , %	62	62	59	56	53	50	47	43	39	37

При $\sigma_{д.п.} = 475$ МПа предел выносливости $\sigma_{-1} = 235$ МПа [8]

Механические свойства поковок по ОСТ 26-07-135-81 при повышенных температурах

Таблица 6

Сортамент	Характеристика	Температура, °С									
		20	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Поковки * до 500 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	451 (46)	441 (45)	437 (44,5)	432 (44)	413 (42)	383 (39)	378 (38,5)	373 (38)	-	-
	$\sigma_{д.п.}$, МПа (кгс/мм ²)	294 (30)	280 (28,5)	270 (27,5)	255 (26)	235 (24)	206 (21)	196 (20)	186 (19)	-	-

* термообработка: закалка 910 - 920 °С, масло; отпуск 640 - 660, масло или вода.

Механические свойства (не менее) $\sigma_{0.2}$ 294 МПа, $\sigma_{д.п.}$ 451 МПа, δ_5 24 %, ψ 45 %, КСЧ 600 кДж/м², НВ 120 - 179

38.83 19.10 000

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	заваривается без ограничений
Флокеночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	Нормализация с отпуском $\sigma_{\text{в}} = 520$ МПа Kv б.ст. = 1,0; Kv тв.стл. = 1,6

30-93 1910 008

2004	Сталь легированная конструкционная
------	------------------------------------

Химический состав по ТУ 14-1-4853-90, %

C	Si	Mn	Al	Fe	P	S
					не более	
0,16-0,22	0,15-0,35	0,5-0,8	0,06-0,13	Осн.	0,02	0,012

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	КCU, кгс/см ² при t °C		
			не менее					
Лист 10 -160 мм	ТУ 14-1-4853-90	Нормализация	24	42	22	3 *	5	-
Прутки Φ до 180 мм	ТУ 14-1-3332-82	900 - 920 °C	24	42	23	-	5	-
Трубы Φ 108 - 325 мм	ТУ 14-3-1600-89	Нормализация	35	42	23	5	-	в.6.190
Трубы Φ 57, 89 мм	ТУ 14-1-1652-89	Нормализация	35	42	23	4,9	-	в.6.190

* после механического старения

Покровки из стали 20B4 поставляется по ТУ 26-03-03-1532-84

Механические свойства при высоких температурах по ТУ 14-1-3333-82 (лист 10-25 мм)

Таблица 2

t, °C	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %
	не менее			
20	24	42	30	65,5
100	24	37,5	30	65,5
150	23	36,5	27	64,5
200	22	36	26,7	63,5
300	17,9	38	25,5	59,5
400	14	34,5	34	75
450	13,5	29	39	82
500	12,5	24	40	82

38-93 10/10/1988

Физические свойства

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм*град	t, °C	E, кгс/мм ²
20-200	12	20	21100
20-300	12,8	100	20800
20-400	13,2	200	20500
20-500	13,6	300	20000
		350	19500
		400	19100
		450	18300

38-93 1910 008

12ХМ	Сталь теплоустойчивая феррито-перлитного класса
------	--

Химический состав по ГОСТ 5520-79, %

C	Ni	S	P	Si	Mn	Cr	Mo	Fe
не более								
0,16	0,3	0,025	0,025	0,17-0,37	0,4-0,7	0,8-1,1	0,4-0,55	Ост.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовки	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C				Механические свойства при температуре	
			$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	t, °C
Лист толщиной от 4 до 50 мм	ГОСТ 5520-79	Термообработанные	245(25)	431-539 (44-56)	22	6	265(27)*	200
							225(23) 255(26)*	250
от 50 до 100 мм			235(24)	431(44)	20	5	216(22) 245(25)*	300
от 100 до 160 мм			225(23)	421(43)	18	4	206(21) 225(23)*	350
							196(20) 206(21)*	400
							186(19)	450
							162(16.5)*	500

Примечание: листы толщиной 20 - 130 мм поставляются также по ТУ 108-11-1263-84, а поковки - по ТУ 108.11.934-87.

Гарантируемые механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °C										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Листы от 4 до 8мм	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	402 (41)	373 (38)	333 (34)	294 (30)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	196 (20)	186 (19)	177 (18)
	δ_5 , %	22	21	21	19	18	16	14	14	14	14	14
	ψ , %	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55

30-93 1010 ДЛ

Продолжение таблицы 2

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же от 60 до 130 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	432 (44)	402 (41)	373 (38)	333 (34)	294 (30)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	235 (24)	226 (23)	226 (23)	216 (22)	206 (21)	196 (20)	147 (15)	177 (18)
	δ , %	18	17	17	15	15	13	11	11	11	11	11
	ψ , %	32	33	33	31	29	29	28	28	31	31	31

Средние значения условных пределов длительной пластичности [6]

Таблица 3

$\sigma_{в}$, $\sigma_{0.2}$ МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Характеристика, %	Время, ч									
			10	30	2	2	3	3	4	4	5	5
$\sigma_{в} > 441(45)$ $\sigma_{0.2} > 235(24)$	500	δ	34	34	34	34	24	19	16	18	26	26
		ψ	70	70	59	42	33	28	30	35	37	44
	550	δ	26	22	20	20	21	23	27	33	40	44
		ψ	59	46	34	30	29	31	38	40	46	50

Изокорные графики ползучести стали 12ХМ приведены в "Правилах" [6]

Механические свойства (труба Φ 273x28 мм, 910 - 930 °С, воздух + отпуск 670 - 690 °С) при высоких температурах [11]

Таблица 4

t, °С	$\sigma_{в}$, МПа	$\sigma_{0.2}$, МПа	$\delta_{в}$, %	ψ , %	KCU, кДж/м ²
0	-	-	-	-	1760
20	455	284	31.5	66.5	1930
100	430	268	24.9	62.7	2000
200	458	254	20.3	62.0	1880
300	483	202	20.3	57.4	1600
400	458	257	23	62	1820
450	437	258	21.6	60.3	990
500	405	240	22	61.8	960
550	365	225	21.6	63.7	790
600	312	225	25.8	64.3	1450

58-93 1910 ДД

Пределы длительной прочности и ползучести (пруток), МПа [11]
Таблица 5

t, °C	$\sigma_{10\ 000}$	$\sigma_{100\ 000}$	$\sigma_{1/10^4}$	$\sigma_{1/10^6}$
450	340	270	240	200
480	255	200	225	155
510	165	120	170	120
540	110	73	122	82

Релаксационная стойкость при 450 °C (пруток, 910 - 930 °C, воздух + 670 - 690 °C) [11]
Таблица 6

σ_0 , МПа	Остаточное напряжение, МПа, за время, час				σ_0 , МПа	Остаточное напряжение, МПа, за время, час			
	100	1 000	5 000*	10 000*		100	1 000	5 000*	10 000*
100	81	75	(71)	(67)	200	141	124	(118)	(111)
160	130	114	(110)	(104)	260	173	160	(145)	(130)

* В скобках значения, полученные экстраполяцией

Технологические свойства	
Свариваемость	Рекомендуется подогрев и необходима последующая термообработка

120 0161 58-93

15ХМ	Сталь теплоустойчивая феррито-перлитного класса
------	--

Химический состав по ГОСТ 5949-71, %

С	Si	Mn	Cr	Mo	Fe	Ni	не более		
							S	P	
0,11-0,18	0,17-0,37	0,4-0,7	0,8-1,1	0,4-0,55	осн.	0,03	0,035	0,035	

Сортанент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ	
			σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгс/см ²)		
			не менее						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сортовой прокат диаметром или толщиной до 250мм, ка- либрованный и со специаль- ной отделкой поверхности	ГОСТ 4543-71	Отжиг	-	-	-	-	-	-	н.6. 179
		Закалка 880 °С воздух. 650 °С	275(28)	440(45)	21	55	118(12)		
		Нагартованный	-	-	-	-	-	-	н.6. 269
		Отожженный и нагартованный калиброванный и со специальной отделкой по- верхности	Твердость по согласию сторон						
Трубы бесшовные Φ от 25 до 550 мм	ГОСТ 8731-87	Поставка (без термообработки)	431(44)	225(23)	21	-	-	-	
Трубы бесшовные Φ от 4 до 200 мм	ГОСТ 8733-87	Поставка термо- обработанные	431(44)	226(23)	21	-	-	-	
Трубы Φ 10 от до 465 мм	ТУ 14-3-460-75	Нормализация 930 - 960 °С, отпуск 680 - 730 °С	Продольные образцы					t, °С	бо, 2
			(24)	(45)	21	50	(6)	250	(23)
			Поперечные образцы					400	(20)
			(23)	(45-65)	20	45	(5)	450	(19,5)

38-93 1910 ДД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поковки до 800 мм	ГОСТ 9479-70 До 100 мм	Нормализация с отпуском	195(20)	390(40)	26	55	59(6)	111-156		
					100 - 300 мм	26	50		54(5,5)	
	До 100 мм		215(22)	430(44)	24	53	54(5,5)	123-167		
					100 - 300 мм	20	48		49(5,0)	
	До 100 мм		275(28)	530(54)	20	40	44(4,5)	156-197		
					100 - 300 мм	17	38		34(3,5)	
	300 - 500 мм				15	32	29(3,0)			
					До 100 мм	315(32)	570(58)		17	38
	До 100 мм		345(35)	590(60)	18	45	59(6)	174-217		
	100 - 300 мм		До 100 мм	Закалка с отпуском	345(35)	590(60)	17	40	54(5,5)	174-217
					395(40)	615(63)	17	45	59(6)	187-229
					440(45)	635(65)	16	45	59(6)	197-235
					490(50)	655(67)	16	45	59(6)	212-248

Гарантируемые механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °C										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Трубы бесшовные Ø 10 - 465 мм, толщина стенок 2 - 32 мм	б.т. МПа (кгс/мм²)	441 (45)	441 (45)	431 (44)	431 (44)	421 (43)	421 (43)	412 (42)	392 (40)	372 (38)	343 (35)	294 (30)
	б.т. МПа (кгс/мм²)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	216 (22)	206 (21)	196 (20)	191 (19,5)	186 (19)
	б. %	20	20	20	20	20	19	19	18	18	17	16
	ч. %	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	50
Поковки Ø или тол- щиной от 100 до 300 мм ИП 195	б.т. МПа (кгс/мм²)	390 (40)	390 (40)	390 (40)	383 (39)	383 (39)	373 (38)	363 (37)	367 (37)	367 (37)	353 (36)	314 (32)
	б.т. МПа (кгс/мм²)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	186 (19)	177 (18)	167 (17)	137 (14)	127 (13)
	б. %	23	23	23	23	23	22	22	21	21	20	18
	ч. %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55

38-93 19.10.00

Продолжение таблицы 2

Сортмент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же от 100 до 300 мм КП 215	бв. МПа (кгс/мм ²)	430 (44)	430 (44)	430 (44)	422 (43)	422 (43)	412 (42)	402 (41)	402 (41)	402 (41)	392 (40)	343 (35)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	206 (21)	196 (20)	186 (19)	147 (15)	147 (15)
	δ, %	20	20	20	20	20	19	19	18	18	17	16
	ψ, %	48	48	48	48	48	48	48	48	48	53	53
То же до 300 мм КП 245	бв. МПа (кгс/мм ²)	470 (48)	470 (48)	470 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	373 (38)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	216 (22)	167 (17)	167 (17)
	δ, %	19	19	19	19	19	18	18	17	17	16	15
	ψ, %	42	42	42	42	42	42	42	42	42	46	46
То же до 500 мм КП 275	бв. МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	520 (53)	520 (53)	510 (52)	500 (51)	500 (51)	500 (51)	491 (50)	422 (43)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	265 (27)	255 (26)	235 (24)	196 (20)	196 (20)
	δ, %	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	12
	ψ, %	32	32	32	32	32	32	32	32	32	35	35
То же до 100 мм КП 315	бв. МПа (кгс/мм ²)	570 (58)	569 (58)	569 (58)	559 (57)	559 (57)	540 (55)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	510 (52)	451 (46)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	314 (32)	314 (32)	314 (32)	314 (32)	314 (32)	314 (32)	304 (31)	284 (29)	275 (28)	216 (22)	216 (22)
	δ, %	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	12
	ψ, %	32	32	32	32	32	32	32	32	32	35	35
То же до 300 мм КП 345	бв. МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	589 (60)	589 (60)	579 (59)	579 (59)	559 (57)	549 (56)	540 (56)	549 (56)	530 (54)	461 (47)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	343 (35)	343 (35)	343 (35)	343 (35)	343 (35)	343 (35)	323 (33)	314 (32)	294 (30)	235 (24)	235 (24)
	δ, %	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	12
	ψ, %	32	32	32	32	32	32	32	32	32	35	35
То же до 100 мм КП 395	бв. МПа (кгс/мм ²)	615 (63)	615 (63)	615 (63)	608 (62)	608 (62)	589 (60)	579 (59)	579 (59)	579 (59)	559 (57)	481 (49)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	395 (40)	395 (40)	395 (40)	395 (40)	395 (40)	395 (40)	373 (38)	353 (36)	343 (35)	275 (28)	275 (28)
	δ, %	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	12
	ψ, %	32	32	32	32	32	32	32	32	32	35	35

28-93 1910 ДД

Продолжение таблицы 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же до 100 мм КП 440	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	635 (65)	635 (65)	635 (65)	628 (64)	628 (64)	608 (64)	598 (61)	598 (61)	598 (61)	579 (59)	491 (50)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	440 (45)	440 (45)	440 (45)	440 (45)	440 (45)	440 (45)	422 (43)	402 (41)	383 (39)	304 (31)	304 (31)
	δ , %	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	12
	ψ , %	32	32	32	32	32	32	32	32	32	35	35
То же до 100 мм КП 490	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	655 (67)	655 (67)	655 (67)	647 (66)	647 (66)	628 (64)	618 (63)	618 (63)	618 (63)	598 (61)	491 (50)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	490 (50)	490 (50)	490 (50)	490 (50)	490 (50)	490 (50)	471 (48)	451 (46)	422 (43)	343 (35)	343 (35)
	δ , %	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	12
	ψ , %	32	32	32	32	32	32	32	32	32	35	35

Гарантированные значения пределов длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 3

$\sigma_{0.2}$, σ_T , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч												
		10	30	10	2	3	10	3	10	4	3	10	5	5
$\sigma_{0.2} > 441(45)$ $\sigma_T > 235(24)$	500	330 (33,6)	322 (32,8)	298 (30,4)	278 (28,4)	251 (25,6)	208 (21,2)	174 (17,7)	146 (15,0)	114 (11,6)	96 (9,8)			

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 4

$\sigma_{0.2}$, σ_T , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч												
		10	30	10	2	3	10	3	10	4	3	10	5	5
$\sigma_{0.2} > 441(45)$ $\sigma_T > 235(24)$	500	412 (42)	402 (41)	372 (38)	348 (35,5)	314 (32)	260 (26,5)	217 (22,1)	183 (18,7)	142 (14,5)	120 (12,2)			

Средние значения условных пределов длительной пластичности [6]

Таблица 5

$\sigma_{0.2}$, σ_T , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Характеристика, %	Время, ч											
			10	30	10	2	3	10	3	10	4	3	10	5
$\sigma_{0.2} > 441(45)$ $\sigma_T > 235(24)$	450	δ	30	30	30	30	30	30	30	29	26	22	20	
ψ		70	70	70	70	70	70	70	65	51	40	34		

Изохронные кривые ползучести стали 15ХМ приведены в "Приложениях" [6]

1910 028

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8]
Таблица 6

бпол., МПа	Скорость ползучести	t, °С	бд.п., МПа	Время, ч	t, °С
78	1/10 000	500	186	10 000	475
132	1/1000	525	152	10 000	500
54	1/10 000	525	108	10 000	525
44	1/10 000	550	74	10 000	550
167	1/1000	475			
88-98	1/10 000	475			

Релаксационная стойкость при 450 °С (пруток, 000 - 920 °С, воздух + 630 - 650 °С) [11]
Таблица 7

б ₀ , МПа	Остаточное напряжение, * МПа, за время, час				б ₀ , МПа	Остаточное напряжение, * МПа, за время, час			
	100	1 000	5 000	10 000		100	1 000	5 000	10 000
100	81	78	(58)	(42)	200	148	135	(108)	(83)
160	132	122	(100)	(76)	260	180	163	(133)	(95)

* В скобках значения, полученные экстраполяцией

Предел выносливости при 20 °С на базе испытания 10⁷ циклов составляет 290 МПа [11]
Плотность, г/см³ - 7,85

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1260
Минимальная температура концаковки, °С	750
Свариваемость	Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая обработка
Флокеночувствительность	Чувствительная
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	В нормализованном и отпущенном состоянии при НВ 138 и б _н = 460 МПа, К _{ув.спл} = 1,6; К _{ув.ст.} = 1,4

ЗОХМА	Сталь легированная конструкционная мартенситного класса
-------	---

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe	P	S	Cu	Ni
						не более			
0.26-0.33	0.17-0.37	0.4-0.7	0.8-1.1	0.15-0.25	осн.	0.025	0.025	0.3	0.3

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					НВ
			σ _т , В/мм ²	σ _т , В/мм ²	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ, Дл/см ²	
			не менее					
Сортовой прокат φ, Ø до 250 мм, калиброванный, калиброванный и со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	Термообработанный	-	-	-	-	-	в.б. 229
		Закалка 880°C, масло, 540 °C вода или масло	930(95)	735(95)	12	50	98(9)	-
Сортовой прокат калиброванный от 5 до 100 мм	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 4543-71					
Поковки до 800 мм	ГОСТ 9479-70	До 100 мм	615(63)	395(40)	17	45	49(5)	187-229
		100 - 300 мм	635(65)	440(45)	14	40	54(5.5)	197-235
		До 100 мм	655(67)	490(50)	16	45	59(6)	212-248
Трубы бесшовные φ от 25 до 550 мм	ГОСТ 8731-87	Поставки (без термообработки)	588(60)	392(40)	13	-	-	-

Механические свойства для деталей арматуры по РТМ 26-07-141-73

Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм	Механические свойства при 20 °C					Твердость НВ
Закалка, t, °C	Отпуск, t, °C		σ _т , МПа (кгс/мм ²)	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
		не более	не менее					
	540-600	80	637-784 (65-80)	882(90)	13	47	588(6)	229-286
860-880, масло	620-640	120	530(55)	813(83)	16	40	392(4)	223-262
	640-660	300	392(40)	588(60)	15	40	392(4)	187-229

38-83 1910 008

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Трубы Ф от 25 до 710 мм, толщина стенки : 2,5-50 мм	б.н. МПа (кгс/мм ²)	589 (60)	569 (58)	559 (57)	540 (55)	530 (54)	530 (54)	530 (54)	520 (53)	510 (52)	432 (44)	402 (41)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	392 (40)	392 (40)	373 (38)	343 (35)	324 (33)	324 (33)	324 (33)	314 (32)	314 (32)	294 (30)	294 (30)
	б, %	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15
Заготовки толщевой или диамет- ром до 100 мм, КП 335	б.н. МПа (кгс/мм ²)	618 (63)	608 (62)	598 (61)	589 (60)	559 (57)	549 (56)	540 (55)	540 (55)	530 (54)	471 (48)	422 (43)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	395 (40)	395 (40)	373 (38)	353 (36)	323 (33)	323 (33)	323 (33)	314 (32)	314 (32)	294 (30)	275 (28)
	б, %	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
	ψ, %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
То же, 300 мм КП 440	б.н. МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	482 (49)	474 (48)	467 (47)	443 (45)	435 (44)	428 (43,5)	428 (43,5)	429 (43)	374 (38)	333 (34)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	440 (45)	425 (43)	415 (42)	390 (40)	365 (37)	345 (35)	323 (33)	294 (30)	275 (28)	265 (27)	255 (26)
	б, %	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
	ψ, %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
То же, от 100 до 200 мм КП 490	б.н. МПа (кгс/мм ²)	588 (60)	578 (59)	568 (58)	559 (57)	539 (55)	529 (54)	529 (54)	519 (53)	500 (51)	461 (47)	412 (42)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	490 (50)	490 (50)	461 (47)	441 (45)	402 (41)	382 (39)	367 (37)	343 (35)	323 (33)	304 (31)	294 (30)
	б, %	15	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
	ψ, %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
То же, до 100 мм КП 590	б.н. МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	716 (73)	716 (73)	687 (70)	676 (69)	667 (68)	657 (67)	647 (66)	638 (65)	559 (57)	500 (51)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	569 (58)	559 (57)	510 (52)	461 (47)	432 (44)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	353 (36)	343 (35)
	б, %	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15
	ψ, %	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
То же, до 300 мм КП 640	б.н. МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	775 (79)	755 (77)	746 (76)	706 (72)	697 (71)	687 (70)	687 (70)	669 (68)	598 (61)	530 (54)
	б.о.2. МПа (кгс/мм ²)	640 (65)	617 (63)	608 (62)	568 (58)	529 (54)	480 (49)	461 (47)	441 (45)	441 (45)	412 (42)	382 (39)
	б, %	13	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
	ψ, %	42	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

38-93 19/10 001

Продолжение таблицы 3

Сортмент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Прутки и полосы толщинной или Φ до 80 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	932 (95)	912 (93)	903 (92)	873 (89)	844 (86)	844 (86)	824 (84)	824 (84)	804 (82)	706 (72)	638 (65)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	716 (73)	697 (71)	657 (67)	608 (62)	608 (62)	598 (61)	598 (61)	598 (61)	559 (57)	520 (53)
	δ , %	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
	ψ , %	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
То же, более 80 до 150 мм 300 до 800 мм КП 245	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	932 (95)	912 (93)	903 (92)	873 (89)	844 (86)	844 (86)	824 (84)	824 (84)	804 (82)	706 (72)	638 (65)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	716 (73)	697 (71)	657 (67)	608 (62)	608 (62)	598 (61)	598 (61)	598 (61)	559 (57)	520 (53)
	δ , %	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	ψ , %	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
То же, более 150 до 250 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	932 (95)	912 (93)	903 (92)	873 (89)	844 (86)	844 (86)	824 (84)	824 (84)	804 (82)	706 (72)	638 (65)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	716 (73)	697 (71)	657 (67)	608 (62)	608 (62)	598 (61)	598 (61)	598 (61)	559 (57)	520 (53)
	δ , %	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ , %	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

Механические свойства при испытании на длительную прочность и ползучесть [8,22]

Таблица 4

$\sigma_{пол.}$, МПа (кгс/мм ²)	Скорость ползучести, %/ч	t , °С	$\sigma_{д.п.}$, МПа (кгс/мм ²)	Длительность, ч	t , °С
(14)	1/100 000	425	(34*)	10 000	425
(10,5)	1/100 000	450	(29*)	100 000	425
137	1/10 000	500	(30*)	10 000	450
69	1/100 000	500	(23*)	100 000	450
59	1/10 000	550	186	10 000	500
34	1/100 000	550	127	100 000	500
* - по ГОСТ 20700-75			108	10 000	550
			69	100 000	550

1910 1910 1910

Предел выносливости [8]

Таблица 5

σ_{-1} , МПа	n	Термообработка
407	10 ⁷	$\sigma_{0.2} = 710$ МПа, $\sigma_{в} = 820$ МПа. Закалка 870 °С, вода. Отпуск 600 °С.
366	-	$\sigma_{0.2} = 710$ МПа, $\sigma_{в} = 850$ МПа, HB = 260. Закалка 880 °С, масло. Отпуск 560 °С.
304	-	$\sigma_{0.2} = 530$ МПа, $\sigma_{в} = 730$ МПа, HB = 212. Закалка 880 °С, масло Отпуск 650 °С.

Ударная вязкость при отрицательных температурах [8]

Таблица 6

t, °С			Термообработка
- 20	- 40	- 60	
-	42	-	Закалка 880 °С, масло; отпуск 350 °С
147	-	108	Закалка 830 °С. Отпуск 350 °С
Плотность, г/см ³			7,82

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1260
Минимальная температура концаковки, °С	760 - 800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Чувствительность к отпускной хрупкости	Не склонна
Флокеночувствительность	Малочувствительна
Обрабатываемость резанием	При HB 220 - 260 и $\sigma_{в} = 95$ кгс/мм ² KvTB.спл = 0,70; Kv6.ст. = 0,3

30-93 19.10.02

35ХМ	Сталь легированная конструкционная мартенситного класса
------	---

Химический состав по ГОСТ 4543-71. %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe	P	S	Cu	Ni
0.32-0.4	0.17-0.37	0.4-0.7	0.8-1.1	0.15-0.25	Ост.	0.035	0.035	0.3	0.3

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ	
			σ _в , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)		
Сортовой прокат φ, Ø до 250 мм, калиброванный, калиброванный и со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	обработанный	-	-	-	-	-	в.б. 241	
		Закалка 850°С, масло, 560 °С вода или масло	930(95)	835(85)	12	45	78(8)	-	
Сортовой прокат калиброванный от 5 до 100 мм	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 4543-71						
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	Нормализация	300 - 500 мм	470(48)	245(25)	17	35	34(3.5)	143-179
			500 - 800 мм			15	30	34(3.5)	
			100 - 300 мм	530(54)	275(28)	17	38	34(3.5)	156-197
			300 - 500 мм			15	32	29(3)	
			До 100 мм	570(58)	315(32)	17	38	39(4)	167-207
			100 - 300 мм			14	35	34(3.5)	
	До 100 мм	590(60)	345(35)	18	45	59(6)	174-217		
	ГОСТ 8479-70	Закалка с отпуском	500 - 800 мм	590(60)	345(35)	12	33	39(4)	174-217
			100 - 300 мм	615(63)	395(40)	15	40	54(5.5)	174-217
			300 - 500 мм			13	35	49(5)	
			500 - 800 мм	635(65)	440(45)	11	30	39(4)	187-229
			До 100 мм			16	45	59(6)	
			100 - 300 мм			14	40	54(5.5)	
			300 - 500 мм	13	35	49(5)	197-235		
До 100 мм			655(67)	490(50)	16	45		59(6)	
100 - 300 мм	13	30			54(5.5)				
До 100 мм	735(75)	590(60)	14	40	54(5.5)	197-235			

1990 1410 2000 58-83

Механические свойства для детали и структуры по РТМ 28-07-141-73
Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм не более	Механические свойства при 20 °С					Твердость НВ
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		σ _T , МПа (кгс/мм ²)	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
не менее								
840-860. масло	200-220	30	1176-1274 (120-130)	1372(140)	10	45	490(5)	НРСэ 4М.4-52,2 (НПС 47-51)
	560-580	50	784-882 (80-90)	980(100)	11	45	686(7)	294-331
	560-600	80	637-784 (65-80)	784(80)	13	42	532(6)	229-286
	600-630	120	589(60)	784(80)	15	50	686(7)	235-277
	640-660	200	490(50)	686(70)	15	45	582(6)	212-248

Гарантируемые механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Дюквилли толстой или Ф от 300 до 800 мм КП 245	σ _T , МПа (кгс/мм ²)	470 (48)	461 (47)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	422 (43)	412 (42)	392 (40)	353 (36)	304 (31)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	216 (22)	206 (21)	196 (20)	186 (19)	177 (18)	157 (16)
	δ, %	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	ψ, %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
То же от 300 до 800 мм КП 275	σ _T , МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	520 (53)	510 (52)	500 (51)	491 (50)	491 (50)	491 (50)	471 (48)	441 (45)	402 (41)	333 (34)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	265 (27)	265 (27)	255 (26)	245 (25)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	206 (21)	196 (20)	177 (18)
	δ, %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	ψ, %	30	30	31	31	31	32	32	32	32	32	32
То же до 800 мм КП 315	σ _T , МПа (кгс/мм ²)	570 (58)	559 (57)	549 (56)	540 (55)	530 (54)	520 (53)	510 (52)	500 (51)	471 (48)	432 (44)	363 (37)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	315 (32)	304 (31)	294 (30)	294 (30)	284 (29)	275 (28)	265 (27)	245 (26)	235 (24)	226 (23)	196 (20)
	δ, %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ, %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32

20161 508

Продолжение таблицы 3

Сортимент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же до 800 мм КП 345	б.н. МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	590 (60)	569 (58)	559 (57)	549 (56)	540 (55)	530 (54)	520 (53)	491 (50)	451 (46)	373 (38)
	б.о.з. МПа (кгс/мм ²)	345 (35)	333 (34)	323 (33)	314 (32)	314 (32)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	245 (25)	245 (25)	216 (22)
	б. %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ. %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
То же от 50 до 800 мм КП 395	б.н. МПа (кгс/мм ²)	615 (63)	608 (62)	596 (61)	589 (60)	589 (60)	569 (58)	559 (57)	549 (56)	510 (52)	471 (48)	392 (40)
	б.о.з. МПа (кгс/мм ²)	395 (40)	395 (40)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	343 (35)	333 (34)	323 (33)	294 (30)	294 (30)	245 (25)
	б. %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ. %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
То же от 50 до 500 мм КП 440	б.н. МПа (кгс/мм ²)	625 (65)	628 (64)	618 (63)	598 (61)	598 (61)	589 (60)	589 (60)	559 (57)	530 (54)	491 (50)	392 (40)
	б.о.з. МПа (кгс/мм ²)	440 (45)	432 (44)	422 (43)	412 (42)	402 (41)	392 (40)	392 (40)	363 (37)	323 (33)	314 (32)	294 (30)
	б. %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ. %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
То же до 300 мм КП 490	б.н. МПа (кгс/мм ²)	657 (67)	647 (66)	638 (65)	628 (64)	608 (62)	598 (61)	589 (60)	579 (59)	540 (55)	500 (51)	422 (43)
	б.о.з. МПа (кгс/мм ²)	490 (50)	471 (48)	461 (47)	461 (47)	441 (45)	432 (44)	412 (42)	402 (41)	363 (37)	353 (36)	304 (31)
	б. %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ. %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
То же до 50 КП 540	б.н. МПа (кгс/мм ²)	685 (70)	685 (70)	667 (68)	647 (66)	638 (65)	628 (64)	618 (63)	608 (62)	569 (58)	530 (54)	422 (44)
	б.о.з. МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	520 (53)	510 (52)	500 (51)	491 (50)	471 (48)	461 (47)	441 (45)	392 (40)	392 (40)	343 (35)
	б. %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ. %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
То же до 100 мм КП 590	б.н. МПа (кгс/мм ²)	735 (75)	726 (74)	716 (73)	697 (71)	687 (70)	687 (70)	667 (68)	647 (66)	609 (62)	569 (58)	451 (47)
	б.о.з. МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	569 (58)	559 (57)	549 (56)	530 (54)	520 (53)	491 (50)	491 (50)	432 (44)	422 (43)	373 (38)
	б. %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ. %	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32

38-03 1010 008

Продолжение таблицы 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Прутки и полосы тол- щиной, диа- метром до 60 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	932 (95)	912 (93)	903 (92)	883 (90)	883 (90)	853 (87)	844 (86)	824 (84)	785 (80)	716 (73)	589 (60)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	834 (85)	814 (83)	795 (81)	785 (80)	755 (77)	736 (75)	716 (73)	697 (70)	618 (63)	598 (61)	530 (54)
	б, %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	ψ, %	45	46	46	46	47	47	48	48	48	48	48
То же более 60 до 150 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	932 (95)	912 (93)	903 (92)	883 (90)	883 (90)	853 (87)	844 (86)	824 (84)	785 (80)	716 (73)	589 (63)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	834 (85)	814 (83)	795 (81)	785 (80)	755 (77)	736 (75)	716 (73)	697 (70)	619 (63)	598 (61)	530 (54)
	б, %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ, %	40	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42
То же более 150 до 250 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	932 (95)	912 (93)	903 (92)	883 (90)	883 (90)	853 (87)	844 (86)	824 (84)	785 (80)	716 (73)	589 (60)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	834 (85)	814 (83)	795 (81)	785 (80)	755 (77)	736 (75)	716 (73)	687 (70)	618 (63)	598 (61)	530 (54)
	б, %	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	ψ, %	35	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37
Изготовки для крепежа толщиной, φ до 300 мм КП 440	б _н , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	479 (49)	469 (48)	459 (47)	459 (47)	449 (46)	439 (45)	428 (44)	408 (42)	357 (37)	316 (32)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	440 (45)	423 (43)	407 (41)	407 (41)	407 (41)	389 (40)	371 (38)	353 (36)	333 (34)	319 (32)	283 (29)
	б, %	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	ψ, %	40	41	41	41	41	41	43	43	43	43	43
То же до 300 мм КП 640	б _н , МПа (кгс/мм ²)	784 (80)	765 (78)	749 (76)	732 (75)	732 (75)	717 (73)	701 (71)	701 (71)	651 (66)	586 (60)	505 (51)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	640 (65)	611 (62)	588 (60)	588 (60)	588 (60)	562 (57)	536 (55)	500 (51)	464 (47)	460 (47)	408 (42)
	б, %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	ψ, %	38	38	39	39	39	41	41	41	41	41	41

38-93 1910 ДР

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8,11]
Таблица 4

σ _{пол.} , МПа (кгс/мм ²)	t, °С	Скорость пол- зучести, %/ч	σ _{д.п.} , МПа	t, °С	Время, ч
(14)	425	1/100 000	340	425	10 000
157	450	1/10 000	290	425	100 000
103	450	1/100000	294	450	10 000
83	500	1/10 000	235	450	100 000
49	500	1/100 000	206	500	10 000
			147	500	100 000

Чувствительность к охрупчиванию при старении
Таблица 5

Время, час	t, °С	KCU, кгс м/см ²
Без выдержки		8,5
40 000	450	10
20 000	500	7
40 000	550	9

Предел выносливости [8]

Таблица 6

σ ₋₁ , МПа	n	Термообработка
333	-	σ _{0,2} = 490 МПа, σ _в = 640 МПа, НВ 190 - 240
588	10 ⁶	σ _в = 1370 МПа. Закалка 870 °С. Отпуск 400 °С
441	10 ⁶	σ _в = 980 МПа. Закалка 870 °С. Отпуск 600 °С
499	-	σ _в = 1030 МПа. Диаметр заготовки 20 мм.

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1260
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Флоксночувствительность	Чувствительна
Плотность, г/см ³	7,82
Обрабатываемость резанием	После закалки и отпуска при НВ 212 - 248 и σ _в = 660 МПа, К _{ув.стп} = 0,72; К _{ув.ст.} = 0,8

38.93 1910 000

12Х1МФ (ЭН 575)	Сталь теплоустойчивая перлитного класса
-----------------	---

Химический состав по ГОСТ 20072-74, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Fe	-i	S	P
0,10-0,15	0,17-0,37	0,4-0,7	0,9-1,2	0,25-0,35	0,15-0,30	Ося.	0,3	0,025	0,03

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортовой прокат ϕ , Э до 200 мм, калиброванный, калиброванный со специальной отделкой поверхности, дестигранник, волоса	ГОСТ 20072-74	Нормализация 960 - 990 °С, отпуск 700 - 750 °С	470(48)	255(26)	21	55	98(10)	в.6. 217
		Калиброванная нагартованная и термообработанная	Твердость - по согласованию сторон.					
Лист толщиной от 4 до 40 мм	ГОСТ 5520-79	Термообработанные	440-588 (45-60)	294(30)	21	-	79(8)	-
Сортовой прокат ϕ от 250 до 300 мм	ТУ 14-1-1379-75	Термообработанный	По ГОСТ 20072-74 (на образцах)					
Покровки (12Х1МФ-ГД)	ТУ 108-11-338-78	Термообработанные	(45)	(30)	20	60	(12)	-
			(36)	(20)	При 450 °С 16	60	-	-
Покровки до 800 мм	ГОСТ 8479-70 До 100 мм	Нормализация	215(22)	430(44)	24	53	54(5,5)	123-167
	100 - 300 мм				20	48	49(5)	
	300 - 500 мм				18	40	44(4,5)	
	500 - 800 мм				18	35	39(4)	
	100 - 300 мм		245(25)	470(48)	19	42	39(4)	143-179
	300 - 500 мм				17	35	34(3,5)	

38-93 1910 08

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортмент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Прокат толщинной или Ф до 90 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	471 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	422 (43)	392 (40)	392 (40)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	206 (21)	206 (21)	177 (18)
	δ, %	21	20	19	18	17	16	15	15	14	14	14
	ψ, %	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
То же, более 90 до 150 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	471 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	422 (43)	392 (40)	392 (40)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	206 (21)	206 (21)	177 (18)
	δ, %	19	18	17	16	15	14	14	14	13	13	13
	ψ, %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
То же, более 150 до 200 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	471 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	422 (43)	392 (40)	392 (40)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	255 (26)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	206 (21)	206 (21)	177 (18)
	δ, %	18	17	16	15	15	14	13	13	12	12	12
	ψ, %	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Поковки толщины от 100 до 300 мм КП 195	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	390 (40)	383 (39)	383 (39)	373 (38)	373 (38)	363 (37)	363 (37)	353 (36)	353 (36)	323 (33)	323 (33)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	195 (20)	186 (19)	177 (18)	177 (18)	157 (16)	157 (16)	137 (14)
	δ, %	23	22	22	21	21	19	18	17	17	17	17
	ψ, %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
То же, до 800 мм КП 215	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	430 (44)	422 (43)	422 (43)	412 (42)	412 (42)	402 (41)	402 (41)	392 (40)	392 (40)	353 (36)	353 (36)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	215 (22)	206 (21)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	177 (18)	147 (15)
	δ, %	16	15	15	15	15	12	12	12	12	12	12
	ψ, %	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

38-93 1910 000

Продолжение таблицы 2

Сортament	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же, от 100 до 500 мм КП 245	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	470 (48)	461 (47)	461 (47)	451 (46)	451 (46)	441 (45)	441 (45)	432 (44)	422 (43)	392 (40)	392 (40)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	245 (25)	235 (24)	216 (22)	216 (22)	196 (20)	196 (20)	167 (17)
	δ , %	16	15	15	15	15	12	12	12	12	12	12
	ψ , %	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Трубы Ø 57-465 мм с толщиной стенки 3,5-60 мм; Ø 10-108 мм с толщиной стенки 2 - 13 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	432 (44)	432 (44)	422 (43)	422 (43)	412 (42)	412 (42)	392 (40)	372 (38)	343 (35)	294 (30)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	275 (28)	265 (27)	255 (26)	245 (25)	216 (22)	214 (21)	196 (19)
	δ , %	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
	ψ , %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Гарантированные значения пределов длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 3

$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
$\sigma_{0.2} > 274(28)$	450	258 (26,3)	250 (25,6)	236 (24,1)	221 (22,6)	211 (21,5)	196 (20,0)	179 (18,3)	166 (16,9)	143 (14,6)	136 (13,9)
$\sigma_{0.2} > 441(45)$	500	258 (26,3)	259 (25,6)	259 (24,1)	222 (22,6)	204 (20,8)	199 (19,3)	158 (16,1)	136 (13,9)	107 (11,0)	100 (10,2)

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 4

$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
$\sigma_{0.2} > 274(28)$	450	353 (36)	343 (35)	323 (33)	303 (31,0)	289 (29,5)	268 (27,5)	245 (25,0)	227 (23,5)	196 (20)	186 (19)
$\sigma_{0.2} > 441(45)$	500	353 (36)	343 (35)	323 (33)	304 (31)	279 (28,5)	260 (26,5)	216 (22)	186 (19)	147 (15)	137 (14)

Средние значения условных пределов длительной пластичности [6]

Таблица 5

$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Характеристики	Время, ч									
			10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
$\sigma_{0.2} > 274(28)$		δ , %	30	30	30	30	30	29	25	20	14	11
$\sigma_{0.2} > 441(45)$		ψ , %	80	80	80	80	80	72	60	50	40	33

18-93 1010 02

Механические свойства при повышенных температурах по ТУ 14-3-460-76.
Трубы (нормализация 950 - 980 °С + 720 - 750 °С)

Таблица 6

Температура, °С	250	300	350	400	450	500	540	570
	не менее							
б.о.з, кгс/мм ² не менее	-	-	-	22	21	17	11	8

Механические свойства при повышенных температурах по ГОСТ 5520-79
Листы (термообработанные)

Таблица 7

Температура, °С	200	250	300	350	400	450	500	550
	не менее							
б.о.з, МПа	-	245(25)	235(24)	225(23)	216(22)	206(21)	-	-
(кгс/мм ²)	274(28)†	265(27)†	255(26)†	245(25)†	225(23)†	-	176(18)†	

* Применяется в договорно-правовых отношениях

Предел длительной прочности бд.п., Н/мм² (кгс/мм²) при высоких температурах по ГОСТ 5520-79

Таблица 8

t, °С	10 000 ч	100 000 ч	200 000 ч	t, °С	10 000 ч	100 000 ч	200 000 ч
500	210(21,4)	186(19,0)	145(14,8)	560	110(11,2)	98(10,0)	75(7,6)
510	180(18,4)	170(17,4)	130(13,3)	570	100(10,2)	88(9,0)	70(7,2)
520	170(17,4)	157(16,0)	115(11,7)	580	90(9,2)	78(8,0)	60(6,1)
530	150(15,3)	141(14,4)	105(10,7)	590	80(8,2)	68(6,9)	55(5,6)
540	135(13,6)	126(12,9)	95(9,7)	600	70(7,2)	59(6,0)	50(5,1)
550	120(12,3)	113(11,5)	85(8,7)	610	65(6,6)	50(5,1)	-

Механические свойства при испытании на длительную прочность и ползучесть (ГОСТ 20072-74)

Таблица 9

бпол., Н/мм ² (кгс/мм ²)	Скорость ползучести, %/час	t, °С	бд.п., Н/мм ² (кгс/мм ²)	Гр.мн, ч	t, °С
177(18,0)	1/10 000	520	190(20)	10 000	520
127(13,0)	1/100 000	520	157(16)	100 000	520
116(11,8)	1/10 000	560	137(14)	10 000	560
82(8,4)	1/100 000	560	100(10,8)	100 000	560
88(9,0)	1/10 000	580	119(12)	10 000	580
61(6,2)	1/100 000	580	85(9,10)	100 000	580

Релаксационная стойкость [18]

Таблица 10

t, °C		450	450	500	500	550	550
σ ₀ , кгс/мм ²		30	25	30	20	30	15
σ, кгс/мм ²	10 ³ , ч	20,2	16,9	18,0	12,5	15,1	8,0
	10 ⁴ , ч*	18,4	15,1	14,0	10,6	8,7	4,5

* Значения получены экстраполяцией

Чувствительность к охрупчиванию при старении [18]

Таблица 11

Время, час	t, °C	KCU, кгс/см ²
Исходное состояние		18
3000	600	24
5000	625	25

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C		1240
Минимальная температура концаковки, °C		780
Свариваемость	Ограниченно сваривается. Рекомендуется подогрев и последующая термобработка	
Обработываемость резанием	Нормализация с отпуском, НВ ≥ 138 и σ _в = 460 МПа К _{ув.спл} = 1,5; К _{ув.ст.} = 1,35	
Плотность, г/см ³	7,8	

38-93 19.10.008

25Х1МФ (ЭИ 10)	Сталь теплоустойчивая перлитного класса
----------------	---

Химический состав по ГОСТ 20072-74, %

С	Si	Mn	Cr	Mo	Fe	V	Ni	S		P
								не более		
0,22-0,29	0,17-0,37	0,4-0,7	1,5-1,8	0,25-0,35	Осн.	0,15-0,3	0,3	0,025	0,030	

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,5}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортовой прокат Φ , Φ до 250 мм, калиброванный, калибровальный со специальной отделкой поверхности, шестигранный, ослос	ГОСТ 20072-74	I вариант Закалка 830 - 930 °С, масло 640 - 660 °С	880(90)	735(75)	14	50	59(6)	в.б. 229
		II вариант Закалка 930 - 950 °С, масло 620 - 660 °С	780(80)	665(68)	16	50	59(6)	в.б. 229
		Калибровальный термообработанный	-	-	-	-	-	в.б. 255
Калиброванный прокат	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 200072-74					
Сортовой прокат Φ от 12 до 180 мм	ТУ 14-1-552-72	Отжиг	-	-	-	-	-	н.б. 229
		Закалка 930 - 950 °С, масло, 620 - 660 °С	(80)	(68)	16	50	(6)	-
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	Закалка с отпуском (сечением до 100 мм)	655(67)	490(50)	16	45	59(6)	212-248
			735(75)	590(60)	14	45	59(6)	235-277

38-03 1910 002

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Сортной и калибровочный прокат Ф, Ф до 90 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	883 (90)	873 (89)	834 (85)	814 (83)	804 (82)	775 (79)	765 (78)	726 (74)	716 (73)	681 (70)	628 (64)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	706 (72)	697 (71)	657 (67)	647 (66)	618 (63)	608 (62)	569 (58)	559 (57)	540 (55)	530 (54)
	δ, %	14	13	12	12	12	12	13	13	13	13	13
	ψ, %	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55	55
То же, более 90 до 150 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	883 (90)	873 (89)	834 (85)	814 (83)	804 (82)	775 (79)	765 (78)	726 (74)	716 (73)	681 (70)	628 (64)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	706 (72)	697 (71)	657 (67)	647 (66)	618 (63)	608 (62)	569 (58)	559 (57)	540 (55)	530 (54)
	δ, %	12	11	10	10	10	10	11	11	11	11	11
	ψ, %	45	46	47	48	49	49	49	49	49	49	49
То же более 150 до 200 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	883 (90)	873 (89)	834 (85)	814 (83)	804 (82)	775 (79)	765 (78)	726 (74)	716 (73)	681 (70)	628 (64)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	706 (72)	697 (71)	657 (67)	647 (66)	618 (63)	608 (62)	569 (58)	559 (57)	540 (55)	530 (54)
	δ, %	11	10	9	9	9	9	10	10	10	10	10
	ψ, %	40	41	42	43	44	44	44	44	44	44	44
Заготовки для крепежа Ф до 200 мм КЛ 400	б _н , МПа (кгс/мм ²)	589 (60)	579 (59)	549 (56)	540 (55)	540 (55)	510 (52)	510 (52)	481 (49)	471 (48)	461 (47)	412 (42)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	490 (50)	471 (48)	461 (47)	432 (44)	432 (44)	412 (42)	402 (41)	343 (35)	343 (35)	323 (33)	323 (33)
	δ, %	14	13	11	11	11	11	13	13	13	13	13
	ψ, %	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55	55
То же, КЛ 590	б _н , МПа (кгс/мм ²)	736 (75)	716 (73)	687 (70)	667 (68)	667 (68)	628 (64)	628 (64)	598 (61)	589 (60)	569 (58)	510 (52)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	590 (60)	559 (57)	549 (56)	520 (53)	510 (52)	491 (50)	481 (49)	451 (46)	441 (45)	432 (44)	422 (43)
	δ, %	12	11	10	10	10	10	11	11	11	11	11
	ψ, %	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55	55

38-03 1010 ОК

Продолжение таблицы 2

Сортмент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
То же. КП 640	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	775 (79)	736 (75)	716 (73)	706 (72)	687 (70)	687 (70)	638 (65)	628 (64)	608 (62)	549 (56)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	640 (65)	608 (62)	598 (61)	569 (58)	559 (57)	540 (55)	530 (54)	491 (50)	481 (49)	471 (48)	461 (47)
	δ, %	12	11	10	10	10	10	11	11	11	11	11
	ψ, %	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55	55
То же. КП 670	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	775 (79)	775 (79)	765 (78)	765 (78)	755 (77)	725 (74)	695 (71)	645 (66)	589 (60)	529 (54)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	670 (68)	638 (65)	638 (65)	628 (63)	608 (62)	589 (60)	559 (57)	520 (53)	498 (50)	452 (46)	402 (41)
	δ, %	16	15	14	14	14	14	14	16	16	17	17
	ψ, %	50	51	50	50	50	50	50	50	55	55	60

Гарантированные значения пределов длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 3

σ _в , σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
σ _в ≥ 736(75) σ _{0.2} ≥ 590(60)	500	440 (44,8)	412 (42)	354 (36,1)	294 (30)	244 (24,8)	211 (21,5)	191 (19,5)	159 (16,2)	125 (12,8)	-

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица

σ _в , σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
σ _в ≥ 736(75) σ _{0.2} ≥ 589(60)	500	587 (59,8)	549 (56,1)	472 (48,1)	392 (40)	325 (33,2)	281 (28,7)	255 (26)	212 (21,6)	167 (17)	-

Механические свойства при испытании на длительную прочность (ГОСТ 20072-74)

Таблица 5

бпол., МПа (кгс/мм ²)	Скорость пол- зучести, %/ч	t, °С	бд.п., МПа (кгс/мм ²)	Время, ч	t, °С
78 (8,0)	1/100 000	500	255-284(26-29)	10 000	500
88 (9,0)	1/10 000	550	(17)*	100 000	500
29 (3,0)	1/100 000	550	(9,0 - 10,0)	100 000	500
* по ГОСТ 20700-75			98-147(10-15)	10 000	550

30-93 19/10 100

Предел выносливости $\sigma_{-1} = 372 - 470$ МПа при $n = 5 \cdot 10^6$ [$\sigma_{0.2} = 790 - 1000$ МПа, $\sigma_B = 880 - 1050$ МПа. Закалка 940 °С, масло + отпуск 640 °С] [8]

Релаксационная стойкость (ГОСТ 20700-75)

Таблица 6

HB	t, °C	σ_0 , кгс/мм ²	Остаточное напряжение, кгс/мм ² , за время, ч								
			100	500	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	8 000	10 000
293	500	15	9,5	8,3	7,8	7,2	6,9	-	(5,7)	-	(3,8)
		25	14,8	12,8	12,0	11,0	10,4	-	(9,3)	-	(7,2)
		35	19,7	17,1	16,0	15,1	14,0	-	(12,5)	-	(9,4)
	525	20	-	8,0	-	5,0	-	-	-	-	-

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1180
Минимальная температура концаковки, °C	850
Свариваемость	Не применяется для сварных конструкций
Флокеночувствительность	Чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обработываемость резанием	Нормализация с отпуском HB < 300 KvTB.cпл = 0,7; Kv6.ст. = 0,25

28-93 10-10 РД 302-07-210-93

38Х2МФА (38ХМФА)	Сталь легированная конструкционная (азотируемая) марганцевого класса
------------------	--

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

С	Si	Mn	Cr	Mo	Al	Fe	S	P	Cu
							не более		
0,33-0,42	0,2-0,45	0,3-0,6	1,35-1,65	0,15-0,25	0,7-1,1	осн.	0,025	0,025	0,3

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			σ_b , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, Дж/см ² (кгс/см ²)	
Сортовой прокат ф,Ф до 250 мм, калиброванный, калиброванный со специальной вой отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	Термообработанный	-	-	-	-	-	в.б. 229
		Нагартованный	-	-	-	-	-	в.б. 255
		Закалка 940 °С, вода или масло, 640 °С вода или масло	980(100)	835(85)	14	50	88(9)	-
Сортовой калиброванный прокат	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 4543-71					
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	По ГОСТ в зависимости от толщины (диаметра) поковки и термообработки						

Механические свойства для деталей арматуры по РТМ 26-07-141-73

Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм не более	Механические свойства при 20 °С					Твердость НЕСз (НRC)
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		σ_T , МПа (кгс/мм ²)	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
			не менее					
935-965, масло	620-650 вода или масло	40	833-882 -(85-90)	1078(110)	10	35	686(7)	32,8-39,7 (31-37)
	640-670 воздух	160	588(60)	735(75)	13	40	490(5)	ВВ 235-277

38.93 1010 001
 56.86

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 3

t, °C	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_B , МПа	δ_B , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ²
Пруток. Закалка 930-940 °C, масло, 660° C, воздух НВ > 255					
20	650	800	17	64	155
200	580	780	17	56	152
300	570	810	18	58	127
400	550	720	20	63	127
500	420	470	25	81	98
600	270	300	26	89	98

Предел ползучести [8]

Таблица 4

$\sigma_{пол.}$, МПа	Скорость ползучести, %/час	t, °C
198	1/100 000	450
82		500
14		550

Предел выносливости [8]

Таблица 5

σ_{-1} , МПа	n	Термообработка
392-480	10 ⁷	Закалка 940 °C, масло. Отпуск 660 °C, $\sigma_{0.2} = 650$ МПа, $\sigma_B = 810$ МПа, НВ 255
608-617	-	Закалка 940° C, масло. Азотирование 500° C, 48ч

Релаксационная стойкость при 450 °C [11]

Таблица 6

σ_0 , МПа	Остаточное напряжение, МПа, за время, ч		
	1000	3000	5000
300	116	88	65
250	100	75	56

Чувствительность к охрупчиванию [18]

Таблица 7

τ , час	t , °С	KCU, кгс м/см ²
Без выдержки		16
10 000	500	16
5 000	550	17,5
10 000	550	16
20 000	550	18,5

Ударная вязкость при отрицательных температурах [22]

Таблица 8

t , °С	20	-40	-60	-80	-120	-150	-196
KCU, кгс ^м /см ²	10,1	9,0	8,8	6,5	4,7	3,7	1,6

Физические свойства [8.]

Таблица 9

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t , °С	α , 10 ⁻⁶ , 1/°С	t , °С	E, ГПа
20-100	11,5	20	209
20-200	11,8	100	202
20-300	12,7	200	194
20-400	13,4	300	190
20-500	13,9	400	181
20-600	14,7	500	174
Плотность, г/см ³	7,71	600	162

Технологические свойства

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1240
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Флокеночувствительность	Чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обработываемость резанием	Закалка с отпуском, HB 240-277, $\sigma_s = 780$ МПа Kv тв.спл. = 0,75, Kv б.ст = 0,55
Улучшающая термообработка перед азотированием обязательна. Перед окончательной шлифовкой (до азотирования) рекомендуется стабилизирующий отпуск 620 - 650 °С, охлаждение с печью до 400 °С	

38.03 10/10 04

40ХН2М1А (40ХН1М1А)	Сталь легированная конструкционная
------------------------	------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 4543-71. %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	S	P	Su
							не более		
0,27-0,44	0,17-0,37	0,5-0,8	0,6-0,9	1,25-1,65	0,15-0,25	Осн.	0,025	0,025	0,3

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ	
			σ _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, Дж/см ² (кгс/см ²)		
			не менее						
Сортовой прокат Ф, Ф до 250 мм, калиброванный прокат и со специальной отделкой поверхности, полуса	ГОСТ 4543-71	Поставка: термообработанная; нагартованный (d > 5 мм)	-	-	-	-	-	н.б. 269	
		Закалка 850°С, масло, 620°С, вода или масло	На образцах I вариант					-	
			1080(110)	930(95)	12	50	78(8)	-	
			II вариант					-	
			980(100)	835(85)	12	55	98(10)	-	
Сортовой прокат калиброванный	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 4543-71						
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70	Заказка с отпуском	500 - 800 мм	635(65)	440(49)	11	30	39(4)	197-235
			300 - 500 мм	655(67)	490(50)	12	35	49(5)	212-248
						11	30	39(4)	
			100 - 300 мм	685(70)	540(55)	13	40	49(5)	223-262
			300 - 500 мм			12	35	44(4,5)	
			100 - 300 мм	735(75)	590(60)	13	40	49(5)	235-277
			300 - 500 мм			12	35	44(4,5)	
			500 - 800 мм			10	30	39(4)	
			100 - 300 мм	785(80)	640(65)	12	38	49(5)	248-293
			300 - 500 мм			11	33	44(4,5)	
			100 - 300 мм	835(85)	695(70)	12	38	49(5)	262-311
			До 100 мм	880(90)	735(75)	13	40	59(6)	277-321
			100 - 300 мм			12	35	49(5)	
			До 100 мм	930(95)	785(80)	12	40	59(6)	293-331
			100 - 300 мм			11	35	49(5)	

38-83 10/11/88

Режим термобработки и механические свойства для деталей агрегата по РТМ 26 07-141-73

Таблица 2

Термобработка		Сечение, мм не более	Механические свойства при 20 °С					Твердость НВ
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		$\sigma_{т}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
			не менее					
840-860, масло	200-250, масло или воздух	20	1470(150)	1617(165)	9	45	490(5)	НРС 49,3-54,2 (НРС 48-53)
	550-580, вода или масло	80	784-931 (80-95)	931(95)	12	40	588(6)	293-321
	550-620, вода или масло	100	735-833 (75-85)	882(90)	13	40	588(6)	277-321
	570-600, масло или воздух	240	582(60)	735(75)	13	40	490(5)	235-277
	580-620, масло или воздух	500	490(50)	657(67)	12	35	490(5)	212-248

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 3

t, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	$\sigma_{в}$, МПа	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ²
Закалка 850 °С, масло, отпуск 580 °С.					
20	950	1070	16	58	78
250	830	1010	13	47	109
400	770	950	17	63	34
500	680	700	18	80	54

Ударная вязкость при отрицательных температурах KCU, Дж/см² [8]

Таблица 4

Температура, °С			Термобработка
20	- 40	- 60	
103	93	59	Закалка 860 °С, масло. Отпуск 580 °С

Ударная вязкость и твердость при 20 °С после тепловой выдержки [42]

Таблица 5

Характеристики	Исходные свойства	После выдержки 1000 ч при t, °С			
		325	400	475	550
KCU, мДж/м ²	0,45	0,5	0,63	0,63	0,82
НВ	180	203	196	195	140

38-03 1010 Д

Предел выносливости [8]

Таблица 6

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	Состояние стали и термообработка
447	274	Сечение 100 мм. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 580 °С, $\sigma_{в} = 880$ МПа.
392	235	Сечение 400 мм. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 610 °С, $\sigma_{в} = 790$ МПа.
519 (n=10 ⁶)		$\sigma_{0.2} = 880$ МПа. $\sigma_{в} = 1080$ МПа.

Предел ползучести [8]

Таблица 7

бпол., МПа	Скорость ползучести, %/ч	Температура, °С
686	1/10 000	455
137	1/1 000	455
13	1/10 000	590
29	1/1000	590

Коррозионная стойкость [8]

Таблица 8

Среда	Температура, °С	Глубина, мм/год
Вода	300	0.05 - 0.1

Физические свойства [11]

Таблица 9

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	α , 10 ⁻⁶ 1/°С	t, °С	E, ГПа
20-100	11.6	20	215
20-200	12.1	100	211
20-300	12.7	200	207
20-400	13.2	300	190
20-500	13.6	400	177
20-600	13.9	500	173
Плотность, г/см ³		7.85	

38-93 1010 ДР

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1220
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Для стальных конструкций не применяется
Флоксночувствительность	Чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обработываемость резанием	В горячекатанном состоянии при НВ 228 - 235 и $\sigma_B = 57$ кгс/мм ² Квтв.спл = 0,70; Квб.ст. = 0,4

№ 0161 50-82
31-93 1910 OK

20ХНЗА	Сталь легированная конструкционная
--------	------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Fe	P	S	Cu
0,17-0,24	0,17-0,37	0,3-0,6	0,6-0,9	2,75-3,15	Ост.	0,025	0,025	0,3

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			б _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	б _к , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, Дж/см ² (кгс/см ²)	
			не менее					
Сортовой прокат ф, Д, до 250 мм, калиброванный, калиброванный со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	В постарке термообработ	-	-	-	-	-	н.6.255
		Закалка 820 °С, масло, 500 °С, вода или масло	930(95)	735(75)	12	55	108(11)	-
	ГОСТ 1051-70	В соответствии с заказом	По ГОСТ 4543-71					
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8489-70	Закалка с отпуском До 100 мм	735(75)	590(60)	14	45	59(6)	235-277
			835(85)	685(70)	13	42	59(6)	262-311

Механические свойства для деталей арматуры по РДН 26-07-141-73

Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм не более	Механические свойства при 20°С					Твердость ВВ
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		б _т , МПа (кгс/мм ²)	б _к , МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
не менее								
820 - 840, масло	500-520, вода или масло	50	686-784 (70-80)	833(85)	12	55	784(8)	248-294
		80	637(65)	784(80)	10	42	784(8)	262-311

38-93 10/10 002

Механические свойства и предел ползучести при скорости ползучести $3 \cdot 10^{-3}$ %/час в интервале температур 400 и 500 °С (закалка и высокий отпуск, пруток Φ 12 и 25 мм) [42]

Таблица 3

t, °С	$\sigma_{0.05}$	$\sigma_{0.1}$	$\sigma_{0.2}$	$\sigma_{0.5}$	δ	ψ	$\sigma_{пол.}$, МПа
	МПа				%		
20	786	790	794	915	14,0	60,1	-
400	464	504	522	693	17,7	73,1	220
500	109	239	280	532	22,8	83,4	47

Предел выносливости при $n = 10^6$ [8]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	Термообработка
382	-	$\sigma_{в} = 960$ МПа. Закалка 820 °С, масло. Отпуск 200 °С
338	225	$\sigma_{в} = 730$ МПа. Закалка 820 °С, масло. Отпуск 500 °С
421	-	$\sigma_{в} = 940$ МПа. Закалка 800 °С, масло. Отпуск 500 °С

Ударная вязкость, КСУ, Дж/см² [8]

Таблица 5

Температура, °С				Сечение, мм	Термообработка
+20	-20	-40	-50(-60)		
86	-	85	-	10	Закалка 850 °С, масло, отпуск 200 °С
167	-	69	64	30	Закалка 880 °С, масло, отпуск 560 °С
167	-	83	73	50	Закалка 880 °С, масло, отпуск 560 °С
167	-	69	-	80	Закалка 890 °С, масло, отпуск 560 °С
196	122	100	(86)	-	Нормализация 860 °С, закалка 810 °С, отпуск 600 °С
167	-	118	78	220	Закалка 880 °С, масло, отпуск 630 °С

30.03 1910 ДДР

Физические свойства [8]

Таблица 6

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	α , 10^{-6} 1/°C	t, °C	E, ГПа
20-100	11,5	20	212
20-200	11,7	100	204
20-300	12	200	194
20-400	12,6	300	188
20-500	12,8	400	169
Плотность, г/см ³	7,85	500	169

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1220
Минимальная температура концаковки, °C	809
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Флокеночувствительность	Чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Склонна
Обрабатываемость резанием	В горячекатанном состоянии при HB 177, $\sigma_b = 610$ МПа Kv б.ст. = 0,95; при HB 228-235 и $\sigma_b = 57$ кгс/мм ² Kвтв. спл. = 0,7; Kv б.ст. = 0,4

38-03 1010 008

ЗЭХНОМА	Сталь легированная конструкционная
---------	------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 4543-71, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	V	Fe	P	S	Cu
								не более		
0.33-0.4	0.17-0.37	0.25-0.5	1.2-1.5	3-3.5	0.35-0.45	0.1-0.15	ост.	0.025	0.025	0.3

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовки	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВР
			σ _в , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортовой прокат с, ф до 250 мм, калиброванный, калиброванный и со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 4543-71	Термообработанный	-	-	-	-	-	н.б. 269
		Закалка 850°C, масло, отпуск 600°C	1190(120)	1080(110)	12	50	78(8)	-
	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 4543-71					
Поковки до 800 мм	ГОСТ 8479-70 500 - 800 мм	Закалка с отпуском	725(80)	640(65)	10	30	39(4)	248-293
		Нормализация	100 - 300 мм	835(85)	685(70)	12	33	49(5)
	300 - 500 мм		11			33	39(4)	
	500 - 800 мм	Закалка с отпуском	835(85)	685(70)	10	30	39(4)	262-311
		Нормализация	880(90)	735(75)	12	35	49(5)	277-321
	500 - 800 мм	Закалка с отпуском	899(90)	735(75)	-	-	-	277-321
		Нормализация	930(95)	785(80)	12	40	59(6)	293-331
	100 - 300 мм	Закалка с отпуском	930(95)	785(80)	11	35	49(5)	293-331
					10	30	39(4)	

Примечание. Для А3С сортовой прокат ф, ф от 10 до 200 мм поставляется Челябинским металлургическим заводом по ТУ 14-1-5036-91 с определением механических свойств при + 20 °С и + 350 °С, неметаллических включений, УЗК (по требованию) и подтверждением т.о. (не выше 40 °С)

30-03 1910 200

Механические свойства для деталей арматуры по РТМ 26-07-141-73

Таблица 2

Термообработка		Сечение, мм не более	Механические свойства при 20 °С					Твердость НРС ₃ (НРС)
Закалка, t, °С	Отпуск, t, °С		σ_B , МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
не менее								
840-860, масло или через воду в масле	550-570	30	1176-1274 (120-130)	1372(140)	7	35	392(4)	42,5-46,4 (41-45)
	570-580	100	1078-990 (110-100)	1176(120)	7	35	490(5)	39,6-43,5 (38-42)
	580-590	150	892-990 (90-100)	1078(110)	10	35	490(5)	34,8-42,5 (33-41)
	590-600	240	784-892 (80-90)	930(100)	10	38	490(5)	30,9-38,7 (29-37)
	600-620	350	686-784 (70-80)	882(90)	10	40	589(6)	28-33,8 (26-32)

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Заготовка Ф, толщиной до 200 мм КП 685	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	785 (80)	755 (77)	726 (74)	726 (74)	706 (72)	687 (70)	667 (68)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	685 (70)	685 (70)	657 (67)	638 (65)	628 (64)	608 (62)	589 (60)	540 (55)
	δ , %	12	12	12	12	12	12	12	12
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40
То же КП 785	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	883 (90)	883 (90)	844 (86)	824 (84)	814 (83)	785 (80)	785 (80)	746 (76)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	785 (80)	785 (80)	746 (76)	726 (74)	716 (73)	697 (71)	677 (69)	638 (65)
	δ , %	12	12	12	12	12	12	12	12
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40
То же КП 880 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	981 (100)	981 (100)	942 (96)	912 (93)	903 (92)	883 (90)	863 (88)	834 (85)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	880 (90)	880 (90)	844 (86)	814 (83)	804 (82)	785 (80)	765 (78)	746 (75)
	δ , %	11	11	11	11	11	11	11	11
	ψ , %	35	35	35	35	35	35	35	35

38.03 1910 108

Механические свойства поковок по ОСТ 26-01-135-81

Таблица 4

Сортмент	Характеристика	Температура, °С								
		20	100	150	200	250	300	350	400	450
Поковки толщиной до 450 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	784 (80)	736 (75)	721 (73,5)	706 (72)	706 (72)	697 (71)	687 (70)	667 (68)	608 (62)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	638 (65)	618 (63)	598 (61)	570 (59)	569 (58)	564 (57,5)	550 (57)	540 (56)	540 (55)

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 5

t, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа	$\sigma_{в}$, МПа	$\delta_{в}$, %	Ψ , %
Образцы. Закалка 850 °С, масло, отпуск 600 °С.				
100	1130	1260		
200	1080	1210	13	53
300	1060	1180	13	54
400	980	1080	15	59
500	830	980	17	65

Предел выносливости [8]

Таблица 6

σ_{-1} , МПа	n	Термообработка
412	$5 \cdot 10^6$	Закалка с отпуском, $\sigma_{0,2} = 1030$ МПа
500	$2 \cdot 10^7$	Закалка 870°С, масло, 700-720°С, $\sigma_{в} = 980$ МПа

Жаропрочные свойства [18]

Таблица 7

t, °С	бпол., кгс/мм ² , для 1%		бд.п., кгс/мм ²	
	10 000 ч	100 000 ч	10 000 ч	100 000 ч
450	-	20	35	26
500	16	10	19	13
550	5,4	1,9	12	7,5

Ударная вязкость при низких температурах

Таблица 8

t, °С	40	20	0	- 20	- 60
KCU, кгс ^{1/2} /см ²	6,8-7,2	6,0-6,5	5,7-6,11	4,4-5,4	3,0-4,8

30-93 1010 ДВР

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С		1180
Минимальная температура концаковки, °С		780
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется	
Флокеночувствительность	Повышенно чувствительна	
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна	
Плотность, г/см ³	7.83	
Обработываемость резанием	—	

38-93 1410 ПМ

18Х3МВ (ЭИ 578)	Сталь теплоустойчивая перлитного класса
--------------------	---

Химический состав по ГОСТ 20072 74, %

С	Si	Mn	Cr	W	Mo	V	Fe	Ni	S	P
								не более		
0,15-0,2	0,17-0,37	0,25-0,5	2,5-3	0,5-0,8	0,5-0,7	0,05-0,15	осн.	0,3	0,025	0,02

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	Вид на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВР
			$\sigma_{т, в/мм^2}$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{т, в/мм^2}$ (кгс/мм ²)	$\delta_{5, \%}$	$\psi, \%$	КСУ, Дл/см ² (кгс/см ²)	
Сортовой прокат С, Ш, до 200 мм, калиброванный, калиброванный со специаль- ной отделкой поверхности, калиброванный шестигран- ник, полоса	ГОСТ 20072-74	Закалка 950 - 970 °С, масло, 660 - 690 °С	640(65)	На образцах 440(45)	18	-	118(12)	-
		Калиброванная вагарованная и термообработанная	По соглашению сторон					

Механические свойства по РТМ 26-07-141-73

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовок, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость ВВ
	$\sigma_{т, МПа}$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{т, МПа}$ (кгс/мм ²)	$\delta_{5, \%}$	$\psi, \%$	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
100	441(45)	589(60)	15	45	588(6)	От 197 до 235
350*	441(45)	589(60)	16	-	600(6)	От 197 до 241

* По ДСТ 26-01-135-81 (950-970°С, масло, отпуск 660-690)

Механические свойства при повышенных температурах [41] (поковки до 350 вкл)

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С									
	20	100	150	200	250	300	350	400	450	500
$\sigma_{0.2, МПа}$ (кгс/мм ²)	441 (45)	427 (43,5)	417 (42,5)	392 (40,0)	383 (39,0)	373 (38,0)	363 (37,0)	343 (35,0)	304 (31,0)	275 (28,0)
$\sigma_{т, МПа}$ (кгс/мм ²)	589 (60)	564 (57,5)	549 (56,0)	540 (55,0)	525 (53,5)	515 (52,5)	500 (51,0)	490 (50,0)	461 (47,0)	402 (41,0)

38-93 19.10.02

Максимально допустимая температура применения в средах, содержащих водород [41]

Таблица 4

Парциальное давление водорода, МПа (кгс/см ²)				
4,9(50)	9,8(100)	19,6(200)	29,4(300)	39,2(400)
475 °С				450 °С

Жаропрочные свойства по ГОСТ 20072-74
(закалка 890 - 910 °С, масло, 660 - 680 °С)

Таблица 5

Температура, °С	бпол., Н/мм ² (кгс/мм ²) за время, час	
	10 000	100 000
	не менее	
450	226(23)	157(16)
500	118(12)	-
550	74(7,5)	-

Технологические свойства

Свариваемость	Трудно сваривается, для сварки прочно-плотных швов не применяется
---------------	---

38-93 19.10.01X

20Х3МВФ (ЭИ 579, ЭИ 415)	Сталь теплоустойчивая перлитного класса
-----------------------------	---

Химический состав по ГОСТ 20072-74, %

C	Si	Mn	Cr	W	Mo	V	P _c	Ni	S	P
0,15-0,23	0,17-0,37	0,25-0,5	2,8-3,3	0,3-0,5	0,35-0,55	0,6-0,95	Осн.	не более		
								0,3	0,025	0,03

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовки	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			$\sigma_{\text{в}}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_{\text{б}}, \%$	$\psi, \%$	КСУ, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортовой прокат Φ, Φ , до 200 мм, калибровальный, со специальной отделкой поверхности, жесткогранник, полоса	ГОСТ 20072-74	В поставке	-	-	-	-	-	н.б. 269
		Закалка 1030 - 1060 °С, масло, 660 - 700 °С	880(90)	735(75)	12	40	59(6)	-
		Калибровальная нагартованная и термообработанная	По согласованию сторон					
Покровки до 350 мм	ОСТ 26-01-135-81	Закалка 1000 - 1020 °С, масло, 660 - 690 °С, масло	784(80)	667(68)	14	-	60(6)	241-285
Трубы горячекатаные Φ от 83 до 299 мм, толщина стенки 14 - 50 мм, и холоднокатаные Φ от 11 до 83 мм, толщина стенки 2 - 19 мм	ТУ 14-3-251-74	Термообработанные	-	-	-	-	-	-
Заготовка трубная Φ от 80 до 270 мм	ТУ 14-1-584-73	Термообработанные	(80)	(50)	14	-	(6)	241-285
Лист 2 - 3,9 мм, 4 - 20 мм	ТУ 14-1-702-73	Термообработанные	(90)	(75)	12	-	-	-

38-03 1910 ДА

Механические свойства по РТН 26-07-141-73

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость ВВ
	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	σ_B , МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 25 вкл.	735-833 (75-85)	892(90)	12	40	589(6,0)	От 277 до 321
До 400 вкл.	637-735 (65-75)	735(75)	13	40	490(5,0)	От 248 до 293
По ОСТ 26-01-135-81 и ГОСТ 22790-89						
До 350 вкл.	667(68)	784(80)	13	35	600(6)	-

Механические свойства при высоких температурах [41] (поковки до 350 вкл.)

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С									
	20	100	150	200	250	300	350	400	450	500
$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	667 (68)	648 (66)	633 (64,5)	618 (63)	598 (61)	589 (60)	579 (59)	569 (58)	530 (54)	500 (51)
σ_B , МПа (кгс/мм ²)	784 (80)	746 (76)	731 (74,5)	716 (73)	687 (70)	677 (69)	657 (67)	639 (65)	609 (62)	559 (57)

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 4

Температура испытания, °С	$\sigma_{0.2}$	σ_B	δ_5	ψ	КСУ, Дж/см ²
	МПа		%		
Диски Φ 600 - 1000 мм, толщиной 100 - 150 мм. Закалка 1050 °С, масло. Отпуск 700 °С. (образцы тангенциальные)					
20	730-810	870-910	13	45-50	34-44
200	700	780	12	55	67
300	700	780	10	39	88
400	660	720	10	33	83
500	580-610	600-630	-	44-52	78
550	510-550	530-560	10-12	44	59-78
580	480-500	490-540	11	27-40	59-78

30-03 19/10 028

Продолжение таблицы 4

Температура испытания, °С	б _{0.2}	б _{0.2}	б _{0.2}	Ч	КСУ, Дж/см ²
	МПа		%		
Поковки Φ 905 - 1075 мм. Нормализация 1050 °С. Закалка 1000 °С, масло. Отпуск 670 °С, охлаждение с печью до 150 °С. (образцы тангенциальные)					
20	590-600	600-780	12-18	41-68	30-108
300	510-600	600-680	11-15	54-61	108-122
400	500-590	550-560	13-16	57-65	99-118
500	450-570	470-570	15-20	69-72	88-118
550	400-510	410-520	12-21	65-80	88-118
600	340-450	360-460	18-23	70-84	88-108

Механические свойства при испытании на длительную прочность по ГОСТ 20072-74

Таблица 5

б пол., МПа	Скорость ползучести %/ч	Температура, °С	б д.п., МПа	Длитель- ность ис- тания, ч	Температура, °С
177	1/10 000	500	333	10 000	500
147	1/100 000	500	294	100 000	500
127	1/10 000	550	196	10 000	550
98	1/100 000	550	157	100 000	550
49	1/100 000	580	137	10 000	580
			98	100 000	580

Чувствительность к охрупчиванию при старении [8]

Таблица 6

Время, ч	Температура, °С	КСУ, Дж/см ²
Исходное состояние		44
10 000	500	73
10 000	550	49
5 000	600	73

30-93 4010

Пределы выносливости стали (гладкие образцы) [11]

Таблица 7

Сортанент	Вид нагрузки	t, °С	σ _в , МПа	σ ₋₁ на базе числа циклов нагружения	
				10 ⁷	10 ⁸
Диск, тангенциальные образцы	Изгиб	20	890	495	478
		550	-	290	243
		600	-	285	230
Ротор, продольные образцы	Изгиб	20	760	320	-
Ротор, тангенциальные образцы	Изгиб при вращении	20*	730	350	-
То же	Кручение	20	730	235	-

* Для образца с надрезом σ₋₁ (на базе 10⁷ циклов) = 160 МПа

Физические свойства [11]

Таблица 8

Модуль нормальной упругости		Коэффициент линейного расширения	
t, °С	E · 10 ⁻⁵ , МПа	t, °С	α · 10 ⁶ , К ⁻¹
20	2,07	20-100	10,6
100	2,04	20-200	11,5
200	2,0	20-300	11,8
300	1,93	20-400	12,1
400	1,88	20-500	12,6
450	1,82	20-550	12,8
500	1,77	20-600	13,0
550	1,71	Плотность, г/см ³	7,79
600	1,64		

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1240
Минимальная температура конца ковки, °С	780
Свариваемость	Трудно сваривается, для прочно-пластичных швов не рекомендуется
Обработываемость резанием	а) При HB 250-270, Kv тв.сп. = 0,8; Kv б.ст. = 0,4 б) При HB = 157 и σ _в = 54 кгс/мм ² (отжиг) Kv тв. спл. = 1,5; Kv б.ст. = 1,1

38-93 1910 02

65Г	Сталь рессорно-пружинная
-----	--------------------------

Химический состав по ГОСТ 14959-79, %

C	Mn	Fe	Cr	S	P
0,62-0,70	0,17-0,37	0,9-1,2	0,25	0,025	0,035

Сортимент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ %	ψ %	НВ
			не менее				
1	2	3	4	5	6	7	8
Сортовой прокат Ф, Ш до 250 мм, калиброванный, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 14959-79	Откип (категории 1А, 2А, 3А, 3В, 4А)	-	-	-	-	в.б. 241
		Без термобработки (категории 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г)	-	-	-	-	в.б. 285
		Закалка 830 °С, масло, 470 °С (категории 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б)	981(100)	785(80)	8	30	-
Лента 0,05 - 2 мм	ГОСТ 21936-76 ГОСТ 21997-76	Группа прочности 1П	1270-1570 (130-160)	-	-	-	Нв 375 - 485
		2П	1580-1860 (161-190)	-	-	-	486 - 600
		3П	Св. 1860 (190)	-	-	-	Св. 600
Лист 4 - 80 мм	ГОСТ 1577-81	Нормализованные и горячекатаные	740(75)	-	12	-	в.б. 229
Лента 0,1 - 4 мм	ГОСТ 2283-79	Отожженная до 1,5 мм вкл	в.б. 650(65)	-	15	-	-
		Св. 1,5 мм	в.б. 750(75)	-	10	-	-
		Вакуумовая	750-1200 (75-120)	-	-	-	-

ИД 302 07-210 03

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Проволока для пружинных кайб квадратная, прямоугольная, трапецидальная 0,6 - 12 мм	ГОСТ 11850-72	Отожженная	599-789 (60-80)	-	1 класс	-	-
		Холоднотянутая 0,6 - 3 мм	н.б. 1030(115)	-	-	-	-
		Св. 0,3 - 5 мм ВКЛ	н.б. 980(100)	-	-	-	-
		Отожженная	490-780 (50-80)	-	2 класс	-	-
		Холоднотянутая	н.б. 1230(125)	-	-	-	-
Лист тонкий до 3,9 мм	ТУ 14-1-4118-85	Без термообработки	590-890 (60-85)	-	δ_4 δ_{10} 10 12	-	НРС 26 (НВС 100)

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа	σ_B , МПа	δ_5 , %	ψ , %
Закалка 830 °С, масло. Отпуск 350 °С.				
200	1370	1670	15	44
300	1220	1370	19	52
400	980	1000	20	70

Механические свойства при низких температурах [40]

Таблица 3

Температура, °С	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_5 , %	KCU, кгс м/см ²
20	147	135	10	2,1
- 70	153	141	10	1,9
- 110	156	143	10	1,5
- 196	182	170	10	1,1

Ударная вязкость KCU, Дж/см² [8]

Таблица 4

Температура, °С					Термообработка
+ 20	0	- 20	- 30	- 70	
110	69	27	23	12	Закалка 830 °С. Отпуск 480 °С

ИД 0141 54-10

Предел выносливости [8]

Таблица 5

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	Состояние стали и термобработка
725	431	Закалка 810 °С, масло. Отпуск 400 °С
480	284	Закалка 810 °С, масло. Отпуск 500 °С
578	-	$\sigma_{0,2} = 1280$ МПа, $\sigma_b = 1470$ МПа, HB 393-454
647	-	$\sigma_{0,2} = 1280$ МПа, $\sigma_b = 1450$ МПа, HB 420
725	-	$\sigma_{0,2} = 1440$ МПа, $\sigma_b = 1690$ МПа, HB 450

Физические свойства [40]

Таблица 6

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, м/мм град	t, °С	E, кгс/мм ²
20-100	11,1	20	21 093
20-200	11,9	Плотность, г/см ³	7,85
20-300	12,9		
20-400	13,5		
20-500	14,6		

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	780 - 760
Свариваемость	Для сварных конструкций не применима
Обработываемость резанием	В термобработанном состоянии при HB = 240 и $\sigma_b = 84$ кгс/мм ² : Kv = 0,85 (твердый сплав) Kv = 0,80 (быстрорежущая сталь)
Флокеночувствительность	Малочувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Склонна при содержании Mn \geq 1%

38-93 10/10 2021

60С2А	Сталь рессорно-пружинная
-------	--------------------------

Химический состав по ГОСТ 14959-79, %

С	Si	Mn	Fe	Cr	S	P
				не более		
0,58-0,63	1,6-2,0	0,6-0,9	Осн.	0,3	0,025	0,025

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			$\sigma_{0,2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 %	ψ %	НВ
			не менее				
Сортовой прокат Φ или толщиной до 250 мм, калиброванный, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 14959-79	Откинг (категории 1А, 2А, 3А, 3В, 4А)	-	-	-	-	в.б. 259
		Без термообработки (категории 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г)	-	-	-	-	в.б. 302
		Закалка 870 °С, масло 420	Механические свойства на образцах				-
Лента 0,05 - 2 мм	ГОСТ 21936-76 ГОСТ 21997-76	Группа прочности 1П	1270-1570 (130-160)	-	-	-	Нв 375 - 485
		2П	1580-1880 (161-190)	-	-	-	486 - 600
		3П	св. 1900 (190)	-	-	-	св. 600

Механические свойства при повышенных температурах [Я]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{0,2}$	$\sigma_{0,2}$	δ_5	ψ	КСУ, Дж/см ²
	МПа		%		
Прутки Φ 17 мм. Закалка 860 °С, масло. Отпуск 550 °С, 3ч. НВ 340 - 364					
20	1090	1270	11-13	33	24
300	930	1220	15	44	43
400	820	950	19	71	44

19-03 1910 ДД

Продолжение таблицы 2

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$	σ_B	δ_5	Ψ	КСИ, Дж/см ²
	МПа		%		
500	510	590	23	87	43
Закалка 860 °С, масло. Отпуск 425 °С.					
20	1570	1710	10	46	32
200	1370	1670	13	40	34
300	1270	1570	20	58	-
400	1080	1220	22	71	-

Предел выносливости [8]

Таблица 3

σ_{-1} , МПа	n	Термообработка
686	6 10	Изотермическая закалка, выдержка при 330 °С, 1ч. отпуск 300 °С, 1ч. $\sigma_B = 1680$ МПа
637	6 10	Закалка. Отпуск 420 °С. $\sigma_B = 1810$ МПа
500	-	Закалка. Отпуск 400 °С. $\sigma_{0.2} = 1760$ МПа, $\sigma_B = 1900$ МПа
421	-	$\sigma_{0.2} = 1370$ МПа, $\sigma_B = 1570$ МПа

Механические свойства при отрицательных температурах [40]
(Лист 2 мм. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 460 °С)

Таблица 4

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_B , МПа	δ_5 , %	КСИ, кгс м/см ²
20	137	150	11	3.9
- 70	149	164	11	3.4
- 110	159	169	11	3.1
- 196	182	200	11	2.1

Физические свойства [22]

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град	t, °С	E, кгс/мм ²
0-100	11,5 - 12,4	20	22 500
0-200	12,8	Плотность, г/см ³	7,68
0-400	13,1 - 13,9		
0-500	13,4		

38-93 10/10 ВЛХ

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	
Минимальная температура концаковки, °С	
Свариваемость	Для сварных конструкций не применима
Обработаемость резанием	В термообработанном состоянии при $HВ = 270 - 320$ и $\sigma_b = 110 \text{ кгс/мм}^2$: $K_v = 0,7$ (твердый сплав) $K_v = 0,27$ (быстрорежущая сталь)
Флокеночувствительность	Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна

50Х1А	Сталь рессорно-пружинная
-------	--------------------------

Химический состав по ГОСТ 14959-79, %

С	Si	Mn	Cr	V	Fe	не более	
						С	P
0,46-0,54	0,17-0,37	0,5-0,8	0,8 1,0	0,1-0,2	Ост.	0,025	0,025

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовки	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			σ _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ %	ψ %	НВ
			не менее				
Сортовой прокат φ, □ до 250 мм, калиброванный, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 14959-79	Откинг (категории 1А, 2А, 3А, 3В, 4А)	-	-	-	-	в.б. 269
		Без термообработки (категории 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г)	-	-	-	-	в.б. 302
		Закалка 850 °С, масло, 470 °С (категории 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б)	1270(130)	1080(110)	8	35	-
Проволока φ от 5 до 14 мм (51ХФА)	ГОСТ 14963-78	Поставка (для холодной навивки)	в.б. 1030(105)	-	-	-	-
		Закалка 840-860 °С, масло 370-420 °С, масло	1470(150)	-	40	-	НRC 42 - 50
Лента 0,1 - 4 мм	ГОСТ 2283-79	Отожженная	в.б. 900(90)	-	8	-	-
		Вагатованная	800-1200 (80-120)	-	-	-	-

38-03 1910 088

Механические свойства при высоких температурах [8]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_B , МПа	δ_5 , %	Ψ , %
Закалка 850 °С, масло. Отпуск 640 °С.				
20	840	940	22	62
200	820	910	16	62
300	750	830	20	59
400	710	830	16	62
500	420	500	26	74
600	-	380	30	87
Закалка 860 °С, масло. Отпуск 480 °С. При 20 °С HRCэ 42-44.				
20	1370	1470	10	42
100	1250	1410	9	40
200	1200	1380	9	32
300	1180	1370	13	40
400	1060	1200	15	60

Предел выносливости [8]

Таблица 3

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	Состояние стали и термообработка
676	519	Закалка 850 °С, масло. Отпуск 420 °С.
666	-	Закалка 850 °С, масло. Отпуск 475 °С. $\sigma_{0.2} = 1590$ МПа, $\sigma_B = 1630$ МПа, HB 465.
725	-	$\sigma_{0.2} = 1430$ МПа, $\sigma_B = 1570$ МПа.

Предел ползучести [8]

Таблица 4

$\sigma_{пол.}$, МПа (кгс/мм ²)	Скорость ползучести, %/ч	Температура, °С
196	1/10 000	425
69	1/100 000	425
27 - 32	1/10 000	550
10 - 14	1/100 000	550

38-93 1910 04

Ударная вязкость при - 25 °С [8]

Таблица 5

КСУ, Дж/см ²	Термообработка	
	31	Закалка 850 °С,
37	550 °С	
67	600 °С	

Механические свойства при отрицательных температурах [22]

Таблица 6

Характеристика	Температура, °С			Состояние материала
	20	-70	-196	
σ_B , кгс/мм ²	166	174	208	Прутки Φ 10 мм. Закалка 850 °С, Отпуск 400 °С.
δ , %	8	8	3	
ψ , %	40	35	5	

Физические свойства [22]

Таблица 7

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °С	E, кгс/мм ²
20-100	12.4	20	20 000
20-200	12.8	Плотность, г/см ³	7.81
20-300	13.4		
20-400	13.9		
20-500	14.2		

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1180
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применима
Обрабатываемость резанием	В термообработанном состоянии при HB = 269 и σ_B = 92 кгс/мм ² : Kv = 0,7 (твердый сплав) Kv = 0,35 (быстрорежущая сталь)
Склонность к отпускной хрупкости	Мало склонна
Флокеночувствительность	Не чувствительна

38-93 1910 ДХ

15Х5М (Х5М. 12ХБМА)	Сталь теплоустойчивая мартенситного класса
------------------------	--

Химический состав по ГОСТ 20072-74, %

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Mo	Fe
не более								
0,15	0,5	0,5	0,6	0,025	0,030	4,5-6,0	0,45-0,60	Ост.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			б _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	б _в , %	ψ, %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)	
			не менее					
Сортной прокат С,Ф до 200 мм, калибровый и калибровый со специальной отделкой поверхности, пестиграйвик, полоса	ГОСТ 20072-74	Отжиг 840 - 860 °С, с печью	390(40)	215(22)	22	50	118(12)	в.б. 217
		Калиброванная нагартованная и термобработанная	Твердость по соглашению сторон					
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77	Отжиг 840 - 870 °С, воздух	470(48)	235(24)	18	-	-	-
		Нагартованные и полунагартованные	Свойства не нормируются, но определяются. Нормы - по соглашению сторон					
Трубы Ф от 19 до 219 мм	ГОСТ 550-75	1) горячедеформированные	392(40)	216(24)	22	50	118(12)	в.б. 170
		2) холодно и теплодеформированные	392(40)	216(24)	22	-	-	в.б. 170

Расчетные механические свойства при высоких температурах [14]

Таблица 2

Характеристика	Температура, °С										
	20	100	150	200	250	300	350	375	400	410	420
б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	220 (2200)	210 (2100)	207 (2070)	201 (2010)	190 (1900)	180 (1800)	171 (1710)	164 (1640)	158 (1580)	155 (1550)	152 (1520)
б _в , МПа (кгс/мм ²)	400 (4000)	380 (3800)	355 (3550)	330 (3300)	320 (3200)	318 (3180)	314 (3140)	312 (3120)	310 (3100)	306 (3060)	300 (3000)

38-03 1010 ДК

Механические свойства при повышенных температурах [22]

Таблица 3

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_B , МПа	δ_5 , %	ψ , %
Покровки Φ 280 мм. Нормализация 1000°С. Отпуск 700°С, воздух				
20	660	800	10	50
200	580	680	15	68
300	550	670	15	65
400	530	630	14	64
450	520	620	16	70
500	465	550	19	75
550	390	500	22	82
600	300	415	22	84
Образцы из труб толщиной 10 - 12 мм. Нормализация, отпуск.				
20	485	640	18	78
400	430	510	12	75
450	385	480	15	76
500	350	430	18	82
600	170	310	21	91

Характеристики жаропрочности по ГОСТ 20072-74

Таблица 4

Термообработка	t, °С	бд.п., В/мм ² (кгс/мм ²), за время, ч		бпол., 1% деформации В/мм ² (кгс/мм ²), за время, ч	
		10 000	100 000	10 000	100 000
		не менее			
Нормализация 950 - 980 °С, отпуск, 640 - 680 °С, воздух	480	177 (18)	147 (15)	103 (10,5)	69 (7,0)
	540	98 (10)	74 (7,5)	64 (6,5)	39 (4,0)

Характеристики жаропрочности [22]

Таблица 5

Температура, °С	500	550	600	650	700
$\sigma_{1 \cdot 10^{-4}}$, кгс/мм ²	9-10	6	4	-	-
$\sigma_{1 \cdot 10^{-5}}$, кгс/мм ²	8	5-4	2	1,2	0,7
σ_{10^4} , кгс/мм ²	13,4	8,9	5,4	4,0	2,2
σ_{10^5} , кгс/мм ²	10,5	6,8	3,0	3,0	1,5

38.93 1010 008

Ударная вязкость при отрицательных температурах КСУ, Дж/см² [8]

Таблица 6

Температура, °С				Термообработка
+ 20	- 25(-20)	- 40	- 60	
245	222	136	-	Труба. Отжиг 800 °С, с печью
281	306	288	-	Труба. 1000°С, воздух, 700°С, воздух
-	(284)	-	216	900 °С, воздух, 600 °С

Физические свойства [14]

Таблица 7

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6, \text{°C}^{-1}$	t, °С	$10^{-6}E, \text{МПа} (10^{-6}E, \text{кгс/см}^2)$
20-100	11.9	20	2.15
		100	2.15
20-200	12.6	150	2.05
		200	1.98
		250	1.95
20-300	13.2	300	1.90
		350	1.84
		400	1.78
20-400	13.7	450	1.71
		500	1.63
20-500	14.0	550	1.54
		600	1.40
Плотность, г/см ³	7.81		

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1200
Минимальная температура горячего ковки, °С	800
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Склонность к отпускной хрупкости	Не склонна
Обрабатываемость резанием	В горячекатаном состоянии при HB 170 и $\sigma_b = 390 \text{ МПа}$ KvTB.спл = 2,70; KvB.ст. = 2,0

10 0161 88-13

12X13 (1X13)	Сталь коррозионноустойчивая мартенсито-ферритного класса
--------------	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Fe	S	P
	не более				не более	
0,09-0,15	0,8	0,8	12-14	осн.	0,025	0,03

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,01}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ Дж/см ² (кгсм/см ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сортовой прокат до 200 мм, калиброванный Ф, Ф до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отжиг	-	-	-	-	-	197-126
		Закалка 1000-1050°С, воздух, масло, отпуск 700 - 790 °С, воздух	590(60)	410(42)	на образцах 20	60	88(9)	-
Калиброванный прокат до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Отжиг	-	-	-	-	-	197-126
Лист толстый горячекатаный от 4 до 50 мм, холоднокатаный от 4 до 5 мм	ГОСТ 7350-77	Закалка 960 - 1020 °С, воздух; отпуск 680 - 780 °С, воздух или с печью	490(50)	340(35)	21	-	-	-
		Вагатованные и полувагатованные	Свойства не нормируются, но определяются обязательно. Нормы - по соглашению сторон					-
		Отжиг по режиму изготовителя	в.б. 650 (66)	250 (25)	15	-	-	-
Лист тонкий горячекатаный от 1,5 до 3,9 мм, холоднокатаный от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75	Отжиг или отпуск 740 - 780 °С	440(45)	-	21	-	-	-
Покówki Ф (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1000-1050 °С, масло, отпуск 700 - 790 °С, воздух	617(63)	392(40)	15	40	0,5(5)	187-229

30.93 1010 ДД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прутки нагартованные, термообработанные шлифованные φ от 1,0 до 30 мм	ГОСТ 18907-73	Закалка + отпуск (Т)	(50-80)	-	16	-	-	-
		Отожженные (О)	-	-	-	-	-	121-187
Лента холоднокатанная от 0,05 до 2,0 мм	ГОСТ 4986-79	Отжиг 740 - 800 °С,	440(45)	-	Толщина 0,2-2 мм 17 < 0,2 мм 9	-	-	-
		Нагартованная Полунагартованная	Свойства по соглашению сторон					
Трубы холодно- и теплодеформированные φ от 21 до 273 мм	ГОСТ 9941-81 плотность 7,7 г/см ³	Термообработанные	392(40)	-	22	-	-	-
Трубы горячедеформированные φ от 57 до 325 мм	ГОСТ 9940-81 плотность 7,7 г/см ³	В поставке	392(40)	-	21	-	-	-
Проволока от 1,0 до 6,0 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработка	490 - 740 (50 - 75)	-	1 класс (20) 2 класс (16)	-	-	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость НВ
	σ _в , МПа(кгс/мм ²)	σ _{0,2} , МПа(кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	вс не все					
До 60	588(60)	412(42)	20	60	882(9)	От 170 до 195

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 3

Температура испытания, °С	σ _{0,2}	σ _в	δ ₅	ψ	КСУ,
	МПа		%		Дж/см ²
Прутки. Закалка 20	1030 - 1050 °С, масло. Отпуск 680 - 700 °С				
200	570-590	700-730	19-22	60-68	137-167
300	530-550	650-680	17	67	186-216
400	510-550	600-650	14-16	66-69	178-245
500	460-490	570	13-15	64-67	178-225
600	440-470	520-540	15-18	70	186-245
600	310-410	330-450	20-27	79-85	186-265

30.03 1910 ДД

Расчетные характеристики при повышенных температурах
(поковки толщиной или диаметром до 50 мм) [16]

Таблица 4

Температура испытания, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)
20	373(38,0)	589(60,0)
100	373(38,0)	589(60,0)
150	353(36,0)	559(57,0)
200	334(34,0)	539(55,0)
250	329(33,5)	539(55,0)
300	324(33,0)	539(55,0)
350	318(32,5)	525(53,5)
400	313(32,0)	510(52,0)
450	304(31,0)	490(50,0)
500	275(28,0)	383(39,0)

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8]

Таблица 5

σ пол., Мпа	Скорость ползучести %/ч	Температура, °С	σ д.п., Мпа	Длитель- ность ис- тания, ч	Температура, °С
103	1/100 000	450	441	10 000	450
93	1/100 00,	500	216	100 000	450
56	1/100 000	500	142	10 000	500
121	1/100 000	400	118	100 000	500

Чувствительность к охрупчиванию при старении [12]

Таблица 6

Время, ч	Температура, °С	KCU, кгс м/см ²
Исходное состояние		11 - 14
5 000	470	11
10 000	500	9,0
5 000	530	11

38-93 10/10 ДВА

Ударная вязкость при низких температурах [17]

Таблица 7

Температура, °С	KCU, кгсм/см²	Температура, °С	KCU, кгсм/см²	Температура, °С	KCU, кгсм/см²
Пруток 25x25 мм, (1000 °С, отпуск 680-750°С)		Пруток 18 мм, закалка + отпуск		Пруток 18 мм, в поставке	
20	15,9	20	5,1	20	22,6
0	12,9	-78	2,2	-78	0,61
-20	7,1				
-40	6,3				
-60	6,1				

Предел выносливости [8]

Таблица 8

σ_{-1} , МПа	σ_{-1} , МПа	n	Состояние стали
363	-	$\begin{matrix} 7 \\ 10 \end{matrix}$	$\sigma_{0.2} = 590$ МПа
-	186	$\begin{matrix} 7 \\ 10 \end{matrix}$	$\sigma_{0.2} = 640$ МПа

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1230
Минимальная температура концаковки, °С	850, Сечения до 100 мм охлаждать на воздухе
Свариваемость	Ограниченно сваривается. После сварки обязательна термообработка
Обрабатываемость резанием	При HB 235 и $\sigma_b = 730$ МПа Kvtв. спл. = 0,8, Kv б.ст. = 0,5
Склонность к отпускной хрупкости	Склонна
Плотность, г/см³	7,75

20-93 1910 РД

20X13 (2X13)	Сталь коррозионностойкая мартенситного класса
--------------	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Fe	S	P
	не более				не более	
0,16-0,25	0,8	0,8	12-14	осн.	0,025	0,030

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			б _в , в/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , в/мм ² (кгс/мм ²)	б _с , %	ψ, %	КСУ дх/см ² (кгс/см ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сортовой прокат до 200 мм, калиброванный Ф, П до 70 мм, шестигранник со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отжиг	-	-	-	-	-	197-126
		Закалка 1000-1050°С, воздух, масло, отпуск 660 - 770 °С Закалка 1000-1050°С, воздух, масло, отпуск 600 - 700 °С	650(66) 830(85)	440(45) 635(65)	на образцах 16 10	55 50	78(8) 59(6)	- -
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77	Термосработка 1000 - 1050 °С, воздух; отпуск 680 - 780 °С,	510(52)	375(38)	20	-	-	-
		Вагартованные и полувагартованные	Нормы - по соглашению сторон					
		Отжиг по режиму изготовителя	в.б.750(76)	-	-	-	-	-
Калиброванный прокат до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Отжиг	-	-	-	-	-	197-126
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75	Отжиг или отпуск 740 - 800 °С	490(50)	-	20	-	-	-
Лента холоднокатанная от 0,05 до 2,0 мм	ГОСТ 4986-79	Отжиг (отпуск) 740 - 800 °С,	500(50)	-	Толщина 0,2-2 мм 16 < 0,2 мм 8	-	-	-

38-93 1910 ДД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	
Поковки до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1000-1050 °С, воздух, масло; отпуск 660 - 770 °С	599(60)	441(45)	14	40	0,4(4)	197-249
Проволока от 1,0 до 6,0 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработанная	540 - 780 (55 - 80)	-	1 класс (20) 2 класс (14)	-	-	-
		Холоднотянутая	980 - 1320 (100 - 135)	-	-	-	-	-
Прутки или стержни Ф от 1,0 до 30 мм	ГОСТ 18397-73	Закалка + отпуск (Т)	(52-89)	-	14	-	-	-
		Отжиг (О)	-	-	-	-	-	126-197

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость	
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	НРС ₃ (НРС)	НВ
	не менее						
До 60	588(60)	412(42)	20	60	882(9)	-	От 170 до 195
	От 1274 до 1470 (От 130 до 150)	От 1078 до 1274 (От 110 до 139)	От 3 до 8	-	От 98 до 392 (от 1 до 4)	От 39,6(38) до 44,5(43)	От 350 до 400
	882(90)	686(70)	10	40	392(4)	29-36 (37-34)	От 269 до 310
	784(80)	539(56)	12	45	588(6)	23,5-29 (21-27)	От 235 до 269
	647(66)	441(45)	16	55	784(8)	-	От 190 до 240

Гарантированные механические свойства стали 20X13 при высоких температурах

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С						
		20	50	100	150	200	250	300
Поковки диаметром (толщиной) до 300 мм	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	647 (66)	628 (64)	608 (62)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	530 (54)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	422 (43)	417 (42)	392 (40)	392 (40)	363 (37)	353 (36)
	δ , %	11	11	11	10	10	9	9
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40

3Р.93 19.10.1984

Продолжение таблицы 3

Сортament	Характеристика	Температура, °С						
		20	50	100	150	200	250	300
Прокат Ф,Ш (толщина) до 60 мм, из- либированная сталь Ф,Ш до 70 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	647 (66)	628 (64)	608 (62)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	530 (54)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	422 (43)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	363 (37)	353 (36)
	δ , %	16	15	15	14	14	13	13
	Ψ , %	55	55	55	55	55	55	55
То же более 60 до 100 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	647 (66)	628 (64)	608 (62)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	530 (54)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	422 (43)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	363 (37)	353 (36)
	δ , %	15	14	14	13	13	12	12
	Ψ , %	50	50	50	50	50	50	50
То же более 100 до 150 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	647 (66)	628 (64)	608 (62)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	530 (54)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	422 (43)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	363 (37)	353 (36)
	δ , %	13	12	12	11	11	11	11
	Ψ , %	45	45	45	45	45	45	45
Листы толщиной от 4 до 50 мм	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	510 (52)	491 (50)	481 (49)	471 (48)	441 (45)	432 (44)	412 (42)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	353 (36)	343 (35)	323 (33)	323 (33)	304 (31)	294 (30)
	δ , %	20	21	21	20	20	19	19

Механические свойства поковок (толщиной, Ф до 200 мм) при высоких температурах [16]

Таблица 4

Температура испытания, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)
20	471(48,0)	628(64,0)
100	451(46,0)	589(60,0)
150	432(44,0)	549(56,0)
200	417(42,0)	530(54,0)
250	392(40,0)	510(52,0)
300	363(37,0)	490(50,0)
350	363(37,0)	476(48,5)
400	363(37,0)	461(47,0)
450	343(35,0)	432(44,0)
500	324(33,0)	363(37,0)

38-93 1910 08

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8]

Таблица 5

σ пол., МПа	Скорость ползучести %/ч	Температура, °С	σ л.п., МПа	Длительность испытания, ч	Температура, °С
125	1/100 000	450	289	10 000	450
75	1/100 000	470	191	10 000	500
47	1/100 000	500	255	100 000	450
29	1/100 000	550	157	100 000	500

Предел выносливости при изгибе (σ_{-1b}) при 10^7 циклах [18]

Таблица 6

Температура, °С	20	300	400	500
Образцы с надрезом	24,5	20,5	17,0	13,5
Образцы без надреза	37,5	32,5	31,0	24,0

Таблица 7

Ударная вязкость при низких температурах [17] (Пруток 25x25 мм, нормализация 1000 °С, отпуск 680 - 750 °С)		Чувствительность к охрупчиванию при старении [12]		
Температура, °С	KCU, кгс/см ²	Время, ч	Температура, °С	KCU, кгс м/см ²
20	7,7 - 5,7	Исходное состояние		8,0
0	6,4 - 4,6	100 00	500	12,0
-20	5,5 - 4,2		550	11,0
-40	5,0 - 3,3		600	15,0
-60	4,2 - 3,5			
-80	5,4 - 0,3			
-100	3,2 - 0,5			

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	850, До 150 мм охлаждение на воздухе
Свариваемость	Ограниченно сваривается.
Обрабатываемость резанием	При HB 241 и $\sigma_b = 730$ МПа Kvтв. спл. = 0,7; Kv б.ст. = 0,45
Склонность к отпускной хрупкости	Склонна
Плотность г/см ³	7,75

38.93 1910 ДР

30X13 (3X13)	Сталь коррозионностойкая мартенситного класса
--------------	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	P	S	P
	не более				не более	
0,26-0,35	0,8	0,8	12-14	осн.	0,025	0,030

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			$\sigma_{0,2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,01}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортовой прокат до 200 мм, калиброванный С.Э до 70 мм, деформированный со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отжиг	-	-	-	-	-	217-131
		Закалка 1000-1050°C, воздух, масло, отпуск 200 - 300 °C	на образцах					НРС>48
Калиброванный прокат до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Отжиг	-	-	-	-	-	217-131
Врутки шлифованные Φ от 1,0 до 30 мм	ГОСТ 18907-73	Закалка + отпуск (Т)	(54-80)	-	12	-	-	-
		Отжиг (О)	-	-	-	-	-	131-217
Покówki до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1000-1050 °C, масло; отпуск 700 - 750 °C, воздух	588(60)	735(75)	14	40	0,3(3)	235-277
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75	Отжиг или отпуск 740 - 800 °C	540(55)	-	17	-	-	-
Лента холоднокатанная от 0,05 до 2,0 мм	ГОСТ 4986-78	Отжиг 740 - 800 °C,	540(55)	-	Толщина 0,2-2 мм 15 < 0,2 мм 8	-	-	-
Проволока от 1,0 до 6,0 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработанная	590 - 830 (60 - 85)	-	1 класс (16) 2 класс (12)	-	-	-

38.03 1910 ПД

Механические свойства стали 30X13 по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость ВВ
	σ_B , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 60	От 1470 до 1666 (От 150 до 170)	От 1176 до 1372 (От 129 до 149)	От 1 до 6	От 2 до 7	-	НРС ₂ (НРС) 49,5 - 55,5 (48 - 54)
	882(90)	686(70)	10	49	294(3)	От 269 до 330

Гарантированно механические свойства стали 30X13 при высоких температурах
[6]

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С						
		20	50	100	150	200	250	300
Прокат и поковки диаметром до 200 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	883 (90)	853 (87)	824 (84)	795 (81)	765 (78)	746 (76)	726 (74)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	685 (70)	685 (70)	677 (69)	667 (68)	657 (67)	638 (65)	628 (64)
	δ , %	9	9	9	8	8	7	7
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40

Таблица 4

Релаксационная стойкость [18]					Чувствительность к охрупчиванию при старении [18]			
Рабочая температура °С		450						
σ_0 , кгс/мм ²		30	25	20	15	Время, ч	Температура, °С	КСУ, кгс м/см ²
бост. кгс/ мм ²	3 10 час	11,3	9,5	8,6	6,3	Исходное состояние		5,5
		20 000		500				3,5
	3 5*10 час	7 000		550				5,0
		3 000		600				6,0

Таблица 5

Ударная вязкость при низких температурах [17]		Механические свойства при испытании на ползучесть [8]		
Температура испытаний °С	КСУ, кгс м/см ²	σ пол., Мпа	Скорость ползучести %/ч	Температура, °С
Прутки φ 25 мм, термообработанные		131	1/100 000	400
+20	6,4	82	1/100 000	450
-50	4,6			
-100	1,1			
Прутки φ 20 мм, закалка 1050°С, отпуск 550 °С				
+20	5,25			
-78	1,95			
Прутки φ 20 мм, в поставке				
+20	9,9			
-78	0,46			

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Не применяется для сварных конструкций
Обрабатываемость резанием	После закалки и отпуска при HB 241 и σ _в = 75 кгс/мм ² K _{ув} спл. = 0,7, K _в б.ст. = 0,45
Плотность г/см ³	7,76

31-93 1010 01

95X18 (ЭИ 229)	Сталь коррозионностойкая мартенситного класса
----------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	Cr	Fe	S	P
	не более				не более	
0,9 - 1,0	0,8	0,8	17-19	осн.	0,025	0,030

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Сортный прокат до 200 мм, калиброванный ϕ, Φ до 70 мм, нестигранник со специальной отделкой по- верхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отжиг	-	-	-	-	-	В.6. 263
		Закалка 10° - 50°С, воздух, ма'ло, отпуск 200 - 300 °С	на образцах					Н.М. 55
Калиброванный прокат до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Отжиг	-	-	-	-	-	217-131
Барки из нержавеющей ста- ли. Технические условия.	ТУ 37.006.080- 83	Закалка + отпуск	-	-	-	-	-	HRCэ 59-63
		Закалка + от- пуск 400-420 °С	-	-	-	-	-	Н.М. 56 HRCэ

Прутки поставляются также по ТУ 14-1-378-72, из 95X18 - Ш - по ТУ 14-1-595-73

Механические свойства стали 95X18 по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость HRCэ
	σ_B МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$ МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
До 60	не менее					От 56,5(55,5) вкл. и выше
	От 1470 до 1666 (от 150 до 170)	-	-	-	От 29,4 до 49 (от 0,3 до 0,5)	

38-93 10/10 08

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 3

Температура	KCU, Дж/см ²	НКСэ
Закалка 1050 °С, масло. Обработка холодом при - 70 °С. Отпуск 400 °С.		
20	-	58 - 59
200	12 - 18	57 - 58
300	12 - 22	56 - 57
400	12 - 22	56 - 57

Предел выносливости

σ_{-1} , МПа	Термообработка
960	Закалка 1050 °С, масло. Отпуск 150 °С, НКСэ 61

Технологические свойства [8]		6	
Исходная температура перед ковкой, °С	1180	Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^{-6}$ мм/мм град. при температуре, °С	
Минимальная температура концаковки, °С	850	0 - 100	11,7
Свариваемость	Все сваривается	0 - 200	12,1
		0 - 300	12,4
		0 - 400	12,9
Обработываемость резанием	В отожженном состоянии при НВ = 212 - 217 и $\sigma_{\text{в}}$ = 71 кгс/мм ² $K_{\text{в}}$ тв. спл. = 0,86, $K_{\text{в}}$ б.ст. = 0,35	Модуль поперечной упругости E, кгс/мм ² , при температуре, °С	
Плотность г/см ³	7,65	20	20200 - 21500

КВ 0101 68-85

12X17	Сталь коррозионностойкая ферритного класса
-------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Fe	S	P
не более					не более	
0,12	0,8	0,8	16-18	Осн.	0,025	0,03

Сортанент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					НВ
			$\sigma_b, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_T, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ Дл/см ² (кгс/см ²)	
Сортовой прокат до 200 мм, калиброванный Φ, Φ до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отпуск	-	-	-	-	-	197-126
		Отжиг 760 - 780°C, воздух или вода	390(40)	245(25)	20	50	-	-
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75	Отжиг или отпуск 740 - 780 °C	490(50)	-	20	-	-	-
Лист толстый горячекатаный от 4 до 50 мм, холоднокатаный от 4 до 5 мм	ГОСТ 7350-77	Отжиг 760 - 780 °C, воздух, с печью	440(45)	-	До 25 мм 18	-	-	-
		Отжиг по режиму изготовителя	н.б. 650 (66)	250 (25)	15	-	-	-
Трубы бесшовные горячдеформированные Φ от 57 до 325 мм	ГОСТ 9940-81 плотность = 7,7 г/см ³	В поставке (без термообработки)	441(45)	-	17	-	-	-
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные Φ от 5 до 273 мм	ГОСТ 9941-81 плотность = 7,7 г/см ³	Термообработанные	441(45)	-	17	-	-	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °C					Твердость НВ
	$\sigma_b, \text{МПа(кгс/мм}^2)$	$\sigma_{0,2}, \text{МПа(кгс/мм}^2)$	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ, кДл/мм ² (кгс мм/см ²)	
До 60	392(40)	245(25)	20	50	294(3)	От 126 до 187
		157(16)	25	55	49(0.5)	

38-03 1910 ДР

Магнитные характеристики по ГОСТ 26-07-1237-75

Таблица 3

Режим термообработки	Коэрцитивная сила $H_c = 0,23$ кА/м при остаточной магнитной индукции $B_r = 0,3$ тл; Наибольшая магнитная индукция $B_m = 1,6$ тл при максимальной коэрцитивной силе $H_m = 20$ кА/м
Отжиг 780 - 810 °С, выдержка 20 часов, охлаждение с печью ($\sigma_{0,2} > 16$ кгс/мм ²)	

Таблица

Механические свойства в зависимости от температуры испытания [8]					Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град при температуре, °С	
Температура испытания, °С	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ_B , %	a_n , кгс м/см ²		
-70	-	-	-	0,3	20 - 100	10,4
-30	-	-	-	0,58	20 - 200	10,6
20	32	52	26	3,48	20 - 300	10,8
100	30	46	27	-	20 - 400	11,2
200	27	47	26	-	Плотность г/см ³	7,72
300	26	45	25	-		

Таблица 5

Температура, °С [19]	20	100	200	300	400
-10 $E \cdot 10^{-4}$, н/м ² *	23,2	22,7	21,9	21,1	20,1

* Зарубежные данные

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1250
Минимальная температура концаковки, °С	900
Свариваемость	Для сварки прочно-плотных швов не рекомендуется

30.03 1993

14X17H2 (ЭИ 268)	Сталь коррозионностойкая мартенсито-ферритного класса
------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Fe	S	P
	не более					не более	
0,11-0,17	0,8	0,8	16-18	1,5 - 2,5	осн.	0,025	0,03

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Еид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С					ВВ		
			$\sigma_{\text{в}}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ Дл/см ² (кгс/см ²)			
Сортовой прокат до 200 мм, калиброванный ϕ, ψ до 70 мм	ГОСТ 5949-75	Отжиг	-	-	-	-	-	в.б.285		
		1. Закалка 975 - 1040 °С, масло, отпуск 275 - 350 °С	1080 (110)	На образцах		835 (85)	10	30	49(5)	-
		2. Закалка 1000 - 1030 °С, масло, отпуск 620 - 660 °С	835 (85)	635 (65)	16	55	75(8)	-		
Прутки ваграночные, тер- мообработанные или фосваниые ϕ 1,0-30 мм	ГОСТ 18907-73	Отжиг	-	-	-	-	-	в.б.302		
		Ваграночные	Без испытаний							
Прутки калиброванные ϕ от 5 до 70 мм	ГОСТ 1051-73	В соответствии с заказом	По ГОСТ 5949-75							
Поковки ϕ (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 980 - 1020 °С, масло, отпуск 680 - 700 °С	686(70)	539(55)	12-15	30-40	49(5)-59(6)	249-293		
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75	Отжиг 650 - 700 °С	По согласованию							
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77	Отжиг 650 - 700 °С	По согласованию							

38-93 1010-94

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость	
	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	НКС ²	ВР
	не менее					(НКС)	
До 60	1078(110)	833(85)	10	30	490(5)	37-42,5 (35-41)	От 331 до 339
	931(95)	735(75)				30-37 (28-35)	От 277 до 331
	784(80)	568(58)	14	50	588(6)	22,5-31 (20-23)	От 229 до 295
	735(75)	490(50)				25-28 (23-26)	От 240 до 260

Магнитные характеристики по ОСТ 26-07-1237-75

Таблица 3

Режим термообработки	Наименьшая коэрцитивная сила $H_c = 0,1$ кА/м при остаточной магнитной индукции
Отжиг 680 - 700 °С, выдержка 20 часов, охлаждение с печью ($\sigma_{0,2} \geq 50$ кгс/мм ²)	$B_r = 0,5$ тл; индукция насыщения $B_s = 1,5$ тл при максимальной коэрцитивной силе $H_m = 20$ кА/м

Гарантированные механические свойства стали 14X17H2 при высоких температурах [6],[20]

Таблица 4

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Сортовой прокат, поковки Ф(толщиной) н.б. 60 мм	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	1080 (110)	1060 (108)	1050 (107)	1040 (106)	1030 (105)	1010 (103)	1000 (102)	961 (98)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	834 (85)	824 (84)	824 (84)	814 (83)	804 (82)	795 (81)	785 (80)	785 (80)
	δ , %	10	10	10	10	10	10	10	10
	ψ , %	25	24	24	23	22	22	22	22
То же более 60 мм КП 540	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	687 (70)	687 (70)	667 (68)	657 (67)	657 (67)	638 (65)	638 (65)	608 (62)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	530 (54)	530 (54)	520 (53)	520 (53)	510 (52)	510 (52)	510 (52)
	δ , %	12	12	12	12	12	12	12	12
	ψ , %	40	40	40	38	36	35	34	34

38-93 1010 РД

Продолжение таблицы 4

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Сортовой прокат, поковки до 60 мм КЛ 588 *	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	784 (80)					638 (65)		608 (62)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	588 (58)					510 (52)		510 (52)
	δ , %	14					12		12
	ψ , %	50					35		34

* - по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 5

Ударная вязкость при отрицательных температурах [21]				Чувствительность к охрупчиванию при старении [21]		
Режим термообработки	Вид образцов	Температура испытания, °С	КСУ, кгс м/см ²	Время, ч	Температура, °С	КСУ, кгс м/см ²
Закалка 970°С, масло, отпуск 270 °С	Продольные	20	11,4	1 000	Исходное состояние	8,0
		-20	5,1			
		-50	3,8			
		-70	2,25			
	Поперечные	20	0,6		300	12,0
		-20	0,37			
		-50	0,37			
		-70	0,37			
Закалка 970°С, масло, отпуск 670 °С	Продольные	20	14	7 n = 10 [8]	Предел выносливости $\sigma_{-1} = 451$ МПа,	
		-20	10,2			
		-50	8,3			
		-70	2,35			
	Поперечные	20	1,15		Плотность 7,75 г/см ³	
		-20	0,67			
		-50	0,5			
		-70	0,5			

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8]

Таблица 6

σ пол., МПа	Скорость ползучести %/ч	Температура, °С	σ д.п., МПа	Длительность испытания, ч	Температура, °С
274	2/100	450	608 - 688	1 000	400
			588 - 688	2 000	400
			617	200	450

20-03 1010 01

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1230
Минимальная температура конца ковки, °С	900
Свариваемость.	Ограниченно сваривается, термообработка после сварки - обязательна
Обрабатываемость резанием	После закалки и отпуска НР 430 и $\sigma_b = 110 \text{ кгс/см}^2$ K _{ув.} спл. = 0,2; K _{в.ст.} = 0,15

07X16H4B 07X16H4B-Ш	Сталь коррозионностойкая мартенситного класса
------------------------	---

Химический состав по ТУ 14-1-3570-83

С	Mn	Si	Cr	Ni	Nb	Fe	S	P	Cu
		не более					не более		
0,05 - 0,1	0,2 - 0,5	0,6	15 - 16,5	3,5 - 5,5	0,2 - 0,4	осн.	0,02	0,025	0,2

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВВ
			$\sigma_{\text{в}}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_{\text{в}}, \%$	$\psi, \%$	КСУ ДЖ/см ² (кгс/см ²)	
Поковки Ф,Ф от 180 до 400 мм	ТУ 14-1-3570-83 Гарантируются: неметаллические включения, УЗК, стойкость к МКК	Отжиг	-	-	-	-	-	В.6.302
		Закалка 1050 °С, масло отпуск 650 °С	880(90)	735(75)	13	50	88(9)	НРС 25-30
Сортовой прокат от 30 до 180 мм	ТУ 14-1-3573-83 Гарантируются: неметаллические включения, стойкость к МКК, УЗК от Ф 80 мм	По ТУ 14-1-3570-83						

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость ВВ
	$\sigma_{\text{в}}, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	$\sigma_{\text{0,2}}, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	$\delta_{\text{в}}, \%$	$\psi, \%$	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 60	882(90)	735(75)	13	50	588(6)	От 248 до 302

Гарантированные механические свойства стали при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Сортовой прокат Ф,Ф от 30 до 180 мм, поковки Ф,Ф от 180 до 400 мм	$\sigma_{\text{в}}, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	882 (90)	880 (89,7)	850 (87)	830 (85)	770 (79)	760 (78)	730 (75)	720 (74)
	$\sigma_{\text{0,2}}, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	735 (75)	735 (75)	720 (74)	710 (73)	700 (71)	680 (69)	670 (68)	650 (66)
	$\delta, \%$	13	13	12	12	11	11	10	9
	$\psi, \%$	50	50	50	50	50	50	50	50

38.93 1910 ДДР

Ударная вязкость при знакопеременных и отрицательных температурах испытаний и критическая температура хрупкости [24]

Таблица 4

Метод выплавки	Вид и размер полуфабриката	Термообработка	Показатели	Температура, °С							t _{ко} , °С
				20	0	-20	-40	-60	-80	-100	
Открытая электродуговая	Прутки *) φ 16 - 32 мм (2 плавки)	Закалка 1050 °С, масло + 650 °С, 2 ч	KCV	1100	1190	700	330	370	160	100	-
			кДж/м²	1770	1270	1090	750	450	260	310	
	Поковки **) φ 510 мм (1 плавка)	Закалка 1050 °С, масло + 590 °С, 6 ч + 645 °С, 12 ч	KCV	840-1730	710-760	720-740	630-650	580-610	(-70 °С) 500-610	-	0
			кДж/м²	1210	730	730	645	600	550	-	0
			% волокна в изломе	53-55	52-53	51-52	44-47	39-47	(-70 °С) 34-44	-	0
				54	52	51	45	44	39	-	0
Электрошлаковый переплав	Прутки ***) φ 16 - 80 мм (2 плавки)	Закалка 1050 °С, масло + 650 °С, 2-4 ч	KCV	1660-2190	1490-1670	1380-1650	1100-1480	980-1200	620-1200	400-750	- 80
			кДж/м²	1900	1600	1450	1300	982	700	600	
			% волокна в изломе	63-80	63-80	66-75	62-77	59-62	47-51	34-39	- 80
				72	72	70	70	60	50	36	- 80

Примечание: * В числителе минимальные, а в знаменателе максимальные значения KCV.

** В числителе минимальные и максимальные значения, а в знаменателе средние значения KCV и процента вязкой составляющей в изломе ударных образцов.

*** В стали электрошлаковой выплавки значения KCV получены при температуре 20 °С на 13 поковках φ 510 мм металла 8 плавки.

Влияние старения на ударную вязкость (образцы типа IV) [24]

Таблица 5

Метод выплавки	Температура, °С	Длительность старения, ч	KCV (кгс м/см²) при температуре (°С) †						
			20	0	-20	-40	-60	-70	-196
Открытая электродуговая	Исходное состояние (закалка 1050 °С + 650 °С)		8,1	7,1	7,2	6,3	5,8	5,0	1,6
				7,8	7,4	6,6	6,1	6,1	2,1
	340	1000	6,1	6,0	4,7	4,8	4,2	4,4	1,4
		5000	9,0	11,2	6,7	5,2	5,2	4,7	2,5

* В числителе - минимальное, в знаменателе максимальное значение KCV.

Предел усталости при изгибе σ_{-1в} на базе 2 · 10⁶ циклов при температуре 20 °С для гладких образцов 54 - 57 кгс/мм²; для образцов с надрезом (r = 0,25 мм) - 19 - 20 кгс/мм² [24]

38.03 19.10 000

Технологические свойства [24]	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1160 - 1180
Минимальная температура концаковки, °С	900
Свариваемость	Сваривается в толщинах до 150 мм без подогрева, аргоно-дуговым, ручным и автоматическим способом проволокой химического состава близкого к основному металлу

38.93 1010 01

25X17H2E-Ш	Сталь коррозионностойкая мартенсито-аустенитного класса
------------	---

Химический состав по ТУ 14-1-1062-74

С	Mn	Si	Cr	Ni	Nb	Fe	не более		
							S	P	Cu
0,22-0,28	0,3 - 0,7	0,3 - 0,7	16,3-17,7	2,3 - 2,8	0,05 - 0,1	осв.	0,015	0,02	0,25

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					НБ
			$\sigma_b, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ, кл/мм ² (кгс/см ²)	
Сортовой прокат Φ до 250 мм, Φ до 140 мм	ТУ 14-1-1062-74 Гарантируется: неметаллические включения	Отлив						н.б. 302 в поставке
		Закалка 1100°C, -70°C, отпуск 250 - 320°C	(150)	(120)	8	45	4	
Лист толстый от 5 до 14 мм	ТУ 14-1-3572-83 Гарантируется: неметаллические включения, стойкость к МКК	Отлив						н.б. 321 ВРС 43-48
		Закалка 1030°C, -70°C, отпуск 290°C	1450 (150)	1175 (120)	6	-		

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					НРС ₂ (ВРС)	Твердость ВВ
	$\sigma_b, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	$\sigma_{0,2}, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ, кл/мм ² (кгс/см ²)		
	не менее						
До 60	1470(150)	1176(120)	8	45	392(4)	≥44,5 (43)	≥ 415
	980(100)	784(80)	12	50	490(5)	≥31 (29)	≥ 285

38-93 1010 ДХ

Таблица 3

Механические свойства при повышенных температурах [27] (Закалка 1120°C масло, -70°C, отпуск 300°C)						Закалка 1100 °С, масло, -70°C, отпуск 300°C	
Температура, °С	σ_a кгс/мм ²	σ_b кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU кгсм/см ²	Температу- ра, °С	KCU кгсм/см ²
20	134	172	15,2	57	10,8	20	11,3 ; 10,8
100	123,5	167	12,7	60	-	-40	8,1 ; 8,8
200	123,5	170	11,3	52,5	-	-50	8,1 ; 8,8
300	125	172	14,7	55	9,6	-60	7,9 ; 8,4
350	121	162,5	14,3	53,5	3,1	-70	7,1 ; 7,8
400	116	162	14	55	8,1	-100	6,9 ; 7,8
Закалка 1100, масло, -70°C, отпуск 675°C						-196	1,9 ; 3,1
350	70	85	12	51	16,8	-253	1,9 ; 2,4

Коэффициент трения [27]

Коэффициент трения определяется на машине Амслера.

Таблица 4

Термообработка	Нагрузка кгс/см ²				Число оборотов до появления задира	Твердость HRC
	9	15	25	37		
Закалка 1100 °С, вода, отпуск 200 °С, 2 ч, воздух	0,43	0,48	0,45	0,51	4000	42
Закалка 1100 °С, вода, -70 °С, от- пуск 200 °С, 2 ч, воздух	0,47	0,51	0,46	0,47	5000	53

30-93 1910 000

Коэффициент трения резьбовых пар [27]

Таблица 5

Наименование	Коэффициент трения									
	количество затяжек									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болт 25X17H2E-Ш гайка 20X13	0,19	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,17	0,18	0,17
Болт 1X16H4E * гайка 20X13	0,33	0,40	0,40	0,5	0,52	0,53	0,53	0,57	0,57	0,60
Болт 25X17H2E-Ш гайка ЭИ 654	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,27	0,28	0,27	0,28
Болт 1X16H4E гайка ЭИ 654	0,34	0,33	0,34	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,38
Болт 25X17H2E-Ш гайка 1X21H5T	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25
Болт 1X16H4E * гайка 1X21H5T	0,48	0,56	0,63	0,63	0,61	0,61	0,58	0,59	0,58	0,58
Болт ЭИ 654 гайка 1X21H5T	0,72	0,66	0,63	0,63	0,65	0,64	0,66	0,64	0,6	0,6
Болт 25X17H2E-Ш гайка 1X21H5T	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24
Болт X18H10T * гайка X18H10T	0,61	0,63	0,65	0,7	0,66	0,65	0,61	0,63	0,61	0,67

Примечания: 1. Болты из стали 25X17H2E-Ш термообработаны до HRC = 47.
2. * Имело место схватывание трущихся пар.

Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град., при температуре, °С								
20 - 100	20 - 200	20 - 300	20 - 400	20 - 500	20 - 600	20 - 700	20 - 800	20 - 900
11,3	11,9	12,2	12,6	12,7	12,4	11,0	10,6	11,5
Модуль нормальной упругости E и сдвига G [19]								
Температура, °С	20	100	200	300	400	500	600	700
E · 10 ⁶ , кгс/мм ²	22200	21600	21000	20300	19500	18600	17600	16600
G, кгс/мм ²	8800	8500	8300	7900	7500	7100	6800	6400

Технологические свойства	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1150
Минимальная температура концаковки, °С	900
Свариваемость	Удовлетворительно сваривается аргоно-дуговой сваркой в т.ч. со сталями 12X18H10T, ЭИ 654, термообработка после сварки обязательна. Для сварки прочно плотных швов не рекомендуется.

38-43 1910 Ш

09X16H4E-III (ЭП 56)	Сталь коррозионностойкая мартенситного класса
----------------------	---

Химический состав по ТУ 14-1-3018-80

С	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	Fe	S	P	Cu
	не более						не более		
0,08-0,12	0,6	0,5	15 - 16,5	4 - 4,5	0,05-0,15	осн.	0,012	0,025	0,2

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С						ВВ
			б _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	б _в , %	ψ, %	КСУ + КСУ Дж/см ² (кгсм/см ²)		
			не менее						
Сортной прокат Ø до 180 мм	ТУ 14-1-463-72 гарантируется неметаллические включения	Отжиг	-	-	-	-	-	-	в.б. 321
		I Закалка 1150°С, воздух, отпуск 600 - 620 °С и двукратная обработка: закалка 1030 - 1050 °С, отпуск 600 - 620 °С	на продольных образцах						
			(85)	(100)	10	50	(8)	(5)	-
		II Закалка 1150°С, воздух, отпуск 600 - 620 °С + закалка 1030 - 1050 °С, отпуск 600 - 620 °С, + закалка 970 - 980 °С, отпуск 300 - 370 °С,	на продольных образцах						
			(95)	(120)	10	50	(8)	(5)	-
		на поперечных образцах							
(95)	(120)	7	40	5	(4)	-			
Лист толстый от 5 до 20 мм	ТУ 14-1-4300-87 гарантируется неметаллические включения	Отжиг	в.б. 1030 (105)	-	13	-	-	в.б. 321	
		Закалка 960 - 980 °С воздух, отпуск 300 - 350 °С	на поперечных образцах						
			1230(125)	980(100)	8	-	78(8) 39(4)	-	
Покровки Ø от 225 до 250мм, 1000 мм	ТУ 14-1-3018-80 гарантируется неметаллические включения, УЭК	Отжиг	Свойства на образцах по ТУ 14-1-463-73						

30-03 1410 ДМ

Механические свойства по ОСТ 26 07-1413-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С						Твердость HB
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	б _в , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	НРС _{0.2} (НРС)	
	не менее						
До 60	990(100)	804(82)	8	45	583(6)	30-36 (28-34)	от 277 до 320
	1176(120)	892(90)		40	588(6)	39-42,5(37-41)	от 345 до 388

Механические свойства в зависимости от температуры испытания [23]

Таблица 3

Состояние материала	Показа- тели	Температура испытания, °С										
		- 180	- 100	- 40	+ 20	100	200	300	400	500	600	700
Лист 3 мм нормализа- ция 950 °С, отпуск 300 °С	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	-	-	-	106	-	-	103	94	88	43	19
	б _в , МПа (кгс/мм ²)	-	-	-	127	-	-	130	125	103	46	25
	б, %	-	-	-	9,5	-	-	11	8	6	15	48
Заготовка 120 мм, образцы из центра се- чения	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	115	95	94	85	85	83	80	73	66	-	-
	б _в , МПа (кгс/мм ²)	150	120	100	100	94	88	84	79	68	-	-
	б, %	22	17	15	15	14	12	11	11	13	-	-
	ψ, %	41	45	55	55	60	55	62	60	68	-	-
	КСУ, кгсм/см ²	2,4	5,2	11,9	13,5	16	17	14,3	15,4	14,6	-	-

Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град при температуре, °С [23]

Таблица 4

0	0 - 20	0 - 50	0 - 100	0 - 150	0 - 200	0 - 250	0 - 300	0 - 350	0 - 400
11,5	11,2	11,3	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,7
0 - 450	0 - 500	0 - 550	0 - 600	0 - 650	0 - 700	0 - 750	0 - 800	0 - 850	0 - 900
12,9	13,1	13,4	13,5	13,7	13,8	13,75	13,42	12,7	12,85

Модуль нормальной упругости E, кгс/мм², при температуре, °С [23]

Таблица 5

- 40	20	100	200	300	400	500	600	700	800
20738	20475	19875	19191	18395	17358	16361	15291	13633	12125

38-03 1910 01

Технологические свойства [23]	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1180
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Сваривается удовлетворительно при толщине листа до 25 мм, термообработка после сварки обязательна
Обрабатываемость резанием	—
При отпуске 550 °С сталь склонна к отпускной хрупкости, устраняемой повторным нагревом	
Плотность, г/см ³	7,75

38-03 10110211

09Х15Н8Ю (ГН 904)	Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса
-------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Al	Fe	S	P
не более							не более	
0,09	0,8	0,8	14-16	7 - 9,4	0,7 - 1,3	Ост.	0,025	0,035

Сортамент, ВТД, механ. - все свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВВ
			$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,01}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)	
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 Гарантируется стойкость к МКК	Нормализация 1040 - 1080 °С	н.б. 1080(110)	-	20	-	-	-
Лента холоднокатанная от 0,05 до 2,0 мм	ГОСТ 4986-79	Нормализация 1030 - 1070 °С	н.б. 1130(115)	-	8 + 15	-	-	-
		Нормализация 975 - 1000 °С, -70°С, 400-500°С	1180(120)	-	3 - 5	-	-	-
Лента от 0,1 до 1,3 мм	ТУ 14-1-2410-78	Полунагартованная	980(100)	-	3 - 6	-	-	-
		Нагартованная	1270(130)	-	2 - 4	-	-	-
Сортовой прокат Φ, \square от 8 до 200 мм	ТУ 14-1-1831-76	Без термообработки Нормализация 975 °С, - 70 °С, 425 °С	(120)	(90)	(12)	(45)	(4)	-

Поковки поставляются по ТУ 14-1-1530-75

Физические свойства [12]

Таблица 2

Температура, °С	$\alpha \cdot 10^{-6}$, 1/град	Температура, °С	$E \cdot 10^{-4}$, МПа
20 - 100	10,3	20	19,5
20 - 200	11,9	500	16,0
20 - 300	12,2	Плотность, г/см ³	
20 - 400	12,5	мягкая	7,75
20 - 500	12,7	упрочненная	7,66

38.03 10.10.01

Технологические свойства [12]

Интервал деформации	1180 - 850 °С
Свариваемость	Сваривается всеми видами сварки

21.03 19.10 002

12Х18Н9 (Х18Н9)	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe
не более			не более				
0,12	0,8	2,0	17-19	8-10	0,02	0,035	ост.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставку.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ Дж/см ²
			не менее				
1	2	3	4	5	6	7	8
Сортовой прокат φ, Ф до 200 мм, калиброванный φ, Ф до 70 мм, в т.ч. вестигранник, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1020-1100°С, воздух, масло, вода (по требованию потребителя)	490 (50)	196 (20)	45	55	-
Калиброванный прокат φ, Ф, вестигранник до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный термообработанный	Нормы твердости по согласию сторон				
Покровки φ (толдиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100°С, вода,	510(52)	196(20)	35-40	40-48	Твердость ВВ ≤ 170
Трубы бесшовные φ от 57 до 325 мм	ГОСТ 9940-81	В поставке	529(54)	-	40	-	-
Трубы бесшовные φ от 5 до 273 мм	ГОСТ 9941-81	Термообработанные	549(56)	-	37	-	-
Лист толстый горячекатаный от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1120 °С, вода,	530(54)	215(22)	38	-	-
		Нагартованные и полунангартованные	Свойства не нормируются, во внимание принимаются обязательства. Нормы - по согласию сторон				
Лист тонкий горячекатаный от 1,5 до 3,9 мм, холоднокатаный от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080 °С, вода, воздух (°)	540(55)	-	38	-	-
		Нагартованный	930 - 1230 (95 - 125)	-	13	-	-

30.03 10.10 02

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Лента холоднокатанная от 0,05 до 2,0 мм	ГОСТ 4986-79 Гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080 °С, вода, воздух (М)	530(54)	-	18 - 35	-	-
		Полунагартованная (ПН)	780(80)	-	8-15(8,4)	-	-
		Нагартованная (Н)	980(100)	-	3-5(8,4)	-	-
		Высоконагартованная (ВН)	1130(115)	-	2-3(8,4)	-	-
Прутки нагартованные, термообработанные или оцинкованные Ø от 1,0 до 3,0 мм	ГОСТ 18907-73 Гарантируется стойкость к МКК	Термообработанные (ТП)	(65-90)	-	20	-	-
		Нагартованные (Н)	930(95) - для d ≤ 5 мм 880(90) - для d > 5 мм	-	-	-	-
Проволока от 0,2 до 7,5 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработанная (Т) (Ø 0,2 - 6 мм)	540 - 830 (55 - 85)	-	20 - 25	-	-
		Нагартованная (Н)	1130 - 1470 (115 - 145)	-	-	-	-
Лист тонкий от 0,5 до 3,0 мм	ТУ 14-1-3199-81 Гарантируется стойкость к МКК	Термообработанный	539(55)	274,4 (28)	40	-	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	σ _т МПа (кгс/мм ²)	σ _{0,2} МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	
	не менее				
До 60	490(50)	196(20)	45	55	От 121 до 179

Гарантированные механические свойства стали 12X18Н9 при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Трубы бесшовная холоднокатанная Ø от 16 до 70 мм, с толщиной стенки 2,5-12 мм	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	451 (46)	412 (42)	392 (40)	(40)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	(36)	343 (35)	(35)	323 (33)	294 (30)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)	98 (10)	98 (10)
	δ, %	40	38	36	33	32	30	28	27	26	25	24	23	22
	ψ, %	55	53	53	53	52	52	52	51	50	50	48	46	39

30-93 19.10.93

Гарантированные значения пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 4

Температура °С	Время, ч									
	10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
400	279 (28,5)									
450	279 (28,5)	243 (24,8)	228 (23,3)	206 (21)						
500	279 (28,5)	265 (27)	257 (26,3)	242 (24,8)	221 (22,5)	199 (20,3)	184 (18,8)	162 (16,5)	147 (15)	140 (14,3)
550	250 (25,5)	242 (24,8)	224 (22,9)	213 (21,8)	184 (18,8)	155 (15,8)	132 (13,2)	118 (12)	103 (10,5)	95 (9,8)
600	206 (21,0)	199 (20,3)	180 (18,4)	151 (15,4)	129 (13,1)	118 (12)	92 (9,4)	81 (8,3)	66 (6,8)	58,5 (6)

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 5

Температура °С	Время, ч									
	10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
400	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)
450	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	373 (38)	323 (33)	303 (31)	274 (28)
500	373 (38)	353 (36)	343 (35)	323 (33)	294 (30)	265 (27)	245 (25)	216 (22)	196 (20)	186 (19)
550	333 (34)	323 (33)	298 (30,5)	284 (29)	245 (25)	206 (21)	176 (18)	157 (16)	137 (14)	127 (13)
600	274 (28)	265 (27)	240 (24,5)	201 (20,5)	172 (17,5)	157 (16)	123 (12,5)	108 (11)	88 (9)	78 (8)

Средние значения условных пределов длительной пластичности материалов [6]

Таблица 6

Температура °С	Пластичность %	Время, ч									
		10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
500	δ	28	25	21	16	15	14	12	11	9	8
	ψ	44	38	33	29	25	22	19	17	14	13
550	δ	29	24	20	17	14	12	10	10	10	10
	ψ	46	40	34	30	26	23	16	16	16	16
600	δ	22	18	17	22	27	24	15	10	7	5
	ψ	40	33	31	34	42	32	23	16	11	9

30-83 1910 ДД

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 7

Температура, °С	б _{0.2}	б _в	б _в	ψ	КСУ, Дж/см ²
	МПа		%		
20	Прутки. Закалка 1080 °С, воздух				
	230	560	46	66	220
200	180	450	36	68	250
300	160	420	29	66	260
400	150	420	26	61	290
500	140	400	30	60	200
550	140	390	31	61	270
600	120	350	28	51	200
650	120	280	27	52	250
700	120	270	20	40	260

Механические свойства при низких температурах [13]

Таблица 8

Температура испытания, °С	Поставка	б _в	б _{0.2}	б _в	ψ	КСУ, Дж/см ²
		МПа		%		
20	Закалка 1100 °С, воздух	68	25	68	78	34
-78		129	35	46	67	34
-183		172	41	37	61	34
-196		177	43	40	61	32

Физические свойства при низких температурах [13]

Таблица 9

Температура испытания, °С	α · 10, 1/град	Е, кгс/мм ²	ρ, г/см ³
20	16,0	20 000	7,9
-100	11,6	-	-
-183	-		
-196	5,0		

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1200
Минимальная температура концаковки, °С <i>или до 350°С - минимум до воздуха.</i>	850
Свариваемость	Без ограничения

30-03 1910 ПДР

09Х18Н9	Сталь коррозионностойкая и жаропрочная аустенитного класса
---------	--

Химический состав по ТУ 14-1-3409-82

С	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Ti	Cu	Fe
	не более								
0,07 - 0,1	0,8	1 - 2	17-19	8-10	0,02		0,1	0,3	осн.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	КСУ Дж/см ² (кгсм/см ²)
Заготовка трубная Ø от 80 до 180 мм	ТУ 14-1-1288-76 Гарантируется: феррит (1-4%), неметаллические включения	Закалка 1050 - 1080°С, вода, воздух	(50)	(20)	(50)	-	-
			(30)	(10)	(30)	-	-
Трубы бесшовные Ø от 108 до 194 мм	ТУ 14-3-1061-81 Гарантируется: феррит, величина зерна, УЗК, неметаллические включения	Термообработанные	490(50)	196(20)	40	-	-
			294(30)	98(10)	30	-	-
Лист толстый б - 50 мм, 09Х18Н9, 09Х18Н9 - Ш, 09Х18Н9 - ВД	ТУ 14-1-3409-82 Гарантируется: феррит, неметаллические включения, величина зерна, УЗК	Закалка 1050 - 1070 °С, воздух	490(50)	196(20)	50	-	-
			343(35)	110(12)	30	-	-

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Лист толстый от 6 до 160 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	451 (46)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	353 (36)	343 (35)	343 (35)	323 (33)	294 (30)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	137 (14)	128 (13)	128 (13)	118 (12)	108 (11)	108 (11)
	δ_5 , %	50	46	42	36	37	35	33	32	31	30	30	30	28
	Ψ , %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

30.03 10.10 098

Продолжение таблицы 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Покровки толщиной до 60 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	500 (51)	451 (46)	432 (44)	432 (44)	412 (42)	402 (41)	392 (40)	373 (38)	353 (36)	323 (33)	304 (31)	255 (26)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)	98 (10)	98 (10)	98 (10)
	δ, %	40	38	36	34	33	31	29	28	28	27	27	27	25
	ψ, %	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
То же от 60 до 300 мм 200 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	470 (48)	451 (46)	425 (43)	400 (41)	380 (39)	363 (37)	340 (35)	323 (33)	314 (32)	304 (31)	294 (30)	280 (29)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)	98 (10)	98 (10)	98 (10)
	δ, %	38	36	34	32	31	29	27	26	26	25	25	25	24
	ψ, %	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Трубы бесшовные холодвока- таные Ø от 16 до 70 мм, тол- щинной стев- ки от 2,5 до 12 мм	б _н , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	451 (46)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	353 (36)	343 (35)	343 (35)	323 (33)	294 (30)
	б _{о.2} , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)	98 (10)	98 (10)
	δ, %	40	38	36	33	32	30	28	27	26	25	24	23	22
	ψ, %	55	53	53	53	52	52	52	51	50	50	48	46	39

Гарантированные значения условий пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]
Таблица 3

Темпера- тура °С	Время, ч										
	10	20	2 10	3·10	2 10	3 10	3 10	4 10	3·10	4 10	5 10
500	271 (27,7)	250 (26,2)	250 (25,5)	236 (24,1)	214 (21,8)	192 (19,6)	179 (18,3)	157 (16,0)	143 (14,6)	135 (13,8)	
550	242 (24,7)	235 (24,0)	218 (22,2)	206 (21,0)	178 (18,2)	150 (15,3)	128 (13,1)	114 (11,6)	99,8 (10,2)	92,3 (9,42)	
600	200 (20,4)	193 (19,7)	174 (17,8)	146 (14,9)	125 (12,8)	114 (11,6)	89,3 (9,1)	75 (7,65)	63,8 (6,5)	57 (5,8)	

30-03 1910

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 4

Температура °С	Время, ч									
	10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
500	361 (36,8)	342 (34,9)	333 (34,0)	314 (32,0)	285 (29,1)	256 (26,1)	238 (24,3)	209 (21,3)	190 (19,4)	180 (18,4)
550	323 (33,0)	313 (31,9)	290 (29,6)	275 (28,1)	237 (24,2)	200 (20,4)	171 (17,4)	152 (15,5)	133 (13,6)	123 (12,6)
600	266 (27,1)	257 (26,2)	232 (23,7)	195 (19,9)	166 (16,9)	152 (15,5)	119 (12,1)	100 (10,2)	85 (8,67)	76 (7,76)

Средние значения условных пределов длительной пластичности [6]

Таблица 5

Температура °С	Пластичность %	Время, ч									
		10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
500	δ	28	25	21	16	15	14	12	11	9	8
	ψ	44	38	33	29	25	22	19	17	14	13
550	δ	29	24	20	17	14	12	10	10	10	10
	ψ	46	40	34	30	26	23	16	16	16	16
600	δ	22	18	17	22	27	24	15	10	7	5
	ψ	33	31	34	42	32	23	16	13	17	9

38.93 1010 ДД

12Х18Н1Т	Сталь коррозионностойкая и жаропрочная аустенитного класса
----------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe	Ti
не более					не более			
0,12	0,8	2,0	17-19	8-9,5	0,02	0,035	ост.	5·С-0,8

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,01}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	δ , %	ψ , %	KCU Дж/см ²
Сортовой прокат Ф, Ф до 200 мм, калиброванный Ф, Ф до 70 мм, в т.ч. шестигранный, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1020-1100 °С, воздух, масло, вода (по требованию потребителя)	Диаметр (толщина) заготовки до 60 мм				
Калиброванный прокат Ф, Ф, шестигранный до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный термообработанный	Нормы твердости по согласию сторон				
Лист толстый горячекатаный от 4 до 50 мм, холоднокатаный от 4 до 5 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1030-1080, вода, воздух	530(54)	215(22)	38	-	-
		Нагартованные и полунангартованные	Свойства не нормируются, но определяются обязательно. Нормы - по согласию сторон				
Проволока от 0,2 до 7,5 мм	ГОСТ 16143-72	Термообработанная (Т) (d 1 - 7,5 мм)	590 - 880 (60 - 90)	-	20 (2-й класс) 25 (1-й класс)	-	-
		Нагартованная (Н) (d 1-7,5 мм)	1130 - 1470 (115 - 150)	-	-	-	-
Прутки нагартованные, термообработанные или флюидные Ф 1,0-30 мм классов точности 3, 3а, 4; группа отделки поверхности В, Г, Д	ГОСТ 18907-73 Гарантируется стойкость к МКК	Термообработанные	(60-90)	-	20	-	-
		Нагартованные	930(95) для d < 5 мм 880(90) для d ≥ 5 мм	-	-	-	-
Поковки Ф (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100 °С, вода, воздух	510(52)	196(20)	35-40	40-48	Твердость HB ≤ 170

38-03 1010 008

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	σ_T , МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	
	не менее				
До 60	539(55)	196(20)	40	55	От 121 до 179
Св 60 до 100			39	50	
Св 100 до 300			35	40	

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Заготовки в виде поко- вок и штам- повок для листов и труб, по- ковки	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	520 (53)	500 (51)	432 (44)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	392 (40)	393 (39)	373 (39)	373 (38)	363 (37)	333 (34)	294 (30)
	σ_T , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	167 (17)	157 (16)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)
	δ , %	39	38	34	31	28	26	24	23	22	22	22	22	22
	Ψ , %	50	50	50	50	50	48	48	46	46	44	44	43	40
Листы, тол- щиной от 0,5 до 160 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	510 (52)	441 (45)	422 (43)	402 (41)	402 (41)	402 (41)	392 (40)	383 (39)	383 (39)	373 (38)	343 (35)	294 (30)
	σ_T , МПа (кгс/мм ²)	235 (24)	235 (24)	196 (20)	186 (19)	186 (19)	177 (18)	177 (18)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	137 (14)	137 (14)	128 (13)
	δ , %	38	37	33	30	27	26	24	23	22	22	22	22	22
	Ψ , %	45	43	43	42	42	42	41	40	40	38	37	32	32
Прокат Ф, Ф или толщиной до 60 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	520 (53)	451 (46)	432 (44)	412 (42)	412 (42)	412 (42)	402 (41)	392 (40)	392 (40)	383 (39)	353 (36)	304 (31)
	σ_T , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	167 (17)	157 (16)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)
	δ , %	40	39	35	32	29	27	25	24	23	23	23	23	23
	Ψ , %	55	55	55	55	55	53	53	51	51	49	49	47	44
То же более 60 до 100 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	520 (53)	451 (46)	432 (44)	412 (42)	412 (42)	412 (42)	402 (41)	392 (40)	392 (40)	383 (39)	353 (36)	304 (31)
	σ_T , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	167 (17)	157 (16)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)
	δ , %	39	38	34	31	29	27	24	23	22	22	22	22	22
	Ψ , %	50	50	50	50	50	44	44	43	43	41	41	39	36

38-03 1910 02

Продолжение таблицы 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С													
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
То же более 100 до 150 мм	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	540 (55)	520 (53)	451 (46)	432 (44)	412 (42)	412 (42)	412 (42)	402 (41)	392 (40)	392 (40)	383 (39)	353 (35)	304 (31)	
	σ_t , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	167 (17)	157 (16)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	108 (11)	
	δ , %	37	36	33	30	28	25	23	22	21	21	21	21	21	
	ψ , %	45	45	45	45	45	45	43	42	42	40	40	39	36	

Пределы длительной прочности, МПа [11]

Таблица 4

t, °С	σ_{10^4}	σ_{10^5}	t, °С	σ_{10^4}	σ_{10^5}
550	250	200	600	135	100
525	210	170	625	110	80
550	190	150	650	80	60
565	155	130	700	55	40

Предел ползучести при температуре 600 °С при скорости ползучести 1/100000 /час - 74-78 МПа [8]

Относительное удлинение (δ) образцов при длительных испытаниях [11]

Таблица 5

t, °С	τ , тыс. ч	δ , %	t, °С	τ , тыс. ч	δ , %
550	8	4	650-660	3	21
580	9		700	5	17
600-610	3	9			

Термообработка: закалка 1130 - 1180 °С, вода или воздух, отпуск 800 °С, 10 ч или 700 °С, 20 ч

Предел выносливости [8]

Таблица 6

σ_{-1} , МПа	τ_{-1} , МПа	n (циклы)
279	-	10 ⁷
196 - 235	132	-

РД 302-07-210-93

Чувствительность к охрупчиванию при старении [11]
Таблица 7

Время, ч	Температура, °С	КСУ, Дж/см ²
Исходное состояние		245
10 000	500	186
20 000	550	220
10 000	600	215

Ударная вязкость прутков сечением 18 - 25 мм.
(закалка 1050 °С) [12]

Таблица 8

Температура, °С	КСУ, Дж/см ²
+ 20	250
- 70	250
- 196	200
- 253	120

Жаростойкость [8]

Таблица 9

Среда	Температура, °С	Глубина, мм/год	Группа стойкости или балл
Перегретый пар	600	0.0018	2
Воздух	650	0.0022	2
Воздух	750	0.013	4

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С		1200
Минимальная температура концаковки, °С		850
Свариваемость		Без ограничения
Обработываемость резанием	В закаленном состоянии при НВ = 169 и $\sigma_b = 610$ МПа, К _{втв.спл} = 0,85, К _{вб.ст.} = 0,35	Плотность г/см ³ 7,9

30-03 1010 008

12X18H10T (X18H10T)	Сталь коррозионностойкая и жаропрочная аустенитного класса
---------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe	Ti
не более								
0,12	0,8	2,0	17,0-19,0	9,0-11,0	0,02	0,035	осв.	5·С-0,8

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			$\sigma_{0,2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)
1	2	3	4	5	6	7	8
Сортовой прокат Φ, \emptyset до 200 мм, калиброванный Φ, \emptyset до 70 мм, в т.ч. шестигранный	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1020-1100°С, воздух, вода, масло (по требованиям потребителя)	Диаметр (толщина) заготовки до 60 мм				
Калиброванный прокат Φ, \emptyset , шестигранный до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный термообработанный	Ворны твердости по согласию сторон				
Лист тонкий горячекатаный 1,5-3,9 мм, холоднокатаный 0,7-3,9 мм	ГОСТ 5582-75 При прокатке на непрерывных и полунепрерывных станах содержание Ti - {5·[C-0.02]} - 0.7%, Cr — ≤ 1.8. Ni гарантируется стойкость к НКК по ГОСТ 6032-89	Закалка 1050-1080, вода, воздух (Н)	520 (53)	σ_T - по требованию	40	55	По требованию: испытание при t=700°С $\sigma_{0,2} \geq 250(25)$ Н/мм ² (кгс/мм ²) - ≤ 540
		Полунагартованный (БН)	740(75)	-	25	-	-
		Нагартованный (Н)	880-1080 (90-100)	-	10	-	-
		Закалка 1050-1080 °С, вода, воздух	550(56)	По согласию 216(22)		42	-
Лист толстый горячекатаный 4-50мм, холоднокатаный 4-5 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к НКК по ГОСТ 6032-89	Закалка 1050-1080 °С, вода, воздух	530(54)	235(24)	38	-	-
		Нагартованные и полунагартованные	Свойства не проверяются, но определяются обязательно. Ворны - по согласию сторон				

38-93 1910 201

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Лента холоднокатаная толщиной от 0,95 до 2,9 мм	ГОСТ 4336-79 гарантируется стойкость к МК	Закалка 1050-1090, вода, воздух (М)	530(54)	-	при тол- щине 0,2: -18 0,2-2 - 35		
		Нагартованная (В) Получагартован- ная (БВ)	Свойства по согласованию сторон				
Трубы бесшовные горячеде- формированные ϕ от 57 до 325 мм	ГОСТ 8940-81 Плотность = 7,95 г/см ³	В поставке	529(54)	216(22)	40	-	-
Трубы бесшовные холодно- и теплотрформированные ϕ от 5 до 273 мм	ГОСТ 9941-81 Плотность = 7,95 г/см ³	Термообработан- ные	549(56)	216(22)	35	-	-
Проволока 0,2 - 7,5 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработан- ная (Т) (ϕ 1-7,5мм)	540-890 (55-85)	-	2кл 1кл 20 25	-	-
		Нагартованная (В) (ϕ 1-7,5мм)	1090-1420 (110-145)	-		-	-
Прутки нагартованные, тер- мообработанные или фланцевые ϕ 1,0-30 мм классов точности 3, 3а, 4; группа отделки поверхности В, Г, Д	ГОСТ 18507-73 Гарантируется стойкость к МК по ГОСТ 6032-89	Термообработан- ные (Т)	(60-85)	-	20	-	-
		Нагартованные (В)	930(95) для $d \leq 5$ мм, 830(90) для $d > 5$ мм	-	-	-	-
Поковки ϕ (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100°С, вода, воздух	510(52)	192(20)	35-39	40-52	Твердость ВВ>179
Лист толстый 50 - 75 мм	ТУ 14-1-394-72		Мех. свойства и МК по ГОСТ 7350-77				
Лист от 51 до 160 мм	ТУ 108-930-80 Поставщик "Ижорский за- вод" гарантируется стойкость к МК	Термообработка	Толщина 51 - 60 мм ВБД				
			490(50)	196(20)	38	50	-
			490(50)	196(20)	37	45	-
490(50)	196(20)	35	40	-			
Проволока пружинная ϕ 0,11 - 10,0 мм	ТУ 3-1002-77	В, ВО(0,11-8,01) В (0,51-10,01) мм	(140-205) (125)	-	-	20	-
Лист от 40 до 50 мм	ТУ 108.1151-82 Гарантируется стойкость к МК	Термообработан- ные	по ГОСТ 7350-77				

Примечание. Для АЭС листы толщиной 3-3,9 мм поставляются по ТУ 14-1-5041-91, листы толщиной 4-50 мм - по ТУ 14-1-5040-91 с испытаниями: механические свойства при 20 и 350 °С, определением количества феррита (1-8%), балла зерна, неметаллических включений, межкристаллитной коррозии, УЗК (по требованию), содержания кобальта ($\leq 0,05\%$ по согласованию).
Поставщик: тонкого листа - Челябинский металлургический завод, толстого - Коммунарский металлургический комбинат

ИЖИСТОТ 14-110-90 58-83

Механические свойства 12Х18Н10Т по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	σ_B , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	
	не менее				
До 60	510(52)	196(20)	40	55	От 121 до 179
Св 60 до 100			30	50	
Св 100 до 300			35	40	

Гарантированные механические свойства стали 12Х18Н10Т при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С													
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Прокат, поковки из него толдиной (диаметром) до 200 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	480 (49)	461 (47)	436 (44,5)	417 (42,5)	397 (40,5)	377 (38,5)	353 (36)	328 (33,5)	314 (32)	299 (29,5)	279 (27,5)	250 (25,5)	
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	191 (19,5)	189 (19,3)	186 (19)	181 (18,6)	176 (18)	172 (17,5)	167 (17)	162 (16,5)	157 (16)	152 (15,5)	150 (15,3)	147 (15)	
	δ , %	38	37	36	33	31	28	26	25	22	20	20	20	20	
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Плиты, поковки из слитка, лист, шта- повки тол- диной (диа- метром) до 200 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	477 (48,7)	456 (46,5)	426 (43,5)	417 (42,5)	382 (39)	358 (36,5)	333 (34)	309 (31,5)	289 (29,5)	269 (26,5)	235 (24)	216 (22)	
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	193 (19,7)	186 (19)	181 (18,5)	176 (18)	167 (17)	162 (16,5)	157 (16)	152 (15,5)	144 (14,7)	137 (14)	132 (13,5)	127 (13)	
	δ , %	35	34	33	31	29	27	26	25	24	23	22	22	21	
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
То же толдиной (диаметром) более 200 мм	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	475 (48,5)	446 (45,5)	421 (43)	399 (40)	368 (37,5)	343 (35)	314 (32)	289 (29,5)	269 (26,5)	235 (24)	206 (21)	181 (18,5)	
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	191 (19,5)	181 (18,5)	172 (17,5)	164 (16,7)	152 (15,5)	147 (15)	137 (14)	132 (13,5)	123 (12,5)	113 (11,5)	103 (10,5)	98 (10)	
	δ , %	35	34	33	31	29	27	26	25	24	23	22	22	21	
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Трубы	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	510 (52)	471 (48)	461 (47)	441 (45)	421 (43)	421 (43)	412 (42)	412 (42)	402 (41)	382 (39)	353 (36)	333 (34)	304 (31)	
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	216 (22)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	187 (19)	187 (19)	177 (18)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	137 (14)	
	δ , %	35	32	30	28	27	26	26	26	25	25	24	23	22	
	ψ , %	55	55	55	54	54	53	52	51	50	48	47	45	40	

Гарантированные значения пределов длительной прочности стали 12X18H10T [6]

Таблица 4

Температура, °C	Время, ч									
	10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
400	270(28,5)									
450	270(28,5)								250 (25,5)	236 (24)
500	270 (28,5)	264 (27)	250 (25,5)	242 (24,8)	236 (24)	213 (21,8)	191 (19,5)	169 (17,3)	147 (15)	140 (14,3)
550	265 (27)	250 (25,5)	236 (24)	221 (22,5)	199 (20,3)	176 (18)	151 (15,4)	128 (13,1)	112 (11,4)	103 (10,5)
600	236 (24)	213 (21,8)	191 (19,5)	180 (18,4)	162 (16,5)	140 (14,3)	119 (12)	95 (9,8)	81 (8,3)	73 (7,4)

Средние значения условных пределов длительной пластичности стали 12X18H10T

Таблица 5

Температура, °C	Пластичность %	Время, ч									
		10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
550	δ	22	17	14	12	10,5	9	8	7,5	7	6,5
	ψ	34	29	24	21	18	16	14	14	14	14
600	δ	16	13	11	9,5	8,5	7,5	6,5	6,5	7	6,5
	ψ	40	32	26	21	17	17	17	18	20	21

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 6

Температура, °C	Время, ч									
	10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
450	372(38)								372 (38)	372 (38)
450	372(38)								333 (34)	314 (32)
500	372 (38)	352 (36)	333 (34)	323 (33)	314 (32)	284 (29)	255 (26)	225 (23)	196 (20)	186 (19)
550	353 (36)	333 (34)	314 (32)	294 (30)	265 (27)	235 (24)	201 (20,5)	171 (17,5)	149 (15,5)	137 (14)
600	314 (32)	284 (29)	255 (26)	240 (24,5)	216 (22)	186 (19)	157 (16)	127 (13)	108 (11)	97 (9,9)

Изохронные кривые ползучести стали 12X18H10T приведены в "Нормах" [6] на стр. 439-430 при температурах 450-650 °C за время до 2·10⁶ и деформации от 0,4 до 2 %.

38.93 10.10.02

Механические свойства листа из стали 12Х18Н10Т по ТУ 108-930-80 при температуре 700 °С [7] (на 6 плавках)

Таблица 7

Толщина листа	Температура испытания, °С	$\sigma_{\text{в}}$	$\sigma_{0,2}$	$\delta, \%$	$\psi, \%$
		кгс/мм ²			
75	20	61,0	27,9	51,4	67,3
	700	26,5	16,3	49,5	69,5
		27,0	17,0	49,8	71,0
26,5		16,7	50,6	71,1	
70	20	57,6	29,3	52,6	66,9
	700	29,1	19,0	43,0	66,7
		29,3	18,8	40,4	65,6
30,1		19,5	42,2	64,1	
75	20	63,0	32,3	48,0	66,3
	700	27,2	19,3	43,8	70,7
		27,0	19,9	48,8	72,2
27,0		19,9	48,8	72,2	
90	20	59,2	28,1	55,3	71,3
	700	27,1	18,0	44,6	63,0
		26,9	17,4	45,2	67,9
26,9		17,4	45,2	67,9	
85	20	57,8	29,3	56,6	68,0
	700	27,4	18,1	42,8	66,6
		27,3	18,3	43,6	70,0
		27,8	19,0	41,4	56,8
27,8		19,0	41,4	56,8	
75	20	61,7	31,6	52,8	70,2
	700	26,6	19,3	45,4	65,4
		27,0	19,4	47,4	69,4
		26,4	19,1	45,8	66,8
26,4		19,1	45,8	66,8	

Дли́тельная прочность толстого листа из стали 12Х18Н10Т по ТУ 108-930-80 при температуре 700°С (на одной плавке) [7]

Таблица 8

Нагрузка кгс/мм ²	Время испытания, ч	$\psi, \%$	$\delta, \%$	Результат испытания
10	1215	16,1	11,5	Без разрушения
	943	24,6	20,2	
7	1393	0,3	0,2	
	1393	0,3	0,2	

28-93 1910 ДД

Чувствительность к охрупчиванию при старении [8]
Таблица 9

Время, ч	Температура, °С	КСУ, Дж/см²
Исходное состояние		274
5000	600	186-206
5000	650	176-196

Предел выносливости при изгибе [8] $\sigma_{-1} = 279$ МПа, $n = 10^7$
Усталостная прочность при изгибе ($n = 10^6$) на образцах [9]
при 20 °С $\sigma_{-1} = 285$, при 196 °С $\sigma_{-1} = 475$
Предел ползучести бисля 10^6 650°С = 29-39 МПа [8]
Предел длительной прочности бд.п. 10^4 650°С = 78-98 МПа [8]

Относительное изменение механических свойств при отрицательных температурах (лист толщиной 12 мм) [10]

Таблица 10

Термообработка	Температура испытания, °С	σ_b	$\sigma_{0.0}$	$\sigma_{0.2}$	δ_b	ψ	КСУ, Дж/см²
		МПа			%		
Закалка 1100 °С, воздух	20	660	275	250	58	72	310
	- 70	1000	380	380	53	69	280
	- 196	1520	450	450	43	55	250
	- 253	1420	520	520	28	26	230
	- 269	1650	590	540	30	20	-

Физические свойства стали при отрицательных температурах [10]
(термообработка: 1050 - 1100 °С)

Таблица 11

Температура испытания, °С	$\alpha \cdot 10^6$ град ⁻¹ (погрешность < + 5%)	$E \cdot 10^{-4}$, МПа
+ 27	16,2	15,1
+ 7	16	15,0
- 13	15,7	14,8
- 53	14,9	13,9
- 73	14,5	13,1
- 93	13,9	12,2
- 113	13,3	11,4
- 196	6,6	8,2
- 253	0,8	3,7
- 263	-	1,5

38.93 10.10 000

Жаростойкость [8]

Таблица 12

Среда	Температура, °С	Группа стойкости или балл
Воздух	650	2-3
	750	4-5

Технологические свойства [8]	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1200
Минимальная температура концаковки, °С; охлаждение на воздухе сечения до 300 мм	350
Свариваемость	Сваривается без ограничений
Обрабатываемость резанием	В закаленном состоянии: $HВ = 160$ и $\sigma_{в} = 62$ кгс/см ² $K_v = 0,85$ (твердый сплав) $K_v = 0,35$ (быстрорежущая сталь)

38-93 14/10 (И)

12Х18Н10Т-ЕД	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
--------------	--

Химический состав по ТУ 14-1 3581 83, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe	Ti
не более					не более			
0,12	0,8	2,0	17-19	9-11	0,02	0,030	осн.	5·С 0,8

Остаточное содержание азота ≤ 0,2 %

Сортмент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			б _н , В/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	б _с , %	ψ, %	КСУ Дж/см ²
Сортовой прокат φ, Ø до 200 мм, калиброванный φ, Ø до 70 мм, в т.ч. нестиграввик, со специальной отделкой поверхности до 25 мкм	ТУ 14-1-3581-83 Контролируется: немаetalлические включения, стойкость к НКК	Без термообработки	на образцах (закалка 1050-1100°С)				
		Нагартованный	539 (55)	196 (20)	40	55	-
Поковки прямоугольные 140x500-800x1050-1400 мм	ТУ 14-1-3549-83	Без термообработки	Не определяется				
Заготовка трубная φ от 80 до 180 мм	ТУ 14-1-868-88 Контролируется: немаetalлические включения, δ-фаза, стойкость к НКК, УЗК	Закалка 1050-1030°С, вода, воздух	530(54)	-	40	-	-
Заготовка трубная φ от 180 до 215 мм	ТУ 14-1-685-88 Контролируется: немаetalлические включения, δ-фаза, стойкость к НКК, УЗК	Закалка 1050-1060°С, вода, воздух	530(54)	-	40	-	-

Примечание. Механические свойства при повышенных и низких температурах, физические и технологические свойства рекомендуется принимать как для стали 12Х18Н10Т.

38.03 19.10.08

10X18H10T-ВД (ЭП 502 - ВД)	Сталь коррозионностойкая и жаропрочная аустенитного класса
-------------------------------	---

Химический состав по ТУ 14-1-2787-79, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Cu	Ti
не более					не более			
0,08-0,12	0,8	1,0	17-19	9-11	0,015	0,015	0,25	(C - 0,02)·5 - 0,7

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			б _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	б _т , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ Дж/см ²
Прутки горячекатаные φ от 8 до 150 мм, кованые φ от 150 до 200 мм	ТУ 14-1-2787-79 Гарантируется: неметаллические включения, раз- мер зерна, сто- йкость к МКК, фаза, волосовины	Без термообра- ботки	На термообработанных образцах				
			(50)	(21)	(40)	(55)	-
			при 350°С				
			(36)	(18)	(39)	(40)	-
Прутки φ от 8 до 180 мм	ТУ 14-1-3329-82 Гарантируется: неметаллические включения, сто- йкость к МКК	Без термообра- ботки	На образцах (закалка 1050-1080°С)				
			529,2 (54)	196 (20)	40	55	-
			при 700°С				
			-	98 (10)	-	-	-
Поковки - ступицы φ от 180 до 250 мм	ТУ 14-1-887-74 Гарантируется: неметаллические включения, сто- йкость к МКК	Без термообра- ботки	На образцах (закалка 1050-1080°С)				
			(54)	(20)	(40)	(55)	-
			при 700°С				
			-	(10)	-	-	-
Лента толщиной от 0,1 до 1,2 мм	ТУ 14-1-2193-77 Гарантируется: стойкость к МКК размер зерна	Закалка 1050-1070, воздух	(54)	(20)	δ ₄ 35	-	-
			(28)	-	δ ₄ 40	-	-
			при 700°С				
			(54)	(20)	(40)	-	-
			(20)	-	(40)	-	-
Лист толщиной от 0,8 до 3,9 мм	ТУ 14-1-2515-78 Гарантируется стойкость к МКК	Термообработка и травление	(54)	(20)	(40)	-	-
			(20)	-	(40)	-	-
Заготовка трубная φ от 80 до 180 мм	ТУ 14-1-686-88	Закалка 1050-1080, вода, воздух	(54)	(20)	(40)	-	-
			(35)	(18)	(40)	-	-

Примечание. Механические свойства в зависимости от температуры, физические и технологические свойства рекомендуется принимать, как для стали 12X18H10T

08X18N10T (01 914)	Сталь коррозионноустойчивая аустенитного класса
----------------------	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe	Ti
не более								
0,08	0,8	2,0	17-19	9-11	0,02	0,035	осв.	5·С-0,7

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			$\sigma_b, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_T, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ Дл/см ² (кгс/см ²)
1	2	3	4	5	6	7	8
Сортовой прокат $\Phi, \text{Д}$ до 200 мм, калиброванный $\Phi, \text{Д}$ до 70 мм, в т.ч. шестигранный, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1020-1100°С, воздух, масло или вода	Диаметр (толщина) заготовки до 60 мм				
Калиброванный прокат $\Phi, \text{Ш}$, шестигранный до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Вагартованный термообработанный	Нормы твердости по соглашению сторон				
Лист тонкий горячекатаный 1,5-3,9 мм, холоднокатаный 0,7-3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к НКК	Закалка 1050-1080, вода, воздух(Н)	520 (53)	-	40	-	-
Лист толстый горячекатаный 4-50мм, холоднокатаный 4-5 мм	ГОСТ 7350-77 <i>нормируется по ГОСТ 5582-75</i>	Закалка 1000-1080, вода, воздух	Для листов толщиной до 25мм включительно				
		Вагартованные и полувагартованные	Для листов толщиной более 25мм определяются, но не нормируются				
Лента холоднокатаная 0,05-2,0мм	ГОСТ 4986-79 гарантируется стойкость к НКК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	530(54)	-	при толщине 0,2-2,0мм: 40 при толщине менее 0,2мм: 20	-	-
		Вагартованная (Н) Полувагартованная (ПН)	Свойства по соглашению сторон				
Трубы бесшовные горячедеформированные Φ 57-325 мм	ГОСТ 9940-81	В поставке (без термообработки)	510(52)	-	40	-	-

38-93 1010 01

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные Φ 5-273 мм	ГОСТ 8941-81	Термообработанные	549(56)	-	37	-	-
Прутки вагатованные, термообработанные шлифованные Φ 1,0-30 мм классов точности 3, 3а, 4; групп отделки поверхности В, Г, Д	ГОСТ 18907-73 Гарантируется стойкость к НКК	Термообработанные (Тл)	(60-85)	-	20	-	-
		Вагатованные (Н)	930(95) для $d < 5$ мм 880(90) для $d \geq 5$ мм	-	-	-	-
Поковки Φ (толщина) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100°C, вода, воздух	500(51)	195(20)	35-38	40-52	Твердость HB \leq 179
Трубы бесшовные обработанные Φ 4-75 мм	ГОСТ 10498-82 Гарантируется: 1) НКК термообработанных труб 2) балл зерна 3) неметаллические включения	Термообработанные (до 80 мм) Без термообработки \geq 80 мм	529(54)	-	-	40	-
Трубы бесшовные для энергостроения Химический состав: C \leq 0,08 Mn \leq 1,5 Cr 17-19 Ni 10-11 Ti 5·C-0,6 S \leq 0,02 P \leq 0,035 N \leq 0,05	ГОСТ 24030-80 Гарантируется: 1) стойкость к НКК 2) неметаллические включения	Термообработанные	Наружный диаметр	549(56)	ГРУППА А		
					До 76 вкл	при 350°C 176-343 (18-35)	37
		Св 76		176-333 (18-34)			
		До 76 вкл	549(56)	при 350 °C 176-343 (18-35)	ГРУППА Б		
Св 76		60,2 после термической обработки при 350 °C 147(15)					
Заготовка трубная Φ 190-250 мм с ограниченным содержанием Co \leq 0,05 %	ТУ 14-1-2559-78 Гарантируется: неметаллические включения, УЗК, стойкость к НКК, феррит	без термообработки	510(52)	на образцах (закалка) 206(21) при 350 °C 137-294 (14-30)	1050 °C 40	-	-
Лист от 51 до 160 мм	ТУ 108-930-80 Поставщик "Ижорский завод" Гарантируется стойкость к НКК	Термообработка	490(50)	Толщина 51 - 60 мм вкл 196(20)	36	50	-
			490(50)	Толщина 60 - 100 мм вкл 196(20)	37	45	-
			490(50)	Толщина 100 - 160 мм 196(20)	35	40	-
Лист от 4 до 50 мм	ТУ 108.1151-82 Гарантируется стойкость к НКК	Термообработка	510(52)	Толщина до 25 мм вкл 205(21)	43	-	-
Для листов толщиной свыше 25 мм свойства не нормируются, но должны определяться							

30-93 1010 ДД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8					
Поковки (по рабочим чертежам)	ГОСТ 105.030.113 -77 Поставщик "Ижорский завод" Гарантируется: стойкость к МКК УЗК, неметаллические включения	Закалка 1050 - 1100 °С	430 606 (50-70)	Толщина до 100 мм				78(8) HB 131-196				
				136(20)	35	55						
				Технологией обеспечивается бд.п. в в/мм ² (кгс/мм ²) за 10 час при температуре в °С:								
		550	550	570	580	590	600	610	620	630	640	650
		147	147	142	132	118	108	100	92	84	76	69
		(15)	(15)	(14,5)	(13,5)	(12)	(11)	(10,2)	(9,4)	(8,6)	(7,8)	(7)

Примечание. Для АЭС листы толщиной 3-3.9 мм изготавливаются по ТУ 14-1-5041-91, листы толщиной 4-50 мм - по ТУ 14-1-5040-91 с испытаниями: механические свойства при 20 и 350 °С, определением количества феррита (1,8%), балла зерна, неметаллических включений, межкристаллитной коррозии, УЗК (по требованию), содержания кобальта (< 0,05% по согласованию).
 Поставщик: тонкого листа - Челябинский металлургический завод, толстого - Коммунарский металлургический комбинат

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость HB
	б _в , МПа (кгс/мм ²)	б _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	б _б , %	ψ, %	
	не менее				
До 60	490(50)	196(20)	40	55	От 121 до 179
Св 60 до 100			39	50	
Св 100 до 300			35	40	

Гарантированные механические свойства стали при высоких температурах [6]

Таблица 3

Сортанент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Прокат, поковки из него толщиной (диаметром) до 200 мм	б _в , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	480 (49)	461 (47)	436 (44,5)	417 (42,5)	397 (40,5)	377 (38,5)	353 (36)	328 (33,5)	314 (32)	289 (29,5)	270 (27,5)	250 (25,5)
	б _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	191 (19,5)	189 (19,3)	186 (19)	181 (18,6)	176 (18)	172 (17,5)	167 (17)	162 (16,5)	157 (16)	152 (15,5)	150 (15,3)	147 (15)
	б, %	38	37	36	33	31	28	26	25	22	20	20	20	20
	ψ, %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Плиты, поковки из слитка, лист, штамповки толщиной (диаметром) до 200 мм	б _в , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	477 (48,7)	456 (46,5)	426 (43,5)	417 (42,5)	382 (39)	358 (36,5)	333 (34)	309 (31,5)	289 (29,5)	260 (26,5)	235 (24)	216 (22)
	б _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	193 (19,7)	186 (19)	181 (18,5)	176 (18)	167 (17)	162 (16,5)	157 (16)	152 (15,5)	144 (14,7)	137 (14)	132 (13,5)	127 (13)
	б, %	35	34	33	31	29	27	26	25	24	23	22	22	21
	ψ, %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

38-93 1010 Д

Продолжение таблицы 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С													
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
То же толщиной (диаметром) более 200 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	475 (48,5)	446 (45,5)	421 (43)	392 (40)	368 (37,5)	343 (25)	314 (32)	289 (29,5)	260 (26,5)	235 (24)	206 (21)	181 (18,5)	
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	191 (19,5)	181 (18,5)	172 (17,5)	164 (16,7)	152 (15,5)	147 (15)	137 (14)	132 (13,5)	123 (12,5)	113 (11,5)	103 (10,5)	98 (10)	
	δ , %	35	34	33	31	29	27	26	25	24	23	22	22	21	
	ψ , %	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Трубы	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	510 (52)	471 (48)	451 (47)	441 (45)	421 (43)	421 (43)	412 (42)	412 (42)	402 (41)	382 (39)	353 (36)	333 (34)	304 (31)	
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	216 (22)	206 (21)	206 (21)	196 (20)	187 (19)	187 (19)	177 (18)	177 (18)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	147 (15)	137 (14)	
	δ , %	35	32	30	28	27	26	26	26	25	25	24	23	22	
	ψ , %	55	55	55	54	54	53	52	51	50	48	47	45	40	

Гарантированные значения пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 4

Температура, °С	Время, ч									
	10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
500	280,5 (28,6)	264,7 (27)	249,7 (25,5)	242,2 (24,7)	231,7 (23,6)	213 (21,7)	191,2 (19,5)	182,2 (18,6)	150,7 (15,4)	139,5 (14,2)
550	243 (24,8)	228 (23,2)	220,5 (22,5)	199,5 (20,3)	183,7 (18,7)	156 (15,9)	133,5 (13,6)	108 (11)	90 (9,2)	81 (8,2)
600	207 (21,1)	191,2 (19,5)	169,5 (17,3)	150,7 (15,4)	125,2 (12,8)	106,2 (10,8)	87,7 (8,9)	73,5 (7,5)	69,7 (7,1)	62,2 (6,3)

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п. МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 5

Температура, °С	Время, ч									
	10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
500	374 (38)	353 (36)	333 (34)	323 (33)	309 (32)	284 (29)	255 (26)	243 (25)	201 (21)	186 (19)
550	324 (33)	304 (31)	294 (30)	266 (27)	245 (25)	208 (21)	178 (18)	144 (15)	120 (12)	108 (11)
600	276 (28)	255 (26)	226 (23)	201 (21)	167 (17)	142 (14)	117 (12)	98 (10)	93 (9)	83 (8)

30-93 1010 01

Средние значения условных пределов длительной пластичности $\sigma_{0,2} \geq 216(22)$ и $\sigma_b \geq 529(54)$ МПа (кгс/мм²)

Таблица

Температура, °С	Пластичность %	Время, ч									
		10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
550	δ	22	17	14	12	10,5	9	8	7,5	7	6,5
	ψ	34	29	24	21	18	16	14	14	14	14
600	δ	16	13	11	9,5	8,5	7,5	6,5	6,5	7	6,5
	ψ	40	32	26	21	17	17	17	18	20	21

Предел ползучести [8]

Таблица 7

Предел ползучести, МПа	Скорость ползучести, %/ч	Температура испытания, °С
74	1/100000	600
29 - 39		650

Ударная вязкость прутков сечением 12 мм [8]

Ударная вязкость, Дж/см ²	Температура, °С		Термообработка
	+25	-25	
КСУ	216	181	Закалка 1050 °С, вода
КСТ	167	147	

^{650°}

Предел ползучести бпл $1/10^5 = 29-39$ МПа [8]

Предел длительной прочности $\sigma_{д.п.10^4}^{\sup 650^\circ} = 78-98$ МПа [8]

Технологические свойства [8]	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1220
Минимальная температура концаковки, °С; охлаждение на воздухе сечения до 300 мм	900
Свариваемость	РДС, АДС, АрДС, КТС и ЭШС
Плотность	7,9 г/см ³

ОВХ18Н10Т-ГД	Сталь коррозионно-стойкая аустенитного класса
--------------	---

Химический состав по ТУ 14-1-3581-83

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Mo	Ti	Fe
не более					не более		остаточ- ный		
0,08	0,8	2,0	17-19	9-11	0,02	0,03	в.б. 0,2	5-с 0,7	осв.

Химический состав по ТУ 14-1-2787-79

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Mo	Ti	Fe
0,08	в.б. 0,8	1-2	17-19	9-11	0,015	0,015	в.б. 0,25	5-с 0,6	осв.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			$\sigma_{\text{в}}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_{\text{в}}, \%$	$\psi, \%$	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)
Прутки Φ, Φ до 200 мм, калиброванную до 70 мм, со специальной отделкой поверхности до 25 мм	ТУ 14-1-3581-83 Гарантируется: немаetalлические включения, МКК	Без термообработки	на термообработанных образцах (по ГОСТ 5949-75)				
		Нагартованные	490 (50)	196 (20)	40	55	-
Прутки Φ, Φ 8-200 мм	ТУ 14-1-2787-79 Гарантируется: немаetalлические включения, величина зерна, стойкость к МКК α -фаза, волоcовины	Без термообработки	На термообработанных образцах				
			(50)	(21)	(40)	(55)	-
Заготовки трубные Φ 80-180 мм	ТУ 14-1-686-88 Гарантируется: немаetalлические включения, α -фаза, стойкость к МКК, УЗК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	при 350 °С				
			490(50)	205(21)	40	-	-
Заготовки трубные Φ 180-215 мм	ТУ 14-1-686-88 Гарантируется: немаetalлические включения, α -фаза, стойкость к МКК, УЗК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	при 350 °С				
			490(50)	205(21)	40	-	-
Поковки Φ (толдиной) до 400 мм	ОСТ 108.030.113-77 Гарантируется: немаetalлические включения, балл зерна, стойкость к МКК	Закалка 1050-1100 °С	Для Φ до 100 мм включительно				
			490-686 (50-70)	196 (20)	35	55	78(8,0) ВВ 131-196

100 1111 58-88

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	σ_B МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$ МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	
	не менее				
До 250	490(50)	206(21)	40	55	От 121 до 179

Гарантированные механические свойства стали при высоких температурах

Таблица 3

ВТД на поставку	Сортанент	Толщина (диаметр), мм	Темпе- ратура, °С	Механические свойства (не менее)			
				σ_B , МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %
ТУ 14-1-2787-79	Заготовки из проката	до 250	20	490(50)	206(21)	40	55
			350	353(36)	176(18)	30	40
ТУ 14-1-686-88 ТУ 14-1-685-88	Заготовка трубная	от 80 до 215	20	490(50)	206(21)	40	-
			350	353(36)	176(18)	30	-

Технологические свойства рекомендуется принимать как для стали 08X18N10T.

100 1101 65-82

10X17H13M2T (ЭИ 448)	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
----------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe	Ti	Mo
не более					не более				
0,10	0,8	2,0	16-18	12-14	0,02	0,035	осн.	5·С-0,7	2,0-3,0

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				
			$\sigma_{0,2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,01}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ Дл/см ² (кгс/см ²)
1	2	3	4	5	6	7	8
Сортовой прокат Φ , \emptyset до 200 мм, калиброванный Φ , \emptyset до 70 мм, в т.ч. шестигранный, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1050-1100 °С, воздух, масло или вода	Диаметр (толщина) заготовки до 60 мм				
Калиброванный прокат Φ , \emptyset \varnothing 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный термообработанный	Нормы твердости по согласованию сторон				
Лист тонкий горячекатаный 1,5-3,9 мм, холоднокатаный 0,7-3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	530 (54)	-	38	-	-
Лист толстый 4-50 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1030-1100, вода	530(54)	235(24)	37	-	-
Лента холоднокатаная 0,05-2,0 мм	ГОСТ 4986-79 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	530(54)	-	при толщине 0,2-2,0 мм: 40 при толщине менее 0,2 мм: 20	-	-
Проволока Φ 1-6 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработанная	540-830 (55-85)	-	20-25	-	-
		Холоднотянутая	1080-1420 (110-145)	-	-	-	-
Трубы бесшовные горячедеформированные Φ 57-325 мм	ГОСТ 9940-81 $\gamma = 8$ г/см ³	В поставке	523(54)	-	35	-	-

38-93 1910 ДЛЛ

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные Ø 5-273 мм	ГОСТ 9941-81 $\rho = 8 \text{ г/см}^3$	Термообработанные	528(54)	-	35	-	-
Поковки Ø (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100°C, вода, воздух	510(52)	196(20)	30-38	45-50	Твердость HB 200

Гарантированные механические свойства стали при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °C												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Поковки и штамповки из слитков, листы, ковально-катаные заготовки толщиной до 60мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	510 (52)	491 (50)	432 (44)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	353 (36)	353 (36)	333 (34)	333 (34)	323 (33)	304 (31)	255 (26)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	186 (19)	186 (19)	186 (19)	177 (18)	177 (18)	177 (18)	177 (18)	147 (15)	147 (15)	118 (12)	118 (12)	108 (11)
	δ , %	37	36	33	29	27	25	23	22	21	21	21	21	21
	ψ , %	50	50	50	50	50	48	48	47	47	45	45	43	40
То же толщиной более 60 до 300 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	510 (52)	491 (50)	432 (44)	412 (42)	392 (40)	392 (40)	353 (36)	353 (36)	333 (34)	333 (34)	323 (33)	304 (31)	255 (26)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	186 (19)	186 (19)	186 (19)	177 (18)	177 (18)	177 (18)	177 (18)	147 (15)	147 (15)	118 (12)	118 (12)	108 (11)
	δ , %	33	32	29	26	24	22	20	20	19	19	19	19	19
	ψ , %	40	40	40	40	40	38	38	38	38	36	36	34	32
Трубы	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	510 (52)	451 (46)	432 (44)	412 (42)	412 (42)	363 (37)	363 (37)	343 (35)	343 (35)	333 (34)	314 (32)	265 (27)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	343 (35)	333 (34)	333 (34)	333 (34)	314 (32)	314 (32)	314 (32)	314 (32)	255 (26)	255 (26)	196 (20)	196 (20)	196 (20)
	δ , %	35	34	30	27	26	24	21	21	20	20	20	20	20
	ψ , %	50	50	50	50	49	48	47	46	45	44	43	41	36
Листы толщиной от 0,5 до 160 мм	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	530 (54)	510 (52)	451 (46)	432 (44)	412 (42)	412 (42)	363 (37)	363 (37)	343 (35)	343 (35)	333 (34)	314 (32)	265 (27)
	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	235 (24)	226 (23)	226 (23)	226 (23)	216 (22)	216 (22)	216 (22)	216 (22)	177 (18)	177 (18)	137 (14)	137 (14)	137 (14)
	δ , %	37	36	32	29	27	25	22	22	21	21	21	21	21
	ψ , %	40	40	40	40	40	38	38	38	38	36	36	34	32

38-93 1910 04

Гарантированные значения пределов длительной прочности бд.п., МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 3

Температура, °С	Время, ч									
	10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
550	191 (19,5)	176 (18)	162 (16,5)	147 (15)	132 (13,5)	121 (12,3)	110 (11,2)	97 (9,9)	88 (9,0)	80 (8,2)
600	165 (16,8)	152 (15,5)	139 (14,2)	124 (12,7)	114 (11,6)	100 (10,1)	84 (8,6)	73,5 (7,5)	62 (6,3)	58 (5,9)

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п., МПа(кгс/мм²) [6]

Таблица 4

Температура, °С	Время, ч									
	10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
500	304 (31)	284 (29)	265 (27)	250 (25,5)	235 (24)	216 (22)	201 (20,5)	176 (18)	157 (16)	147 (15)
550	255 (26)	235 (24)	216 (22)	196 (20)	176 (18)	162 (16,5)	147 (15)	129 (13,2)	118 (12)	108 (11)
600	221 (22,5)	203 (20,7)	186 (19)	167 (17)	152 (15,5)	132 (13,5)	113 (11,5)	98 (10)	83 (8,5)	74 (7,9)

Технологические свойства	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1180
Минимальная температура концаковки, °С; охлаждение на воздухе сечения до 300 мм	850
Свариваемость	Сваривается без ограничения
Обрабатываемость резанием	-

30-93 1910 Д

10Х17Н13М3Т (ЭИ 432)	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
----------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Mo	Fe	S	P
не более								не более	
0,10	0,8	2,0	16-18	12-14	5·С-0,7	3,0-4,0	осв.	0,02	0,035

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			σ_B , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КЧУ Дж/см ² (кгсм/см ²)
Сортовой прокат Φ , Φ до 200 мм, калиброванный Φ , Φ до 70 мм, в т.ч. шестигранник, со сведливой отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1050-1100°С, воздух, масло или вода	Диаметр (толщина) заготовки до 60 мм				
Поковки Φ (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100°С, вода, воздух	510(52)	196(20)	30-38	40-50	Твердость НВ 200
Лента холоднокатанная 0,05-2,0мм	ГОСТ 4926-79 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	530(54)	-	при толщине 0,2-2,0мм: 40 при толщине менее 0,2мм: 20	-	-
Лист толстый горячекатаный 1,5-3,9 мм, холоднокатаный Φ , 7-3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к МКК по ГОСТ 6032	Закалка 1050-1080, вода, воздух	530 (54)	-	38	-	-
Лист толстый 4-50 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1030-1080, вода, воздух	530(54)	235(24)	37	-	-
Проволока Φ 1-6 мм	ГОСТ 18143-72	Термообработанная	540-830 (55-85)	-	20-25	-	-
		Холодотянутая	1080-1420 (110-145)	-	-	-	-

38.93 1910.04

Механические свойства по ГОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость HR
	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_b , %	ψ , %	
	не менее				
До 60	510(52)	216(22)	40	55	От 121 до 179
Св 60 до 100			39	50	
Св 100 до 300			38	45	

Расчетные механические свойства стали (лист толстый) при высоких температурах [14]

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С												
	20	100	150	200	250	300	350	375	400	410	420	430	440
σ_b , МПа (кгс/см ²)	540 (5400)	500 (5000)	475 (4750)	450 (4500)	443 (4430)	440 (4400)	438 (4380)	437 (4370)	436 (4360)	434 (4340)	432 (4320)	431 (4310)	430 (4300)
$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/см ²)	240 (2400)	228 (2280)	219 (2190)	210 (2100)	204 (2040)	195 (1950)	190 (1900)	186 (1860)	181 (1810)	180 (1800)	180 (1800)	179 (1790)	177 (1770)
$\sigma_{1.0}$, МПа (кгс/см ²)	276 (2760)	261 (2610)	252 (2520)	240 (2400)	231 (2310)	222 (2220)	216 (2160)	210 (2100)	205,5 (2055)	204 (2040)	202,5 (2025)	201 (2010)	199,5 (1995)
Характеристика	Температура, °С												
	450	460	470	480	490	500	510	520	550				
σ_b , МПа (кгс/см ²)	428 (4280)	436 (4360)	424 (4240)	422 (4220)	421 (4210)	420 (4200)	418 (4180)	416 (4160)	412* (4120)				
$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/см ²)	176 (1760)	174 (1740)	173 (1730)	173 (1730)	171 (1710)	170 (1700)	168 (1680)	168 (1680)	167 (1670)				
$\sigma_{1.0}$, МПа (кгс/см ²)	198 (1980)	196,5 (1965)	195 (1950)	193,5 (1935)	192 (1920)	190,5 (1905)	189 (1890)	187,5 (1875)	186 (1860)				

* Для расчетной температуры 530 °С.

Примечания:

1. Для поковок $\sigma_{0.2}$, приведенные в табл.3 умножают на 0,83
2. Для сортового проката $\sigma_{0.2}$, приведенные в табл.3 умножают на $\frac{\sigma_{0.2} \text{ (листа)}}{240}$

где $\sigma_{0.2}$ - предел текучести сортового материала по ГОСТ 5949.

3. Предел текучести $\sigma_{1.0}$ определяется:

для поковок - $\frac{\sigma_{1.0} \text{ (листа)}}{1,2}$;

для сортового проката - $1,15 \cdot \sigma_{0.2}^{20}$ (сорта)

4. Предел прочности σ_b для поковок и проката берут по табл.3.

38.03 10.10.00

Механические свойства в зависимости от температуры испытания [15]

Таблица 4

Температура испытания, °С	$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	δ_5 , %	Ψ , %
538	51,5	14,2	46,0	65,0
598	48,5	14,7	48,0	65,0
648	42,5	14,6	40,5	51,0
704	35,0	13,1	43,0	50,0
760	27,3	12,5	49,5	58,0
815	22,0	12,3	54,5	63,0

Жаропрочные свойства при длительных сроках службы [15]

Таблица 5

t, °С	Предел длительной прочности (бд.п.), кгс/мм ² при времени до разрушения, час						Предел ползучести бпл, кгс/мм ² при скорости деформации за 1000 час., %	
	100	300	500	1 000	10 000	100 000	0,01	0,1
538	-	-	-	-	-	-	10	17
593	-	-	-	-	-	-	8,4	14,6
648	22	19,6	18,9	18,2	14,0	11,2	4,75	10,0
704	16,4	15,5	14,0	12,6	8,4	6,22	3,0	6,44
760	11	9,3	8,4	7,3	4,9	2,98	1,96	4,42
815	7,7	6,6	6,1	4,9	2,3	1,12	1,25	2,94
871	5,2	4,2	3,9	3,0	-	-	-	-
981	1,9	1,3	1,0	0,84	-	-	-	-

Технологические свойства	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1160
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Сваривается без ограничения
Обрабатываемость резанием	-

30.03 10.10 01

08X17H15M3T (ЭИ 580)	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
----------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5032-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Mo	Fe	S	P
не более								не более	
0,08	0,8	2,0	16-18	14-16	0,3-0,6	2 - 3	осн.	0,02	0,035

Сортанент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					Твердость НВ	
			$\sigma_b, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ Дя/см ² (кгс/см ²)		
			не менее					не более	
Сортовой прокат Φ, \emptyset до 200 мм, калиброванный Φ, \emptyset до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-	-	
		Закалка 1050-1100°С, вода, воздух, масло	Диаметр (толщина) заготовки до 60 мм					-	
			490 (50)	196 (20)	35	45	-	-	
Лист толстый 4-50 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1030-1080, вода, воздух	510(52)	Толщина до 25 мм вкл. 196(20)		40	-	-	-
Лист тонкий горячекатаный 1,5-3,9 мм, холоднокатанный 0,7-3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080, вода, воздух	530 (54)	-	35	-	-	-	
Поковки диаметром (толдиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100°С, вода, воздух	490(50)	196(20)	30-38	40-50	-	200	
Трубы бесшовные горячедеформированные Φ 57-325 мм	ГОСТ 9940-81 $\rho = 8,1 \text{ г/см}^3$	В поставке	510(52)	-	35	-	-	-	
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные Φ 5-273 мм	ГОСТ 9941-81 $\rho = 8,1 \text{ г/см}^3$	Термообработанные	549(56)	-	35	-	-	-	

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	$\sigma_b, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	$\sigma_{0,2}, \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)}$	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	
	не менее				
До 300	490 (50)	196 (20)	35	45	200

38-93 1010 ДР

Расчетные механические свойства стали (лист толстый) при высоких температурах [14]

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С											
	20	100	150	200	250	300	350	375	400	410	420	430
σ _н , МПа (кгс/см ²)	520 (5200)	480 (4800)	455 (4550)	430 (4300)	424 (4240)	417 (4170)	408 (4080)	405 (4050)	402 (4020)	400 (4000)	398 (3980)	396 (3960)
σ _{0,2} , МПа (кгс/см ²)	200 (2000)	195 (1950)	180 (1800)	173 (1730)	165 (1650)	150 (1500)	137 (1370)	133 (1330)	129 (1290)	128 (1280)	128 (1280)	127 (1270)
σ _{1,0} , МПа (кгс/см ²)	252 (2520)	234 (2340)	222 (2220)	210 (2100)	198 (1980)	184,5 (1845)	169,5 (1695)	162 (1620)	154,5 (1545)	153 (1530)	151,5 (1515)	150,75 (1508)
Характеристика	Температура, °С											
	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530		
σ _н , МПа (кгс/см ²)	394 (3940)	392 (3920)	390 (3900)	388 (3880)	386 (3860)	385 (3850)	383 (3830)	381 (3810)	380 (3800)	374 * (3740)		
σ _{0,2} , МПа (кгс/см ²)	126 (1260)	125 (1250)	125 (1250)	124 (1240)	123 (1230)	122 (1220)	122 (1220)	120 (1200)	119 (1190)	119 (1190)		
σ _{1,0} , МПа (кгс/см ²)	150 (1500)	148,5 (1485)	147 (1470)	146 (1460)	145,5 (1455)	144,0 (1440)	142,5 (1425)	141 (1410)	139,5 (1395)	138 (1380)		

* Для расчетной температуры 550 °С.

15X18N12C4TЮ (ЭИ 654), 15X18N12C4TЮ-Ш (ЭИ 654-Ш)	Сталь коррозионностойкая аустенито-ферритного класса
---	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Al	Fe	S	P
								не более	
0,12-0,17	3,8-4,5	0,5-1,0	17-19	11-13	0,4-0,7	0,13-0,35	осн.	0,03	0,035

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					ВР
			$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ Дл/см ² (кгсв/см ²)	
			не менее					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сортовой прокат ф,Ф до 200 мм, калиброванный прокат до 70 мм, в т.ч. шестигранник, полоса, прокат со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-	-
		Закалка 950 - 1050 °С, вода	720(73)	Диаметр (толщина) заготовок до 60 мм 375(38)	25	40	78(8)	-
Калиброванный прокат ф,Ф, шестигранник до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный, термообработанный	Нормы твердости по соглашению сторон					
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77	Закалка 1020 - 1050 °С, вода, воздух	690 - 930 (70 - 95)	345(35)	30	-	-	-
		Нагартованные и полунгартованные	Для листов > 25 мм свойства определяются, но не нормируются Свойства не нормируются, но определяются обязательно. Нормы - по соглашению сторон					
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75	Закалка 1020 - 1050 °С, вода	540(55)	-	35	-	-	-
		Нагартованная	880(90)	685(70)	10	-	-	-
Лента холоднокатанная от 0,05 до 2,0 мм	ГОСТ 4986-79	Закалка 1020 - 1050 °С, вода	690(70)	25	13	-	-	-
		Нагартованная	830-1080 (85-110)	-	8,4 5-10	-	-	-
Поковки ф (толщиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 950 °С, вода	715(73)	382(39)	-	-	-	-
Прутки из ЭИ 654-Ш, ЭИ 654 ф,Ф до 180 мм	ТУ 14-1-561-73	Без термообработки	На образцах (закалка 950 °С, вода)				8(продольные) - 3,5(поперечные)	

38-03 18/10 01

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прутки из ЭИ 654-И Ф, Ф до 180 мм	ТУ 14-1-915-74 <i>шрифты- ЮСЭ неметал- лические ВК.</i>	Без термообра- ботки	Во образцах (закалка 950 - 1050 °С, вода) (73)	(38)	25	40	8(продольные) - 3,5(поперечные)	
Трубы бесшовные Ф от 6 до 89 мм	ТУ 14-3-310-74	Без термообра- ботки	(73)	-	25	-	-	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76 *сталь 15X18H12C4TЮ, 15X18H12C4TЮ ш.*

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С				
	бв, МПа(кгс/см ²)	б _{0,2} , МПа(кгс/см ²)	бв, %	ψ, %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)
	не менее				
До 60	715(73)	372(38)	25	40	784(8)

Расчетные механические свойства при высоких температурах [14]

Таблица 3

Температура испытания, °С	б _{0,2} , МПа (кгс/см ²)	бв, МПа (кгс/см ²)
20	350(3500)	700(7000)
100	330(3300)	640(6400)
150	310(3100)	610(6100)
200	300(3000)	580(5800)
250	280(2800)	570(5700)
300	270(2700)	570(5700)

Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град., при температуре, °С

Таблица 4

20 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 400	20 - 200	20 - 300
16,31	16,51	18,51	19,57	16,4	17,1

Технологические свойства [25]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1180
Минимальная температура концаковки, °С	800
Свариваемость	Удовлетворительная.
Обрабатываемость резанием	Плохая.
Плотность, г/см ³	7,5

30-03 1910 ДН

ОСНОВИТЕЛЬ (ГН 943)	Сплав austenитный на железоникелевой основе
---------------------	---

Химический состав по ГОСТ 5032-72

C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Mo	Fe	S	P	Cu
не более								не более		
0.06	0.8	0.8	22-25	26-29	0.5-0.9	2.5-3.0	осн.	0.02	0.025	2.5-3.5

Составит. РТД, механические свойства в постарев.

Таблица 1

Вид и размер заготовки	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C				HB
			σ _в , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	
			не менее				
Сортовой прокат 4,0 до 200 мм, калиброванный прокат до 70 мм, полоса, прокат со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1100 - 1150 °С, воздух, вода	По согласованию				
Калиброванный прокат φ, 0, нецилиндрический до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный, термообработанный	Нормы твердости по согласованию сторон				
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7050-77 гарантируется стойкость к МК	Закалка 950 - 1080 °С, вода	540(55)	215(22)	35	-	-
		Нагартованные и полунгартованные	Свойства не нормируются, но определяются. Нормы - по согласованию сторон				
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к МК	Закалка 1050 - 1080 °С, вода, воздух	55	-	35	-	-
Лента холоднокатанная 0,05-2,0 мм	ГОСТ 4986-79 гарантируется стойкость к МК	Закалка 930 - 1050 °С, вода, воздух	550(56)	-	13-25	-	-
Трубы бесшовные φ 5 - 273 мм	ГОСТ 9941-81 Плотность 7,36 г/см ³	Термообработанные	490(50)	-	30	-	-
Покровы φ (толщины) до 1030 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050 - 1100 °С, вода, воздух	510(52)	216(22)	30-36	30-40	н.б. 200

Трубы бесшовные поставляются также по ТУ 14-3-318-75 φ 89-140 мм

В.И. М.И. С.А.Р.

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость ВВ
	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_b , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 60	490(50)	196(20)	35	40	980(10)	До 200 вкл.

Расчетные механические свойства при высоких температурах [14]

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С								
	20	100	150	200	250	300	350	375	400
$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/см ²)	220 (2200)	207 (2070)	195 (1950)	186 (1800)	175 (1750)	165 (1650)	160 (1600)	157,5 (1575)	155 (1550)
σ_b , МПа (кгс/см ²)	550 (5500)	527,5 (5275)	512,5 (5125)	500 (5000)	490 (4900)	482,5 (4825)	478 (4780)	474 (4740)	470 (4700)

Механические свойства при испытании на длительную прочность и ползучесть [8]

Таблица 4

бпол, МПа	Скорость ползучести %/ч	Температура испытания, °С	бдл. пр. МПа	Длительность испытания, ч	Температура испытания, °С
166	1/10 000	650	255-304	10 000	600
127-137	1/100 000		200-255	100 000	
108	1/10 000	700	196	10 000	650
78	1/100 000		157	100 000	
			137	10 000	700
			98	100 000	

38-93 1419-76

Физические свойства [14]

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6, ^\circ\text{C}^{-1}$	t, °C	$10^{-6}\text{Е}, \text{МПа} (10^{-6}\text{Е}, \text{кгс/см}^2)$
20-100	15,3	20	2,07
20-200	15,9	100	2,00
20-300	16,5	150	1,99
20-400	16,9	200	1,97
20-500	17,3	250	1,94
Плотность, г/см ³	7,96	300	1,9
		350	1,85
		400	1,8
		450	1,74
		500	1,67
		550	1,60
		600	1,52

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1180
Минимальная температура концаковки, °C	910
Свариваемость	Удовлетворительная
Обрабатываемость резанием	Термообработанная, при HB 269 и $\sigma_B = 951 \text{ МПа}$ Kv тв.спл. = 0,3; Kv б.ст = 0,15

38-93 1010 ДД

10X14Г14Н4Т (ЭИ 711)	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
----------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe	S	P	Ti
не более						не более		
0,1	0,8	13-15	13-15	2,8-4,5	Осв.	0,02	0,035	5*(C-0,02) - 0,6

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С			
			σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %
Сортовой прокат Φ , Φ до 200 мм, калиброванный прокат до 70 мм; полоса, прокат со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-
		Закалка 1000-1080 °С, воздух, масло, вода	Φ до 60 мм 640 (65)	245 (25)	35	50
Калиброванный прокат Φ , Φ , до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный, термообработанный	Нормы твердости по согласованию сторон			
Поковки Φ (толдиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1000 - 1080 °С, вода	637(65)	245(25)	-	-
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080 °С, вода, воздух	590(60)	245(25)	40	-
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050-1080 °С, вода,	690(70)	(30)	35	-
Трубы размеры по ГОСТ 9940, 9941	ТУ 14-3-59-72	Закалка 1000 - 1100 °С, вода, воздух	(60)	-	35	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	
	не менее				
До 60	637(65)	245(25)	35	50	От 121 до 179

38-93 19-10 008

Механические свойства при повышенных температурах [8,11]
Таблица 3

Температура испытания, °С	$\sigma_{0.2}$	σ_B	δ_B	ψ	КСИ, Дж/см ²	
	МПа		%			
20	Лист толщиной 12 мм (закалка 1050 °С, вода)					
	270	730	52	72	250	
	400	130	460	53	67	-
	500	110	390	38	63	-
	600	90	270	39	62	-
700	80	220	48	63	-	
100	Прутки (закалка 1050 °С, вода)					
	490	200	59	78	≥ 3800	
	200	420	180	45		76
	300	410	150	43		75
	400	410	150	41		75
	500	390	140	40		74
	600	330	120	35		74
	700	350	110	38		60

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8]
Таблица 4

σ пол., Мпа	Скорость ползучести %/ч	Температура испытания, °С	σ д.п., Мпа	Длитель- ность ис- тания, ч	Температура испытания, °С
160	1/1 000	600	265-274	100	600
50	1/1 000	700	176-196	1 000	600
100	1/10 000	600	147-167	100	700
28	1/10 000	700	88-108	1 000	700

Механические свойства при высоких температурах, минимальные значения.
(лист толщиной 6, 8, 20 мм, 3 плавки, образцы поперечные) [26]
Таблица 5

Температура испытания, °С	σ_B	$\sigma_{0.2}$	δ	ψ
	МПа		%	
20	600	250	51,5	70,2
100	535	230	48,5	71,8
150	498	219	40	72
200	458	208	35	71,8
250	432	195	32,4	70,5

38-43 19/10/00

Продолжение таблицы 5

Температура испытания, °С	$\sigma_{\text{в}}$	$\sigma_{0,2}$	δ	ψ
	МПа		%	
300	424	185	30,5	69
350	415	177,5	30	67
400	405	170	30,2	66
450	385	162,5	30	66
500	375	160	28,8	67

Предел длительной прочности [26]
(15 - 20 образцов каждой из 3-х плавов)

Таблица 6

Температура, °С	б.д.п., МПа			
	100 ч	1 000 ч	10 000 ч	100 000 ч†
400	390	390	385	380
600	275	220	165	110

* экстраполированные значения

Ударная вязкость КСЧ, Дж/см² [8]

Таблица 7

Температура, °С		Термообработка
- 60	- 100	
343	314	Закалка 1050 °С, вода

Физические свойства [26]

Таблица 8

Температура, °С	20	100	200	300	400
Е, МПа	205 · 10 ⁴	176 · 10 ⁴	164 · 10 ⁴	148 · 10 ⁴	134 · 10 ⁴

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1150
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Сваривается без ограничений
Обрабатываемость резанием	—

28.03 1010 Д

08X22H6T (ЭП 53)	Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса
------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Fe	S	P
не более							не более	
0,08	0,8	0,8	21-23	5,3-6,3	5·С - 0,65	Ост.	0,025	0,035

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дж/см ² (кгс/см ²)	
Сортовой прокат Φ , \square до 200 мм, калиброванный про- кат до 70 мм, полоса, про- кат со специальной отдел- поверхности	ГОСТ 5949-75	Без термообра- ботки	-	-	-	-	-	-
		Закалка 950 - 1050 °С, воздух, вода	590(60)	345(35)	20	45	-	-
Калиброванный прокат Φ , \square , шестигранник до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный, термообработан- ный	Нормы твердости по согласию сторон					
Поковки Φ (толдиной) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1000-1050 °С, вода	539(55)	343(35)	18-20	35-40	39(4)-78(8)	140-200
Трубы бесшовные Φ от 57 до 325 мм	ГОСТ 9940-81 плотность 7,6 г/см ³	В поставке	588(60)	-	24	-	-	-
Трубы бесшовные Φ от 5 до 273 мм	ГОСТ 9941-81 плотность 7,6 г/см ³	Термообработан- ные	588(60)	-	20	-	-	-
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77 гарантируется стойкость к НК	Закалка 1000 - 1050 °С, вода	590(60)	345(35)	18	-	59(6)	-
		Нагартованные и полунагартован- ные	Свойства не нормируются, но определяются обяза- тельно. Нормы - по согласию сторон					
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 гарантируется стойкость к НК	Закалка 950 - 1050 °С, вода, воздух	640(65)	-	20	-	-	-

Примечание: Трубы бесшовные поставляются также по ТУ 14-0-9-72

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С				Твердость НВ
	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	
	не менее				
До 60	539(60)	345(35)	20	45	От 140 до 200

Расчетные механические свойства при высоких температурах [14]

Таблица 3

Температура испытания, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)
20	350(3500)	600(6000)
100	300(3000)	583(5830)
150	290(2900)	550(5500)
200	283(2830)	515(5150)
250	250(2500)	503(5030)
300	240(2400)	500(5000)

Механические свойства в зависимости от тепловой выдержки [8]

Таблица 4

Режим термообработки	Тепловая выдержка		$\sigma_{0,2}$	$\sigma_{0,2}$	δ_5	ψ	КСУ, Дж/см ²
	Температура, °С	Время, ч	МПа		%		
Закалка 1100 °С, выдержка 30 мин.	Исходное состояние		460	620	46	65	280-300
	300	1000	490	650	41	70	190-200
	300	4466	520	710	44	73	100
	350	1000	540	650	39	74	8 - 9
	400	1000	740	920	21	29	3 - 5
	400	4352	880	1040	11	9	1 - 3

Ударная вязкость листа толщиной 8 мм КЧ. Дк/1Р [8]

Таблица 5

Температура, °С					Термообработка
+ 20	- 20	- 40	- 60	103	
131	22-120	9-116	5-136	34	30 мин., воздух

Физические свойства [14]

Таблица 6

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6, \text{C}^{-1}$	t, °С	$10^{-7} \text{E}, \text{MПа} (10^{-6} \text{E}, \text{кгс/см}^2)$
20 - 100	9,6	20	2,00
20 - 200	13,8	100	2,00
20 - 300	16,0	150	1,89
20 - 400	16,0	200	1,97
20 - 500	16,5	250	1,94
Плотность, г/см ³	7,8	300	1,90
		350	1,85
		400	1,80

Технологические свойства []

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1150
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Без ограничений
Обрабатываемость резанием	Плохая (как у 12Х18Н9Т)

38-83 1910 ОК

08X21H6M2T (ЭИ 54)	Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса
--------------------	--

Химический состав, % по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Mo	Fe	S	
не более								не более	
0,08	0,8	0,8	20 - 22	5,5 - 6,5	0,2 - 0,4	1,8-2,5	осн.	0,025	0,035

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, Еж/см ² (кгс/см ²)	
Сортовой прокат ϕ, D до 200 мм, калиброванный прокат до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-	-
		Закалка 950 - 1050 °С, воздух	590(60)	345(35)	на образцах 25	45	-	-
Калиброванный прокат ϕ, Φ до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный; термообработанный	Нормы твердости по согласованию сторон					
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77 Гарантируется стойкость к ИЖК	Закалка 1050 ± 25 °С, вода	590(60)	345(35)	Для листов толщиной ≤ 25 мм 20	-	59(6)	-
		Нагартованные и полунгартованные	Свойства не нормируются, но определяются. Нормы - по согласованию сторон.					
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 Гарантируется стойкость к ИЖК	Закалка 1000 - 1080 °С, вода, воздух	590(60)	-	22	-	-	-
		Нагартованные и полунгартованные	Свойства не нормируются, но определяются. Нормы - по согласованию сторон.					
Поковки до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1000-1050 °С, вода	539(55)	343(35)	18-22	35-40	33(4)-78(8)	140-200
Трубы бесшовные Размеры по ГОСТ 9940, 9941	ТУ 14-3-59-72	Закалка 1000 - 1100 °С, вода, воздух	(60)	-	(20)	-	-	-

28.03 1010 RD

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419 76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С				НВ
	$\sigma_{\text{в}}$, МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	$\delta_{\text{в}}$, %	Ψ , %	
	не менее				
До 60	637(65)	343(35)	20	40	от 140 до 200

Расчетные механические свойства при высоких температурах [14]

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С					
	20	100	150	200	250	300
$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/см ²)	600 (6000)	583 (5830)	550 (5500)	515 (5150)	503 (5030)	500 (5000)
$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)	350 (3500)	300 (3000)	290 (2900)	283 (2830)	250 (2500)	240 (2400)

Ударная вязкость листа толщиной 8 мм КСУ, кгс/см²

Таблица 4

Температура, °С					Термообработка
20	0	-20	-40	-60	
13,1	14,4	13,2	13,6	12,0	

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения [14]		Модуль нормальной упругости [14]	
Температура, °С	$\alpha \cdot 10^6$, С ⁻¹	Температура, °С	$10^{-6}E$, МПа(10 ⁻⁶ Е, кгс/см ²)
20 - 100	9,6	20	2,00
20 - 200	13,8	100	2,00
20 - 300	16,0	150	1,99
20 - 400	16,0	200	1,97
20 - 500	16,5	250	1,94
Плотность, г/см ³	7,7	300	1,90
		350	1,85
		400	1,80

Технологические свойства [✓]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1150
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Без ограничений
Обрабатываемость резанием	Плохая (как у 10Х17Н13М2Т)

38-03 19-10 01

269

03X17H14M3 (ЭИ 66)	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
--------------------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	S	P	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe
не более								
0,03	0,4	0,02	0,035	1-2	16-18	13-15	2,5-3,1	Ост.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С				ВВ
			$\sigma_{\text{в}}$, В/мм ²	$\sigma_{\text{т}}$, В/мм ²	δ_5 , %	ψ , %	
			(кгс/мм ²)	(кгс/мм ²)	не менее		
Поковки Φ (толковой) до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1050-1100 °С, вода	470(48)	176(18)	30-40	40-50	в.б. 179
Лист тонкий от 0,7 до 3,9 мм	ГОСТ 5582-75 Гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1030 - 1070 °С, вода, воздух	490(50)	196(20)	40	-	-
		Нагартованный и полунгартованный	Свойства не нормируются, по определяются. Нормы - по согласию сторон				
Сортовой прокат Φ, Φ до 200 мм, калиброванный прокат до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	490(50)	196(20)	40	-	-
Лист толстый от 4 до 50 мм	ГОСТ 7350-77 Гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1050 - 1100 °С, вода, воздух	490(50)	196(20)	40	-	-
Калиброванный прокат Φ, Φ до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный, термообработанный	Нормы твердости по согласию сторон.				

Примечание: сортовой прокат поставляется также по ТУ 14-1-3303-82, лист (4 - 11мм) по ТУ 14-1-1541-75

Расчетные механические свойства при высоких температурах [14]

Таблица 2

Характеристика	Температура, °С											
	20	100	150	200	250	300	350	400	420	430	440	450
$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/см ²)	500 (5000)	474 (4740)	453 (4530)	432 (4320)	412 (4120)	392 (3920)	376 (3760)	360 (3600)	356 (3560)	354 (3540)	352 (3520)	350 (3500)
$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/см ²)	200 (2000)	180 (1800)	165 (1650)	150 (1500)	140 (1400)	126 (1260)	115 (1150)	100 (1000)	97,5 (975)	97 (970)	96 (960)	95 (950)

Примечание: для поковок пределы текучести, приведенные в таблице 2 умножаются на 0,9.

38-43 10/10 08

Механические свойства при низких температурах [12]
(Закалка 1100 °С, вода; лист 6 мм)

Таблица 3

Температура, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа	σ_b , МПа	δ_b , %
- 196	1100	600	60
- 100	800	380	70
- 50	700	320	65
0	620	260	60

Физические свойства [14]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, С ⁻¹	t, °С	$10^{-6}E$, МПа ($10^{-6}E$, кгс/см ²)
20-100	16,6	20	2,00
20-200	17,0	100	2,00
20-300	18,0	150	1,99
20-400	18,0	200	1,97
20-500	18,0	250	1,94
Плотность, кг/м ³	7750	300	1,90
		350	1,85
		400	1,80
		450	1,74
		500	1,67

Технологические свойства [12]

Горячая пластическая деформация	1150 - 900 °С
Свариваемость	Свариваемость хорошая

03Х22Н6М2 (ЭИ 67)	Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса
-------------------	--

Химический состав, % по ТУ 14-1-1554-75

C	Si	S	P	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Cu
не более									
0,03	0,4	0,02	0,035	1 - 2	21 - 23	5,5 - 6,5	1,8-2,5	осв.	в.б. 0,3

Сортанент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C			
			σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	КСУ Дж/см ² (кгс/см ²)
Сортовой прокат ϕ , Φ до 200 мм	ТУ 14-1-1554-76	Без термообработки	Свойства на образцах (1000 °С, вода)			
			(52)	(30)	25	-
Лист от 4 до 11 мм	ТУ 14-1-5141-73 гарантируется стойкость к НКК	Закалка 1000 °С, вода	(52)	(30)	25	-
Лист от 6 до 20 мм	ТУ 14-1-2864-80	Закалка 1050 °С, вода	(52)	(30)	25	(6)
Лист тонкий от 0,8 до 3,6 мм	ТУ 14-1-1905-76	Закалка 1000 °С, вода	(55)	(30)	25	-

Механические свойства при низких и повышенных температурах [12]
Таблица 2

Температура, °С	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_5 , %	Ψ , %
-100	1300	600	40	-
-70	1050	550	40	-
0	750	450	60	70
20	570	350	30	68
" 200	550	300	35	65
400	450	100	41	68
600	400	120	38	68

Примечание: лист 8 мм, термообработка 1050 °С, вода

20-93 10.10.01

Физические свойства [12]

Таблица 3

Температура, °С	$\alpha \cdot 10^{-6}$, 1/град	Температура, °С	$E \cdot 10^{-4}$, МПа
20 - 100	9,5	20	20
20 - 200	13,8	300	18
20 - 300	16,6	Плотность, г/см ³	7,7

Технологические свойства [12]

Горячая пластическая деформация в интервале температур	1280 ~ 1100 °С
Свариваемость	Свариваемость хорошая всеми видами ручной сварки

07Х21Г7АН5 (ЭП 222), 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП 222-Ш)	Сталь коррозионнотойкая аустенитного класса
---	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	S	P	Mn	Cr	Ni	N	Fe
не более								
0,07	0,7	0,03	0,03	6-7,5	19,5-21,0	5-6	0,15-0,25	Осв.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			$\sigma_b, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}, \text{В/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ, Дж/см ² (кгсм/см ²)
Сортовой прокат Φ, Φ до 200 мм, калиброванный Φ, Φ до 70 мм	ГОСТ 5949-75	Без термообработки	-	-	-	-	-
		Закалка 1000 - 1050 °С, воздух, вода	Диаметр (толщина) до 60 мм 630(70)	365(37)	40	50	127(13)
Калиброванный прокат Φ, Φ до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Нагартованный, термообработанный	Нормы твердости по согласованию сторон				
Сортовой прокат Φ от 10 до 180 мм	ТУ 14-1-1141-74	Без термообработки	На образцах (закалка 1000 - 1050 °С, вода, воздух)				
			(70)	(37)	40	50	(13)
Сортовой прокат Φ от 10 до 180 мм (ЭП 222-Б)	ТУ 14-1-952-74 Контроль неметаллических включений	Без термообработки	На образцах (закалка 1000 - 1050 °С, вода, воздух)				
			(63)	(34)	40	50	(13)
Лист от 0,7 до 6 мм	ТУ 14-1-2476-87	Закалка 1020 - 1050 °С, воздух, вода	(75)	(40)	25	-	-
Лист от 5 до 15 мм	ТУ 14-1-2455-78	Закалка 1050 °С, водяной душ	(70)	(40)	До 11 мм вкл. - 25	-	-
			Св. 11 мм поставляется без термообработки.				

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С				
	$\sigma_b, \text{МПа (кгс/мм}^2)$	$\sigma_{0,2}, \text{МПа (кгс/мм}^2)$	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	КСУ, КДж/м ² (кгс м/см ²)
не менее					
До 60	686(70)	363(37)	40	50	1274(13)

30.03 1970 ПДЛ

Механические свойства при повышенных температурах [28]
(лист 12 мм, закалка 1050 °С, вода; образцы продольные)

Таблица 3

Температура, °С	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, МДж/м ²
20	760	390	61	80	3,30
100	700	300	73	50	
200	680	300	50	73	
300	650	250	50	75	
400	600	240	50	73	
500	530	220	47	72	3,00

Механические свойства при температуре от 20 до - 253 °С
(лист 12 мм, закалка 1050 °С, воздух) [28]

Таблица 4

t, °С	σ_T	$\sigma_{0,2}$	σ_{BH}	δ_5	Ψ	KCU	KCV	KCT
	МПа			%		МДж/м ²		
20	760	420	630	59	60	1,50	1,40	1,20
- 70	880	635	805	-	-	-	-	-
- 196	1300	1000	1140	48	34	1,40	1,20	0,9
- 253	1530	1240	800	-	10	1,20	0,95	0,8

Физические свойства [12]

Таблица 5

t, °С	E · 10 ⁴ , МПа	t, °С	$\alpha \cdot 10^{-6}$, 1/°С	
- 253	22,3	-253-20	9,3	
- 196	21,1	-196-20	11,5	
20	21,3	-100-20	14,6	
100	20,0	-50 -20	15,1	
200	19,3	20-100	15,7	
300	18,9	20-200	16,0	
400	18,3	20-300	16,8	
500	16,8	20-400	17,3	
Плотность, г/см ³		7,7	20-500	18,0
Примечание. Термообработка: закалка 1050 °С, вода				

275

Технологические свойства [12]

Горячая пластическая деформация в интервале температур	1120 - 850 °С
Свариваемость	Удовлетворительная. Для толщины стенки до 5 мм рекомендуется аргонно-дуговая сварка.
Обрабатываемость резанием	Удовлетворительная

ЖД 0161 28-88

45X14N14B2M (ЭН 60)	Сталь жаропрочная аустенитного класса
---------------------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	W	Mo	Fe
0,4 - 0,5	0,8	0,7	0,02	0,035	13-15	13-15	2 - 2,8	0,25 - 0,4	ост.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					ВР
			$\sigma_{\text{в}}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta_5, \%$	$\psi, \%$	KCU Дж/см ² (кгс/см ²)	
			не менее					
Сортовой прокат Φ, D до 200 мм, калиброванный прокат Φ, D до 70 мм, шестигранный с специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отпуск 810 - 830 °С, воздух	710(72)	315(32)	20	35	-	285-197
Калиброванный прокат Φ, D до 70 мм	ГОСТ 1051-73	Вагатованный	Нормы твердости по согласованию сторон					
		Термообработанный	-	-	-	-	-	285-197
Сортовой прокат Φ до 180 мм	ТУ 14-1-1671-76	Отпуск 810 - 830 °С, (для холодной обработки)	(72)	(32)	20	35	(5)	285-197
		Для горячей обработки без термообработки	-	-	-	-	-	-

Гарантированные механические свойства стали при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С											
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Сортовой прокат Φ, D или толщинной до 60 мм, калиброванный Φ, D до 70 мм	$\sigma_{\text{в}}, \text{МПа}$ (кгс/мм ²)	706 (72)	667 (68)	638 (65)	608 (62)	598 (61)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	549 (56)	540 (55)	530 (54)	520 (53)
	$\sigma_{0,2}, \text{МПа}$ (кгс/мм ²)	314 (32)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	275 (28)	265 (27)	245 (25)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	216 (22)
	$\delta, \%$	20	20	20	20	20	20	20	17	15	14	13	12
	$\psi, \%$	35	35	35	35	35	35	35	35	35	32	30	27

38-03 1910 Д

Продолжение таблицы 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С											
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Сортовой прокат Ф,Ф свине 60 мм до 100 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	706 (72)	667 (68)	638 (65)	608 (62)	598 (61)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	549 (56)	540 (55)	530 (54)	520 (53)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	314 (32)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	275 (28)	265 (27)	245 (25)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	216 (22)
	δ, %	19	19	19	19	19	19	19	16	14	13	12	11
	ψ, %	30	30	30	30	30	30	30	30	27	26	23	20
То же, более 100 до 150 мм	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	706 (72)	667 (68)	638 (65)	608 (62)	598 (61)	589 (60)	569 (58)	549 (56)	549 (56)	540 (55)	530 (54)	520 (53)
	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	314 (32)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	294 (30)	275 (28)	265 (27)	245 (25)	245 (25)	235 (24)	226 (23)	216 (22)
	δ, %	17	17	17	17	17	17	17	14	13	12	11	10
	ψ, %	25	25	25	25	25	25	25	25	23	21	19	16

Механические свойства при испытании на длительную прочность по ГОСТ 5049-75

Таблица 3

Термообработка	Температура, °С	σ _{дл.п.} , н/т ² (кгс/т ²) за время, ч, не менее		σ _{пол.} , н/т ² (кгс/т ²) соответствует 1% общей деформации за время, ч, не менее	
		10 000	100 000	10 000	100 000
Закалка 1175 °С, вода. Старение 750 °С, 5 ч, воздух	600	177(18)	147(15)	177(18)	78(8)
	700	22(2,3)	-	36(3,7)	15(1,6)

Предел длительной прочности и ползучести, МПа [11]

Таблица 4

t, °С	σ _{10 000}	σ _{100 000}	σ _{1 · 10⁴}	σ _{1 · 10⁵}
600	180	80	180	150
650	80	40	130	100
700	37	16	20	-

* При длительности испытания в течение 1500 ч при 700 °С относительное удлинение составляет 6 %

38-93 1910 20

Предел выносливости, продольные образцы [11]

9)Г

Таблица 5

σ ₋₁ на базе 5·10 ⁷ циклов, МПа		σ ₋₁ на базе 5·10 ⁷ циклов, МПа	
Образец гладкий	Образец с надрезком	Образец гладкий	Образец с надрезком
t = 550 °С		t = 600 °С	
340	190	320	230

Чувствительность к охрупчиванию при старении [22]

Таблица 6

Время, ч	Температура, °С	KCU, кгс/см ²
Исходное состояние		9,8
1000	500	8,0
1000	600	6,0
1000	700	7,0

Ударная вязкость при низких температурах после длительного старения при 670 °С (азотирование) [17]

Таблица 7

Состояние материала	KCU, кгс/см ² при температуре, °С				
	+ 20	- 30	- 78	- 120	- 196
Исходное	13,8	14,7	9,9	9,6	6,15
670 °С, 70 час	10,4	6,9	5,4	3,8	2,3

Физические свойства [11]

Таблица 8

t, °С	E · 10 ⁻⁵ , МПа	t, °С	α · 10 ⁶ , К ⁻¹
20	2,12	20 - 300	17,0
100	2,0	20 - 500	18,0
200	1,94	20 - 700	18,0
300	1,85	20 - 900	19,0
400	1,76	Плотность 8,0 г/см ³	
500	1,69		
600	1,60		
700	1,52		

38.03 1910 ДД

279

Технологические свойства [22]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1160
Минимальная температура концаковки, °С	850
° Свариваемость	Не применяется для сварных конструкций
Обрабатываемость резанием	В закаленном состоянии HB = 200 и $\sigma_b = 74 \text{ кгс/мм}^2$ Kv = 0,15 (быстрорежущая сталь)

38.93 1010 DA

09Х14Н16Б (ЭИ 634)	Сталь жаропрочная аустенитного класса
--------------------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	S	P	Fe
						не более		
0,07-0,12	н.в. 0,6	1,0-2,0	13,0-15,0	14,0-17,0	0,9-1,3	0,02	0,035	осн.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C				
			$\sigma_{0.2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{т}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, кгс/см ²
			не менее				
Сортовой прокат Φ, \square до 200 мм, калиброванный Φ, \square до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Отпуск	-	-	-	-	НВ н.в. 321
		Закалка 1110 - 1130 °С, воздух	490(50)	196(20)	35	50	10 (справочн)

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	
	не менее				
До 60	490(50)	196(20)	35	50	От 131 до 156

Механические свойства при высоких температурах [11]
(закалка 1140 - 1160 °С, вода, прутки)

Таблица 3

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	$\sigma_{0.2}$, МПа	δ_5 , %	Ψ , %	KCU, кДж/м ²
20	570	250	51	73	2100
600	400	180	32	61	3300
650	360	160	33	60	-
700	330	160	32	51	3300

Жаропрочные свойства при длительных сроках службы, МПа [11]
(пруток, закалка 1140 °С, вода)

Таблица 4

t, °С	бд п. 10 ⁴	бд.п. 10 ⁵	бпол. 1/10 ⁴	бпол. 1/10 ⁵
600	170	120	160	100
650	110	77	100	65
700	65	40	55	37

Чувствительность к охрупчиванию при старении [30]

Таблица 5

Температура, °С	Время выдержи, час	КСУ, кгс м/см ²	НВ
Исходное состояние		21,0	147
600	1000	17,5	152
600	3500	14,0	154
600	500	13,5	157
650	500	15,0	147
650	2500	16,5	143
650	5000	13,0	-
700	1000	15,5	154
700	2500	14,0	144

Физические свойства [11]

t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, К-1	t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, К-1
20-100	15,2	20-500	17,96
20-200	16,5	20-600	18,41
20-300	17,1	20-700	18,91
20-400	17,55	20-800	20,6
Плотность, г/см ³		7,94	

Технологические свойства [11]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1150
Минимальная температура концаковки, °С	900
Свариваемость	Удовлетворительная

38-93 1010 Д1

09X14N19B2EP (ЭИ 695Р)	Сталь жаропрочная аустенитного класса
------------------------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Мn	S	P	V	Ce	Cr	Ni	W	Вb	Fe
не более											
0,01-0,12	0,6	2,0	0,02	0,035	0,005	0,02	13-15	18-20	2-2,8	0,9-1,3	осн.

Сортмент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			σ_B , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_B , %	Ψ , %	НВ
			не менее				
Сортмент: прокат Φ, \square до 200 мм, калиброванный Φ, \square до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	Закалка 1140 - 1160 °С, воздух	510(52)	215(22)	35	50	150-200 (свр.)

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства				Твердость НВ
	σ_B , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ , %	Ψ , %	
	не менее				
До 60	510(52)	216(22)	35	50	От 131 до 136

Механические свойства при высоких температурах [11]
(закалка 1100 - 1150 °С, продольные образцы)

Таблица 3

Температура, °С	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_B , %	Ψ , %	КСУ, кДж/м ²
Прутки Φ 18-45 мм. Трубная заготовка Φ 105 и 175 мм *2					
1	2	3	4	5	6
20 *1	480	200	42	61	1400
300	400	130	30	50	2500
400	400	130	32	57	2800
500	400	130	28	57	3500
600	400	130	27	47	1900
650	350	130	24	49	1900

38-03 1910 ВХ

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
700	310	110	25	46	1200
750	350	110	43	74	3200
800	105	110	52	75	3100

*1 - НВ 131; *2 - подвержены старению при 20 °С имеют: $\sigma_B = 520$ МПа, $\delta_B = 21\%$, $\Psi = 24\%$, КСУ 170 кДж/м²

Пределы длительной прочности и ползучести (прутки), МПа [11]
Таблица 4

t, °С	бд.п. 10 ⁴	бд.п. 10 ⁵	бпол. 1/10 ⁴	бпол. 1/10 ⁵
600	270	200	-	-
650	168	130	110	140
700	125	95	65	85
750	70	55	-	-

Механические свойства стали (прутки, продольные образцы) при 20 °С после старения при различных температурах и времени выдержки; термообработка 1050 - 1150 °С, вода [11]

Таблица 5

Режим старения		σ_B , МПа	$\sigma_{0.2}$, МПа	δ_B , %	Ψ , %	КСУ, кДж/м ²	НВ
tст, °С	время, ч						
Исходное состояние		635	285	44	60	1750	143
600	5 000	-	-	-	-	1370	156
650	5 000	600	310	40	57,5	1200	160
650	10 000	660	290	39	59,5	1000	-
700	5 000	657	303	35	54	1200	-
700	10 000	655	277	38	59	1200	-
750	5 000	629	250	40	57	1300	-
750	10 000	633	285	38	64	1400	-
800	5 000	585	263	38	53	1300	-
800	10 000	607	290	39	65	1530	-

Физические свойства [11]

284

t, °C	E · 10 ⁻⁵ , МПа	t, °C	α · 10 ⁶ , К ⁻¹
20	2,07	20-100	15,9
550	1,63	20-200	16,5
600	1,58	20-300	17,2
650	1,54	20-400	16,6
700	1,51	20-500	18,0
Плотность, г/см ³	8,12	20-600	18,3
		20-700	18,6

Технологические свойства [11]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1150 - 1180
Минимальная температура концаковки, °C	900
Свариваемость	Сталь трудно сваривается. Сварка прочно-плотных швов арматуры - не рекомендуется
Обработываемость резанием	При HB = 200 и σ _в = 52 кгс/мм ² : Kv = 1,0 (твердый сплав) Kv = 0,35 (быстрорежущая сталь)

93 1910 09

ОЗХ20Н16АГС-Ш	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса
---------------	--

Химический состав по

ТУ 14-1-2922-80

C	Si	S	P	Al	Mn	Cr	Ni	N	Fe
не более									
0,025	0,4	0,02	0,025	0,04	5-7	20-22	15-16,5	0,2-0,28	Осв

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД ва поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С			
			σ_B , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ_T , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	KCU, при -196°С, Дж/см ² (кгс/см ²)
Сортовой прокат Φ от 30 до 180 мм	ТУ 14-1-2922-81	Без терм обработки	Свойства после закалки 1050 °С, вода или воздух			
			Φ до 50 мм (67) (37) 30 (12) Φ более 50 мм (65) (35)			
Лист от 8 до 20 мм	ТУ 14-1-3291-81	Закалка	67	37	30	12

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С			
	σ_B МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$ МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)
	не менее			
До 60	637(65)	343(35)	30	При - 196°С 1176 (12)

Механические свойства при температурах от 20 до - 269 °С (прутки Φ 16 мм, закалка 1000 °С, вода) [28]

Таблица 3

t, °С	σ_B	$\sigma_{0,2}$	σ_{BH}	σ_{BTP}	δ_{TP}	δ_5	Ψ	KCU	KCV	KCT
	МПа				σ_B	%		МДж/м ²		
20	780	410	1280	670	0,88	52	75	2,20	1,6	1,4
- 196	1550	900	2000	1250	0,81	48	44	1,20	1,0	1,0
- 253	1930	1360	2700	1290	0,67	31	27	1,00	0,9	0,8
- 269	1500	1000	-	-	-	25	21	0,80	-	-

Примечание. При - 269 °С $K_{IC} = 160 \text{ МН/м}^{3/2}$

Относительное изменение механических свойств в зависимости от температуры (лист 12 мм) [29]

Таблица 4

t, °C	$\sigma_{\text{вн}}$	$\sigma_{\text{в}}$	$\sigma_{0,2}$	δ	ψ	$\psi_{\text{н}}$	$\frac{\sigma_{\text{вн}}}{\sigma_{\text{в}}}$	КСУ, Дж/см ²
	МПа			%				
20	1020	700	380	60	75	44	1,46	150
- 196	1800	1270	800	32	45	16	1,43	120
- 253	-	1470	950	30	35	-	-	100
- 269	-	1500	1000	25	27	-	-	80

$\sigma_{1,0} = 392$ МПа (40 кгс/мм²) при 20 °С
 $\sigma_{-1\text{н}} = 310$ МПа (при 20 °С); $\sigma_{-1\text{в}} = 590$ МПа (при -196 °С);

Физические свойства [29]

Таблица 5

t, °C	$\alpha \cdot 10^6, 1/\text{K}$	t, °C	$\alpha \cdot 10^6, \text{мм/мм град}$	t, °C	E · 10 ⁴ , МПа
27	16,1	20 - 100	15,75	20	19,6
0	15,64	20 - 200	16,25	- 70	20,4
- 73	13,91	20 - 300	17,85	- 196	21,1
- 196	5,73	20 - 400	18,0	- 253	20,9
- 253	0,06	20 - 500	17,65	Плотность, г/см ³	7,8
- 269	0,01	20 - 600	18,20		

Технологические свойства

Горячая пластическая деформация в интервале температур	1200 - 900 °С
Свариваемость	Без ограничений.

28-93 1010 ДСР

10X11H23T3MP (ЭП 33, ЭП 696M) и 10X11H23T3MP БД (ЭП 33 БД)	Сталь жаропрочная аустенитного класса
---	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5032-72, %

C	Si	Mn	Al	S	P	V	Cr	Ni	Ti	Mo	Fe
не более											
0,1	0,6	0,6	0,8	0,01	0,025	0,02	10-12,5	21-25	2,6-3,2	1-1,6	осн.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C						
			σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU Дж/см ² (кгс/см ²)	НВ	
			не менее						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сортовой прокат Ф,Ф до 200 мм, калиброванный Ф,Ф до 70 мм, шестигранник со специальной отделкой поверхности, полоса из ЭП 33	ГОСТ 5949-75	I вариант: закалка 1100 - 1170 °С, воздух, масло; старение 700 - 750 °С 15-25ч, воздух	880(90)	На образцах 590(60)		9	10	29(3)	-
		II вариант: закалка 950 - 1050 °С, масло, старение 730 - 780 °С, 16ч, старение 600 - 650 °С, 10-16 ч, воздух	980(100)	На образцах 685(70)		10	12	29(3)	-
Прутки и шайбы Ф,Ф до 200 мм	ТУ 14-1-312-72	Закалка 1100 - 1170 °С, старение 800°С, 16-25 ч	(90)	На образцах (60)		8	10-12 *	3	255-321
		Закалка 950 - 1050 °С, старение 730 - 780 °С, 16 ч, старение 600 - 650 °С, 10 - 16 ч	(100)	На образцах (70)		12	12 * 14	3	302-363
			* - для стали ЭП-33 БД						
Калиброванный прокат Ф, шестигранник со специальной отделкой поверхности (шестигранник от 8 до 36 мм) (ЭП 33, ЭП 33-ВД, 696M)	ТУ 14-1-3957-85	Нагартованный	-	-	-	-	-	н.б. 269	
		Закалка 1000 - 1100 °С, 12 ч, масло, старение 750 - 780 °С, 16 ч, старение 640 - 660 °С, 16 ч	1080(110)	На образцах 785(80)		13	20	40(4)	285-341

38-83 1910 008

Предложение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проволока пружинная Φ от 2 до 5 мм (ЭП 33, ЭП 33-ВД)	ТУ 14-1-929-74	Поставляется нагартованная	-	-	-	-	-	-
		Старение 700 °С, 5 ч + 20 X нагартовке	(100)	-	На образцах (30)	-	-	-
		40 X нагартовки	(110)	-	(30)	-	-	-
Поковки Φ 180 - 400 мм, с 200 - 350 мм, штанги (ЭП 33, ЭП 33-ВД)	ТУ 14-1-2902-80	Закалка, старение ЭП 33	(90)	(60)	8	10	(3)	Φ отве- чатка 3,4-3,8
					750 °С б д.п. 30 за 50 ч;	700 °С б д.п. 40 за 100 ч;		
		ЭП 33-ВД	(90)	(60)	8	12	(3)	Φ отве- чатка 3,4-3,8
					750 °С б д.п. (40) за 100 ч;			
		Закалка, двой- ное старение ЭП 33	(100)	(70)	10	12	(3)	Φ отве- чатка 3,2-3,5
					600 °С б д.п. (50) за 50 ч;			
ЭП 33-ВД	(100)	(70)	12	14	3	Φ отве- чатка 3,2-3,5		
			600 °С б д.п. (50) за 50 ч;					
Лист 4 - 11 мм (ЭП 696Н, ЭП 696Н-ВД)	ТУ 14-1-526-72	Закалка 980 - 1000 °С	в.б. (75)	-	35	-	-	-
Лист 4 - 11 мм (ЭП 33, ЭП 33-ВД)	ТУ 14-1 2478-78	На образцах (закалка + 700 - 750 °С, 8 ч)						
		(100)	(70)	20	-	-	-	-
		(70)	-	10	-	-	-	-

Примечание: прокат (Φ) шлифованный 2 - 5 мм поставляется по ТУ 14-1-1116-74 (для пружин, работавших при выс температурах).

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость ВВ
	б _к , МПа(кгс/мм ²)	б _{0,2} , МПа(кгс/мм ²)	б _к , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	во мессе					
До 100	980(100)	734(80)	20	25	490(5)	От 285 до 341

Примечание: термобработка - закалка 1030 - 1110 °С, масло;
двойное старение - 780 °С, 16 ч + 650 °С, 16 ч (ОСТ 26-07-1419-76)

30-43 14.10.00

Релаксационная стойкость (ЭИ 696М, НВ 287 - 302) [31]

Таблица 3

Температура, °С	σ_0 , кгс/мм ²	бост, кгс/мм ² , за время, час				
		1 000	3 000	5 000	10 000	12 000
450	25	23,7	23,5	23,2	22,8	-
	35	32,7	32,6	31,5	30,0	-
	45	42,2	42,1	41,5	40,0	-
500	25	23,0	22,9	22,8	22,6	22,4
	35	32,1	31,8	31,3	31,3	31,2
	45	41,2	41,0	40,7	40,1	40,0
650	15	10,9	9,5	9,0	-	-
	25	14,5	11,7	10,3	7,8	7,1
	35	18,6	14,8	12,6	8,8	8,2
	45	23,1	17,8	15,7	11,5	10,9

Механические свойства при высоких температурах [32]

Таблица 4

Режим термообработки	Температура, °С	σ_b , кгс/мм ²	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	δ_b , %	ψ , %
Закалка 1000°С. Зч, масло. Старение 750 °С, 16ч + 630 °С, 16ч	20	100-145	91	23	42
	500	111	91	17	35
	600	102	88	20	43
	700	83	79	14	15

Предел длительной прочности σ д.п., кгс/мм² [31]

Таблица 5

Температура, °С	Время, час	
	10 000	25 000
500	50	47,5
600	32,5	31,0
700	15,0	-

38-93 1910 008

Механические свойства при отрицательных температурах [28]

Таблица 6

Режим термообработки	Температура, °С	$\sigma_{0.2}$	$\sigma_{0.2}$	δ_5	ψ	КСУ
		МПа		%		МДж/м ²
		не менее				
Ковка + старение 700 °С, 16 час,	+20	1410	1170	20	53	1,10
	-196	1810	1490	29	43	1,20

Физические свойства [28,31]

Таблица 7

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °С	E, кгс/мм ²
20-100	15,3	20	19 000
20-200	15,9	100	18 000
20-300	16,5	200	16 900
20-400	16,9	300	15 800
20-500	17,3	400	14 800
20-600	17,7	450	14 200
20-700	18,2	500	13 700
- 103	14,9	550	13 300
- 123	14,6	600	13 100
- 143	14,3	650	13 000
- 163	13,8	- 183	20 000
- 183	13,4	- 193	20 000
- 196	13,0	Плотность	
- 253	6,1	г/см ³	
		7,95	

Технологические свойства [28]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1050
Минимальная температура концаковки, °С	850
Свариваемость	Для сварных конструкций не применяется
Обрабатываемость	Удовлетворительная

ИД 0151 56-88
31-93 1810 ДИ

08X15H24E4TP (ЭП 164) и 08X15H24E4TP-Ш (ЭП 164-Ш)	Сталь жаропрочная аустенитного класса
--	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	S	P	V	Ce	Mn	Ti	W	Cr	Ni	Fe
не более											
0,08	0,6	0,02	0,035	0,005	0,035	0,5-1,0	1,4-1,8	4-5	14-16	22-25	ост.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C				
			$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, В/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дл/см ² (кгсм/см ²)
Сортовой прокат Φ , Φ до 200 мм, калиброванный Φ , Φ до 70 мм, со специальной отделкой поверхности, полоса	ГОСТ 5949-75	—	По согласованию сторон				
Сортовой прокат Φ от 8 до 125 мм, Φ от 8 до 150 мм, полоса	ТУ 14-1-1130-74	Без термообработки	На образцах (700 °С, 16 ч)				
			(75)	(45)	18	35	(8)
			при 700 °С				
			(60)	(40)	10	16	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость HB
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 60	735(75)	490(50)	18	35	784(8)	До 229 вкл

Примечание. Режим термообработки: старение 690 - 710 °С, 16 час, воздух

Механические свойства при высоких температурах [11]
(пруток, продольные образцы)

Таблица 3

Температура, °С	$\sigma_{0,2}$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_5 , %	ψ , %	KCU, кгс м/см ²
20	750	500	20	30	1200
650	650	450	18	30	1000
700	600	400	18	30	1000
750	500	350	20	40	1000

Примечание: термообработка - старение 700 °С, 16 час, воздух

38.93 19.10.08

Длительная прочность, ползучесть и выносливость, МПа
(прутки, продольные образцы, термообработка: закалка 1130 - 1150 °С,
воздух, старение 730 - 750 °С, 16 час, воздух) [11]

Таблица 4

t, °С	Бд.п. 10 ³	Бд.п. 10 ⁴	Бд.п. 10 ⁵	Бпол. 1/10 ⁴	Бпол. 1/10 ⁶	σ-1* на базе n = 10 ⁶ циклов
20	-	-	-	-	-	(420)
500	-	-	-	-	-	300(350)
600	500	499	300	-	-	(400)
650	400	290	230	200	140	340
700	250	180	140	-	-	270
750	180	120	80	80	60	-

Примечание. В скобках значения после термообработки - старение 700 °С, 16 час.

Чувствительность к охрупчиванию
(прутки, термообработка - 1130 - 1150 °С, воздух, старение
730 - 750 °С, 16 час, воздух) [11]

Таблица 5

Время, час	Температура, °С	KCU, кгс м/см ²	НВ
Без выдержки		12	-
2500	600	6	285
2500	700	7	285
2500	750	4	-
2500	800	6	187

Механические свойства при отрицательных температурах [29]

Таблица

Режим термообработки	Температура, °С	σ _{0.2}	σ _{0.2}	δ ₅	ψ	KCU
		МПа		%		Дж/см ²
		не менее				
Старение 750 °С, 16 час, воздух	+ 20	850	660	18	48	80
	- 196	1270	830	28	28	60
	- 253	-	-	-	-	60
	- 269	1510	1030	30	34	-
Закалка 1100°С, масло; старение 750 °С, 16 час, воздух	+ 20	800	600	20	26	110
	- 196	1100	800	12	14	100
	- 253	1300	860	10	9	90
	- 269	1560	1040	-	-	-

Относительное удлинение образцов после длительного испытания [11]

Таблица 7

t, °C	Время, час.	δ , %	t, °C	Время, час.	δ , %
600	95000	3	700	13000	9
650	9000	4	750	9000	17

Релаксационная стойкость [11]

(пруток, термообработка: закалка 1130 - 1150°C, воздух, старение 730 - 750 °C, 16 час., воздух)

Таблица 8

σ_0 , МПа	σ_t , МПа, за время, час					
	150	500	1 000	2 000	5 000 *1	10 000 *1
t = 550 °C						
20	155	154	153	152	-	152
25	219	218	218	218	216	200
30	273	273	271	269	265	249
t = 600 °C						
20	185	183	182	179	176	166
25	227	226	224	219	213	198
30	268	266	266	263	256	243
t = 650 °C						
20	177	174	169	162	-	132 *2
25	204	198	189	186	-	153 *2
30	248	245	236	228	-	188
t = 680 °C						
20	159	154	147	139	126	102 *2
25	203	199	190	179	163	125 *2
30	233	225	216	-	195	148
t = 700 °C						
20	162	143	131	123	108	85
25	189	174	159	148	134	100
30	238	210	179	172	156	113

*1 - экстраполированные значения

*2 - опытные данные

38-93 1910 ДС

Физические свойства [29]

Таблица 9

Коэффициент линейного расширения				Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град	t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град	t, °C	E, кгс/мм ²
20-100	14,5	27	15,6	20	22 300
20-200	15,5	-53	14,13	100	21 500
20-300	16,3	-73	13,57	200	20 900
20-400	16,8	-113	12,19	300	20 000
20-500	17,2	-153	9,98	400	19 100
20-600	17,4	-193	6,43	500	18 200
20-650	17,5	-233	1,27	600	17 300
20-700	17,8	-253	-0,15	650	16 900
20-750	17,9	-269	-0,12	700	16 500
				750	16 100

Технологические свойства [22,11]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1170
Минимальная температура концаковки, °C	950
Свариваемость	Сталь трудно сваривается, для сварки прочно-плотных швов арматуры не рекомендуется
Обрабатываемость резанием	В термобработанном состоянии при HB = 215 - 218 и $\sigma_{\text{в}}$ = 80 кгс/мм ² : Kv = 0,20 (твердый сплав) Kv = 0,15 (быстрорежущая сталь)

М.93 1910 ПР

Х32НВ(ЭИ 263), Х32НВ-ВД(ЭИ 263 ВД), Х32НВ-Ш(ЭИ 263-Ш)	Сталь коррозионнстойкая аустенито-ферритного класса
---	---

Химический состав по ТУ 14-1-88-79.%

C	Si	Mn	Al	S	P	Cr	Ni	Fe
не более								
0,1	0,6	0,6	0,15	0,02	0,035	30-33	7-9	осв.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С					НВ
			σ _в , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)	
			не менее					
Сортовой прокат всех марок Φ до 150 мм, длинный марок Х32НВ-ВД и Х32НВ-Ш Φ от 5,5 до 20 мм	ТУ 14-1-88-79	1000 - 1100 °С, вода, воздух	На образцах (закалка + 250 - 300 °С, 2 - 4 ч)					в.б.277
			(65)	(50)	(15)	(45)	(8)	

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Режим термообработки	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					НРСэ (НРС)
		σ _в , МПа(кгс/мм ²)	σ _{0,2} , МПа(кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
		не менее					
Закалка 1080 - 1120 °С, вода, отпуск 270 - 300 °С, 2-3ч	До 60	637(65)	490(50)	20	45	784(8)	До 26(24) ВКЛ
Закалка 1080 - 1120 °С, вода, отпуск 450 - 500 °С, 8-15ч		931 - 1225 (95 - 125)	784 - 1078 (80 - 110)	10	-	98(1)	32 - 39 (30 - 37)
Закалка 1080 - 1120 °С, вода, отпуск 450 - 500 °С, 2-4ч		633 - 931 (85 - 95)	686 - 784 (70 - 80)	15	-	392(4)	26 - 32 (24 - 30)

31.93 1010 ВЛ

Механические свойства при повышенных температурах [33]

Таблица 3

Температура, °С	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	КСУ, кгс м/см ²
Закалка 1070 °С, отпуск 270 °С, 2 ч				
20	62 - 67	73 - 77	23,3 - 24,0	8,3 - 11,5
100	53,4 - 57,0	65 - 67	21,0 - 24,0	15,3 - 16,0
200	46,0 - 47,5	60,6 - 63,0	20,0 - 22,7	13,5 - 13,9
300	44,0 - 45,5	64,5 - 65,4	19,3 - 24,7	15,3 - 17,5
350	44,3 - 47,5	65 - 68	18,7 - 20,7	-
400	44,0 - 49,0	64,5 - 67,0	17,3 - 23,5	15,3 - 17,6
450	47,5 - 49,5	66 - 70	16,3 - 19,3	10,0 - 10,6
Закалка 1070 °С, отпуск 500 °С, 10 ч				
20	94 - 95	103 - 108	14,7 - 17,3	0,6 - 0,9
100	81,0 - 84,5	94,0 - 99,5	17,4 - 17,7	-
200	75,0 - 81,5	84,0 - 92,5	13,4 - 16,0	-
300	70,0 - 72,5	85,0 - 86,0	10,3 - 10,7	-
400	71,5 - 73,5	83,0 - 87,5	11,0 - 11,7	-

Физические свойства [33]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм град	t, °С	E, кгс/мм ²
100	11,5 - 11,7	200	19 900
200	11,7 - 12,0	100	19 500
300	12,3 - 12,4	200	18 400
400	12,6 - 12,7	300	18 000
500	13,0 - 13,1	400	16 900
600	14,0 - 14,6	500	16 200
700	15,2 - 17,2	600	15 200
800	17,3 - 19,1	700	13 200

38-93 1910 ВВХ

Технологические свойства [33]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1000 - 1150
Минимальная температура конца ковки, °С	850 - 900
Штампуемость	Удовлетворительно штампуется в горячем и холодном состоянии
Свариваемость	Удовлетворительно сваривается аргоно-дуговой сваркой
Обрабатываемость резанием	Несколько лучше, чем сталь 12Х18Н9Т

38.03 19/10/04

ХН28ВМАБ. ХН28ВМАБ-ВД (ЭП 126, ЭП 126-ВД)	Сплав жаропрочный на железоникелевой основе
--	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	S	P	V	Cr	Ni	W	Mo	Nb	Al	Fe
не более												
0,1	0,6	1,5	0,02	0,02	0,005	19-22	25-30	4,8-6,0	2,8-3,5	0,7-1,3	0,15-0,3	ост.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовки	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C				
			$\sigma_{\text{т}}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	KCU Дж/см ² (кгсм/см ²)
Сортной прокат Φ , от 20 до 130 мм	ТУ 14-1-21-74	Без термообработки	На образцах (1110 - 1150 °С, воздух)				
			(75)	-	30	40	(8)
Лист от 0,5 до 3 мм	ТУ 14-1-1747-76	Закалка 1080 - 1140 °С, вода	в.б. (95)				
			-	-	35	-	-
			900 °С				
			17	-	30	-	-
Листа от 0,1 до 1,2 мм	ТУ 14-1-1099-74	Закалка 1080 - 1120 °С, вода, воздух	н.б. (95)				
			-	-	64 25	-	-
Лист от 4 до 11 мм	ТУ 14-1-2478-78	Закалка 1060 - 1080 °С, воздух	в.б. (95)				
			-	-	25	-	-
			900 °С				
			(20)	-	40	-	-
Покровы Φ от 180 до 400 мм Φ от 200 до 350 мм (ЭП 126, ЭП 126-ВД)	ТУ 14-1-2902-80	Без термообработки	На образцах (1100 - 1150 °С, воздух)				
			(75)	-	30	40	В
			900 °С				
			(20)	-	50	35	б.п.=5 100ч
			ЭП 126-ВД				
			На образцах (1050 - 1130 °С)				
			(70)	-	32	40	В
			900 °С				
			(20)	-	50	35	-

Примечание: поковки из ЭП 126 поставляется также по ТУ 14-1-1530-75, ту 14-1-1531-75

Механические свойства при высоких температурах [26]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{\text{т}}$, кгс/мм ²	$\sigma_{\text{т}}$, кгс/мм ²	δ_5 , %
20	37 - 40	80 - 85	50 - 55
700	22 - 24	50 - 60	35 - 45

38-03 1010 ДМ

Продолжение таблицы 2

Температура, °С	б.т., кгс/мм ²	б.н., кгс/мм ²	б.в., %
800	22 - 24	35 - 40	35 - 40
900	14 - 16	22 - 27	60 - 70
1000	6 - 7	12 - 14	75 - 80

Жаропрочные свойства за 100 часов [26]

Таблица 3

Температура, °С	б.д.п., кгс/мм ²	б.пол., кгс/мм ² (деформация, 5%)
800	13	-
900	5 - 6	4,0
1000	-	2,4

При длительном воздействии температуры выше 750 °С при наличии окислительной атмосферы окисление сплава значительное, необходимо применение защитных мер против окисления (покрытия, защитная атмосфера)

Физические свойства [26]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм·°С	t, °С	E, кгс/мм ²
20-100	15,0	20	20100
25-300	15,9	700	15600
25-500	16,64	800	15200
25-600	16,95	900	14700
25-700	17,3		
25-800	17,7	Плотность, г/см ³	8,33
25-900	18,02		

Технологические свойства

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1180
Минимальная температура концаковки, °С	900
Холодная обработка	Удовлетворительная, возможна глубокая вытяжка
Свариваемость	Удовлетворительная, предпочтительна аргоно-дуговая сварка
Обрабатываемость резанием	—

2010.03.19.10.000

306

ЗНХТЮ (ЭИ 702)	Сплав прецизионный коррозионностойкий
----------------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ

10994-74, %

C	S	P	Si	Mn	Cr	Ni	Al	Ti	Fe
не более									
0,05	0,02	0,02	0,3-0,7	0,8-1,2	11,5-13,0	35-37	0,9-1,2	2,7-3,2	Ост.

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20 °С					НЭС	
			σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	К _{CV} Дж/см ² (кгс/см ²)		
			не менее						
Лента 0,10 - 2,0 мм	ГОСТ 14117-85	Послабгагартованная (ПН)	890-1100 * (90-112)	-	6 ₄ 3 *	-	-	-	
		Гагартованная (Н)	950 (97)	-	1	-	-	-	
		ПН и Н	На образцах (920 - 950 °С, вода + 650 - 670 °С, 4 ч)						
		0,1 - 0,9 мм	1160 (120)	-	5	-	-	-	
		1,0 - 2,0 мм	1160 (120)	785 (80)	6	-	-	35 (PFC) 36,5	
		Мягкая (М) 950 - 970 °С, вода	590-880 (60-90)	-	25	-	-	150-160 спр.	
Прутки горячекатаные 8 - 40 мм; колесные 40 - 120 мм; со специальной отделкой поверхности 1 - 30 мм	ГОСТ 14118-85	Без термообработки	На образцах (920 - 950 °С, вода, 650 - 670 °С, 2-4 ч, воздух)						
			1 - 30 мм	1130 (115)	735 (75)	ε ₁₀	22	300(4)	
			30 - 60 мм	1030 (105)	635 (65)		25	490(5)	
			Св. 60 мм	880 (90)	490 (50)		14	35	590(6)
Проволока от 0,3 до 5,0 мм Св.	ГОСТ 14118-85	П ₁	980 (100)	-	-	-	-	-	
		Н	1100 (112)	-	-	-	-	-	
		ПН + 630 - 670°С, 2ч	1370 (140)	Определяется по.01 (предел упругости)	На образцах				
		ПН + 600 - 670°С, 2ч	1270 (130)		δ ₁₀₀ 5	-	-	-	
		Н + 600 - 670°С, 2ч	1400 (143)	Определяется по.01	На образцах				
			1	-	-	-	-		

* - результаты факультативные

30-93 1010 ВЛ

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства при 20 °С					Твердость НРС (НРС)
	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	в процентах					
До 60	1029(105)	637(65)	17	25	490(5)	32-42 (30-40)
Термообработка: закалка 920 - 950 °С, вода, старение 650 - 670 °С, воздух						

Механические свойства в зависимости от режима старения по ГОСТ 14117-85 (лента)

Таблица 3

Состояние материала	Режим старения	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ , %
мягкое	650 - 700, 4ч	1130 - 1320 (115 - 135)	785 - 980 (80 - 100)	5
полунагартованное	650 - 670, 2ч	1230 - 1370 (125 - 140)	1030 - 1180 (100 - 120)	5
нагартованное	650 - 670, 2ч	1320 - 1470 (135 - 150)	1130 - 1320 (115 - 135)	3

Изменение механических свойств при низких температурах [35]

Таблица 4

Вид заготовки	Лист 2,5 мм			Пруток Φ 100 мм				
	Режим термообработки: 920 - 950 °С, вода, 650 - 670 °С, ^{2 час} воздух							
Температура испытания, °С	$\sigma_{0.2}$	σ_b	δ	$\sigma_{0.2}$	σ_b	δ	КСУ	КСУ
	кгс/мм ²		%	кгс/мм ²		%	кгс/см ²	кгс/см ²
20	74,6	120,5	40,0	55,3	89,6	51,8	21,4	более 30
	75,0	116,0	35,5	57,7	91,0	42,2	22,0	
	74,4	116,0	41,8	56,3	92,3	51,6	20,0	
	74,0	119,0	41,8	55,5	89,0	46,7	23,6	
- 196	90,8	145,3	53,8	72,4	124	56,2	24,3	более 30
	92,3	142	55,8	69,0	96,3	46,6	17,5	
	92,9	154	47,2	67,4	113,7	56,7	25,4	
	93,1	152,8	51,7	68,9	117,6	56,0	16,8	
- 253	101,2	165,5	34,1	74,7	131,0	55,0	17,5	более 30
	107,0	177	40	73,6	130,6	51,2	17,5	
	105,0	173	45,8	75,0	131,0	52,5	22,5	
	99,5	173,3	50,6	73,3	131,5	48,3	19,9	

38.93 19.10 2018

Физические свойства по ГОСТ 14117-85

Таблица 5

Предел упругости при изгибе σ _{0,005} , МПа (кгс/мм ²)	E · 10 ⁻³ , МПа (кгс/мм ²)	Модуль сдвига G · 10 ⁻³ , МПа (кгс/мм ²)	α · 10 ⁶ , К ⁻¹
640 - 780 (65 - 80)	180 - 200 (18 - 20)	75 - 80 (7,5 - 8)	12 - 14

Значение модуля упругости (числитель) и модуля сдвига (знаменатель) в зависимости от температуры, кгс/мм² [36]

Таблица 6

E и G при температуре, °C					
24	200	300	400	500	600
20 200	19 400	18 500	17 900	17 000	-
7 900	7 840	-	6 800	6 550	6 530

Технологические свойства

В закаленном состоянии сплав пригоден для холодной штамповки и вытяжки из листа.

Сварка возможна, для сварки прочно-плотных швов в арматуре не рекомендуется из-за склонности к трещинообразованию.

При термообработке детали необходимо защищать от окисления.

Обработка резанием плохая.

38-93 1910 DM

ХН35ВТ (ЭИ 612) и ХН35ВТ-ВД (ЭИ 612-ВД)	Сплав жаропрочный на желтомникелевой основе
--	---

Химический состав, %

№ стандарта	C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	W	Fe	S	P
ГОСТ 5632-72	н.б.	н.б.			34 - 39				н.б.	н.б. 0.03
ТУ 14-1-272-73	0.12	0.6	1 - 2	14 - 16		1.1 - 1.5	2.8 - 3.5	осв.	0.02	н.б. 0.02
ТУ 14-1-1665-70					34 - 36				н.б. 0.01	н.б. 0.02

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С				
			$\sigma_{0.2}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.01}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ Дх/см ² (кгс/см ²)
Сортовой прокат Φ до 125 мм (ЭИ 612), кованный до 200 мм для горячей обработки давлением	ТУ 14-1-272-70	Без термообработки	На образцах (1080 - 1100 °С, вода + 850 - 900 °С, 10 ч + 700 °С, 25 - 50 ч)				
			(75)	(40)	15	35	7
Сортовой прокат из ЭИ 612-ВД Φ от 10 до 200 мм	ТУ 14-1-1665-70 Контроль: неметаллические УЗК от 90 мм, балл зерна.	Без термообработки	На образцах (1080 - 1100 °С, вода + 850 °С, 10 ч + 700 °С, 35 - 50 ч)				
			(85)	(50) б/оо.с>(45)	18	40	(6)

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость НВ
	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0.01}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 100 (сталь ЭИ 612)	735(75)	392(40)	15	25	686(7)	От 207 до 269
До 100 (сталь ЭИ 612-ВД)	833(85)	490(50)	18	40	588(6)	От 207 до 269

38.83 1010 ДХ

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]
 стали ХН35ВТ и ХН35ВТ-ВД [6]

Таблица 3

Сортамент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Заготовки деталей толщиной до 400 мм, сортовой прокат Ø до 100 мм	Для стали ХН35ВТ													
	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	735 (75)	716 (73)	686 (70)	676 (69)	666 (68)	657 (67)	657 (67)	647 (66)	638 (65)	617 (63)	598 (61)	568 (58)	539 (55)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	395 (40)	395 (40)	373 (38)	363 (37)	353 (36)	343 (35)	333 (34)						
	δ, %	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	13	12	10
	ψ, %	25	25	25	25	25	25	25	25	24	23	22	20	18
Сортовой прокат Ø до 200 мм	Для стали ХН35ВТ-ВД													
	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	834 (85)	814 (83)	804 (82)	785 (80)	765 (78)	765 (78)	755 (77)	745 (76)	736 (75)	736 (75)	736 (75)	706 (72)	667 (68)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/мм ²)	491 (50)	491 (50)	461 (47)	451 (46)	441 (45)	412 (42)							
	δ, %	18	17	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
	ψ, %	40	38	37	35	34	32	32	32	32	32	32	32	27

Гарантированные значения пределов длительной прочности σ_{д.п.}, МПа(кгс/мм²)
 стали ХН35ВТ [6]

Таблица 4

Температура °С	Время, ч									
	10	30	10 ²	3·10 ²	10 ³	3·10 ³	10 ⁴	3·10 ⁴	10 ⁵	2·10 ⁵
400	472 (48,2)	472 (48,2)	472 (48,2)	472 (48,2)	472 (48,2)	472 (48,2)	472 (48,2)	472 (48,2)	459 (46,7)	429 (43,8)
450	465 (47,5)	465 (47,5)	465 (47,5)	465 (47,5)	465 (47,5)	405 (47,5)	447 (45,6)	415 (42,3)	401 (40,9)	386 (39,4)
500	465 (47,5)	429 (43,8)	401 (40,9)	386 (39,4)	365 (37,2)	350 (35,8)	329 (33,6)	301 (30,7)	250 (25,6)	236 (24,1)
550	393 (40,2)	386 (39,4)	358 (36,5)	343 (35)	322 (32,9)	304 (30,7)	272 (27,7)	243 (24,8)	222 (22,6)	207 (21,2)
600	315 (32,1)	301 (30,7)	286 (29,5)	265 (27)	250 (25,6)	229 (23,4)	215 (21,9)	183 (18,6)	158 (16,1)	143 (14,6)

30-93 10/10 ДП

Средние значения условных пределов длительной прочности бд.п., МПа(кгс/мм²)
стали ХН35ВТ [6]

Таблица 5

Температура °С	Время, ч										
	10	30	2 10	3·10	2 10	3 10	3 10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10
400	645 (66)	645 (66)	645 (66)	627 (64)	588 (60)						
450	637 (65)	637 (65)	637 (65)	637 (65)	637 (65)	637 (65)	625 (62,5)	568 (58)	549 (56)	530 (54)	
500	637 (65)	588 (60)	549 (56)	529 (54)	500 (51)	480 (49)	451 (46)	412 (42)	343 (35)	323 (33)	
550	539 (55)	529 (54)	490 (50)	470 (48)	441 (45)	417 (42)	372 (38)	333 (34)	304 (31)	284 (29)	
600	431 (44)	412 (42)	392 (40)	363 (37)	343 (35)	314 (32)	294 (30)	250 (25,5)	216 (22)	196 (20)	

Средние значения пределов длительной пластичности стали ХН35ВТ [6]

Таблица 6

Температура °С	Пластичность X	Время, ч									
		10	30	2 10	3·10	2 10	3 10	3 10	4 10	4 3·10	5 10
500	δ	13	10	9	7	5	4,5	4	3,5	3	3
	ψ	18	15	13	10	7,5	7	6	5	4,5	4,5
550	δ	13	10	8	6	5	4	3	3	3	3
	ψ	18	15	12	9	7,5	6	4,5	4,5	4,5	4,5
600	δ	15	11	9	6	5	4	4	4	4	4
	ψ	22	18	13	9	7	6	6	6	6	6

Предел длительной прочности, ползучести при высоких температурах [11]

Таблица 7

t, °С	бд.п. 10 ³	бд.п. 10 ⁴	бд.п. 10 ⁵	бпол. 1/10 ⁴	бпол. 1/10 ⁵
500	-	450	360	-	-
525	-	400	330	-	-
550	-	390	320	-	-
600	320	260	210	-	180
630	250	210	180	-	150
650	220	200	160	170	130
700	-	140	100	110	80

30-93 1910 ДДЛ

Предел выносливости σ_{-1} , МПа при симметричном и асимметричном циклах нагружения [11]

Таблица 8

t, °C	σ стат., МПа	База испытаний, циклы					9 10
		5 10	6 10	7 *1 10	8 10, образец		
					гладкий	с надрезом	
500	-	-	-	-	340	200	-
600	-	-	-	-	320	-	-
650	-	305	290	280	230-275 *2	200	> 220
650	70	290	240	215	200	-	-
650	150	250	170	145	130	-	110
650	225	225	200	170	145	-	120
650	300	230	185	140	90	-	-

*1 В среде воздух + до 5% SO₂ предел усталости снижается на 5 - 14%

*2 В зависимости от частоты нагружения и величины зерна

Таблица 9

Чувствительность к охрупчиванию при старении [22]		
Время, час	Температура, °C	KCU, кгс м/см ²
Исходное состояние		4 - 18
25 000	550	5 - 13
30 000	600	4,5 - 11,5
100 000	650	6 - 8

Релаксационная стойкость [11]

(прутки, закалка 1180 °C, вода + 780 °C, 8 - 10 ч + 730 °C, 25 ч, воздух)

Таблица 10

t, °C	σ_0 , МПа	σ_c , МПа, за время, час					
		100	500	1 000	3 000	5 000	10 000
525	350	308	306	306	304	304	302
525	300	270	269	269	268	268	268
560	300	240	239	238	237	236	233
560	250	228	226	224	222	221	218
560	200	178	177	175	174	174	172

30-03 10-10 2008

Продолжение таблицы 10

t, °C	σ ₀ , МПа	σ, МПа, за время, час					
		100	500	1 000	3 000	5 000	10 000
600	250	223	219	217	213	209	200
600	200	182	180	179	176	173	170
600	150	139	138	137	136	135	130
650	250	210	205	199	184	180	160
650	200	175	168	164	156	149	140
650	150	132	130	121	121	118	112
680	200	152	139	124	109	100	78
680	150	120	115	109	101	90	71

Ударная вязкость при различных температурах
(поковки диска Φ 1000 мм, h = 275 мм, закалка 1000 °C, вода + 850 °C, 10 ч
+ 700 °C, 20 ч + 660 °C, 30 ч. НВ 200 - 228, образцы тангенциальные) [8]

Таблица 11

Температура, °C									
-100	-80	-60	-40	-20	0	20	100	200	650
137-167	118-147	127-157	127-137	118-176	117-147	69-108	69-98	108-118	78-108

Технологические свойства [22]	
Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1170
Минимальная температура концаковки, °C	850
Свариваемость	Трудно сваривается. Сварка допускается с обработкой технологии на узлах
Обработываемость резанием	При НВ = 269 и $\sigma_{\text{в}}$ = 97 кгс/мм ² Kv = 0,3 (твердый сплав) Kv = 0,15 (быстрорежущая сталь)
Плотность	8,2 г/см ³

ИД МЛБ 1 СЛ-01

215

ХН70ЕМЮТ (ЭИ 765)	Сплав жаропрочный на никелевой основе
-------------------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Al	W	Mo	Fe	S	P	В
	не более									не более		
0,1-0,16	0,6	0,5	14-16	Осн.	1,0-1,4	1,7-2,2	4 - 6	3 - 5	3,0	0,012	0,015	0,01

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Температура испытания, °С	Механические свойства при 20°С				КСУ, Дж/см ² (кгс/см ²)
				σ _в , В/мм ² (кгс/мм ²)	σ _т , В/мм ² (кгс/см ²)	δ ₅ , %	ψ, %	
				не менее				
Сортовой прокат горячекатаный φ от 32 до 55 мм и кованый φ от 60 до 125 мм полоса 20 - 50 мм	ТУ 14-1-135В-74	Без термообработки	20	На образцах (закалка 1150 °С, масло + 800 °С, 20ч) (100)	(60)	20	25	(6)
			700	(75)	-	12	13	(6)

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76 (термообработка: 1140 - 1160 °С, масло, 800 °С, 20 час.)

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость НВ
	σ _в , МПа(кгс/мм ²)	σ _{0.2} , МПа(кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 100	980(100)	588(60)	20	25	588(6)	От 270 до 320

Механические свойства при высоких температурах [8]

Таблица 3

Температура, °С	σ _в , МПа	σ _{0.2} , МПа	δ ₅ , %	ψ, %	КСУ, Дж/см ²
Прутки. Закалка 1150 °С, масло; 800 °С, 20ч					
20	610-710	1010-1130	28-32	30-34	88
500	630	1000	27	23-34	88
600	590	980	25	18-23	88
700	570-630	870-920	22	27-36	88
800	490-560	560	19	48-52	98
850	390	400-440	21	57	108

21-93 1910 022

Продолжение таблицы 3

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	$\sigma_{0.2}$, МПа	δ_b , %	ψ , %	KCU, Дж/см ²
Пруток. Закалка 1150 °С, масло: 800 °С, 20ч					
900	270	295	31	70	-
1000	69	78	58	76-82	-

Свойства жаропрочности [18]
(пруток, 1150 °С, масло + 800 °С, 20ч)

Таблица 4

Температура, °С	бпол, кгс/мм ² для скорости ползучести -4 2 · 10 ⁻⁴ %/час	Предел длительной прочности, кгс/мм ² , за время, час						
		гладкий образец					с надрезом †	
		1 000	2 000	5 000	10 000	20 000	20 00	20 000
565	-	70	67	-	59	55	-	46
600	-	65	60	56	53	50	-	37
650	-	48	40	-	37	34	-	-
700	20	31-35	27-31	23-27	22-24	19-22	-	21
750	16	22-25	20-23	17-20	16-17	14-16	20-22	15
800	8	14-16	-	-	-	-	-	-

* Надрез: угол 60°, r = 0,2 мм, a = 1 мм

Чувствительность к охрупчиванию при старении [18]

Таблица 5

Время выдержи, час	Температура, °С	KCU, кгс м/см ²
Исходное состояние		8 - 9,5
20 000	700	1,8
20 000	750	3,5
8 000	800	4 - 5

Длительная пластичность: для гладких образцов в воздушной среде остаточное удлинение при длительном разрыве в интервале 700 - 800 °С сохраняется на уровне - 5% и более [34]

РД 302-07-210-93

Предел выносливости в зависимости от температуры [11]

Таблица 6

t, °C	База испытаний, циклы										
	6	7		8		8					
	10	10, образец		10, образец		5.10, образец					
	гладкий	с надрезом		гладкий	с надрезом		гладкий	с надрезом			
20	-	420	-		280	-		-	-		
600	350	350	-		-	-		-	-		
650	375	355	-		340	-		-	-		
700	410	385	250	-		370	-		350	-	
750	430	380	250	-		330	240	-		300	220
800	-	320	210	-		260	160	-		220	120

Физические свойства [18]

Таблица 7

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E · 10 ⁻⁶ , кгс/мм ²
20-100	12,2	20	22600
20-200	12,6	100	22150
20-300	13,2	200	21500
20-400	13,6	300	20900
20-500	14,1	400	20250
20-600	14,5	500	19650
20-700	15,1	600	19000
20-800	15,8	700	18250
20-900	16,55	Плотность, г/см ³ 8,6	

Технологические свойства [22]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1180
Минимальная температура концаковки, °C	900
Свариваемость	Сталь трудно сваривается, для сварки прочно-плотных швов арматуры не рекомендуется
Обрабатываемость резанием	В термически обработанном состоянии При HB = 202 и $\sigma_{\text{в}}$ = 83 кгс/мм ² : Kv = 0,20 (твердый сплав) Kv = 0,10 (быстрорежущая сталь)

38.03 19.10 ДР

ХН60ВТ	(ЭИ 868)	Сплав жаропрочный и жаростойкий на никелевой основе
--------	----------	--

Химический состав по ГОСТ 5632-72. %

С	Si	Мn	Fe	S	P	Ni	Ti	W	Al	Cr
не более										
0,1	0,8	0,5	4,0	0,013	0,013	осн.	0,3-0,7	13-16	н.б. 0,5	23,5-26,5

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Температура испытания, °С	Механические свойства при 20°С			
				б _в , В/мм ² (кгс/мм ²)	б _{0,2} , В/мм ² (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %
				не менее			
Сортовой прокат φ от 20 до 120 мм	ТУ 14-1-286-72	Без термообработки	900	На образцах (1150 - 1200 °С, воздух)			
				-	(22)	45	50
Листы 4 - 11 мм	ТУ 14-1-4296-87	Термообработанные	20	(100)	-	40	-
			900	(20)	-	40	-
Поковки (слябы 120x420x1100 мм)	ТУ 14-1-3285-81	-	-	-	-	-	-
Лист 0,8 - 3 мм	ТУ 14-1-1747-76	Термообработанные	20	н.б. (105)	-	40	-
			900	н.б. (18)	-	30	-
Левта 0,2 - 1,2	ТУ 14-1-927-76	Закалка	20	н.б. (100)	-	35	-

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

(термообработка: 1190 - 1210 °С, вода, воздух + 800 °С, 10 часов, воздух)

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость ВВ
	б _в , МПа(кгс/мм ²)	б _{0,2} , МПа(кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	КСИ, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
не менее						
До 100	686(70)	343(35)	20	30	686(7)	От 190 до 250

38-03 1910 R

Механические свойства при высоких температурах [30]
Таблица 3

Температура, °С	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %
20	42,0	87,9	44,1
750	24,0	51,0	52,7
800	24,0	41,0	54,0
850	23,0	33,0	55,0
900	22,0	23,0	56,0

Предел длительной прочности σ д.п., кгс/мм² [30]
(пруток, термообработка 1190 - 1210 °С, вода + 800 °С, 10ч)
Таблица 4

Время, час	При температуре, °С	
	800	850
1 000	9,0	6,2
3 000	8,2	5,5
5 000	7,8	4,9

Пределы длительной прочности σ д.п. и ползучести, МПа [11]
(лист, термообработка 1200 °С, 10 мин., воздух)

Таблица 5

t, °С	бд.п. 100	бд.п. 200	бд.п. 300	бпол. 5/100	t, °С	бпол. 5/100
800	110	95	87	83	1100	6,5
900	52	43	40	34	1250	4
1000	-	-	-	16		

Чувствительность к охрупчиванию [11]

Таблица 6

Время выдержи, час	Температура, °С	KCU, кгс м/см ²
Исходное состояние		11,2
1000	750	6,1
3000	750	5,8
1000	800	7,5
3000	800	6,1
1000	850	9,0
3000	850	7,2

38-93 1010 ДР

Продолжение таблицы 6

Время выдержи, час	Температура, °С	КСУ, кгс м/см ²
1000	900	8,5
3000	900	8,5

Термическая стойкость после закалки с 1200 °С, 5 мин, воздух, при продолжительности цикла 1 мин [11]

Таблица 7

t, °С	800 - 20	1000 - 20	1200 - 20
Число циклов	140	33	21

Выносливость за $5 \cdot 10^7$ циклов при температуре 20 и 900 °С составляет 300 и 125 МПа соответственно [11]

Физические свойства [11]

Таблица 8

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$, К ⁻¹	t, °С	E · 10 ⁻⁵ , МПа
20-100	12,7	20	1,9
100-200	13,2	700	1,39
200-300	13,6	800	1,12
300-400	14,1	900	0,81
400-500	14,5	1000	0,5
500-600	15,1		
600-700	15,6		
700-800	16,0		
800-900	16,2	Плотность, г/см ³	8,25
900-1000	16,8		

Технологические свойства [11]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °С	1180
Минимальная температура концаковки, °С	1050
Свариваемость	Сварка всеми видами сварки Рекомендуется аргонно-дуговая сварка

Сталь обладает способностью к глубокой вытяжке, предельный коэффициент вытяжки 2,08.

Жаростойкость - температура интенсивного окисления на воздухе 1100 °С [11]

РД 302-07-210-93

314

ХН62МВКЮ	(ЭИ 867)	Сплав жаропрочный на никелевой основе
----------	----------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

C	Si	Mn	Fe	S	P	V	Se	Cr	Ni	W	Mo	Al	Co
не более													
0,1	0,6	0,3	4,0	0,011	0,015	0,02	0,02	8,5-10,5	осн.	4,3-6,0	9,0-11,5	4,2-4,9	4,0-6,0

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Температура испытания, °С	Механические свойства при 20°С			
				σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ , %	ψ , %	НВ
				не менее			
Сортовой прокат Φ от 20 до 55 мм	ТУ 14-1-402-72	Без термообработки	20 900	На образцах (1220, воздух+950°С, 3 ч) - (58)	- 6	- 9	286-352 -

Механические свойства по ОСТ 26-07-1419-76

(термообработка: 1210 - 1230 °С, воздух, 950°С, В ч., воздух)

Таблица 2

Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства					Твердость НВ
	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа(кгс/мм ²)	δ_b , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгс м/см ²)	
	не менее					
До 60	1078(110)	735(75)	12	15	294(3)	От 260 до 360

Механические свойства при высоких температурах [11]

(прутки, 1210-230°С, воздух, 950°С, В ч.)

Таблица 3

Температура, °С	σ_b , МПа	$\sigma_{0.2}$, МПа	δ_b , %	ψ , %	KCU, кДж/м ²
20	1000	780	6	11	150
700	960	650	6	12	400
800	900	650	3	7	500
850	720	550	3	7	500
900	600	400	8	12	500
950	400	300	10	18	600
1000	250	180	12	20	700

31-93 19/10 2001

Пределы длительной прочности σ д.п. и ползучести и выносливости сплава *1, МПа (прутки, 1210-1230°C, воздух, 950°C, 8 ч.) [11]

Таблица 4

t, °C	σ д.п. 100	σ д.п. 1000	*2 σ пол. 0,2/100	σ -1 на базе 10^7 циклов	
				гладкие образцы	с надрезом*3
20	-	-	-	310	210
700	740	-	610	310	250
800	430	310	350	335	250
900	190	110	130	320	250
950	110	60	-	-	-

*1 При испытании на длительную прочность при 700 - 950 °C сплав не чувствителен к надрезу. Скорость окисления сплава за 100 ч по увеличению массы при 900 °C - 0,0259 г/м² ч

*2 По остаточной деформации

*3 Радиус при вершине надреза образца 0,75 мм

Предел ползучести, кгс/мм² (1180 °C, 6ч, воздух + 1000 °C, 8ч, с печью до 900 °C, при 900 °C, 8ч, воздух + 850 °C, 16ч воздух. Для работы при 800 - 850 °C до 5000 ч) [18]

Таблица 5

t, °C	σ пол. 0,5/1000	σ пол. 1/1000	σ пол. 1/2000	σ пол. 1/3000	σ пол. 1/4000	σ пол. 1/10000
550	-	-	-	-	55,0	53,0
700	43,0	48,0	44,0	42,0	40,0	-
800	19,0	22,5	20,5	-	-	-
850	12,5	15,0	13,0	-	-	-
900	-	9,0	-	-	-	-

Предел длительной прочности σ д.п., кгс/мм² [18]

Таблица 6

Температура, °C	Время, час				
	100	1 000	3 000	5 000	10 000
700	68	53	47	45	42
750	58	44	38	36	33
800	46	28	22	20	17
850	28	17,5	14	12,5	11
900	-	10	6,4	5	4
950	10-11	4,5	-	-	-

38.93 1910 001

Термостойкость при температуре 900 - 500 °С, 2 мин. [18]
(закалка + тройное старение)

316

Таблица 7

Напряжение кгс/мм ²	- σ макс	+ σ макс	Δσ	- σ макс	+ σ макс	Δσ
		25	31	56	19	26
Число циклов до разрушения	500			1000		

Окалиностойкость *1 [18]

Среда: воздух и разбавленный воздух (18,2% O₂ + 75,89% N₂ + 4,3% CO₂ +
+ 1,6% H₂O + 0,035%SO₂)

Таблица 8

Температура, °С	800	850	900	950	1000
Глубина коррозионного разрушения, мм за 10 000 ч	0,002	0,002	0,003	0,004	0,006

Чувствительность к охрупчиванию [18]

(закалка + двойное ступенчатое строение)

Таблица 9

Температура, °С	Время, час	КСУ, кгс м/см ²	НВ
Исходное состояние		3,6	300
850	1000	2,8	310
850	3000	1,6	310
900	1000	1,9	300
900	3000	1,3	310
950	1000	2,8	320
950	3000	2,0	330

38-93 1910 001

Физические свойства [11]

317
Таблица 10

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6, K^{-1}$	t, °C	E · 10 ⁻⁵ , МПа
20-100	11,49	20	2,33
20-200	12,57	700	1,95
20-300	13,03	800	1,83
20-400	13,37	850	1,51
20-500	13,68	900	1,43
20-600	13,98	950	1,3
20-700	14,33	1000	1,21
20-800	14,75		
20-900	15,56	Плотность, г/см ³	8,55
20-1000	16,9		

Технологические свойства

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1190
Минимальная температура концаковки, °C	1060
Свариваемость	Для сварных конструкций не рекомендуется
Обрабатываемость резанием	—

20-03 1010 ДС

ХН77ТЮР	(ЭИ 437Б)	Сплав жаропрочный на никелевой основе
---------	-----------	---------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	Fe	S	P	V	Ce	Cr	Ti	Al	Ni
не более											
0,07	0,6	0,4	4,0	0,007	0,015	0,01	0,02	19-22	2,4-2,8	0,6-1,0	Осн.

Сортанент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Вид поставки	Температура испытания, °С	Механические свойства при 20°С		
				$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ , %	Ψ , %
Сортовой прокат Φ от 20 до 55 мм	ТУ 14-1-402-72	Без термообработки	20	Свойства на образцах (1080 °С, воздух + 700 °С, 16ч) - - НВ 255-321		
			700	75	15	20
Лист тонкий от 0,8 до 3 мм	ТУ 14-1-1747-76	Закалка 1080 - 1120 °С, воздух	20	На образцах (1080 + 1120 °С; 750 °С, 5ч) 900 13 -		
			750	600	8	-
Лента	ТУ 14-1-927-74	Закалка 1080 - 1120 °С,	20	в.б. 900	30	-
Проволока Φ от 0,5 до 13,0 мм	ТУ 3-825-80	Отпуск 700 °С, 1 ч	20	125	-	-

Прутки изготавливаются также по ТУ 14-1-2930-80, Φ 115 - 175 мм;
из ЭИ 437Б-ВД по ТУ 14-1-2548-78, Φ 220 мм.

Механические свойства при повышенных температурах [8]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{0.2}$, МПа	$\sigma_{0.2}$, МПа	δ , %	Ψ , %	KCU, Дж/см ²
1180 °С, воздух + 750 °С, 16 ч					
20	650	900-1070	11-24	10-21	29 - 49
500	570	880	22-29	19-27	49 - 69
600	540	860	30-33	30-32	49 - 59
700	520	820	25-29	27-32	49
800	460	520	15-16	25-30	88

38-93 1910 000

Механические свойства при испытании на длительную прочность [8]

Таблица 3

бпол., МПа	бпол., %/ч	t, °C	бд.п., МПа	τ , час	t, °C
333	1/10 000	650	441	10 000	600
451	1/1000		176 - 196		700
196	1/1000	750	549	1000	600
147		800	304		700

Чувствительность к охрупчиванию при старении [22]

Таблица 4

Время выдержки, ч	Температура, °C	KCU, кгс м/см ²
Исходное состояние		3 - 5
5 000	600	1,5
5 000	650	3,0
5 000	700	4,5
5 000	750	7 - 8

Жаростойкость в воздушной среде [11]

Таблица 5

t, °C	τ , ч	Δm , г/(м ² ·ч)	t, °C	τ , ч	Δm , г/(м ² ·ч)
800	100	0,0387	900	100	0,068
800	200	0,0173	900	200	0,051

Физические свойства [11]

320

Таблица 6

Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^{-6} \text{ } ^{-1}$		Модуль нормальной упругости $E \cdot 10^{-5}$	
t, °C	, К	t, °C	, МПа
20-100	12,67	20	2,15
20-200	12,9	600	1,81
20-300	13,3	700	1,72
20-400	13,8	750	1,67
20-500	14,2	800	1,61
20-600	14,6	850	1,57
20-700	15,1	900	1,50
20-800	15,5	Плотность, г/см ³	8,2
20-900	16,2		

Технологические свойства [8]

Максимальная температура нагрева металла перед ковкой, °C	1180
Минимальная температура концаковки, °C	900
Свариваемость	Трудно свариваемая. Для сварки прочно-плотных швов не рекомендуется
Обрабатываемость резанием	В термически обработанном состоянии При HB = 262 и $\sigma_B = 108$ кгс/мм ² : Kv = 0,20 (твердый сплав) Kv = 0,08 (быстрорежущая сталь)

31-03 19.10.08

Н70МФ Н70МФ-ЕИ	(ЭИ 814А),	Сплав никель-молибденовый коррозионностойкий (хастеллой)
-------------------	------------	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72. %

С	Si	Mn	Cr	Ti	Fe	S	P	W	Mo	V	Ni
не более											
0,02	0,1	0,5	0,3	0,15	0,8	0,012	0,015	0,1-0,45	25-27	1,4-1,7	Осн.

Сортамент, БТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	БТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°С		
			$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %
			не менее		
Сортовой прокат Φ от 20 до 100 мм	ТУ 14-1-2260-77	Без термообработки	На образцах 700 (70)	(закалка 1070°С, вода) 300 (30)	25
Лист 4 - 20 мм	ТУ 14-1-4684-89	-	800 (80)	370 (37)	40 ВВ 220
Лента 0,3 - 2 мм	ТУ 14-1-4253-87	-	850 (85)	345 (35)	40
Трубы электросварные Φ от 25 до 76 мм	ТУ 14-1-1227-83	-	780 (80)	340 (35)	35

Механические свойства при повышенных температурах [38]

Таблица 2

Толщина листа, мм	Характеристика	Температура, °С					
		20	100	200	300	400	500
4 - 20	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	800 (80)	740 (74)	710 (71)	700 (70)	690 (69)	660 (66)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	370 (37)	340 (34)	330 (33)	300 (30)	-	-
2 *	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	950 (95)	800 (80)	750 (75)	700 (70)	680 (68)	650 (65)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	350 (35)	340 (34)	329 (32)	300 (30)	290 (29)	270 (27)

* Толщина стенки электросварной трубы

38-03 1910 024

Коррозионная стойкость в кипящих растворах соляной и серной кислот [12]

Таблица 3

Концентрация HCl, %	Скорость коррозии, г/(м ² ·ч)	Концентрация H ₂ SO ₄ , %	Скорость коррозии, г/(м ² ·ч)
5	0,15	20	0,09
10	0,20	40	0,15
21	0,4	50	0,2

Физические свойства [38]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^{-6}$	t, °C	E, МПа (кгс/мм ²)
20-100	8,0	20-100	23 (23 000)
20-200	9,5	20-200	22 (22 000)
20-300	9,5	20-300	21 (21 000)
20-400	10,0	20-400	21 (21 000)
20-500	10,4	20-500	22 (22 000)
20-600	10,2	20-600	20 (20 000)

Технологические свойства [12]

Температурный интервал горячей пластической деформации 1120 - 950 °С, необходима длительная выдержка при температуре нагрева под деформацию. Высокая способность к нагартовке, поэтому требует большого числа промежуточных нагревов при обработке давлением.

Сваривается ручной аргоно-дуговой и электродуговой сваркой.

Обрабатываемость резанием плохая.

31.03 10.10 2008

392

ХН65МВ	(ЭИ 567)	Сплав никель-хромо-молибденовый коррозионностойкий (хастеллой)
--------	----------	---

Химический состав по ГОСТ 5632-72, %

С	Si	Mn	S	P	Fe	Cr	Mo	W	Ni
не более									
0,03	0,15	0,02	0,012	0,015	1	14,5-16,5	15-17	3-4,5	Осв.

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Вид поставки	Механические свойства при 20°C					
			$\sigma_{\text{в}}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{т}}, \text{Н/мм}^2$ (кгс/мм ²)	$\delta, \%$	$\psi, \%$	KCU Дл/см ² (кгсм/см ²)	НВ
			не менее					
Сортовой прокат ϕ от 20 до 100 мм	ТУ 14-1-3239-81 гарантируется стойкость к МКК	Без термообработки	На образцах (1070 °С, вода)					
			784(80)	343(35)	35	40	15,8 *	200-230 *
Лента 1,5 - 2 мм	ТУ 14-1-1215-75 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1100 °С, вода	(85)	(40)	64 35	-	-	-
Листы 4 - 10 мм	ТУ 14-1-2475-78 гарантируется стойкость к МКК	Закалка 1070 °С, вода	(87)	(42)	40	-	-	-
Лист 1,5 - 4 мм	ТУ 14-1-1485-75	Закалка 1070 °С, вода	(85)	(40)	40	-	-	-
Проволока ϕ 1 - 4 мм	ТУ 14-1-683-72 гарантируется стойкость к МКК	ϕ 1-3 мм термо- обработанная ϕ > 3 мм нагартованная	не определяются					
Поковки ϕ до 1000 мм	ГОСТ 25054-81	Закалка 1150 °С, вода	735(75)	294(30)	25-30	35-40	-	н.6.220

* - справочные данные

Механические свойства в зависимости от температуры [31]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{\text{в}}, \text{кгс/мм}^2$	$\sigma_{\text{т}}, \text{кгс/мм}^2$	$\delta, \%$	$\psi, \%$	KCU, кгсм/см ²
20	99,4	58,5	49,0	49,4	15,4
200	81,0	49,1	47,7	44,8	-
400	80,7	49,7	41,9	36,1	-
500	80,5	50,8	35,5	35,5	-

38-93 10/10 01

Продолжение таблицы 2

Температура, °С	σ_b , кгс/мм ²	σ_t , кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгс/см ²
600	79,9	48,2	37,0	33,4	19,2
0	-	-	-	-	17,8
-40	-	-	-	-	18,1
-60	-	-	-	-	15,3
Прутки (данные США)					
-50	95	46	38	-	7
-100	100	56	25	-	6,5
-200	112	68	24	-	7

Физические свойства [38]

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$	t, °С	E · 10 ⁴ , МПа (кгс/мм ²)
20-100	11,6	20-100	20 (20 000)
20-200	11,9	20-400	18 (18 000)
20-300	12,0	Плотность, г/см ³	8,9
20-400	12,2		
20-500	12,6		
20-600	13,1		

Технологические свойства [39]

Сплав труднодеформируемый, температурный интервал горячей деформации 1200 - 950°С. Удовлетворительно деформируется в холодном состоянии, из-за склонности к наклепу детали сложной формы рекомендуется штамповать за несколько проходов с промежуточной термообработкой. Последующая термообработка обязательна. Горячая штамповка из листа в интервале 1200 - 1000°С, последующая термообработка обязательна. Свариваемость удовлетворительная, рекомендуется аргоно-дуговая сварка. Обрабатываемость резанием плохая.

15Л	Сталь конструкционная углеродистая (для отливок)
-----	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Mn	Si	Fe	Группа отливок	основная	кислая	основная №	основная	кислая	основная №
					S не более			P не более		
0,012-0,2	0,45-0,9	0,2-0,52	Осн.	1	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05
				2	0,035	0,06	0,045	0,035	0,06	0,04
				3	0,03	0,05	0,045	0,03	0,05	0,04

№ - мартеновская

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					КCU, кДж/м ² при - 40°С	ВВ
		σ _т , МПа	σ _в , МПа	δ, %	ψ, %	не менее		
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402-83	910 - 930 °С	196	392	24	35	491	-	109-136
		Для толщины стенки до 100 мм						

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Отливки с толщиной стенки до 100 мм	σ _в , МПа (кгс/см ²)	392 (40)	392 (40)	373 (38)	363 (37)	363 (37)	353 (36)	343 (35)	333 (34)
	σ _{0,2} , МПа (кгс/см ²)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	157 (16)	147 (15)	138 (14)	118 (12)
	δ, %	24	23	23	23	22	21	21	21
	ψ, %	35	35	35	34	34	33	32	30

Ударная вязкость при отрицательных температурах КCU, Дж/см² [8]

Таблица 3

Температура, °С					Термообработка
+ 20	- 20	- 40	- 60	- 80	
110	69	12	10	7	Н. 940 °С, воздух; отпуск 680 °С.

2011 11.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 31.11

Предел выносливости $\sigma_{-1} = 176$ МПа при $\sigma_{0,2} = 200$ МПа, $\sigma_{\text{н}} = 390$ МПа и
 НВ 109 - 136 [8]

Технологические свойства [8]

Температура начала затвердевания, °С		1512-1521
Линейная усадка, %		2,2-2,3
Свариваемость	Без ограничений	
Обработываемость резанием	Нормализация. При НВ 121-126, $\sigma_{\text{н}}=390$ МПа K_v б.ст. = 1,35, K_v тв.сп. = 1,5	
Плотность, кг/м ³		7820

31-93 19.10.01

20Л	Сталь конструкционная углеродистая (для отливок)
-----	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

C	Mn	Si	S	P	Fe
0,17-0,25	0,45-0,9	0,2-0,52	См. сталь 15Л		Осн.

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					ВВ
		б _т , МПа	б _в , МПа	б, %	ч, %	КСУ, кДж/см ²	
		при 20°С — при -40°С					
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402-83	880 - 900 °С, воздух или 880 - 900 °С, воздух. 630 - 650 °С	216	412	Для толщины стенки до 100 мм 22 35		491 -	115-144

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Отливки с толщиной стенки до 100 мм	б _в , МПа (кгс/см ²)	412 (42)	412 (42)	412 (42)	392 (40)	370 (38)	370 (38)	370 (38)	360 (37)
	б _{0,2} , МПа (кгс/см ²)	216 (22)	216 (22)	196 (20)	176 (18)	170 (17,5)	165 (17)	157 (16)	137 (14)
	б, %	22	21	20	19	18	18	18	18
	ч, %	35	35	35	35	35	34	33	32

Ударная вязкость отливок сечением 30 мм при отрицательных температурах (КСУ, Дж/см²) [8]

Таблица 3

Температура, °С				Термообработка
+ 20	- 20	- 60	- 80	
55-83	41-64	6-12	3-5	870 - 890°С, воздух до 250 - 300 °С. Отпуск 630 - 650 °С, воздух

1001 50-1

Предел выносливости [8]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа	n	Состояние σ_{-1}
211	10 ⁷	$\sigma_{0.2} = 260$ МПа, $\sigma_{\infty} = 470$ МПа
196	-	$\sigma_{0.2} = 280$ МПа, $\sigma_{\infty} = 500$ МПа, HB 137

Технологические свойства [8]

Температура начала застывания, °С		1512-1521
Линейная усадка, %		2,2-2,3
Свариваемость	Без ограничений	
Обрабатываемость резанием	Отжиг. HB 121-126 и $\sigma_{\infty} = 390$ МПа, Kv тв.спл. = 1,5; Kv б.ст. = 1,35	
Плотность, кг/м ³	7850	

31-93 19.10.08

25Л	Сталь конструкционная углеродистая (для отливок)
-----	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

C	Mn	Si	S	P	Fe
0,22-0,3	0,45-0,9	0,2-0,52	См. сталь 15Л		Ост.

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°C					ВВ
		б _т , МПа (кгс/мм ²)	б _в , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	KCU, кДж/см ² (кгсм/см ²) при 20°C, при -40°C	
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402-83	Нормализация 880 - 890 °С, 610 - 630 °С.	235	441	Для толщины стенки до 100 мм 19 30 392			121-151
	Закалка 870 - 890 °С, 610 - 630 °С	294	491	Для толщины стенки до 100 22 33 343 200(2)			-
	Нормализация с отпуском	202(20)	396(39)	Для толщины стенки от 100 до 300 мм 13 11 300(3)			-

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С							
		20	50	100	150	200	250	300	350
Отливки с толщиной стенки до 100 мм	б _в , МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	432 (44)	432 (44)	422 (43)	422 (43)	400 (41)	380 (39)	370 (38)
	б _т , МПа (кгс/мм ²)	235 (24)	226 (23)	216 (22)	196 (20)	180 (18,5)	175 (18)	170 (17,5)	150 (15,5)
	δ, %	19	18	17	17	16	16	16	16
	ψ, %	30	30	30	30	30	30	28	26

ИИ НИИ СМ-А

Пределы ползучести и длительной прочности (отжиг 900°C) [11]
Таблица 3

t, °C	$\sigma_{1/10\ 000}$, МПа	$\sigma_{1/100\ 000}$, МПа	бд.п. 10 000, МПа	бд.п. 100000, МПа
400	110	70	195	153
450	-	-	125	95
500	80	36	72	50

Ударная вязкость при отрицательных температурах (КСУ, кгсм/см²) [22]
Таблица 4

Температура, °C						Состояние поставки
+ 20	0	- 20	- 30	- 40	- 50	
4,9	2,0	1,3	1,2	0,6	-	Без термообработки
5,5	4,1	1,9	2,5	1,6	1,3	Без термообработки

Предел выносливости [8]

Таблица 5

σ_{-1} , МПа	<i>Вместо нижних ступиц</i>
206	$\sigma_{-1} = 440$ МПа, $\sigma_{0,2} = 235$ МПа, НВ 124-151

Технологические свойства [8]

Температура начала затвердевания, °C	1490-1504
Линейная усадка, %	2,2-2,3
Свариваемость	Ограниченно сваривается
Обработываемость резанием	В термообработанном состоянии при НВ 160 Kv ТВ.сп. = 1,25, Kv 6.ст. = 1
Плотность, г/см ³	7,83

38-93 1010 002

35Л	Сталь конструкционная углеродистая (для отливок)
-----	---

Химический состав по ГОСТ 977-88. %

С	Mn	Si	Э	Р
			не более	
0,32-0,4	0,45-0,9	0,2-0,52	см. сталь 15Л	

НТД на поставку, механические свойства.

Таблица 1

НТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					ВВ
		σ _т , МПа	σ _в , МПа	δ, %	ψ, %	KCU, кДж/м²	
		не менее					
ГОСТ 977-ВВ и ОСТ 26-07-402-88	Нормализация 860 - 880 °С, отпуск 600-630°С	275	491	15	25	343	137-166
	Закалка 860 - 880 °С, отпуск 600-630°С	343	540	16	20	294	—

Ударная вязкость, KCU, Дж/см²

Таблица 2

Температура, °С					Термообработка
+20	-20	-40	-50	-60	
28	14	10	8	-	Без термообработки
37	28	26	18	-	Отжиг 860 °С
57-66	31-50	23-45	-	10-34	Нормализация 860 - 880 °С, воздух до 300 - 350 °С, затем выдержка 2 ч при 300 - 350 °С. Отпуск 600 - 620 °С, 3 ч, охлаждение 1 ч в печи до 500°С, затем на воздухе
83-104	41-87	50-69	-	43-61	После нормализации с отпуском закалка 860 - 870 °С, масло; Отпуск 620 - 630 °С,

Предел выносливости σ₋₁ = 216 МПа при σ_{0,2} = 270 МПа, σ_в = 490 МПа, НВ 137-166.

38.93 19.10 000

Физические свойства [8]

331

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\cdot 10^6$ мм/мм град	t, °C	E, ГПа
20-100	11,09	20	82
20-200	11,89	100	80
20-400	13,42	200	78
20-500	14,43	300	75
Плотность, кг/м ³ 7830		400	68
		500	63

Технологические свойства [8]

Температура начала затвердевания, °C		1480-1490
Линейная усадка, %		2,2-2,3
Свариваемость	Ограничен.а. Для сварных конструкций арматуры не применяется	
Обрабатываемость резанием	Термообработка. НВ 160 Kv тв.сп. = 1,2; Kv б.ст. = 0,9	

38-93 1910 028

20ХЛ	Сталь конструкционная легированная (для отливок)
------	---

Химический состав по ОСТ 26-07-402-83, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe
				не более			
0,15-0,25	0,15-0,62	0,3-1,03	0,51-1,5	0,8	0,035	0,04	Ост.

ИТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ИТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С						НВ
		б _т , МПа (кгс/мм ²)	б _н , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгсм/см ²) при 20°С — при -50°С		
		не менее						
ОСТ 26-07-402-83	Нормализация 850 - 900 °С, отпуск 650 °С	250(25)	450(45)	18	30	600(6)	200(2)	-

Технологические свойства

Обработываемость резанием удовлетворительная
Сварка допустима, рекомендуется последующая термообработка

19.10.11.11.11

334

20ХМЛ	Сталь конструкционная легированная (для отливок)
-------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Mn	Si	Cr	Mo	P		S	Fe
					не более			
0,15-0,25	0,4-0,9	0,2-0,42	0,4-0,7	0,4-0,6	0,04	0,04		Осн.

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С						ВВ
		$\sigma_{\text{т}}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	δ , %	ψ , %	ККУ, кДж/м ² (кгсм/см ²) при 20°С — при -40°С		
ГОСТ 977-88	Нормализация 880 - 890 °С, отпуск	245	441	Для толщины стевки до 100 мм				-
				18	30	294		
ОСТ 26-07-402-83	600 - 650 °С	250(25)	450(45)	Для толщины стевки от 100 до 300 мм				-
				18	30	300(3) 200(2)		

Гарантируемые механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортанент	Характеристика	Температура, °С										
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Отливки	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	500 (51)	490 (50)	480 (49)	475 (48,5)	470 (48)	460 (47)	450 (46)	440 (45)	430 (44)	425 (43)	410 (42)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	400 (41)	395 (40,5)	390 (40)	385 (39)	380 (39)	370 (38)	360 (37)	350 (36)	340 (35)	323 (33)	323 (33)
	δ , %	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	ψ , %	27	28	30	32	35	40	52	55	55	55	55

Гарантируемые значения пределов длительной прочности бл.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 3

$\sigma_{\text{в}}, \sigma_{\text{т}}$, МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч									
		10	30	2	2	3	3	4	4	5	5
$\sigma_{\text{в}} > 441(45)$ $\sigma_{\text{т}} > 245(25)$	500	309 (31,5)	301 (30,7)	279 (28,5)	261 (26,6)	235 (24)	217 (22)	183 (18,6)	137 (14)	106 (11)	90 (9,2)
Средние значения пределов длительной прочности бл.п., МПа (кгс/мм ²) [6]		412 (42)	402 (41)	372 (38)	348 (35,5)	314 (32)	289 (29,5)	217 (22,1)	103 (10,7)	142 (14,5)	120 (12,2)

30-03 1910 02

Средние значения условных пределов длительной пластичности [6]

Таблица 4

$\sigma_{\text{в}}, \sigma_{\text{т}}, \text{МПа}$ (кгс/мм ²)	t, °C	Пла- стич- ность	Время, ч															
			10	30	10	3·10	2	10	3	3·10	3	10	4	3·10	4	10	5	2·10
$\sigma_{\text{в}} > 432(44)$	500	$\delta, \%$	30	27	20	11	7	6	6,5	9	18	24						
$\sigma_{\text{т}} > 245(25)$		$\gamma, \%$	45	45	43	32	20	13	10	13	25	32						

Пределы ползучести и длительной прочности бпол., бд.п., МПа [11]

Таблица 5

t, °C	$\sigma_{1/10 \text{ 00}}$	$\sigma_{1/100 \text{ 000}}$	$\sigma_{10 \text{ 000}}$	$\sigma_{100 \text{ 000}}$
470	—	162	280	210
510	180	66	170	120
550	80	29	80 - 90	55

Чувствительность к охрупчиванию при старении [22]

Таблица 6

Время, ч	t, °C	KCU, кгс/см ²
Исходное состояние		7-17
5. 000	450	10
	500	10-12
	550	10-12

Технологические свойства

Температура начала затвердевания, °C		1494-1506
Линейная усадка, %		2,2-2,3
Свариваемость	Ограниченная. Необходим подогрев и последующая термообработка	
Обрабатываемость резанием	Нормализация с отпуском, при НВ 135-180 и $\sigma_{\text{в}} = 460 \text{ МПа}$ Kv б. ст. = 0,85	
Плотность, г/см ³		7,8

18.03.1910.02

20ГМЛ	Сталь конструкционная легированная (для отливок)
-------	---

Химический состав по ГОСТ 26-07-402-83, %

C	Si	Mn	Mo	Zr	Ca	Cr	Ni	не более			Fe
								S	P	Al	
0,12-0,2	0,2-0,4	0,8-1,2	0,25-0,35	0,05-0,1	0,05-0,15	0,5	0,5	0,04	0,03	0,03	Ост.
								0,04	0,04		

* - для северного исполнения

ИТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ИТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С						ВВ
		σ _т , МПа (кгс/мм ²)	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгс/см ²)		
						при 20°С	при - 40°С	
не менее								
ОСТ 26-07-402-83	Нормализация 900 - 920 °С, отпуск 600 - 650 °С	Для сред, содержащих сероводород						
		240(24)	420(42)	22	-	800(8)	300(3)	-
		Для северного исполнения						
		240(24)	420(42)	18	30	500(5)	200(2)	-

При расчете на прочность механические и физические свойства стали 20ГМЛ в интервале температур - 50 + 250 °С следует принимать равными свойствам стали 20 Л.

Допустимые напряжения сталей 20ГМЛ и 20Ю4 при эксплуатации в средах, содержащих сероводород и углекислый газ (до 25 % об. каждого) [43]

Таблица 2

Марка стали	Допустимые напряжения [σ], кгс/см ² при температуре, °С				
	20	100	150	200	250
20ГМЛ	1120	1000	925	840	780
20Ю4	1200	1100	920	840	780

Примечание 1. Запас прочности, учитывающий воздействие среды $n_{\text{ср.2}} = 2$, $n_{\text{ср.3}} = 3$
 2. Для стали 20ГМЛ поправочный коэффициент равен 0,8 (ГОСТ 14249-80)

38-93 1910 04

3,37

20Х5М1	Сталь жаропрочная мартенситного класса (для отливок)
--------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Si	Mn	Cr	Mo	не более	
					S	P
0,15-0,25	0,35-0,7	0,4-0,6	4-6,5	0,4-0,65	0,04	0,04

НТД на поставку, механические свойства.

Таблица 1

НТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					ВВ
		σ_{τ} , МПа	σ_{λ} , МПа	δ , %	Ψ , %	KCU, КДж/м ²	
		не менее					
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402-88	Отжиг 940-960°С, Ворнилизация 940-960°С, отпуск 680-720°С	392	589	16	30	392	195 - 240

* - справочная

Механические свойства при высоких температурах [22]
(отжиг 950 °С, закалка 920 °С, масло, отпуск 660 °С)

Таблица 2

t, °С	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	σ_{λ} , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %
20	56,5	72,1	10,4	34,9
200	54	67	9,9	40,4
400	50,1	60	6,6	31,8
500	36,6	47,5	10,7	44,8
600	15,8	29,7	20	75,5

Предел ползучести и длительной прочности (кгс/мм²) [22]

Таблица 3

t, °С	500	550	600
$\sigma_{1 \cdot 10^{-4}}$	13	5,7	2,9
$\sigma_{1 \cdot 10^{-5}}$	8,5	3,7	1,8
σ_{10^4}	18,3	9,3	4,9
σ_{10^5}	13	6,4	3,4

38-93 1010 DP

Физические свойства допускаются принимать по аналогии со сталью 15Х5М.

Технологические свойства

Свариваемость	Свариваемость ограниченная, необходим предварительный подогрев и последующая термообработка
Обрабатываемость резанием	Закалка и отпуск НВ 235 - 240 и $\sigma_{\text{в}} = 60 \text{ кгс/мм}^2$ К _в б.ст. = 0,45

30-93 1910 ДЛ

20X13Л	Сталь коррозионнстойкая мартенситного класса (для отливок)
--------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Si	Mn	Cr	S	P
0,16-0,25	0,2-0,8	0,3-0,8	12-14	0,025	0,03

НТД на поставку, механические свойства.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°C					ВВ
		σ_T , МПа	σ_B , МПа	δ , %	ψ , %	KCU, кДж/м ²	
		не менее					
ГОСТ 977-88	Отлив 940-960°C, закалка 1040 - 1060 °С, масло или воздух, отпуск 740-760°C	441	589	16	40	392	-

Механические свойства отливок сечением 30 мм
при повышенных температурах [В]

Таблица 2

t, °C	$\sigma_{0.2}$	σ_B	δ_B	ψ
	МПа		%	
Нормализация 940 - 950 °С, отпуск 740 - 750 °С; закалка 940 - 950 °С, масло, отпуск 740 - 750 °С				
100	385-455	560-630	21-23	57-66
200	355-445	520-600	18-22	55-65
300	360-395	510-540	17-19	51-62
400	335-405	470-530	14-19	51-61
500	300-380	390-465	14-20	52-64

28.03 1010.01

Физические свойства [8]

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$	t, °C	E, ГПа
20-100	10	20	222
20-200	10,8	100	216
20-300	11,3	200	211
20-400	11,7	300	203
20-500	12,1	400	195
20-600	12,4	500	184
Плотность, кг/м ³		600	167

Технологические свойства

Температура начала затвердевания, °C		1489-1497	
Линейная усадка, %		2,2-2,3	
Свариваемость	Ограниченная. Для сварных конструкций арматуры не применяется		
Обработываемость резанием	При HB \geq 170	Kv б.ст. = 0,5	Kv тв.сп. = 1,2

38-03 1910 000

2,1/1

14X18H4Г4Л	Коррозионноустойчивая сталь аустенитно-мартенситного класса (для отливок)
------------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Б	Р	Fe
					не более		
н.б. 0,14	0,2-1	4-5	16-20	4-5	0,03	0,035	Ост.

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					НВ
		б _т , МПа	б _н , МПа	δ, %	ψ, %	KCU, кДж/м ²	
		не менее					
ГОСТ 977-88	Закалка 1020 - 1070 °С, вода	245	441	25	35	981	-

Механические свойства при высоких температурах [21]

Таблица 2

t, °С	б _т , кгс/мм ²	б _н , кгс/мм ²	δ, %	ψ, %	б _{1-10⁵} , кгс/мм ²	б _{д.п.} ·10 ⁴ , кгс/мм ²
20	29,3	74,8	54,3	28,8	-	-
500	-	48,0	44,9	42,8	-	30,1
550	-	42,5	39,5	46,1	3,4	16,0
600	-	40,6	35,3	58,4	-	11,0

Чувствительность к охрупчиванию при старении [45]

Таблица 3

Температура, °С	KCU, кгс/см ² после выдержки, ч		
	100	500	1000
300	29,7	35,7	35,4
350	20,4	31,8	32,1
400	30	27	25,1
450	29	26	10
500	25	6	4,3
KCU без выдержки 27 кгс/см ²			

19-93 1910 001

Ударная вязкость при отрицательных температурах [45], (КСУ, кгсм/см²)
 Таблица 4

20	- 50	- 70	- 100	- 120	- 180
31,3	24,1	25,0	15,9	5,2	3,4
30,8	22,4	22,5	14,5	4,7	3,6
34,5	23,0	24,7	-	3,5	3,85
	27,8	-	-	5,2	3,55

Технологические свойства

Сварка допустима. рекомендуется последующая термообработка

10X18H9Л	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса (для отливок)
----------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88. %

С	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Fe
					не более		
н.б. 0,14	0,2-1	1-2	17-20	8-11	0,03	0,035	Ост.

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С						НВ МПа (кгс/мм ²)
		б _т , МПа	б _ж , МПа	б, %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгсм/см ²)		
		не менее						
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402-83	Закалка 1050 - 1100 °С, вода, масло или воздух	177	441	25	35	981	400(4)	1000(100)

Жаростойкость [8]

Таблица 2

Температура, °С	Длительность испытания, ч	Глубина, мм/год	Группа стойкости или балл
1000	500	0,018-0,002	4

Технологические свойства

Обрабатываемость резанием плохая

Сварка допустима, рекомендуется последующая термообработка

38-93 1010 888

12Х18Н9ТЛ	Коррозионностойкая сталь аустенитного класса (для отливок)
-----------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	S	P	Fe
						не более		
н.в. 0,12	0,2-1	1-2	17-20	8-11	Ст (5·С) до 0,7	0,03	0,035	Осн.

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С						НВ
		σ _т , МПа	σ _н , МПа	δ, %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгсм/см ²)		
						при 20°С	при -196°С	
не менее								
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402-83	Закалка 1050 - 1100 °С, вода, масло или воздух	196	441	25	32	590	400(4)	137-163*

* - справочная

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	*	350	400	450	500	550	600
Отливки	σ _н , МПа (кгс/мм ²)	441 (45)	442 (43)	412 (42)	402 (41)	383 (39)	363 (37)	353 (36)	333 (34)	333 (34)	323 (33)	323 (33)	304 (31)	294 (30)
	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	196 (20)	196 (20)	196 (20)	177 (18)	167 (17)	167 (17)	157 (16)	147 (15)	137 (14)	128 (13)	118 (12)	118 (12)	110 (12)
	δ, %	25	24	24	22	20	18	17	16	15	15	15	15	15
	ψ, %	32	32	32	30	30	27	27	26	26	26	26	26	26

Чувствительность к охрупчиванию при старении [22]

Таблица 3

Время, ч	t, °С	КСУ, кгсм/см ²
Исходное состояние		11
3 000	550	9
	600	9-11
	650	7-9

Технологические свойства

Температура начала затвердевания, °С	1425-1440
Линейная усадка, %	2,7-2,8
Свариваемость	Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термобработка
Обрабатываемость резанием	Плохая

50-82
19/10/14

12X18H12M3TL	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса (для отливок)
--------------	---

Химический состав по ГОСТ 977-89, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	S		P	Fe
							не более			
в.б. 0,12	0,2-1	1-2	16-19	11-13	3-4	От (5-С) до 0,7	0,03	0,035	Осв.	

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					НВ
		б _т , МПа	б _н , МПа	б, %	ψ, %	КСУ, кДж/м ²	
		не менее					
ГОСТ 977-89 и ОСТ 26-07-402- 83	Закалка 1160 - 1150 °С, Вода	216	441	25	30	590	126-163*

* - справочная

Гарантированные механические свойства при высоких температурах [6]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Отливки	б _н , МПа (кгс/мм ²)	500 (51)	480 (49)	450 (46)	425 (43)	400 (41)	380 (38,7)	360 (36,7)	340 (34,7)	328 (33,5)	316 (32,2)	304 (31)	292 (29,8)	280 (28,6)
	б _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	216 (22)	196 (20)	170 (17,3)	165 (16,8)	160 (16,3)	155 (15,8)	150 (15,3)	140 (14,2)	138 (14)	135 (13,8)	134 (13,6)	132 (13,5)	130 (13)
	б, %	30	28	27	25	23	21	19	16	15	14	14	13	12

Гарантированные значения предела длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм²) [6]

Таблица 3

б _н , б _т , МПа (кгс/мм ²) при 20 °С	t, °С	Время, ч										
		10	30	2 10	2 3·10	3 10	3 3·10	4 10	4 3·10	5 10	5 2·10	
б _н > 491(50) б _т > 216(22)	500	213 (21,8)	209 (21,4)	206 (21)	202 (20,6)	199 (20,3)	176 (18)	162 (16,5)	140 (14,3)	132 (13,5)	121 (12,4)	
Средние значения условного предела длительной прочности бд.п., МПа (кгс/мм ²) [6]		500	284 (29)	280 (28,5)	274 (28)	270 (27,5)	267 (27)	235 (24)	216 (22)	186 (19)	176 (18)	162 (16,5)

Технологические свойства

Обрабатываемость резанием плохая

Сварка допустима, рекомендуется последующая термообработка

№ 0101 50.02

16X18N12C4TЛ (ЭИ 654 ЛК)	Сталь коррозионноустойчивая аустенито-ферритного класса (для отливок)
-----------------------------	---

Химический состав по ГОСТ 977-88, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Al	S		P	Fe
							не более			
0,13-0,19	3,8-4,5	0,5-1	17-19	11-13	0,4-0,7	0,13-0,35	0,03	0,03	Осв.	

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					ВВ
		σ _т , МПа	σ _в , МПа	δ, %	ψ, %	KCU, кДж/м ²	
		не менее					
ГОСТ 977-88 и ОСТ 26-07-402- 83	Закалка 1150 - 1200 °С, вода	245	491	15	30	275	156-196*

* - справочная

Механические свойства при высоких температурах (закалка 1150 °С, вода)

Таблица 2

t, °С	σ _{с.з} , кгс/мм ²	σ _в , кгс/мм ²	δ, %	ψ, %	Е, кгс/мм ²
20	29,1-30,7	66,1-71,3	26,3-39,7	40,3-44,8	15700
300	19-19,7	48,3-52,1	20,9-30,2	31-35,8	-
400	17,6-18	50,8	38,4-37,1	36,3-47,7	13500

Технологические свойства

Обрабатываемость резанием удовлетворительная
Сварка допустима, для повышения коррозионной стойкости
рекомендуется последующая термическая обработка

Примечание. Физические свойства допускается применять по аналогии
со сталью 16X18N12C4TЮ (ЭИ 654)

30-03 1010 01
 30-03 1010 01

07X20H25M3Д2ТЛ	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса (для отливок)
----------------	---

Химический состав по ОСТ 26-07-402-83, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	Cu	S	P	Fe
не более								не более		
0,07	0,8	0,8	19-21	24-26	2,3-3	0,4-0,7	1,8-2,2	0,02	0,02	Осв.

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ВТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С					ВВ
		σ_r , МПа (кгс/мм ²)	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	δ , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгсм/см ²)	
ОСТ 26-07-402- 83	Закалка 1100 - 1150 °С, вода	200(20)	400(40)	20	20	800(8)	112-137*

* - справочная

Технологические свойства

Обрабатываемость резанием - плохая

Сварка возможна; для сварно-литых конструкций арматуры
не применяется

05X18АНСМ21Л	Сталь коррозионностойкая аустенитного класса (для отливок)
--------------	---

Химический состав по ОСТ 26 07-402-83, %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	S	P	W	V	Ca	B	Fe
н.б. 0,07	0,2-1	1-2	17-20	5,5-7	2-3	0,3	0,02	0,03	0,12 0,16	0,1-0,3	0,005 0,02	0,01-0,02	осн.

ИТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

ИТД на поставку	Термообработка	Механические свойства при 20°С						НВ
		б _т , МПа (кгс/мм ²)	б _л , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгсм/см ²) при 20°С	при -196°С	
ОСТ 26-07-402-83	Закалка 1100 - 1150 °С, вода	250(25)	500(50)	25	32	1000(10)	600(6)	-

18-03 1010 ДЛХ

М1, М2, М3	Медь
------------	------

Химический состав по ГОСТ 859-78, %

Марка	Св не менее	0	Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	S	Zn	Ag
		не менее										
М1	99,9		0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,005	0,002	0,005	0,004	0,002
М2	99,7	0,07	0,002	0,005	0,01	0,05	0,2	0,1	0,05	0,01		-
М3	99,9	0,08	0,003	0,05	0,05	0,06	0,2	0,05	0,5	0,1	-	-

Сортамент, ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20°С					ВВ
				σ _т , МПа (кгс/мм ²)	σ _т , МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , % (δ ₁₀)	ψ, %	КСУ, кгс/см ²	
Лист и полоса холоднокатаные 0,4 - 6 мм, листы горячекатаные 3 - 25 мм	ГОСТ 495-77	твердое	0,4-6	290(30)	-	3	-	-	95
		полутвердое		250-310 (25-32)	-	12	-	-	75
		мягкое		200-260 (20-27)	-	36	-	-	55
		горячекатаные	3-25	200(20)	-	30	-	-	60
Трубы тянутые и холоднокатаные φ 3 - 360 мм, прессованные φ 3 - 280 мм	ГОСТ 617-90	мягкое	φ 3 - 360	200(20)	-	38	δ ₁₀ 35	-	-
		полутвердое		240(25)	-	10	δ ₁₀ 8	-	-
		твердое		280(29)	-	3	δ ₁₀ 2	-	-
		прессованные	до 200 мм св. 200 мм	190(19) 180(18)	-	32	δ ₁₀ 30	-	-
Трубы тянутые φ 3 - 50 мм, прессованные 20 - 150 мм	ГОСТ 1535-91	тянутые: мягкие	3-50	200(20)	-	40(35)	-	-	-
		полутвердые	3-50	240(24)	-	15(10)	-	-	-
		твердые	3-50	270(28)	-	8(5)	-	-	-
		прессованные	20-150	190(19)	-	35(30)	-	-	-
		тянутые: мягкие	3-50	Трубы повышенной пластичности (по требованию)					
		полутвердые		210(22)	-	45(40)	-	-	-
		твердые		240(24)	-	17(15)	-	-	-
				290(30)	-	8(6)	-	-	

58-42 1414 100

Механические свойства в зависимости от температуры [47,49]

Таблица 2

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгс/см ²
В отожженном состоянии					
20	-	21,7	50,9	71,1	17,95
200	-	16,1	53,7	73,3	16
300	-	13,7	50,7	70,2	15,05
400	-	11,1	44,8	57,7	14,5
500	-	6,8	52,5	86	12,9
В закаленном состоянии					
20	-	33,2	10	61,8	-
200	-	29,5	9,1	58,5	-
300	-	19,2	13,5	66,6	-
400	-	11,3	45,6	75	-
500	-	6,8	64,4	91,8	-
В отожженном состоянии					
20	6,7	20,3	45,4	84	17
-183	8,3	30,6	53,1	85,9	21,3
-196	7,5	33,2	53,6	83,8	21,2
-253	13,9	47,5	58,8	74	21,6

38-93 1910 ДМ

Физические свойства [47]

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	E, кгс/мм ²
20-100	16,8	15	11500
20-200	17,3	-40	12000
20-300	17,7	-80	12100
20-400	17,9	-180	12400
20-500	18,3	-269	14800
20	16,8	Плотность, г/см ³	8,95
- 40	16,3		
- 60	16	Температура плавления, °C	1083
- 100	14,5		
- 180	12,5		
- 196	12,2		
- 260	0,02		

Технологические свойства [48]

Отлично штамуется в холодном и горячем состоянии.

Температурный интервалковки 850 - 550 °C.

Температура отжига 600 - 650 °C.

Паяется хорошо, сваривается удовлетворительно.

Обрабатываемость резанием плохая, лучше обрабатывается в наклепанном состоянии.

31-93 1910 ДН

353

НП1, НПОЭви, НП1Эв	Никель
--------------------	--------

Химический состав по ГОСТ 492-73, %

Ni + Co не менее	Fe	Si	Mg	Mn	Cu	Pb	S	C	P	Bi	As	Sb	Zn	Cd	Sr	Сумма	
не менее																	
99,9	0,04	0,03	0,01	0,002	0,015	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,001	0,035	0,001	0,001	0,1	
Химический состав по ГОСТ 19241-80, %																	
НПОЭви																0	Al
99,9																	
Со в.6.0.1	0,03	0,01	0,01	0,002	0,015	0,001	0,001	0,03	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,003	0,01
НП1Эв																	
99,8																	
Со в.6.0.1	0,04	0,03	0,03	0,002	0,02	0,001	0,003	0,03	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,003	0,01

Сертификат, НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Механические свойства при 20°С			ВВ
			σ _т , МПа (кгс/мм ²)	δ ₁₀ (δ ₅), %	Глубина вдавливания по Эриксону не менее	
Листы горячекатаные 5-20 мм, полосы: горячекатаные 5 - 20 мм, холоднокатаные 1 - 10 мм	ГОСТ 6235-91	горячекатаные	370(38)	15	-	-
		мягкие	370(38)	35	8,5	90-120 *
		твердые	540(55)	2	-	125-230 *
Лента толщиной 0,05 - 2 мм	ГОСТ 2170-73	мягкая	390(40)	32(35)	-	-
		твердая	440(45)	10(12)	-	-
		полутвердая	540(55)	2(3)	-	-
		мягкая	340(35)	30(31)	-	-
		твердая	440(45)	10(12)	-	-
		полутвердая	540(55)	2(3)	-	-

* - справочные данные

30-93 1010 ДК

Механические свойства ИИ1 в зависимости от температуры [51,53]

Таблица 2

Температура, °С	$\sigma_{т}$, кгс/мм ²	$\sigma_{в}$, кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	КСУ, кгс/см ²	НВ
20	12-19,5	40-50	26-40	70	18-32	60-100
300		44,8	31	37		
455		30,2	20	31		
593		20,6	16	25		
800		9,2	11	18		

Механические свойства при низких температурах [51]

Таблица 3

Состояние материала	t, °С	$\sigma_{т}$, кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	Коэффициент линейного расширения	
					t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град
Электролитический (99,8 X)	17	45	35	77	20-100	13,7
	-196	63	46	69	Модуль упругости	
	-253	79	48	69	t, °С	E, кгс/мм ²
Кованный	20	74	11,5	71	20	20500-21000
	-153	102	21,5	54	Плотность, г/см ³	8,85
Деформированный (наклеп 93 X)	20	95,5	1	58		
Отожженный	-185	109	3	54		
	20	65	33	63		
Горячекатаный	-170	88	42	62		
	20	66	33	45		
	-185	86	47	57		

Технологические свойства

Интервал температурковки и штамповки 900 - 1175 °С.

Холодная обработка давлением - хорошая.

Температура отжига 700 - 800 °С, отжига для снятия напряжений - 300 °С.

Сварка возможна, применяется пайка твердыми припоями.

Обрабатываемость резанием - плохая.

38-93 1910 PRR

С1, С2, С3	Свинец
------------	--------

Химический состав по ГОСТ 3778-77. %

Марка	Pb не менее	Ag	Cu	Zn	Bi	As	Sn	Sb	Fe	Mg+Ca+Na+
		не менее								
С1	99,985	0,001	0,001	0,001	0,006	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003
С2	99,95	0,0015	0,001	0,001	0,03	0,002	0,002	0,005	0,002	0,015
С3	99,9	0,0015	0,002	0,005	0,06	0,005	0,002	0,005	0,005	0,04

Таблица 1

Вид и размер заготовок, стандарт	ГОСТ 9559-89, листы свинцовые толщиной 0,2 - 15 мм, ширина 500, 600 мм ГОСТ 167-69, трубы свинцовые Φ 8 - 150 мм, толщина стенки 2 - 10 мм
----------------------------------	--

Механические свойства свинца С2 (справочные данные) [49]

Таблица 2

Характеристика	при температуре 20°C			Температура, °C							
	чистый	литой	деформ	20	-180	-253	20	82	150	195	263
$\sigma_{\text{т}}$, кгс/мм ²	0,5-1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²	1,5	1,1-1,3	1,5	2,1	4,4	7,1	1,35-1,8	0,8	0,5	0,4	0,2
δ , %	50	30-40	60-70	33,2	40,3	36	35-50	24	33	20	20
ψ , %	100	92-100	-	-	-	-	100	100	100	100	100
KCU, кгс*м/мм ²	-	-	-	23	3,7	-	-	-	-	-	-
ВВ (в отп.)	4-6	3,2-4,5	3-4,8	4,3	-	-	4,3-5	3	1,44	1,2	0,7

Физические свойства				Технологические свойства			
$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм*град				29,5			
Температура плавления, °C				327			
Плотность, г/см ³				11,34			
Модуль упругости E, кгс/мм ² , при температуре, °C							
-180	0	100	200	300			
2000	1600	1500	1300	1000			

38-03 1910 ДЛ

Л63	Латунь
-----	--------

Химический состав по ГОСТ 15527-70, %

Cu	Zn	Pb	Fe	Sb	Bi	P
62-85	Ост.	0,07	0,2	0,005	0,002	0,01

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20°C					НВ
				σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	δ_5 , % (δ_{10})	ψ , %	КСУ, кгс/см ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Листы горячекатаные 5-25 мм, холоднокатаные 0,4-5 мм, холоднокатаные полосы 0,4-12 мм	ГОСТ 931-90	мягкий	0,4-12	11 *	290-400 (30-41)	(38)	66 *	14 *	56 *
		полутвердый	0,4-12	-	340-470 (35-48)	(20)	-	-	-
		твердый	0,4-10	-	410-570 (42-58)	(8)	-	-	-
		особотвердый	0,4-2	48 *	510-640 (52-65)	(4)	31 *	10,5 *	164 *
		вружнотвердый	0,4-12	-	610(62)	-	-	-	-
		горячекатанный	5 - 25	-	290-390 (30-40)	(30)	-	-	-
Трубы тянутые и холоднокатаные Φ 3 - 100 мм, прессованные Φ 21 - 195 мм	ГОСТ 494-90	мягкое	все размеры	-	290(30)	(40)	-	-	-
		четвертьтвердое		-	330(34)	(30)	-	-	-
		полутвердое		-	370(38)	(25)	-	-	-
		прессованные		-	270(28)	(38)	-	-	-
Прутки тянутые Φ , Φ 3 - 50 мм, прессованные 10 - 160 мм	ГОСТ 2060-90	прессованные	10-160	-	290(30)	33(30)	-	-	65-120
		мягкие	3-50	-	290(30)	44(40)	-	-	65-120
		полутвердые	3-40	-	370(38)	17(15)	-	-	121-165
		твердые	3-12	-	440(45)	11(10)	-	-	в.н. 161

38-43 14/11/08

Продолжение таблицы I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		прессование	10-160	По требованию потребителя		290(30)	39(35)	-	-	-
		мягкие	3-50	-	290(30)	46(40)	-	-	-	
		полутвердые	3-40	-	370(38)	27(24)	-	-	-	
		твердые	3-12	-	440(45)	14(11)	-	-	-	
Проволока круглая, квадратная, шестигранная	ГОСТ 1066-90	мягкая	0,1-0,18		340(35)	18				
		твердая	0,1-0,18		740-930 (75-95)	-				
		мягкая	0,18-0,5		340(35)	20				
		полутвердая	0,18-0,5		440(45)	5				
		твердая	0,18-0,5		690-930 (70-95)	-				
		мягкая	0,5-1		340(35)	26				
		полутвердая	0,5-1		440(45)	5				
		твердая	0,5-1		690-830 (70-90)	-				
		мягкая	1-4,8		340(35)	30				
		полутвердая	1-4,8		390(40)	10				
		твердая	1-4,8		590-780 (60-80)	-				
		мягкая	4,8-12		310(32)	34				
		полутвердая	4,8-12		350(36)	12				
твердая	4,8-12		540-740 (55-75)	-						
Прутки прямоугольного сечения прессованные толщина 10 - 25 мм	ГОСТ 6688-91	Горячедеформированный	10-25		295(30)	(30)				
Лента толщиной 0,05-2мм	ГОСТ 2208-91	мягкая	0,14-2		290-410 (30-42)	38				
		полутвердая	0,14-2		340-470 (35-48)	20				
		твердая	0,14-2		410-570 (42-58)	8				
		особотвердая	0,05-2		510-640 (52-65)	4				
		пружиннотвердая	0,1-1		610(62)	-				

38-93 1910 ДВ

Механические свойства в зависимости от температуры [47,49]

Таблица 2

t, °C	σ_r , кгс/мм ²	σ_b , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгсм/см ²
20	14	35	56	69	14,2
200	14	28	55	50	6,3
300	12	24	32	30	2,5
400	10	13	22	31	4,5
Прутки вытянутый Φ 10 мм					
27	12	34	55	69	11
-196	13	36	59	72	14
-269	14	45	67	61	14

Дополнительные данные

Таблица 3

Предел длительной прочности при 200 °C, $\sigma_{д.п.10000}$, кгс/мм ² [52]	8
Предел выносливости за $10 \cdot 10^6$ циклов [2] σ_{-1} , МПа	мягкая 118
	твердая 151
Коэффициент трения мягкой латуни (без смазки) [2]	0,39

Физические свойства

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости [56]	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	$10^{-6}E$, МПа
20-300	20,6	20	1,09
20	20,2	50	1,08
0	20	100	1,06
- 40	19,6	150	1,04
- 60	18,5	200	1,02
- 100	16,4	250	1,01
- 180	14,5	Плотность, г/см ³ 8,43	
- 193	14,2		

Технологические свойства

Сплав отлично обрабатывается давлением в горячем и холодном состоянии. Удовлетворительно саривается, паяется и обрабатывается резанием. Температура прокатки 750 - 850 °C, прессования 650 - 850 °C. Температура плавления 900 °C.

38-93 1010 224

ЛС 59-1	Латунь свинцовая
---------	------------------

Химический состав по ГОСТ 15527-70, %

Cu	Zn	Pb	Fe	Sb	Bi	P
			не более			
57-60	ост.	0,8-1,9	0,5	0,1	0,003	0,02

Сортамент, НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20°С					НВ		
				σ _т , Н/мм ²	σ _{0,2} , Н/мм ²	δ ₅ , % (δ ₁₀)	ψ, %	КСУ, кгс/см ²			
				не менее							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Листы горячекатаные 5-25 мм, холоднокатаные 0,4-5 мм, холоднокатаные полосы 0,4-12 мм	ГОСТ 931-90	мягкий	лист 3-12 полоса 1-10	-	340-470 (35-48)	(25)	-	-	70-90 *		
		твердый	лист 3-10 полоса 1-10	-	460-610 (47-62)	(5)	-	-	140-150 *		
		горячекатаные	лист 5-25	-	360-490 (37-50)	(18)	-	-	-		
Трубы прессованные φ 21 - 195 мм	ГОСТ 494-90	прессованные	все размеры	-	390(40)	(20)	-	-	-		
Прутки тянутые φ, φ 3 - 50 мм, прессованные 10 - 160 мм	ГОСТ 2060-90	прессованные	10-160 55-160	-	360 (37)	22 (18)	-	-	80-140 70-140		
		мягкие	3-50	-	330(34)	25(20)	-	-	80-140		
		полутвердые	3-12	-	410(42)	10(8)	-	-	121-170		
			13-20	-	390(40)	15(12)	-	-	121-170		
			21-40	-	390(40)	18(15)	-	-	121-170		
		твердые	3-12	-	490(50)	7(5)	-	-	н.н. 171		
		прессованные	10-160	По требованию потребителя					-	-	-
		мягкие	3-50	-	360(37)	23(20)	-	-	-		
		полутвердые	3-12	-	430(44)	14(12)	-	-	-		
			13-20	-	430(44)	16(14)	-	-	-		
21-40	-		410(42)	20(17)	-	-	-				
твердые	3-12	-	490(50)	12(9)	-	-	-				

38-93 1910 РД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проволока круглая, квадратная, шестигранная	ГОСТ 1066-90	мягкая	0,6-1	-	340(35)	25	-	-	-
		твердая	0,6-1	-	430(50)	1	-	-	-
		мягкая	1-1,9	-	340(35)	27	-	-	-
		твердая	1-1,9	-	470(40)	3	-	-	-
		мягкая	1,9-5	-	340(35)	39	-	-	-
		полутвердая	1,9-5	-	390(40)	10	-	-	-
		твердая	1,9-5	-	490-640 (50-65)	5	-	-	-
		мягкая	5-12	-	340(35)	30	-	-	-
		полутвердая	5-12	-	390(40)	12	-	-	-
		твердая	5-12	-	440-640 (45-65)	8	-	-	-
Брутки прямоугольного сечения прессованные -толщина 5 - 25 мм; тянутые 3 - 10 мм	ГОСТ 6688-91	Горячекатаные	10-25	-	370(38)	21	-	-	-
		Холоднокатаные (тянутые)	3-10	-	Не нормируется	-	-	-	
Лента толщиной 0,05-2мм	ГОСТ 2208-91	мягкая	0,14-2	-	340-490 (35-50)	25	-	-	-
		твердая	0,1-2	-	400-640 (47-65)	5	-	-	-
		особотвердая	0,35-1,2	-	590(60)	3	-	-	-

Механические свойства в зависимости от температуры [47,49]

Таблица 2

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	КСУ, кгс/см ²
20	-	38	22	28	-
100	-	36	20	27	-
200	-	30	16	23	-
300	-	20	9	18	-
400	-	10	10	20	-
	Лист толщиной 10 мм				
17	-	45	32	35	4,8
-196	-	59	37	38	4,7
-253	-	68	34	35	4
	Пруток Φ 50 мм				
20	15	41	41	44	5
-80	18	46	40	57	6
-180	20	55	48	49	5

38-93 1010

Дополнительные данные

Таблица 3

Предел длительной прочности при 250 °С, б.д.п. 10000, кгс/мм ² [52]	4,8
Предел выносливости σ_{-1} при 50·10 ⁶ циклов, МПа (латунь твердая)	159
Коэффициент трения без смазки (латунь мягкая) [2]	0,17

Физические свойства [49]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости [56]	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °С	10 ⁻⁵ E, МПа
20	20,9	20	1,05
0	20,8	50	1,07
- 40	20,55	100	1,08
- 60	20,4	150	1,0
- 100	18,4	200	0,98
- 180	15,2	250	0,97
- 196	14	Плотность, г/см ³ 8,5	

Технологические свойства [48]

Удовлетворительно обрабатывается давлением в холодном состоянии. Температурный интервалковки 750-650 °С, температура плавления 900 °С. Обрабатываемость резанием хорошая. Для сварки не рекомендуется.

ЛЖМц 59-1-1	Латунь
-------------	--------

Химический состав по ГОСТ 15527-70, %

Cu	Fe	Mn	Al	Sn	Zn	Pb	Sb	Bi	P
57-60	0,6-1,2	0,5-0,8	0,1-0,4	0,3-0,7	ост.	0,2	0,01	0,003	0,1

Сортамент, НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20°C					НВ
				σ_T , Н/мм ²	σ_B , Н/мм ²	δ , % (δ_{10})	ψ , %	KCU, кгс/см ²	
				не менее					
Трубы прессованные Ф 21 - 195 мм	ГОСТ 494-90	прессованные	Все размеры	-	430(44)	(28)	-	-	-
Прутки тянутые Ф, д 3 - 50 мм, прессованные 10 - 160 мм	ГОСТ 2060-90	прессованные	10-160	-	430(44)	(28)	-	-	-
		тянутые	3-12	-	490(50)	15	-	-	130 *
		полутвердые	13-50	-	440(45)	17	-	-	130 *

* - справочные данные

Механические свойства в зависимости от температуры [47,49]

Таблица 2

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгс/см ²
20	-	40	52	68	-
100	-	40	52	67	-
200	-	36	51	56	-
300	-	25	49	53	-
400	-	14	39	46	-
20	Плиты горячекатаные толщиной 20 мм				12
	17	44	34	41	
-183	25	57	36	40	10
-196	26	59	36	39	10
-253	32	71	38	39	-
20	Пруток горячекатанный Ф 14 мм				7
	33	54	32	53	
-183	44	69	36	45	7
-196	44	70	36	45	6

30-03 1010 ДП

Дополнительные данные [2]

Таблица 3

363

Предел выносливости σ_{-1} при $100 \cdot 10^6$ циклов, МПа	125
Коэффициент трения (латунь мягкая) без смазки	0,39

Физические свойства

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости [56]	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	$10^{-5}E$, МПа
20-300	22,3	20	1,06
20	20,7	50	1,05
0	20,6	100	1,03
- 40	20,4	150	1,01
- 60	20,3	200	0,99
- 100	18,1	250	0,97
- 180	14,1	<i>t°c тковления</i> Плотность, г/см ³	
- 196	13		
		890	8,5

Технологические свойства

Удовлетворительно обрабатывается давлением в холодном состоянии

Температурный интервалковки - 750 - 550 °C

Обрабатываемость резанием - хорошая

Применима для сварных узлов

38-03 144 ДЖ

Брамц 9-2	Бронза безоловиная
-----------	--------------------

Химический состав по ГОСТ 18175 87. %

Al	Mn	Cu	Sn	Si	Pb	P	Fe	Zn	Всего
не более									
8-10	1,5-2,5	Остальное	0,1	0,1	0,03	0,01	0,5	1	1,5

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20°C			
				б _T , МПа (кгс/мм ²)	б _B , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	НВ
				не менее			
Прутки тявутные: круглые φ 5 - 40 мм, квадратные и шестигранные φ 5 - 41 мм. Прессованные круглые φ 16 - 160 мм (повышенной точности φ 25 - 120 мм)	ГОСТ 1628-78	Тявутные (полутвердые)	5-12	-	540(55)	12	115
			13-40	-	540(55)	15	
		Прессованные	25-45	-	490(50)	20	95
			48-120	-	470(48)	20	90
Полосы: горячекатаные 6 - 22 мм. холоднокатаные 1 - 12,5 мм. Листы 0,4 - 1 мм	ГОСТ 1595-90	Горячекатаные	<i>Все толщины</i>	-	440(45)	15	-
		Холоднокатаные: мягкие		-	440(45)	18	-
		твердые		-	590(60)	5	-

Механические свойства при высоких температурах [47]

Таблица 2

t, °C	б _T , кгс/мм ²	б _B , кгс/мм ²	δ, %	ψ, %	KCU, кгсм/см ²	НВ
20	17-31	50-60	25-39	44	8	120
200	29,8	45-60	20-28	47	8	90-100
300	28,9	45-60	20-33	50	7,5	90
400	21,7	35-45	38	60	6,4	84

38-03 1010 04

Механические свойства при отрицательных температурах [2]

Таблица 3

t, °C	$\sigma_{\text{в}}$, МПа	δ , %	ψ , %	$\sigma_{\text{т}}$, МПа	KCU, кДж/м ²
Пруток прессованный, отожженный					
20	529	51	-	147	129
- 20	539	45	-	196	
- 40	549	48	-	196	

Дополнительные данные [2]

Таблица 4

σ_{-1} , МПа (бронза твердая)	Коэффициент трения (бронза мягкая)	
	со смазкой	без смазки
При 10 ⁶ циклов: 206	0,006	0,18

Физические свойства

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E, кгс/мм ²
20	17	20	9200
25-100	17,3	Плотность, г/см ³	7,6
100-200	17,6		
200-300	20,5		
		Температура плавления, °C	1060

Технологические свойства [48]

Хорошо обрабатывается давлением, температурные пределыковки (штамповки) - 600-840 °C; хорошо обрабатывается резанием.

Сварка допустима, для сварных конструкций арматуры не рекомендуется.

Применяется пайка твердыми припоем

Притираемость удовлетворительная

Полируемость хорошая

30.03 10.10.01

БрАЖМц 10-3-1,5	Бронза безоловинная
-----------------	---------------------

Химический состав по ГОСТ 18175-79, %

Al	Fe	Ka	Cu	Sn	Si	Pb	P	Zn	Всего
не более									
9-11	2-4	1-2	Остальное	0,1	0,1	0,003	0,01	0,5	0,7

Сортамент, ВТД на поставку, механические свойства.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр заготовки	Механические свойства при 20°C			
				б _т , МПа (кгс/мм ²)	б _л , МПа (кгс/мм ²)	б _с , %	ВВ
Прутки прессованные круглые ϕ 16 - 160 мм	ГОСТ 1628-78	Прессованные	16-160	(19*)	590(60)	12	130-200
				По требованию потребителя			130-170
Трубы прессованные ϕ 42 - 280 мм	ГОСТ 1208-90	Прессованные	42-80 вкл	-	590(60)	12	129-200
			85-280	-	540(55)		
Поковки	ОСТ 5.9046-77 (МСИ)	-	-	186(19)	540(55)	12	130
		Закалка + отпуск	-	216(22)	638(65)	10	160-230

* - справочное

Рекомендуемые режимы термообработки и механические свойства заготовок для деталей арматуры согласно ОСТ 26-07-2064-84

Таблица 2

Режим термообработки		б _т , МПа (кгс/мм ²)	б _л , МПа (кгс/мм ²)	б _с , %	ψ , %	KCU, кДж/м ² (кгсм/см ²)	ВВ кгс/мм ²
Закалка 840-860 °С, охлаждение в 10% - ном растворе перенной соли	Отпуск 560-580 °С	294(30)	637(65)	15	25	392(4)	170-200
	530-550 °С	-	-	10	-	294(3)	-
-	Отпуск 650-750 °С	-	490(50)	20	-	-	> 120

Влияние термической обработки на ударную вязкость при низких температурах (пруток прессованный ϕ 40 мм) [50]

Таблица 3

Состояние материала	KCU, кгсм/см ² при температуре, °С		
	20	- 196	- 273
В поставке	6.13-6.75	5.1-5.2	4.1-4.5
Закалка 840-860 °С, отпуск 560-580 °С	9	7.6-8.1	5.9-6

31-93 1010 001

Механические свойства в зависимости от температуры [48, 49]

Таблица 4

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгс/см ²
Пруток прессованный					
20	20,4	59,1	28,1	31,2	10,8
- 183	28,8	72,6	24	25,5	9,1
- 196	30,4	74,4	26,6	32,7	8,8
+ 20	22	66	32	34	9,8
200	21	55	33	31	9,3
300	19	49	38	35	3,9
400	18	38	30	35	7,8

Дополнительные данные [2]

Таблица 5

σ_{-1} , МПа (твердая)	Коэффициент трения	
	со смазкой (литая)	без смазки (мягкая)
При $15 \cdot 10^6$ циклов: 275	0,012	0,21

Физические свойства [49]

Таблица 6

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E, кгс/мм ²
25-100	16,9	+ 15	10 400
100-200	17,9	- 40	10 600
200-300	20,2	- 80	11 500
20	17	- 180	11 500
0	16,5	Плотность, г/см ³	7,53
- 40	15,4	Температура плавления, °C	1045
- 60	15,1		
- 100	14,5		
- 180	13		
- 196	12		

Технологические свойства [47, 48]

Удовлетворительно обрабатывается давлением, температурные пределыковки (штамповки) - 840-800 °C; прессования 825-775 °C

Удовлетворительно обрабатывается резанием

Паяется плохо. Для сварных конструкций арматуры не рекомендуется
Применение упрочняющей термообработки заготовок размером сечения более 100 мм не рекомендуется

Притираемость - хорошая, полируемость - хорошая

38-03 19-10 028

БРАЖН 10-4-4	Бронза Сороловянная
--------------	---------------------

Химический состав по ГОСТ 18175-78, %

Al	Fe	Ni	Cu	Mn	Sn	Si	Pb	Zn	P	Всего
не более										
9,5-11	3,5-5,5	3,5-5,5	Остальное	0,5	0,1	0,1	0, 03	0,3	0,01	1,1

Сортанент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр заготовки	Механические свойства при 20°С			
				σ _т , МПа (кгс/мм ²)	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	НВ
				не менее			
Прутки прессованные Ø 20 - 160 мм (в том числе повышенной точности)	ГОСТ 1628-78	Прессованные	20-160	(30*)	640(65)	5 КСУ, кгс/мм ² 3*	170-220
Трубы прессованные Ø 42 - 280 мм	ГОСТ 1208-90	Прессованные	42-280	-	640(65)	5	170-220

* - справочное

Рекомендуемые режимы термообработки и механические свойства заготовок для деталей арматуры согласно ОСТ 26-07-2064-84

Таблица 2

Режим термообработки	σ _{0.2} , МПа (кгс/мм ²)	σ _в , МПа (кгс/мм ²)	δ ₁₀ , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² (кгсм/см ²)	НВ кгс/мм ²
Закалка 890-910 °С, вода	нн294(30)	нн637(65)	нн5	-	-	200-240
-	Отжиг 700-750°С	-	нн539(55)	нн30	нн40	нн588(6)

38-93 1910 ДЛ

Механические свойства в зависимости от температуры [49, 50]

Таблица 3

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	НВ	KCU, кгс/см ²
Пруток прессованный					
20	31	71	18	160	2,9
200	30	61	12	-	-
300	29	58	10	-	4,9
400	28	48	8	-	2,4
+ 20	34,3	71,9	8,2	-	2,8
- 183	43,3	79,9	4	-	1,54
- 196	42,6	78,7	3,4	-	1,7

Предел усталости σ_{-1} , МПа при $50 \cdot 10^6$ циклов - 345

Физические свойства [47]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E, кгс/мм ²
20-100	19,1	20	Литая
100-200	16,6		11 500
200-300	18,3		Твердая
400	20,8		13 000
20	17	Плотность, г/см ³ 7,5	
0	16,5	Температура плавления, °C 1084	
- 40	15,4		
- 60	14,9		
- 100	14,15		
- 180	12,4		
- 196	11,5		

Технологические свойства

Удовлетворительно обрабатывается давлением, интервал температурковки (штамповки) - 900-850 °C; удовлетворительно обрабатывается резанием.

Сварка и пайка твердыми припоями возможна, однако сплав для сварных конструкций не рекомендуется.

38-93 1010 ДД

3/10

Бр/Мц 3-1	Бронза кремнистая
-----------	-------------------

Химический состав по ГОСТ 18175-78, %

Mn	Si	Cu	Sn	Ni	Pb	Fe	Zn	Всего
не более								
1-1,5	2,7-3,5	Остальное	0,25	0,2	0,03	0,3	0,5	1

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Енд и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр заготовки	Механические свойства при 20°С			
				б., МПа (кгс/мм ²)	б., МПа (кгс/мм ²)	б., %	ВВ
				не менее			
1	2	3	4	5	6	7	8
Прутки: тянутые круглые ϕ 5 - 40 мм, квадратные и шестигранные ϕ 5 - 41 мм, Прессованные ϕ 30 - 120 мм. Катавные ϕ 30 - 100 мм	ГОСТ 1628-78	Тянутые (твердые)	5 - 12	-	490(50)	10	150
			13 - 41	(37*)	490(50)	15	
		Катавные	30 - 100	-	390(40)	15	-
		Прессованные	30 - 120	-	340(33)	20	65
		<i>По требованию потребителя</i>		Тянутые (твердые)	5 - 12	-	540(55)
Полосы толщевой 1 - 10 мм, ленты толщиной 0,05 - 2 мм	ГОСТ 4748-70	Мягкое	0,1 - 0,15	-	350(36)	-	-
			Св. 0,15-0,45	-	350(36)	20	-
			от 0,5 и более	-	350(36)	35	75-135
		Полутвердое	0,1 - 0,15	270-500 (28-51)	470-500 (48-60)	-	-
			Св. 0,15-0,45			5	-
			от 0,5 и более			10	135-195
		Твердое	0,1 - 0,15	500-740 (51-75)	590-760 (60-77)	-	-
			Св. 0,15-0,45			2	-
			от 0,5 и более			5	183-235
		Особо твердое	0,1 и более	-	760(77)	-	Св. 230

38-93 10/10 ДСР

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Проволока ϕ 0,1 - 2,8 мм. □ 0,6 - 1,4 мм	ГОСТ 5222-72		0,1 - 1	-	880(90)	-	-
			1,1 - 2,6	-	880(90)	0,5	-
			2,8 - 4,2	-	830(85)	1	-
			4,5 - 8	-	810(83)	1,5	-
			8,5 - 10	-	760(78)	2	-

* - справочное

Механические свойства в зависимости от температуры [47,49]
Таблица 2

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	НВ
20	37	49	41	75	-
150	40	50	40	76	-
200	35	46	40	75	-
350	38	41	12	36	-
450	28	29	9	32	-
20	-	-	-	-	85-90
100	-	-	-	-	72
200	-	-	-	-	72
300	-	-	-	-	65
500	-	-	-	-	50
20	23,5 †	47,4	49	45,2	-
- 183	27,9 †	61,9	51,3	41,3	-

* Значение $\sigma_{0,2}$ Ударная вязкость КСУ, кгс/см² при низких температурах, испытания на образцах Шарпи [49]

Таблица 3

20	- 17	- 73	- 80	- 115	- 130
8,9	10-11	9,6	9,5	8,9	8,8

Предел выносливости 6-1 при 10⁶ циклов 98 МПа (мягкая), 206 МПа (твердая) [2]

38.03 19.10 2024

Физические свойства [47, 49]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E, (кгс/мм ²) МПа
20-100	17,4	20	11740
100-200	17,0	- 78	11740
20-300	18	- 196	14765
+ 50	18,8	- 253	13360
+ 20	18,5	Плотность, г/см ³	8,47
- 40	17,8	Температура плавления, °C	1025-1060
- 60	16,6		
- 100	14,1		
- 180	11,7		
- 196	11,2		

Технологические свойства

Куется и штампуются в интервале 600 - 750 °C
 Обрабатываемость резанием хорошая
 Свариваемость хорошая. Возможна пайка твердыми припоями
 Полируемость хорошая. Притирается хорошо.
 Хорошо сваривается электро- и газовой сваркой и паяется мягкими и твердыми припоями

38-93 1910 082

Бр Б2	Бронза бериллиевая
-------	--------------------

Химический состав по ГОСТ 18175-78, %

Be	Ni	Cu	Fe	Al	Si	Pb	Етого
не более							
1,8-2,1	0,2-0,5	Остальное	0,15	0,15	0,15	0,005	0,5

Сортамент, НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр заготовки	Механические свойства при 20°C					
				б.т, МПа (кгс/мм ²)	б., МПа (кгс/мм ²)	δ ₁₀ , % (δ ₅)	Н _ч , МПа (кгс/мм ²)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Проволока φ 0,06 - 12 мм	ГОСТ 15834-77	Мягкая (закалка)	0,06-0,08	-	345-686 (35-70)	15-45	980(100)		
			0,1-1	-	392-637 (40-65)	20-45			
			1-5	-	392-637 (40-65)	25-60			
		Твердая (закалка + хол. деформация)	0,06-0,08	-	931-1372 (95-140)	-	1764(180)		
			0,1-0,5	-	931-1372 (95-140)	-			
			0,55-1	-	833-1274 (85-130)	-			
			1-5	-	735-1176 (75-120)	-			
		5,5-12	-	735-1078 (75-110)	-				
		На образцах (после дисперсионного твердения из мягкого и твердого состояния)							
		мягкая	0,06-0,9	-	1078-1470 (110-150)	-	3136(320)		
1-12	-		1078-1568 (110-160)	-					
твердая	0,06-12	-	1176(120)	1	3528(360)				

38-93 19/10 001.

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8		
Полосы и ленты толщиной 0,02 - 6 мм	ГОСТ 1783-70	Мягкий (закалка)	< 0,15	(20-35*)	-	-	я.6. 130		
			0,15-0,25		(40-60)	20			
			более 0,25		(40-60)	30			
		Твердый (закалка + деформация 30-40 %)	< 0,15	(60-95*)	-	-	170		
			0,15-0,25		(60-90)	-			
			более 0,25		(65-95)	2,5			
		Закалка + старение	< 0,15	(95-135*)	-	-	330		
			0,15-0,25		(110-150)	-			
			более 0,25		(115-150)	2			
		Деформация + старение	< 0,15	(115-160*)	-	-	360		
			0,15-0,25		(115-160)	-			
			более 0,25		(120-160)	1,5			
Прутки тянутые: круглые, квадратные, шестигранные ϕ 5 - 40 мм, прессованные круглые ϕ 42 - 100 мм	ГОСТ 15835-70	Мягкий (закалка)	5-40	-	390(40)-590(69)	(25)	ВВ 100-150		
			Твердый	5-15	-	740(75)-980(100)	1	ВВ 150	
				16-40	-	640(65)-880(90)	1	ВВ 150	
		Прессованный	42 - 100	-	440(45)	20	-		
		Закалка + старение	-	-	На образцах (тянутые прутки)		1080(110)	2	320
		Твердый + старение	-	-	-	1180(120)	2	340	

* - справочное

Рекомендуемые режимы термообработки и механические свойства заготовок для деталей арматуры согласно ОСТ 26-07-2064-84

Таблица 2

Режим термообработки		б ₀ , МПа <i>кгс/см²</i>	б ₁₀ , МПа <i>кгс/см²</i>	б ₁₀ , %	ψ, %	КСУ, кДж/м ² <i>(кгсм/см²)</i>	ВВ <i>кгс/мм²</i>
Закалка 760-780 °С, вода	Отпуск -	<i>н.м.</i> 245(25)	<i>н.м.</i> 392(40)	<i>н.м.</i> 30	-	<i>н.м.</i> 490(5)	105-125
	310-330 °С	<i>н.м.</i> 1176(120)	<i>н.м.</i> 1274(130)	<i>н.м.</i> 1	-	<i>н.м.</i> 80(0,8)	340-370
-	Отпуск 650-750 °С	<i>н.м.</i> 245(25)	<i>н.м.</i> 441(45)	<i>н.м.</i> 30	-	-	90-110

38-93 10/10 002

Механические свойства в зависимости от температуры [49, 51]

Таблица 3

t, °C	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгс/см ²
Пруток Φ 14 мм (закалка с 815 °C)					
40	25	52	52	74	14
- 20	25	52	55	74	14
- 75	25	52	55	74	13
- 130	30	58	52	73	11
- 185	38	68	50	68	10
Пруток Φ 14 мм (закалка с 815 °C + старение 315 °C, 2 ч)					
40	115	136	4	12,5	0,7
- 20	118	136	4,5	12,5	0,7
- 75	130	137	4,5	14	0,7
- 130	135	145	4	14	0,75
- 185	138	152	5	10	1,2
Пруток отожженный (мягкий)					
20	-	64	29	42	-
100	-	64	30	42	-
200	-	61	28	37	-
300	-	56	21	28	-
400	-	53	20	28	-
500	-	40	38	52	-

 σ_{-1} при 10^6 циклов - 206 [2]

28-93 1910 00

Физические свойства

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E, кгс/мм ²
20	16,75	20	12 300
0	16,65	- 78	12 512
- 40	16,3	- 196	13 218
- 60	16,0	- 253	13 711
- 100	13,5	Плотность, г/см ³	8,25
- 180	10,7	Температура плавления, °C	955
- 203	9,7		
20-100	16,6		
100-200	17,2		
200-300	19		

Технологические свойства

Сплав куется, штампуется и удовлетворительно обрабатывается резанием
 Температура горячей деформации - 800-780 °C
 Свариваемость и паяемость хорошая

38-93 19.10 ДХ

БрОЦ 4-3	Бронза оловянная
----------	------------------

Химический состав по ГОСТ 1574-74, %

Sn	Zn	Cu	Fe	Pb	Sb	Bi	Al	S	P	Всего
не более										
3,5-4	2,7-3,3	Остальное	0,05	0,02	0,002	0,002	0,002	0,002	0,03	0,2

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр заготовки	Механические свойства при 20°C			
				$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.1}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_{10} , % (%)	ψ , МПа (кгс/мм ²)
1	2	3	4	5	6	7	8
Полоса толщиной 1 - 10 мм, лента толщиной 0,1 - 2 мм	ГОСТ 1761-79	Мягкое	менее 0,5	107,8(11)	294(30)	35	588(60)
			0,5 и более	107,8(11)	294(30)	38	
		Полутвердое	менее 0,5	294-509,6 (30-52)	352,8-539 (36-55)	4	822-1666 (90-170)
			0,5 и более	294-509,6 (30-52)	352,8-539 (36-55)	8	
		Твердое	менее 0,5	509,6-666,4 (52-68)	539-686 (55-70)	2	1666-2058 (170-210)
			0,5 и более	509,6-666,4 (52-68)	539-686 (55-70)	4	
		Особо твердое	менее 0,5	666,4(68)	686(70)	-	Средне 2058 (210)
			0,5 и более	666,4(68)	686(70)	-	
Прутки: тянутые круглые ϕ 5 - 40 мм, квадратные и шестигранные ϕ 5 - 36 мм, прессованные круглые ϕ 42 - 120 мм	ГОСТ 6511-60	Тянутые	5 - 12	-	430(44)	10(12)	-
			13 - 25	-	370(38)	12(18)	-
			26 - 35	-	330(34)	14(20)	-
			36 - 40	-	310(32)	16(20)	-
		Прессованные	42 - 120	(10,8*)	270(28)	25(35)	КСУ (24*)

38-93 19.10.93

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Проволочка ϕ 0,1 - 1,2 мм, ϕ 0,6 - 3 мм	ГОСТ 5221-77		Круглая 0,1 - 2,5	-	892,9(90)	0,5	-
			2,5 - 4	-	833,8(85)	1	-
			4 - 8	-	814,2(83)	1	-
			8 - 12	-	765,2(78)	2	-
			Квадратная 0,6 - 1,2	-	833,8(85)	-	-
			1,2 - 2	-	784,8(80)	-	-
			2 - 3	-	765,2(78)	1	-

* - справочное

Механические свойства в зависимости от температуры [47]

Таблица 2

t, °C	σ_t , кгс/мм ²	σ_b , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгс/мм ²	HE
Литье в кокиль						
50	19	34	59	60	3,9	-
20	15	29	57	63	14	67
200	16	31	52	54	12	-

Физические свойства

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$, мм/мм град	t, °C	E, (кгс/мм ²) МПа
20	18,1	20 мягкое	93100-122500 (9500-12500)
Плотность, г/см ³	8,8	полутвердое	93100-122500 (9350-12500)
			твердое
Температура плавления, °C	1045	особо твердое	93100-122500 (9350-12500)

Технологические свойства [47]

Обработываемость резанием - удовлетворительная
 Притираемость - хорошая
 Полируемость - удовлетворительная
 Интервал температур ковки (штамповки) 730 - 650 °C
 Хорошо сваривается электро- и газовой сваркой и паяется мягкими и твердыми припоями

38-93 19.10.02

279

БрФ 6,5-0,15	Бронза оловянная
--------------	------------------

Химический состав по ГОСТ 5017-74, %

Sn	P	Cu	Mg	Fe	S	Pb	Bi	Al	Si	Sb	Zn	Ni
			не более									
6-7	0,1-0,25	Остальное	0,002	0,02	0,002	0,02	0,002	0,002	0,002	0,002	0,3	0,2

Сортамент, НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр заготовки	Механические свойства при 20°С			
				$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа[Ca] (кгс/мм ²)	δ_{10} , %	H_v , МПа(НЗ) (кгс/мм ²)
Полоса толщиной 1 - 10 мм, лента толщиной 0,1 - 2 мм	ГОСТ 1761-79	Мягкое	менее 0,5	127,4(13)	294(30)	35	637(65)
			0,5 и более	127,4(13)	294(30)	38	
		Полутвердое	менее 0,5	372,4-539 (38-55)	441-568,4 (45-58)	8	1078-1666 (110-170)
			0,5 и более	372,4-539 (38-55)	441-568,4 (45-58)	10	
		Твердое	менее 0,5	539-705,6 (55-72)	568,4-744,8 (58-76)	5	1666-2156 (170-220)
			0,5 и более	539-705,6 (55-72)	568,4-744,8 (58-76)	5	
		Особо твердое	менее 0,5	705,6(72)	744,8(76)	-	Свяже 2156 (220)
			0,5 и более	705,6(72)	744,8(76)	-	
Прутки: тянутые Ø 5 - 20 мм, прессованные Ø100 - 110 мм	ГОСТ 10025-78	Тянутые: мягкий	5 - 20	-	$[352,8 \cdot 10^7]$ (36)	40	70 НВ
		полутвердый		-	$[392 \cdot 10^7]$ (40)	18	120 НВ
		твердый		-	$[470,4 \cdot 10^7]$ (48)	12	140 НВ
		особотвердый		-	$[548,8 \cdot 10^7]$ (56)	6	150 НВ
		Прессованные Ø100-110		-	$[043 \cdot 10^7]$ (32)	55	70 НВ

* - справочное

38.03 10.10 004

Механические свойства при повышенных температурах [47]
Таблица 2

t, °C	σ _в , кгс/мм ²		σ _т , кгс/мм ²	δ, %	
	твердая	мягкая		твердая	мягкая
100	-	42-47	-	-	48-62
150	73	-	55	13	-
200	68	43-53	57	17	38-67
300	67	52-55	50	18	23-39
400	50	-	32	48	-
500	-	19-21	-	-	8-14

Механические свойства при низких температурах [49]
Таблица 3

t, °C	σ _в , кгс/мм ²	δ, %	ψ, %
+ 17	63	12	61
- 196	84	29	54
- 253	95	29	51

Физические свойства [47]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	α·10 ⁶ , мм/мм град	t, °C	E, кгс/мм ²
25-100	16,9	20	Твердая
100-200	17,9		9400 - 9800
200-300	20,8		Мягкая
16,9	16,9		10 600
- 43,1	15,91	Плотность, г/см ³ 8,65	
- 63,1	15,5	Температура плавления, °C 1050	
- 103,1	14,53		
- 183,1	10,03		

Технологические свойства

Применяется прокатка, прессовка, волочение
 Температура прокатки 770-750 °C, температура прессования - 820-750 °C, температурный интервалковки 770-600 °C
 Обработка резанием - удовлетворительная
 Хорошо паяется, возможна сварка
 Притиримость удовлетворительная. Полируется удовлетворительно

38-93 19.10.001

ЛЦ40С (ЛС59-1Л) ЛЦ40Сд (ЛС59-1ЛД)	Латунь свинцовая
--------------------------------------	------------------

Химический состав по ГОСТ 17711-80, %

Марка сплава	Cu	Pb	Zn	Mn	Sn	Si	Sb	Fe	Al	Bi	Всего примесей
ЛС40С	57-61	0,8-0,2	ост.	0,5	0,5	0,3	0,05	0,8	0,5	1	2
ЛС40Сд	58-61	0,8-0,2	ост.	0,2	0,3	0,2	0,05	0,5	0,2	1	1,5

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Марка	Способ * литья	$\sigma_{в}$, МПа(кгс/мм ²)	δ , %	НВ
			не менее		
ГОСТ 17711-80, ОСТ 24.207.01-90	ЛС 40С	П	215(22)	12	70
		К,Ц	215(22)	20	80
	ЛС 40Сд	Д	196(20)	6	70
		К	264(27)	18	100

* - П - литье в песчаные формы, К - литье в кокиль, Д - литье под давлением, Ц - центробежное литье

Механические свойства в зависимости от температуры

[47,49]

Таблица 2

t, °С	$\sigma_{в}$, кгс/мм ²	$\sigma_{т}$, кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгс/см ²	НВ
- 50	38	литье в кокиль 17	39	37	4,9	-
20	35	14	40	41	4,8	79
200	27	14	46	49	3,9	-
+ 20	36,7	литье -	22,3	19,9	5,23	-
- 183	50,8	-	26,9	19,2	5,18	-

Дополнительные данные для латуни ЛЦ40С [2]

Таблица 3

$\alpha \cdot 10^{-6}$, °С ⁻¹	σ_{-1} , МПа При $5 \cdot 10^6$ циклов	Коэффициент трения в паре со сталью	
		со смазкой	без смазки
10,1	185	0,013	0,17

38-93 19-10 002

272

Технологические свойства [47]

Температура плавления	820-835 °С
Температура заливки	1020-1060 °С
Жидкотекучесть	51 см
Линейная усадка	2,2 (литье в кокиль)
Обработка резанием	Отличная
Свариваемость	Возможна сварка и пайка, для сварных конструкций арматуры не применяется
Притираемость	Удовлетворительная
Полируемость	Хорошая

Примечание. Физические свойства допускаются принимать по аналогии с латуной ЛС 59-1

38-03 19.10.01

ЛЦ16К4 (ЛК80-3Л)	Латушь кремнистая (для отливок)
------------------	---------------------------------

Химический состав по ГОСТ 17711-80. %

Cu	Si	Pb	Sn	Sb	Mn	Fe	Al	P	Ni	Всего
78-81	3-4,5	0,5	0,3	0,1	0,8	0,6	0,4	0,1	0,2	2,5

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ * литья	σ_b , МПа(кгс/мм ²)	δ , %	НВ
		не менее		
ГОСТ 17711-80.	П (песчаная форма)	294(30)	15	100
ОСТ 24.207.1-90	К (кокиль)	343(35)	15	110

Механические свойства в зависимости от температуры [47]

Таблица 2

t, °C	σ_b , кгс/мм ²	σ_T , кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгсм/см ²	НВ
	<u>Литье в землю</u>					
20	45-60	24	10-40	11	-	100
200	43	22	23	9	-	-
300	44	-	17	6	-	-
	<u>Литье в кокиль</u>					
20	43	15	47	44	13,5	84
200	41	15	46	40	11,8	-
300	43	17	29	34	9,4	-
400	28	17	21	20	6,9	-
	<u>Литье в землю</u>					
20	40	18,4 *	21,9	24	6,4	-
-78	41,6	23 *	16,5	23,1	5,3	-
-183	45,7	25 *	13,6	19,6	5,0	-
-196	46,4	28,5 *	13,4	18,9	4,8	-

* - значение $\sigma_{0,2}$

28-83 19.10.01

Дополнительные данные [2]

Таблица 3

σ_{-1} , МПа* [52] При $20 \cdot 10^6$ циклов	Обд.п. за 10^4 ч при 250°C	Коэффициент трения в парах со сталью	
		со смазкой	без смазки
100	11	0,01	0,19

* - литье в песчаную форму

Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град при температуре, $^\circ\text{C}$ [47,49]

20-100	20-200	20-300	20	- 40	- 60	- 100	- 180	- 196
18,8-20,8	18,9	22,7-23,4	19,15	18,8	18,5	15,6	14	13,8
Модуль упругости E, кгс/мм ²			10300					
Плотность, г/см ³			8,3					

Технологические свойства

Температура плавления, $^\circ\text{C}$	835-916
Температура заливки, $^\circ\text{C}$ в землю в кокиль	960-1020 1000-1080
Линейная усадка, %	1,3 - 1,7
Объемная усадка, %	0,93
Жидкотекучесть	73 см при 1050°C
Обработка резанием	Удовлетворительная
Возможна сварка и пайка твердыми припоями. Для сварных конструкций арматуры не применяется	

38-93 1010 ДХ

ЛЦ38Мц2с2 (ЛМцС58-2-2)	Латунь марганцово-свинцовая
---------------------------	-----------------------------

Химический состав по ГОСТ 17711-80, %

Cu	Mn	Pb	Si	Sb	Sn	Fe	Al	P	Ni	Всего примесей
			не более							
57-60	1,5-2,5	1,5-2,5	0,4	0,1	0,5	0,8	0,8	0,05	1	2,2

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ * литья	σ_B , МПа(кгс/мм ²)	δ , %	НВ
		не менее		
ГОСТ 17711-80,	П	245(25)	15	80
ОСТ 24.207.01- 90	К	343(35)	10	85

* - п - песчан ая форма, к - кокиль

Механические свойства в зависимости от температуры (литье в кокиль) [47]

Таблица 2

t, °C	σ_B , кгс/мм ²	σ_T , кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгсм/см ²	НВ
- 50	39	14	45	43	4,1	-
20	30-42	13-24	20-45	40	3,4	70-90
200	32-40	14	20-52	46	2,3	-
300	33	-	32	-	-	-
400	24	-	24	-	-	-

Г. Дополнительные данные [2]

Таблица 3

Коэффициент трения в паре со сталью		Плотность, т/м ³ , °C ⁻¹	$\alpha \cdot 10^{-6}$, °C ⁻¹	плавления, °C
со смазкой	без смазки			
0,016	0,24	8,5	20,6	885

30.03 1010 04 54.88

386

Технологические свойства [47]

Температура заливки	940-1000 °С
Линейная усадка	1,8 %
Жидкотекучесть	22 см
Обработка резанием	Хорошая
Притираемость и полируемость	Удовлетворительная
Свариваемость	Возможна сварка и пайка. Для сварных конструкций арматуры не применяется

38-93 1910-04

Бр03Ц12С5 (Бр0ЦС3-12-5)	Бронза оловянно-цинково-свинцовая (для отливок)
----------------------------	--

Химический состав по ГОСТ 613-79, %

Sn	Zn	Pb	Cu	Ni	Sb	Fe	Al	Si	P	Всего примесей
2-3,5	8-15	3-6	ост.	2	0,5	0,4	0,02	0,02	0,05	1,3

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ * литья	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	δ , %	НВ, МПа (кгс/мм ²)
		не менее		
ГОСТ 613-79, ОСТ 24.207.01- 90	К	206(21)	5	588(60)
	П	176(18)	8	588(60)

* - К - в кокиль, П - в песчаную форму

Механические свойства в зависимости от температуры (литье в землю) [47]

Таблица 2

t, °C	$\sigma_{в}$, кгс/мм ²	$\sigma_{т}$, кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгсм/см ²	НВ
20	18	-	10-16	18	2,6	60
50	-	-	-	-	-	51-60
100	-	-	-	-	-	52-57
150	-	-	-	-	-	54-56
200	14-17	-	9-16	-	-	53-54
300	11-12	-	2-8	-	-	-
400	4-7	-	0,8-1,2	-	-	-
500	2-6	-	-	-	-	-

Физические свойства [2]

Таблица 3

Модуль упругости E, МПа	83 300
Температура плавления, °C	998
Плотность, г/см ³	8,7

Технологические свойства [47]

Температура заливки, °C	1160
Жидкотекучесть, см	60

ИД 0161 56-88

318

АДО, АД1	АЛЮМИНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧИСТОТЫ
----------	-------------------------------

Химический состав по ГОСТ 4784-74, %

Марка	Al	Fe	Si	Cu	Mg	Mn	Zn	Сумма прочих
								примесей
не более								
АДО	99,5	0,3	0,3	0,02	0,05	0,025	0,1	0,5
АД1	99,3	0,3	0,3	0,05	0,05	0,025	0,1	0,7

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Состояние испытываемых образцов	Толщина (диаметр), мм	σ, МПа (кгс/мм²)	
					не менее	
1	2	3	4	5	6	7
Лента 0,25 - 10,5 мм	ГОСТ 13726-78	Отжиг	Отжиг	0,25-10,5	60(6)	20
				Св.0,5-0,9	60(6)	25
				Св.0,9-10,5	60(6)	28
		Полунагартованные	Полунагартованные	0,8-4,5	100(10)	6
		Нагартованные	Нагартованные	0,25-0,8	145(15)	3
				Св.0,8-3,5	145(15)	4
				Св.3,5-4	130(13)	5
Без термообработки	Без термообработки	5-10,5	70(7)	15		
Трубы прессованные Ф 18 - 300 мм	ГОСТ 18482-79	Без термообработки	Отжиг	всех размеров	58,8(6)	20
Брутки прессованные Ф 5 - 400 мм, Ф 7 - 150 мм, шестигранные 7 - 100 мм	ГОСТ 21488-76	Без термообработки	Без термообработки	5-300	56(6)	25
Листы 0,3 - 10,5 мм	ГОСТ 21631-76	Отожженные	Отожженные	0,3-0,5	60(6)	20
				Св.0,5-0,9	60(6)	25
				Св.0,9-10,5	60(6)	28
		Полунагартованные	Полунагартованные	0,8-4,5	100(10)	6
		Нагартованные	Нагартованные	0,3-0,8	145(15)	3
				Св.0,8-3,5	145(15)	4
				Св.3,5-10,5	130(13)	5
		Без термообработки	Без термообработки	5-10,5	70(7)	15

30.93 1010 ДХ

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
Плиты толщиной 11 - 200 мм	ГОСТ 17232-79	Без термообработки	Без термообработки	11-25	78,4(8)	18
				Св. 25-80	63,7(6,5)	15
Проволока ϕ 1,4 - 10 мм (АД1)	ГОСТ 14838-78	Вагатованная	Вагатованная	1,4-10	60(6)	-
Трубы холоднокатанные	ГОСТ 18475-82	АДО		Всех размеров	60(6)	20
		Отоженные	Отоженные			
		Вагатованные	Вагатованные	До 2 **	80(8)	4
				Св. 2-5 **		
		АД1		Всех размеров	60-110 (6-11)	20
		Отоженные	Отоженные			
Вагатованные	Вагатованные	До 2 **	110(11)	4		
		Св. 2-5 **			100(10)	5

* - механические свойства прутков $\phi > 300$ мм не нормируются

** - толщина стенки

Механические свойства при высоких температурах [57] (для толщин не более 60 мм)

Таблица 2

Марка	Характеристика	Температура, °													
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
АДО, АД1	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	60	58,7	57,5	56,2	55,2	54,1	53	51,6	50	48,2	46,2	44	41,6	39
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	30	29,4	29,2	29	28	27,5	27	26,7	26,2	26	25,7	25	25	25

Механические свойства при отрицательных температурах [58]

Таблица 3

t, °С	σ_t , кгс/мм ²	σ_b , кгс/мм ²	δ_{10} , %	ψ , %	KCU, кгс/см ²
Лист 4-5 мм, отожженный					
20	3,2	7,9	35	71	9,3
-40	-	-	-	-	10,7
-70	-	-	-	-	11,5
-183	4,0	16,1	48	67	15,6
-196	-	16,7	52	-	16,2

Физические свойства [57]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости		
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	10 ⁵ Е, МПа	
			АД0	АД1
20-400	25,6			
20-200	24,6	20	0,0711	0,0723
		30	0,0708	0,0720
20-100	23,5	40	0,0705	0,0715
		50	0,07	0,0713
20-(-60)	21,7	60	0,0697	0,0710
		70	0,0694	0,0707
20-(-129)	20,1	80	0,0690	0,0703
		90	0,0686	0,0699
20-(-240)	16,1	100	0,0683	0,0695
		110	0,0680	0,0691
Плотность, г/см ³	2,71	120	0,0676	0,0687
		130	0,0671	0,0683
Температура плавления, °C	659	140	0,0668	0,0680
		150	0,0664	0,0675
		-20	0,0726	0,0736
		-30	0,0730	0,0739
		-40	0,0733	0,0743
		-50	0,0736	0,0746
		-60	0,0740	0,0750
		-70	0,0743	0,0754
		-180	0,078	

Типовые механические свойства

Таблица 5

Состояние материала	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгс·м/см ²	HB
Нагартованный	10	14	6	60	-	30-35
Отожженный	3	8	35	80	9	25

Технологические свойства

Термической обработкой не упрочняется, упрочняется нагартовкой в холодном состоянии при одновременном снижении пластичности. Хорошо обрабатывается давлением. Интервал температур горячей деформации - 260 - 510 °C. Обрабатываемость резанием в отожженном состоянии - неудовлетворительная, в нагартованном - удовлетворительная. Обе марки алюминия хорошо свариваются газовой, аргоно-дуговой и контактной сваркой.

38-93 14/11/11

АМц	Сплав алюминиевый
-----	-------------------

Химический состав по ГОСТ 4784-74. %

Al	Mn	Si	Fe	Cu	Mg	Zn	Ti	Сумма прочих примесей
Осыова	1-1,6	0,6	0,7	0,15	0,2	0,1	0,2	0,1

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Состояние испытываемых образцов	Толщина (диаметр), мм	б, х	
					б, МПа (кгс/мм ²)	х, мм
1	2	3	4	5	6	7
Левта 0,25 - 10,5 мм	ГОСТ 13726-78	Отжиг	Отжиг	0,25-0,7	90(9)	18
				Св. 0,7-3		22
				Св. 3-10,5		20
		Полуагартованные	Полуагартованные	3-3,5	145(15)	5
				Св. 3,5-4		6
		Тричетвертагартованные	Тричетвертагартованные	0,3-4	165-235 (17-24)	4
		Агартованные	Агартованные	0,25-0,5	185(19)	1
				Св. 0,5-0,8		2
				Св. 0,8-1,2		3
				Св. 1,2-4		4
		Без термообработки	Без термообработки	5-10,5	100(10)	10
		Трубы прессованные Ф 18 - 300 мм	ГОСТ 18482-79	Без термообработки	Отожженные	всех толщин стенки
Прутки прессованные Ф 5 - 350 мм, Ф 7 - 150 мм, шестигранные 7 - 100 мм	ГОСТ 21488-76	Без термообработки	Без термообработки	5-350	100(10)	20

38-93 1910 000

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
Листы 0,3 - 10,5 мм	ГОСТ 21631-76	Стожковые	Отожковые	0,5-0,7	90(9)	18
				Св. 0,7-3		22
				Св. 3-10,5		20
		Полунагартованные	Полунагартованные	0,5-3,5	145(15)	5
				Св. 3,5-10,5		6
		Нагартованные	Нагартованные	0,5	185(19)	1
				Св. 0,5-0,8		2
				Св. 0,8-1,2		3
				Св. 1,2-10,5		4
		Без термообработки	Без термообработки	5-10,5	100(10)	10
Трубы холоднодеформированные Φ 6 - 150 мм	ГОСТ 18475-82	Отожковые	Отожковые	Всех размеров	90-135 (9-14)	15
		Нагартованные	Нагартованные		135(14)	-
Проволока Φ 1,4 - 10 мм (АД1)	ГОСТ 14838-78	Нагартованная	Нагартованная	1,4-10	70(6)	-
Плиты толщиной 11 - 200 мм	ГОСТ 17232-79*	Без термообработки	Без термообработки	11-25	117,6(12)	15
				Св. 25-80	107,8(11)	12

* - механические свойства свыше 60 мм не нормируются

Механические свойства при высоких температурах [57] (для толщины не более 60 мм)

Таблица 2

Характеристика	Температура, °С													
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
σ_b , МПа (кгс/мм ²)	120	118	116,1	115	113,5	112	110	107,7	105	101,8	98,3	94,3	89	85
$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	50	49,1	48,3	47,4	46,5	45,6	44,6	43,8	43	42,3	41	41	40,5	40

Механические свойства при отрицательных температурах

Таблица 3

t, °С	σ_b , кгс/мм ²	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгссм/см ²
20	12	8	30	63	6
-78	16	10	33	60	6
-196	24	12	44	-	5
-253	30	15	45	40	5

30.03 1910 DDD

Физические свойства [57]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости [57]	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	$10^5 E$, МПа
20-100	23,2	20	0,0746
20-200	24,8	30	0,0720
20-300	25,9	40	0,0739
20	21,5	50	0,0736
-100	17,1	60	0,0732
-180	7,8	70	0,0729
-196	5,6	80	0,0725
Плотность, г/см ³	2,73	90	0,0722
		100	0,0718
Температура плавления, °C	650	110	0,0714
		120	0,0711
		130	0,0707
		140	0,0702
		150	0,0699
		-20	0,0752
		-30	0,0764
		-40	0,0768
		-50	0,0772
		-60	0,0774
		-70	0,0777

Технологические свойства

Сплав упрочняется нагартовкой в холодном состоянии, при этом пластичность понижается.

Обрабатываемость давлением хорошая. Интервал температур горячей деформации - 420 - 480 °C.

Обрабатываемость резанием в отожженном состоянии - неудовлетворительная.

Сплав хорошо сваривается газовой, аргоно-дуговой и контактной сваркой.

АЛ2	Сплав алюминиевый (для отливок)
-----	---------------------------------

Химический состав по ГОСТ 1583-89, %

Si	Al	Fe		Mn	Zr	Cu	Zn	Ti	Mg	
		З, В	К, Д							
не более										
10-13	Основа	0,7	1	1,5	0,5	0,1	0,6	0,3	0,1	0,1

Примечание: З - в землю, В - по выплавляемым моделям, К - в кокиль, Д - под давлением

НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ литья	Вид термообработки	σв, МПа	δ, %	НВ
			не менее		
ГОСТ 1583-89, ОСТ 26-07-1114-74	ЗМ, ВМ, КМ	-	150	4	500
	К	-	160	2	500
	Д	-	160	1	500
	ЗМ, ВМ, КМ	T2	140	4	500
	К	T2	150	3	500
	Д	T2	150	2	500

Механические свойства в зависимости от температуры

Таблица 2

t, °С	σв, кгс/мм²	σт, кгс/мм²	δ, %	ψ, %	КСУ, кгс/см²	НВ	E, кгс/мм²
Отливка в землю (ЗМ) [53]							
20	18-19	7,8-8,6	6-8	-	0,7	55	7200
90	16	7	11	-	-	-	-
150	12	6	13	-	-	-	-
370	4	2	22	-	-	-	-
Отливка в кокиль (К) [53]							
20	14-26	8-12	1	-	0,5	80	6600
150	12	6	13	15	-	-	-
260	8	4	15	15	-	-	-
370	4	2	22	24	-	-	-
Отливка в землю (ЗМ) [43]							
20	18,8	-	5,6	-	-	-	-
-183	24,3	-	3,5	-	-	-	-

ИД 0114 19.10.01

Ударная вязкость в зависимости от температуры [49]

Таблица 3

Состав сплава	KCU, кгс·м/см ² при температуре			
	20	-40	-70	-183
11,92 Si, 0,5 Cu, 0,46 Fe Al - остальное	0,74	0,65	0,56	-
11,47 Si	0,55	-	-	0,41

Механические свойства в зависимости от толщины стенки отливки (без термообработки) [54]

Таблица 4

Диаметр или толщина стенки, мм	σ_B , кгс/мм ²	δ , %
15	13,5	5,5
30	13	2,4
45	12,1	1,7
60	11,2	1,5

Предел выносливости [2]

Таблица 5

Полуфабрикат	Способ литья	Состояние	Количество циклов	σ_{-1} , МПа
Отдельно отлитый образец 12 мм	ЗМ	Без т/обр.	2 · 10 ⁷	42
	ЗМ	T2		42

Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град при температуре, °С [49,51]

Таблица 6

20-100	20-200	20-300	100	20	- 40	- 60	- 100	- 196	+20-(-100)	-100-(-196)	+20-(-196)
21,1	22,1	23,3	20	19,4	18,6	18,0	16,0	7,8	18,3	12,9	16,1
Температура плавления, °С			564								
Плотность, г/см ³			2,65								

Технологические свойства

Обладает высокой жидкотекучестью.
 Герметичность отливок хорошая.
 Линейная усадка 1,1 - 1,4 %.
 Температура заливки 680 - 720 °С.
 Обрабатываемость резанием пониженная.
 Сварка возможна.
 Для сварных конструкций арматуры не применяется.

38-93 1910 ДМ

АЛ9	Сплав алюминия-титан (для отливок)
-----	------------------------------------

Химический состав по ГОСТ 1583-89, %

Mg	Si	Al	Fe			Mn	Cu	Zn	Pb	Sn	Ti + Zr	V	
			З, В	Г	Д								
			не более										
0,2	0,4	6-8	Основа	0,0	1	1,5	0,5	0,2	0,3	0,05	0,01	0,15	0,1

НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ литья	Вид термообработки	σ _в , МПа	δ, %	НВ
			не менее		
1	2	3	4	5	6
ГОСТ 1583-89, ОСТ 26-07-1114-74	З, В, К	-	160	2	500
	Д	-	170	1	500
	З, В, К, Д	T2	140	2	450
	КМ	T4	190	4	500
	З, В	T4	180	4	500
	К, КМ	T5	210	2	600
	З, В	T5	200	2	600
	ЗМ, ВМ	T5	200	2	600
	ЗМ, ВМ	T6	230	1	700
	ЗМ, ВМ	T7	200	2	600
	ЗМ, ВМ	T8	160	3	550
	К	T6	240	1	700
	К	T7	200	2	600
	К	T8	160	3	550
	З, В	T4	200	5	500
	К, КМ	T4	230	5	500
	З, В	T5	240	4	600
	ЗМ, ВМ	T5	240	4	600
	К, КМ	T5	270	4	600
	ЗМ, ВМ	T6	280	2	700

38-93 1910 ДУ

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
	К, КМ	T6	300	3	700
	Д	-	200	1	500
	Д	T2	170	2	450
	ЗМ, ВМ	T7	210	2,5	600
	ЗМ, ВМ	T8	170	3,5	550

Примечание: З - в песчаные формы, В - по выплавляемым моделям, К - кокиль, Д - под давлением, М - сплав подвергался модифицированию; Т - искусственное старение, Т2 - отжиг, Т4 - закалка, Т5 - закалка + неполное старение, Т6 - закалка + старение, Т7 - закалка + стабилизирующий отжиг, Т8 - закалка + отпуск.

Механические свойства в зависимости от температуры [49,55]

Таблица 2

t, °C	σ_B , кгс/мм ²	σ_T , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	КСУ, кгс/см ²
20	19	Термообработка Т5		-	0,4
-183	21	-	2	-	0,3
20	16,6	Термообработка Т4		4,5	-
-78	18,3	11,4	4,2	5	-
		11,6	3		

Ударная вязкость в зависимости от температуры [49]

Таблица 3

Термообработка	Тип образца	КС, кгс·м/см ² при температуре, °C		
		20	-78	-183
T4	Шарпи	0,26	0,25	-
T5	Менаже	0,39	-	0,31

38-93 19.10.02

Предел текучести в зависимости от вида термообработки [54]

Таблица 4

Способ литья	Вид термообработки	$\sigma_{0.2}$, кгс/мм ²
ЗМ	T1	14
ЗМ	T4	11
ЗМ	T5	17
К	T5	19
ЗМ	T6	20
ЗМ	T7	14

Физические свойства [49,51]

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	E, МПа
20-100	23	20	64600
20-200	24	-78	7200
20-300	24,5	Плотность, г/см ³	2,66
20	20,3		
-20	19,9	Температура плавления, °C	610
-40	19,6		
-60	19,3	σ_{-1} , МПа на базе $2 \cdot 10^7$ циклов (ЗМ, ОМ, ВМ - T4)	45
-100	18		
-180	10,2		
-196	8		
+20-(-100)	19,8		
+20-(-196)	17,5		
-100-(-196)	14,1		

Технологические свойства

Обладает высокой жидкотекучестью, минимальной литейной усадкой (0,8-1,1 %)

Герметичность отливок хорошая.

Температура заливки 600 - 750 °C.

Обрабатываемость резанием удовлетворительная.

Сварка возможна. Для сварных конструкций арматуры не применяется.

38-93 1910 ДМ

АЛ27	Сплав алюминиевый (для отливок)
------	---------------------------------

Химический состав по ГОСТ 1583-89, %

Mg	Zr	Be	Ti	Fe	Mn	Cu	Zn	Si	Сумма примесей
				не более					
9,5-10,5	0,05-0,2	0,05-0,2	0,05-0,15	0,2	0,1	0,15	0,1	0,2	0,5

НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ литья	Вид термообработки	σ_b , МПа	δ , %	НВ
			не менее		
ГОСТ 1583-89,	З, К, Д	Т4	320	12	750

Дополнительные данные [2]

Таблица 2

Предел выносливости σ_{-1} , МПа	70 (на базе $2 \cdot 10^7$ циклов)
$\alpha \cdot 10^6$, °С ⁻¹ , при 20 - 100 °С	24,5
Плотность, т/м ³	2,55

38-93 19.10.00

АЛ29	Сплав алюминиевый (для отливок)
------	---------------------------------

Химический состав по ГОСТ 1583-89. %

Mg	Si	Mn	Al	Fe	Cu	Zn	Be	Сумма примесей
				не более				
6-8	0,5-1	0,25-0,6	Остальное	0,9	0,1	0,2	0,01	1

НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

НТД на поставку	Способ литья	Вид термообработки	σ _в , МПа	δ, %	НВ
			не менее		
ГОСТ 1583-89, ОСТ 26-07-1114- 74	Под давлением	-	210	3	600

Механические свойства в зависимости от температуры [66]

Таблица 2

t, °C	σ _т , кгс/мм ²	σ _в , кгс/мм ²	δ, %	KCU, кгсм/см ²
20	14	24	5	0,6
80	15	19	1,6	-
100	13	17	1,7	0,37
150	14	18	2	0,38
- 20	13	19	2	0,38
- 50	15	19	1,5	-
- 70	18,5	22	2	0,25

401

BT1-0	Титан
-------	-------

Химический состав по ГОСТ 19807-91, %

Ti	Si	Fe	O	H	N	C	Сумма примесей
не более							
Основа	0,1	0,25	0,2	0,01	0,04	0,07	0,3

Сортамент, НТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20 °С				НВ		
				σ_b , МПа (кгс/мм ²)	δ_b , %	ψ , %	KCU, Дж/см ² (кгс/см ²)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Прутки горячекатаные Ø 10 - 150 мм	ГОСТ 26492-85	Без термообработки	10-12	Прутки обычного качества *				-	-	
				Св. 12-100	345(35)	15	40			70(7)
				Св. 100-150			36			50(5)
			10-12	Прутки повышенного качества *				-		
				Св. 12-100	390-540 (40-55)	20	50			100(10)
				Св. 100-150	355-540 (36-55)	19	38			50(5)
Плиты горячекатаные 11 - 150 мм	ГОСТ 23755-79	Без термообработки	11-60	370-570 (38-58)	13	27	Угол изгиба, градусы 40 (для толщин 11-40 мм)			
			Св. 60-150	295-540 (30-55)	10	24				
Трубы бесшовные холодно-деформированные Ø 5,8 - 130 мм	ГОСТ 22897-77	Термообработанные	Все размеры	343-568 (35-58)	24	σ_T 245(25)				
				при 150 °С 216(22)	-	при 150 °С 147(15)				
Трубы бесшовные горячекатаные Ø 83 - 480 мм	ГОСТ 21945-76	Термообработанные	Все размеры	343-568 (35-58)	20	42	78(8)	σ_T 245(25)		
Трубы сварные Ø 25-102 мм	ГОСТ 24890-81	Без термообработки и с термообработкой	Св. 38-102	392-539 (40-55)	15	-	-	-		
			25-38	392-588 (40-60)	15	-	-	-		

38.03 1910 МК

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Листы толщиной 0,3 - 10,5 мм	ГОСТ 22178-76	Отожженные	0,3-0,4	375(38)	25	Толщина листа	Угол изгиба	140
			Св. 0,4-1,8		30			
			Св. 1,8-6		25	0,7	130	
			Св. 6-10,5		20	0,8	120	
		Без термообработки	8-10,5	375(38)	20	1	110	
		Листы высокой отделки поверхности 0,3-0,4	375-540 (38-55)		25	1,2	100	
					30	1,5	90	
					25	в. 1,5-10,5	80	
					20			
		Листы 0,3 - 10,5 мм	ОСТ 190218-76	Отожженный	Все размеры	(40-55)	20-30	

Примечание: 1. * - на отожженных образцах 2. прутки Φ 10 - 150 мм поставляются также по ТУ 1-83-21-79

Гарантированные механические свойства при высокой температуре [6]
Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С					
		20	50	100	150	200	250
Листы толщиной 0,3-10 мм, покровки, штамповки, прутки Φ до 100 мм, трубы	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	294 (30)	265 (27)	235 (24)	196 (20)	157 (16)	137 (14)
	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	216 (22)	196 (20)	167 (17)	147 (15)	118 (12)	98 (10)
	δ , %	20	21	22	23	24	24
	ψ , %	45	40	35	35	40	50

Механические свойства при отрицательных температурах [58,53]
Таблица 3

t, °С	$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	δ , %	KCU, кгссм/см ²
20	Лист 1 мм, отожженный		23	-
	47	43		
-196	96	66	47	-
-253	126	78	46	-
-269	113	80	25	-
20	Пруток Φ 30 мм, отожженный		23	21
	46	38		
-196	87	64	33	25
-253	112	70	20	20
-269	109	73	27	18

38.93 1910 ДЖ

Пределы длительной прочности и ползучести [59]

Таблица 4

Характеристика	Длительность испытания, час	t, °C			
		20	150	350	400
бд.п., кгс/мм ²	25	-	-	15	14
	50	-	-	15	14
	2 000	25	16	12	-
бo.з, кгс/мм ²	100	29,9	-	-	-
	200	28,8	-	-	-
	10 000	16	10	8	-

Физические свойства [60]

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости [56]	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	E, кгс/мм ²
20-100	8,2	20	11500
20-200	8,6	100	11000
20-300	8,8	150	10600
20-400	9,1	200	10200
20-500	9,5	250	9500
		Плотность, г/см ³	4,5

Технологические свойства

Сплав хорошо куется и штампуется, интервал горячей деформации 900 - 700 °C.

Коэффициент вытяжки при температуре 20 °C - 1,65 ÷ 2.

Свариваемость без ограничений, основной вид сварки при изготовлении арматуры - ручная аргоно-дуговая неплавящимся электродом.

После сварки рекомендуется термообработка для снятия напряжений.

Возможна пайка серебрянными припоями со сталями и цветными сплавами.

Обрабатываемость резанием - плохая.

38-93 1010 01

OT4-0	Титановый сплав
-------	-----------------

Химический состав по ГОСТ 19807-91, %

Ti	Al	Zr	Mn	Si	Fe	O	N	N	C	Сумма примесей
				не более						
Основа	0,4-1,4	н.б. 0,3	0,5-1,3	0,12	0,3	0,15	0,012	0,05	0,1	0,3

Сортамент, ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20 °С				ВВ	
				σ _т , МПа (кгс/мм ²)	δ ₅ , %	ψ, %	KCU, Дж/см ² (кгсм/см ²)		
				не менее					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прутки горячекатаные φ 10 - 150 мм	ГОСТ 26492-85	Без термообработ- ки	10-12	Прутки обычного качества *	15	35	-	156-207 **	
			Св. 12-100		440(45)	15	35		50(5)
			Св. 100-150			13	30		40(4)
			10-12	Прутки повышенного качества *	490-635 (50-65)	40	-	-	
			Св. 12-100		490-635 (50-65)	20	40	70(7)	-
			Св. 100-150		440-635 (45-65)	32	50(5)	-	
Плиты горячекатаные 11 - 150 мм	ГОСТ 23755-79	Без термообработ- ки	11-60	490-635 (50-65)	12	18	-	-	
			Св. 20-60		11				
			Св. 60-150		10				
Трубы сварные φ 25-102 мм	ГОСТ 24890-81	Без термообработ- ки и с т. обр.	Все разме- ры	490-637 (50-65)	15	-	-	-	

38-93 1910 ДЖ

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Листы толщиной 0,3 - 10,5 мм	ГОСТ 22178-76	Стожевные	0,3-0,4	470(48)	25	Толщина листа	Угол изгиба	140
			Св. 0,4-1,8		30			
			Св. 1,8-6		25	0,7	130	
			Св. 6-10,5		20	0,8	120	
		Листы высокой отделки поверхности 0,3-0,4	490-635 (50-65)		0,3-0,4	25	1	110
					Св. 0,4-1,8	30	1,2	100
					Св. 1,8-6	25	1,5	90
					Св. 6-10,5	20	в. 1,5-10,5	80

Примечание: 1. * - на отожженных образцах 2. прутки Φ 10 - 150 мм поставляются также по ТУ 1-83-21-79 3. ** - справочные данные

Механические свойства при высоких температурах [61,62]

Таблица 2

Сортамент	Характеристика	Температура, °С						
		20	100	200	250	300	350	400
Лист толщиной до 60 мм вкл.	σ_T , кгс/см ²	4000	3300	2400	2000	1800	1600	1500
	σ_B , кгс/см ²	4800	4150	3330	3000	2550	2500	2450
	Ψ , %	35	39,5	42,9	-	53,7	-	-

Механические свойства при отрицательных температурах [2]

Таблица 3

Характеристика	Температура, °С	
	- 70	- 196
σ_B , МПа	775	1050
$\sigma_{0,2}$, МПа	660	920

38.03 10.10 00

Термическая стабильность (лист толщиной 2 мм, сложенный) [60]

Таблица 4

t, °C	Время, час	σ_n , кгс/мм ²	δ , %	KCU, кгс/см ²	Угол загиба, град.
Исходное состояние		53,9	30	14,7	80
200	500	54,9	20	11,8	78
300		54,9	25	9	76
450		55,9	29	9	73

Физические свойства [61,62]

Таблица 5

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	$E \cdot 10^{-6}$, кгс/см ²
0-100	8	20	1,1
0-200	8,6	100	1,06
0-300	9,1	150	1,02
0-400	9,6	200	0,96
Плотность, г/см ³		250	0,9
		300	0,83
		350	0,76
		400	0,7

Технологические свойства

Сплав хорошо куется и штампуется, температурный интервалковки 1000 - 750 °C, степень деформации за один нагрев 40 - 70 % (для предварительно деформированных заготовок).

Свариваемость без ограничений, основной вид сварки при изготовлении арматуры - ручная аргоно-дуговая неплавящимся электродом.

После сварки рекомендуется отжиг для снятия напряжений.

Обрабатываемость резанием - плохая.

38-93 19.10.2018

102

OT4-1	Титановый сплав
-------	-----------------

Химический состав по ГОСТ 19807-91, %

Ti	Al	Mn	Zr	Si	Fe	O	H	N	C	Сумма примесей
Основа	1,5-2,5	0,7-2	0,3	0,12	0,3	0,15	0,012	0,05	0,1	0,3

НТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20 °С				ВВ	
				σ _т , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	КСУ, Дж/см ² (кгсм/см ²)		
									не менее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прутки горячекатаные φ 10 - 150 мм	ГОСТ 26492-85	Без термообработки	10-12	Прутки обычного качества *	12	30	-	197-255**	
			Св. 12-100		540(55)	12	30		45(4,5)
			Св. 100-150			10	21		40(4)
			10-12	Прутки повышенного качества *	590-735 (60-75)	15	35	-	-
			Св. 12-100		590-735 (60-75)	15	35	45(4,5)	
			Св. 100-150		540-735 (50-75)	13	24	40(4)	
Плиты горячекатаные φ 11 - 150 мм	ГОСТ 23755-79	Без термообработки	11-20	590-735 (60-75)	10	18	-		
			Св. 20-60		9	18			
			Св. 60-150		8	14			
Трубы бесшовные горячекатаные φ 83 - 480 мм	ГОСТ 21945-76	Термообработанные	Все размеры	588-735 (60-75)	12	35	44(4,5)	6 _т 490(50)	

38-93 1910 ДД

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Листы толщиной 0,3 - 10,5 мм	ГОСТ 22178-76	Отожженные	0,3-0,7	590(60)	25	Толщина листа	Угол изгиба		
			Св. 0,7-1,8		20			0,3-0,4	120
			Св. 1,8-6		15	Св. 0,4-0,7	100		
			Св. 6-10,5		13	Св. 0,7-1	80		
		Листы высокой отделки поверхности 0,3-0,7	590 785 (60-80)		0,3-0,7	25	Св. 1-1,8	70	
					Св. 0,7-1,8	20	Св. 1,8-10,5	60	
					Св. 1,8-6	15			
					Св. 6-10,5	13			

Примечание: 1. * - на отожженных образцах 2. прутки Φ 10 - 150 мм поставляются также по ТУ 1-83-21-79 3. ** - справочные данные

Механические свойства в зависимости от температуры [63]

Таблица 2

t, °C	σ_B , кгс/мм ²	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгссм/см ²
Лист отожженный					
20	56	-	18		
-196	104	81	14	-	-
-253	125	92	4,5		
Пруток отожженный					
20	65	51	21	42	5,1
-196	108	83	17	21	2,3
-253	137	115	15	11	2,7
250	45	38	-	-	-
350	41	35	-	-	-
400	38	33	-	-	-

38.03 1910 ДД

Пределы длительной прочности, выносливости и ползучести. МПа [2]

Таблица 3

б _{д.п.} 100	б _{0,2/100}	б-1 *	б _{д.п.} 100	б _{0,2/100}	б-1 *	б _{д.п.} 100	б _{0,2/100}	б-1 *
при 300 °С			при 350 °С			при 400 °С		
440	230	300	340	260	260	290	190	200

* - на базе 10⁷ циклов

Физические свойства [2.63]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °С	E, ГПа
20-100	8	20	110
20-200	8,3	Плотность, г/см ³ 4,55	
20-300	8,5		
20-400	8,8		
20-500	8,6		
20-600	9,1		

Технологические свойства

Сплав хорошо куется и штампуется, температурный интервалковки 1000 - 800 °С. Листовая штамповка производится в холодном состоянии, предельный коэффициент вытяжки при штамповке 1,8.

Свариваемость без ограничений, основной вид сварки при изготовлении арматуры - ручная аргоно-дуговая неплазмящимся электродом.

После сварки рекомендуется отжиг для снятия напряжений.

Обрабатываемость резанием - плохая.

38.03 1910 02

ОТ4	Титановый сплав
-----	-----------------

Химический состав по ГОСТ 19807-91, %

Ti	Al	Mn	Zr	Si	Fe	O	H	N	C	Сумма примесей
Основа	3,5-5	0,8-2	0,3	0,12	0,3	0,15	0,012	0,05	0,1	0,3

ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20 °С				ВВ	
				σ _в , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %	КСУ, Дж/см ² (кгсм/см ²)		
									не менее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прутки горячекатаные φ 10 - 150 мм	ГОСТ 26492-85	Без термообработ- ки	10-12	Прутки обычного качества *	8	25	-		
			Св. 12-100			685(70)	25	40(4)	
			Св. 100-150			635(65)	20	35(3,5)	
			10-12	Прутки повышенного качества *	8	11	30	-	
			Св. 12-60			685-885 (70-90)	11	30	40(4)
			Св. 60-100				10	30	40(4)
			Св. 100-150			635-885 (65-90)	9	21	35(3,5)
			Плиты горячекатаные φ 11 - 150 мм	ГОСТ 23755-79	Без термообработ- ки	11-20	686-885 (70-90)	8	15
Св. 20-60	7	13				-			
Св. 60-150	6	10							
Трубы бесшовные горячеде- формированные φ 83-480 мм	ГОСТ 21945-76	Термообработанные	Все размеры	686-882 (71-90)	10	30	34(3,5)	6+ 637(65)	
Трубы бесшовные холодно- деформированные φ 5,8 - 130 мм	ГОСТ 22897-77	Термообработанные	Все разме- ры	686-833 (70-85)	10	-	-	-	

Ю 0161 28.03 1910 ДХ

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Листы толщиной 0,3 - 10,5 мм	ГОСТ 22178-76	Отожженные	0,5-1	685(70)	20	Толщина листа	Угол изгиба	80
			Св. 1-1,8		15			
			Св. 1,8-6		12	Св. 0,7-1	70	
			Св. 6-10,5		10	Св. 1-1,8	60	
		Листы высокой отделки поверхности 0,5-1	685-885 (70-90)	20	Св. 1,8-10,5	50		
				Св. 1-1,8			15	
				Св. 1,8-10,5			12	

Примечание: 1. * - на отожженных образцах 2. прутки Φ 10 - 150 мм поставляются также по ТУ 1-ВЗ-21-79

Механические свойства в зависимости от температуры [59,58]

Таблица 2

t, °C	σ_b , кгс/мм ²	$\sigma_{0.2}$, кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	КСУ, кгс/см ²
200	52		38,5	68	
250	48,5		40,5	68,5	
300	44,5		36	72	
350	43,5		35	74	
400	43		32	73	
450	42		31	74	
Лист отожженный					
20	86		82	19	
-70	98		93	17	
-196	133		123	21	
-253	156		149	5	
Пруток тянутый Φ 14 мм, отожженный					
20	83	76	23	35	12
-196	142	139	12	18	4
-253	173	164	3	7,4	4

28-93 1810 D

Пределы длительной прочности, выносливости и ползучести, МПа [2,11]
Таблица 3

Характеристика	Длительность испытания, час	Температура, °С				
		250	300	350	400	450
бд.п.	1 000	510	471	451	421	-
	2 000	510	471	451	-	
бпол.о.з	100	461	441	324	196	49
	500	-	363	-	-	-
б-1	База 10 ⁷ циклов			340	260	

Физические свойства [2,59,60]

Таблица 4

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °С	E, ГПа
20	8,75	20	110-120
-40	8,45	Плотность, г/см ³ 4,55	
-60	8,3		
-100	7,1		
-180	5,7		
-196	5,5		
20-100	8		
20-200	8,5		
20-400	8,8		

Технологические свойства

Сплав хорошо куется и штампуется, температурный интервалковки 950 - 800 °С, температурный интервалштамповки 600 - 700 °С. Листы удовлетворительно штампуются при комнатной температуре. Свариваемость без ограничений, основной вид сварки при изготовлении арматуры - ручная аргоно-дуговая неплавящимся электродом. После сварки необходим отжиг. Возможна пайка серебристым припоем со сталями и цветными металлами. Обрабатываемость резанием - плохая.

38.03 1910 01

ЭМ	Титановый сплав
----	-----------------

Химический состав по ОСТ 1.92077-91, %

Ti	Al	Zr	Si	Fe	O	N	C	Сумма примесей
Основа	3,5-5	0,3	0,12	0,25	0,15	0,04	0,1	0,3

Сортамент, ВТД на поставку, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	НТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20 °С				КСУ, Дл/см ² (кгс/см ²)	
				б _л , МПа (кгс/мм ²)	б _т , МПа (кгс/мм ²)	δ, %	ψ, %		
									не менее
Поковки и кованые прутки	ОСТ В5.9325-79	Отожженные	До 100	На продольных образцах				667(7)	
				540(55)	491(50)	10	25		
				Св. 100 до 450	540(55)	491(50)	9		22
			Св. 450 до 650	540(55)	491(50)	8	20	589(6)	
				На тангенциальных и поперечных образцах				589(6)	
				Св. 120 до 450	491(50)	442(45)	7		15
Св. 450 до 650	491(50)	442(45)	6	13					
Прутки горячекатаные Ø 10 - 150 мм	ОСТ 1.92062-90	Без термообработки	10-22	На отожженных образцах				70(7)	
				540-785 (55-80)	490(50)	12	30		
				На отожженных образцах					70(7)
				Св. 22-150	540-755 (55-77)	490(50)	12		
б _л и б _т при температуре 350 °С на отожженных образцах				-					
Без термообработки Отожженные	Все разме- ры	285(29)	235(24)		-	-			
		б _л и б _т при температуре 350 °С на отожженных образцах				-			
		285(29)	235(24)	-	-				

38-93 19/10 2001

Гарантированные свойства сплава при высоких температурах [8]
Таблица 2

Сорта Характеристика	Температура, °С					
	20	100	200	300	350	400
$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²	55	47	39	35	29	-
$\sigma_{0.2}$, кгс/см ²	50	43	35	30	24	-
δ , %	20	21	23	18	-	14
ψ , %	22	26	32	33	-	33
KCU, кгс·м/см ²	6	7	8	10	-	-

Физические свойства

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль упругости [56]	
t, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °С	E, кгс/мм ²
20	$8,9 \cdot 10^{-6}$	20	11900
400	$10,08 \cdot 10^{-6}$	100	11800
		200	11350
		300	10850
		400	10300

38-93 10.10.04

ТЛЗ	Титановый сплав для отливок
-----	-----------------------------

Химический состав по ОСТ 5.9071-79, %

Al	B	H	O	N	C	Fe	Si	V	Сумма примесей
3-4,5	0,001-0,005	0,008	0,15	0,04	0,15	0,25	0,12	0,15	0,3

Механические свойства по ОСТ 5.9071-79

Таблица I

Состояние поставки	σ_T , МПа (кгс/мм ²)	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	δ , %	KCU кДж/м ²	KCV (кгс*м/см ²)
	не менее				
После термообработки	441,4 (45)	490,5 (50)	10	588(6)	392(4)

28-93 1010 008

417

ЦАМ 10-5 (ЦАМ 10-5Л) ЦАМ 9-1,5 (ЦАМ 9-1,5Л) ЦАМ 4-1	Сплавы цинковые антифрикционные
---	---------------------------------

Химический состав, %

Марка	ВТД	Al	Cu	Mg	Zn	Fe	Pb	Sn	Cd	Si
						не более				
ЦАМ 10-5	ГОСТ 21438-75	9-12	4-5,5	0,03-0,06	Остальное	0,01	0,02	0,01	0,015	0,03
ЦАМ 9-1,5		9-11	1-2	0,03-0,06						
ЦАМ 4-1	ГОСТ 19424 -74	3,5-4,3	0,7-1,2	0,03-0,06		0,05	0,01	0,002	0,005	0,015

Механические свойства по ТУ 26-0781-018-75.

Таблица 1

Марка	Способ литья	$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²	δ , %	НВ (при d шари- ка 5 мм и на- грузке 250 кг)
		не менее		
ЦАМ 10-5	Литье под давлением	20	0,5	НМ 90
ЦАМ 9-1,5		20	0,5	Н, М 90
ЦАМ 4-1		30	1	85-115

Механические свойства по ГОСТ 21437-75

Марка	$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ² Н, М	δ , % Н, М	НВ Н, М
ЦАМ 9-1,5	30	10	85
ЦАМ 10-5	35	4	90
ЦАМ 9-1,5Л	25	1	95
ЦАМ 10-5Л	25	0,4	100

Механические свойства сплава ЦАМ 10-5 (справочные данные) [64]

Таблица 2

$\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²	δ , %	бсж, кгс/мм ²	бпц (сжатия) кгс/мм ²	Осадка при сжатии, %	КСУ, кгс·м/мм ²	НВ при температуре, °С		
						20	75	125
27-30	0,5-1,5	70-115	35-43	53,8-40	0,6-1	100	77,9	42,4

38-93 1910 ДХ

Влияние температуры на механические свойства сплавов
(на образцах, вырезанных из заготовок сечением 30 мм, отлитых в кокиль) [64]

Таблица 3

Марка сплава	t, °C	σ_B , кгс/мм ²	σ_T , кгс/мм ²	$\sigma_{пц}$, кгс/мм ²	δ , %	ψ , %	KCU, кгссм/см ²
ЦАМ 10-5	20	26	-	-	-	-	0,12
	50	28,9	24,5	21,3	19,5	32	0,12
	80	24,4	20,5	17,4	18	33	-
	100	20,4	16,9	14,3	17	29	-
	120	15,1	13	11	23,8	39,3	-
	-50	20	-	-	-	-	0,21
ЦАМ 9-1,5	20	21	-	-	-	-	0,5
	50	23,8	19,4	16,1	1,65	0,5	-
	80	19,6	16,2	13,7	9,6	15	-
	120	18	16,1	14,9	12,2	29	-
	-50	18	-	-	-	-	0,3
ЦАМ 10-5	20	22	20,5	18,3	1,1	1,5	-
	20 *	28,5	-	-	-	-	-

Примечание: * - образцы вырезаны из заготовки сечением 15x20 мм, отлитой в кокиль

Физические свойства

Таблица 4

Марка	Плотность, г/см ³	t плавления, °C	Коэффициент линейного расширения	Линейная усадка, %
ЦАМ 10-5	6,3	395	27	1
ЦАМ 4-1	6,7	390	27,4 (20-100 °C)	1

Технологические свойства [48]

Жидкотекучесть высокая
Отливка только в металлические формы
Температура заливки 395-430 °C
Линейная усадка - 1,17 %
Обработываемость резанием хорошая

38-93 19/10/10/11

НМЖЦ 28-2,5-1,5	Сплав медно-никелевый (монель)
-----------------	--------------------------------

Химический состав по ГОСТ 492-73, %

Fe	Mn	Cu	Ni + Co	Si	Mg	Pb	S	C	P	Bi	As	Sb
				не более								
2-3	1,2-1,8	27-29	Основа	0,05	0,1	0,002	0,01	0,2	0,005	0,002	0,01	0,002

Сортамент, ВТД, механические свойства в поставке.

Таблица 1

Вид и размер заготовок	ВТД на поставку	Состояние поставки	Толщина или диаметр, мм	Механические свойства при 20°С				ВВ
				σ_T , МПа (кгс/мм ²)	σ_B , МПа (кгс/мм ²)	δ , % (δ_5)	Ψ , %	
Прутки: тянутые ϕ 5 - 40 мм; горячекатаные ϕ 35-70 мм	ГОСТ 1525-75	тянутые: мягкое	Всех толщин	(24) *	440(45)	25(35)	65-75 *	110-140 *
		твердое		590(60)	10(18)	50-65 *	140-220 *	
		горячекатаные		490(50)	18(20)	-	-	
Полосы: горячекатаные 12-20 мм, холоднокатаные 0,5-10 мм	ГОСТ 5063-73	мягкое	0,5-10	-	440(45)	25	-	135 *
		полутвердое		570(58)	6,5	-	-	
		горячекатаные	12-20	не нормируются				
Листы толщиной 0,1 - 2 мм	ГОСТ 5187-70	мягкое	менее 0,5 0,5 и более	-	440(45)	25	-	-
		полутвердое	менее 0,5	-	570(58)	4	-	-
			0,5 и более	-		6,5	-	-

* - справочные данные

Механические свойства в зависимости от температуры [3, 5]:

Таблица 2

t, °С	σ_T , кгс/мм ²	σ_B , кгс/мм ²	δ , %	Ψ , %	KCU, кгсм/см ²	ВВ
100	-	54	38	71	24,7	-
200	24	51,7	38	70	23,1	90
300	-	53,5	37	64	23,2	90
400	22	51,5	35	52	18	-
500	22	43,8	19	21	15,4	87
20	14,7	49,6	41	75	-	-
-40	17,5	56	47	76		
-80	19	59,8	40	74		
-120	20,1	64,2	41	74		
-180	20,8	78,9	51	72		

28.03 1410 56.82

Физические свойства

Таблица 3

Коэффициент линейного расширения		Модуль нормальной упругости	
t, °C	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град	t, °C	E, кгс/мм ²
25-100	14	20	18200
25-300	15	Плотность, г/см ³ 8,8	
Температура плавления, °C		1350 - <i>t °C, плавления</i>	

Технологические свойства [48]

Сплав хорошо обрабатывается давлением, температурные пределыковки 1175 - 900 °C. Удовлетворительно обрабатывается резанием. Сварка возможна, однако сплав для сварных конструкций арматуры не рекомендуется. Применяется пайка твердыми припоями.

4.1

ВЗК	Наплавочный твердый сплав "стеллит" (наплавляемый металл типа 180K62X30B5C2)
-----	---

Химический состав по ОСТ 1.90078-72, %

C	Si	Cr	Co	W	Ni	Fe	S, P
					не более		
1-1,3	2-2,75	28-32	58-63	4-5	2	2	0,04

Химический состав и твердость наплавленного металла по ГОСТ 10051-75

Способ наплавки	C	Si	Cr	Co	W	Fe	S	P	HRC
							не более		
Электродом	1,6-2,3	1,5-2	26-32	59,6-65	4-5	Ост.	0,04	0,04	не менее 40
Аргоно-дуговая и ацетилено-кислородная	1-2,3	1,5-2,6	26-32	59,6-65	4-5	Ост.	0,04	0,04	не менее 40

Примечание: изготовление электродов ЦН-2 и др. марок в соответствии с НТД завода-изготовителя.

Механические свойства [71, 72]				Влияние температуры на свойства сплава [71,72]					
б _н , кгс/мм ²	б _{ск.} , кгс/мм ²	б, %	КСУ, кгс/см ²	Характеристика	Температура, °С				
					20	400	550	600	650
60-70	155-185	0,5	0,45	HRC	42	-	-	33	30
				КСУ, кгс/см ²	0,45	0,6	0,85	-	1,1

Физические свойства *)

Плотность, г/см ³	t плавления, °С	$\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град при t, °С		Модуль упругости E, кгс/мм ² при t, °С	
		100-300	12	20	22650
8,5	1275	20-500	16,1	600	18150
-	-	20-650	16,9	-	-

38-93 10.10.08

Технологические свойства

1. Предварительный подогрев перед наплавкой до 650-800 °С
2. Термическая обработка после наплавки:

1124

Вид заготовки: класс и марка стали	Режим термообработки			
	t загрузки, °С (не ниже)	t нагрева, °С	время выдержки, час	условия охлаж- дения
Заготовка стали аустенитного класса	650	850-870	не менее 2	с печью до 200 °, затем - на воздухе
Отливка стали аустенитного класса	650	970-1000	не менее 2	
Сталь 14ХН17Н2	600	680-700	3-5	

*) Примечание: технология наплавки и термообработки по РД РТМ 26-07-246-80

38.93 1910 ЧХ

123

ЦН-6М, ЦН6Л	Наплавочные твердые сплавы типа 12Х16Н8С6
-------------	---

Химический состав и твердость наплавленного металла

Марка электрода	С	Si	Mn	Cr	Ni	S		P	HRC
						не более			
ЦН-6М	н.б. 0,12	5-6,2	1-2	15-17,5	6,5-9,5	0,04	0,04	0,04	27-37
ЦН-6Л	н.б. 0,12	5-6,2	1-2	15-18,5	6,5-9,5	0,04	0,04	0,04	27-37

Примечание: 1. Изготовление электродов производится в соответствии с паспортом ЦЕНИТМАИ или ВТД завода-изготовителя на основе проволоки Св-04Х19Н9С2, Св-04Х19Н9С2Ф2 и др. по ГОСТ 2246-70
2. В пределах дальной группы электроды взаимозаменяемы

Механические свойства [69]			Сплав не изменяет ударную вязкость при испытании о температуры +20 до -60 °С
σ _в , кгс/мм ²	KCU, кгсм/см ²	HRC	
86	1.12	26	

Технологические свойства *

1) Предварительный нагрев перед наплавкой	Ду, мм	Температура подогрева, °С
	не более 65	без подогрева
	от 65 до 150	не ниже 200
	более 150	не ниже 300

2) Термическая обработка после наплавки:

Вид заготовки: класс и марка стали	Режим термообработки			
	t загрузки, °С (не ниже)	t нагрева, °С	время выдержки, час	условия охлаждения
Заготовка стали аустенитного класса	650	850-870	не менее 2	с печью до 200 °, затем - на воздухе
Отливка стали аустенитного класса, заготовки из стали аустенитного класса с Mo (10Х17Н13М3Т и др.)	650	970-1000	не менее 2	
Сталь 14ХН17Н2	600	680-700	3-5	

*) Примечание: технология наплавки и термической обработки по РД РТМ 26-07-246-80

РД 0101 58.82 38.82

424

ЦН-12М	Наплавочный твердый сплав типа 18Х16Н8М6С5Г4
--------	--

Химический состав и твердость наплавленного металла по ГОСТ 10051-75

Марка электрода	С	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Nb	S		P	HRC
								не более			
ЦН-12М	в.б. 0,18	3,8-4,8	3-5	14-18	6,5-10	5-7	0,9-1,4	0,04	0,04		38-50

Примечание: 1. Изготовление электродов производится в соответствии с паспортом ЦНИИТМАШ или ИТД завода-изготовителя на основе проволоки Св-08Х21Н10Г6 или Св-08Х18В10Б по ГОСТ 2246-70
 2. В пределах даевой группы электроды взаимозаменяемы

Влияние температуры на твердость сплавов [67,68]						Коэффициент эрозионной стойкости (по методу ВТИ) [68]	
Марка электрода	Твердость при температуре, °С					ЦН-12М	1,18
	20	350	500	600	650		
ЦН-12М	38-50	-	33-39	31-36	-	ЦН-2	1,02
						ЦН-6	0,9

Технологические свойства *

1. Производится предварительный и сопутствующий прогрев до температуры не ниже 500 °С
2. Термическая обработка непосредственно после наплавки в зависимости от марки стали:
 для перлитных сталей - 600 - 650 °С, 1,5 - 2 часа
 для аустенитных сталей (типа 12Х18Н9Т) - 850 - 870 °С, 2 - 2,5 часа
 для аустенитных сталей с Мо - 950 - 1050 °С, 2 - 2,5 часа
 Охлаждение для сталей всех классов - с печью или до 300 °С - с печью, далее - на воздухе
3. При наплавке типа ЦН-12М необходима наплавка подлож h > 3 мм

*) Примечание: технология наплавки и термической обработки в соответствии с РД РТМ 26-07-246-80

38-83 1910 Д

УОНИ-13/Н1-БК	Наплавочный твердый сплав типа ЭН-10Х32Н3АМ2-45
---------------	---

Химический состав и твердость наплавленного металла по ГОСТ 10051-75

С	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Твердость, НRC	
							после наплавки	после термообработки
0,06-0,12	в.б. 0,5	в.б. 0,5	30-33	7-9	1,8-2,4	0,3-0,4	20-28	40-48

Технологические свойства

Наплавка производится без подогрева

После наплавки обязательна стабилизирующая термообработка для получения твердости (при температуре 800 °С, 5 - 6 часов, охлаждение на воздухе)
 Электроды предназначены для наплавки на стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654)

Стабилизирующую термообработку рекомендуется производить после предварительной механической обработки, припуск на окончательную механическую обработку не менее - 0,3 - 0,5 мм

Технология наплавки и термообработки - в соответствии с ОСТ 26-07-2054-80

Марка чугуна	Чугун серый
СЧ 15	

Химический состав по ГОСТ 1412-85 (справочное)

Марка чугуна	С	Si	Mn	S	P
				не более	
СЧ 15	3,5-3,7	2,0-2,4	0,5-0,8	0,2	0,15

Механические свойства по ГОСТ 1412 *

Таблица 1

Марка	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	НВ (справочное)
	не менее	
СЧ 15	150(15)	130-241

* - остаточные технические требования по ОСТ 26.207.09-90
Физические свойства

Таблица 2

Плотность ρ , кг/м ³	$7,0 \cdot 10^3$
Линейная усадка %	1,1
Модуль упругости $E \cdot 10^{-2}$, МПа	700-1100
Коэффициент линейного расширения 20-200 °С, α 1/°С	$9,5 \cdot 10^{-6}$

Ориентировочные данные о временном сопротивлении при растяжении
в стенках отливки различного сечения

Таблица 3

Марка чугуна	Толщина стенки отливки, мм						
	4	8	15	30	50	80	150
Временное сопротивление при растяжении МПа, не менее							
СЧ 15	220	180	150	110	105	90	80
Твердость НВ, не более							
СЧ 15	241	224	210	201	163	156	130

28-43 1410 ВЛ

Механические свойства СЧ 15 (справочное) [2]

Таблица 4

Чугун	При растяжении			При сжатии				
	$E \cdot 10^{-3}$, МПа	δ , %	σ_{1p} , МПа	σ_c , МПа	$E \cdot 10^{-3}$, МПа	μ	ψ , %	σ_{1c} , МПа
СЧ 15	60-80	0,2-0,1	50-70	500-800	65-90	0,28-0,29	20-40	70-90

Чугун	При кручении		При срезе		ψ , % при вибрации с нагрузкой равной $1/3 \sigma_{0,2}$	a_m , кДж/м ²	При изгибе	
	τ_b , МПа	τ_{-1} , МПа	τ_b , МПа	$G \cdot 10^{-3}$, МПа			σ_{-1} , МПа	σ_m , МПа
СЧ 15	240-320	60-80	150-220	40-44	30-32	40-70	58-66	240-360

Примечание: ψ - циклическая вязкость, характеризующая скорость затухания вибраций, т.е. чувствительность к надрезам.

38-93 1910 008

и 28

Марка чугуна	чугун серый
СЧ 20	

Химический состав по ГОСТ 1412-83 (справочное)

Марка чугуна	С	Si	Mn	S	P
				не более	
СЧ 20	3,3-3,5	1,4-2,4	0,7-1,0	0,15	0,2

Механические свойства по ГОСТ 1412 *

Таблица 1

Марка	σ_b , МПа (кгс/мм ²)	НВ (справочное)
	не менее	
СЧ 20	200(20)	143-255

Ориентировочные данные о временном сопротивлении при растяжении в стенках отливки различного бечения

Таблица 2

Марка чугуна	Толщина стенки отливки, мм						
	4	8	15	30	50	80	150
Временное сопротивление при растяжении МПа, не менее							
СЧ 20	270	220	200	160	140	130	120
Твердость НВ, не более							
СЧ 20	255	240	230	216	170	163	143

* - остальные технические требования по ОСТ 24.207.09-90

Механические свойства СЧ (справочное) (2)

Таблица 3

Чугун	При растяжении			При сжатии				
	$E \cdot 10^{-3}$, МПа	δ , %	σ_{1p} , МПа	σ_c , МПа	$E \cdot 10^{-3}$, МПа	μ	ψ , %	σ_{1c} , МПа
СЧ 20	85-125	0,4-0,65	90-155	850-1000	93-130	0,28-0,29	15-30	120-145

Чугун	При кручении		При срезе		ζ , % при вибрации с нагрузкой равной 1/3 $\sigma_{0,2}$	a_m , кДж/м ²	При изгибе	
	τ_b , МПа	τ_{11} , МПа	τ_b , МПа	$G \cdot 10^{-3}$, МПа			σ_{-1} , МПа	σ_{-2} , МПа
СЧ 20	280-360	100-120	250-355	45-54	23-30	80-100	67-133	400-500

Примечание: ζ - циклическая вязкость, характеризующая скорость затухания вибраций, т.е. чувствительность к надрезам.

30.03 19.10 088

Физические свойства

Таблица 4

Плотность ρ , кг/м ³	7,1·10 ³
Линейная усадка %	1,2
Модуль упругости E·10 ⁻² , МПа	850-1100
Коэффициент линейного расширения 20-200 °С, α 1/°С	9,5·10 ⁻⁶

Технологические свойства

1. Обрабатываемость резанием хорошая
2. Для снятия напряжений и обеспечения стабильности размеров - корпуса и пробки кранов рекомендуется отжигать по следующему режиму:
посадка в печь при температуре до 300 °С;
нагрев до 500-550 °С, выдержка 2 часа;
охлаждение с печью со скоростью от 30 до 50 ° в час до температуры 150-200 °С, далее - на воздухе

Марка чугуна	Ковкий чугун
КЧ 30-6-Ф, КЧ 33-8-Ф	

Химический состав по ГОСТ 1215-79 (справочное)

Марка	Способ выплавки	Химический состав, %						
		C	Si	Массовая доля C и Si	Mn	P	S	Cr
КЧ 30-6-Ф	Вагранка	2,6-2,9	1,0-1,6	3,7-4,2	0,4-0,6	0,18	0,2	0,08
КЧ 33-8-Ф		2,5-2,8	1,1-1,3	3,6-4,0	0,3-0,6	0,12	0,2	0,06

Механические свойства по ГОСТ 1215-79*

Таблица 1

Марка	$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	δ , %	НВ
	не менее	не менее	
КЧ 33-6	294 (30)	6	100-163
КЧ 33-8	323 (33)	8	

Механические свойства в зависимости от температуры [4]

Таблица 2

Температура испытания, °С	КЧ 30-6				КЧ 33-8		
	Обработанные образцы				Литые образцы	Обработанные образцы	
	$\sigma_{в}$, кгс/мм ²	$\sigma_{т}$, кгс/мм ²	δ , %	$a_{н}$, кгсм/см ²		$\sigma_{т}$, кгс/мм ²	$a_{н}$, кгсм/см ²
					$\sigma_{т}$, кгс/мм ²		
20	25,8	18,8	5,9	-	-	-	-
100					19	21	-
300					17	19,5	-
350	23,6	15,5	4,7	-	-	-	-
425	20,3	14,9	4,7	-	-	-	-
500	12,8	11,1	4,6	-	13,3	15,5	-
- 20	-	-	-	0,7	-	-	0,7
- 40	-	-	-	0,6	-	-	0,6
- 50	-	-	-	0,5	-	-	0,5

Примечание: * остальные технические требования - по ОСТ 24.207.01-90

30-93 1010 ДД

Механические свойства ферритного КЧ при повышенных температурах [3]
Таблица 3

σ _в , кгс/мм ²			σ _р , кгс/мм ²			δ, %		
25 °С	205 °С	425 °С	25 °С	205 °С	425 °С	25 °С	205 °С	425 °С
36,7	34,0	31,5	12,7	9,7	8,2	14,6	8,2	10,0

Ударная вязкость ферритного КЧ при различных температурах (образцы литые с надрезом) [3]

Таблица 4

Температура, °С	- 100	- 80	- 60	- 40	- 20	0	+ 20	+ 60	+ 100
а _н , кгсм/см ²	0,3	0,42	0,5	0,73	0,95	1,3	1,63	1,78	1,64

Длительная прочность и ползучесть ферритного чугуна [4]

Таблица 5

Кратковременные испытания		Длительные испытания (σ _{г.п})		Скорость и предел ползучести при 425 °С		
σ _в , кгс/мм ²		σ ₄₀₀₀ , кгс/мм ²		Напряжение при испытании σ _в , кгс/мм ²	Скорость ползучести %/ч · 10 ⁶	σ _{пл} , кгс/мм ² при скорости деформации 1 · 10 ⁻⁶
425 °С	500 °С	425 °С	500 °С			
20,3	12,8	11,7	7,4	8,0	8,7	5,6
				6,5	2,61	

Механические свойства КЧ, не предусмотренные ГОСТ 1215 [2]

Таблица 6

Чугун	При растяжении			При сжатии		
	E · 10 ⁻³ , МПа	σ _{0.2} , МПа	σ ₋₁ , МПа	σ _с , МПа	λ	ψ, %
КЧ 30-6	155	190	70	90-120	0,23	10-18
КЧ 33-8	160	210	80		0,23	

Чугун	При кручении		При срезе		При изгибе		ψ, % при вибрации с нагрузкой равной 1/3 σ _{0.2}	а _н , кДж/м ²
	τ _в , МПа	τ ₋₁ , МПа	τ _{ср} , МПа	σ · 10 ⁻³ , МПа	σ ₋₁ , МПа	σ _и , МПа		
КЧ 30-6	340	110	270	63	120	310	13-15	120
КЧ 33-8	345	120	290	64	130	330		130

38-03 1910 128

Физические свойства КЧ 30-6, КЧ 33-8

Таблица 7

α , мм/мм град при 20-200 °С	Плотность, г/см ³	Линейная усадка белого чугуна, %
10,3-10,5	7,2	1,5-1,6

Упругие свойства КЧ [5]

Таблица 8

Свойства	КЧ 30-6	КЧ 33-8
$E \cdot 10^{-10}$, н/м ²	15,2	15,7
$G \cdot 10^{-10}$, н/м ²	6,18	6,28
μ	0,23	0,25

Изменение модуля нормальной упругости [2]

Таблица 9

Марка	$E \cdot 10^{-4}$, МПа					
	20	200	350	400	450	500
КЧ 35-10	16,6	14,4	12,6	11,7	11,1	10,2

Скорость резания при точении [4]

При обдирке - 60-90 м/мин, при чистовой обработке - 90-130 м/мин

38.93 10.10.08

Марка чугуна	Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ)
ЧВГ 30, ЧВГ 35, ЧВГ 40	

Химический состав по ГОСТ 28394 (справочное)

Марка	Массовая доля элементов, в %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Магний Σ PЗМ
ЧВГ 30	3,5-3,8	2,2-3,0	0,2-0,6	До 0,08	До 0,025	До 0,15	-	0,015-0,028 0,1-0,2
ЧВГ 35		2,2-2,8						0,02-0,028
ЧВГ 40	3,1-3,5	2,0-2,5	0,4-1,0			До 0,2	0,4-0,6	0,1-0,2

Механические свойства по ГОСТ 28394-89

Таблица 1

Марка чугуна	$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ , %	НВ
	не менее			
ЧВГ 30	300(30)	240(24)	3,0	130-180
ЧВГ 35	350(35)	260(26)	2,0	140-190
ЧВГ 40	450(45)	320(32)	1,5	170-220

Влияние приведенной толщины стенки отливки на механические свойства ЧВГ

Таблица 2

Механические свойства (не менее)	Толщина стенки отливки, мм				
	10	20	30	50	100
$\sigma_{\text{в}}$, МПа	450	420	400	380	350
δ , %	3,8	3,5	3,0	2,8	2,5
НВ	190	180	170	160	160

38-03 1410 104

Физико-механические свойства ЧВГ ГОСТ 28394-89

Таблица 3

Свойства	Размерность	Марки		
		ЧВГ 30	ЧВГ 35	ЧВГ 40
$\sigma_{\text{в}}$ при сжатии, не менее	МПа	450	700	1000
KCV, не менее	Дж/м ²	10	10	-
σ_{-1} , не менее	МПа	140	150	170
$E \cdot 10^4$ (при 20 °С)	МПа	13-14	13-14,5	14,5-16
K _{1с} , не менее	МПа	50	53,5	50,5
Циклическая вязкость при вибрации ($\delta \cdot 10^4$)		4,0-7,0	4,0-7,0	-
γ	г/см ³	7,0	7,1	7,2
$\lambda \cdot 10^2$	Вт/м·К	0,49-0,51	0,47-0,49	0,37-0,41
$\alpha(20-100 \text{ °С})$	10 ⁻⁶ /°С	12-14	12-14	12-14
ρ	МкОм/см	70-80	70-80	70-80
$M_{\text{тах}}$	дс/эрст	300-1500	300-1500	300-150

Механические свойства ЧВГ при повышенных температурах [2]

Таблица 4

ВЧШГ	Механические свойства	Температура испытания, °С				
		20	200	350	400	450
ЧВГ (литой)	$\sigma_{\text{в}}$, МПа	416	-	416	402	382
	δ , %	3,5	-	3,0	2,0	2,8
Ферритный (после отжига)	$\sigma_{\text{в}}$, МПа	387	-	382	372	363
	δ , %	5	-	4,0	3,0	4,5
	$E \cdot 10^{-4}$, МПа	15,19	14,62	13,76	13,42	-

38-93 1910 02

Механические свойства ВЧ 45 при повышенных температурах [1]

436

Таблица 3

Температура испытания, °С	Кратковременные испытания		Длительная прочность кгс/мм ²			Предел ползучести (кгс/мм ²) при скорости ползучести за 1000 ч	
	σ_b , кгс/мм ²	σ_T , кгс/мм ²	1000 ч	10 000 ч	100 000 ч	0,1%/ч	0,01%/ч
20	45,9	32,3	-	-	-	-	-
370	39,1	24,8	25,3	21,0	16,8	17,6	13,3
426	34,1	24,0	16,1	11,9	8,7	8,9	6,1
482	28,1	20,4	9,1	6,4	4,5	4,2	2,7
537	20,7	16,8	4,9	3,4	2,35	1,9	1,3

Механические свойства ВЧ 40 и ВЧ 45 при отрицательных температурах по ОСТ 24.207.09-90

Таблица 4

Температура испытания в °С	Механические свойства			
	σ_b , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	КС *, Дж/см ²
- 50	400	300	10	50
- 60	420	320	10	30

* - образцы без надреза

Ориентировочные значения ударной вязкости ВЧШГ при 20 °С [1]

Таблица 5

Вид образца	Ударная вязкость, Дж/см ²		
	ВЧ 35	ВЧ 40	ВЧ 45
Без надреза	80-150	50-100	30-80
С надрезом	17-25	14-18	10-15

Механические свойства ВЧШГ, не предусмотренные ГОСТ 7293-85 [2]

Таблица 6

Чугун	При растяжении		При сжатии			При кручении	
	$E \cdot 10^{-3}$, МПа	σ_{-1} , МПа	σ_c , МПа	μ	ψ , %	τ_b , МПа	τ_{-1} , МПа
Ферритный	165-175	120-150	1000-1400	0,28-0,29	12-20	400-460	130-160
Перлитный	175-185	160-200	1500-2000	0,28-0,29	4-8	500-780	180-230

Чугун	При срезе		Ф, % при вибрации с нагрузкой равной 1/3 $\sigma_{0,2}$	При изгибе	
	τ_b , МПа	$G \cdot 10^3$, МПа		σ_{-1} , МПа	σ_i , МПа
Ферритный	320-400	65-75	10-14	235-258	750-900
Перлитный	400-550	75-80	8-10	-	850-1200

2011 1011 002 38 93 1011 002

Условный предел текучести ВЧШГ при повышенных температурах [7]
Таблица 7

Марка	σ _{0.2} , МПа при t, °С					
	100	150	200	250	300	350
ВЧ 40, ВЧ 45	220	210	200	190	180	160

Механические свойства ВЧШГ при 20 °С (справочное) [3]

Таблица 8

Марка	σ _b	σ _T	δ, %	а _n , кгс/см ²	НВ	σ _{сж}	σ _{изг}	f _{зоо.} , мм	E, кгс/мм ²
	кгс/мм ²					кгс/мм ²			
Вч 45-5	45-55	32-42	5,0-10,0	2,5-8,0	173-207	180-200	65-75	6-8	13000
Вч 40-10	40-55	30-40	10,0-20,0	5,0-7,0	156-179	200-220	60-70	20-30	16000

Предел выносливости ВЧШГ при 5·10⁶ циклов [1]

Таблица 9

Вид нагрузки	Вид образца*	Коеф-фициент формы	Предел выносливости σ _r , МПа	
			ферритный	перлитный
Знакопеременный изгиб (рабочая частота 25 с ⁻¹)	1	1,0	235-290	280-310
	2	2,4	135-150	150-155
Изгиб при пульсирующей нагрузке (рабочая частота 50 с ⁻¹)	1	1,0	205-210	230-235
	2	2,4	90-95	105-110
Знакопеременное кручение (рабочая частота 25 с ⁻¹)	1	1,0	190-200	230-290
	2	3,0	140-145	135-160
Знакопеременный изгиб с кручением (рабочая частота 25 с ⁻¹)	1	1,0	135-155	165-205
	2	4,1	90-95	85-100

* 1 - образец без надреза; 2 - образец с надрезом

Свободная и затрудненная линейная усадка ВЧШГ [1]

Таблица 10

Материал	Свободная линейная усадка, %					Линейная усадка при литье в жесткую форму (кокиль), %
	Предусадочное расширение	До перлитной усадка	Расширение при перлитном превращении	После перлитная усадка	Общая усадка	
ВЧШГ	0,4-0,9	0,3-0,6	0-0,1	0,9-1,1	0,5-1,2	0,7-1,0

20.01.01 19.10.01 28.03

Линейная усадка в зависимости от термической обработки и толщины стенок отливки [1]

Таблица 11

Толщина стенки, мм	Литейная форма	Величина линейной усадки, %		
		Литая структура	Структура после термообработки	
			перлитная	ферритная
10	сухая	1,2	0,8	0,6
	сырая	0,8	0,6	0,2
25	сухая	1,0	0,7	0,6
	сырая	0,6	0,3	0,1
50	сухая	0,9	0,7	0,2
	сырая	0,6	0,3	0,0

Физические свойства ВЧШГ [1]

Таблица 12

Свойство	Обозначение размерности	ВЧШГ		Перевод в единицы системы СИ
		ферритный	перлитный	
Плотность	ρ , г/см ³	7,1-7,2	7,0-7,35	1·10 ³ кг/м ³
Коэффициент термического расширения	α , 1/°С	(11,5-12,5)·10 ⁻⁶	(9,0-11,0)·10 ⁻⁶	1 К ⁻¹
Коэффициент теплопроводности при 20-100 °С	λ , кал/(с·см ² ·°С)	0,09-0,11	0,07-0,10	4,19·10 ⁴ Вт/(м ² ·К)
Удельная теплоемкость при 20-100 °С	C , кал/(г·°С)	0,11-0,12	0,12-0,14	4,19·10 ³ Дж/(кг·К)
Удельная теплоемкость при 20-1000°С	C , кал/(г·°С)	0,14-0,15	0,15-0,16	4,19·10 ³ Дж/(кг·К)
Удельное электросопротивление	ρ , мКОМ·см	40-50	55-75	1·10 ⁻⁸ Ом·м
Магнитная индукция	B , Гс	(3,5-5,0)·10 ³	(5,5-7,5)·10 ³	1·10 ⁻⁴ Т
Магнитная проницаемость	μ_{max} , Гс/Э	(10-20)·10 ²	(3,0-10,0)·10 ²	1,26·10 ⁻⁶ Г/м
Коэрцитивная сила при 20-100 °С	H , Э	1,5-3,5	4,0-11,0	79,58 А/м

28-93 1010 08

Изменение механических свойств ВЧШГ при повышенных температурах [2]
Таблица 13

ВЧШГ	Механические свойства	Температура испытания, °С				
		20	200	350	425	500
Ферритный	$\sigma_{\text{в}}$, МПа	432	-	-	351	223
	δ , %	15,8	-	-	14,6	15,2
Перлитный	$\sigma_{\text{в}}$, МПа	585	-	-	567	362,5
	δ , %	1,2	-	-	7,2	11,1
	$E \cdot 10^{-4}$, МПа	17,74	17,05	16,27	15,97*	15,29

* температура испытания 400 °С

Коррозионная стойкость ВЧШГ в атмосфере [1]

Таблица 14

Материал, состояние поверхности	Коррозионная стойкость (мг/дм ² в сутки)*		
	Условно-чистая	Морская	Промышленная
ВЧШГ-Ф литой	9,0(1,0)	18,8(5,1)	12,9(1,2)
ВЧШГ-Ф обработанный	5,6(1,8)	7,3(2,2)	8,8(1,0)
ВЧШГ-П литой	6,2(1,4)	11,3(2,0)	12,4(4,0)
ВЧШГ-П обработанный	5,0(0,9)	6,8(2,2)	7,0(0,9)
Сталь, прокат литой	9,7(3,0)	24,4(21,7)	17,6(3,8)

* - Без скобок указано среднее значение за первый год, в скобках - за три года

Физические свойства

Таблица 15

Температура плавления, °С	1136	
Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^6$ мм/мм·град при температуре, °С	20-100	11,26
	20-200	11,56
	20-300	11,07

Технологические свойства

Обработываемость резанием хорошая
Структуру и свойства групп при необходимости можно в значительных пределах регулировать термической обработкой
Допускается автогенная резка
Разработана технология заварки дефектов, обеспечивающая получение швов, равнопрочных основному металлу
Разработана технология литья, позволяющая применять ВЧ 40 и ВЧ 45 при температурах до - 60 °С

1910 000

ЧН19Х3Ш, ЧН15Д3Ш, ЧН15Д7, ЧН17Д3Х2, ЧН5Г8	Чугуны коррозионностойкие и жаропрочные
--	---

Химический состав, %

Марка чугуна	Стандарт	C	Si	Mn	Cr	Ni	Cu	S	P
								не более	
ЧН19Х3Ш	ГОСТ 7769-82	2,3-3	1,8-2,5	1-1,6	1,5-3	14-16	3-3,5	0,03	0,1
ЧН15Д3Ш		2,5-3	1,4-3	1,3-1,8	0,6-1	14-16	3-3,5	0,03	0,08
ЧН15Д7		2,2-3	2-2,5	0,5-1,6	1,5-3	14-16	5-8	0,1	0,3
ЧН17Д3Х2 (ЭЖ4-1)	ОСТ 24.207.01- 90	2,5-3	1,5-2,5	0,5-1,2	1,5-2,5	16-18	2,5-3,5	0,08	0,3
ЧН5Г8 (ГН 8-5)		3-3,5	2,5-3,5	0-9	н.б. 1	3-6	н.б. 1,5	0,08	0,2

Механические свойства по ГОСТ 7769-82 и ОСТ 24.207.01-90

Таблица 1

Марка чугуна	Термообработка	σ_B , МПа (кгс/мм ²) при растяжении	δ , %	бизг, МПа (кгс/мм ²)	Стрела прогиба f_{300}	НВ, МПа (кгс/мм ²)
ЧН19Х3Ш	Нормализация и низкий отпуск	340	4	-	-	1200-2500
ЧН15Д3Ш		340	4	-	-	1200-2500
ЧН17Д3Х2 (ЭЖ4-1)	-	150(15)	-	320(32)	3	1200-1700 (120-170)
ЧН5Г8 (ГН 8-5)	Отжиг	150(15)	1,5	-	-	1600-2300 (160-230)

Примечание: ударная вязкость чугуна ЧН15Д3Ш KCV > 1,5 кгс м/см²Изменение σ_B и KCV чугуна ЧН19Х3Ш от температуры [3]

Таблица 2

Механические свойства	Температура испытания, °С					
	20	550	600	650	700	750
σ_B , кгс/мм ²	46	28	20	24	23	17
KCV, кгсм/мм ²	2,5	2,8	2,4	-	2,4	-

10.03 1910 DE

Механические свойства и модуль упругости чугуна ЧН19Х3Ш
при $t = 600 \text{ }^\circ\text{C}$ (ГОСТ 7769-82)

С.440

Таблица 3

$\sigma_{\text{в}}$, МПа	$\sigma_{\text{т}}$, МПа	δ , %	КСУ, Дж/см ²	Е, МПа
250	180	2	2	$11 \cdot 10^4$

Длительная прочность и скорость ползучести чугуна ЧН19Х3Ш
при температуре $600 \text{ }^\circ\text{C}$ (ГОСТ 7769-82)

Таблица 4

Длительная прочность		Скорость ползучести, %/ч при напряжении 40 МПа
σ , МПа	τ до разрушения, ч	
120	1000	$1 \cdot 10^{-4}$ ($600 \text{ }^\circ\text{C}$) $2 \cdot 10^{-4}$ ($700 \text{ }^\circ\text{C}$)*

* Скорость ползучести при напряжении 30 МПа

Физические свойства [45]

Таблица 5

Плотность г/см ³	α при температуре 20 - $600 \text{ }^\circ\text{C}$	Линейная усадка, %	t плавления, $^\circ\text{C}$	M , Гс/э	Е при 20°C кгс/мм ²
7,5-7,7	$18 \cdot 10^{-6}$	1,3-2,0	1300	1,05	16000

Технологические свойства [46]

Обработываемость резанием хорошая, по сравнению с серым чугуном требует понижения скорости резания из-за склонности к поверхностному наклепу

Большая глубина резания улучшает обработываемость

Обработанные поверхности отливок хорошо полируются и удовлетворительно притираются

Для чугуна ЧН15ДХШ оптимальная температура модифицирования 1560°C и разливки - 1530°C , при этом обеспечивается высокая плотность отливок

Допускается заварка дефектов отливок

Остальные технические требования к отливкам по ОСТ 24.207.01-90

38-05 1910 028

442

Марка чугуна	Антифрикционный чугун
АЧС-1	

Химический состав в % и твердость по ГОСТ 1585-85

С	Si	Mn	Cr	Cu	P	S	HB
						не более	
3,2-3,6	1,3-2	0,6-1,2	0,2-0,5	0,8-1,6	0,15-0,4	0,12	180-241

Технологические свойства

Соответствует свойствам перлитного чугуна
для заданного интервала твердости

24-93 19/10 022

Приложение 5 (справочное)

Коэффициенты эрозионной стойкости материала деталей арматуры [65]

Детали проточной части арматуры	Материал деталей	Коэффициент эрозионной стойкости Кп относительно стали 12Х18Н10Т	Допустимый перепад давления, МПа
Корпус, патрубки, седло, шибера	25(25Л)	0,0055	0,022
	20	0,0056	0,022
Шток плунжер, (защитник), седло	30Х13	0,258	1,0
Шток	14Х17Н2	0,74	2,95
Уплотнительные поверхности седла и плунжера (шибера)	Сплав на основе никеля ХН80СР2	0,83	3,32
	Сплав на основе железа ЦН-6 (Х16Н7С5)	0,9	3,6
Корпус, патрубки, шток, плунжер, (шибера), седло, защитные рубашки	12Х18Н10Т	1	4,0
Уплотнительные поверхности деталей затвора, плунжер	Сплав на основе железа ЦН-12 (Х16Н9СМ4Г4Б)	1,12	4,5
	Сплав на основе кобальта ЦН-2 (Х30К6084)	1,44	5,75
Корпус, патрубки, шток	Сплав на основе титана ТВ-1	2,44	9,75

Примечание: Кп - отношение скорости эрозионного износа материала к скорости эрозионного износа стали 12Х18Н10Т, принятой за 1.

28.03 1990 008

Модуль упругости E, ГПа (E, 10⁴ кгс/мм²)

444

Таблица 1

Группа сталей и сплавов	Марка сталей и сплавов	Температура, К(С)												
		293 (20)	323 (50)	373 (100)	423 (150)	475 (200)	523 (250)	573 (300)	623 (350)	673 (400)	723 (450)	773 (500)	823 (550)	873 (600)
I	СтЗсп, СтЗсс, 15Л, 20, 20Л, 25Л	200 (2,04)	197 (2,01)	195 (1,99)	192 (1,96)	190 (1,94)	185 (1,88)	180 (1,84)	175 (1,79)	170 (1,73)	165 (1,68)	160 (1,63)		
II	35, 40	210 (2,14)	207 (2,11)	205 (2,09)	200 (2,04)	195 (1,99)	190 (1,94)	185 (1,88)	180 (1,84)	175 (1,79)	167 (1,7)	160 (1,63)		
III	20Х, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х1МФ, 09Г2С	210 (2,14)	207 (2,11)	205 (2,09)	202 (2,06)	200 (2,04)	197 (2,01)	195 (1,99)	190 (1,94)	185 (1,88)	180 (1,84)	175 (1,79)	170 (1,73)	165 (1,68)
VI	30ХМА, 35ХМ, 40Х, 25Х1МФ, 38ХН3МФА, 07Х16Н4Б	215 (2,19)	212 (2,16)	210 (2,14)	207 (2,11)	205 (2,09)	202 (2,06)	200 (2,04)	195 (1,99)	190 (1,94)	185 (1,88)	180 (1,84)	175 (1,79)	170 (1,73)
V	20Х13, 30Х13, 14Х17Н2	220 (2,24)	217 (2,16)	215 (2,19)	212 (2,16)	210 (2,14)	205 (2,09)	200 (2,04)	195 (1,99)	190 (1,94)	185 (1,88)	180 (1,84)	175 (1,79)	170 (1,73)
VI	09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 09Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т, ХН35ВТ, ХН35ВТ-ВД	205 (2,09)	202 (2,09)	200 (2,04)	195 (1,99)	190 (1,94)	185 (1,88)	180 (1,84)	175 (1,79)	170 (1,73)	167 (1,99)	165 (1,68)	162 (1,65)	160 (1,63)

Коэффициент линейного расширения α_t, мкК⁻¹

Таблица 2

Группа сталей и сплавов	Марка сталей и сплавов	Температура, К(С)											
		323 (50)	373 (100)	423 (150)	473 (200)	523 (250)	573 (300)	623 (350)	673 (400)	723 (450)	773 (500)	823 (550)	873 (600)
I	СтЗсп, СтЗсс, 15Л, 20, 20Л, 25Л, 35, 35Л, 40, 20Х, 40Х, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМЛ, 30ХМА, 35ХМ, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 09Г2С, 38ХН3МФА	11,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,8	14	14,2	14,4
II	20Х13, 20Х13Л, 30Х13, 14Х17Н2, 07Х16Н4Б	10	10,3	10,6	10,8	11	11,2	11,4	11,5	11,7	11,8	11,9	12
III	09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 09Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ, ХН35ВТ, ХН35ВТ-ВД	16,4	16,6	16,8	17	17,2	17,4	17,6	17,8	18	18,2	18,4	18,5

38.93 19.10.08

Приложение 7

Сопоставление марок СССР со сталями США, ФРГ,
Франции, Польши и Чехословакии

№ 01/41 53.45

Приложение 7 (справочное)

Чугуны

Таблица 1

СССР	США	ФРГ	Франция	Чехословакия	Польша
Марка, стандарт					
СЧ 15	A-48гр.25 ASTM	GG 15 0.6015 DIN 1691			
СЧ 20 ГОСТ 1412	A-45гр.30 ASTM	GG 20 0.6020 DIN 1691			
КЧ 30-6 КЧ 33-8 ГОСТ 1215	M 3210 SAE A-47гр.32.510 ASTM	GTS 35 0.8135 DIN 1692	MN 35-10 MN 38-18 AP-A3881		C 3308 C 3510 PN 56/H-83222
ВЧ 40 ВЧ 45 ГОСТ 7293	A339гр60-40-18 A339гр60-45-12 ASTM A-532-802	GG 40 0.7040 GG 40.3 0.7050 DIN 1693 1973	FOS 38-15 FOS 42-12 NFA 32-201 1976	42-2438 42-2442 CSN 42-1242	ZS 3817 ZS 4012 PN-69/H-83123
ЧН19Х3Ш	A-439 гр Д-1 ASTM	GG-L-NiCr 20.3 0.7661			
ЧН15Д7	L-NiCuCr 15 6 2 ISO 2282-72	GG-L-NiCuCr1563 0.6656			

Химический состав чугунов

Таблица 2

Марка	Содержание элементов, %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
ЧН19Х3Ш	2,3-2	1,8-2,5	1-1,6	н.б. 0,1	н.б. 0,03	1,5-3	18-22	-
A-439гр Д-1	н.б. 2	1,5-3	0,7-1,25	0,08		1,75-2,7	18-22	Mo 0,4-1,0
S-NiCr 20 3						2,5-3,5		
ЧН15Д7	2,3-3	2-2,5	0,5-1,6	0,3	0,1	1,5-3	14-16	5-8
L-NiCuCr 15 6 2	н.б. 3	1-2,2	0,5 1,0			1-2,5	13,5-17,5	5,5-7,5

Механические свойства чугунов

Таблица 3

Марка	σ _{0,2} МПа (кгс/мм ²)	σ _{0,2} МПа (кгс/мм ²)	δ %	НЧV, кДж/м ²		НВ
				+20 С	-20 С	
СЧ 15	150(15)					
СЧ 20	200(20)					
GG 15 0.6015 DIN 1691	(15)					

28.93 10/12/08

1	2	3	4	5	6	7
GG 20 0.6020 DIN 1691	(22)					
GG 25	207-240					170-269
KЧ 30-6	294(30)		6			100-163
KЧ 33-8	323(33)		8			100-163
M 3210	345	244	10			До 15С
GTS 35 0.8135 DIN 1692	343	196	12			До 150
MN 35-10	343	196	12			-
MN 38-18	372	225	18			-
C 3308	323		8			До 149
C 3510	343		10			До 149
ВЧ 40	400(40)	250(25)	15			140-220
ВЧ 45	450(45)	310(31)	10			140-225
A339rp.60-40-12	420	280	18			140-190
A339rp.60-45-12	460	315	12			140-190
GGG 40	400	250	15	823-1960		135-165
GGG 40.3	400	250	18	KCU 160	KCU 140	120-165
FOS 33-15	320	240	15			н.д 200
FOS 42-12	420	280	12			н.д 220
42-2438	380	250	17			140-200
42-2442	420	280	12			160-220
ZS 3817	320	250	17	200		140-170
ZS 4012	400	280	12	400		140-200
ЧН19Х3Ш	340	-	4			120-250
A-439rp.Д-II	400	207	8			140-200
ЧН15Д7	150	-	-			120-250
L-NiCuCr 15 6 2	170-210	-	-			140-200

38-93 1910 АА

СССР (ГОСТ)	ФРГ (DIN)	США (UNS)	Франция (AFNOR)	Чехословакия (CSN)	Польша PN (—) Н
15Л	GS-38 1.0416 DIN 1681	J 01700		422630	L 400
25Л	GS-45 1.0443 DIN 1681	J 03002 1025 AISI		422640	L 450
35Л	GS-52 1.0551 DIN 1681			422650	L 500

Химический состав литых углеродистых сталей

Таблица 5

Марка, стандарт	С н.б.	Si н.б.	Mn н.б.	Cr н.б.	В н.б.	Ti н.б.	S н.б.	P н.б.	Прочие н.б.
15Л ГОСТ 977	0,12-0,22	0,2-0,52	0,45-0,9				0,05	0,05	Ni 0,3 Сu 0,3
GS-38 1.0416 DIN 1681-85	0,25	0,2-0,6	0,2-0,5				0,04	0,04	
422630 CSN 422630	0,1-0,2	0,2-0,5	0,4-0,8				0,05	0,05	S + P < 0,9
L 400 _PN-85. H-83152	0,1-0,2	0,2-0,5	0,4-0,9	0,4	0,1		0,05	0,05	Ni 0,35 Сu 0,3
25Л ГОСТ 977	0,22-0,3	0,2-0,52	0,35-0,9				0,05	0,05	
GS-45 1.0443 DIN 1681-85	0,25	0,6	0,2-0,5				0,04	0,04	
422640 CSN 422640	0,2-0,28	0,2-0,5	0,4-0,8				0,05	0,05	S + P < 0,9
L 450 _PN-85. H-83152	0,15-0,3	0,2-0,5	0,4-0,9	0,4	0,1		0,05	0,05	Ni 0,4. Сu 0,3
35Л ГОСТ 977	0,35-0,4	0,2-0,52	0,4-0,9	0,3			0,05	0,05	Ni 0,3. Сu 0,3
GS-52 1.0551 DIN 1681-85	0,3	0,3-0,6	0,2-0,5				0,04	0,04	
422650 CSN 422650	0,28-0,38	0,2-0,5	0,4-0,8				0,05	0,05	S + P < 0,9
L 500 _PN-85. H-83152	0,3-0,4	0,2-0,5	0,4-0,9	0,4	0,1		0,05	0,05	Ni 0,4. Сu 0,2
J 01700 UNS	0,12-0,22	0,6	0,5-0,9				0,045	0,04	
J 03002 UNS	0,3	0,6	1				0,045	0,04	

38.93 1910 611

СОСР (ГОСТ)	ДРГ (DIN)	США (AISI, ASTM)	Франция (A.F.N.O.R)	Чехословакия (CEN)	Польша PN (—) II
СтЗсп	Rst37-2 1.0038 DIN E17119 E17120	A570Gr36 ASTM	E24-2NE	11375	St3V, St3CU St3CM, St3EJ
СтЗпс		A570Gr36 ASTM	2) E24-2		St3SY, St3SYU
Ст5сп	St50-2 1.0050 DIN 17100	A570Gr50 ASTM		11500	St5
Ст5пс		A570Gr50	A50-2		
20	C22, 1.0402 DIN 17200 Ck22, 1.1151 DIN 1652, Cm 22 1.1149, DIN 17200	1023 AISI	XC18 AFNOR A-35-502	12024	20
35	C35, 1.0501 Ck35, 1.1181 Cm35, 1.1180 DIN 17200	1035 AISI	XC 38H1 AFNOR A-35-552	12040	35
20	C40, 1.0511 Ck40, 1.1186 Cm40, 1.1189 DIN 17200	1040 AISI	XC 42H1 AFNOR A-35-552	12041	40
A20	22S20, 0815 15S20, 0811	C 1120 AISI	13MF4 AFNOR A-35-562	11120	
20X	20Cr4, 1.7027	5120H AISI	18C3	14220	20H
40X	41Cr4, 1.7035 41Cr4, 1.7039 42Cr4, 1.7045 DIN 17200	5140H AISI	38C4 AFNOR A-35-557		40H
38X2M4A	41CrAlMo7 1.8509 DIN17211	A 355C1.A	40CAD6.12	15340	38HMJ
40X2M2A	40NiCrMo6 1.6565	9E40 AISI	40NCD3		
65Г	Ck67 1.1231 DIN 17222	1065 AISI	XC65	13180	65G
60С2А	55Si7 1.0904 DIN 17222	9260 AISI	61SC7		60S2A
50X4A	50CrV4, 1.8159 DIN 17200	6150 AISI	50CV4 AFNOR A-35-571	15260	50HF
09Г2С	Tst B 355 1.0566 DIN17102		A-590(I) AFNOR A-36-207		

38-93 1910 ДРР

РД 302-07-210-93 (Приложение 7) С.449
Химический состав углеродистых сталей

Таблица 7

Марка	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Cu		Стандарт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ст3пс	0,14-0,22	0,4-0,65	0,05-0,15	0,05	0,04	-	-	-	№2 в.б. 0,008н 0,012 эл	ГОСТ 380-88
Ст3сп			0,15-0,3							
Ст5пс	0,28-0,37	0,5-0,8	0,05-0,15							
Ст5сп			0,15-0,3							
RSt37-2 1.0038	в.б. 0,17			0,045	0,045				№2 н.б. 0,003	DIN E17100-87
St37-30 1.0116		-	-	0,04	0,04					
St37-3N 1.0116				0,035	0,035					
St50-2 1.0050				0,045	0,045	-	-	-		
11375	в.б. 0,2			0,05	0,05	-	-	-	-	CSN 411375
St3V	в.б. 0,2	в.б. 1,2	0,1-0,35	0,045	0,045	0,3	0,3	0,3	-	PN -88
St3SV St3SM St3SJ	в.б. 0,22	в.б. 1,1		0,045	0,045	-	-	-	-	H-84020
St3SY	в.б. 0,22	н.б. 1,1	н.б. 0,15	0,05	0,05	0,3	0,3	0,3	-	
St3STV										
St5	-	-	-	0,05	0,05				№2 0,012	
11500	н.б. 0,38			0,05	0,05	-	-	-	-	CSN 411500
E 24-2	н.б. 0,17			0,045	0,045				№2 0,007	AFNOR
A 50-2	-	-	-	0,045	0,045					
20	0,17-0,24	0,35-0,65	0,17-0,37	0,04	0,035	0,3				ГОСТ 1050-88
C22. 1.0402 Ck22 1.1151 C22. 1.0402	0,17-0,24	0,3-0,6	в.б. 0,4	0,045	0,045					DIN 17200-87
1020	0,18-0,23	0,3-0,6	0,2-0,35	0,05	0,04					AISI
Xc 18	0,15-0,22	0,5-0,8	н.б. 0,35	0,035	0,04					AFNOR

38-93 1910 Dll

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12024	0.17-0.24	0.35-0.65	0.17-0.37	0,04	0,04		0,3	0,25		CSN 412024
20	0.17-0.24	0.35-0.65	0.17-0.37	0,04	0,04		0,3	0,3		PN75/H-84019
35	0.32-0.4	0,5-0,8	0.17-0.37	0,04	0,035	0,3	0,3	0,25		ГОСТ 1050-88
C35 1.0501	0.32-0.39	0.5-0.8	нД 0,4	0,045	0,045					DIN 17200-87
Ск35 1.1181				0,035	0,035					
См35 1.1180				0,02-0,035	0,035					
1035	0.32-0.39	0,5-0,8	0.2-0.35	0,05	0,04					AISI
XC 38H1	0.35-0.4	0,5-0,8	0.15-0.35	0,035	0,03					AFNOR
12040	0.32-0.4	0,5-0,8	0.17-0.37	0,04	0,04		0,3	0,25		CSN 412040
35	0.32-0.4	0,5-0,8	0.17-0.37	0,04	0,04		0,3	0,3		PN-75/H-84019
40	0.37-0,45	0,5-0,8	0.17-0.37	0,04	0,035		0,3	0,25		ГОСТ 1050-88
C40 1.0511	0.37-0.45	0,5-0,8	нД 0,4	0,045	0,045					DIN 17200-87
Ск40 1.1186				0,03	0,035					
См40 1.1189				0,02-0,035	0,035					
1040	0.37-0,44	0,6-0,9	0.2-0,35	0,05	0,04					AISI
XC 42H1	0.4-0,45	0,5-0,8	0.15-0.35	0,35	0,03					AFNOR
12041	0.37-0,45	0,5-0,8	0.17-0.37	0,035	0,035		0,3	0,25		CSN 412041
40	0.37-0,45	0,5-0,8	0.17-0.37	0,04	0,04		0,3	0,3		PN-75/84019
A20	0.17-0.25	0,7-1	0.15-0.35	0,08-0,15	0,06			0,25		ГОСТ 1414
15S20, 0811	нД 0,15	0,55	средние значения							DIN 1651
22S20, 0815	нД 0,22		0,4	0,2	0,075					
11120	0,15-0,25	0,6-1,1	нД 0,4	0,14-0,24	0,1					CSN 420074
C 1120	0,18-0,23	0,7-1	нД 0,2	0,13	0,04					AISI
13HP4	0,1-0,16	нД 0,81	0,1-0,4	0,1-0,15	0,04					AFNOR

РД 302-07-210-93 (Приложение 7) С.451
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ,
ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ.6

Таблица 8

Марка стали	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Al	V	ВТД
	не более										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20X	0,17-0,23	0,8	0,17-0,37	0,035	0,025	0,3	0,7-1				ГОСТ 4543
20Cr4(1.7027)	0,17-0,23	0,6-0,9	0,4	0,035	0,025		0,9-1,2				DIN 17210-86
18C3	0,15-0,21	0,6-0,9	0,4	0,035	0,04		0,6-1				A.F.N.O.R
14220	0,14-0,19	1-1,4	0,17-0,37	0,035	0,035		0,8-1				CSN 444220
20H	0,17-0,23	0,5-0,8	0,17-0,37	0,035	0,025	0,3	0,7-1				PN-72 H 84030
40X	0,36-0,44	0,5-0,8	0,17-0,37	0,035	0,025		0,8-1,1				ГОСТ 4543
41Cr4, 1.7035	0,38-0,45	0,6-0,9	0,4	0,03	0,025		0,9-1,2				DIN 17200-87
41Cr4, 1.7039				0,02-0,025							
5135	0,33-0,38	0,6-0,8	0,2-0,35	0,04	0,04		0,8-1,2				AISI
5140H	0,38-0,43	0,7-0,9	0,2-0,35	0,04	0,04		0,7-0,9				
38C4	0,35-0,4	0,6-0,9	0,4	0,035	0,04		0,8-1,2				A.F.N.O.R
40H	0,36-0,44	0,5-0,8	0,17-0,37	0,035	0,025		0,8-1,1				PN-72 H 84030
38X2MA	0,35-0,42	0,3-0,6	0,2-0,45	0,025	0,025	0,3	1,35-1,65	0,15-0,25	0,7-1,1		ГОСТ 4543
34A1CrMo5 1.8507	0,3-0,37	0,5-0,8	0,4	0,03	0,025		1-1,3	0,15-0,25	0,8-1,2		DIN
15340	0,34-0,42	0,3-0,6	0,17-0,37	0,035	0,025		1,35-1,65	0,15-0,25	0,7-1,1		CSN 415340
38HMJ	0,35-0,42	0,3-0,6	0,17-0,37	0,025	0,025		1,35-1,65	0,15-0,25	0,7-1,1		PN-72 H 84030
40XB2MA	0,37-0,44	0,5-0,8	0,17-0,37	0,025	0,025	1,25-1,65	0,6-0,9	0,15-0,25			ГОСТ 4543
9840	0,38-0,43	0,7-0,9	0,2-0,35	0,04	0,04	0,85-1,15	0,7-0,9	0,2-0,3			AISI
40MCP3	0,36-0,43	0,5-0,8	0,1-0,4	0,035	0,025		0,6-0,9	0,15-0,3		Ni 0,7-1	
36CrNiMo4 1.6511	0,32-0,4	0,5-0,8	0,4	0,035	0,03		0,9-1,2	0,15-0,3			

Химический состав рессорно-пружинных сталей, приведенных в табл.6
Таблица 9

Марка стали	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Cu	СтД
	не более										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65Г	0,62-0,7	0,9-1,2	0,17-0,37	0,035	0,035		0,25				ГОСТ 14959
CK67 1.1231	0,65-0,72	0,6-0,9	0,15-0,35	0,035	0,035						DIN
1065	0,59-0,71	0,6-0,9	0,2-0,35	0,04	0,05						AISI
XC 65	0,6-0,68	0,65-0,9	0,4	0,035	0,04						AFNOR
13180	0,7-0,8	0,9-1,2	0,15-0,35	0,035	0,035	0,4	0,3			0,3	CSN
65G	0,6-0,7	0,9-1,2	0,15-0,4	0,04	0,04	0,3	0,3			0,25	PN-74 H 84032
60C2A	0,58-0,63	0,6-0,9	1,6-2	0,025	0,025		0,3				ГОСТ 14959
55Si7, 1.0904	0,55	0,7	Средние значения 1,7	0,05	0,05						DIN
60C2A	0,57-0,63	0,6-0,9	1,6-2	0,03	0,03	0,4	0,3			0,25	PN-74 H 84032
9260	0,55-0,65	0,75-1	1,8-2,2	0,04	0,04						AISI
50X9A	0,46-0,54	0,5-0,8	0,17-0,37	0,025	0,025		0,8-1,1		0,1-0,2		ГОСТ 14959
50CrV4, 1.8159	0,47-0,55	0,7-1,1	0,15-0,4	0,03	0,03		0,9-1,2		0,1-0,2		DIN 17221-88
6150	0,48-0,53	0,7-0,9	0,2-0,35	0,04	0,04		0,8-1,1		> 0,15		AISI
50CrV4	0,45-0,55	0,6-1	0,4	0,035	0,04		0,8-1,2		0,1-0,2		AFNOR
15260	0,47-0,55	0,7-1	0,17-0,37	0,035	0,035		0,9-1,2		0,1-0,2		CSN 415260
50HF	0,46-0,54	0,5-0,8	0,15-0,4	0,03	0,03	0,4	0,8-1,1			0,25	PN-74 H 84032
61SC7	0,57-0,64	0,6-0,9	1,6-2	0,035	0,035		0,2-0,45				AFNOR

38-93 1910 1000

СССР (ГОСТ)	ФРГ (DIN)	США (AISI, ASTM)	Франция (A. F. N. O. R)	Чехословакия (CSN)	Польша PN — — H
12XM	13CrMo44 1.7335 DIN 17155	A182gpF11 F12 ASTM	15CD3.5, 15CD4.05 AFNOR A-35-558	15121	15HM
15XM	13CrMo44 1.7335 DIN 17155	A182gpF11 F12 ASTM	15CD3.5, 15CD4.05 AFNOR A-35-558	15121	15HM
30XMA	25CrMo4 1.7218 DIN 17200	4130H AISI	25CD4 AFNOR A-35-557	15131	30HM
35XM	34CrMo4 (1.7220) DIN L 17200 34CrMoS4 (1.7226)	4135H AISI	35CD4 AFNOR A-35-556	CM4	35HM
12X1MФ	13CrMoV42 13CrMo44 1.7335 DIN 17155				
25X1MФ	24CrMoV55 (1.7733)	17-22A(S) 17-22A(V)			
20X3MВФ	21CrVMoW12 (8212)				
12XM	13CrMo45, 1.7335	A182, F11, F12	15CD3.5, 15CD4.5		
12X5M	12CrMo195 (1.7362)	AISI 501		17102	H5M

Химический состав теплоустойчивых сталей

Таблица 11

Марка	C н.д.	Mn н.д.	Si н.д.	S н.д.	P н.д.	Ni н.д.	Cr н.д.	Mo н.д.	W н.д.	V н.д.	ВТД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12XM	0,16	0,4-0,7	0,17-0,37	0,025	0,025	0,3	0,8-1,1	0,4-0,55			ГОСТ 5520
13CrMo44 1.7335	0,8-0,18	0,4-1	0,35	0,03	0,025		0,7-1,15	0,4-0,6	Cu 0,3		DIN E 171551.2- 89
15121	0,1-0,18	0,4-0,7	0,15-0,35	0,04	0,04		0,7-1,3	0,4-0,6			CSN 415121
15HM	0,11-0,18	0,4-0,7	0,15-0,35	0,04	0,04		0,7-1	0,4-0,55	Cu 0,25	Al 0,02	PN-75/H 24032
15XM	0,11-0,18	0,4-0,7	0,17-0,37	0,035	0,035	0,3	0,8-1,1	0,4-0,55	Cu 0,3		ГОСТ 4543
30XMA	0,26-0,33	0,4-0,7	0,17-0,37	0,025	0,025	0,3	0,8-1,1	0,15-0,25	Cu 0,3		ГОСТ 4543
25CrMo4 (1.7218)	0,22-0,29	0,6-0,9	0,4	0,03	0,035		0,9-1,2	0,15-0,3			DIN 17200-87
4130H	0,28-0,33	0,45-0,65	0,2-0,35	0,04	0,04		0,8-1,1	0,15-0,25			AISI
25CD4	0,22-0,3	0,6-0,9	0,4	0,035	0,04		0,8-1,2	0,15-0,3			AFNOR

38.93 10.10 88

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15L31	0,26-0,34	0,4-0,7	0,17-0,37	0,035	0,035		0,8-1,1	0,15-0,25			CSM
35XN	0,32-0,4	0,4-0,7	0,17-0,37	0,035	0,325	0,3	0,8-1,1	0,15-0,25	Cu 0,3		ГОСТ 4543
34CrMo4 (1.7220)	0,3-0,37	0,6-0,9	0,4	0,03	0,035		0,9-1,2	0,15-0,3			DIN 17200-87
34CrMo54 (1.7226)				0,02-0,035							
4135H	0,33-0,23	0,7-0,9	0,2-0,35	0,025	0,025		0,8-1,1	0,18-0,25			AISI
4137	0,35-0,4	0,7-0,9	0,2-0,35	0,04	0,04		0,8-1,1	0,15-0,25			
35CD4 (1.7226)	0,32-0,23	0,6-0,85	0,4	0,025-0,035	0,03-0,04		0,85-1,15	0,15-0,3			AFNOR
CM4	0,3-0,37	0,5-0,8	0,035	0,04	0,04		0,9-1,2	0,15-0,25			POLDI
30HM	0,26-0,34	0,4-0,7	0,17-0,37	0,035	0,035	0,3	0,8-1,1	0,15-0,25			PN-72 H 84030
35HM	0,34-0,4	0,4-0,7	0,17-0,37	0,035	0,035	0,3	0,9-1,2	0,15-0,25			
25X1MΦ	0,22-0,23	0,4-0,7	0,17-0,37	0,025	0,03	0,3	1,5-1,8	0,25-0,35		0,15-0,3	ГОСТ 20072
24CrMoV55 (1.7733)	0,2-0,23	0,3-0,8	0,15-0,35	0,03	0,03		1,2-1,5	0,5-0,6		0,15-0,25	(VDEN) - 4PG
20X3MBΦ	0,15-0,23	0,25-0,5	0,17-0,37	0,025	0,03	0,3	2,8-3,3		0,3-0,5	0,6-0,85	ГОСТ 20072
21CrVMoW12 (8212)	0,21	0,4	0,2	Среднее содержание 0,035 0,035			2,9	0,4	0,4	0,8	(VDEN) - 4PG
12X1M1Φ	0,08-0,15	0,4-0,7	0,17-0,37	0,025	0,03	0,3	0,9-1,2	0,25-0,35		0,15-0,3	ГОСТ 20072
15X5M	0,15	0,5	0,5	0,025	0,03		4,5-6	0,45-0,6			ГОСТ 20072
12CrMo195 (1.7362)	0,15	0,3-0,6	0,3-0,5	0,035	0,035		4,5-5,5	0,45-0,65			SEL (4PG)
17102	0,15	0,5	0,5	0,03	0,035		4-6	0,45-0,65			CSM 417102
B5M	0,15	0,5	0,5	0,03	0,035	0,5	4,5-6	0,45-0,6			PN-71 H 82022

38-93 1910 004

Нержавеющие стали

Таблица 12

СССР	США	ФРГ	Франция	Чехословакия	Польша
ГОСТ 5632	AISI	DIN	AFNOR	CSN	PN
12X13	410	X10Cr13 (1.4006) DIN 1654	Z12C13 AFNOR A-35-573	17021	1H13
20X13	420	X20Cr13 (1.4021) DIN 17440	Z20C13 AFNOR A-35-573	17022	2H13
30X13	420	X30Cr13 (1.4028) DIN 17440	Z30C13 AFNOR A-35-574	17023	3H13
95X18	440B, 440C	X90CrMoV18(1.4112)		17042	H18
12X17	430	X8Cr17 (1.4016) DIN 17440	Z8C17 AFNOR A-35-573	17041, 17040	H17
14X17H2	431	X22CrNi172 1.4057 DIN 17440	Z15CN1602 AFNOR A-35-574		H17N2
12X18H9	302	X12CrNi188(1.4300)	Z12CN18-10	17241	1H18N9
09X19H9					
12X18H9T	321	X10CrNiTi18-9 1.4541 DIN 17440	Z12CNT18.9	17246	1H18N9T
12X18H10T	321	X12CrNiTi18-9 1.4878	Z10CNT18.10		
08X18H10T	321	X10CrNiTi18-10 1.4541 DIN 17440	Z6CNT1810 AFNOR A-35-559	17247	0H18N10T
08X18H10T ВД					
10X18H10T-ВД					
08X17H15M3T	316Ti	X6CrNiMoTi17122 1.4571 DIN 17440	Z6CNDT1712 AFNOR A-35-574	17356	0H17N16M3T
10X17H13M2T	316Ti	X10CrNiMoTi18-12 (1.4573)	Z6CNDT1812	17348	H17N13M2T
10X17H13M3T					
08X21H8M2T			Z4CNDU 2 80	17342	
09X15H8M	662(17-7PH)				
08X17H14M3	316L	X2CrNiMo18 12 1.4435 DIN 17440			
45X14H14E2M			Bipro 92	17322	4H14N14E2M
XH35ET			Z3CMN18.08.07A AFNOR A-36-209	17335	

25.63 14.10 DDL

1	2	3	4	5	6
07X21Г7АН5			Z3CMN18.08.07Az AFNOR A-36-209		
XH70MФ	A 494 ASTM N-12 M1(хастеллой В-1)				
XH65MB	A 494 ASTM СМ-12M1(хастеллой С-1)				
06ХН28МДТ		X5CrNiMoTi2525 (1.4577)			

Химический состав марок, приведенных в табл.12

Таблица 13

Марка, стандарт	С в.в.	Si в.в.	Mn в.в.	Cr	Ni	Ti	Mo	Cu	Al	S в.в.	P в.в.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12X13 ГОСТ 5632	0,09-0,15	0,8	0,8	12-14						0,025	0,03
410, AISI	0,15	1	1	11,5-13,5						0,03	0,04
X10Cr13(1.4006) DIN 1654	0,08-0,12	1	1	12-14						0,03	0,045
Z12C13, AFNOR	0,15	1	1	12-14						0,03	0,04
17021, CSN 417021	0,09-0,15	0,7	0,9	12-14						0,035	0,04
1H13 PN-71 H-86020	0,09-0,15	0,8	0,8	12-14	в.в. 0,6					0,03	0,04
20X13 ГОСТ 5632	0,16-0,25	0,8	0,8	12-14						0,025	0,03
420, AISI	0,3-0,4	1	1	12-14						0,03	0,04
X20Cr13(1.4021) DIN 17442	0,17-0,25	1	1	12-14						0,03	0,045
Z20C13 AFNOR	0,15-0,25	1	1	12-14						0,03	0,04
17022 CSN 417022	0,16-0,25	0,7	0,8	12-14						0,03	0,04
2H13 PN-71 H-86020	0,16-0,25	0,8	0,8	12-14	в.в. 0,6					0,03	0,04

38-93 1910 04

Продолжение таблицы 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30X13 ГОСТ 5632	0,26-0,35	0,8	0,8	12-14						0,025	0,03
X30Cr13 DIN 17440-87	0,28-0,35	1	1	12-14						0,03	0,045
Z30C13 AFNOR	0,25-0,35	1	1	12-14						0,03	0,04
17023 CSN 417023	0,26-0,35	0,7	0,8	12-14						0,03	0,04
3H13 PN-71 H-86020	0,26-0,35	0,8	0,8	12-14	н.б. 0,6					0,03	0,04
95X18 ГОСТ 5632	0,9-1	0,8	0,8	17-19						0,025	0,03
440 C, AISI 440 B, AISI	0,35-1,2 0,75-0,95	1 1	1 1	16-18 16-18			н.б. 0,75 н.б. 0,75			0,03 0,03	0,04 0,04
X90CrMoV18 (1.4112) DIN	0,85-0,95	1	1	17-19			0,9-1,3	н.б. 0,3	V- 0,07 0,12	0,03	0,045
17042 CSN 417042	0,9-1,05	0,7	0,9	16-18						0,035	0,04
H18 PN-71 H-86020	0,9-1,05	0,8	0,8	17-19	н.б. 0,6					0,03	0,04
12X17 ГОСТ 5632	0,12	0,8	0,8	16-18						0,025	0,035
430, AISI	0,12	1	1	14-18						0,03	0,04
X6Cr17 (1.4016) DIN	0,1	1	1	15,5-17,5							
17040, CSN	0,1	0,7	0,9	16-18,5	н.б. 0,6					0,035	0,04
17041, CSN	0,15	0,7	0,9	16-18,5	н.б. 0,6					0,035	0,04
H17 PN-71 H-86020	0,1	0,8	0,8	16-18	н.б. 0,6					0,03	0,04
14X17R2 ГОСТ 5632	0,11-0,17	0,8	0,8	16-18	1,5-2,5					0,025	0,03
431, AISI	0,2	1	1	15-17	1,25-2,5					0,03	0,04

38-93 19.10.00

Продолжение таблицы 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z15CN16-2 AFNOR	0,2	1	1	15-18	2-4					0,03	0,04
H17N2 PN-71 H-86020	0,11-0,17	0,8	0,8	16-18	1,5-2,5					0,03	0,04
X20CrNi172 (1.4057) DIN	0,14-0,23	1	1	15,5-17,5	1,5-2,5					0,03	0,045
X6CrNiMoTi17122 (1.4571)	0,08	1	2	16,5-18,5	10,5- 13,5	5xC < 0,8	2-2,5			0,03	0,045
X5CrNiMoTi 2525 (1.4577)	0,07	1	2	24-26	24-26	> 10xC	2-2,5			0,03	0,045
Z6CNT1810	0,08	1	2	17-20	9-12	5xC <0,8				0,03	0,04
Z6CNT1712	0,08	1	2	16-18	0,5-13	5xC <0,6	2-2,4			0,03	0,04
12X1889 ГОСТ 5632	0,12	0,8	2	17-19	8-10					0,02	0,035
302, AISI	0,15	1	2	17-19	8-10					0,03	0,045
X12CrNi188 (1.4300) DIN	0,12	1	2	17-19	8-10					0,03	0,045
Z12CN18-10 AFNOR	0,15	1	2	17-20	8-11					0,03	0,045
17241 CSN 417241	0,12	1	2	17-20	8-11					0,03	0,045
H18N9 PN-71 H-86020	0,12	0,8	2	17-19	8-10					0,03	0,045
09X1889 ТУ 14-1-3409-82	0,07-0,1	0,8	1-2	17-19	8-10	0,1		0,3		0,02	0,02
12X1889T ГОСТ 5632	0,12	0,8	2	17-19	8-9,5	5C-0,8				0,02	0,035
X10CrNiTi 189 (1.4541) DIN5512	0,1	1	2	17-19	9-11	n.6. 5xC				0,03	0,045
X12CrNiTi 189 (1.4878) DIN	0,12	1	2	17-19	9-11	4xC -0,8				0,03	0,045
Z10CNT11810 AFNOR	0,12	1	2	17-20	9-13	> (4xC)				0,03	0,045

58-93 19 10 004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17246 CSN 417246	0,12	1	2	17-20	8-11	> (5xC- -0,03)				0,03	0,045
1H18H10T FN-71 H-86020	0,1	0,8	2	17-19	8-10	5xC -0,8				0,03	0,045
12X18H10T ГОСТ 5632	0,12	0,8	2	17-19	9-11	5xC -0,8				0,02	0,035
08X18H10T ГОСТ 5632	0,08	0,8	2	17-19	9-11	5xC -0,7				0,02	0,035
321, AISI	0,08	1	2	17-19	9-12	>T1(5xC)				0,03	0,045
X10CrNiTi1810 DIN 17440-85	0,08	1	2	17-19	9-12	5xC- 0,8				0,03	0,045
1.4544 DIN LM	0,08	1	2	17-19	9-11	5xC-0,75				0,03	0,045
17247 CSN 417247	0,08	1	2	17-19	9,5-12	> 5xC				0,03	0,045
0H18H10T FN-71 H-86020	0,08	0,8	2	17-19	9-11	5xC -0,7				0,03	0,045
12X18H10T-BD ГОСТ 5632	0,12	0,8	2	17-19	9-11	5xC -0,8				0,02	0,03
10X18H10T-BD ГОСТ 5632	0,8-0,12	0,8	1	17-19	9-11	(C-0,02) x5 - 0,7				0,015	0,015
08X17H15M3T ГОСТ 5632	0,08	0,8	2	16-18	14-16	0,3-0,6	3-4			0,02	0,035
17356 CSN 417356	0,08	0,8	2	16-18	13-16	> 0,3	3-4			0,02	0,045
0H17H16M3T FN-71 H-86020	0,08	0,8	2	16-18	14-16	0,3-0,6	3-4			0,03	0,045
10X17H13M2T ГОСТ 5632	0,1	0,8	2	16-18	12-14	5xC -0,7	2-3			0,02	0,035
316Ti, AISI	0,08	1	2	16-18	10-14	> 5xC	2-3			0,03	0,045
X10CrNiMoTi1812 (1.4573) DIN 17440	0,1	1	2	16,5-18,5	12-14,5	> 5xC	2-3			0,03	0,045
280CrNi18-12 AFNOR	0,1	1	2	16-20	10-14	>T1(4xC)	2-3			0,03	0,045

38-93 1910 del

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17348 CSN 417348	0,1	1	2	16,5-18,5	11-14	> 5xC	2-2,5			0,03	0,045
H17N13M2T PN-71 H-86020	0,08	0,8	2	16-18	11-14	5xC -0,8	2-2,5			0,03	0,045
10X17H13M3T ГОСТ 5632	0,1	0,8	2	16-18	12-14	5xC -0,7	3-4			0,02	0,035
08X21BEM2T ГОСТ 5632	0,08	0,8	0,8	20-22	5,5-6,5	0,2-0,4	1,8-2,5			0,025	0,035
662 17-7PH, AISI	0,09		(среднее содержание) 17			7,1			1,1		
09X15B8B (ЭА 904) ГОСТ 5632	0,09	0,8	0,8	14-16	7-9,4				0,7-1,3	0,025	0,035
03X17H14M3 ТУ	0,03	0,4	1-2	16-18	13-15		2,5-3,1			0,02	0,035
316L, AISI	0,03	1	2	16-18	10-14		2-3			0,03	0,045
X2CrNiMo 18-12 (1.4435) DIN	0,03	1	2	16,5-18,5	12,5-15		2,5-3			0,03	0,045
45X14B14B2M ГОСТ 5632	0,4-0,5	0,8	0,7	13-15	13-15		0,25-0,4	W 2-2,8		0,025	0,035
4H14N14W2M PN-71 H-86020	0,4-0,5	0,8	0,7	13-15	13-15		0,25-0,4	W 2-2,75		0,03	0,03
17322 CSN 417322	0,4-0,5	0,8	0,7	12-15	12-15		0,2-0,4	W 2-2,75		0,03	0,04
Вирго 92	0,4		(среднее содержание) 13			14	0,7	W 2,2			
10X11B23T3MP ГОСТ 5632	0,1	0,8	0,6	10-12,5	21-25	2,6-3,2	1-1,6	W н.б. 0,02	0,8	0,01	0,025
1H35BT ГОСТ 5632	0,12	0,6	1-2	14-16	34-38	1,1-1,5		W 2,8-3,5		0,02	0,03
17335 CSN 417335	0,12	0,8	1-2	13,5-16,5	34-38	1,2-1,9		W 2,7-3,7		0,03	0,045
07X21F7A85 ГОСТ 5632	0,07	0,7	6-7,5	19,5-21	5-6	н.б. 0,2	н.б. 0,3	W - 0,15- 0,25	W н.б. 0,2	0,03	0,03
Z3CMN18.08.07A2 AFNOR A 36-209	0,04	1	6,5-8,5	17-19	6-8			W - 0,15- 0,25		0,03	0,04

38-93 1010 ДД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н-12 Н1 (хастеллой В-1) ASTM A 494	0,12	1	1	в.6. 1	Основа		26-30		Fe - 4-6	0,03	0,04
ХВ65МВ ГОСТ 5632	0,03	0,15	1	14,5-16,5	Основа		15-17	W 3-4,5		0,025	0,035
СН-12Н1 (хастеллой С-1)	0,12	1	1	15,5-17,5	Основа		16-18	W 3,75-5,25	Fe - 4,5-7,5	0,03	0,04

Литые нержавеющие стали

Таблица 1

СССР	США	ФРГ	Франция	Чехословакия	Польша
20Х13Л		G-X20Cr14 1.4027 DIN17445		422906	LN14
10X					
10X18Н9Л	ASTM A351, гр. CF 20	G-X10CrNi188 1.4312 DIN17445		422931	LN18N9
12X18Н9ТЛ		GS-X12CrNiTi189 ГДР		422933	LN18N9T
07X20H25M3Д2ТЛ		G-X5CrNiMoCu 2025			

Химический состав литых нержавеющих сталей

Таблица 15

Марка, стандарт	C в.6.	Si в.6.	Mn в.6.	Cr	Ni	Ti	Mo	Cu	S	P	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20Х13Л ГОСТ 977	0,16-0,25	0,2-0,8	0,3-0,8	12-14					0,025	0,03	
G-X20Cr14 (1.4027) DIN 17445-81	0,16-0,23	1	1	12,5-14,5	1				0,045	0,03	
422906 CSN 422906	0,15 0,3	0,7	0,7	12-14	1				0,04	0,04	
LN14 PN-77 H-83158	0,15-0,3	0,7	0,4-0,8	12-15	1				0,035	0,035	
10X18Н9Л ГОСТ 977	0,14	0,2-1	1-2	17-20	8-11				0,03	0,035	
CF-8, AISI	0,08	2	1,5	Среднее содержание Ni и Cr 19 9							

38.93 1910 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G-X10CrNi188 (1.4312) DIN 17445-81	0,12	2	1,5	17-18,5	8-10				0,03	0,045	
422931 CSN 422931	0,15	1,5	1,5	18-21	8-11				0,04	0,045	
LN18X9 PN-77 H-83158	0,15	2	2	17-19	8-11				0,035	0,035	
12X18H9ТЛ ГОСТ 977	0,12	0,2-1	1-2	17-20	8-11	(5xС)- 0,7			0,03	0,035	
GS-X12CrNiTi 18 9 TGL 14394/01-86	0,15	2	2	17-19	8-12	5x(C- 0,03) - 0,8			0,03	0,035	
422933 CSN 422933	0,12	2	1,5	17-19	9-11	5xС -0,8			0,04	0,045	
LN18X9T PN-77 H-83158	0,15	2	2	17-19	8-11	5x(C- 0,03) - 0,8			0,035	0,035	
07X20H25M3Д2ТЛ	0,07	0,8	0,8	19-21	24-26	0,4-0,7	2,3-3	1,8-2,2	0,02	0,03	
G-X5CrNiMoCu DIN	0,07	1,5	1,5	19-21	24-26		2,5-3,5	2-3			
12X18H12M3ТЛ ГОСТ 977	0,12	0,2-1	1-2	16-19	11-13	5xС <0,8	3-4	0,3	0,03	0,035	

Цветные сплавы

Таблица 16

СССР	США	ФРГ	Франция	Чехословакия	Польша
Марка, стандарт					
АЛ2 ГОСТ 2685	S12A,B ASTM	G-AlSi12 G-AlSi10Mg	AS13-4		
АЛ9 ГОСТ 2685	SG70A,B	-	-		
АД, АД1 ГОСТ 4784	2S, 1230 1100	-			
АМц ГОСТ 4784	3S, 3003	-	-		
БрАЛМц - 10-3-1,5 ГОСТ 18175	Алюминиевая бронза ASTM MB 148-52-9C	-			

38-93 1910 АХХ

I. Обозначение механических свойств

Условные обозначения

- σ_B - предел прочности при растяжении,
 σ_T - предел текучести (физический),
 $\sigma_{0.2}$ - условный предел текучести при величине остаточной деформации 0,2 %,
- δ_5 и δ_{10} - относительное удлинение пятикратной и десятикратной длины,
- ψ - относительное сужение поперечного сужения,
- $K_{CV}, K_{CV}, K_C, \alpha_H$ - ударная вязкость,
- $\sigma_{изг.}$ - предел прочности при изгибе,
- $\sigma_{сж.}$ - предел прочности при сжатии,
- $\sigma_{пл.}$ - предел ползучести,
- $\sigma_{д.п.}$ - предел длительной прочности,
- σ_{-1} - предел усталости при симметричном цикле,
- σ_0 - начальное напряжение при релаксации,
- $\sigma_{ост.}$ - остаточное напряжение после определенного срока службы,
- HB - число твердости по Бринеллю,
- HRc - число твердости по Роквеллу,
- $K_{в.тв.сп.}$ - коэффициент обрабатываемости для условий течения твердыми сплавами,
- $K_{в.д.ст.}$ - коэффициент обрабатываемости для условий течения резцами из быстрорежущей стали.

2. Обозначение химических элементов

- С - углерод, Si - кремний, Mn - марганец, S - сера, P - фосфор, Cr - хром, Ni - никель, Mo - молибден, W - вольфрам, V - ванадий, Co - кобальт, Ti - титан, Al - алюминий,

31.09.93 1910 ДФ

Cu - медь, *As* - мышьяк, *Zr* - цирконий, *B* - бор, *N* - азот,
Fe - железо, *Nb* - ниобий, *Se* - селен, *Sn* - олово,
Sb - сурьма, *Pb* - свинец, *Zn* - цинк, *Bi* - висмут, *O* - кисло-
род, *H* - водород, *Ag* - серебро, *Cd* - кадмий, *Be* - бериллий,
Mg - магний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. РД 37.002.0484-86. Эксплуатационные и технологические преимущества, области применения отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, НИИлитавтопром.
2. Справочник. Конструкционные материалы. Б.Н.Арзамасов, 1990 г., Москва.
3. Справочник. Материалы в машиностроении. Т.4., Жуков А.А. и Шерман А.Д., Москва, 1969 г.
4. Справочник литейщика, Н.Н.Рубцова, Москва, 1961 г.
5. Справочник. Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в энергетике, Б.Е.Неймарк, Ленинград, 1967 г.
6. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, Москва, 1989 г.
7. Отчет ЦКБА.
8. Марочник сталей и сплавов, Сорокина В.Г., 1989 г., Москва.
9. Технология химического машиностроения ХМ-9, 1984 г., ЦНИИТМаш, Москва.
10. РТМ 26-04-42-87. Стали и сплавы для криогенной техники.
11. Справочник, т.1, т.2. Стали и сплавы для высоких температур, Масленников С.Б., 1991 г.
12. Справочник. Коррозионные стали и сплавы, Ульянин Е.А., 1991 г.
13. РТМ 26-04-42-73. Материалы для криогенной техники. "Криогенмаш", 1974 г.
14. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
15. Справочное руководство. Конструкционные материалы в нефтяной и газовой промышленности, Гостоптехиздат, 1962 г.

38-93 1010 022

16. ОСТ 26-01-135-85. Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования, правила приемки, методы контроля.
17. Справочник. Механические свойства стали при низких температурах, С.И.Гудков, Москва, 1967 г.
18. Справочник т.1,2,3. Свойства сталей и сплавов, применяемых в котлотурбостроении, ЦКТИ, Ленинград, 1966 г.
19. Справочник. Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в энергетике, Б.Е.Неймарк, Ленинград, 1967 г.
20. ОСТ 26-07-1419-76. Поковки, штамповки и заготовки из проката для трубопроводной арматуры. Технические требования. ЦКБА, Ленинград.
21. Отчет по теме № 3032. Исследование свойств экономнолегированных никелем сталей X18N4ГУД, I4X17H2, ЭИ811 для изготовления деталей арматуры, ЦКБА, Ленинград.
22. Марочник сталей и сплавов, ЦНИИТМаш, Москва, 1971 г.
23. Паспорт № II-63 на сталь марки IX16N4B (ЭП56), Ленинград.
24. Паспорт на высокопрочную коррозионностойкую сталь марки 07X16N4B, ЦНИИКМ "Прометей", Ленинград.
25. Отчет по испытанию свойств стали марки ЭИ654 для изготовления арматуры, ЦКБА, Ленинград, 1958 г.
26. Журнал. Химическое и нефтяное машиностроение, № 7, 1988 г.
27. Паспорт № 23-72. Сталь марки 25X17H2B-Ш, Ленинград.
28. Справочник. Стали и сплавы для криогенной техники, Ульяновик Е.А., Сорокина Н.А., 1984 г.
29. РТМ 26-04-42-87, РТМ 26-04-43-87. Стали и сплавы для криогенной техники, ВНПО "Криогенмаш", 1987 г.

30. Справочные данные по применению жаропрочных сталей и сплавов для деталей арматуры, ЦКБА, Ленинград, 1963 г.
31. ГОСТ 20700-75 Шпильки, болты, гайки и шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С.
32. Жаропрочные стали и сплавы. Химушин Ф.Ф., 1969 г.
33. Паспорт № 7-62 на сталь ХЗ2Н8 (ЭП263), ЦНИИМ, 1962 г.
34. Справочник по металлическим материалам турбино- и моторостроения, Михайлов-Михеев П.Б., Ленинград, 1961 г.
35. Протокол технического совещания по вопросу применения стали ЭИ702 для эксплуатации при глубоком охлаждении, 10.02.72 г.
36. Справочник. Прецизионные сплавы, Молотиллов Б.В., Москва, 1974 г.
37. Информационный листок ХМ-9. Обзорная информация. Сплавы на никелевой основе и их применение в химическом машиностроении, Москва, 1973 г.
38. ОСТ 26-01-858-88. Сосуды и аппараты сварные из коррозионно-стойких сплавов на основе никеля, НИИХиммаш, Москва.
39. Инструкция по обработке резанием, давлением, сварке и термической обработке сплавов на никельхромомолибденового ОХ15Н65М1613 (ЭП567) и никельмолибденового Н70М27Ф (ЭП496), № 9-70, НИИХиммаш, Москва, 1972 г.
40. РТМ 26-04-39-73 + РТМ 26-04-43-73. Материалы металлические для криогенной техники.
41. ОСТ 26-01-135-81. Поковки деталей сосудов, Иркутский НИИХиммаш.
42. Справочник. Конструкционные стали. Приданцев М.В., 1980 г.
43. Рекомендации ВНИИНефтемаша, письмо № 162/10-26-7-1085 от 2.03.84 г.

44. Отчет по исследованию свойств новой кислотостойкой стали марки Х18Н4Г4 (18-4-4), 1952 г.
45. Легированное чугунное литье, Грегин В.П., Оборонгиз, 1952 г.
46. Шапиро Э.Б. Кислотоупорный высокопрочный чугун с шаровидным графитом, 1958 г. (научно-техническая информация № М58-447/18)
47. РМО 536-56 "Руководящий материал министерства. Цветные металлы на медной основе". Справочное руководство, ч. I и ч. II, 1956 г.
48. ОСТ 5.9046-71 Отраслевой стандарт. Поковки, прутки из медных и никелевых сплавов для судостроения.
49. Справочник. Механические свойства промышленных цветных металлов при низких температурах, С.И.Гудков, Москва, 1971г.
50. ЦКБА. Отчет по теме 16-64/66. Исследование механических свойств и ударной вязкости бронз, упрочняемых термообработкой, при температурах глубокого охлаждения, 1965 г.
51. Справочник. Промышленные цветные металлы и сплавы. Смирягин А.П.
52. ОН9-118-68. Металлы цветные и сплавы, применяемые в судостроении.
53. ОН 26-07-78-69. Отраслевая нормаль. Металлы, применяемые в арматуростроении, ЦКБА, 1969 г.
54. Марочник черных и цветных металлов для изделий, работающих при низких температурах. Машиностроительный завод, имени "40 лет Октября", г.Балашиха, 1964 г.
55. РМО 1396-64 Руководящий материал Госкомитета. Металлы повышенной стойкости при низких температурах (-196 °C), 1964 г.

56. ГОСТ 26158-84 Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
57. ОСТ 26-01-1183-82. Сосуды и аппараты алюминиевые. Общие технические требования.
58. ВНИИКриогенмаш. Материалы металлические для стационарной криогенной техники. Физико-механические свойства и параметры применения, 1972 г.
59. РТМА 90-70. Руководящий технический материал. Применение титановых сплавов для трубопроводной арматуры, ЦКБА, 1970 г.
60. Применение титана в народном хозяйстве. Под редакцией Туманова, Киев, 1975 г.
61. ОСТ 26-01-279-78. Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета на прочность.
62. ОСТ 26-01-1298-81. Фланцы сосудов и аппаратов из титана. Типы, конструкция и размеры. Метод расчета на прочность и герметичность.
63. Титан (вопросы применения). Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт титана г.Запорожье, 1970 г.
64. ЦКБА. Отчет по исследованию свойств сплавов на основе цинка. 1960 г.
65. Справочник по арматуре тепловых электростанций, под редакцией М.И.Имбрицкого.
66. ЦКБА. Отчет по исследованию возможности замены латуни сплавами на основе алюминия при изготовлении литых деталей арматуры, 1960 г.
67. ЦНИИТМаш. Паспорт № ЦЭ 10-66 на электроды марки ЦН-12М-67.

19.10.82
С. 469

68. ЦНИИТМаш. Паспорт на электроды марки ЦН-12 (от 20.09.65).
69. ЦКБА. Отчет по теме № 430-180-62. Исследование свойств наплавки и сварных соединений из новых материалов, применяемых в арматуростроении, 1962 г.
70. Гринберг Н.А. Свойства наплавочных материалов. "Металловедение и термообработка", № 8, 1972 г.
71. Реферативная информация № 3-72-22. Энергетическое оборудование, 1972 г.
72. Рочек Я., Лёбль К. (Прага) Материалы, применяемые для уплотнений, и материалы уплотнительных поверхностей в корпусах арматуры, работающей при высоких температурах. Доклад на конференции конструкторов Главпромарматуры, 1961 г.
73. Инструкция 25010.00075. Вспомогательная с шаровидным зерном. АПОА "Знамя Труда", Ленинград, 1993г

СОДЕРЖАНИЕ

I. Краткое содержание	2
II. Чугуны для литых корпусов, крышек, дисков и др. деталей, работающих в аналогичных условиях(таблица 1) 5	
III. Стали для литых корпусов крышек, дисков и др. деталей, работающих в аналогичных условиях(таблица 2) 7	
IV. Металлы для корпусов, крышек, дисков, фланцев и других деталей, изготовленных из проката, поковок (штамповок) и листа (таблица 3)	11
V. Стали и сплавы для сильфонов (таблица 4)	30
VI. Металлы для шпинделей и штоков (таблица 5)	31
VII. Металлы для направляющих и резьбовых втулок (таблица 6)	42
VIII. Металлы для уплотнительных колец (таблица 7)	46
IX. Металлы для шайб пружинных (таблица 8)	50
X. Металлы для прокладок (таблица 9)	51
XI. Металлы для тарельчатых пружин (таблица 10)	52
XII. Приложение 1. Отливки из чугунов, применяемые для изготовления арматуры систем, подводомственных Госгортехнадзору России	54
XIII. Приложение 2. Отливки стальные, применяемые для изготовления арматуры систем, подводомственных Госгортехнадзору России	58
XIV. Приложение 3. Материалы, применяемые для изготовления арматуры систем, подводомственных правилам Госгортехнадзору России	61

ХУ. Приложение 4. Механические и физические
характеристики металлических материалов

1. Стали углеродистые

Сталь марки СтЗсп	91
СпЗпс	95
Ст5сп	96
Ст5пс	98
А20	100
20	101
35	106
40	109

2. Стали конструкционные легированные

Сталь марки 20Х	112
40Х	117
10Г2	122
09Г2С	125
20ЮЧ	131
12ХМ	133
15ХМ	136
30ХМА	141
35ХМ	145
12Х1МФ	150
25Х1МФ	155
38Х2М0А	159
40ХН2МА	162
20ХН3А	166

30.03 19.10.2002

38ХНЗМФА	169
18ХЗМБ	173
20ХЗМБ	175
3. Стали рессорно-пружинные	
Сталь марки 65Г	179
60С2А	182
50ХФА	185
4. Стали и сплавы высоколегированные коррозионно-стойкие и жаропрочные	
Сталь марки 15Х5М	188
12Х13	191
20Х13	195
30Х13	199
95Х18	202
12Х17	204
14Х17Н2	206
07Х16Н4Б (07Х16Н4Б-Ш)	210
25Х17Н2Б-Ш	213
09Х16Н4Б-Ш (ЭИ56-Ш)	216
09Х15Н80 (ЭИ904)	219
12Х18Н9	221
09Х18Н9	225
12Х18Н9Т	228
12Х18Н10Т	232
12Х18Н10Т-ВД	239
10Х18Н10Т-ВД (ЭП502-ВД)	240

08X18H10T (ЭИ 914)	241
08X18H10T-ВД (ЭИ 914-ВД)	246
10X17H13M2T (ЭИ448)	248
10X17H13M3T (ЭИ452)	251
08X17H15M3T (ЭИ580)	254
15X18H12C4TЮ-Ш (ЭИ654-Ш)	256
06XН28МДТ (ЭИ943)	258
10X14Г14Н4Т (ЭИ711)	261
08X22H6T (ЭП53)	264
08X21H6M2T (ЭП54)	267
Сталь марки 03X17H14M3 (ЭИ66)	269
03X22H6M2 (ЭИ67)	271
07X21Г7АН5 (ЭП222)	273
07X21Г7АН5-Ш (ЭП222-Ш)	273
45X14H14B2M (ЭИ69)	276
09X14H16Б (ЭИ694)	280
09X14H19B2BP (ЭИ695P)	282
03X20H16AГ6-Ш	285
10X11H23T3MP (ЭИ696M, ЭП222)	287
10X11H23T3MP-ВД	297
08X15H24B4TP (ЭП164)	291
X32H8 (ЭП263)	295
X32H8-ВД, X32H8-Ш	295

Сплав марки ХН28ВМАБ (ЭП126)	298
З6НХТ0 (ЭИ702)	300
ХН35ВТ (ЭИ612)	303
ХН35ВТ-ВД	303
ХН70ВМОТ (ЭИ765)	308
ХН60ВТ (ЭИ868)	311
ХН62МВК0 (ЭИ867)	314
ХН77ТОР (ЭИ437Б)	318
ХН70МФ (ЭП814А)	321
ХН65МВ (ЭП567)	323

5. Сталь для отливки

Сталь марки 15Л	325
20Л	327
25Л	329
35Л	331
20ХЛ	333
20ХМЛ	334
20ГМЛ	336
20Х5МЛ	337
20Х13Л	339
14Х18Н4Г4Л	341
10Х18Н9Л	343
12Х18Н9ТЛ	344
12Х18Н12М3ТЛ	346
16Х18Н12С4ТОЛ (ЭИ654ЛК)	347
07Х20Н25М3Д2ТЛ	348
05Х18АН6М2ФЛ	349

6. Цветные металлы

Медь марок М1, М2, М3	350
Никель марок НП1, НПОЭви, НПИЭв	353
Свинец марок С1, С2, С3	355

7. Сплавы на основе меди деформируемые

Латунь марки Л63	356
ЛС59 -1	359
ЛдМц 59-1-1	362
Бронза марки БрАМц	364
БрАМц 10-3-1.5	366
БрАМН 10-4-4	368
БрАКМц3-1	370
БрБ2	373
БрОЦ4-3	377
БрОФ 6.5-0.15	380

8. Сплавы на основе меди для отливок

Латунь марки ЛЦ40С (ЛС59-Ц1), ЛЦ40СФ (ЛС59-ЦЦ)	382
ЛЦ16К4 (ЛК80-3Л)	384
ЛЦ38Мц2С2 (ЛМц58-2-2)	386
Бронза марки БрО3Ц12С5 (БрОЦС3-12-5)	388

9. Сплавы на основе алюминия деформируемые

Сплав марки АД0, АД1	389
АМц	392

10. Сплавы на основе алюминия для отливок

Сплав марки АЛ2	395
АЛ9	397
АЛ27	400
АЛ29	401

II. Сплавы на основе титана деформируемые	
Сплав марки BTI-0	402
OT4-0	405
OT4-I	407
OT4	410
5M	413
I2. Сплав на основе титана для отливок	
Сплав марки TИЭ	415
I3. Сплавы на основе цинка для отливок	
Сплав марки ЦАМ10-5, ЦАМ9-1.5, ЦАМ4-1	416
I4. Сплав на основе никеля	
Марки НММЦ 28-2.5-1.5 (монель)	418
I5. Наплавочные твердые сплавы	
Сплав марки ВЭК	420
ЦН-6М, ЦН6Л	422
ЦН-12М	423
УОНИ-13/Н1-БК	424
I6. Чугун серый	
Чугун марки Сч15	425
Сч20	427
I7. Чугун ковкий	
Чугун марки КЧ30-6, КЧ33-8	429
I8. Чугун с вермикулярным графитом	
Чугун марки ЧВГ30, ЧВГ35, ЧВГ40	432
I9. Чугун высокопрочный	
Чугун марки ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45	434

20. Чугуны коррозионностойкие и жаропрочные Чугун марки ЧН19ХЭШ, ЧН15ДЭШ, ЧН15Д7, ЧН17ДЭХ2 (М4-1), ЧН15Г8 (ГН8-5)	439
21. Чугун антифрикционный марки АЧС-1	441
XVI. Приложение 5. Коэффициенты эрозионной стойкости материала деталей арматуры	442
XVII. Приложение 6. Модуль упругости и коэффициент линейного расширения металлических материалов ...	443
XVIII. Приложение 7. Сопоставление марок СССР со сталями США, ФРГ, Франции, Польши и Чехословакия	445
XIX. Условные обозначения механических свойств и химических элементов	463
XX. Список литературы	465

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер страницы				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния ИЗМ.	Дата введе- ния ИЗМ.
	изме- нен- ного	замене- нного	нового	анну- лиро- ванного				

38-93 1910 ДИД

0