

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**  
**на выполнение работ**  
**по гидроизоляции и антикоррозионной защите**  
**железобетонных конструкций с применением**  
**композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5»**

**ТУ 5772-091-46854090-97**

**ТК 20**

**Москва 2004**

Настоящая технологическая карта предназначена для описания процесса применения композиций «Силор» и «УТК-М» и их модификаций для целей нового строительства, расширения, реконструкции и капитального ремонта в гражданских и промышленных зданиях и сооружениях и разработана в соответствии с рекомендациями «Руководство по разработке технологических карт в строительстве» (ЦНИИОМТП, 1998 г.) на базе СНиП, 12-01-2004 «Организация строительства». Нормы расхода материалов, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений могут быть использованы всеми **строительными подразделениями и проектными организациями** независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности для определения потребностей в ресурсах при выполнении строительно-монтажных работ.

Технологическая карта содержит физико-механические показатели материалов «Силор» и «УТК-М», их модификаций и выполненных на их основе покрытий, описание области применения и процедуры контроля качества выполненных работ. В технологическую карту включены разделы, разработанные на основе действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности труда, экологической и пожарной безопасности, утвержденных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в установленном порядке.

Настоящая карта разработана специалистами научно-инженерного холдинга «Адгезив» и компании «СтройКомплекс МС» и рекомендована к применению кафедрой строительных материалов Московского государственного строительного университета. Изложенные материалы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания.

Замечания и предложения направлять по адресу:  
127486, Москва, ул. Дегунинская, д. 1, кор. 4,  
**компания «СтройКомплекс МС».**  
Тел./факс 488-9040, 487-8021, 488-2544.  
Сайты: <http://www.skms.ru>, <http://www.adgeziv.com>  
E-mail: [info@skms.ru](mailto:info@skms.ru)

***По вопросу приобретения материалов «Силор» и «УТК-М»  
обращаться в компанию «СтройКомплекс МС»***



## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**1.1.** Настоящая типовая технологическая карта разработана на выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите железобетонных конструкций с применением композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5».

**1.2.** Композиции «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5» являются материалами, свойства которых позволяют проводить работы в летнее и зимнее время по жестким основаниям:

поверхности железобетонных плит без устройства по ним выравнивающих стяжек;

поверхности выравнивающих стяжек прочностью на сжатие от 20 кгс/см<sup>2</sup>.

**1.3.** При привязке настоящей технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, удельный расход материала, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений.

**1.4.** Композиция «УТК-М» применяется для работ по антикоррозионной защите железобетонных конструкций при эксплуатации объекта в условиях:

- работа на растяжение;
- воздействие усиленных нагрузок на конструкцию.

**1.5.** Композиция «УТК-М-5» применяется для работ по антикоррозионной защите железобетонных конструкций при эксплуатации объекта в условиях воздействия высокоагрессивных сред на конструкцию.

**1.6.** Настоящая типовая технологическая карта разработана в соответствии с рекомендациями «Руководства по разработке технологических карт в строительстве» (ЦНИИОМТП, 1998), а также СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

## 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

**2.1.** До начала проведения работ по гидроизоляции и устройству антикоррозионной защиты железобетонных конструкций с применением композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5» должно быть выполнено следующее:

на поверхности железобетонных конструкций определены места возможного отслоения бетона (визуально или путем простукивания молотком) и водородный показатель рН с помощью лакмусовой бумаги;

в случае обнаружения дефектных мест удалены отслоившиеся слои бетона вручную с использованием молотка и зубила или механическим способом при помощи насадок на электро- или пневмоинструмент марки «Bosch» или аналогичный;

если водородный показатель рН зафиксировал наличие кислой среды, необходимо нейтрализовать ее 10 %-ным раствором каустической соды и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата «Kärcher» или аналогичного;

снять ранее нанесенные покрытия или возникшие в процессе эксплуатации объекта образования механическим (с использованием песко-, водоструйного агрегата «Kärcher» или ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент марки «Bosch») или химическим способом с помощью смывки типа СП, ВЛ-02 и т. п. с последующим удалением ее остатков чистой водой с использованием водоструйного агрегата «Kärcher» или аналогичного.

Подготовленная бетонная поверхность к антикоррозионной и химической защите должна соответствовать требованиям СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 10 % и определяется с помощью влагомера типа ВИМС-1.У.

При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить ее на глубину до 5–10 мм 5 %-ным раствором кальцинированной соды в воде (30–40 °С) с последующей нейтрализацией 5 %-ным раствором соляной кислоты и смывкой ее остатков чистой водой.

Оголившуюся арматуру очистить от продуктов коррозии механическим способом при помощи ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент с последующим обезжириванием растворителем (бензин «Калоша», уайт-спирит) с использованием ветоши, высушить рабочую поверхность при помощи сжатого воздуха или тепловентилятора, обеспылить подготовленные поверхности механическим способом с использованием промышленного пылесоса или вручную с помощью щетки.

**2.2.** При проведении работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите железобетонных конструкций должны выполняться требования к нормам техники безопасности, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

**2.3.** При проведении работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите железобетонных конструкций применяют следующие материалы.

**Композиция «Силор»  
(ТУ 5772-090-46854090-97)**

Композиция «Силор» — мономер (низковязкая жидкость), который на воздухе преобразуется в полимер. При поверхностном нанесении композиция «Силор» импрегнирует (пропитывает) поверхность, после взаимодействия с материалом (бетон, кирпич, дерево и т.д.) образует новый композиционный материал, который по своей структуре отличается от необработанного материала и одновременно выполняет следующие функции:

упрочняет поверхность, проникая в объем и заполняя структуру пор;

защищает поверхность от проникновения влаги — гидроизолирует, при этом обработанная поверхность остается паропроницаема;

обладает мощным фунгицидным действием и защищает поверхность от разрушения ее грибами, мхами, лишайниками, жучками и бактериями;

создает дополнительный адгезионный слой при наложении нового строительного раствора на «старую» поверхность — обладает свойствами связующего;

снижает истираемость обработанных поверхностей;

для придания декоративных свойств поверхности можно покрывать различными паропроницаемыми красками.

Композиция «Силор» применяется для гидрофобизации, упрочнения и защиты пористых материалов (бетон, дерево, фанера, кирпич, тротуарные и фасадные плиты) с целью продления срока их службы. Может применяться как для уже эксплуатирующихся, так и для новых конструкций и сооружений. «Силор» применяется также как связующее для различных материалов — обладает клеящей способностью.

Показатели физико-механических свойств защитной композиции «Силор» приведены в таблице 1.

**Композиция «УТК-М»  
(ТУ 5772-091-46854090-97)**

«УТК-М» — олигомер из класса полиуретанов, который при взаимодействии с парами воды отверждается, превращаясь в полимер. Композиция «УТК-М» представляет собой вязкую жидкость, которая после нанесения ее на поверхность и дальнейшей полимериза-

ции превращается в глянцевую, резиноподобную пленку, обладающую следующими свойствами:

- высокой адгезией к бетону, кирпичу, металлу, дереву и другим материалам;

- непроницаемостью для воды, растворов солей, агрессивных сред;

- устойчивостью к действию жидких, твердых и агрессивных газообразных сред (кислот, щелочей, солей, нефтепродуктов, масел и др.);

- непроницаемостью для углекислого газа, предотвращает карбонизацию бетона;

- высокой эластичностью, при возникновении трещин в бетоне покрытие растягивается под трещиной и сохраняет герметичность конструкции;

  - повышенной трещиностойкостью конструкций;

  - высокой устойчивостью поверхности к ударным нагрузкам;

  - обеспыливанием;

  - простотой применения;

  - долговечностью.

Показатели физико-механических свойств защитной композиции «УТК-М» приведены в таблицах 2, 3.

***Покрытие защитное комбинированное  
на основе композиций «Силор» и «УТК-М»  
(ТУ 5772-091-46854090-97)***

Покрытие защитное комбинированное на основе композиций «Силор» и «УТК-М» позволяет создать многоуровневую систему защиты конструкций на весь срок их эксплуатации:

- исключить потерю водонепроницаемости и химостойкости в случае повреждения покрытия «УТК-М»;

- исключить потерю водонепроницаемости, герметичности и химостойкости в случае образования трещин в конструкции (например, в результате усадки грунтов);

  - повысить адгезию к бетону, кирпичу, дереву и другим материалам;

  - повысить непроницаемость для воды, растворов солей, агрессивных сред;

  - повысить устойчивость к действию жидких, твердых и агрессивных газообразных сред (кислот, щелочей, солей, нефтепродуктов, масел и др.);

  - повысить непроницаемость для углекислого газа, предотвращает карбонизацию бетона;

  - упрочнить конструкции;

повысить трещиностойчивость конструкций;  
повысить эластичность, при возникновении трещин в бетоне покрытие растягивается над трещиной и сохраняет герметичность конструкции;

повысить устойчивость поверхности к ударным нагрузкам;  
упростить применение;  
повысить долговечность.

Показатели физико-механических свойств защитных композиций «Силор», «УТК-М» приведены в таблицах 4, 5, а материально-технические ресурсы — в таблице 6.

**2.4.** Пропитать места ремонта конструкции композицией «Силор» до получения глянцевого покрытия (расход материала зависит от класса бетона и варьируется от 0,2 до 0,5 кг/м<sup>2</sup>) вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа «Вагнер».

**2.5.** Через 3—5 ч нанести первый слой рабочего состава композиции «УТК-М» (расход 0,150—0,170 кг/м<sup>2</sup>), «УТК-М-5» (расход 0,150 кг/м<sup>2</sup>) вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа «Вагнер».

**2.6.** Последующие слои рабочего состава «УТК-М», «УТК-М-5» должны наноситься не ранее чем через одни сутки. Расход на каждый слой — 0,150—0,170 кг/м<sup>2</sup>. Суммарное число слоев рабочего состава «УТК-М», «УТК-М-5» — 3—5 в зависимости от предъявленных требований.

**2.7.** После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент упаковать и передать на утилизацию специализированной организации.

**2.8.** При нанесении покрытия недопустимо:

попадание воды и влаги в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной полимеризации (24 ч). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;

образование подтеков, пропусков.

Временные параметры нанесения материалов определены при температуре +10 °С. При повышении температуры окружающей среды до +20 °С интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0 °С — соответственно увеличиваются.

В случае просрочки временных ограничений необходимо использовать активатор, который наносят кистью, расход — 100 г/м<sup>2</sup>. После нанесения активатора следующий слой рабочего состава наносится не ранее чем через 0,5 ч и не позднее чем через 12 ч.

Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее чем через 5 сут после окончания работ.

**Обязательные условия при выполнении работ:**

приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;

для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);

запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;

работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках.

Работы по защите железобетонных поверхностей в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т. п. выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и рабочем освещении напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь защитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз;

при работе с активатором следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.

Срок хранения полимерных композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5» — 90 дней со дня изготовления.

Условия хранения полимерных композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5» — в герметичной емкости при температуре от 0 до +35 °С в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Т а б л и ц а 1

**Физико-механические характеристики покрытия  
на основе композиции «Силор»**

Показатель	Результаты	Организация
Время полимеризации при $t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	8—12 ч	ГУП НИИЖБ, Москва

Продолжение табл. 1

Показатель	Результаты	Организация
Время полного набора прочности	2—3 сут	
Нанесение возможно при температуре	От -30 до +60 °С	
Эксплуатация при температуре	От -60 до +120 °С	
Адгезия	3,2 МПа (разрыв по телу непропитанного бетона), определить истинную адгезию невозможно	Протокол испытаний (ГОСТ 28574) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Водонепроницаемость	Более 20 W	Протокол испытаний (пп. 5.2—5.5 по ГОСТ 12730.5) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Водопоглощение	0 %	Протокол испытаний (пп. 5.2—5.5 по ГОСТ 12730.3) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Проницаемость хлоридов в бетоне	Отсутствует	
Морозостойкость	Более 400 циклов	Протокол испытаний (пп. 5.1—5.5 по ГОСТ 10060.2) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Прочность на сжатие по сравнению с образцами без пропитки	Увеличивается в 2—2,5 раза	Протокол испытаний № 734 от 03.04.2002 г., Испытательный центр «МГСУ стройиспытания», г. Мытищи Московской обл.

Продолжение табл. 1

Показатель	Результаты	Организация
Прочность на растяжение в отвержденном состоянии	Не менее 3,2 МПа	Отчет от 16.12.1999 г., г. Днепропетровск, ОАО «ДНИИСП»
Трещиностойчивость по сравнению с аналогичными образцами без пропитки	Повышается	Протокол-заключение от 04.02.2003 г., ОАО «Киев ЗНИИЭП», Киев
Возможность устранения уже существующих трещин	На вертикальных поверхностях путем обмазывания — заполнение на 65 мм, на горизонтальных поверхностях — на всю глубину трещины	То же
Истираемость образцов тротуарной плитки с 1 слоем композиции «Силор» Истираемость образцов без пропитки Поверхностная пленка не образуется — истираемость	0,06 г/см <sup>2</sup> 0,19 г/см <sup>2</sup> Отсутствует	Отчет от 16.12.1999 г., г. Днепропетровск, ОАО «ДНИИСП»
Горючесть покрытия	Не горит	Письмо от 02.02.2004 г. № 43/ОС/232, Орган по сертификации «ПОЖ-ТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, Москва
Пылеобразование	Отсутствует	
Устойчивость к агрессивным средам	Устойчиво к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчиво	ГУП НИИЖБ, Москва Отчет от 05.01.1998 г.

Показатель	Результаты	Организация
Устойчивость к УФ-лучам	Устойчиво при введении пигментов	
Антисептические свойства	Уничтожает и предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов	
Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм	После полимеризации не токсично, возможен контакт с питьевой водой, пищевыми продуктами, соками	Гигиеническое заключение № 77.01.03.225. П 07428.04.3 от 02.04.03 № 0599873
Долговечность	Не менее 15 лет	Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата

Т а б л и ц а 2

**Физико-механические характеристики покрытия для металла на основе композиции «УТК-М»**

Показатель	Результаты	Организация
Время полимеризации при $t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	20–24 ч	ГУП НИИЖБ, Москва
Время полного набора прочности	3 сут	
Нанесение возможно при температуре	От $-30$ до $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Эксплуатация при температуре	От $-60$ до $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$	

Показатель	Результаты	Организация
Адгезия к металлу	1 балл	Протокол испытаний от 07.2002 г., ОАО «Харьковский трубный завод»
Адгезия к бетону	6 МПа	Протокол испытаний № 250 от 07.04.2003 г. (ГОСТ 28574), ГУП НИИЖБ, Москва
Водонепроницаемость	Более 20 W	Протокол испытаний № 250 от 07.04.2003 г. (ГОСТ 12730.5), ГУП НИИЖБ, Москва
Водопоглощение	0 %	Протокол испытаний № 250 от 07.04.2003 г. (ГОСТ 12730.3), ГУП НИИЖБ, Москва
Проницаемость хлоридов	Отсутствует	
Морозостойкость	Более 400 циклов	Протокол испытаний № 250 от 07.04.2003 г. (ГОСТ 10060.2), ГУП НИИЖБ, Москва
Прочность пленки «УТК-М» на растяжение в отвержденном состоянии	Не менее 4,5 МПа	
Прочность при ударе	5 Дж	ГУП НИИЖБ, Москва. Отчет от 05.01.1998 г.
Прочность при изгибе	6,2 МПа	То же
Удлинение пленки при растяжении	Не менее 400 %	

Продолжение табл. 2

Показатель	Результаты	Организация
Горючесть покрытия	Не горит	
Устойчивость к агрессивным средам	Устойчиво к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчиво	
Устойчивость к УФ-лучам	Устойчиво	
Антисептические свойства	Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов	
Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм	После полимеризации не токсично, возможен контакт с питьевой водой	Гигиеническое заключение № 77.01.03.225. Т.37797.10.9 от 15.10.99 № 0275918
Долговечность	Не менее 25 лет	Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата
Гарантия	Не менее 3 лет	

**Испытание защитной композиции «УТК-М» на устойчивость  
к агрессивным средам**

Агрессивные среды	Изменение массы, %				Результат
	7 дн.	21 дн.	28 дн.	60 дн.	
<b>«УТК-М» на бетоне</b>					
3 %-ная серная кислота	+0,75	+2,35	+2,01	+0,03	Устойчива
3 %-ная фосфорная кислота	+0,14	+0,38	+0,07	+0,008	»
10 %-ная азотная кислота	-1,27	-3,65	-2,80	-0,0096	Средняя устойчивость
1 %-ный гидроксид натрия	+0,02	+0,07	+0,009	+0,0009	Устойчива
1 %-ный гидроксид калия	+0,62	+1,71	+0,087	+0,03	»
<b>«УТК-М» на металле</b>					
30 %-ная серная кислота	—	—	-3,21	-0,53	Средняя устойчивость
30 %-ная фосфорная кислота	—	—	-16,22	-0,22	То же
40 %-ная азотная кислота	—	—	—	—	Не устойчива
5 %-ная соляная кислота	+1,02	+3,21	+1,27	+0,04	Устойчива
10 %-ный гидроксид натрия	+0,29	+0,95	+0,9	+0,01	»
10 %-ный гидроксид калия	-0,36	-0,85	-1,01	+0,005	»
<b>«УТК-М» на керамике</b>					
Бензин	+0,4	+1,14	+0,05	+0,009	»
Минеральное масло	+0,12	+0,32	+0,30	+0,27	»
Вода	+0,09	+0,27	+0,11	+0,04	»
Примечание. Испытания проводились в научно-исследовательском институте НИСИ в лаборатории «Химизация строительства» (Болгария, г София).					

Т а б л и ц а 4

**Физико-механические характеристики покрытия для бетона на основе композиций «Силор» и «УТК-М»**

Показатель	Результаты	Организация
Время полимеризации при $t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	20—28 ч	ГУП НИИЖБ, Москва
Время полного набора прочности	3 сут	
Нанесение возможно при температуре	От $-30$ до $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Эксплуатация возможна при температуре	От $-60$ до $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Адгезия к бетону	3,2 МПа (отрыв по телу непропитанного бетона, истинную адгезию определить невозможно)	Протокол испытаний (ГОСТ 28574) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Водонепроницаемость	Более 20 W	Протокол испытаний (пп. 5.2—5.5 по ГОСТ 12730.5) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Водопоглощение	0,03 %	Протокол испытаний (пп. 5.2—5.5 по ГОСТ 12730.3) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва
Проницаемость хлоридов в бетон	Отсутствует	
Морозостойкость	Более 400 циклов	Протокол испытаний (пп. 5.1—5.5 по ГОСТ 10060.2) от 30.12.1997 г., ГУП НИИЖБ, Москва

Продолжение табл. 4

Показатель	Результаты	Организация
Прочность при изгибе	6,2 МПа	ГУП НИИЖБ, Москва. Отчет от 05.01.1998 г.
Прочность при ударе	5 Дж	То же
Прочность бетона с покрытием на растяжение	Не менее 32 МПа	
Прочность пленки «УТК-М» на растяжение в отвержденном состоянии	Не менее 4,5 МПа	
Удлинение пленки «УТК-М» при растяжении	Не менее 400 %	
Трещиностойкость по сравнению с аналогичными образцами без пропитки	Повышается в 4—8 раз	
Возможность устранения уже существующих трещин	Путем нанесения	
Горючесть покрытия	Не горит	
Устойчивость к агрессивным средам	Устойчиво к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчиво	
Устойчивость к УФ-лучам	Устойчиво	

Показатель	Результаты	Организация
Антисептические свойства	Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов	
Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм	После полимеризации не токсично, возможен контакт с питьевой водой	Гигиеническое заключение № 77.01.03.225. П.07431.04.3 от 02.04.03 № 0599867
Долговечность	Не менее 25 лет	Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата
Гарантия	Не менее 3 лет	

Т а б л и ц а 5

**Испытание защитного покрытия на основе полимерных композиций  
«Силор», «УТК-М», «УТК-М-5» на устойчивость  
к агрессивным средам**

Показатель	Результат
Эластичность пленки, мм	1
Устойчивость пленки на аппарате У-3, см	50
Теплоустойчивость пленки, °С	160
Химическая устойчивость пленки за 7 дней в:	
3 %-ной серной кислоте	Устойчива
25 %-ной серной кислоте	»
3 %-ной соляной кислоте	»

Показатель	Результат
10 %-ной соляной кислоте	Устойчива
3 %-ном гидроксиде натрия	»
25 %-ном гидроксиде натрия	»
5 %-ном хлориде натрия	»
морской воде	»

Примечание. Испытания проводились в научно-исследовательском институте НИСИ в лаборатории «Химизация строительства» (Болгария, г. София).

Таблица 6

## Материально-технические ресурсы

Код	Наименование машин, механизмов и оборудования	Тип, марка, ГОСТ	Технические характеристики	Назначение	Количество на звено (бригаду)
1	Пылесос промышленный	KRESS	Мощность 1800 Вт	Очистка поверхности от мусора, пыли	1 шт.
2	Валик велюровый	ГОСТ 10831	Масса 0,2 кг	Нанесение материала	3 шт.
3	Удлинитель телескопический для валика	ОСТ 13-16	Длина 1,5 м	То же	3 шт.
4	Кисть малярная	ГОСТ 28638	Ширина 40 мм	Нанесение материала в труднодоступных местах	3 шт.

Код	Наименование машин, механизмов и оборудования	Тип, марка, ГОСТ	Технические характеристики	Назначение	Количество на звено (бригаду)
5	Влагомер	ВИМС-1.У	—	Определение влажности бетонной поверхности	1 шт.
6	Каска	ГОСТ 12.4.087	—	Защита головы от падающих предметов	3 шт.
7	Противогаз марок ПШ-20РВ	ГОСТ 12.4.041	—	Защита органов дыхания	3 шт.
8	Перчатки химически стойкие	ГОСТ 20010	—	Защита рук	3 шт.
9	Костюм (рабочая одежда)	ГОСТ 27575	—	Защита от загрязнений и механических воздействий	3 шт.

### 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ.

3.2. При входном контроле проверяют наличие:

нормативной и проектной документации на отдельные виды работ;  
рабочей документации на приготовление рабочих составов в постройных условиях;

сопроводительной документации на материалы (копия сертификата соответствия, паспорт качества и прочие документы, указанные в п. 8 товарно-транспортной накладной).

**3.3.** При входном контроле проверяются комплектность поставки, соответствие маркировки и сохранность тары, срок годности материалов.

**3.4.** При операционном контроле проверяют:

качество подготовки поверхности — поверхность должна соответствовать п. 2.1;

качество выполнения работ по нанесению композиции рабочих составов — в соответствии с требованиями п. 2.4 (правильность дозирования материалов, точность дозаторов, соблюдение последовательности и длительности технологических операций, а также качество готовой композиции);

**3.5.** Операционный контроль имеет инструментальный и частично визуальный характер и должен обеспечивать правильность проведения технологических операций и получение покрытий, удовлетворяющих требованиям технических условий.

**3.6.** Приемочный контроль осуществляется ежедневно по результатам выполнения работ.

При приемодаточном контроле выполненного защитного покрытия проверяют его сплошность, однородность и сцепление с защищаемой поверхностью.

**3.7.** Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельствований дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.

**3.8.** Готовое защитное покрытие должно быть сплошным, без раковин, трещин, пор, разрывов и составлять единое целое с изолируемой поверхностью.

**3.9.** Приемодаточный контроль готового защитного покрытия осуществляется комиссией в составе представителей организации, выполняющей работы, технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации и оформляется актом приемки защитного покрытия.

## **4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**4.1.** Значения затрат труда (чел.-ч), выработки на одного рабочего в смену ( $M^2$ ) и заработной платы рабочих (руб.) рассчитываются в целом на общий объем работ или частично исходя из нормативных затрат труда (таблицы 7—9).

## Калькуляция затрат труда

Код	Обоснование (шифр расценки)	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на общий объем работ, чел.-ч
1	6.61-26-2 (применительно)	Отбивка дефектных зон по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	1	49,1	49,1
2	3.13-17-7	Обеспыливание	1 м <sup>2</sup>	100	0,07	7
3*	3.13-8-5 (применительно)	Нанесение композиции «Силор» — первый слой	100 м <sup>2</sup>	1	9,07	9,07
4*	3.13-8-6 (применительно)	Нанесение композиции «Силор» — последующие слои	100 м <sup>2</sup>	1	9,72	9,72
5*	3.13-8-5 (применительно)	Нанесение композиций «УТК-М», «УТК-М-5» — первый слой	100 м <sup>2</sup>	1	9,72	9,72
6*	3.13-8-6 (применительно)	Нанесение композиций «УТК-М», «УТК-М-5» — последующие слои	100 м <sup>2</sup>	1	9,72	9,72
3**	6.52-18-3 (применительно)	Устройство обмазочной гидроизоляции композицией «УТК-М-1» — первый слой	1 м <sup>2</sup>	100	1,99	199
4**	6.52-18-4 (применительно)	Устройство обмазочной гидроизоляции композицией «УТК-М-1» — последующие слои	1 м <sup>2</sup>	100	1,96	196

\* Расценки применяются при выполнении антикоррозионной защиты.  
\*\* Расценки применяются при выполнении гидроизоляции.

Т а б л и ц а 8

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м<sup>2</sup>

Код	Наименование материалов, изделий	Исходные данные			Потребность на измеритель конечной продукции
		Обоснование нормы расхода	Единица измерения	Норма расхода	
1	«Силор»	Нормативные показатели расхода материалов. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. Сборник 13	кг/м <sup>2</sup>	0,2—0,5	20—50
2	«УТК-М»		кг/м <sup>2</sup>	0,15—0,17	15—17
	«УТК-М-5»		кг/м <sup>2</sup>	0,15	15

Т а б л и ц а 9

## График производства работ по восстановлению и антикоррозионной защите железобетонных конструкций с применением композиций «Силор» и «УТК-М» («УТК-М-5»)

Номер процесса	Наименование технико-экономических показателей	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда рабочих, чел.-ч		Состав звена	Продолжительность процесса на объем работ, ч
				на ед. изм	на общий объем		
1	Подготовка поверхности	100 м <sup>2</sup>	1	58,74	58,74	4 разр. — 1 3 разр. — 1 3 разр. — 1	19,6
2	Устройство защитного покрытия	100 м <sup>2</sup>	1	40,04	40,04	4 разр. — 1 3 разр. — 1 3 разр. — 1	13,35

## **5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**5.1.** Соблюдать требования безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», правила пожарной безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

**5.2.** К работе допускаются лица, прошедшие общий инструктаж по технике безопасности, по огнеопасности применяемых полимерных материалов и обучение работе с механизированным инструментом.

**5.3.** Работы необходимо производить в защитной спецодежде.

**5.4.** Композицию «Силор» хранят в герметически закрытой таре в темном помещении, приспособленном для хранения легковоспламеняющихся веществ. Материалы должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от приборов водяного отопления.

**5.5.** Складские помещения должны быть оснащены огнетушителями и ящиками с песком.

**5.6.** Работы по нанесению начинают в помещениях, наиболее удаленных от входа в здание.

**5.7.** Не допускаются работы с полимерами одновременно в коридоре и в основном помещении. Растворитель, улетающая, вредно влияет на работающих. Поэтому помещения, где проводится нанесение, необходимо непрерывно проветривать, но так, чтобы не было сквозняков.

**5.8.** На дверях помещений, где проводятся работы с огнеопасными материалами, должна быть табличка «Огнеопасно. Не курить».

**5.9.** Чистку, смазку, ремонт и переноску станков и машин с электроприводом производить только после их остановки и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения.

**5.10.** При работе с полимерными композициями в зимний период загустевшие компоненты следует разогревать на водяной бане при температуре не более 50 °С. Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. Запрещается приготовление композиций в кузове автомобиля.

**5.11.** Работы на высоте должны вестись с лесов, подмостей, люлек.

**5.12.** Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

**5.13.** Емкости с остатками легковоспламеняющихся материалов по окончании работ необходимо плотно закрывать крышками. Такие емкости, а также пустая тара в конце рабочей смены должны быть сданы на приобъектный склад или в специальное несгораемое хранилище.

**5.14.** Перевозка компонентов полимерных композиций осуществляется в соответствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ.

**5.15.** Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов при помощи стального зубила и молотка. Необходимо вывинчивать пробки только специальным ключом.

**5.16.** При попадании композиции «Силор» на кожу человека, необходимо сразу же ее удалить с помощью ветоши, а затем промыть.

**5.17.** По окончании работы необходимо привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, отключить электропроводящую сеть.

## **6. ЗАЩИТА ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПОЗИЦИЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ**

**6.1.** Компоненты, входящие в состав полимерных композиций, имеют определенную токсичность.

Персонал, занятый приготовлением и применением полимерных композиций, должен знать токсические свойства компонентов и их смесей, уметь правильно пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты. Особое значение приобретает личная гигиена рабочих.

**6.2.** Работы, связанные с приготовлением и нанесением композиций, производить в средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011: халате или комбинезоне, обуви, прорезиненном фартуке, нарукавниках, косынке или шапочке, очках закрытого типа, перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых). Для защиты от воздействия органических растворителей вместо перчаток допускается применять биологические перчатки, пасту ИЭР-1, фурацилиновую пасту, пасту ПМ-1. Применять их рекомендуется 4—5 раз в смену. Небольшое количество (3—5 г) наливают на ладонь, затем

равномерно смазывают поверхность кожи и дают просохнуть 1—2 мин до образования тонкой пленки. Перед нанесением раствора руки должны быть чистыми и сухими. Во время работы мочить руки в воде нельзя, так как вода разрушает пленку. После работы руки моют теплой водой с мылом и смазывают жирным кремом.

**6.3.** Работы в замкнутых объемах производить только при непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляции с **15-кратным обменом воздуха** и с использованием средств защиты органов дыхания: респиратора типа РУ-60М со съёмными фильтрами типа ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующего противогаза гражданской обороны.

При работе в резервуарах необходимо использовать изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, РМП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. Для работающих в противогазе в течение смены необходимо делать каждые 20-минутный перерыв с выходом из рабочей зоны.

Для наблюдения за работающими в замкнутом объеме должен выделяться специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный надзор до завершения работ.

**6.4.** Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При работах в замкнутых объемах разрешается применять переносные светильники с напряжением 12 В только во взрывобезопасном исполнении.

**6.5.** При попадании композиции или ее компонентов на открытые участки кожи необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном, смоченным в этиловом спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом.

**6.6.** При попадании композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз следует немедленно промыть глаза 2 %-ным раствором двууглекислой соды, а затем обильно промыть проточной водой в течение 15 мин и обязательно обратиться к врачу.

**6.7.** В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу.

**6.8.** Для немедленного оказания первой доврачебной помощи в месте, где проводятся работы с полимерными композициями, необходимо иметь аптечку, в набор которой должны входить следующие материалы:

спирт этиловый — ГОСТ 17299 — 200 г;

этилцеллозол — ГОСТ 8313 — 50 г;

глицерин — ГОСТ 6824 — 100 г;  
2 %-ный раствор двууглекислой соды — 500 г;  
мыло хозяйственное — 500 г;  
бумажный или ватный тампон — 10 шт.

**Обновление аптечки производить один раз в месяц.**

Одновременно с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководителю работ.

**6.9.** При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности оборудования, отключении вентиляции или ухудшении самочувствия работающих работы следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны.

**6.10.** Перед приемом пищи, курением, посещением туалета обязательно снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и обтереть их салфеткой или полотенцем разового использования. Ежедневно после окончания работы необходимо принимать душ.

**6.11.** При проливе больших количеств композиции или ее компонентов необходимо место пролива засыпать песком и собрать в емкость. Потом убрать согласно требованиям «Порядка накопления, транспортирования и захоронения токсичных промышленных отходов».

**6.12.** Стирку спецодежды производит предприятие. В условиях длительных командировок (более 20 дней) допускается самостоятельная стирка спецодежды в моющих сильных растворах. Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях.

**6.13.** В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду. Категорически запрещается распивать спиртные напитки, курить и принимать пищу.

**6.14.** Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый день.

## **7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ**

**7.1.** Помещения для хранения компонентов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем согласно действующим нормам.

**7.2.** В помещении должно быть не менее двух противогазов.

**7.3.** Температура хранения компонентов от 0°С до +30°С.

**7.4.** Все компоненты должны храниться в герметично закрывающейся посуде, вдали от источников теплоты и быть защищены от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать контакта с окислителями и влагой.

**7.5.** В помещении, где хранятся компоненты, запрещается приготовление композиций, хранение отходов и спецодежды.

**7.6.** Условия хранения компонентов должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

## **8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**8.1.** Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

**8.2.** Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

## **9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

ГОСТ 12.1.004—91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности

ТУ 2257-001-2936290-97 Защитная композиция «Силор»

ТУ 2252-002-29363290-97 Защитная композиция «УТК-М»

МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях»

МГСН 2.08-01 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий»

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения .....	3
2. Технология и организация выполнения работ .....	3
3. Контроль качества выполненных работ .....	19
4. Техничко-экономические показатели .....	20
5. Техника безопасности и охрана труда, пожарная безопасность .....	23
6. Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов .....	24
7. Правила хранения компонентов .....	26
8. Экологическая безопасность .....	27
9. Нормативные документы .....	27

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**  
**на выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите**  
**железобетонных конструкций с применением**  
**композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5»**

**ТУ 5772-091-46854090-97**

**ТК 20**

Зав. изд. отд. *Л.Ф. Калинина*  
Технический редактор *Л.Я. Голова*  
Корректор *И.А. Рязанцева*  
Компьютерная верстка *Т.А. Баранова*

---

Подписано в печать 23.11.2004. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 1,6.

Тираж 100 экз. Заказ № 2651

---

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центр проектной продукции в строительстве» (ФГУП ЦПП)

*127238, Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2.*

Тел/факс (095) 482-42-65 — приемная.

Тел.: (095) 482-42-94 — отдел заказов;

(095) 482-41-12 — проектный отдел;

(095) 482-42-97 — проектный кабинет.