

## МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

## Термопроба льняного масла

Vegetable oils. Thermal test for determination  
of linseed oil quality

ГОСТ  
5486—50

ОКСТУ 9141

Дата введения 1950—11—01

Настоящий стандарт устанавливает метод определения качества применяемого в лакокрасочной промышленности рафинированного льняного масла путем нагревания его в определенных условиях.

## I. АППАРАТУРА

1. При проведении определения применяется следующая аппаратура:

- а) стакан по ГОСТ 25336 вместимостью 200—250 см<sup>3</sup>;
- б) баня песочная;
- в) термометр лабораторный с ценой деления 1 °С, позволяющий проводить измерение в диапазоне 250—300 °С.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

## 1а. Метод отбора проб

Метод отбора проб — по ГОСТ 5471.

## 1б. Сущность метода

Термопроба представляет собой качественную реакцию на присутствие в масле кальциевых и магниевых производных фосфатидных и лизофосфатидных кислот, а также полифосфоинозитидов, связанных с углеводами и входящих в состав различных типов ассоциатов.

Чувствительность метода составляет 0,03 % смеси перечисленных выше веществ.

Разд. 1а, 1б. **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

## II. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2. **(Исключен, Изм. № 3).**

3. Пробу испытуемого масла хорошо перемешивают.

## III. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4. В химический стакан наливают 50—100 см<sup>3</sup> испытуемого масла, опускают в него термометр и быстро нагревают на песочной бане до температуры 250—300 °С так, чтобы температура масла повышалась на 1 °С каждые 6 с.

Термопробу считают отрицательной, если при нагревании до указанных температур масло остается прозрачным и в нем не выпадает осадок или муть.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством пищевой промышленности СССР

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Всесоюзного комитета стандартов при Совете Министров СССР от 30.06.50

**3 Периодичность проверки** — 5 лет

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 5471—83 ГОСТ 25336—82	1а 1

**6 Ограничение срока действия снято** по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

**7 ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными** в сентябре 1980 г., июле 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 11—80, 10—85, 9—90)