



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СЮЗА ССР**

---

**ПЕСКИ ФОРМОВОЧНЫЕ**  
**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДА МАГНИЯ**  
**ГОСТ 29234.9—91**

Издание официальное

**КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР**  
Москва

11 p. 40 к. БЗ 4—92/377

## ПЕСКИ ФОРМОВОЧНЫЕ

Метод определения оксида магния

Moulding sands Method for determination  
of magnesium oxide

ГОСТ

29234.9—91

ОКСТУ 4191

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на формовочные пески на основе кварца, применяемые в литейном производстве в качестве формовочного материала при изготовлении литейных форм и стержней, и устанавливает комплексонометрический метод определения оксида магния.

Метод основан на комплексонометрическом титровании при рН 10 в присутствии индикатора метилтимолового синего (или эриохрома черного Т), суммарной массы оксидов магния и кальция.

Массовую долю оксида магния вычисляют по разности суммарной массовой доли оксидов кальция и магния и массовой доли оксида кальция.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 29234.0.

## 2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1 и 1:9.

Аммиак водный по ГОСТ 3760 и разбавленный 1:1.

Раствор аммиачный буферный рН 10:

70 г хлористого аммония смешивают с 570 см<sup>3</sup> аммиака и разбавляют водой до 1000 см<sup>3</sup>.

Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Триэтаноламин, разбавленный 1:3, неочищенный триэтанол-амин, имеющий бурую окраску, очищают следующим образом: 100 см<sup>3</sup> триэтаноламина помещают в стакан вместимостью 500 см<sup>3</sup>, охлаждают стакан в холодной воде и добавляют при перемешивании 150 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты с этиловым спиртом в соотношении 1:1. Выделившиеся кристаллы солянокислого триэтаноламина отфильтровывают на фильтр средней плотности, промывают 2—3 раза спиртом и высушивают на воздухе.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Индикатор эриохром черный Т: 0,1 г индикатора смешивают с 10 г хлористого натрия.

Индикатор метилтимоловый синий: 0,1 г индикатора смешивают с 10 г хлористого калия.

Магний металлический 99,99.

Стандартный раствор оксида магния 0,025 моль/дм<sup>3</sup>; 0,6080 г металлического магния (предварительно обработанного раствором соляной кислоты 1:9 и высушенного) помещают в стакан вместимостью 40 см<sup>3</sup> и растворяют при нагревании в 20 см<sup>3</sup> соляной кислоты 1:1. Раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают.

Стандартный раствор оксида магния ( $c_1$ ) 0,001008 г/см<sup>3</sup> (коэффициент пересчета с металлического магния на оксид магния равен 1,6575).

Остальные реактивы и растворы по ГОСТ 29234.8.

Массовую концентрацию раствора трилона Б устанавливают по стандартному раствору оксида магния.

Для установки концентрации раствора трилона Б отбирают из бюретки 50 см<sup>3</sup> стандартного раствора оксида магния в стакан вместимостью 600 см<sup>3</sup>, нейтрализуют раствором аммиака, добавляют 0,3 солянокислого гидроксиламина, 2—5 см<sup>3</sup> раствора триэтаноламина, 20 см<sup>3</sup> буферного раствора и разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>. После добавления 0,1—0,2 г смеси индикатора эриохрома черного Т с хлористым натрием винно-красный раствор титруют раствором трилона Б до синего окрашивания. При применении смеси индикатора метилтимолового синего с хлористым калием раствор титруют до изменения синей окраски в серую.

Массовую концентрацию 0,025 моль/дм<sup>3</sup> раствора трилона Б по оксиду магния ( $c$ ) в г/см<sup>3</sup> вычисляют по формуле

$$c = \frac{V \cdot c_1}{V_1},$$

где  $V$  — объем стандартного раствора оксида магния, см<sup>3</sup>;

$c_1$  — массовая концентрация стандартного раствора, г/см<sup>3</sup> оксида магния;

$V_1$  — объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>.

Теоретическая массовая концентрация раствора трилона Б мольной концентрации 0,025 моль/дм<sup>3</sup> по оксиду магния равна 0,001008.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Для определения суммарной массовой доли оксидов кальция и магния аликвоту раствора, полученного по ГОСТ 29234.8, равную 100 см<sup>3</sup>, переносят в стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup>, добавляют солянокислого гидроксилamina 2—5 см<sup>3</sup> раствора триэтаноламина, 20 см<sup>3</sup> буферного раствора и 0,1—0,2 г смеси эриохрома черного Т с хлористым натрием. Винно-красный раствор титруют раствором трилона Б до синего окрашивания. При применении смеси метилтимолового синего с хлористым калием раствор титруют до изменения синей окраски в серую.

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю оксида магния ( $X_2$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{V_2 \cdot c \cdot V_3}{m \cdot V_4} \cdot 100 - 0,719 \cdot X,$$

где  $V_2$  — объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование суммы оксидов кальция и магния, см<sup>3</sup>;

$c$  — массовая концентрация раствора трилона Б, г/см<sup>3</sup> оксида магния;

$V_3$  — объем исходного раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г;

$V_4$  — объем аликвотной части исходного раствора, см<sup>3</sup>;

0,719 — коэффициент пересчета оксида кальция на оксид магния;

$X$  — массовая доля оксида кальция, %, (определяют по ГОСТ 29234.8).

4.2. Абсолютные расхождения результатов 2 параллельных определений не должны превышать 0,3% — при содержании оксидов до 2% и 0,5% — при содержании оксидов более 2%.

Если расхождение превышает указанные значения, испытание повторяют еще один раз.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех определений.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК 252 «Литейное производство» РАЗРАБОТЧИКИ

Н. Н. Кузьмин, И. А. Титова, Э. Л. Отрошенко (руководитель темы), Т. М. Мореева, Н. А. Рыкова

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.12.91 № 2262

3. Срок первой проверки — 1998 г.  
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 23409.1—78 в части формовочных  
песков и определения магния

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 3118—77	2
ГОСТ 3760—79	2
ГОСТ 4233—77	2
ГОСТ 5456—79	2
ГОСТ 29234.0—91	1.1;
ГОСТ 29234.8—91	2; 3; 4.1

Редактор *Р. С. Федорова*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 17.03.92. Подп. к печ. 21.07.92. Усл. п. л. 0,375. Усл. кр. отт. 0,375. Уч.-изд. л. 0,25.  
Тираж 700 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Дялини пер., 6. Зак. 1088