

**Открытое акционерное общество
“Газпром”**

И Н С Т Р У К Ц И Я

**по применению стальных труб
в газовой и нефтяной промышленности**

Москва 2000 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

УТВЕРЖДАЮ:

Член Правления

ОАО "Газпром"

Б. В. БУДУЩИЙ

2001 г.

ОАО "Газпром"

г. Москва

№ 022726

ИНСТРУКЦИЯ

по применению стальных труб в газовой и
нефтяной промышленности

Начальник Управления
науки, новой техники
и экологии
ОАО "Газпром"

Согласовано с Госгортехнадзором
России письмо № 10-03/31
от 11.10.2001 г.


Д Седых

Москва 2000 г.

УДК 621.643.23

Настоящая "Инструкция..." разработана взамен "Инструкции по приемке стальных труб в нефтяной и газовой промышленности", утвержденной в 1996 году.

Настоящая "Инструкция..." предназначена для выбора труб отечественных и импортных поставок для сооружения магистральных, обвязочных трубопроводов и промысловых газопроводов.

"Инструкция..." регламентирует выбор марок сталей труб, коэффициентов надежности по материалу в соответствии с главой СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" и Свод Правил по выбору труб для сооружения магистральных газопроводов СП-101-34-96. (24.10.1-98)

"Инструкция..." разработана ООО "ВНИИГАЗ" ОАО "Газпром" на основе экспериментальных исследований, нормативных документов, а также опыта строительства и эксплуатации газопроводов.

В составлении "Инструкции..." принимали участие:

От ОАО "Газпром": Н.И. Аненков, И.С. Котова, А.Б.Арабей,
О.И.Полисадова, А.С.Митин.

От АО "ВНИИСТ": А.С. Болотов

От Газового надзора ОАО "Газпром": В.И. Эристов.

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-исследовательский институт природных
газов и газовых технологий "ВНИИГАЗ"
2001 г.

Открытое
акционерное
общество "Газпром"

Взамен "Инструкции
по применению
стальных труб в
газовой и нефтяной
промышленности" 1996 г.

Утверждены
ОАО "Газпром"

Срок введения
"01" января 2001 г.

Срок действия
"01" января 2006г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая "Инструкция..." распространяется на проектируемые, строящиеся и реконструируемые трубопроводы диаметром до 426 мм включительно с давлением среды до 31,4 МПа (320 кгс/см²), а от 530 мм и выше - при давлении транспортируемой среды до 9,8 МПа (100 кгс/см²).

К ним относятся:

- линейная часть магистральных трубопроводов всех категорий, а также ответвлений от них для транспортировки некоррозионноактивного газа, нефти и нефтепродуктов;

- промысловые сборные газовые сети (шлейфы) и коллекторы (за исключением промысловых сетей, транспортирующих коррозионноактивные среды);

- обязаочные (основные) газопроводы компрессорных, газораспределительных станций, подземных хранилищ газа, промысловых сборных пунктов, установок предварительной комплексной подготовки газа, узлов замера расхода газа, пунктов редуцирования газа, транспортирующие газ. Настоящая "Инструкция..." не распространяется на промысловые трубопроводы, транспортирующие нефть и нефтепродукты.

1.2. Выбор труб производится проектными организациями в зависимости от конкретных условий работы трубопроводов по действующим техническим условиям, ГОСТам, приведенным в таблицах 1,2,3 с учетом требований таблицы 4:

- для защитных футляров (кожухов) трубопроводов на переходах через железные и автомобильные дороги выбираются пряможивотные или спиральношовные из углеродистых сталей любой марки по ГОСТ 10704 и ГОСТ 8696 и действующим техническим условиям на трубы общего назначения.

1.3. При выборе материала труб с учетом климатических условий районов строительства за расчетную температуру строительства следует принимать значение средней температуры воздуха за наиболее холодную пятидневку в обеспеченностью 0,92 согласно главы СНиП 2.01.01.82 "Строительная климатология и геофизика".

1.4. При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации за расчетную температуру эксплуатации газопроводов следует принимать.

- для подземных трубопроводов - среднемесячную минимальную температуру грунта в году на глубине оси трубопровода в соответствии со "Справочником по климату СССР";

- при транспортировании продукта с температурой ниже температуры грунта - температуру продукта, которая определяется проектом на основе расчетов пусковых и проектных температурных режимов трубопроводов;

- для надземных трубопроводов (кроме воздушных переходов подземных газопроводов) - среднюю температуру окружающего воздуха за наиболее холодный период года (если не предусмотрена теплоизоляция и технологические средства регулирования снижения или повышения температуры продукта) согласно главы СНиП 2.01.01.82, как наиболее низкую температуру, которая может наблюдаться на рассматриваемом отрезке газопровода;

- для надземных переходов подземных газопроводов - температуру как для подземного газопровода, если на участке перехода температура газа не снижается более чем на 5°C. При снижении температуры газа более чем на 5°C температура газопровода надземных переходов принимается как для участков надземных газопроводов;

- для надземных обвязочных трубопроводов КС, ГРС, ДКС, УКПГ - температуру как для подземных трубопроводов, если на рассматриваемом участке температура газа не снижается более чем на 5°C. При снижении температуры газа более чем на 5°C температура принимается как для участков надземных трубопроводов;

- или же принимать наиболее низкую температуру газа, возможную в процессе эксплуатации;

- возможное снижение температуры стеки трубы при остановке и в тупиковых участках на подземных и надземных участках магистральных газопроводов и обвязки КС не учитывается и температура принимается в соответствии с видом прокладки.

1.5. При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации для всех видов прокладки нефтепроводов и нефтепродуктопроводов за расчетную температуру эксплуатации следует принимать температуру перекачиваемого продукта с учетом температурных режимов трубопровода (перекачка, остановка) и взаимодействия его с окружающей средой (грунт, воздух).

1.6. Пределная положительная температура стеки труб принимается с учетом обеспечения оптимальных температурных напряжений в металле труб, а также из других условий.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТРУБ

2.1. Трубы для магистральных трубопроводов следует выбирать в соответствии с требованиями главы СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы" с учетом следующих ограничений:

2.1.1. Опытно-промышленные партии труб, поставляемые по отдельным техническим условиям, допускается применять только для строительства участков трубопроводов III-IV категорий.

2.1.2 Спиральношовные трубы диаметром 159-377 мм поставки Альметьевского завода по ГОСТ 20295 (с изменениями), допускается применять при строительстве газонефтепроводов на участках I-IV категорий на давление не более 5,4 МПа (55 кгс/см²), на участках III-IV категорий на давление не более 7,4 МПа (75 кгс/см²).

2.1.3. Спиральношовные трубы с заводской изоляцией, изготовленные из рулона на Волжском и Альметьевском трубных заводах, допускается применять для изготовления гнутых отводов и вставок кривых при строительстве магистральных газопроводов. Спиральношовные трубы для гибки не должны иметь поперечного шва.

2.1.4. Трубы импортной поставки не оговоренные в "Инструкции..." должны применяться по аналогии с трубами и деталями магистральных трубопроводов отечественного производства и соответствовать требованиям, предусмотренным СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы".

Импортные трубы, заказанные по отечественным ГОСТам, должны применяться в соответствии с требованиями настоящей "Инструкции..."

2.1.5. Бесшовные трубы по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733 из слитка без проведения 100 % контроля неразрушающими методами применять на объектах нефтяной и газовой промышленности запрещается (письмо Госгортехнадзора России N10-14/45 от 16.02.96 г.)

При заказе бесшовных труб по ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733 и ГОСТ 8734, изготовленных из кованной или катанной заготовки, а также из непрерывнолитых слябов и из слитка дополнительно должны оговариваться требования по ударной вязкости, неразрушающему контролю и гидроиспытаниям в зависимости от коэффициента надежности по материалу K1 :

K1 = 1,55 - бесшовные трубы с гарантней гидроиспытаний и ударной вязкости для труб диаметром 219 мм и выше и гарантней гидроиспытаний для труб диаметром до 219 мм;

K1 = 1,47 - бесшовные трубы с частичным (от 20 %) контролем сплошности металла неразрушающими методами, гидроиспытаниями и ударной вязкости в соответствии со СНиП 2.05.06.85*;

K1 = 1,40 - бесшовные трубы, в т.ч. изготовленные из слитка, прошедшие 100 % контроль качества неразрушающими методами и удовлетворяющие требованиям СНиП 2.05.06.85* по ударной вязкости.

При заказе бесшовных труб по импорту должно быть оговорено требование по контролю каждой трубы неразрушающими методами, ударной вязкости в соответствии со СНиП 2.05.06.85* и гидравлическому испытанию.

2.1.6 Электросварные трубы по ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705, гр.В термообработанные и по ТУ 14-3-1433-86 допускается применять на рабочее давление до 5,4 МПа для участков трубопроводов III-IV категорий (сортамент в соответствии с таблицей 3).

2.1.7 Для строительства трубопроводов не допускается использовать трубы второго сорта.

2.1.8. Для трубопроводов диаметром 720-1420 мм, транспортирующих газ, требования по волокну в изломе на образцах DWTT основного металла является обязательным.

ПЕРЕЧЕНЬ
 технических условий на стальные трубы большого диаметра отечественного
 производства и их характеристики (Выксунский металлургический завод).

Таблица 1

Поставщик труб, №№ технических условий	Рабочее давление, МПа, кгс/см ²	Наружный диаметр труб, мм	Номинальная толщина стенки, мч	Нормативные характеристики основного металла							Эквивалент углерода, не более	Гарантируемое заводом испытательное давление (по ТУ) МПа, (кгс/см ²)	Конструкция трубы, состоящие поставки металла, изоляция	Коэф. надеж по материалу, K1	
				Марка стали	Временное сопротивление разрыву МПа, (кгс/мм ²)	Предел текучести, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость Дж/см ² (кгс/см ²)	Ударная вязкость Дж/см ² (кгс/см ²)	Процент во локна в изломе образцов, % DWTT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3-1573-99	5,4-9,8 (55-100)	1020	10,0-12,0	12Г2С K50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-40°С) (3,0)	29,4 (0°С) (3,0)	50 (0°С) (3,0)	0,46	6,1-7,4 (62-76)	Исп. давл. для труб соотв. марок стали, толщ. с тен. см. Приложение 1.	Электро-сварные прямошовные трубы с одним продольным швом из горячекатаной нормализованной стали	1,4
			10,0-12,0	09Г2С K50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-60°С) (3,0)	29,4 (-20°С) (3,0)	50 (-20°С) (3,0)	0,46	6,1-7,4 (62-76)			
	10,0-15,0	13ГС K52	13ГС K52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°С) (4,0)	29,4 (0°С) (3,0)	50 (0°С) (3,0)	0,43	6,5-9,8 (66-100)	Электро-сварные прямошовные трубы с одним продольным швом из стали контролируемой прокатки	1,34		
			15,2-25,0	13ГС K52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°С) (5,0)	29,4 (0°С) (3,0)	50 (0°С) (3,0)	0,43	10,0-17,0 (102-174)	- " -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3-1573-99	5,4-9,8 (55-100)	1020	10,0-16,0	17ГС К52 К52 ГЛ-1 К52 ГЛ-2	510 (52)	350 (36)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	--	0,46	6,3-10,2 (64-104)	Исп. давл для труб состяж. марок стали, толщ. с тенс. см Приложение I.	Электро-сварные трубы с одним продольным швом из горячекатанной нормализованной стали	1,4
	10,0-16,0	17Г1С-У К52 К52 ГЛ-У К52 ГЛ-2	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,5-10,4 (66-106)					1,4
	10,0-12,0	13Г2АФ К54	530 (54)	360 (37)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	0,45	6,5-6,8 (66-69)					1,4
	10,0-14,0	12ГСБ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43	6,3-9,6 (64-98)					1,34
	10,0-15,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (3,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	50 (-15°C)	0,43	6,5-9,8 (66-100)					
	15,2-25,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°C) (5,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	50 (-15°C)	0,43	10,0-17,0 (102-174)					
	10,0-14,0	08ГБЮ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43	6,3-9,6 (63-98)					
	10,0-15,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,43	7,0-10,7 (71-109)					1,34
	15,2-25,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,43	10,8-18,5 (110-189)					
	10,0-15,0	09ГБЮ К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43	6,9-10,4 (70-106)					
	10,0-15,0	12Г2СБ 12Г2СБ-У К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,44	6,9-10,4 (70-106)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	1020	15,- 20,0	12Г2СВ 12Г2СВ-у К56	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,44	10,5- 14,1 (107- 144)	Исп. давл. для труб соотв. марок стали, толщ. с тен. см. Приложение 1.	Электро- сварные прямошовные трубы с одним продольным швом из стали контролируемой прокатки	1,34
ТУ 14-3-1573-99			12,0- 15,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	9,3-11,7 (95-119)			
			15,2- 24,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	11,9- 19,5 (121- 199)			
			10,0	13Г1СБ-у К58	570 (58)	470 (48)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	49,0 (-5°C) (5,0)	70 (-5°C)	0,43	8,3 (85)			
			10,3- 15,0	13Г1СБ-у К58	570 (58)	470 (48)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	49,0 (-5°C) (5,0)	70 (-5°C)	0,43	8,6-12,6 (88-129)			
			15,2- 24,0	13Г1СБ-у К58	570 (58)	470 (48)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-5°C) (5,0)	70 (-5°C)	0,43	12,7- 20,8 (130- 212)			
			10,0- 15,0	10Г2Ф БЮ К60	590 (60)	460 (47)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)*	60 (-20°C)	0,43	8,3-12,6 (85-129)			
			15,0- 25,0	10Г2Ф БЮ К60	590 (60)	460 (47)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)*	60 (-20°C)	0,43	12,7-21,8 (130- 222)			
			25,4- 32,0	10Г2Ф БЮ К60	590 (60)	460 (47)	20	58,8 (-60°C) (6,0)	39,2 (-20°C) (4,0)*	60 (-20°C)	0,43	22,1-28,3 (225- 289)			
			12,0- 15,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43	9,6-12,0 (98-123)			
			15,2- 25,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43	12,2-20,8 (125- 212)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3-1573-99	5,4-9,8 (55-100)	820	9,0-12,0	12Г2С К50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,9-9,2 (70-94)	Исп. дил.	Электро-сварные пряможивые трубы с одним продольным швом из горячекатаной, нормализованной стали	1,4
			10,0-12,0	09Г2С К50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,46	7,7-9,2 (79-94)	для труб со ста. марок стали, толщ. с тен. с.м. Приложение 1.		
			9,0-10,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,43	7,3-8,1 (74-83)	Электро-сварные пряможивые трубы с одним продольным швом из стали контрол. прокатки	1,34	
			10,3-15,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,43	8,4-12,3 (86-126)			
			15,2-25,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°C) (5,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,43	12,5-21,5 (128-219)			

* - Для труб диаметром 1020 мм на рабочее давление выше 7,4 до 9,8 МПа величина ударной вязкости на образцах КСВ при температуре минус 20°C должна быть не менее 58,8 (6,0) Дж/см² (кгс.м/см²)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлический завод ТУ 14-3-1573-99	5,4-9,8 (55-100)	820	9,0-16,0	17ГС, 17Г1С, K52 K52 ГЛ-1 K52 ГЛ-2 17Г1С-У K52 K52 ГЛ-1 K52 ГЛ-2	510 (52) 510 (52) 510 (54) 510 (52) 510 (52) 510 (52) 510 (52) 510 (52) 510 (55)	350 (36) 360 (37) 360 (37) 350 (36) 360 (37) 360 (37) 350 (36) 360 (40) 390 (40)	20	29,4 (-40 ⁰ C) (3,0)	29,4 (0 ⁰ C) (3,0)	--	0,46	7,1-12,7 (73-130)	Исп. давл. для труб со ств. марок стали, толщ. с тен. см. Приложение I	Электро-сварные трубы с одним продольным швом из горячекатаной или нормализованной стали	1,4
	9,0-16,0						20	29,4 (-40 ⁰ C) (3,0)	29,4 (0 ⁰ C) (3,0)	50 (0 ⁰ C)	0,46	7,3-13,1 (75-134)			
	9,0-12,0						20	29,4 (-60 ⁰ C) (3,0)	29,4 (-5 ⁰ C) (3,0)	--	0,45	7,3-9,8 (75-100)			
	9,0-15,0						20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (4,0)	50 (-20 ⁰ C)	0,43	7,1-12,0 (73-122)			
	15,2-20,0						20	49,0 (-60 ⁰ C) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (4,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	12,2-16,3 (124-166)			
	9,0-10,0						20	29,4 (-60 ⁰ C) (3,0)	29,4 (-15 ⁰ C) (3,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	7,3-7,7 (75-79)			
	10,3-15,0						20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	29,4 (-15 ⁰ C) (3,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	8,4-12,3 (86-126)			
	15,2-25,0						20	49,0 (-40 ⁰ C) (5,0)	29,4 (-15 ⁰ C) (3,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	12,5-21,5 (128-219)			
	9,0-15,0						20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (4,0)	50 (-20 ⁰ C)	0,43	7,1-12,0 (73-122)			
	9,0-10,0						20	29,4 (-60 ⁰ C) (3,0)	29,4 (-15 ⁰ C) (3,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	7,9-8,8 (81-90)			
	10,3-15,0						20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	29,4 (-15 ⁰ C) (3,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	9,1-13,3 (93-136)			
	15,2-25,0						20	49,0 (-40 ⁰ C) (5,0)	29,4 (-15 ⁰ C) (3,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,43	13,5-23,2 (138-237)			
	9,0-15,0						20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (4,0)	50 (-20 ⁰ C)	0,43	7,7-13,0 (79-133)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14- 3-1573- 99	5,4-9,8 (55-100)	820	9,0- 15,0	12Г2СБ К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,44	7,7-13,0 (79-133)	Исп. давл.	Электро- сварные прямошовные	1,34
	15,2- 20,0	12Г2СБ К56	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,44	13,2-17,7 (13,2- 181)	труб соотв. марок	для одним продоль- ным швом	труб толщ. с тек. см.	из стали контроли- руемой прокатки	
	12,0- 15,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	11,7-14,7 (119- 150)	стали, толщ. с тек. см.	При- ложе- ние 1.			
	15,2- 25,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	14,9-25,6 (152- 261)	При- ложе- ние 1.				
	9,0- 10,0	13Г1СБ- У К58	570 (58)	470 (48)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	49,0 (-5°C) (5,0)	70 (-5°C)	0,43	9,3-10,4 (95-106)					
	10,3- 15,0	13Г1СБ- У К58	570 (58)	470 (48)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	49,0 (-5°C) (5,0)	70 (-5°C)	0,43	10,7-15,7 (109- 160)					
	15,2- 25,0	13Г1СБ- У К58	570 (58)	470 (48)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-5°C) (5,0)	70 (-5°C)	0,43	16,0-27,4 (163- 280)					
	9,0- 10,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,43	9,3-10,4 (95-106)					
	10,3- 12,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	39,0 (-60°C) (4,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,43	10,7-12,5 (109- 128)					
	12,3- 25,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,43	12,7-27,4 (130- 280)					
	25,4- 30,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	58,8 (-60°C) (6,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,43	27,8-33,4 (284- 341)					
	9,0- 15,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44	9,3-15,7 (95-160)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	820	15,2- 25,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (47)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44	12,7-27,4 (130- 280)	Исп. давл. для труб соотв. марок стали, толщ. с т.н. см. Приложе- ние 1.	Электро- сварные прямошовные трубы с одним продоль- ным швом из стали контроли- руемой прокатки	1,34
ТУ 14- 3-1573- 99	9,0- 15,0	10Г2СФ Б К60	590	460 (47)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44	9,3-15,7 (95-160)					
	15,2- 25,0	10Г2СФ Б К60	590	460 (47)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44	16,0-27,4 (163- 280)					
	10,0- 15,0	10Г2ФБ К60	590	440 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	9,9-15,1 (101- 154)					
	15,2- 25,0	10Г2ФБ К60	590	440 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	15,3-26,2 (156- 267)					
	720	8,0- 12,0	12Г2С К50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	7,0-10,6 (71-108)	Исп. давл. для труб соотв. марок стали, толщ. с т.н. см. Приложе- ние 1.	Электро- сварные прямошовные трубы с одним про- дольным швом из го- ричекатан- ной, норма- лизован. стали	1,4	
	8,0- 12,0	09Г2С К50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,46	7,0-10,6 (71-108)					
	8,0- 10,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,43	7,4-9,3 (76-95)					
	10,0- 15,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,43	9,6-14,1 (98-144)					
	15,2- 25,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°C) (5,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,43	14,3- 24,7 (146- 252)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	720	8,0-16,0	17ГС К52 К52 ГЛ-1 К52 ГЛ-2	510 (52)	350 (36)	20	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	-	0,46	7,2-14,6 (74-150)	Исп. дырл. для труб со стык. марок стали, толщ. с тен. см. Приложение 1.	Электро-сварные трубы с одним продольным швом из горячекатанной или нормализованной стали	1,4
ТУ 14-3-1573-99			8,0-16,0	17Г1С-У К52 К52 ГЛ-1 К52 ГЛ-2	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	50 (0 ⁰ С)	0,46	7,4-15,0 (76-153)			
			8,0-12,0	13Г2АФ К54	530 (54)	360 (37)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-5 ^b С) (3,0)	-	0,45	7,4-11,2 (76-144)			
			8,0-15,0	12ГСБ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	50 (-20 ^b С)	0,43	7,2-13,7 (74-140)			
			15,2-20,0	12ГСБ К52	510 (52)	350 (36)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	50 (-20 ^b С)	0,43	13,9-18,7 (142-191)			
			8,0-10,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	50 (-15 ^b С)	0,43	7,4-9,3 (76-95)			
			10,3-15,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	50 (-15 ^b С)	0,43	9,6-14,1 (98-144)			
			15,2-25,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	50 (-15 ^b С)	0,43	14,3-24,7 (146-252)			
			8,0-15,0	08ГБЮ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	50 (-20 ^b С)	0,43	7,2-13,7 (74-140)			
			8,0-10,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	50 (-15 ^b С)	0,43	8,0-10,0 (82-102)			
			10,3-15,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	50 (-15 ^b С)	0,43	10,4-15,3 (106-156)			
			15,2-25,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	50 (-15 ^b С)	0,43	15,5-26,7 (158-273)			
			8,0-15,0	09ГБЮ К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	50 (-20 ^b С)	0,43	7,8-14,9 (80-152)			
			8,0-15,0	12Г2СБ 12ГСБ-У К56	550 (60)	380 (39)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	50 (-20 ^b С)	0,44	7,8-14,9 (80-152)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	720	15,2- 20,0	12Г2СБ К56	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,44	15,1-20,3 (154- 205)	Исп. давл. для труб соств. марок стали, толщ. с тесн. см. Приложе- ние 1.	Электро- сварные прямошовные трубы с одним продоль- ным швом из стали контроли- руемой прокатки	1,34
ТУ 14- 3-1573- 99	12,0- 15,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	13,4-16,8 (137- 171)					
	15,2- 25,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	17,1-29,4 (174- 300)					
	8,0- 10,0	13Г1СБ- У К58	570 (58)	470 (48)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	49,0 (-5 ⁰ С) (5,0)	70 (-5 ⁰ С)	0,43	9,4-11,8 (96-120)					
	10,3- 15,0	13Г1СБ- У К58	570 (58)	470 (48)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	49,0 (-5 ⁰ С) (5,0)	70 (-5 ⁰ С)	0,43	12,2-18,0 (124- 184)					
	15,2- 25,0	13Г1СБ- У К58	570 (58)	470 (48)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	49,0 (-5 ⁰ С) (5,0)	70 (-5 ⁰ С)	0,43	18,3-31,5 (187- 321)					
	8,0- 10,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (47)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	9,4-11,8 (96-120)	- " -				
	10,3- 12,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (47)	20	39,0 (-60 ⁰ С) (4,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	12,2- 14,3	- " -				
	12,2- 25,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (47)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	(124-146) 14,6-31,5 (149-					
	25,4- 30,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (47)	20	58,8 (-60 ⁰ С) (6,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	321)	- " -				
	8,0- 15,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (47)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,44	14,3-18,0 (146- 392)					
	15,2- 25,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (47)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,44	18,3-31,5 (187- 184)					
	10,0- 15,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	11,3-17,2 (115-176)					
	15,2- 25,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	50 (-20 ⁰ С)	0,43	17,5-30,1 (179- 307)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунс- кий метал- лурги- ческий завод	5,4-9,8 (55-100)	720	8,0- 10,0	10Г2СФ Б К60	590 (60) (47)	460	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44	9,4-11,8 (96-120)	Исп. давл. для труб с одним продоль- ным швом из стали толщ. с тен. см. При- ложе- ние 1.	Электро- сварные трубы с одним продоль- ным швом из стали контроли- руемой прокатки	1,34
ТУ 14- 3-1573- 99	10,3- 15,0	10Г2СФ Б К60	590 (60) (47)	460	20	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44	12,2-18,0 (124- 184)	18,3-31,5 (187- 321)				
	15,2- 25,0	10Г2СФ Б К60	590 (60) (47)	460	20	49,0 (-60°C) (5,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	0,44						
	630	8,0- 12,0	12Г2С К50	490 (50) (35)	340	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)		0,46	8,0-12,1 (82-124)	Исп. давл. для труб с одним продоль- ным швом из горяче- катанной или норма- лизован- ной стали.	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контроли- руемой прокатки	1,4	
	8,0- 12,0	09Г2С К50	490 (50) (35)	340	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-20°C) (3,0)		0,46	8,0-12,1 (82-124)					
	8,0- 16,0	17ГС 17Г1С К52	510 (52) KS2 ГЛ-1 KS2 ГЛ-2	350 (36)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)		-	0,46	8,2-16,7 (84-170)				
	8,0- 10,0	13ГС К52	510 (52) (37)	360	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)		-	0,43	8,5-10,6 (87-108)	Исп. давл. для труб с одним продоль- ным швом из горяче- катанной или норма- лизован- ной стали.	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контроли- руемой прокатки	1,34	
	10,3- 15,0	13ГС К52	510 (52) (37)	360	20	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (0°C) (3,0)		-	0,43	11,0-16,2 (112- 165)				
	15,2- 24,0	13ГС К52	510 (52) (37)	360	20	49,0 (-40°C) (5,0)	29,4 (0°C) (3,0)		-	0,43	16,4-27,2 (167- 278)				
	8,0- 15,0	12ГСБ К52	510 (52) (36)	350	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		-	0,43	8,2-15,8 (84-161)				
	15,0- 20,0	12ГСБ К52	510 (52) (36)	350	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		-	0,43	16,0-21,6 (163- 220)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3-1573-99	5,4-9,8 (55-100)	630	8,0-16,0	17Г1С-У К52 К52 ГЛ-1 К52 ГЛ-2 13Г2АФ К54	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	--	0,46	8,2-17,2 (84-175)	Исп давл для труб соотв марок стали, толщ с	Прямошовные трубы с одним продольным швом из нормализованной горячекат. стали	1,4
			8,0-12,0		530 (54)	360 (37)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)		0,45	11,7-12,8 (119-130)			
			8,0-10,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-15°C) (3,0)		0,43	8,5-10,6 (87-108)	тен. см.	Прямошовные трубы с одним продольным швом из стали	1,34
			10,3-15,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-15°C) (3,0)		0,43	11,0-16,2 (112-165)	Приложение 1.		
			15,2-24,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	29,4 (-15°C) (3,0)		0,43	16,4-27,2 (167-273)	- " -		
			8,0-15,0	08ГБЮ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,43	8,2-15,8 (84-161)			
			8,0-10,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-15°C) (3,0)		0,43	9,2-11,5 (94-117)			
			10,3-15,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-15°C) (3,0)		0,43	11,9-17,6 (121-180)			
			15,2-24,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	29,4 (-15°C) (3,0)		0,43	17,8-29,5 (182-301)	- " -		
			8,0-15,0	09ГБЮ К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,43	8,9-17,1 (91-174)	- " -		
			8,0-15,0	12Г2СБ 12ГСБ-У К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,44	8,9-17,1 (91-174)			
			15,2-20,0	12Г2СБ 12ГСБ-У К56	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,44	17,4-23,4 (177-239)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	630	12,0-15,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	—	0,43	15,3-19,4 (156-198)	Исп. для труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки	Примошовные трубы с односторонним швом	1,34
ТУ 14-3-1573-99	8,0-10,0	13Г1СБ-у К58	570 (58)	470 (48)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	49,0 (-3 ⁰ С) (5,0)	0,43	19,6-32,5 (200-332)	19,8-13,6 (110-139)	0,43	10,8-13,6 (110-139)	14,0-20,7 (143-211)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	10,3-15,0	13Г1СБ-у К58	570 (58)	470 (48)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	49,0 (-3 ⁰ С) (5,0)	0,43	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,43	10,8-13,6 (110-139)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	15,2-24,0	13Г1СБ-у К58	570 (58)	470 (48)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (3,0)	49,0 (-3 ⁰ С) (5,0)	0,43	21,0-34,7 (214-354)	14,0-20,7 (143-211)	0,43	10,8-13,6 (110-139)	10,8-20,7 (110-211)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	8,0-10,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (47)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,43	14,0-16,4 (143-167)	16,7-34,7 (170-354)	0,43	10,8-13,6 (110-139)	14,0-20,7 (143-211)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	10,3-12,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,43	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,43	10,8-13,6 (110-139)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	12,2-24,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,43	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,43	10,8-13,6 (110-139)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	8,0-15,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,44	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,44	10,8-20,7 (110-211)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	15,2-24,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,44	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,44	10,8-20,7 (110-211)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	8,0-10,0	10Г2СФ Б К60	590 (60)	460 (67)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,44	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,44	10,8-13,6 (110-139)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	10,3-15,0	10Г2СФ Б К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,44	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,44	10,8-13,6 (110-139)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	15,2-24,0	10Г2СФ Б К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,44	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,44	10,8-13,6 (110-139)	16,7-34,7 (170-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	10,0-15,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,43	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,43	13,0-19,8 (133-202)	21,0-34,7 (214-354)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки
	15,2-24,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,43	14,0-20,7 (143-211)	14,0-16,4 (143-167)	0,43	13,0-19,8 (133-202)	20,1-33,2 (205-339)	Приложение 1.	труб со стоянкой из стали контролируемой прокатки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	530	7,0-12,0	12Г2С К50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	--	0,46	8,3-14,5 (85-148)	Исп давл. для труб соотв. марок стали, толщ. с тен. см. Приложение 1	Прямошовные трубы с одним продольным швом из горячекатаной, нормализованной стали	1,4
ТУ 14-3-1573-99	7,0-16,0	09Г2С К50	490 (50)	340 (35)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	--	0,46	8,3-14,5 (85-148)	8,6-20,1 (88-205)				
	7,0-16,0	17ГС К52 К52 ПЛ-1 К52 ПЛ-2	510 (52)	350 (36)	20	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	--	0,46	8,6-20,1 (88-205)	8,6-20,7 (88-211)				
	7,0-16,0	17ГС-У К52 К52 ПЛ-1 К52 ПЛ-2	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	--	0,46	8,6-20,7 (88-211)					
	8,0-12,0	13Г2АФ К54	530 (54)	360 (37)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-5 ^d С) (3,0)	--	0,45	10,1-15,4 (103-157)					
	7,0-10,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	--	0,43	8,8-12,7 (90-108)					
	10,3-15,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40 ^b С) (4,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	--	0,43	13,1-19,4 (134-198)					
	15,2-24,0	13ГС К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40 ^b С) (5,0)	29,4 (0 ⁰ С) (3,0)	--	0,43	19,7-32,8 (201-335)					
	7,0-15,0	12ГСБ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	--	0,43	8,6-18,9 (88-199)					
	15,2-20,0	12ГСБ К52	510 (52)	350 (36)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	--	0,43	19,2-26,0 (196-265)					
	7,0-10,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	--	0,43	8,8-12,7 (90-130)					
	10,3-15,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	--	0,43	13,1-19,4 (134-198)					
	15,2-24,0	13ГС-У К52	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	29,4 (-15 ^b С) (3,0)	--	0,43	19,7-32,8 (201-335)					
	7,0-15,0	08ГБЮ К52	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	--	0,43	8,6-17,6 (88-180)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод	5,4-9,8 (55-100)	530	7,0-10,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	29,4 (-15 ⁰ С) (3,0)	-	0,43	9,5-13,8 (97-141)	Исп. давл.	Электросварные промышленные трубы с одним продольным швом из стали контролируемой прокатки	1,34
ТУ 14-3-1573-99	10,0-15,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	29,4 (-15 ⁰ С) (3,0)	0,43	14,2-21,1 (145-215)	для труб со стык. марок	14,2-35,6 (218-363)	13	21,4-35,6 (218-363)	стали, толщ. с. см. Приложе-	1. ние 1.
	15,2-24,0	13Г1С-У К55	540 (55)	390 (40)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	29,4 (-15 ⁰ С) (3,0)	0,43	9,3-19,1 (95-195)	тен. см.	9,3-19,1 (95-209)	14	9,3-20,5 (95-209)	Приложе-	
	7,0-14,0	09ГБЮ К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,43	20,8-28,2 (212-288)	нение 1.	20,8-28,2 (212-288)	15	20,8-28,2 (212-288)	20,8-28,2 (212-288)	
	7,0-15,0	12Г2СБ К56	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,44	9,3-20,5 (95-209)		9,3-20,5 (95-209)	16	9,3-20,5 (95-209)		
	15,2-20,0	12Г2СБ-У К56	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,44	18,4-23,2 (188-237)		18,4-23,2 (188-237)	17	18,4-23,2 (188-237)		
	12,0-15,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,43	23,6-39,2 (241-400)		23,6-39,2 (241-400)	18	23,6-39,2 (241-400)		
	15,2-24,0	09Г2ФБ К56	550 (56)	430 (44)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	39,2 (-20 ⁰ С) (4,0)	0,43	11,2-16,2 (114-165)		11,2-16,2 (114-165)	19	11,2-16,2 (114-165)		
	7,0-10,0	13Г1СБ-У К58	570 (58)	470 (48)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	49,0 (-5 ⁰ С) (5,0)	0,43	16,8-24,8 (171-253)		16,8-24,8 (171-253)	20	16,8-24,8 (171-253)		
	10,3-15,0	13Г1СБ-У К58	570 (58)	470 (48)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	49,0 (-5 ⁰ С) (5,0)	0,43	25,2-41,9 (257-428)		25,2-41,9 (257-428)	21	25,2-41,9 (257-428)		
	15,2-24,0	13Г1СБ-У К58	570 (58)	470 (48)	20	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	49,0 (-5 ⁰ С) (5,0)	0,43	11,2-16,2 (114-165)		11,2-16,2 (114-165)	22	11,2-16,2 (114-165)		
	7,0-10,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (47)	20	29,4 (-60 ⁰ С) (3,0)	29,4 (-20 ⁰ С) (3,0)	0,43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3-1573-99	5,4-9,8 (55-100)	530	10,3-12,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	--	0,43	16,8-19,6 (171-200)	Исп давл. для труб соотв марок стали, толщ с тен. см. Прилож-ние 1.	Прямошовные трубы с одним продольным швом из стали контролируемой прокатки	1,34
			12,2-24,0	10Г2ФБ Ю К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,43	20,0-41,9 (204-428)				
			7,0-10,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (67)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,44	11,2-16,2 (114-165)				
			10,3-15,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,44	16,8-24,8 (171-253)				
			15,2-24,0	10Г2СБ К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,44	25,2-41,9 (257-428)				
			7,0-10,0	10Г2СФ Б К60	590 (60)	460 (67)	20	29,4 (-60 ^b С) (3,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,44	11,2-16,2 (114-165)				
			10,3-15,0	10Г2СФ Б К60	590 (60)	460 (67)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,44	16,8-24,8 (171-253)				
			15,2-24,0	10Г2СФ Б К60	590 (60)	460 (67)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	29,4 (-20 ^b С) (3,0)	0,44	25,2-41,9 (257-428)				
			10,0-15,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	0,43	15,5-23,8 (158-243)				
			15,2-24,0	10Г2ФБ К60	590 (60)	440 (45)	20	49,0 (-60 ^b С) (5,0)	39,2 (-20 ^b С) (4,0)	0,43	24,1-40,1 (246-409)				
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3Р-22-97	5,4-7,4 (55-75)	530	7,0	K42	412 (42)	245 (25)	21	29,4 (-40 ^b С) (3,0)	29,4 (-5 ^b С) (3,0)	--	0,44	6,0 (61)	5,8 (59)	Прямошовные трубы, сваренные токами высокой частоты, из горячекатаной стали или стали контролируемой прокатки	1,4
			7,5		"	"	"	"	"	"	- " -	6,4 (65)	6,2 (63)		
			8,0		"	"	"	"	"	"	- " -	6,9 (70)	6,7 (68)		
			8,5		"	"	"	"	"	"	- " -	7,4 (76)	7,2 (74)		
			9,0		"	"	"	"	"	"	- " -	7,8 (80)	7,6 (78)		
			9,5		"	"	"	"	"	"	- " -	8,2 (84)	8,0 (82)		
			10,0		"	"	"	"	"	"	- " -	8,7 (89)	8,6 (88)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлический завод ТУ 14-ЗР-22-97	5,4-7,4 (55-75)	530	6,0	K45	441 (45)	343 (35)	20	39,2 (-40°C) (-60°C) (4,0)	39,2 (-5°C) (-20°C) (4,0)	-	0,44	7,2 (74)	7,0 (71)	Прямошовные трубы горячекатанной стали или из стали контролируемой прокатки	1,4
	6,5				"	"	"	"	"			7,8 (80)	7,6 (78)		
	7,0				"	"	"	"	"			8,5 (87)	8,3 (85)		
	7,5				"	"	"	"	"			9,1 (92)	8,9 (91)		
	8,0				"	"	"	"	"			9,7 (99)	9,5 (97)		
	8,5				"	"	"	"	"			10,3 (105)	10,1 (103)		
	9,0				"	"	"	"	"			10,9 (111)	10,7 (109)		
	9,5				"	"	"	"	"			11,6 (118)	11,4 (116)		
	10,0				"	"	"	"	"			12,1 (124)	11,9 (121)		
	530	6,0	K48	470,4 (48)	313,6 (32)	20	29,4 (-40°C) (-60°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (-20°C) (3,0)	-	0,44	6,5 (66)	6,3 (64)	Прямошовные трубы горячекатанной стали или из стали контролируемой прокатки	1,4	
	6,5				"	"	"	"	"			7,1 (73)	6,9 (70)		
	7,0				"	"	"	"	"			7,7 (79)	7,5 (77)		
	7,5				"	"	"	"	"			8,3 (85)	8,1 (83)		
	8,0				"	"	"	"	"			8,9 (91)	8,7 (89)		
	8,5				"	"	"	"	"			9,4 (96)	9,1 (93)		
	9,0				"	"	"	"	"			10,0 (102)	9,8 (100)		
	9,5				"	"	"	"	"			10,6 (108)	10,4 (106)		
	10,0				"	"	"	"	"			11,0 (112)	10,8 (110)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3Р-22-97	5,4-7,4 (55-75)	530	9,0	K34	333 (34)	206 (21)	24	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	--	6,2 (63)	6,0 (61)	Прямошовные трубы из низкоалюминиевой и углеродистой рулонной горячекатанной стали.	1,4
			9,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			6,6 (67)	6,4 (65)		
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			7,0 (71)	6,8 (69)		
			8,0	K38	372 (38)	235 (24)	22	-" -	-" -	--		6,3 (64)	6,1 (62)		1,4
			8,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			6,7 (68)	6,5 (66)		
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			7,1 (73)	6,9 (70)		
			9,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			7,6 (78)	7,4 (76)		
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			8,1 (83)	7,9 (81)		
			7,5	K42	412 (42)	245 (25)	21	-" -	-" -	--		6,2 (63)	6,0 (61)		1,4
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			6,5 (66)	6,3 (64)		
			8,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			7,0 (71)	6,8 (70)		
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			7,5 (77)	7,3 (75)		
			9,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			7,9 (81)	7,7 (79)		
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -			8,4 (86)	8,2 (84)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выксунский металлургический завод ТУ 14-3Р-01-93	7,4 (75)	1020	10,3	K60	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60 ⁰ C)	49,0 (-20 ⁰ C)	60 (-20 ⁰ C)	0,43	8,6 (88)	8,4 (86)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34		
			10,8		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,43	9,0 (92)	8,8 (90)				
			12,3		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,43	10,3 (105)	10,1 (103)				
			12,9		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,43	10,8 (110)	10,6 (108)				
			15,2		589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60 ⁰ C)	49,0 (-20 ⁰ C)	60 (-20 ⁰ C)	0,43	12,8 (131)	12,5 (127)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34		
			17,0		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,43	14,3 (146)	14,0 (143)				
			18,4		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,43	15,7 (159)	15,3 (155)				
			21,0		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,44	18,0 (182)	17,5 (177)				
			21,5		- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -	0,44	18,5 (187)	18,0 (182)				
			7,4 (75)	720	7,3	K60	589 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 ⁰ C)	39,2 (-20 ⁰ C)	50 (-20 ⁰ C)	0,43	8,6 (88)	8,5 (87)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34
			8,7		- " -		20	- " -	- " -	- " -	0,43	10,3 (105)	10,2 (104)				
			10,8		- " -		20	- " -	- " -	- " -	0,43	12,8 (131)	12,7 (130)				
			12,0		- " -		20	- " -	- " -	- " -	0,43	14,3 (146)	14,1 (144)				
			14,0		- " -		20	- " -	- " -	- " -	0,43	17,0 (172)	16,7 (169)				
			16,0		- " -		20	- " -	- " -	- " -	0,43	19,5 (197)	19,1 (193)				
			20,0		- " -		20	- " -	- " -	- " -	0,44	24,8 (250)	24,2 (244)				
			7,4 (75)	530	7,1	K54	529 (54)	392 (40)	20	39,2 (-60 ⁰ C)	39,2 (-20 ⁰ C)	-	0,42	9,7 (99)	9,3 (95)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34
			8,8		- " -		20	- " -	- " -	-	0,42	12,1 (124)	11,5 (118)				
			10,0		- " -		20	- " -	- " -	-	0,42	14,0 (143)	13,3 (136)				
			12,0		- " -		20	- " -	- " -	-	0,42	16,8 (171)	15,9 (161)				
			14,0		- " -		20	- " -	- " -	-	0,42	19,8 (201)	18,6 (189)				
			16,0		- " -		20	- " -	- " -	-	0,42	22,9 (234)	21,4 (219)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	1020	10,0	06ГФБА А К52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60 ⁰ C) (12,0)	98 (-20 ⁰ C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол. прокатки	1,34
	11,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	12,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	13,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	14,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	15,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	16,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	17,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	18,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	19,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	20,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	21,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	21,5	"	"			"	"	"	"	"	"				
	22,2	"	"			"	"	"	"	"	"				
	23,8	"	"			"	"	"	"	"	"				
	24,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	25,0	"	"			"	"	"	"	"	"				
	26,0	"	"			"	"	"	"	"	"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- 3Р-28- 99	9,8 (100)	820	9,0	06ГФБА А К52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См При- мечан- ие	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34
			10,0	"	"	"		"	"		"		"		
			11,0	"	"	"		"	"		"		"		
			12,0	"	"	"		"	"		"		"		
			13,0	"	"	"		"	"		"		"		
			14,0	"	"	"		"	"		"		"		
			15,0	"	"	"		"	"		"		"		
			16,0	"	"	"		"	"		"		"		
			17,0	"	"	"		"	"		"		"		
			18,0	"	"	"		"	"		"		"		
			19,0	"	"	"		"	"		"		"		
			20,0	"	"	"		"	"		"		"		
			21,0	"	"	"		"	"		"		"		
			21,5	"	"	"		"	"		"		"		
			22,2	"	"	"		"	"		"		"		
			23,8	"	"	"		"	"		"		"		
			24,0	"	"	"		"	"		"		"		
			25,0	"	"	"		"	"		"		"		
			26,0	"	"	"		"	"		"		"		
	720	8,0	06ГФБА А К52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См При- мечан- ие	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34	
		9,0	"	"	"		"	"			"		"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	720	10,0	06ГФБА А К52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34
	11,0														
	12,0														
	13,0														
	14,0														
	15,0														
	16,0														
	17,0														
	18,0														
	19,0														
	20,0														
	21,0														
	21,5														
	22,2														
	23,8														
	24,0														
	25,0														
	26,0														
	630	8,0	06ГФБА А К52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34	
	9,0														
	10,0														
	11,0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	630	12,0	06ГФБА A K52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34
	13,0														
	14,0														
	15,0														
	16,0														
	17,0														
	18,0														
	19,0														
	20,0														
	21,0														
	21,5														
	22,2														
	23,8														
	24,0														
	530	7,0	06ГФБА A K52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	59 (-60°C) (6,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34
	8,0														
	9,0														
	10,0														
	11,0														
	12,0														
	13,0														
	14,0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	530	15,0	06ГФБА А К52	510-610 (52-62)	370 (38)	20	118 (-60°С) (12,0)	98 (-20°С) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол. прокатки	1,34
	16,0	"	"	"				"	"	"	"				
	17,0	"	"	"				"	"	"	"				
	18,0	"	"	"				"	"	"	"				
	19,0	"	"	"				"	"	"	"				
	20,0	"	"	"				"	"	"	"				
	21,0	"	"	"				"	"	"	"				
	21,5	"	"	"				"	"	"	"				
	22,2	"	"	"				"	"	"	"				
	23,8	"	"	"				"	"	"	"				
	24,0	"	"	"				"	"	"	"				
	1020	10,0	06ГФБА А К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20		118 (-60°С) (12,0)	98 (-20°С) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол. прокатки	1,34
	11,0	"	"	"				"	"	"	"				
	12,0	"	"	"				"	"	"	"				
	13,0	"	"	"				"	"	"	"				
	14,0	"	"	"				"	"	"	"				
	15,0	"	"	"				"	"	"	"				
	16,0	"	"	"				"	"	"	"				
	17,0	"	"	"				"	"	"	"				
	18,0	"	"	"				"	"	"	"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- 3Р-28- 99	9,8 (100)	1020	19,0	06ГФБА A К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0) 59 (-60°C) (6,0)	—	0,39	См Приме- чание	См Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол. прокатки	1,34
	20,0														
	21,0														
	21,5														
	22,2														
	23,8														
	24,0														
	25,0														
	26,0														
	820	9,0	06ГФБА A К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0) 59 (-60°C) (6,0)	—	0,39	См Приме- чание	См Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол. прокатки	1,34	
	10,0														
	11,0														
	12,0														
	13,0														
	14,0														
	15,0														
	16,0														
	17,0														
	18,0														
	19,0														
	20,0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	820	21,0	06ГФБА А К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол прокатки	1,34
	21,5	"	"					"	"		"				
	22,2	"	"					"	"		"				
	23,8	"	"					"	"		"				
	24,0	"	"					"	"		"				
	25,0	"	"					"	"		"				
	26,0	"	"					"	"		"				
	720	8,0	06ГФБА А К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним продоль- ным швом из стали контрол. прокатки	1,34	
	9,0	"	"					"	"		"				
	10,0	"	"					"	"		"				
	11,0	"	"					"	"		"				
	12,0	"	"					"	"		"				
	13,0	"	"					"	"		"				
	14,0	"	"					"	"		"				
	15,0	"	"					"	"		"				
	16,0	"	"					"	"		"				
	17,0	"	"					"	"		"				
	18,0	"	"					"	"		"				
	19,0	"	"					"	"		"				
	20,0	"	"					"	"		"				
	21,0	"	"					"	"		"				
	21,5	"	"					"	"		"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	720	22,2	06ГФБА А К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60 ⁰ C) (12,0)	98 (-20 ⁰ C) (10,0)	-	0,39	См Приме- чание	См. При- мечание	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол прокатки	1,34
	23,8														
	24,0														
	25,0														
	26,0														
	630	8,0	06ГФБА А К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60 ⁰ C) (12,0)	98 (-20 ⁰ C) (10,0)	59 (-60 ⁰ C) (6,0)	-	0,39	См Приме- чание	См. При- мечание	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол прокатки	1,34
	9,0														
	10,0														
	11,0														
	12,0														
	13,0														
	14,0														
	15,0														
	16,0														
	17,0														
	18,0														
	19,0														
	20,0														
	21,0														
	21,5														
	22,2														
	23,8														
	24,0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- 3Р-28- 99	9,8 (100)	530	7,0	06ГФБА А К54	530-630 (54-64)	390 (40)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол. Прокатки	1,34
	8,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	9,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	10,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	11,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	12,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	13,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	14,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	15,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	16,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	17,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	18,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	19,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	20,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	21,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	21,5	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	22,2	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	23,8	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	24,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	1020	10,0	06ГФБА А К56	550-650 (56-66)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	59 (-60°C) (6,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол. Прокатки	1,34
	11,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	12,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	13,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		
	14,0	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -	" -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	1020	15,0	06ГФБА А К56	550-650 (56-66)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См При- меч- ние	Примошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	16,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	17,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	18,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	19,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	20,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	21,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	21,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	22,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	23,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	24,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	25,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	26,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
820	9,0	06ГФБА А К56	550-650 (54-64)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	59 (-60°C) (6,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См При- меч- ние	Примошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34	
	10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	11,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	13,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	14,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	15,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	16,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	17,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	18,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	19,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	820	20,0	06ГФБА А К56	550-650 (54-64)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0) 59 (-60°C) (6,0)	--	0,39	См Приме- чание	См. При- мечав- ние	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол. Прокатки	1,34
			21,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			21,5	"	"	"		"	"		"	"	"		
			22,2	"	"	"		"	"		"	"	"		
			23,8	"	"	"		"	"		"	"	"		
			24,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			25,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			26,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
	720	8,0	06ГФБА А К56	550-650 (56-66)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0) 59 (-60°C) (6,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. При- мечав- ние	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол. Прокатки	1,34	
			9,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			10,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			11,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			12,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			13,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			14,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			15,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			16,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			17,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			18,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			19,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			20,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			21,0	"	"	"		"	"		"	"	"		
			21,5	"	"	"		"	"		"	"	"		
			22,2	"	"	"		"	"		"	"	"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- 3Р-28- 99	9,8 (100)	720	23,8	06ГФБА А К56	550-650 (56-66)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	—	0,39	См. Приме- чание	См. При- мечан- ие	Примошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	24,0														
	25,0														
	26,0														
	8,0	630		06ГФБА А К56	550-650 (56-66)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	—	0,39	См. Приме- чание	См. При- мечан- ие	Примошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	9,0														
	10,0														
	11,0														
	12,0														
	13,0														
	14,0														
	15,0														
	16,0														
	17,0														
	18,0														
	19,0														
	20,0														
	21,0														
	21,5														
	22,2														
	23,8														
	24,0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- 3Р-28- 99	9,8 (100)	530	7,0	06ГФБА А К56	550-650 (56-66)	410 (42)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол. Прокатки	1,34
			8,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			9,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			10,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			11,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			12,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			13,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			14,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			15,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			16,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			17,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			18,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			19,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			20,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			21,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			21,5	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			22,2	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			23,8	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			24,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
	1020	10,0	06ГФБА А К60	590-690 (60-70)	460 (47)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	59 (-60°C) (6,0)	--	0,39	См. Приме- чание	См. При- меч- ние	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол. Прокатки	1,34
			11,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			12,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			13,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				
			14,0	" -	" -	" -		" -	" -		" -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- 3Р-28- 99	9,8 (100)	1020	15,0	06ГФБА А К60	590-690 (60-70)	460 (47)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	--	0,39	См Приме- чание	См Прин- мечани- е	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	16,0		"		"	"		"	"		"		"		
	17,0		"		"	"		"	"		"		"		
	18,0		"		"	"		"	"		"		"		
	19,0		"		"	"		"	"		"		"		
	20,0		"		"	"		"	"		"		"		
	21,0		"		"	"		"	"		"		"		
	21,5		"		"	"		"	"		"		"		
	22,2		"		"	"		"	"		"		"		
	23,8		"		"	"		"	"		"		"		
	24,0		"		"	"		"	"		"		"		
	25,0		"		"	"		"	"		"		"		
	26,0		"		"	"		"	"		"		"		
	820	9,0	06ГФБА А К60	590-690 (60-70)	460 (47)	20	118 (-60°C) (12,0)	98 (-20°C) (10,0)	59 (-60°C) (6,0)	--	0,39	См Приме- чание	См Прин- мечани- е	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	10,0		"		"	"		"	"		"		"		
	11,0		"		"	"		"	"		"		"		
	12,0		"		"	"		"	"		"		"		
	13,0		"		"	"		"	"		"		"		
	14,0		"		"	"		"	"		"		"		
	15,0		"		"	"		"	"		"		"		
	16,0		"		"	"		"	"		"		"		
	17,0		"		"	"		"	"		"		"		
	18,0		"		"	"		"	"		"		"		
	19,0		"		"	"		"	"		"		"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	820	20,0	06ГФБА А К60	590-690 (60-70)	460 (47)	20	118 (-60 ⁰ C) (12,0)	98 (-20 ⁰ C) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	21,0														
	21,5														
	22,2														
	23,8														
	24,0														
	25,0														
	26,0														
	720	8,0	06ГФБА А К60	590-690 (60-70)	460 (47)	20	118 (-60 ⁰ C) (12,0)	98 (-20 ⁰ C) (10,0)	59 (-60 ⁰ C) (6,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. Приме- чание	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	9,0														
	10,0														
	11,0														
	12,0														
	13,0														
	14,0														
	15,0														
	16,0														
	17,0														
	18,0														
	19,0														
	20,0														
	21,0														
	21,5														
	22,2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выксун- ский метал. Завод ТУ 14- ЗР-28- 99	9,8 (100)	720	23,8	06ГФБА А К60	590-690 (60-70)	460 (47)	20	118 (-60 ⁰ C) (12,0)	98 (-20 ⁰ C) (10,0)	-	0,39	См. Приме- чание	См. При- меча- ние	Прямошов- ные трубы с одним про- дольным швом из ста- ли контрол Прокатки	1,34
	24,0		" "		" "	" "		" "	" "		" "	" "	" "		
	25,0		" "		" "	" "		" "	" "		" "	" "	" "		
	26,0		" "		" "	" "		" "	" "		" "	" "	" "		

Примечание: величины испытательного гидравлического давления даны в Приложении 2..

Приложение 1

РАСЧЕТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТРУБ ПО ТУ 14-3-1573-96

Диаметр труб, мм	Толщина стенки труб, мм.	Величина расчетного испытательного гидравлического давления, МПа, в зависимости от марки и минимального предела текучести стали							
		09Г2С 12Г2С	12ГСБ 08ГБО 17ГС 17Г1С	13Г2АФ 13ГС 13ГС-У 17Г1С-У	09ГБЮ 12Г2СБ	13Г1С-У	09Г2ФБ	10Г2ФБ	10Г2ФБЮ 13Г1СБ-У 10Г2СБ 10Г2СФБ
		Минимальный предел текучести Гт, Н/мм ² (кгс/мм ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	7,0	8,3	8,6	8,8	9,3	9,5	10,5	10,8	11,2
	7,1	8,4	8,7	8,9	9,4	9,7	10,7	10,9	11,4
	7,3	8,7	9,0	9,2	9,7	10,0	11,0	11,3	11,8
	7,5	8,9	9,2	9,4	10,0	10,2	11,3	11,5	12,1
	8,0	9,5	9,8	10,1	10,7	10,9	12,1	12,3	12,9
	8,5	10,2	10,5	10,8	11,4	11,7	12,9	13,2	13,8
	8,7	10,4	10,7	11,1	11,7	12,0	13,2	13,5	14,1
	8,8	10,6	10,9	11,2	11,8	12,1	13,4	13,7	14,3
	9,0	10,8	11,1	11,4	12,0	12,3	13,6	13,9	14,6
	9,2	11,0	11,3	11,7	12,3	12,6	14,0	14,3	14,9
	9,5	11,4	11,8	12,1	12,8	13,1	14,4	14,8	15,5
	10,0	12,0	12,4	12,7	13,4	13,8	15,2	15,5	16,2
	10,3	12,4	12,8	13,1	13,9	14,2	15,7	16,1	16,8
	10,6	12,8	13,1	13,5	14,3	14,6	16,1	16,5	17,3
	10,8	13,0	13,4	13,8	14,5	14,9	16,5	16,8	17,6
	11,0	13,3	13,6	14,0	14,8	15,2	16,8	17,2	17,9
	11,2	13,5	13,9	14,3	15,1	15,5	17,1	17,5	18,3
	11,3	13,7	14,1	14,5	15,3	15,7	17,3	17,7	18,5
	11,4	13,8	14,2	14,6	15,4	15,8	17,4	17,8	18,7
	12,0	14,5	14,9	15,4	16,2	16,6	18,4	18,8	19,6
	12,2	14,8	15,2	15,7	16,5	17,0	18,7	19,1	20,0
	12,3	14,9	15,4	15,8	16,7	17,1	18,9	19,3	20,2
	12,4	15,0	15,5	15,9	16,8	17,3	19,0	19,5	20,4
	12,5	15,2	15,6	16,1	16,9	17,4	19,2	19,6	20,5
	12,9	15,6	16,1	16,6	17,5	18,0	19,8	20,3	21,2
	13,0	15,8	16,3	16,7	17,7	18,1	20,0	20,4	21,4
	13,2	16,1	16,5	17,0	18,0	18,4	20,3	20,8	21,7
	13,4	16,3	16,8	17,3	18,3	18,7	20,7	21,1	22,1
	14,0	17,1	17,6	18,1	19,1	19,6	21,6	22,1	23,1
	14,2	17,3	17,9	18,4	19,4	19,9	21,9	22,4	23,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	14,6	17,9	18,4	18,9	20,0	20,5	22,6	23,1	24,2
	14,9	18,2	18,8	19,3	20,4	20,9	23,0	23,6	24,7
	15,0	18,4	18,9	19,4	20,5	21,1	23,2	23,8	24,8
	15,2	18,6	19,2	19,7	20,8	21,4	23,6	24,1	25,2
	15,5	19,0	19,6	20,2	21,3	21,8	24,1	24,6	25,8
	15,6	19,1	19,7	20,3	21,4	22,0	24,2	24,8	25,9
	15,7	19,3	19,8	20,4	21,5	22,1	24,4	24,9	26,1
	16,0	19,5	20,1	20,7	21,8	22,4	24,7	25,3	26,4
	17,0	21,0	21,7	22,3	23,5	24,1	26,6	27,2	28,5
	18,0	22,4	23,1	23,7	25,1	25,7	28,4	29,0	30,3
	18,4	23,0	23,7	24,3	25,7	26,4	29,1	29,7	31,1
	19,0	23,8	24,5	25,2	26,6	27,3	30,1	30,8	32,2
	19,4	24,4	25,1	25,8	27,3	28,0	30,8	31,6	33,0
	21,0	26,7	27,4	28,2	29,8	30,6	33,7	34,5	36,1
	21,5	27,4	28,2	29,0	30,6	31,4	34,6	35,4	37,0
	22,2	28,8	29,7	30,5	32,2	33,0	36,4	37,3	39,0
	23,8	30,7	31,6	32,5	34,3	35,2	38,8	39,7	41,5
	24,0	31,0	31,9	32,8	34,6	35,6	39,2	40,1	41,9
630	7,0	7,0	7,2	7,4	7,8	8,0	8,8	9,0	9,4
	7,1	7,1	7,3	7,5	7,9	8,1	8,9	9,2	9,6
	7,3	7,3	7,5	7,7	8,1	8,4	9,2	9,4	9,9
	7,5	7,5	7,7	7,9	8,4	8,6	9,5	9,7	10,1
	8,0	8,0	8,2	8,5	8,9	9,2	10,1	10,3	10,8
	8,5	8,5	8,8	9,0	9,5	9,8	10,8	11,0	11,5
	8,7	8,7	9,0	9,3	9,8	10,0	11,0	11,3	11,8
	8,8	8,9	9,1	9,4	9,9	10,2	11,2	11,5	12,0
	9,0	9,0	9,3	9,5	10,1	10,3	11,4	11,7	12,2
	9,2	9,2	9,5	9,8	10,3	10,6	11,7	11,9	12,5
	9,5	9,6	9,8	10,1	10,7	11,0	12,1	12,4	12,9
	10,0	10,0	10,3	10,6	11,2	11,5	12,7	13,0	13,6
	10,3	10,4	10,7	11,0	11,6	11,9	13,1	13,4	14,0
	10,6	10,7	11,0	11,3	11,9	12,2	13,5	13,8	14,4
	10,8	10,9	11,2	11,5	12,1	12,5	13,8	14,1	14,7
	11,0	11,1	11,4	11,7	12,4	12,7	14,0	14,3	15,0
	11,2	11,3	11,6	12,0	12,6	13,0	14,3	14,6	15,3
	11,3	11,4	11,8	12,1	12,8	13,1	14,4	14,8	15,4
	11,4	11,5	11,9	12,2	12,9	13,2	14,6	14,9	15,6
	12,0	12,1	12,5	12,8	13,6	13,9	15,3	15,7	16,4
	12,2	12,4	12,7	13,1	13,8	14,2	15,6	16,0	16,7
	12,3	12,5	12,8	13,2	13,9	14,3	15,8	16,1	16,9
	12,4	12,6	12,9	13,3	14,1	14,4	15,9	16,3	17,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	12,5	12,7	13,0	13,4	14,2	14,5	16,0	16,4	17,1
	12,9	13,1	13,5	13,8	14,6	15,0	16,5	16,9	17,7
	13,0	13,2	13,6	14,0	14,7	15,1	16,7	17,1	17,8
	13,2	13,4	13,8	14,2	15,0	15,4	17,0	17,3	18,1
	13,4	13,6	14,0	14,4	15,2	15,6	17,2	17,6	18,4
	14,0	14,2	14,7	15,1	15,9	16,3	18,0	18,4	19,3
	14,2	14,5	14,9	15,3	16,2	16,6	18,3	18,7	19,6
	14,6	14,9	15,4	15,8	16,7	17,1	18,9	19,3	20,2
	14,9	15,2	15,6	16,1	17,0	17,4	19,2	19,7	20,6
	15,0	15,3	15,8	16,2	17,1	17,6	19,4	19,8	20,7
	15,2	15,5	16,0	16,4	17,4	17,8	19,6	20,1	21,0
	15,5	15,9	16,3	16,8	17,7	18,2	20,1	20,5	21,5
	15,6	16,0	16,4	16,9	17,8	18,3	20,2	20,6	21,6
	15,7	16,1	16,5	17,0	18,0	18,4	20,3	20,8	21,7
	16,0	16,3	16,7	17,2	18,2	18,7	20,6	21,1	22,0
	17,0	17,5	18,0	18,5	19,6	20,1	22,2	22,7	23,7
	18,0	18,7	19,2	19,8	20,9	21,4	23,6	24,1	25,2
	18,4	19,1	19,7	20,2	21,4	21,9	24,2	24,7	25,9
	19,0	19,8	20,4	21,0	22,1	22,7	25,1	25,6	26,8
	19,4	20,3	20,9	21,5	22,7	23,3	25,6	26,2	27,4
	20,0	21,0	21,6	22,2	23,4	24,1	26,5	27,1	28,4
	21,0	22,1	22,8	23,4	24,7	25,4	28,0	28,6	29,9
	21,5	22,7	23,4	24,1	25,4	26,1	28,7	29,4	30,7
	22,2	23,9	24,6	25,3	26,7	27,4	30,2	30,9	32,3
	23,8	25,4	26,2	26,9	28,4	29,2	32,2	32,9	34,4
	24,0	25,7	26,4	27,2	28,7	29,5	32,5	33,2	34,7
720	7,0	6,1	6,3	6,4	6,8	7,0	7,7	7,9	8,2
	7,1	6,2	6,4	6,5	6,9	7,1	7,8	8,0	8,4
	7,3	6,4	6,6	6,7	7,1	7,3	8,0	8,2	8,6
	7,5	6,5	6,7	6,9	7,3	7,5	8,2	8,4	8,8
	8,0	7,0	7,2	7,4	7,8	8,0	8,8	9,0	9,4
	8,5	7,4	7,7	7,9	8,3	8,5	9,4	9,6	10,1
	8,7	7,6	7,8	8,1	8,5	8,7	9,6	9,9	10,3
	8,8	7,7	7,9	8,2	8,6	8,9	9,8	10,0	10,4
	9,0	7,9	8,1	8,3	8,8	9,0	9,9	10,2	10,6
	9,2	8,1	8,3	8,5	9,0	9,2	10,2	10,4	10,9
	9,5	8,3	8,6	8,8	9,3	9,6	10,5	10,8	11,3
	10,0	8,8	9,0	9,3	9,8	10,0	11,1	11,3	11,8
	10,3	9,0	9,3	9,6	10,1	10,4	11,4	11,7	12,2
	10,6	9,3	9,6	9,8	10,4	10,7	11,8	12,0	12,6
	10,8	9,5	9,8	10,0	10,6	10,9	12,0	12,3	12,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	11,0	9,7	9,9	10,2	10,8	11,1	12,2	12,5	13,1
	11,2	9,8	10,1	10,4	11,0	11,3	12,5	12,7	13,3
	11,3	9,9	10,2	10,5	11,1	11,4	12,6	12,9	13,5
	11,4	10,0	10,3	10,6	11,2	11,5	12,7	13,0	13,6
	12,0	10,6	10,9	11,2	11,8	12,1	13,4	13,7	14,3
	12,2	10,7	11,1	11,4	12,0	12,3	13,6	13,9	14,6
	12,3	10,8	11,2	11,5	12,1	12,4	13,7	14,0	14,7
	12,4	10,9	11,3	11,6	12,2	12,5	13,8	14,2	14,8
	12,5	11,0	11,4	11,7	12,3	12,6	13,9	14,3	14,9
	12,9	11,4	11,7	12,1	12,7	13,1	14,4	14,7	15,4
	13,0	11,5	11,8	12,2	12,8	13,2	14,5	14,9	15,5
	13,2	11,7	12,0	12,4	13,0	13,4	14,8	15,1	15,8
	13,4	11,9	12,2	12,6	13,3	13,6	15,0	15,4	16,0
	14,0	12,4	12,8	13,1	13,9	14,2	15,7	16,0	16,8
	14,2	12,6	13,0	13,3	14,1	14,4	15,9	16,3	17,0
	14,6	13,0	13,4	13,7	14,5	14,9	16,4	16,8	17,6
	14,9	13,2	13,6	14,0	14,8	15,2	16,7	17,1	17,9
	15,0	13,3	13,7	14,1	14,9	15,3	16,8	17,2	18,0
	15,2	13,5	13,9	14,3	15,1	15,5	17,1	17,5	18,3
	15,5	13,8	14,2	14,6	15,4	15,8	17,4	17,9	18,7
	15,6	13,9	14,3	14,7	15,5	15,9	17,5	18,0	18,8
	15,7	14,0	14,4	14,8	15,6	16,0	17,7	18,1	18,9
	16,0	14,1	14,6	15,0	15,8	16,2	17,9	18,3	19,1
	17,0	15,2	15,7	16,1	17,0	17,5	19,3	19,7	20,6
	18,0	16,2	16,7	17,2	18,1	18,6	20,5	21,0	21,9
	18,4	16,6	17,1	17,6	18,6	19,0	21,0	21,5	22,5
	19,0	17,2	17,7	18,2	19,2	19,7	21,8	22,3	23,3
	19,4	17,6	18,1	18,6	19,7	20,2	22,3	22,8	23,8
	20,0	18,2	18,7	19,3	20,3	20,9	23,0	23,6	24,6
	21,0	19,2	19,8	20,3	21,5	22,0	24,3	24,9	26,0
	21,5	19,7	20,3	20,9	22,0	22,6	24,9	25,5	26,7
	22,2	20,7	21,3	21,9	23,2	23,8	26,2	26,8	28,0
	23,8	22,0	22,7	23,3	24,6	25,3	27,9	28,5	29,8
	24,0	22,3	22,9	23,6	24,9	25,5	28,1	28,8	30,1
	25,0	23,3	24,0	24,7	26,0	26,7	29,4	30,1	31,5
	25,4	23,6	24,3	25,0	26,4	27,1	29,8	30,5	31,9
	26,0	24,2	24,9	25,6	27,1	27,8	30,6	31,3	32,8
	27,0	25,3	26,0	26,7	28,2	29,0	31,9	32,7	34,2
	28,0	26,3	27,1	27,8	29,4	30,2	33,3	34,0	35,6
	28,6	26,9	27,7	28,5	30,1	30,9	34,1	34,8	36,4
	30,0	28,4	29,2	30,1	31,8	32,6	35,9	36,8	38,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
820	8,0	6,1	6,3	6,5	6,8	7,0	7,7	7,9	8,3
	8,5	6,5	6,7	6,9	7,3	7,5	8,2	8,4	8,8
	8,7	6,7	6,9	7,1	7,5	7,7	8,4	8,6	9,0
	8,8	6,8	7,0	7,2	7,6	7,8	8,5	8,7	9,1
	9,0	6,9	7,1	7,3	7,7	7,9	8,7	8,9	9,3
	9,2	7,0	7,3	7,5	7,9	8,1	8,9	9,1	9,5
	9,5	7,3	7,5	7,7	8,2	8,4	9,2	9,4	9,9
	10,0	7,7	7,9	8,1	8,6	8,8	9,7	9,9	10,4
	10,3	7,9	8,1	8,4	8,8	9,1	10,0	10,2	10,7
	10,6	8,1	8,4	8,6	9,1	9,3	10,3	10,5	11,0
	10,8	8,3	8,5	8,8	9,3	9,5	10,5	10,7	11,2
	11,0	8,5	8,7	8,9	9,4	9,7	10,7	10,9	11,4
	11,2	8,6	8,8	9,1	9,6	9,9	10,9	11,1	11,7
	11,3	8,7	8,9	9,2	9,7	10,0	11,0	11,2	11,8
	11,4	8,8	9,0	9,3	9,8	10,1	11,1	11,4	11,9
	12,0	9,2	9,5	9,8	10,3	10,6	11,7	12,0	12,5
	12,2	9,4	9,7	10,0	10,5	10,8	11,9	12,2	12,7
	12,4	9,6	9,8	10,1	10,7	11,0	12,1	12,4	12,9
	12,5	9,7	9,9	10,2	10,8	11,1	12,2	12,5	13,0
	12,9	9,9	10,2	10,5	11,1	11,4	12,6	12,9	13,5
	13,0	10,0	10,3	10,6	11,2	11,5	12,7	13,0	13,6
	13,2	10,2	10,5	10,8	11,4	11,7	12,9	13,2	13,8
	13,4	10,4	10,7	11,0	11,6	11,9	13,1	13,4	14,0
	14,0	10,8	11,2	11,5	12,1	12,4	13,7	14,0	14,7
	14,2	11,0	11,3	11,6	12,3	12,6	13,9	14,2	14,9
	14,6	11,3	11,7	12,0	12,7	13,0	14,3	14,7	15,3
	14,9	11,5	11,9	12,2	12,9	13,2	14,6	14,9	15,6
	15,0	11,6	12,0	12,3	13,0	13,3	14,7	15,1	15,7
	15,2	11,8	12,2	12,5	13,2	13,5	14,9	15,3	16,0
	15,5	12,0	12,4	12,7	13,4	13,8	15,2	15,6	16,3
	15,6	12,1	12,5	12,8	13,5	13,9	15,3	15,7	16,4
	15,7	12,2	12,6	12,9	13,6	14,0	15,4	15,8	16,5
	16,0	12,4	12,7	13,1	13,8	14,2	15,6	16,0	16,7
	17,0	13,3	13,7	14,1	14,9	15,2	16,8	17,2	18,0
	18,0	14,1	14,6	15,0	15,8	16,2	17,9	18,3	19,1
	18,4	14,5	14,9	15,3	16,2	16,6	18,3	18,8	19,6
	19,0	15,0	15,4	15,9	16,8	17,2	19,0	19,4	20,3
	19,4	15,4	15,8	16,2	17,2	17,6	19,4	19,9	20,8
	20,0	15,9	16,3	16,8	17,7	18,2	20,1	20,5	21,5
	21,0	16,7	17,2	17,7	18,7	19,2	21,2	21,7	22,7
	21,5	17,2	17,7	18,2	19,2	19,7	21,7	22,2	23,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
820	22,2	18,1	18,6	19,1	20,2	20,7	22,8	23,4	24,4
	23,8	19,2	19,8	20,3	21,5	22,0	24,3	24,8	26,0
	24,0	19,3	19,9	20,5	21,7	22,2	24,5	25,1	26,2
	25,0	20,3	20,9	21,5	22,6	23,2	25,6	26,2	27,4
	25,4	20,5	21,1	21,7	22,9	23,6	26,0	26,6	27,8
	26,0	21,1	21,7	22,3	23,5	24,2	26,6	27,3	28,5
	27,0	22,0	22,6	23,3	24,5	25,2	27,8	28,4	29,7
	28,0	22,9	23,5	24,2	25,6	26,2	28,9	29,6	30,9
	28,6	23,4	24,1	24,8	26,2	26,8	29,6	30,3	31,7
	30,0	24,7	25,4	26,1	27,6	28,3	31,2	31,9	33,4
1020	10,0	6,1	6,3	6,5	6,9	7,0	7,8	7,9	8,3
	10,3	6,3	6,5	6,7	7,1	7,3	8,0	8,2	8,6
	10,6	6,5	6,7	6,9	7,3	7,5	8,2	8,4	8,8
	10,8	6,6	6,8	7,0	7,4	7,6	8,4	8,6	9,0
	11,0	6,8	7,0	7,2	7,6	7,8	8,5	8,7	9,1
	11,2	6,9	7,1	7,3	7,7	7,9	8,7	8,9	9,3
	11,3	6,9	7,2	7,4	7,8	8,0	8,8	9,0	9,4
	11,4	7,0	7,2	7,4	7,9	8,1	8,9	9,1	9,5
	12,0	7,4	7,6	7,8	8,3	8,5	9,3	9,6	10,0
	12,2	7,5	7,7	8,0	8,4	8,6	9,5	9,7	10,2
	12,3	7,6	7,8	8,0	8,5	8,7	9,6	9,8	10,3
	12,4	7,7	7,9	8,1	8,6	8,8	9,7	9,9	10,4
	12,5	7,7	7,9	8,2	8,6	8,8	9,7	10,0	10,4
	12,9	7,9	8,2	8,4	8,9	9,1	10,0	10,3	10,7
	13,0	8,0	8,3	8,5	9,0	9,2	10,1	10,4	10,8
	13,2	8,2	8,4	8,6	9,1	9,4	10,3	10,6	11,0
	13,4	8,3	8,5	8,8	9,3	9,5	10,5	10,7	11,2
	14,0	8,7	8,9	9,2	9,7	9,9	10,9	11,2	11,7
	14,2	8,8	9,0	9,3	9,8	10,1	11,1	11,4	11,9
	14,6	9,1	9,3	9,6	10,1	10,4	11,5	11,7	12,2
	14,9	9,2	9,5	9,8	10,3	10,6	11,7	11,9	12,5
	15,0	9,3	9,6	9,8	10,4	10,7	11,7	12,0	12,6
	15,2	9,4	9,7	10,0	10,5	10,8	11,9	12,2	12,7
	15,5	9,6	9,9	10,2	10,7	11,0	12,2	12,4	13,0
	15,6	9,7	10,0	10,2	10,8	11,1	12,2	12,5	13,1
	15,7	9,7	10,0	10,3	10,9	11,2	12,3	12,6	13,2
	16,0	9,8	10,2	10,4	11,0	11,3	12,5	12,8	13,3
	17,0	10,6	10,9	11,2	11,8	12,2	13,4	13,7	14,3
	18,0	11,3	11,6	11,9	12,6	12,9	14,3	14,6	15,3
	18,4	11,6	11,9	12,2	12,9	13,2	14,6	14,9	15,6
	19,0	12,0	12,3	12,7	13,4	13,7	15,1	15,5	16,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020	19,4	12,2	12,6	13,0	13,7	14,0	15,5	15,8	16,5
	20,0	12,6	13,0	13,4	14,1	14,5	16,0	16,4	17,1
	21,0	13,3	13,7	14,1	14,9	15,3	16,9	17,2	18,0
	21,5	13,6	14,1	14,5	15,3	15,7	17,3	17,7	18,5
	22,2	14,4	14,8	15,2	16,0	16,5	18,2	18,6	19,4
	23,8	15,3	15,7	16,2	17,1	17,5	19,3	19,7	20,6
	24,0	15,4	15,9	16,3	17,2	17,7	19,5	19,9	20,8
	25,0	16,1	16,6	17,0	18,0	18,5	20,4	20,8	21,8
	25,4	16,3	16,8	17,3	18,2	18,7	20,6	21,1	22,1
	26,0	16,7	17,2	17,7	18,7	19,2	21,1	21,6	22,6
	27,0	17,4	17,9	18,5	19,5	20,0	22,0	22,6	23,6
	28,0	18,1	18,7	19,2	20,3	20,8	22,9	23,5	24,5
	28,6	18,6	19,1	19,6	20,7	21,3	23,5	24,0	25,1
	30,0	19,5	20,1	20,7	21,8	22,4	24,7	25,3	26,4
	30,2	19,6	20,2	20,8	21,9	22,5	24,8	25,4	26,5
	31,8	20,8	21,4	22,0	23,2	23,8	26,3	26,9	28,1
	32,0	20,9	21,5	22,1	23,4	24,0	26,4	27,1	28,3

Приложение 2

Величина испытательного гидравлического давления труб по ТУ 14-3Р-28-99

Толщина стенки трубы, мм	Величина расчетного испытательного гидравлического давления, МПа, в зависимости от диаметра труб и класса прочности стали																	
	530			630			720			820			1020					
	K52	K54	K56	K52	K54	K56	K52	K54	K56	K60	K52	K54	K56	K60	K52	K54	K56	K60
7,0	9,1	9,6	10,1	7,6	8,0	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,0	10,4	11,0	11,5	8,7	9,2	9,7	7,6	8,0	8,4	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9,0	11,8	12,4	13,0	9,9	10,4	10,9	8,6	9,1	9,5	10,6	7,5	7,9	8,3	9,3	-	-	-	-
10,0	13,2	13,8	14,5	11,0	11,6	12,2	9,6	10,1	10,6	11,9	8,4	8,8	9,3	10,4	6,7	7,1	7,4	8,3
11,0	14,5	15,3	16,1	12,1	12,8	13,4	10,6	11,1	11,7	13,1	9,3	9,7	10,2	11,4	7,4	7,8	8,2	9,2
12,0	15,9	16,7	17,6	13,3	14,0	14,7	11,6	12,2	12,8	14,3	10,1	10,7	11,2	12,5	8,1	8,5	8,9	10,0
13,0	17,3	18,2	19,1	14,4	15,2	16,0	12,6	13,2	13,9	15,5	11,0	11,6	12,1	13,6	8,8	9,2	9,7	10,9
14,0	18,7	19,7	20,7	15,6	16,4	17,2	13,6	14,3	15,0	16,8	11,9	12,5	13,1	14,7	9,5	10,0	10,5	11,7
15,0	20,1	21,2	22,2	16,8	17,6	18,5	14,6	15,3	16,1	18,0	12,7	13,4	14,1	15,8	10,2	10,7	11,2	12,6
16,0	21,5	22,7	23,8	17,9	18,9	19,8	15,6	16,4	17,2	19,3	13,6	14,3	15,1	16,8	10,9	11,4	12,0	13,4
17,0	23,0	24,2	25,5	19,2	20,2	21,2	16,7	17,5	18,4	20,6	14,6	15,3	16,1	18,0	11,6	12,2	12,8	14,4
18,0	24,6	25,8	27,1	20,4	21,5	22,6	17,8	18,7	19,6	22,0	15,5	16,3	17,1	19,2	12,3	13,0	13,6	15,3
19,0	26,1	27,5	28,8	21,7	22,8	24,0	18,8	19,8	20,8	23,3	16,4	17,3	18,2	20,3	13,1	13,8	14,5	16,2
20,0	27,6	29,1	30,5	23,0	24,2	25,4	19,9	21,0	22,0	24,7	17,4	18,3	19,2	21,5	13,8	14,6	15,3	17,1
21,0	29,2	30,7	32,3	24,2	25,5	26,8	21,0	22,1	23,2	26,0	18,3	19,3	20,3	22,7	14,6	15,4	16,1	18,0
21,5	30,0	31,6	33,1	24,9	26,2	27,5	21,6	22,7	23,9	26,7	18,8	19,8	20,8	23,3	15,0	15,8	16,5	18,5
22,2	31,1	32,7	34,4	25,8	27,1	28,5	22,4	23,5	24,7	27,7	19,5	20,5	21,5	24,1	15,5	16,3	17,1	19,2
23,8	33,6	35,4	37,2	27,9	29,3	30,8	24,1	25,4	26,7	29,9	21,0	22,1	23,2	26,0	16,7	17,6	18,5	20,7
24,0	33,9	35,7	37,5	28,1	29,6	31,1	24,4	25,7	26,9	30,1	21,2	22,3	23,5	26,2	16,9	17,7	18,6	20,9
25,0	-	-	-	-	-	-	25,5	26,8	28,2	31,5	22,2	23,4	24,5	27,4	17,6	18,6	19,5	21,8
26,0	-	-	-	-	-	-	26,5	27,9	29,3	32,8	23,1	24,3	25,5	28,5	18,3	19,3	20,2	22,7

ПЕРЕЧЕНЬ
технических условий на стальные трубы большого диаметра отечественного
производства и их характеристики (Челябинский трубный завод)

Таблица 1

Поставщик технических условий	Рабочее давление, МПа, кгс/см ²	Наружный диаметр труб, мм	Номинальная толщина стенки, мм	Нормативные характеристики основного металла							Эквивалент углерода, не более	Гарантируемое заводом испытательное давление (по ТУ) МПа, (кгс/см ²)	Конструкция трубы, состоящие поставки металла, изоляции	Коэф. надеж. по материалу, K1	
				Марка стали	Временное сопротивление разрыву МПа, (кгс/мм ²)	Предел текучести, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость при температуре -20°C, кгс/см ² (кгс/см ²) KCU	Ударная вязкость при температуре -40°C, кгс/см ² (кгс/см ²) DWTT	Процент во локна в километре образцов, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3Р-03-94	5,4-7,4 (55-75)	1220	12,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C)	39,2 (4,0)	70 (-20°C)	0,38	6,5 (66)	6,2 (63)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	6,8 (69)	6,5 (66)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	70 (-40°C)	7,1 (72)	6,8 (69)	7,2 (72)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	7,5 (76)	7,2 (73)	7,2 (73)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	70 (-40°C)	7,6 (78)	7,3 (75)	7,3 (75)		
	16,0	14,0	15,0	09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	8,1 (82)	7,8 (79)	7,8 (79)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	70 (-40°C)	8,3 (85)	8,0 (82)	8,0 (82)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	8,6 (88)	8,3 (85)	8,3 (85)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	70 (-40°C)	9,3 (95)	9,0 (92)	9,0 (92)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	9,5 (97)	9,3 (95)	9,3 (95)		
5,4-7,4 (55-75)	1020	10,0	12,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C)	39,2 (-20°C)	60 (-40°C)	0,38	6,3 (65)	6,0 (62)	1,4	1,4
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	6,6 (68)	6,3 (65)	6,3 (65)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Челябинский трубопрокатный завод ГУ-14-ЗР-03-94	5,4-7,4 (55-75)	1020	11,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (-40 ⁰ C) (4,0)	60 (-40 ⁰ C)	0,38	7,1 (72)	6,8 (69)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки.	1,4	
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	60 (-40 ⁰ C)		7,5 (76)	7,2 (73)			
			12,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -		7,8 (79)	7,5 (76)			
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -		8,2 (83)	7,8 (80)			
			13,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -	60 (-40 ⁰ C)		8,5 (87)	8,2 (84)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -		9,0 (91)	8,6 (88)			
			14,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -	60 (-40 ⁰ C)		9,3 (95)	9,0 (92)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -		9,6 (98)	9,3 (95)			
	820	9,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (-40 ⁰ C) (4,0)	50 (-40 ⁰ C)	0,38	7,05 (72)	6,8 (69)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки.	1,4		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	7,65 (78)	7,3 (75)			
			10,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -	50 (-40 ⁰ C)	0,38	7,8 (79)	7,5 (76)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	8,3 (85)	8,1 (82)			
			11,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -	50 (-40 ⁰ C)	0,38	8,5 (87)	8,3 (85)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	9,2 (94)	8,9 (91)			
	820	12,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (-40 ⁰ C) (4,0)	50 (-40 ⁰ C)	0,38	9,5 (96)	9,1 (93)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки.	1,4		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	10,2 (104)	9,9 (101)			
			13,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -	50 (-40 ⁰ C)	0,38	10,3 (105)	10,0 (102)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	11,2 (114)	11,1 (111)			
			14,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -	- " -	50 (-40 ⁰ C)	0,38	11,3 (114)	11,1 (111)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -	- " -	0,38	12,2 (123)	11,9 (120)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-ЗР-03-94	5,4-7,4 (55-75)	720	8,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (-40°C) (4,0)	50 (-40°C)	0,38	7,05 (72)	6,8 (69)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	7,65 (78)	7,3 (75)		
			9,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-40°C)	0,38	8,05 (82)	7,8 (79)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	8,7 (89)	8,4 (86)		
			10,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-40°C)	0,38	8,9 (90)	8,6 (87)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	9,5 (97)	9,2 (94)		
			11,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-40°C)	0,38	9,9 (100)	9,5 (97)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	10,6 (108)	10,3 (105)		
			12,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-40°C)	0,38	10,9 (110)	10,5 (107)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	11,8 (119)	11,4 (116)		
			13,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-40°C)	0,38	11,9 (120)	11,5 (117)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	12,9 (130)	12,5 (127)		
			14,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	-" -	50 (-40°C)	0,38	12,9 (130)	12,5 (127)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	14,0 (141)	13,5 (138)		
	530	7,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (-40°C) (4,0)	-" -	-" -	0,38	8,3 (85)	8,1 (82)		1,4
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,38	9,1 (92)	8,7 (89)		
		8,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	-" -	-" -	-" -	-" -	-	0,38	9,5 (96)	9,1 (93)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	20	-" -	-" -	-" -	0,38	10,2 (103)	9,9 (100)		
		9,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	-" -	-" -	-" -	-" -	-	0,38	10,8 (109)	10,4 (106)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	20				0,38	11,6 (118)	11,3 (115)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3Р-03-94	5,4-7,4 (55-75)	530	10,0	08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-20 ⁰ C) (-40 ⁰ C) (4,0)	—	0,38	12,1 (123)	11,9 (120)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	— “ —	— “ —	— “ —	—	0,38	13,1 (133)	12,7 (130)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	— “ —	— “ —	—	0,38	13,5 (137)	13,1 (134)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	— “ —	— “ —	— “ —	—	0,38	14,6 (148)	14,2 (145)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	— “ —	— “ —	—	0,38	15,0 (151)	14,5 (148)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	— “ —	— “ —	— “ —	—	0,38	16,2 (163)	15,7 (160)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	— “ —	— “ —	—	0,38	16,3 (163)	15,7 (160)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	— “ —	— “ —	— “ —	—	0,38	17,8 (179)	17,3 (176)		
				08ГБЮ	510 (52)	350 (36)	20	— “ —	— “ —	—	0,38	17,8 (179)	17,3 (176)		
				09ГБЮ	550 (56)	380 (39)	— “ —	— “ —	— “ —	—	0,38	19,2 (194)	18,7 (191)		
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3-1698-2000	7,4 (75)	1220	10,0-15,0	13Г1С-У	540 (55)	380 (39)	20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	58,8 (-15 ⁰ C) (6,0)	70 (-15 ⁰ C)	0,43	См Приложение 3	См Приложение 3	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				15,2-16,0	540 (55)	380 (39)	20	49,0 (-60 ⁰ C) (5,0)	— “ —	— “ —	0,43				
				10,0-15,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У 09ГСФ 12ГСБ 10ГНБ	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40 ⁰) (4,0)	58,8 (0 ⁰ C) (6,0)	70 (0 ⁰ C)	0,46 0,43 — “ —			
				15,2-16,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У 09ГСФ 12ГСБ 10ГНБ	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40 ⁰ C) (5,0)	58,8 (0 ⁰ C) (6,0)	70 (0 ⁰ C)	0,46 0,43 — “ —			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3-1698-2000	7,4 (75)	1220	10,0-15,0	12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	58,8 (-20°C) (6,0)	70 (-20°C)	0,44 0,43	См Приложение 3	См Приложение 3	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4	
			15,2-16,0	12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,44 0,43					
			10,0-15,0	08Г1НФБ	590 (60)	490 (50)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	58,8 (-20°C) (6,0)	70 (-20°C)	0,43					
			15,2-16,0		590 (60)	490 (50)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43					
			5,4 (55)	1220	10,0-15,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	39,2 (0°C) (4,0)	60 (0°C)	0,46 0,43 0,43		Прямошовные трубы из нормализованной стали и стали контролируемой прокатки	1,4
			15,2-16,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°C) (5,0)	- " -	- " -	0,46 0,43 0,43					
			10,0-15,0	09ГСФ 12Г2СБ 10ГНБ	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43			Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки		
			15,2-16,0		510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43					
			5,4 (55)	1220	10,0-15,0	13Г1С-У	540 (55)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)	0,43			1,4
			15,2-16,0		540 (55)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43					
			1220	10,0-15,0	12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,44 0,43				
			15,2-16,0	12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,44 0,43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3-1698-2000	5,4 (55)	1220	10,0-15,0	08Г1НФБ	590 (60)	490 (50)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	70 (-20°C)	0,43	См Приложение 3	См Приложение 3	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1.4
	7,4 (75)	1020	10,0-15,0	09ГСФ 12ГСБ 10ГНФ	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43				
			15,2-16,0		510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43				
			10,0-15,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	39,2 (0°C) (4,0)	60 (0°C)	0,46 0,43 0,43			Прямошовные трубы из нормализованной стали и стали контролируемой прокатки	
			15,2-16,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°C) (5,0)	- " -	- " -	0,46 0,43 0,43				
	7,4 (75)	1020	10,0-15,0	13Г1С-У	540 (55)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)	0,43			Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1.4
			15,2-16,0		- " -	- " -	- " -	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	- " -				
			10,0-15,0	12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,44 0,43				
			15,2-16,0	12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,44 0,43				
			10,0-15,0	08Г1НФБ	590 (60)	490 (50)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43				
			15,2-16,0		590 (60)	490 (50)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ГУ-14-3-1698-2000	5,4 (55)	1020	100- 15,0	17Г1С-У 13ГС 13ГС-У	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46 0,43 0,43	См Приложение 3	См Приложение 3	Примошовные трубы из нормализованной стали и стали контролируемой прокатки	1,4
	15,2- 16,0		17Г1С-У 13ГС 13ГС-У	510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-40°C) (5,0)	- " -	- " -	0,46 0,43 0,43					
	10,0- 15,0		09ГСФ 12ГСБ 10ГНБ	510 (52)	360 (37)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43					
	15,2- 16,0			510 (52)	360 (37)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43					
	10,0- 15,0		13Г1С-У	540 (55)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	50 (-15°C)	0,43					
	15,2- 16,0			540 (55)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43					
	10,0- 15,0		12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,44 0,43					
	15,2- 16,0		12Г2СБ 09ГНФБ	550 (56)	380 (39)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,44 0,43					
	10,0- 15,0		08Г1НФБ	590 (60)	490 (50)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,43					
	15,2- 16,0			590 (60)	490 (50)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	- " -	- " -	0,43					

Приложение 3

Величина испытательного гидравлического давления.

Толщина стенки труб, мм.	Величина расчетного испытательного гидравлического давления, кгс/см ² , в зависимости от диаметра труб и класса прочности стали									
	1020					1220				
К52*	K52	K55	K56	K60	K52*	K52	K55	K56	K60	
10,0	64,68	66,79	70,40	70,40	90,25	53,90	55,65	58,66	58,66	75,21
10,3	66,83	68,83	72,55	72,55	93,01	55,68	57,35	60,45	60,45	77,50
10,6	68,98	70,88	74,71	74,71	95,78	57,47	59,05	62,24	62,24	79,80
10,8	70,41	72,24	76,15	76,15	97,63	58,66	60,19	63,44	63,44	81,33
11,0	71,85	73,61	77,59	77,59	99,47	59,85	61,32	64,64	64,64	82,87
11,2	73,29	74,98	79,03	79,03	101,32	61,05	62,46	65,83	65,83	84,40
11,3	74,01	75,66	79,75	79,75	102,25	61,65	63,03	66,43	66,43	85,17
11,4	74,73	76,35	80,48	80,48	103,17	62,24	63,59	67,03	67,03	85,94
12,0	79,05	80,46	84,81	84,81	108,73	65,83	67,01	70,63	70,63	90,55
12,2	80,50	81,84	86,26	86,26	110,59	67,03	68,15	71,83	71,83	92,09
12,3	81,22	82,53	86,99	86,99	111,52	67,63	68,72	72,43	72,43	92,86
12,4	81,94	83,21	87,71	87,71	112,45	68,23	69,29	73,03	73,03	93,63
12,5	82,66	83,90	88,44	88,44	113,38	68,83	69,86	73,63	73,63	94,40
12,9	85,56	86,66	91,34	91,34	117,10	71,23	72,14	76,04	76,04	97,49
13,0	86,28	87,34	92,07	92,07	118,03	71,83	72,71	76,64	76,64	98,26
13,2	87,73	88,72	93,52	93,52	119,90	73,03	73,86	77,85	77,85	99,81
13,4	89,18	90,10	94,98	94,98	121,76	74,24	75,00	79,06	79,06	101,35
14,0	93,54	94,25	99,35	99,35	127,37	77,85	78,44	82,68	82,68	106,00
14,2	95,00	95,64	100,81	100,81	--	79,06	79,59	83,89	83,89	--
14,6	97,91	98,41	103,73	103,73	--	81,47	81,88	86,31	86,31	--
14,9	100,10	100,49	105,93	105,93	--	83,28	83,61	88,13	88,13	--
15,0	100,83	101,19	106,66	106,66	--	83,89	84,18	88,73	--	--
15,2	102,30	102,58	108,12	--	--	85,10	85,33	89,95	--	--
15,5	104,49	104,67	110,33	--	--	86,91	87,06	--	--	--
15,6	105,22	105,36	--	--	--	87,52	87,64	--	--	--
15,7	105,95	106,06	--	--	--	88,13	88,22	--	--	--
16,0	108,15	108,15	--	--	--	89,95	89,95	--	--	--

Примечание: В столбцах, отмеченных звездочкой, приведены значения величины испытательного давления для труб из стали 17Г1С-У.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ГУ-14-3р-04-94	5,4-7,4 (55-75)	1220	10,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,42	5,3 (54)	5,0 (51)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,42	5,9 (60)	5,6 (57)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,42	6,5 (66)	6,2 (63)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	70 (-20°C) (" -)	0,42	7,1 (72)	6,8 (69)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (6,0)	70 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (6,0)	70 (-20°C) (" -)	0,42	7,6 (78)	7,3 (75)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (6,0)	70 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
5,4-7,4 (55-75)	1020	10,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,42	6,3 (65)	6,0 (62)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки.	1,4	
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,42	7,1 (72)	6,8 (69)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,42	7,8 (79)	7,5 (76)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (4,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,42	8,5 (87)	8,2 (84)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (4,0)	60 (-20°C) (" -)	0,44	- " -	- " -		
				12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (6,0)	60 (-20°C) (" -)	0,42	9,3 (95)	9,0 (92)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	39,2 (-60°C) (" -) (6,0)	39,2 (-20°C) (" -) (6,0)	60 (-20°C) (" -)	0,44	9,6 (98)	9,3 (95)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3р-04-94	5,4-7,4 (55-75)	1020	16,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	60 (-20°C)	0,42	10,3 (105)	10,0 (102)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)		-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -		
		820	9,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,42	7,1 (72)	6,8 (69)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -		
			10,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-20°C)	0,42	7,8 (79)	7,5 (76)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -		
			11,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-20°C)	0,42	8,5 (87)	8,2 (84)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -		
			12,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C)	39,2 (-20°C)	50 (-20°C)	0,42	9,5 (96)	9,2 (93)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	-" -	(4,0)	(4,0)	-" -	0,44	-" -	-" -		
			13,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-20°C)	0,42	10,3 (105)	10,0 (102)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -		
			14,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	-" -	-" -	50 (-20°C)	0,42	11,3 (114)	11,9 (120)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-Зр-04-94	5,4-7,5 (55-75)	720	8,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,42	7,1 (72)	6,8 (69)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки.	1,4	
			9,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	-" -	-" -	-" -	0,44	-" -	-" -			
			10,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	-" -	-" -	-" -	50 (-20°C) -"	0,42 0,44	8,1 (82)	8,4 (86)		
			11,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C) -"	0,42 0,44	8,9 (90)	8,5 (87)			
			12,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	-" -	-" -	-" -	50 (-20°C) -"	0,42 0,44	9,9 (100)	9,5 (97)		
			13,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	-" -	-" -	-" -	50 (-20°C) -"	0,42 0,44	10,9 (110)	10,4 (106)		
			14,0	12ГСБ 12Г2СБ	510 (52) 550 (56)	350 (36) 380 (39)	20	-" -	-" -	-" -	50 (-20°C) -"	0,42 0,44	11,9 (120)	11,6 (117)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3Р-04-94	5,4-7,5 (55-75)	530	7,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,42	8,3 (85)	8,1 (82)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки.	1,4
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			8,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -		0,42	9,5 (96)	9,1 (93)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			9,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -		0,42	10,8 (109)	10,4 (106)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			10,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,42	12,1 (123)	11,9 (120)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			11,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -		0,42	13,5 (137)	13,1 (134)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			12,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -		0,42	15,0 (151)	14,5 (148)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			13,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	- " -	- " -		0,42	16,3 (165)	15,9 (162)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		
			14,0	12ГСБ	510 (52)	350 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)		0,42	17,8 (179)	17,3 (176)		
				12Г2СБ	550 (56)	380 (39)	- " -	- " -	- " -		0,44	- " -	- " -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ 14-3-1425-86 (только для нефтепроводных труб)		820	8,0	13Г2АФ	530 (54)	363 (37)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	0,45	6,5 (66)	5,9 (61)	Прямошовные трубы из термообработанной (нормализованной) листовой стали	1,47
			9,0	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--	--"	7,1 (72)	6,5 (66)		
			10,0	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--	--"	7,9 (86)	7,3 (74)		
			11,0	--"	--"	--"	--"	39,4 (-60°C) (4,0)	--"	--	--"	8,8 (90)	8,0 (83)		
			12,0	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--	--"	10,6 (108)	9,6 (98)		
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3-1270-84	5,4-7,5 (55-75)	820	8,5	17ГС 17Г1С	510 (52)	353 (36)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,4 (66)	5,7 (59)	Прямошовные трубы из горячекатанной или термообработанной низколегированной стали	1,47
			9,2	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	7,3 (74)	6,0 (62)		
			10,6	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	8,5 (86)	6,9 (71)		
			11,4	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	9,1 (94)	7,7 (79)		
		720	7,5	17ГС 17Г1С	510 (52)	353 (36)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,5 (67)	5,7 (59)	Прямошовные трубы из горячекатанной или термообработанной низколегированной стали	1,47
			8,1	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	7,3 (74)	6,0 (62)		
			9,3	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	8,5 (86)	7,0 (72)		
			10,0	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	8,8 (90)	8,0 (82)		
			11,0	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	9,8 (100)	9,0 (92)		
			12,0	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	--"	10,8 (110)	10,0 (102)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Челябинский трубопрокатный завод ТУ-14-3-1270-84	5,4 (55)	720	12,5	07ГФБ-у	529 (54)	392 (40)	20	-	49,5 (-55°C)	50 (-55°C)	0,43	12,2 (124)	11,3 (114)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
	7,4 (75)	\$30	7,0	17ГС 17Г1С	510 (52)	353 (36)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	-	0,46	8,3 (85)	7,6 (77)	Прямошовные трубы из горячекатанной или термобработанной низкоалегированной стали	1,47
			7,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-" -	-	8,9 (91)	8,2 (84)		
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	9,4 (96)	8,6 (88)		
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	10,7 (109)	9,9 (101)		
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	12,1 (123)	11,2 (114)		
			7,0	08ГФЮ	510 (52)	353 (36)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (-40°C) (4,0)	--	0,38	8,3 (85)	7,6 (77)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,4
			7,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	8,9 (91)	8,2 (84)		
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	9,4 (96)	8,6 (88)		
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	10,7 (109)	9,9 (101)		
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-	-	-	12,1 (123)	11,2 (114)		

Примечание: Челябинским трубопрокатным заводом выпускаются стальные электросварные прямошовные трубы с наружным антикоррозионным покрытием по техническим условиям ТУ 14-3Р-34-99, ТУ 14-3Р-36-99, ТУ 1390-001-0011866654-99.

ПЕРЕЧЕНЬ

технических условий на стальные трубы большого диаметра отечественного производства и их характеристики (Волжский трубный завод).

Таблица 1

Поставщик труб. №№ технических условий	Рабочий диаметр, МПа, кгс/см ²	Наружный диаметр труб, мм	Номинальная толщина стенки, мм	Нормативные характеристики основного металла								Эквивалент углерода, не более	Гарантированное заводом испытательное давление (по ТУ) МПа, (кгс/см ²)	Конструкция трубы, состоящие поставки металла, изоляции	Коэффициент надежности материала, K1
				Марка стали	Время сопротивления разрыву МПа, (кгс/мм ²)	Предел текучести, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость при изломе образцов, кгс/см ² (Дж/см ²)	Ударная вязкость при изломе образцов, кгс/см ² (Дж/см ²)	Процент во локна в изломе DWTT	KCV	без осевого подрыва	с осевым подрывом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжский трубный завод ТУ 14-3-1363-97	7,4 (75)	1420	15,7	10Г2ФБХ70	588 (60)	460 (47)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	78,4 (-20°C) (8,0)	80 (-20°C)	0,43	9,4 (92)	9,1 (89)	Сpirальношовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34
			18,7	10Г2ФБХ70	588 (60)	460 (47)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	78,4 (-20°C) (8,0)	80 (-20°C)	0,43	11,2 (110)	10,9 (107)		
Волжский трубный завод ТУ 1104-138100-357-02-96	7,4 (75)	1220	12,5	K 56	549 (56)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	58,8 (-15°C) (6,0)	70 (-15°C)	0,46	8,3 (84)	8,0 (81)	Сpirальношовные трубы из низколегированной рулонной стали, трубы проходят термическую обработку закалка – отпуск	1,34
			13,0	“	“	“	“	“	“	“		8,6 (87)	8,4 (85)		
			13,3	“	“	“	“	“	“	“		9,0 (91)	8,7 (88)		
			14,0	“	“	“	“	“	“	“		9,4 (95)	9,1 (92)		
			12,5	K 60	588 (60)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	58,8 (-15°C) (6,0)	70 (-15°C)		8,3 (84)	8,0 (81)		
			13,0	“	“	“	“	“	“	“		8,6 (87)	8,4 (85)		
			13,5	“	“	“	“	“	“	“		9,0 (91)	8,7 (88)		
			14,0	“	“	“	“	“	“	“		9,4 (95)	9,1 (92)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжский трубный завод ТУ 1104-138100-357-02-96	6,3 (64)	1220	11,0	K 56	549 (56)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	58,8 (-15°C) (6,0)	70 (-15°C)	0,46	7,2 (73)	7,0 (71)	Сpiralno-ploshovnye trubы iz nizkolegirsovannoy rulonnoy stali, truby prokhodят termicheskuyu obrabotku, zakalka + otplusk	1,34
	6,4 (64)	1220	11,0	K 60	588 (60)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	58,8 (-15°C) (6,0)	70 (-15°C)	0,46	7,2 (73)	7,0 (71)		1,34
	5,4 (55)	1220	9,5	K56	549 (56)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	58,8 (-15°C) (6,0)	70 (-15°C)	0,46	6,1 (62)	5,9 (60)		1,4
	5,4 (55)	1220	9,5	K60	588 (60)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	58,8 (-15°C) (6,0)	70 (-15°C)	0,46	6,4 (65)	6,3 (64)		1,4
	5,4-6,3 (55-64)	1220	13,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	39,2 (-40°C) (4,0)	39,2 (-5°C) (4,0)	60 (-5°C)	0,46	7,1 (72)	6,9 (70)	Сpiralno-ploshovnye trubы iz nizkolegirsovannoy rulonnoy goritskantnoy stali	1,34
			13,5									7,4 (75)	7,2 (73)		
			14,0									7,7 (78)	7,4 (75)		
			11,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	39,2 (-40°C) (4,0)	39,2 (-5°C) (4,0)	60 (-5°C)	0,46	6,0 (61)	5,8 (59)	Tрубы без термообработки	
			11,5									6,2 (63)	6,0 (61)		
			12,0									6,5 (66)	6,3 (64)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волгоградский трубный завод ТУ 1104-138100-357-02-96	7,4 (75)	1020	10,5	K 56	549 (56)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,46	8,2 (83)	7,8 (79)	Сpirаль-ношовные трубы из низколегированной рулонной стали, трубы проходят термическую обработку закалка + отпуск	1,34
	11,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		8,6 (87)	8,2 (83)		
	11,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		9,1 (92)	8,6 (87)		
	12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		9,5 (96)	9,0 (91)		
	12,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		9,9 (100)	9,4 (95)		
	13,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		10,4 (105)	9,8 (99)		
	13,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		10,8 (109)	10,2 (103)		
	14,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		11,3 (114)	10,7 (108)		
	10,5	K 60	588 (60)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,46	8,2 (83)	7,8 (79)			1,34	
	11,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		8,6 (87)	8,2 (83)		
	11,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		9,1 (92)	8,6 (87)		
	12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		9,5 (96)	9,0 (91)		
	12,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		9,9 (100)	9,4 (95)		
	13,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		10,4 (105)	9,8 (99)		
	13,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"		10,8 (109)	10,2 (103)		
	14,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		11,3 (114)	10,7 (108)		
6,3 (64)	1020	9,5	K56	549 (56)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,46	7,3 (74)	7,0 (71)		1,4	
	10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		7,8 (79)	7,4 (75)		1,34
	9,5	K60	588 (60)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,46	7,3 (74)	7,0 (71)		1,4		
	10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"		7,8 (79)	7,4 (75)		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 1104- 138100- 357-02- 96	5,4 (55)	1020	8,0	K56	549 (56)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,46	6,0 (61)	5,8 (59)	Сpirаль- ношовные трубы из низколеги- рованной рулонной стали, трубы проходят термичес- кую обработку закалка + отпуск	1,4
			8,5	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		6,5 (66)	6,2 (63)		
			9,0	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		6,9 (70)	6,6 (67)		1,4
			8,0	K60	588 (60)	441 (45)	20	49,0 (-60°C) (5,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,46	6,0 (61)	5,8 (59)		
			8,5	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		6,5 (66)	6,2 (63)		
	7,4 (75)	1020	9,0	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		6,9 (70)	6,6 (67)	Сpirаль- ношовные трубы из низколеги- рованной рулонной горячека- танной стали Трубы без термооб- работки	
			12,5	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	39,4 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	50 (-5°C)	0,46	8,2 (83)	7,7 (78)		1,34
			13,0	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		8,5 (86)	8,1 (82)		
			13,5	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		8,9 (90)	8,4 (85)		
			14,0	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		9,2 (93)	8,7 (88)		
6,3 (64)	1020	11,0	11,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	39,4 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	50 (-5°C)	0,46	7,1 (72)	6,7 (68)	Трубы без термооб- работки	1,34
			11,5	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		7,3 (74)	7,0 (71)		
			12,0	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		7,8 (79)	7,4 (75)		
			9,5	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	39,4 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	50 (-5°C)	0,46	6,0 (61)	5,7 (58)		1,4
			10,0	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		6,4 (65)	6,1 (62)		1,34
5,4 (55)	1020	10,5	-" -	-" -	-" -	-" -		-" -	-" -	-" -		6,7 (68)	6,4 (65)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжс- кий труб- ный завод ТУ 1104- 138100- 357-02- 96	7,4 (75)	820	8,5	K 56	549' (56)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	8,1 (82)	7,9 (80)	Спираль- ношовные трубы из нержаве- ющей стали, трубы проходят термиче- скую обработку закалка + отпуск	1,4
			9,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		8,6 (87)	8,4 (85)		
			9,5	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,2 (93)	8,9 (90)		
			10,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,7 (98)	9,4 (95)		
			10,5	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		10,3 (104)	9,9 (100)		
			11,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		10,8 (109)	10,5 (106)		
			8,5	K 60	588 (60)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	8,1 (82)	7,9 (80)		1,4
			9,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		8,6 (87)	8,4 (85)		
			9,5	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,2 (93)	8,9 (90)		
			10,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,7 (98)	9,4 (95)		
			10,5	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		10,3 (104)	9,9 (100)		
			11,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		10,8 (109)	10,5 (106)		
	6,3 (64)	820	7,5	K56	549 (56)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	7,0 (71)	6,8 (69)		1,4
			8,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		7,5 (76)	7,4 (75)		
			7,5	K60	588 (60)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	7,0 (71)	6,8 (69)		1,4
			8,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		7,5 (76)	7,4 (75)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 1104- 138100- 357-02- 96	5,4 (55)	820	7,0	K 56	549 (56)	441 (45)	20	39,2 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,2 (-15 ⁰ C) (4,0)	50 (-15 ⁰ C)	0,46	6,7 (68)	6,5 (66)	Сpirаль- ношовные трубы из низколеги- рованной рулонной стали. труб- ы проходят закалку и отп-	1,4
			7,0	K60	588 (60)	441 (45)	20	- " -	- " -	- " -	0,46	6,7 (68)	6,5 (66)	Сpirаль- ношовные трубы из низколеги- рованной рулонной стали. труб- ы проходят закалку и отп-	1,4
	7,4 (75)	820	10,5	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	29,4 (-40 ⁰ C) (3,0)	29,4 (-5 ⁰ C) (3,0)	50 (-5 ⁰ C)	0,46	8,4 (85)	8,2 (83)	Сpirаль- ношовные трубы из низколеги- рованной горячекатан- ной стали	1,4
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,9 (90)	8,6 (87)		
			11,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,3 (94)	9,0 (91)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,8 (99)	9,4 (95)		
	6,3 (64)	820	9,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	29,4 (-40 ⁰ C) (3,0)	29,4 (-5 ⁰ C) (3,0)	50 (-5 ⁰ C)	0,46	7,1 (72)	6,9 (70)	Трубы не проходят термооб- работку.	1,4
			9,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,5 (76)	7,3 (74)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,0 (81)	7,7 (78)		
	5,4 (55)	820	7,5	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	29,4 (-40 ⁰ C) (3,0)	29,4 (-5 ⁰ C) (3,0)	50 (-5 ⁰ C)	0,46	6,0 (61)	5,8 (59)	Сpirаль- ношовные трубы из низколеги- рованной горячекатан- ной стали	1,4
			8,0	- " -	- " -	- " -	21	- " -	- " -	- " -		6,2 (63)	6,0 (61)		
			8,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		6,6 (67)	6,5 (66)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжс- кий труб- ный завод ТУ 1104- 138100- 357-02- 96	7,4 (75)	720	7,5	K 56	549 (56)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	8,3 (84)	8,1 (82)	Спираль- ношовист рубы из низколеги- рованной рулонной стали, трубы проходят термичес- кую обра- ботку за- калку + отпуск	1,4
			8,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,6 (87)	8,4 (85)		
			8,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,2 (93)	9,0 (91)		
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (100)	9,6 (97)		
			9,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,5 (106)	10,2 (103)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,1 (112)	10,8 (109)		
			10,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,7 (118)	11,4 (115)		
	7,4 (75)	720	7,5	K60	588 (60)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	8,3 (84)	8,1 (82)		1,4
			8,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,6 (87)	8,4 (85)		
			8,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,2 (93)	9,0 (91)		
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (100)	9,6 (97)		
			9,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,5 (106)	10,2 (103)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,1 (112)	10,8 (109)		
			10,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,7 (118)	11,4 (115)		
	6,3 (64)	720	7,0	K56	549 (56)	441 (45)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	50 (-15°C)	0,46	7,6 (77)	7,5 (76)		1,4
			7,0	K60	588 (60)	441 (45)	20	- " -	- " -	50 (-15°C)	0,46	7,6 (77)	7,5 (76)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжс- кий труб- ный завод ТУ 1104- 138100- 357-02- 96	7,4 (75)	720	9,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	29,4 (-40°С) (3,0)	29,4 (-5°С) (3,0)	50 (-5°С)	0,46	8,1 (82)	7,9 (80)	Спираль- ношовные трубы из нисколеги- рованной ной горя- чекатан- ной стали. Трубы не проходят термооб- работку	1,4
			9,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,6 (87)	8,4 (85)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,1 (92)	8,9 (90)		
			10,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,6 (97)	9,4 (95)		
	6,3 (64)	720	8,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	29,4 (-40°С) (3,0)	29,4 (-5°С) (3,0)	50 (-5°С)	0,46	7,1 (72)	6,9 (70)		1,4
			8,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,6 (77)	7,4 (75)		
	5,4 (55)	720	7,0	17Г1С 17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	21	29,4 (-40°С) (3,0)	29,4 (-5°С) (3,0)	50 (-5°С)	0,46	6,3 (64)	6,1 (62)		1,4
			7,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	6,8 (69)	6,6 (67)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4- 7,4 (55-75)	1220	9,5	K 56	550 (56)	441 (45)	20	----	58,8 (-60°C) (6,0)	70 (-60°C)	0,43	6,1 (62)	5,9 (60)	Спираль- ношовные трубы из горячека- танной низколе- гирован- ной стали. Трубы из- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,4
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		6,4 (65)	6,3 (64)		
			10,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		6,7 (68)	6,5 (66)		
			10,5	- " -	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -		6,8 (69)	6,6 (67)		
			10,6	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		6,9 (70)	6,7 (68)		
			10,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,0 (71)	6,8 (69)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -		7,2 (73)	7,0 (71)		
			11,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,3 (74)	7,1 (72)		
			11,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,5 (76)	7,3 (74)		
			11,5	- " -	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -		7,5 (76)	7,5 (74)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,9 (80)	7,7 (78)		
			12,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,0 (81)	7,8 (79)		
			12,5	- " -	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -		8,3 (84)	8,0 (81)		
			12,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,5 (86)	8,3 (84)		
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,6 (87)	8,4 (85)		
			13,4	- " -	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -		8,9 (90)	8,7 (88)		
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,4 (95)	9,1 (92)		
			14,6	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,8 (99)	9,5 (96)		
			14,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (101)	9,7 (98)		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4- 7,4 (55-75)	1220	15,0	K 56	550 (56)	441 (45)	20	—	58,8 (-60°C) (6,0)	70 (-60°C)	0,43	10,0 (102)	9,8 (99)	Спираль- ношовные трубы из низколе- гирован- ной стали. Трубы из- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,34
	15,2		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		10,1 (103)	9,8 (100)		
	15,5		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		10,4 (106)	10,0 (102)		
	15,7		—"	—"	—"	—"	20		—"	—"		10,5 (107)	10,2 (104)		
	16,0		—"	—"	—"	—"	—"	—	—"	—"		10,7 (109)	10,4 (106)		
	9,5	1220	K60	588 (60)	441 (45)	20	—	—	58,8 (-60°C) (6,0)	70 (-60°C)		6,1 (62)	5,9 (60)		1,4
	10,0		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		6,4 (65)	6,3 (64)		1,34
	10,3		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		6,7 (68)	6,5 (66)		
	10,5		—"	—"	—"	—"	20		—"	—"		6,8 (69)	6,6 (67)		
	10,6		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		6,9 (70)	6,7 (68)		
	10,8		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		7,0 (71)	6,8 (69)		
	11,0		—"	—"	—"	—"	20		—"	—"		7,2 (73)	7,0 (71)		
	11,2		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		7,3 (74)	7,1 (72)		
	11,4		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		7,5 (76)	7,3 (74)		
	11,5		—"	—"	—"	—"	20		—"	—"		7,5 (76)	7,3 (74)		
	12,0		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		7,9 (80)	7,7 (78)		
	12,2		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		8,0 (81)	7,8 (79)		
	12,5		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		8,3 (84)	8,0 (81)		
	12,9		—"	—"	—"	—"	—"		—"	—"		8,5 (86)	8,3 (84)		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжский трубный завод ТУ 14-3.4-1976-99	5.4-7.4 (55-75)	1020	8,0	K 56	550 (56)	441 (45)	20	---	39,2 (-60°C) (4,0)	50 (-60°C)	0,43 (61)	6,0 (59)	5,8 (59)	Сpirаль-ношевые трубы из низколегированной стали.	1,4
			8,5	"	"	"	"	"	"	"		6,5 (66)	6,2 (63)		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"		6,9 (70)	6,6 (67)		
			9,5	"	"	"	"	20	"	"		7,3 (74)	7,0 (71)	Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
			10,0	"	"	"	"	"	"	"		7,8 (79)	7,4 (75)		
		1020	10,3	K60	588 (60)	441 (45)	20		58,8 (-60°C) (6,0)	70 (-60°C)		8,0 (81)	7,6 (77)		1,34
			10,5	"	"	"	"	"	"	"		8,2 (83)	7,8 (79)		
			10,6	"	"	"	"	"	"	"		8,3 (84)	7,9 (80)		
			10,8	"	"	"	"	20	"	"		8,4 (85)	8,0 (81)		
			11,0	"	"	"	"	"	"	"		8,6 (87)	8,2 (83)		
			11,2	"	"	"	"	"	"	"		8,8 (89)	8,4 (85)		
			11,4	"	"	"	"	20	"	"		9,0 (90)	8,5 (86)		
			11,5	"	"	"	"	"	"	"		9,1 (92)	8,6 (87)		
			12,0	"	"	"	"	"	"	"		9,5 (96)	9,0 (91)		
			12,2	"	"	"	"	20	"	"		9,7 (98)	9,2 (93)		
			12,5	"	"	"	"	"	"	"		9,8 (100)	9,4 (95)		
			12,9	"	"	"	"	"	"	"		10,2 (104)	9,7 (98)		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волокс- кий труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4-7,4 (55-75)	1020	13,0	K 56	550 (56)	441 (45)	20	—	39,2 (-60 ^b С) (4,0)	50 (-60 ^b С)	0,43	10,3 (105)	9,8 (99)	Сpiral- шовные трубы из низколе- гирован- ной стали. Трубы из- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,34
			13,4	"	"	"	"	"	"	"		10,6 (108)	10,1 (103)		
			14,0	"	"	"	"	"	"	"		11,2 (114)	10,6 (108)		
			14,6	"	"	"	"	20	"	"		11,7 (119)	11,0 (112)		
			14,9	"	"	"	"	"	"	"		12,0 (122)	11,3 (115)		
			15,0	"	"	"	"	20	"	"		12,0 (122)	11,4 (116)		
			15,2	"	"	"	"	"	"	"		12,2 (124)	11,5 (117)		
			15,5	"	"	"	"	"	"	"		12,5 (127)	11,8 (120)		
			15,7	"	"	"	"	20	"	"		12,7 (129)	11,9 (121)		
			16,0	"	"	"	"	"	"	"		12,9 (131)	12,2 (124)		
	5,4-7,4 (55-75)	1020	8,0	K60	588 (60)	441 (45)	20		39,2 (-60 ^b С) 4,0	50 (-60)	0,43	6,0 (61)	5,8 (59)		1,4
			8,5	"	"	"	"	"	"	"		6,2 (63)	6,5 (66)		
			9,0	"	"	"	"	20	"	"		6,9 (70)	6,6 (67)		
			9,5	"	"	"	"	"	"	"		7,3 (74)	7,0 (71)		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"		7,5 (75)	7,4 (75)		
			10,3	"	"	"	"	20	"	"		8,0 (81)	7,6 (77)		
			10,5	"	"	"	"	"	"	"		8,2 (83)	7,8 (79)		
			10,6	"	"	"	"	"	"	"		8,3 (84)	7,9 (80)		
			10,8	"	"	"	"	"	"	"		8,4 (85)	8,0 (81)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжс- кий труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4-7,4 (55-75)	1020	11,0	K 60	588 (60)	441 (45)	20	----	39,2 (-60°C) (4,0)	50 (-60°C)	0,43	8,6 (87)	8,2 (83)	Свариль- ношовные трубы из низколе- гирован- ной стали. Трубы из- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,34
			11,2	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		8,8 (89)	8,4 (85)		
			11,4	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,0 (90)	8,5 (86)		
			11,5	" "	" "	" "	20	" "	" "	" "		9,1 (92)	8,6 (87)		
			12,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,5 (96)	9,0 (91)		
			12,2	" "	" "	" "	20	" "	" "	" "		9,7 (98)	9,2 (93)		
			12,5	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		9,8 (100)	9,4 (95)		
			12,9	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		10,2 (104)	9,7 (98)		
			13,0	" "	" "	" "	20	" "	" "	" "		10,3 (105)	9,8 (99)		
			13,4	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		10,6 (108)	10,1 (103)		
			14,0	" "	" "	" "	20	" "	" "	" "		11,2 (114)	10,6 (108)		
			14,6	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		11,7 (119)	11,0 (112)		
			14,9	" "	" "	" "	20	" "	" "	" "		12,0 (122)	11,3 (115)		
			15,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		12,0 (122)	11,4 (116)		
			15,2	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		12,2 (124)	11,5 (117)		
			15,5	" "	" "	" "	20	" "	" "	" "		12,5 (127)	11,8 (120)		
			15,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		12,7 (129)	12,0 (121)		
			16,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		12,9 (131)	12,2 (124)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжс- кий труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4-7,4 (55-75)	820	7,0	K 56	550 (60)	441 (45)	20	—	29,4 (-60°C) (3,0)	50 (-60°C)	0,43	6,7 (68)	6,5 (66)	Сpirаль- ношовные трубы из низколе- гирован- ной стали. Трубы ки- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,4
			7,5	K60	588 (60)	441 (45)	— " —	— " —	— " —	— " —	0,43	7,0 (71)	6,8 (69)		
			8,0	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	7,5 (76)	7,4 (75)		
			8,5	— " —	— " —	— " —	20	— " —	— " —	— " —	— " —	8,1 (82)	7,9 (80)		
			9,0	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	8,6 (87)	8,4 (85)		
			9,5	— " —	— " —	— " —	20	— " —	— " —	— " —	— " —	9,2 (93)	8,9 (90)		
			10,0	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	9,7 (98)	9,4 (95)		
			10,3	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	9,9 (101)	9,7 (98)		
			10,5	— " —	— " —	— " —	20	— " —	— " —	— " —	— " —	10,2 (104)	9,8 (100)		
			10,6	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	10,3 (105)	9,9 (101)		
			10,8	— " —	— " —	— " —	20	— " —	— " —	— " —	— " —	10,5 (107)	10,2 (104)		
			11,0	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	10,7 (109)	10,4 (106)		
			11,2	— " —	— " —	— " —	20	— " —	— " —	— " —	— " —	10,9 (111)	10,6 (108)		
			11,4	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	11,1 (113)	10,8 (110)		
			11,5	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	11,3 (115)	10,9 (111)		
			12,0	— " —	— " —	— " —	20	— " —	— " —	— " —	— " —	11,8 (120)	11,4 (116)		
			12,2	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	12,0 (122)	11,6 (118)		
			12,5	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	— " —	12,4 (126)	11,9 (121)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4-7,4 (55-75)	820	12,9	K 60	588 (60)	441 (45)	20	----	29,4 (-60°C) (3,0)	50 (-60°C)	0,43	12,8 (130)	12,3 (125)	Сpirаль- ношовные трубы из горяческа- тамой иззколес- гирован- ной стали Трубы из- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,4
			13,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		12,9 (131)	12,4 (126)		
			13,4	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		13,3 (135)	12,9 (131)		
	5,4-7,4 (55-75)	720	7,0	K56 K60	550 (56)	441 (45)	20		29,4 (-60°C) (3,0)	50 (-60°C)	0,43	7,6 (77)	7,5 (76)		1,4
			7,5	" "	588 (60)	441 (45)	" "		" "	" "	0,43	8,3 (84)	8,1 (82)		
			8,0	" "	" "	" "	" "		" "	" "		8,6 (87)	8,4 (85)		
			8,5	" "	" "	" "	" "		" "	" "		9,2 (93)	9,0 (91)		
			9,0	" "	" "	" "	20		" "	" "		9,8 (100)	9,6 (97)		
			9,5	" "	" "	" "	" "		" "	" "		10,4 (106)	10,1 (103)		
			10,0	" "	" "	" "	20		" "	" "		11,0 (112)	10,7 (109)		
			10,3	" "	" "	" "	" "		" "	" "		11,4 (116)	11,1 (113)		
			10,5	" "	" "	" "	20		" "	" "		11,6 (118)	11,3 (115)		
			10,6	" "	" "	" "	" "		" "	" "		11,8 (120)	11,4 (116)		
			10,8	" "	" "	" "	" "		" "	" "		12,0 (122)	11,7 (119)		
			11,0	" "	" "	" "	20		" "	" "		12,2 (124)	11,8 (121)		
			11,2	" "	" "	" "	" "		" "	" "		12,5 (127)	12,1 (123)		
			11,4	" "	" "	" "	" "		" "	" "		12,8 (130)	12,0 (126)		
			11,5	" "	" "	" "	" "		" "	" "		12,8 (130)	12,5 (127)		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1976- 99	5,4-7,4 (55-75)	720	12,0	K60	588 (60)	441 (45)	20	—	29,4 (-60°C) (3,0)	50 (-60°C)	0,43	13,5 (137)	13,1 (133)	Сpirаль- ношовные трубы из низколе- гирован- ной стали Трубы из- готавли- ваются с объемной термооб- работкой	1,4
			12,2	"	"	"	"		"	"		13,8 (140)	13,3 (135)		
			12,5	"	"	"	"		"	"		14,2 (144)	13,7 (139)		
			12,9	"	"	"	"	20	"	"		14,7 (149)	14,2 (144)		
			13,0	"	"	"	"		"	"		14,7 (150)	14,3 (145)		
	630	7,0	K56 K60	550 (56)	441 (45)	"	"		29,4 (-60°C) (3,0)	50 (-60°C)		8,8 (89)	8,6 (87)		1,4
			7,5	"	588 (60)	441 (45)	"		"	"		9,4 (95)	9,2 (93)		
			8,0	"	"	"	"	20	"	"		9,8 (100)	9,7 (98)		
			8,5	"	"	"	"		"	"		10,6 (107)	10,2 (104)		
			9,0	"	"	"	"	20	"	"		11,2 (114)	10,9 (111)		
			9,5	"	"	"	"		"	"		12,0 (122)	11,6 (118)		
			10,0	"	"	"	"	20	"	"		12,7 (129)	12,3 (125)		
			10,3	"	"	"	"		"	"		13,1 (133)	12,7 (129)		
			10,5	"	"	"	"		"	"		13,4 (136)	13,0 (132)		
			10,6	"	"	"	"	20	"	"		13,5 (137)	13,1 (133)		
			10,8	"	"	"	"		"	"		13,8 (140)	13,4 (136)		
			11,0	"	"	"	"		"	"		14,1 (143)	13,6 (138)		
			11,2	"	"	"	"		"	"		14,4 (146)	13,9 (141)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжский трубный завод ТУ 14-3-1976-99	5,4-7,4 (55-75)	630	11,4	K56 K60	550/588 (56)/(60)	441 (45)	20	—	29,4 (-60°C) (3,0)	50 (-60°C)	0,43	14,7 (149)	14,2 (144)	Спиральношовные трубы из низколегированной стали Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
			11,5	"	"	"	"	"	"	"		14,7 (150)	14,3 (145)		
			12,0	"	"	"	"	"	"	"		15,3 (156)	14,8 (151)		
		530	7,0	"	"	"	20		"	"		10,4 (106)	10,1 (103)		
			7,5	"	"	"	"		"	"		11,2 (114)	10,9 (111)		
			8,0	"	"	"	"		"	"		11,7 (119)	11,4 (116)		
			8,5	"	"	"	"		"	"		12,6 (128)	12,2 (124)		
			9,0	"	"	"	20		"	"		13,5 (137)	13,0 (132)		
			9,5	"	"	"	"		"	"		14,3 (145)	13,8 (140)		
			10,0	"	"	"	20		"	"		15,1 (154)	14,6 (148)		
			10,3	"	"	"	"		"	"		15,6 (159)	15,0 (153)		
			10,5	"	"	"	20		"	"		15,8 (161)	15,3 (156)		
			10,6	"	"	"	"		"	"		16,1 (164)	15,5 (158)		
			10,8	"	"	"	"		"	"		16,5 (168)	15,9 (161)		
			11,0	"	"	"	20		"	"		16,8 (171)	16,2 (165)		
			11,2	"	"	"	"		"	"		17,2 (175)	16,5 (168)		
			11,4	"	"	"	"		"	"		17,5 (178)	16,8 (171)		
			11,5	"	"	"	"		"	"		17,7 (180)	17,0 (173)		
			12,0	"	"	"	"		"	"		18,6 (189)	17,8 (181)		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1977- 2000	7,4 (75)	1420	15,7	K60	588 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60 ⁰ C) (5,0)	78,4 (-20 ⁰ C) (8,0)	80 (-20 ⁰ C)	0,43	9,4 (96)	9,0 (92)	Спирально- шовные тру- бы из рулон- ной стали с объемной термообра- боткой	1,34
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1973- 98	5,5-7,4 (55-75)	1220	10,0	Ст.20 К-52	510 (52)	353 (36)	20	39,4 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,4 (-15 ⁰ C) (4,0)	80 (-15 ⁰ C)	0,40	5,0 (49)	4,9 (48)	Спирально- шовные тру- бы из угле- родистой ка- чественной стали.	1,4
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	5,6 (55)	5,4 (53)	5,4	1,4
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	6,1 (60)	6,0 (59)	6,0	1,4
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	6,8 (66)	6,5 (64)	6,5	1,34
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,3 (71)	7,0 (69)	7,0	1,34
		1220	10,0	K-56	549 (56)	441 (45)	24	147 (-60 ⁰ C) (15,0)	98 (-15 ⁰ C) (10,0)	95 (-20 ⁰ C)	0,46	6,6 (65)	6,5 (64)	Спирально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали	1,4
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,5 (73)	7,3 (71)	7,3	1,4
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,2 (80)	8,0 (78)	8,0	1,4
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,9 (87)	8,7 (85)	8,7	1,34
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,7 (95)	9,4 (92)	9,4	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжс- кий труб- ный завод	5,4-7,4 (55-75)	1220	10,0	17Г1С (К-56)	549 (56)	441 (45)	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-30° С)	0,46	6,6 (65)	6,5 (64)	Спирально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали.	1,4
ТУ 14- 3-1973- 98			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,9 (77)	7,5 (73)		1,4
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,2 (80)	8,0 (78)	Трубы изго- тавливаются с объемной термообра- боткой	1,4
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,34
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,7 (95)	9,4 (92)		1,34
		1220	10,0	17Г1С (К-60)	588 (60)	441 (45)	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-30° С)	0,46	6,6 (65)	6,5 (64)		1,4
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,9 (77)	7,5 (73)		1,4
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,2 (80)	8,0 (78)		1,4
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,34
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,7 (95)	9,4 (92)		1,34
		1220	10,0	10Г2ФБ К-60, Х70	588 (60)	482 (49,2)	23	147 (-60° С) (15,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-30° С)	0,46	7,4 (72)	7,1 (70)		1,4
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,1 (79)	7,9 (77)		1,4
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,4
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,7 (95)	9,5 (93)		1,34
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,5 (103)	10,2 (100)		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1973- 98	5,4-7,4 (55-75)	1020	9,0	Ст.20 К-52	510 (52)	353 (36)	20	39,4 (-60 ⁰ C) (4,0)	39,4 (-15 ⁰ C) (4,0)	80 (-15 ⁰ C)	0,40	5,4 (53)	5,1 (50)	Спирально- шовные тру- бы из угле- родистой ка- чественной стали	1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	6,0 (59)	5,8 (57)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	6,7 (66)	6,4 (63)		1,4
			12,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	7,5 (73)	7,0 (69)		1,4
			13,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,1 (79)	7,7 (75)		1,34
			14,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,8 (86)	8,3 (81)		1,34
		1020	9,0	10Г2ФБ К-56	549 (56)	441 (45)	24	147 (-60 ⁰ C) (15,0)	98 (-15 ⁰ C) (10,0)	95 (-20 ⁰ C)	0,46	7,1 (70)	6,8 (67)	Спирально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали.	1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,8 (79)	7,7 (75)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,9 (87)	8,5 (83)		1,4
			12,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	9,8 (96)	9,3 (91)		1,4
			13,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	10,7 (105)	10,1 (99)		1,34
			14,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	11,6 (114)	11,0 (108)		1,34
		1020	9,0	17П1С К-56	549 (56)	441 (45)	20	98 (-60 ⁰ C) (10,0)	98 (-15 ⁰ C) (10,0)	95 (-20 ⁰ C)	0,46	7,1 (70)	6,8 (67)		1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,1 (79)	7,7 (75)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,9 (87)	8,5 (83)		1,4
			12,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	9,8 (96)	9,3 (91)		1,4
			13,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	10,7 (105)	10,1 (99)		1,34
			14,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	11,6 (114)	11,0 (108)		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волинс- кий труб- ный завод ТУ 14- 3-1973- 98	5,4-7,4 (55-75)	1020	9,0	17Г1С К-60	588 (60)	441 (45)	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,1 (70)	6,8 (67)	Спирально- шовные тру- бы из нико- ледирован- ной стали. Трубы изго- тавливаются с объемной термообра- боткой	1,4
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,1 (79)	7,7 (75)		1,4
			11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (87)	8,5 (83)		1,4
			12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,8 (96)	9,3 (91)		1,4
			13,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,7 (105)	10,1 (99)		1,34
			14,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,6 (114)	11,0 (108)		1,34
	1020	9,0	12Г2ФБ К-60, Х70	588 (60)	482 (49,2)	23	147 (-60° С) (15,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,8 (76)	7,5 (73)			1,4
		10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,8 (86)	8,4 (82)		1,4
		11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,7 (95)	9,3 (91)		1,4
		12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,7 (105)	10,2 (100)		1,4
		13,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,7 (115)	11,1 (109)		1,34
		14,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,7 (124)	12,0 (118)		1,34
	820	8,0	Ст.20 К-52	510 (52)	353 (36)	20	39,4 (-60° С) (4,0)	39,4 (-15° С) (4,0)	80 (-15° С)	0,40	5,9 (38)	5,7 (36)	Спирально- шовные тру- бы из угле- родистой ка- чественной стали. Трубы изго- тавливаются с объемной термообра- боткой	1,4	
		9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	6,7 (66)	6,5 (64)		1,4
		10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	7,6 (74)	7,4 (72)		1,4
		11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,4 (82)	8,2 (80)		1,4
		12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,3 (91)	9,0 (88)		1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волховский трубный завод ТУ 14-3-1973-98	820	5,4-7,4 (55-75)	10Г2ФБ К-56	8,0	549	441	24	147 (-60° С) (15,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,8 (76)	7,7 (75)	Спиральношовные трубы из низкоалегированной стали. Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
				9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,4
				10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,0 (98)	9,7 (95)		1,4
				11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,1 (109)	10,8 (106)		1,4
				12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,3 (120)	11,8 (116)		1,4
	820	8,0 (56)	17Г1С К-56	549	441	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,8 (76)	7,7 (75)	1,4		
				9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (87)	8,7 (85)	1,4	
				10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,0 (98)	9,7 (95)	1,4	
				11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,1 (109)	10,8 (106)	1,4	
				12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,3 (120)	11,8 (116)	1,4	
	820	8,0 (60)	17Г1С К-60	588	441	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,8 (76)	7,7 (75)	1,4		
				9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (87)	8,7 (85)	1,4	
				10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,0 (98)	9,7 (95)	1,4	
				11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,1 (109)	10,8 (106)	1,4	
				12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,3 (120)	11,8 (116)	1,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжский трубный завод ТУ 14-3-1973-98	5,4-7,4 (55-75)	820	8,0	10Г2ФБ К-60, Х70	588 (60) (49,2)	482 23	147 (-60° C) (15,0)	98 (-15° C) (10,0)	95 (-20° C)	0,46	8,6 (84)	8,3 (81)	Сpirально-шовные трубы из низко-легированной стали	1,4	
	9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,7 (95)	9,5 (93)		1,4	
	10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,9 (107)	10,6 (104)	Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4	
	11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	12,1 (119)	11,8 (116)		1,4	
	12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	13,4 (131)	13,0 (127)		1,4	
	720	7,0	Ст.20 К-52	510 (52)	353 (36)	20	39,4 (-60° C) (4,0)	39,4 (-15° C) (4,0)	80 (-15° C)	0,40	6,0 (59)	5,8 (57)	Сpirально-шовные трубы из углеродистой качественной стали	1,4	
		8,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	6,8 (67)	6,6 (65)		1,4	
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,7 (75)	7,5 (73)		1,4	
		10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,7 (85)	8,4 (82)	Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4	
		11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,6 (94)	9,3 (91)		1,4	
		12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,6 (104)	10,2 (100)		1,4	
	720	7,0	10Г2ФБ К-56	549 (56)	441 (45)	24	147 (-60° C) (15,0)	98 (-15° C) (10,0)	95 (-20° C)	0,46	7,9 (77)	7,8 (76)	Сpirально-шовные трубы из низко-легированной стали	1,4	
		8,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,4	
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,2 (100)	9,9 (97)	Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4	
		10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,4 (112)	11,1 (109)		1,4	
		11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	12,8 (125)	12,4 (121)		1,4	
		12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	14,0 (137)	13,8 (135)		1,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волж- ский труб- ный завод ТУ 14- 3-1973- 98	5,4-7,4 (55-75)	720	7,0	17Г1С К-56	549 (56)	441 (45)	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,9 (77)	7,8 (76)	Сpirально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали.	1,4
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,4
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,2 (100)	9,9 (97)	Трубы изго- тавливаются с объемной термообра- боткой	1,4
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,4 (112)	11,1 (109)		1,4
			11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,8 (125)	12,4 (121)		1,4
			12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	14,0 (137)	13,8 (135)		1,4
		720	7,0	17Г1С К-60	588 (60)	441 (45)	20	98 (-60° С) (10,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	7,9 (77)	7,8 (76)		1,4
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (87)	8,7 (85)		1,4
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,2 (100)	9,9 (97)		1,4
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,4 (112)	11,1 (109)		1,4
			11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,8 (125)	12,4 (121)		1,4
			12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	14,0 (137)	13,8 (135)		1,4
		720	7,0	10Г2ФБ К-60, Х70	588 (60)	482 (49,2)	23	147 (-60° С) (15,0)	98 (-15° С) (10,0)	95 (-20° С)	0,46	8,7 (85)	8,5 (83)		1,4
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,7 (95)	9,5 (93)		1,4
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,1 (109)	10,8 (106)		1,4
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,6 (123)	12,1 (119)		1,4
			11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	13,9 (136)	13,5 (132)		1,4
			12,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,3 (150)	14,8 (145)		1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Волжский трубный завод ТУ 14-3-1973-98	5,4-7,4 (55-75)	630	7,0	Ст.20 К-52	510 (52)	353 (36)	20	39,4 (-60° C) (4,0)	39,4 (-15° C) (4,0)	80 (-15° C)	0,40	6,9 (68)	6,7 (66)	Сpirальношовные трубы из углеродистой качественной стали. Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
			8,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	8,0 (78)	7,8 (76)		1,4
			9,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	9,1 (89)	8,8 (86)		1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	10,2 (100)	9,9 (97)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	11,6 (114)	11,0 (108)		1,4
	10Г2ФБ К-56	630	7,0	10Г2ФБ К-56	549 (56)	441 (45)	14	147 (-60° C) (15)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	9,1 (89)	8,9 (87)	Сpirальношовные трубы из низкоалегированной стали. Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
			8,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	10,2 (100)	10,0 (98)		1,4
			9,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	11,6 (114)	11,3 (111)		1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	13,2 (129)	12,8 (125)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	14,6 (143)	14,1 (138)		1,4
	17Г1С К-56	630	7,0	17Г1С К-56	549 (56)	441 (45)	20	98 (-60° C) (10)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	9,1 (89)	8,9 (87)	Сpirальношовные трубы из низкоалегированной стали. Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
			8,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	10,2 (100)	10,0 (98)		1,4
			9,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	11,6 (114)	11,3 (111)		1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	13,2 (129)	12,8 (125)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	14,6 (143)	14,1 (138)		1,4
	17Г1С К-60	630	7,0	17Г1С К-60	588 (60)	441 (45)	20	98 (-60° C) (10)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	9,1 (89)	8,9 (87)	Сpirальношовные трубы из низкоалегированной стали. Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4
			8,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	10,2 (100)	10,0 (98)		1,4
			9,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	11,6 (114)	11,3 (111)		1,4
			10,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	13,2 (129)	12,8 (125)		1,4
			11,0	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"	14,6 (143)	14,1 (138)		1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Валекс- кий труб- ный завод ТУ 14- 3-1973- 98	5,4-7,4 (55-75)	630	7,0	10Г2ФБ К-60, Х70	588 (60)	482 (49,2)	23	147 (-60° C) (15)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	9,9 (97)	9,7 (95)	Спирально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали.	1,4
			8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,1 (109)	10,9 (107)		1,4
			9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,8 (125)	12,5 (122)		1,4
			10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	14,4 (141)	13,9 (136)		1,4
			11,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,9 (156)	15,4 (151)		1,4
	530	7,0	Ст 20 К-52	510 (52)	353 (36)	20	39,4 (-60° C) (4,0)	39,4 (-15° C) (4,0)	80 (-15° C)	0,40	8,0 (78)	7,8 (76)	Спирально- шовные тру- бы из угле- родистой ка- чественной стали. Трубы изготавлива- ются с объе- мной термо- обработкой	1,4	
		8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,2 (90)	9,0 (88)		1,4
		9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,5 (103)	10,2 (100)		1,4
		10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,8 (116)	11,4 (112)		1,4
	530	7,0	10Г2ФБ К-56	549 (56)	441 (45)	24	147 (-60° C) (15)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	10,8 (106)	10,5 (103)	Спирально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали.	1,4	
		8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,1 (119)	11,8 (116)		1,4
		9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	14,0 (137)	13,5 (132)		1,4
		10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,7 (154)	15,1 (148)		1,4
	530	7,0	17Г1С К-56	549 (56)	441 (45)	20	98 (-60° C) (10)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	10,8 (106)	10,5 (103)	Спирально- шовные тру- бы из низко- легирован- ной стали.	1,4	
		8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,1 (119)	11,8 (116)		1,4
		9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	14,0 (137)	13,5 (132)		1,4
		10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,7 (154)	15,1 (148)		1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Волжский трубный завод ТУ 14-3-1973-98	530	7,0	17Г1С К-60	588	441	20	98	(-60° C) (10)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	10,8 (106)	10,5 (103)	Сpirальношовные трубы из низкоалегированной стали. Трубы изготавливаются с объемной термообработкой	1,4	
				8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,1 (119)	11,8 (116)		1,4	
				9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	14,0 (137)	13,5 (132)		1,4	
				10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,7 (154)	15,1 (148)		1,4	
				530	7,0	10Г2ФБ К-60, Х70	588	482	23	147 (-60° C) (15)	98 (-15° C) (10)	95 (-20° C)	0,46	11,8 (116)	11,5 (113)	1,4
				8,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	13,4 (131)	13,0 (127)	1,4		
				9,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,2 (149)	14,8 (145)	1,4		
				10,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	17,1 (168)	16,5 (162)	1,4		

ПЕРЕЧЕНЬ

технических условий на стальные трубы большого диаметра
и их характеристики (Новомосковский трубный завод. Украина)

Таблица 1

Поставщик труб, № техни- ческих условий	Рабочее давле- ние, МПа, кгс/см ²	Наруж- ний диа- метр труб, мм.	Номи- нальная толши- на стен- ки, мм.	Нормативные характеристики основного металла							Эквива- лент уг- лерода, не более	Гарантиро- ванное заво- дом ис- пытательное дав- ление (по ТУ) МПа, (кгс/см ²)	Конст- рукции трубы, состоя- ние по- ставки металла, изоляции	Коэф- фици- циент по ма- тери- алу, К1	
				Марка стали	Времен- ное соп- ротив- ление разрыву МПа, (кгс/мм ²)	Предел теку- чести, МПа (кгс/ мм ²)	Относи- тельное удлине- ние, %	Удар- ная вяз- кость Дж/см ² (кгс/см ²)	Удар- ная вяз- кость Дж/см ² (кгс/ см ²)	Про- цент во- локна в изломе образ- зов, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ново- москов- ский труб- ный завод ТУ-14- 3-1424- 94	7,4 (75)	1020	10,3°	10Г2ФБЮ	590 (60)	460 (47)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)	0,43	8,5 (87)	8,1 (83)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			12,3°	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		10,3 (105)	9,8 (100)		
		1020	13,4°	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	- " -	- " -	- " -	0,43	9,5 (97)	9,0 (92)		
	6,3 (64)	1020	11,4	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)	0,43	8,1 (83)	7,8 (79)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			11,2°	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,0 (81)	7,6 (77)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ново- москов- ский труб- ный завод ТУ-14- 3-1424- 94	7,4-5,4 (75-55)	1020	14,9	13Г1СБ- У	570 (58)	470 (47)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	49,0 (-15°C) (5,0)	60 (-15°C)	0,43	12,8 (130,2)	12,1 (123,7)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			14,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		12,2 (123,9)	11,5 (117,7)		
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		12,0 (122,1)	11,4 (116,0)		
			13,1*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,2 (114,1)	10,6 (108,4)		
	5,4-6,3 (55-64)	1020	12,1*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,3 (105,1)	9,8 (99,9)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,2 (104,3)	9,7 (99,0)		
			11,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,5 (97,2)	9,1 (92,3)		
			11,0*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,4 (95,4)	8,9 (90,6)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,5 (86,6)	8,1 (82,2)		
			9,7*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,2 (83,9)	7,8 (79,7)		
			9,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,0 (81,3)	7,6 (77,8)		
			9,0*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,6 (77,8)	7,2 (73,9)		
	5,4 (55)	1020	9,3*	17Г1С-У	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,1 (62)	5,9 (60)	Прямошов- ные трубы из термо- обработанной (нормали- зация, нормали- зация с отпуском) листовой стали.	1,34
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		6,4 (65)	6,1 (62)		
			10,5*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,0 (71)	6,6 (67)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,1 (72)	6,7 (68)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,7 (79)	7,4 (75)		
			13,0*	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,5 (87)	8,1 (83)		
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,2 (93)	8,6 (88)		
			14,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,4 (96)	8,9 (91)		
			14,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,8 (100)	9,3 (95)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ново- москов- ский труб- ный завод ТУ-14- 3-1424- 94	5,4 (55)	1020	11,0	Ст.3сп (С345Т)	470 (48)	323 (33)	20	29,2 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,5 (66)	6,2 (63)	Прямошов- ные трубы (термическ- ое упроч- ение: за- калка с отпуском, нормали- зация с отпуском)	1,34
	11,3*		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	6,6 (67)	6,4 (65)		
	12,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,1 (72)	6,8 (69)		
	14,0*		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,2 (84)	7,9 (81)		
	12,0		Ст.3сп (С315Т)	430 (44)	294 (30)	20	29,2 (-40°C) (3,0)	29,4 (0°C) (3,0)	50 (0°C)	0,46	6,4 (65)	6,2 (63)			
	12,3*		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	6,6 (67)	6,3 (64)		
	14,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,5 (76)	7,2 (73)		
Ново- москов- ский труб- ный завод ТУУ- 14-8-19- 99 ТУ У- 14-8-20- 99	5,4-7,4 (55-75)	530	6,0	K34	333 (34)	206 (21)	26	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	0,46	--	--	Прямошов- ные тру- бы, сва- ранные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
	7,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -				
	8,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -				
	9,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -				
	10,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -				
	11,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)		0,46				
	12,0		- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -				

* толщины стенок для газопроводных труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ново- москов- ский труб- ный завод ТУУ- 14-8-19- 99 ТУ У- 14-8-20- 99	5,4-7,4 (55-75)	530	6,0	K38	372 (38)	235 (24)	24	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	0,46	--	--	Прямошов- ные тру- бы, сва- ранные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
			7,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			8,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			11,0	"	"	"	"	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)		0,46				
			12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
		530	6,0	K42	412 (42)	245 (25)	23	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	0,46	--	--	Прямошов- ные тру- бы, сва- ранные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
			7,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			8,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			11,0	"	"	"	"	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)		0,46				
			12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
		530	6,0	K48	471 (48)	324 (33)	20	29,4 (-40°C) (3,0)	29,4 (-5°C) (3,0)	--	0,46	--	--	Прямошов- ные тру- бы, сва- ранные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
			7,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			8,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			11,0	"	"	"	"	39,2 (-40°C) (4,0)	29,4 (-5°C) (3,0)		0,46				
			12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ново- москов- ский труб- ный завод ТУ У- 14-8-19- 99 ТУ У- 14-8-20- 99	5,4-7,4 (55-75)	530	6,0	K50	490 (50)	343 (35)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	-	0,46	-	-	Прямошов- ные тру- бы, сва- рочные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
			7,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			8,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			11,0	"	"	"	"	"	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	0,46				
			12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
		530	6,0	K52	510 (52)	353 (36)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	-	0,46	-	-	Прямошов- ные тру- бы, сва- рочные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
			7,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			8,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			11,0	"	"	"	"	"	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	0,46				
			12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
		530	6,0	K55	540 (55)	373 (38)	20	29,4 (-60°C) (3,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	-	0,46	--	-	Прямошов- ные тру- бы, сва- рочные токами высокой частоты, из горя- чекатан- ного рулона	1,47
			7,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			8,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			9,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			10,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			11,0	"	"	"	"	"	39,2 (-60°C) (4,0)	29,4 (-15°C) (3,0)	0,46				
			12,0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		

ПЕРЕЧЕНЬ
технических условий на стальные трубы большого диаметра и
их характеристики (Харцызский трубный завод Украина)

Таблица 1

Поставщик труб, № технических условий	Рабочее давление, МПа, кгс/см ²	Наружный диаметр труб, мм	Номинальная толщина стенки, мм	Нормативные характеристики основного металла								Эквивалент углерода, не более	Гарантируемое заводом испытательное давление (по ТУ) МПа, (кгс/см ²)	Конструкции трубы, состоящие поставки металла, изоляции	Коэф. надежд. по материалу, K1	
				Марка стали	Временное сопротивление разрыву МПа, (кгс/мм ²)	Предел текучести, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость Дж/см ² (кгс/см ²)	Ударная вязкость Дж/см ² (кгс/см ²)	Процент во локна в изломе образцов, %	KCV					
											6		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Харцызский трубный завод, ТУ У 322-8-22-96	7,4 (75)	1420	16,2	13Г1СБ-У	570 (58)	470 (48)	20	49,0 (-40 °C) (5,0)	78,4 (-5 °C) (8,0)	80 (-5 °C)	0,43	9,9 (101)	9,6 (98)	Прямые трубы из стали контролируемых заводской изоляцией	1,34	
			19,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	12,0 (122)	11,7 (119)			
Харцызский трубный завод, ТУ 14-3-1938-2000	7,4 (75)	1420	15,7	10Г2ФБ или лист импортной поставки X70	588 (60)	440 (45)	20	53,9 (-60 °C) (5,5)	78,4 (-20 °C) (8,0)	80 (-20 °C)	0,43	9,0 (92)	8,5 (87)	Прямые трубы из листовой стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией	1,34	
			15,7	- " -	460 (47)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,4 (96)	8,9 (91)			
			15,7	- " -	480 (49)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,8 (100)	9,3 (95)			
			18,7	- " -	440 (45)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,8 (111)	10,3 (105)			
			18,7	- " -	460 (47)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,4 (116)	10,8 (110)			
			18,7	- " -	480 (49)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,8 (120)	11,3 (115)			
			18,3	588 (60)	460 (47)	20	64,0 (-60 °C) (5,0)	88,0 (-20 °C) (9,0)	85 (-20 °C)	0,43	11,1 (113)	10,5 (107)	1,34			
			18,3	- " -	480 (49)	20	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,0 (112)			11,5 (118)	
			21,8	- " -	460 (47)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	13,2 (136)			12,7 (129)	
			21,8	- " -	480 (49)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	13,2 (135)			13,9 (142)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцызский трубный завод, ТУ 14-3-1873-92	7,4 (75)	1420	16,8	09Г2ФБ	550	422	20	49,0 (-60 °C) (5,0)	78,4 (-20 °C) (8,0)	80 (-20 °C)	0,43	9,2 (94)	8,8 (90)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией	1,34
			20,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,2 (114)	10,7 (109)		
			13,8	09Г2ФБ	550	422	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	58,9 (-20 °C) (6,0)	70 (-20 °C)	0,43	8,8 (90)	8,4 (86)		
Харцызский трубный завод, ТУ-У-14-8-2-97	7,4 (75)	1220	16,5	09Г2БТ	(56)	(43)		49,0 (-60 °C) (5,0)	- " -	- " -	- " -	10,6 (108)	10,2 (104)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией	1,34
			11,0	10Г2ФБ	590	441	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	58,8 (-20 °C) (6,0)	70 (-20 °C)		7,3 (75)	7,0 (71)		
			11,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,6 (78)	7,2 (74)		
			12,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		- " -	- " -		
			13,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,8 (90)	8,4 (86)		
			14,1	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		9,4 (96)	9,0 (92)		
			16,2	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C) (5,0)	- " -	- " -		10,9 (111)	10,3 (106)		
			11,8	13Г1СБ-у	570	471	- " -	39,2 (-60 °C) (4,0)	58,8 (-15 °C) (6,0)	70 (-15 °C)		8,4 (86)	8,0 (82)		
	7,4 (75)	1220	13,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,5 (97)	9,1 (93)	1,34	
			13,6	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		0,43	9,7 (99)	9,3 (95)	
			16,7	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C) (5,0)	- " -	- " -		12,0 (122)	11,4 (116)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцыз- ский трубный завод, ТУ-У- 14-8-2- 97	5,4-6,3- 7,4 (55-64- 75)	1220	12,0	13Г1С-У	539 (55)	402 (41)	20	39,2 (-40 ⁰ С) (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-15 ⁰ С) (4,0)	60 (-15 ⁰ С)*		7,3 (75)	7,0 (71)	Прямошов- ные трубы из стали контролиру- емой про- катки с за- водской изо- ляцией	1,34
			12,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,43	7,5 (75)	7,2 (74)		
			14,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	58,8 (-15 ⁰ С) (6,0)	70 (-15 ⁰ С)		8,5 (87)	8,1 (83)		
			14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,7 (89)	8,3 (85)		
			14,6	- " -	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -		8,9 (91)	8,5 (87)		
			17,5	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-40 ⁰ С) (-60 ⁰ С) (5,0)	- " -	- " -		10,8 (110)	10,3 (105)		
	5,4-6,3 (55-64)	1220	12,7	13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-60 ⁰ С) (4,0)	39,2 (-15 ⁰ С) (4,0)	60 (-15 ⁰ С)*		7,0 (71)	6,7 (69)	Прямошов- ные трубы из стали контролиру- емой про- катки с за- водской изо- ляцией	1,34
			13,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,2 (74)	6,9 (70)		
			15,2	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 ⁰ С) (5,0)	- " -	- " -		8,4 (86)	8,0 (82)		
	5,4-6,3 (55-64)	1220	12,7	13ГС	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-40 ⁰ С) (4,0)	39,2 (0 ⁰ С) (4,0)	60 (0 ⁰ С)		7,0 (71)	6,7 (69)	Прямошов- ные трубы из стали контролиру- емой про- катки с за- водской изо- ляцией или без нее	
			13,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,2 (74)	6,9 (70)		
			15,2	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-40 ⁰ С) (5,0)	- " -	- " -		8,4 (86)	8,0 (82)		

* по требованию потребителя возможны температуры 0⁰С, минус 5⁰С и минус 10⁰С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харыгзский трубный 38-вод. ТУ-У. 322-8-21-96	7,4 (75)	920	11,7	13ГС 13ГС-У	510 (52)	362 (37)	20	39,0 (-40 °C)	39,0 (0 °C)	60 (0 °C)		8,5 (86)	8,3 (84)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией или без нее	1,34
		820	10,4	- " -	- " -	- " -	20	(4,0)	(4,0)	- " -		8,5 (86)	8,2 (83)		
			11,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,4 (95)	9,1 (91)		
		1020	10,8	13ГС 13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	39,0 (-40 °C)	39,0 (0 °C)	60 (0 °C)		7,1 (72)	6,9 (70)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(4,0)		0,43	7,2 (73)	7,0 (71)		
			11,9	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		7,8 (79)	7,6 (77)		
	6,3 (64)	920	10,7	- " -	510 (52)	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,8 (79)	7,6 (77)		
			10,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,9 (80)	7,7 (78)		
		820	9,5	- " -	- " -	- " -	- " -	29,0 (-40 °C)	- " -	- " -		7,7 (78)	7,5 (76)		
			9,7	- " -	- " -	- " -	- " -	(3,0)	- " -	- " -		7,9 (80)	7,7 (78)		
	5,4 (55)	1020	8,7	13ГС 13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	29,0 (-40 °C)	29,0 (0 °C)	50 (0 °C)		5,7 (58)	5,5 (56)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34
			9,5	- " -	- " -	- " -	- " -	(3,0)	(3,0)	- " -		6,2 (63)	6,0 (61)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		6,5 (66)	6,3 (64)		
			10,4	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-40 °C) (4,0)	- " -	- " -	0,43	6,8 (69)	6,6 (67)		
		920	9,1	- " -	510 (52)	363 (37)	20	29,0 (-40 °C)	- " -	50 (0 °C)		6,6 (67)	6,4 (65)		
			9,4	- " -	- " -	- " -	- " -	(3,0)	- " -	- " -		6,8 (69)	6,6 (67)		
		820	8,2	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		6,6 (67)	6,4 (65)		
			8,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		6,8 (69)	6,6 (67)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харыгс кий труб- ный за- вод, ТУ- У. 322- 8-21-96	7,4 (75)	920	11,1	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	39,0 (-60°C) (4,0)	39,0 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)	0,43	8,8 (89)	8,5 (86)	Прямошов- ные трубы из стали контролиру- емой про- катки	1,34
	820	9,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,7 (88)	8,5 (86)		
		10,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-60°C) (3,0)	- " -	- " -		9,6 (97)	9,3 (94)		
		11,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,1 (102)	9,8 (99)		
	6,3 (64)	1020	9,9	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	29,0 (-60°C) (3,0)	39,0 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)		7,0 (71)	6,8 (69)		
		10,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-60°C) (4,0)	- " -	- " -		7,2 (73)	7,0 (71)		
		11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,8 (79)	7,6 (77)		
		11,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,9 (80)	7,7 (78)		
		11,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,0 (81)	7,8 (79)		
		920	8,9	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	29,0 (-60°C) (3,0)	39,0 (-15°C) (4,0)	60 (-15°C)		7,0 (71)	6,8 (69)		
		10,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-60°C) (4,0)	- " -	- " -		7,9 (80)	7,7 (78)		
		10,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,1 (82)	7,9 (80)		
	820	8,0	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	29,0 (-60°C) (3,0)	- " -	- " -	- " -		7,0 (71)	6,8 (69)		
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,9 (80)	7,7 (78)		
		9,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,1 (82)	7,9 (80)		
	5,4 (55)	1020	9,5	13Г1С-У	540 (55)	390 (40)	20	29,0 (-60°C) (3,0)	29,0 (-15°C) (3,0)	50 (-15°C)		6,7 (68)	6,5 (66)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харынэс кий труб- ный за- вод, ТУ- У- 14-8- 16-99	7,4 (75)	1020	12,1	13ГС	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-40 °C)	49,0 (0 °C)	60 (0 °C)	0,43	8,0 (82)	7,6 (77)	Прямошов- ные трубы из стали контролиру- емой про- катки	1,34
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		8,6 (88)	8,1 (83)		
			14,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,3 (95)	8,9 (91)		
			15,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (101)	9,4 (96)		
			17,5	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-40 °C) (3,0)	- " -	- " -		11,7 (119)	11,1 (113)		
	1020	12,1	13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-15 °C)	60 (-15 °C)	0,43	8,0 (82)	7,6 (77)		1,34	
			13,0	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		8,6 (88)	8,1 (83)		
			14,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,3 (95)	8,9 (91)		
			15,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (101)	9,4 (96)		
			17,5	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C) (5,0)	- " -	- " -		11,7 (119)	11,1 (113)		
920	920	11,7	13ГС	510 (55)	363 (37)	20	39,2 (-40 °C)	49,0 (0 °C)	60 (0 °C)	0,43	8,5 (87)	8,1 (83)		1,34	
			12,7	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		9,3 (95)	8,8 (90)		
			13,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (101)	9,4 (96)		
			15,8	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-40 °C) (5,0)	- " -	- " -		11,7 (119)	11,1 (113)		
	920	11,7	13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-15 °C)	60 (-15 °C)	0,43	8,5 (87)	8,1 (83)		1,34	
			12,7	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		9,3 (95)	8,8 (90)		
			13,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,9 (101)	9,4 (96)		
			15,8	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C) (5,0)	- " -	- " -		11,7 (119)	11,1 (113)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харызс кий труб- ный за- вод, ТУ- 14-8- 16-99	5,4-6,3 (55-64)	1020	10,1	13ГС	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-40 °C) (4,0)	39,2 (0 °C) (4,0)	50 (0 °C) - " -	0,43	6,7 (68)	6,3 (64)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			10,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			11,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			10,1	13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	39,2 (-15 °C) (4,0)	50 (-15 °C) - " -	0,43	6,7 (68)	6,3 (64)		1,34
			10,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			11,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
	9,2 (75)	920	10,7	13ГС	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-40 °C) (4,0)	39,2 (0 °C) (4,0)	50 (0 °C) - " -	0,43	7,9 (80)	7,5 (76)	1,34	
			10,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			10,7	13ГС-У	510 (52)	363 (37)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	39,2 (-15 °C) (4,0)	50 (-15 °C) - " -	0,43	7,9 (80)	7,5 (76)		1,34
			10,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			11,2	13Г1С-У	540 (55)	402 (41)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	49,0 (-15 °C) (5,0)	60 (-15 °C) - " -	0,43	8,1 (83)	7,7 (79)		1,34
			11,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			12,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			13,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			14,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -					
			16,6	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C) (5,0)	- " -	- " -				

[1]

1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харылс кий труб- ный за- вод, ТУ- У- 14-8- 16-99	7,4 (75)	1020	10,3	10Г2ФБ	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,6 (88)	8,1 (83)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			10,5	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		8,8 (90)	8,3 (85)		
			11,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,4 (96)	9,0 (92)		
			12,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,3 (105)	9,8 (100)		
			13,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,0 (112)	10,5 (107)		
			15,2	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C)	- " -	- " -		12,9 (131)	12,2 (124)		
		920	9,5	10Г2ФБ	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,8 (90)	8,3 (85)		1,34
			10,2	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		9,5 (97)	9,0 (92)		
			11,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,3 (105)	9,8 (100)		
			11,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		11,0 (112)	10,4 (106)		
			13,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		12,9 (131)	12,3 (125)		
	7,4 (75)	1016	11,1	X-60	530 (52)	413 (42)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,3 (85)	7,9 (81)		1,34
			12,7	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		9,5 (97)	9,1 (93)		
			14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,8 (110)	10,3 (105)		
			15,9	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C)	- " -	- " -		12,1 (123)	11,5 (117)		
		1067	11,9	X-60	530 (52)	413 (42)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,5 (87)	8,1 (83)		1,34
			12,7	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -		9,1 (93)	8,6 (88)		
			14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,3 (105)	9,8 (100)		
			15,9	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C)	- " -	- " -		11,5 (117)	10,9 (111)		

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
Харызс кий труб- ный зав- од, ТУ- у. 14-8- 16-99	7,4 (75)	965	10,3	X-60	530	413	20	39,2 (-60°С)	49,0 (-20°С)	60 (-20°С)	0,43	8,1 (83)	7,7 (79)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
					11,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,2 (94)	8,7 (89)		
					11,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,4 (96)	8,9 (91)		
					12,7	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,1 (103)	9,6 (99)		
					14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,4 (116)	10,8 (110)		
					15,9	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60°С)	- " -	- " -	12,7 (129)	12,1 (123)	
		914	10,3	X-60	530	413	20	39,2 (-60°С)	49,0 (-20°С)	60 (-20°С)	0,43	8,6 (88)	8,1 (83)	1,34	
					11,1	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(5,0)	- " -	9,3 (95)		8,8 (90)
					11,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,0 (102)	9,5 (97)		
					12,7	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,7 (109)	10,1 (103)		
					14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	12,1 (123)	11,5 (117)		
					15,9	- " -	- " -	- " -	- " -	(-60°С)	(5,0)	- " -	13,4 (137)		12,8 (130)
5,4-6,3 (55-64)	1016	9,5	X-60	530	413	20	39,2 (-60°С)	39,2 (-20°С)	50 (-20°С)	0,43	7,1 (72)	6,8 (69)	1,34	1,34	
					10,3	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(4,0)	- " -	7,7 (79)	7,4 (75)	
		1067	9,5	X-60	530	- " -	- " -	39,2 (-60°С)	39,2 (-20°С)	50 (-20°С)	0,43	6,8 (69)	6,5 (66)		
					10,3	- " -	- " -	(4,0)	(4,0)	- " -	- " -	7,4 (75)	7,0 (71)		
					11,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	7,9 (81)	7,6 (77)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцызский трубный завод, ТУУ-14-8-16-99	5,4-6,3 (55-64)	965	9,5	X-60	530 (52)	413 (42)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	7,5 (76)	7,2 (73)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34
	7,4 (75)	914	9,5	X-60	530 (52)	413 (42)	20	39,2 (-60°C) (4,0)	39,2 (-20°C) (4,0)	50 (-20°C)	0,43	7,9 (81)	7,6 (77)		1,34
	1067	11,1	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60°C)	49,0 (-20°C)	60 (-20°C)	0,43	8,4 (86)	8,0 (82)			1,34
		11,9	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(5,0)	-" -		9,1 (93)	8,6 (88)			
		12,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		9,7 (99)	9,2 (94)			
		14,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0	-" -		11,0 (112)	10,5 (107)			
		15,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	(-60°C) (5,0)	-" -		12,3 (125)	11,7 (119)			
	1016	10,3	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60°C)	49,0 (-20°C)	60 (-20°C)	0,43	8,2 (84)	7,8 (80)			1,34
		11,1	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(5,0)	-" -		8,9 (91)	8,5 (87)			
		11,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		9,6 (98)	9,1 (93)			
		12,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,2 (104)	9,7 (99)			
		14,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0	-" -		11,6 (118)	11,0 (112)			
		15,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	(-60°C) (5,0)	-" -		12,9 (131)	12,3 (125)			
	965	10,3	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60°C)	49,0 (-20°C)	60 (-20°C)	0,43	8,7 (89)	8,3 (85)			1,34
		11,2	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(5,0)	-" -		9,4 (96)	8,9 (91)			
		11,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,1 (103)	9,6 (98)			
		12,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,8 (110)	10,3 (105)			
		14,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0	-" -		12,2 (124)	11,6 (118)			
		15,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	(-60°C) (5,0)	-" -		13,6 (139)	12,9 (132)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцызск труб- ный за- вод, ТУ- У- 14-8- 16-99	5,4-6,3 (53-64)	1067	9,5	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60 °C)	39,2 (-20 °C)	50 (-20 °C)	0,43	7,3 (74)	6,9 (70)	Прямоиз- ванные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			10,3	" "	" "	" "	" "	(4,0)	(4,0)	" "	" "	7,8 (80)	7,5 (76)		
		1016	9,5	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60 °C)	39,2 (-20 °C)	50 (-20 °C)	0,43	7,6 (78)	7,3 (74)		1,34
		965	9,5	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60 °C)	39,2 (-20 °C)	50 (-20 °C)	0,43	8,0 (82)	7,7 (78)		1,34
	7,4 (75)	1067	10,3	X-70	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,2 (84)	7,8 (80)		1,34
			11,1	" "	" "	" "	" "	(4,0)	(3,0)	" "	" "	8,8 (90)	8,4 (86)		
			11,9	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	9,5 (97)	9,0 (92)		
			12,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	10,2 (104)	9,7 (99)		
			14,3	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	11,5 (117)	10,9 (111)		
			15,9	" "	" "	" "	" "	49,0 (-60 °C)	" "	" "	" "	12,8 (130)	12,2 (124)		
		1016	10,3	X-70	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,6 (88)	8,2 (84)		1,34
			11,1	" "	" "	" "	" "	(4,0)	(3,0)	" "	" "	9,3 (95)	8,8 (90)		
			11,9	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	10,0 (102)	9,5 (97)		
			12,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	10,7 (109)	10,2 (104)		
			14,3	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	12,1 (123)	11,5 (117)		
			15,9	" "	" "	" "	" "	49,0 (-60 °C)	" "	" "	" "	13,4 (137)	12,8 (130)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Харцызс кий труб- ный за- вод, ТУ- У. 14-8- 16-99	7,4 (75)	965	9,5	X-70	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	49,0 (-20 °C) (5,0)	60 (-20 °C) -" -	0,43	8,3 (85)	7,9 (81)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34	
			10,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,1 (93)	8,6 (88)			
			11,1	-" -	-" -	-" -	20	-" -	-" -	-" -	-" -	9,8 (100)	9,3 (95)			
			11,9	-" -	-" -	-" -	20	-" -	-" -	-" -	-" -	10,5 (107)	10,0 (102)			
			12,7	-" -	-" -	-" -	20	-" -	-" -	-" -	-" -	11,3 (115)	10,7 (109)			
			14,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	12,8 (130)	12,1 (123)			
			15,9	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0 (-60 °C) (5,0)	-" -	-" -	-" -	14,2 (145)	13,5 (138)			
		914	9,5	X-70	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	49,0 (-20 °C) (5,0)	60 (-20 °C) -" -	0,43	8,8 (90)	8,4 (86)		1,34	
			10,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,6 (98)	9,1 (93)			
			11,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	10,4 (106)	9,9 (101)			
			11,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,2 (114)	10,6 (108)			
			12,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	11,9 (121)	11,3 (115)			
			14,3	-" -	-" -	-" -	20	-" -	-" -	-" -	-" -	13,4 (137)	12,8 (130)			
			15,9	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0 (-60 °C) (5,0)	-" -	-" -	-" -	15,0 (153)	14,2 (145)			
		5,4-6,3 (55-64)	1016	9,5	X-70	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	39,2 (-20 °C) (4,0)	50 (-20 °C) (4,0)	0,43	7,9 (81)	7,6 (77)		1,34
			1067	9,5	X-70	590 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60 °C) (4,0)	39,2 (-20 °C) (4,0)	50 (-20 °C) (4,0)	0,43	7,6 (77)	7,2 (73)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцыс кий труб- ный за- вод, ТУ- У- 14-8- 16-99	7,4 (75)	920	10,1	13Г1С-У	540 (55)	402 (41)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-15 °C)	60 (-15 °C)	0,43	8,1 (83)	7,7 (79)	Прямошов- ные трубы из стали контроли- руемой прокатки	1,34
			10,3	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(5,0)	-" -		8,3 (85)	7,9 (81)		
			11,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		9,0 (92)	8,5 (87)		
			12,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		9,8 (100)	9,3 (95)		
			12,8	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0 (-60 °C)	-" -		10,4 (106)	9,9 (101)		
			15,0	-" -	-" -	-" -	-" -	(5,0)	-" -	-" -		12,3 (125)	11,7 (119)		
	5,4-6,3 (55-64)	1020	9,6	13Г1С-У	540 (55)	402 (41)	20	39,2 (-60 °C)	39,2 (-15 °C)	50 (-15 °C)	0,43	7,0 (71)	6,7 (68)		1,34
			9,9	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(4,0)	-" -		7,2 (73)	6,9 (70)		
			10,6	13Г1СБ- У	570 (58)	471 (48)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-15 °C)	60 (-15 °C)	0,43	9,0 (92)	8,6 (88)		1,34
			10,9	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(5,0)	-" -		9,3 (95)	8,8 (90)		
			11,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,0 (102)	9,5 (97)		
			12,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,9 (111)	10,3 (105)		
			13,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		11,6 (118)	11,0 (112)		
			15,8	-" -	-" -	-" -	-" -	49,0 (-60 °C)	-" -	-" -		13,6 (139)	13,0 (132)		
		920	9,6	13Г1СБ- У	570 (58)	471 (48)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-15 °C)	60 (-15 °C)	0,43	9,1 (93)	8,6 (88)		1,34
			9,8	-" -	-" -	-" -	-" -	(4,0)	(5,0)	-" -		9,3 (95)	8,8 (90)		
			10,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,0 (102)	9,4 (96)		
			11,4	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		10,8 (110)	10,3 (105)		
			12,2	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		11,6 (118)	11,0 (112)		
			14,2	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -		13,6 (138)	12,9 (131)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Харцызский трубный завод. ТУ У 14-8-16-99	7,4 (75)	914	9,5	X-65	530 (54)	448 (46)	20	39,2 (-60 °C)	49,0 (-20 °C)	60 (-20 °C)	0,43	8,5 (87)	8,0 (82)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34	
			10,3	- " -	- " -	- " -	20	(4,0)	(5,0)			9,2 (94)	8,7 (89)			
			11,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			9,9 (101)	9,4 (96)			
			11,9	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		10,7 (109)	10,1 (103)			
			12,7	- " -	- " -	- " -	20	- " -	- " -	- " -		11,4 (116)	10,9 (111)			
			14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-60 °C)	- " -	- " -	12,9 (131)	12,3 (125)			
			15,9	- " -	- " -	- " -	- " -	(5,0)	- " -	- " -		14,3 (146)	13,6 (139)			
Харцызский трубный завод. ТУ У-322-8-10-95	5,4-7,4 (55-75)	720	8,0	13ГС	510 (52)	353 (36)	20	29,0 (-40 °C)	29,0 (0 °C)	50 (0 °C)	0,44	7,2 (73)	7,0 (71)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией	1,34	
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	(3,0)	(3,0)			8,0 (82)	7,8 (80)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,1 (92)	8,7 (89)			
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-40 °C)	29,0 (0 °C)	50 (0 °C)		9,9 (101)	9,6 (98)			
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(3,0)			10,9 (111)	10,6 (108)		
		720	8,0	13Г1С-У	540 (55)	382 (39)	20	29,0 (-60 °C)	29,0 (-15 °C)	50 (-15 °C)	0,44	7,7 (79)	7,6 (77)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией	1,34	
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	(3,0)	(3,0)			8,8 (89)	8,5 (87)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,8 (100)	9,5 (97)			
			11,0	- " -	- " -	- " -	20	39,0 (-60 °C)	29,0 (-15 °C)	50 (-15 °C)		10,8 (110)	10,5 (107)			
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	(4,0)	(3,0)			11,8 (120)	11,5 (117)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцызский трубный завод, ТУ У-322-8-10-95	5,4-7,4 (55-75)	720	8,0	12Г2С	490 (50)	343 (35)	20	29,0 (-40 °C) (3,0)	29,0 (0 °C) (3,0)	50 (0 °C)	0,44	6,6 (67)	6,4 (65)	Прямошовные трубы из низколегированной листовой горячекатаной стали с заводской изоляцией	1,4
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,6 (77)	7,3 (74)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,4 (86)	8,2 (84)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-40 °C) (4,0)	- " -	- " -		9,4 (96)	9,2 (93)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,4 (106)	10,1 (103)		
	720		8,0	09Г2С	490 (50)	343 (35)	20	29,0 (-60 °C) (3,0)	29,0 (-20 °C) (3,0)	50 (-20 °C)	0,44	6,6 (67)	6,4 (65)		
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		7,6 (77)	7,3 (74)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		8,4 (86)	8,2 (84)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		9,4 (96)	9,2 (93)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -		10,4 (106)	10,1 (103)		
	630		8,0	13ГС	510 (52)	353 (36)	20	29,0 (-40 °C) (3,0)	29,0 (0 °C) (3,0)		0,44	8,2 (84)	7,9 (81)	Прямошовные трубы из стали контролируемых прокатки с заводской изоляцией	1,34
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			9,2 (94)	9,0 (92)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			10,4 (105)	10,0 (102)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-40 °C) (4,0)	- " -			11,4 (116)	11,1 (113)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			12,5 (127)	12,2 (124)		
	630		8,0	13Г1С-У	540 (55)	382 (39)	20	29,0 (-60 °C) (3,0)	29,0 (-15 °C) (3,0)		0,44	8,9 (91)	8,7 (88)	Прямошовные трубы из стали контролируемых прокатки с заводской изоляцией	1,34
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			10,0 (102)	9,7 (99)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			11,2 (114)	10,9 (111)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-60 °C) (4,0)	- " -			12,4 (126)	12,0 (122)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			13,5 (138)	13,1 (134)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцызский трубный завод, ГУ У-322-8-10-95	5,4-7,4 (55-75)	630	8,0	12Г2С	490 (50)	343 (35)	20	29,0 (-40 °C) (3,0)	29,0 (0 °C) (3,0)		0,44	7,6 (77)	7,3 (74)	Прямошовные трубы из низколегированной листовой горячекатанной стали с заводской изоляцией	1,4
			9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			8,6 (88)	8,3 (85)		
			10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			9,7 (99)	9,4 (96)		
			11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	39,0 (-40 °C) (4,0)	- " -			10,8 (110)	10,5 (107)		
			12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			12,0 (122)	11,6 (118)		
	630	8,0	09Г2С	490 (50)	343 (35)	20	29,0 (-60 °C) (3,0)	29,0 (-20 °C) (3,0)			0,44	7,6 (77)	7,3 (74)	Прямошовные трубы из низколегированной листовой горячекатанной стали с заводской изоляцией	1,4
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			8,6 (88)	8,3 (85)		
		10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			9,7 (99)	9,4 (96)		
		11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			10,8 (110)	10,5 (107)		
		12,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			12,0 (122)	11,6 (118)		
	530	8,0	13ГС	510 (52)	353 (36)	20	29,0 (-40 °C) (3,0)	29,0 (0 °C) (3,0)			0,44	9,8 (100)	9,5 (97)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки	1,34
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			11,1 (113)	10,7 (109)		
		10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			12,4 (126)	12,0 (122)		
	530	8,0	12Г2С	490 (50)	343 (35)	20	29,0 (-40 °C) (3,0)	29,0 (0 °C) (3,0)				9,0 (92)	8,7 (89)	Прямошовные трубы из низколегированной листовой горячекатанной стали с заводской изоляцией	1,4
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			10,3 (105)	10,0 (102)		
		10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			11,6 (118)	11,3 (115)		
	530	8,0	09Г2С	490 (50)	343 (35)	20	29,0 (-60 °C) (3,0)	29,0 (-20 °C) (3,0)				9,0 (92)	8,7 (89)		
		9,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			10,3 (105)	10,0 (102)		
		10,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -			11,6 (118)	11,3 (115)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Харцызский трубный завод ТУ У.322-8-10-95	5,4-7,4 (55-75)	530	8,0	13Г1С-У	540 (55)	382 (39)	20	29,0 (-60°C) (3,0)	29,0 (-15°C) (3,0)	—	0,44	10,6 (108)	10,3 (105)	Прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки с заводской изоляцией	1,34
			9,0	—“—	—“—	—“—	—“—	—“—	—“—	—		12,0 (122)	11,7 (119)		
			10,0	—“—	—“—	—“—	—“—	—“—	—“—	—		13,3 (136)	13,0 (132)		
ГОСТ 20295-85	530 630 720 820	5-12	Стали по ГОСТ 19282-89 1050-88 ТУ 14-1-1921-76, 14-1-1950-89, 14-1-3636-89	490,0- 510,0- 540,0 (50,0- 52,0- 55,0)	343,4- 353,0- 390,0 (35,0- 36,0- 40,0)	20	39,2 (-60°C) (-40°C) (4,0)	#	#	—	по ГОСТ 3845-75	—	Сpirаль-волнообразные и прямошовные трубы из низколегированной горячекатаных листовых и рулонных сталей.	1,47	
	1 720	5-12		588 (60)	412 (42)	16	39,2 (-60°C) (-40°C) (4,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	—	по ГОСТ 3845-75	—	Сpirаль-волнообразные и прямошовные трубы из низколегированной стали контролируемой прокатки	1,4	
	1 820	5-12		588 (60)	412 (42)	16	39,2 (-60°C) (-40°C) (4,0)	29,4 (-20°C) (3,0)	50 (-20°C)	—					

! При заказе труб по ГОСТ 20295-85 должны оговариваться дополнительные требования: # - ударная вязкость KCV -29,4 (3,0) Дж/см² (кгс м/см²) при температуре нуль и минус 5°C; ## - DWTT - 50% при температуре нуль и минус 5°C.

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
- Выбор труб следует производить в соответствии с фактической номенклатурой заводов-изготовителей.
 - Волжским трубным заводом выпускаются стальные электросварные спиральношовные трубы с наружным антикоррозийным покрытием диаметрами от 530 до 1420 мм по техническим условиям ТУ 14-3Р-33-2000 и ТУ 14-31-2000.
 - Рабочие давления, указанные в графе 2, относятся к газопроводным трубам. Для нефтепроводных и нефтепродуктотранспортных труб рабочее давление определяется проектной организацией по СНиП 2.05.06.85.
 - *1-Разные технологии производства труб
 4. Харцызским трубным заводом выпускаются стальные электросварные прямошовные трубы с наружным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием диаметром 1220 и 1420 мм по техническим условиям ТУ 14-3-1954-94, трубы Ø 530-1420 мм по ТУ У 14-8-34-2000

ПЕРЕЧЕНЬ
технических условий на стальные трубы большого диаметра
импортного производства и их характеристики

Таблица 2

Поставщик труб, номер технических условий, (рабочее давление)	Нару- жный диаметр труб, мм	Номи- наль- ная толщи- на стенки, мм	Нормативные характеристики основного металла						Экви- валент угле- рода, не более	Гарантиро- ванное за- водом ис- пытатель- ное давле- ние по ТУ МПа (кгс/см ²)	Конструк- ция тру- бы и сос- тояние поставки металла	Коэф- фици- ент надеж- ности по материа- лу, К
			Времен- ное соп- против- ление разрыву МПа (кгс/мм ²)	Пре- дел теку- чести, МПа (кгс/ мм ²)	Отно- сительное удли- нение %	Ударная вязкость Дж/см ² (кгс·м/ см ²) KCU	Ударная вязкость Дж/см ² (кгс·м/ см ²) KCV	Процент волокна в изло- ме об- разцов DWTT, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 100-86 (9,8 МПа)	1420	20,0	638 (65)	510 (52)	18	58,8 (-60° C) (6,0)	108,0 (-20° C) (11,0)	85 (-20° C)	0,46	13,4 (137)	100% УЗ контроль регули- руемая прокатка	1,34
		23,9	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	16,3 (166)		
		29,6	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	20,3 (207)		
	1220	16,5	638 (65)	510 (52)	18	49,0 (-60° C) (5,0)	78,4 (-20° C) (8,0)	80 (-20° C)	0,44	12,8 (131)		
		19,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,46	15,5 (158)		
		24,4	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,46	19,5 (199)		
	1220	17,8	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	78,4 (-20° C) (8,0)	80 (-20° C)	0,43	12,5 (128)		
		21,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	15,2 (155)		
		26,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	18,9 (193)		
	1020	13,2	638 (65)	510 (52)	18	49,0 (-60° C) (5,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-20° C)	0,44	12,3 (125)		
		15,7	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,44	14,7 (150)		
		19,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,46	18,4 (188)		
		14,2	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-20° C)	0,43	12,0 (122)		
		17,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,43	14,4 (147)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 100-86 (9,8 МПа)	1020	21,0	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-20° C) -	0,44	18,0 (184)	100% УЗ контроль	1,34
		26,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,46	22,3 (228)	регули- руемая прокатка	
(11,2 МПа) для соедини- тельных деталей	1020	26,0	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-40° C) -	0,44	22,3 (228)	100% УЗ контроль	1,34
	720	18,0	- " -	- " -	- " -	- " -	49,0 (-40° C) (5,0)	50 (-40° C) -	0,43	22,0 (224)	регули- руемая прокатка	
		26,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	32,2 (329)		
	530	15,0	- " -	- " -	- " -	39,2 (-60° C) (4,0)	39,2 (-40° C) (4,0)	- " -	0,43	25,0 (255)		
		21,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,46	35,7 (364)		
ТУ 100-86 (13,3 МПа)	720	16,5	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	49,0 (-31° C) (5,0)	60 (-31° C) -	0,4	20,0 (204)	100% УЗ контроль	1,34
		20,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,4	25,0 (255)	регули- руемая прокатка	
	530	11,6	- " -	- " -	- " -	39,2 (-60° C) (4,0)	39,2 (-31° C) (4,0)	50 (-31° C) -	0,4	19,0 (194)		
		14,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,4	23,7 (242)		
для соедини- тельных, деталей	720	24,0	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	49,0 (-31° C) (5,0)	60 (-31° C) -	0,4	30,2 (308)		
	530	17,0	- " -	- " -	- " -	39,2 (-60° C) (4,0)	39,2 (-31° C) (4,0)	50 (-31° C) -	0,4	28,4 (290)		
ТУ 84-94 (8,2 МПа)	1420	18,3	589 (60)	461 (47)	20	58,8 (-60° C) (6,0)	88,3 (-20° C) (9,0)	85 (-20° C) -	0,46	11,4 (112)	100% УЗ контроль	1,34
		21,8	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	13,7 (135)	регули- руемая прокатка	
		27,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	17,1 (168)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 84-94 (8,2 МПа)	1020	14,3	589 (60) " "	461 (47) " "	20	49,0 (-60° C) (5,0) " "	49,0 (-20° C) (5,0) " "	60 (-20° C) " " " "	0,44	12,5 (123) 13,7 (135) 18,5 (182)	100% УЗ контроль	1,34
		15,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		
		21,0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "		
	720	12,0	589 (60) 589 (60)	461 (47) 461 (47)	20	39,2 (-60° C) (4,0) 39,2 (-60° C) (4,0)	39,2 (-20° C) (4,0) 39,2 (-20° C) (4,0)	50 (-20° C) " "	0,43	15,0 (153) 19,7 (194)		
	530	11,6							0,43			
ТУ 75-86 (7,4 МПа)	1420	14,5	638 (65) " "	510 (52) " "	18	49,0 (-60° C) (5,0) " "	78,4 (-20° C) (8,0) " "	80 (-20° C) " " " "	0,44	9,6 (98) 11,5 (117)	100% УЗ контроль	1,34
		17,3	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44			
		21,5	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,45	14,4 (147)		
		15,7	589 (60) " "	461 (47) " "	20	49,0 (-60° C) (5,0) " "	78,4 (-20° C) (8,0) " "	80 (-20° C) " " " "	0,43	9,4 (96) 11,3 (115)		
		18,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,43			
		23,2	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44	14,0 (143)		
		19,5	589 (60) " "	461 (47) " "	20	49,0 (-60° C) (5,0) " "	78,4 (-20° C) (8,0) " "	80 (-20° C) " " " "	0,44	11,7 (119)	100% УЗ контроль	1,34
		24,3	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44	14,7 (150)		
		26,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44	16,3 (166)		
		19,5	589 (60) " "	461 (47) " "	20	49,0 (-60° C) (5,0) " "	78,4 (-40° C) (8,0) " "	80 (-40° C) " " " "	0,43	11,7 (119)		
		23,2	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44	14,0 (143)		
		24,3	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44	14,7 (150)		
		26,7	" "	" "	" "	" "	" "	" "	0,44	16,3 (166)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 75-86 (7,4 МПа)	1220	11,9	638 (65)	510 (52)	18	49,0 (-60° C) (5,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-20° C)	0,44	9,1 (93)	100% УЗ контроль	1,34
		14,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	11,0 (112)	регули- руемая прокатка	
		17,7	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	13,7 (140)		
		12,9	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-20° C)	0,43	9,0 (92)		
		15,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,43	10,8 (110)		
		19,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	13,4 (147)		
		20,5	589 (60)	461 (47)	20	58,8 (-60° C) (6,0)	58,8 (-20° C) (6,0)	70 (-20° C)	0,44	14,3 (146)		
		21,2	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	14,9 (152)		
		22,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	15,5 (158)		
		26,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	18,5 (189)		
ТУ 75-86 (7,4 МПа)	для соедини- тельных деталей	15,4	589 (60)	461 (47)	20	58,8 (-60° C) (6,0)	58,8 (-40° C) (6,0)	70 (-40° C)	0,43	10,6 (108)	100% УЗ контроль	1,34
		19,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,43	13,3 (136)	регули- руемая прокатка	
		20,5	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,43	14,3 (146)		
		22,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	15,5 (158)		
ТУ 75-86 (7,4 МПа)	1020	9,5	589 (60)	510 (52)	18	49,0 (-60° C) (5,0)	49,0 (-20° C) (5,0)	60 (-20° C)	0,44	8,7 (89)		
		11,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	10,4 (106)		
		14,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,44	13,0 (133)		
		10,3	589 (60)	461 (47)	20	- " -	- " -	- " -	0,43	8,6 (88)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 75-86 (7,4 МПа)	1020	12,3	589 (60)	461 (47)	20	49,0 (-60° C) (5,0)	49,0 (-20° C) (5,0)	60 (-20° C) -	0,43	10,3 (105)	100% УЗ контроль	1,34
		15,2	"	"	"	"	"	"	0,43	12,8 (131)	регули- руемая прокатка	
		17,0	"	"	"	"	"	"	0,43	14,1 (144)		
		18,4	"	"	"	"	"	"	0,43	15,4 (157)		
		21,0	"	"	"	"	"	"	0,44	17,7 (181)		
		21,5	"	"	"	"	"	"	0,44	18,2 (186)		
		24,0	"	"	"	"	"	"	0,44	20,5 (209)		
		12,9	"	"	"	49,0 (-40° C) (5,0)	49,0 (-40° C) (5,0)	60 (-40° C)	0,43	10,6 (108)		
		16,0	"	"	"	"	"	"	0,43	13,2 (135)		
		18,4	"	"	"	"	"	"	0,43	15,4 (157)		
ТУ 75-86 (7,4 МПа)	720	21,5	"	"	"	"	"	"	0,43	18,2 (186)		
		7,3	589 (60)	461 (47)	20	39,2 (-60° C) (4,0)	39,2 (-20° C) (4,0)	50 (-20° C)	0,43	8,6 (88)		
		8,7	"	"	"	"	"	"	0,43	10,3 (105)		
		10,8	"	"	"	"	"	"	0,43	12,8 (131)		
		14,0	"	"	"	"	"	"	0,43	16,5 (168)		
		16,0	"	"	"	"	"	"	0,43	19,0 (194)		
		19,9	"	"	"	"	"	"	0,44	24,1 (246)		
		20,0	"	"	"	"	"	"	0,44	24,2 (247)		
		21,6	"	"	"	"	"	"	0,44	26,4 (269)		
		22,0	"	"	"	"	"	"	0,44	27,0 (275)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ТУ 75-86 (7,4 МПа) для соеди- нительных деталей	720	11,3	589 (60)	461 (47)	20	39,2(-60° C) (4,0)	39,2 (-40° C) (4,0)	50 (-40° C)	0,43	13,2 (135)	100% УЗ контроль	1,34	
		14,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,43	16,5 (168)	регули- руемая прокатка		
		16,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,43	19,0 (194)			
		5,9	529 (54)	392 (40)	20	39,2(-60° C) (4,0)	39,2 (-20° C) (4,0)	50 (-20° C)	0,42	8,1 (83)			
		7,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,42	9,7 (99)			
	530	8,8	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,42	12,2 (124)			
		12,0	529 (54)	392 (40)	20	39,2(-60° C) (4,0)	39,2 (-20° C) (4,0)	50 (-20° C)	0,42	16,5 (168)			
		13,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,42	17,9 (183)			
		14,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	0,42	19,3 (197)			
		14,0	529 (54)	392 (40)	20	39,2(-60° C) (4,0)	39,2 (-40° C) (4,0)	50 (-40° C)	0,42	19,3 (197)			
ТУ 55-86 (5,4 МПа)	1220	9,5	589 (60)	461 (47)	20	49,0(-60° C) (5,0)	39,2 (-20° C) (4,0)	60 (-20° C)	0,43	6,6 (67)	100% УЗ контроль	1,34	
		11,4	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	7,9 (81)	регули- руемая прокатка		
		14,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,8 (100)			
		1020	7,6	-" -	-" -	-" -	39,2(-60° C) (4,0)	49,0 (-20° C) (5,0)	60 (-20° C)	0,42	6,4 (65)		
		9,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	7,6 (77)			
	720	11,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	9,5 (97)			
		6,0	529 (54)	392 (40)	-" -	39,2(-60° C) (4,0)	39,2 (-20° C) (4,0)	50 (-20° C)	-" -	6,1 (62)			
		7,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	7,2 (73)			
		8,8	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (91)			
		530	6,0	-" -	-" -	-" -	34,3(-60° C) (3,5)	34,3 (-20° C) (3,5)	50 (-20° C)	-" -	8,2 (84)		
		6,5	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	8,9 (91)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 100-98 (9,8 МПа)	1420	21,6	589 (60)	480,7 (49)	20	58,8(-40 ⁰ C) (6,0)	107,8 (0 ⁰ C) (11,0)	85 (0 ⁰ C)	0,44	13,8 (140,5)	100% УЗ контроль	1,34
		25,8	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	16,3 (166)	регули- руемая прокатка	
		32,0	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	20,8* (212,5)		
	1220	17,8	588 (60)	480,7 (49)	20	49,0(-40 ⁰ C) (5,0)	78,4 (0 ⁰ C) (8,0)	80 (0 ⁰ C)	0,44	13,1 (133,4)		
		21,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	15,9 (162)		
		26,3	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	19,9 (203)		
	1020	26,0	589 (60)	480,7 (49)	20	58,8(-40 ⁰ C) (6,0)	58,8 (0 ⁰ C) (6,0)	60 (0 ⁰ C)	0,44	23,7 (242)		
		21,1	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	-" -	18,9 (193)		
	720	18,0	588 (60)	480,7 (49)	20	39,2(-40 ⁰ C) (4,0)	29,4 (0 ⁰ C) (3,0)	50 (0 ⁰ C)	0,44	22,9 (233,6)		
	530	15,0	589 (60)	480,7 (49)	20	39,2(-40 ⁰ C) (4,0)	29,4 (0 ⁰ C) (3,0)	50 (0 ⁰ C)	0,44	26,0 (264,5)		
* Исходя из технических возможностей пресса испытательное давление может быть снижено до 16,3 (166)												
ТУ 1020-99С (5,4 МПа)	1020	21,0	529 (54)	392 (40)	20	-	49,0 (-60 ⁰ C) (5,0)	50 (-60 ⁰ C)	0,43	15,0 (154)	100% УЗ контроль	1,34
										регули- руемая прокатка		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 75-98 (7,4 МПа)	1420	23,2	589 (60)	480,7 (49)	20	49,0(-40° C) (5,0)(-60° C)	78,4 (0° C) (8,0)(-20° C) (-40° C)	80 (0° C)	0,44	14,9 (151,6)	100% УЗ контроль	1,34
		18,7	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,8 (120,4)	регули- руемая прокатка	
		15,7	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,9 (100,5)		
	1220	19,1	589 (60)	480,7 (49)	20	49,0(-40° C) (5,0)(-60° C)	58,8 (0° C) (6,0)(-20° C) (-40° C)	70 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,44	14,1 (144)		
		15,4	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	0,43	11,3 (114,9)		
		12,9	- " -	- " -	- " -	39,2(-40° C) (4,0)(-60° C)	- " -	- " -	0,43	9,4 (95,8)		
1020	15,2	589 (60)	480,7 (49)	20	49,0(-40° C) (5,0)(-60° C)	39,2 (0° C) (4,0)(-20° C) (-40° C)	60 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,43	13,4 (136,2)			
		12,3	- " -	- " -	- " -	39,2(-40° C) (4,0)(-60° C)	- " -	- " -	- " -	10,7 (109,3)		
		10,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,9 (91,2)		
820	12,3	589 (60)	480,7 (49)	20	39,2(-40° C) (4,0)(-60° C)	29,4 (0° C) (3,0)(-20° C) (-40° C)	50 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,43	13,4 (136,7)			
		9,9	- " -	- " -	- " -	29,4(-40° C) (3,0)(-60° C)	- " -	- " -	- " -	10,7 (109,3)		
		8,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,0 (91,5)		
720	16,0	588 (60)	480,7 (49)	20	49,0(-40° C) (5,0)(-60° C)	29,4 (0° C) (3,0)(-20° C) (-40° C)	50 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,43	20,1 (205,2)			
		10,8	- " -	- " -	- " -	39,2(-40° C) (4,0)(-60° C)	- " -	- " -	- " -	13,4 (136,6)		
		8,7	- " -	- " -	- " -	29,4(-40° C) (3,0)(-60° C)	- " -	- " -	- " -	10,8 (109,9)		
		7,3	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	9,0 (91,6)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ 75-98 (7,4 МПа)	630	10,4	529 (54)	421 (43)	20	39,2(-40° C) (4,0)(-60° C)	29,4 (0° C) (3,0)(-20° C) (-40° C)	50 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,42	13,0 (132,3)	100% УЗ контроль	1,34
		8,4	- " -	- " -	- " -	29,4(-40° C) (3,0)(-60° C)	- " -	- " -	- " -	10,4 (106,4)		
		7,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,6 (88,1)		
		12,0	589 (60)	480,7 (49)	20	39,2(-40° C) (4,0)(-60° C)	29,4 (0° C) (3,0)(-20° C) (-40° C)	50 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,43	20,5 (209,3)		
		8,8	529 (54)	421 (43)	20	29,4(-40° C) (3,0)(-60° C)	29,4 (0° C) (3,0)(-20° C) (-40° C)	50 (0° C) (-20° C) (-40° C)	0,42	13,2 (134,5)		
	530	7,1	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	10,5 (106,8)		
		5,9	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	8,7 (89,0)		
		8,0	529 (54)	392 (40)	20	39,2(-60° C) (4,0)	49,0(-60° C) (5,0)	50 (-60° C)	0,40	8,4 (82)	100% УЗ контроль	1,34
		11,0	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	- " -	11,6 (114)	регули- руемая прокатка	
		8,2	589 (60)	461 (47)	20	—	29,4(-20° C) (3,0)	—	0,42	13,1 (134)	100% УЗ контроль	1,55
Япония ТУ 530-89МГ (9,8 МПа)	530	9,7	- " -	- " -	- " -	—	- " -	—	- " -	15,8 (161)	регули- руемая прокатка	
		12,0	- " -	- " -	- " -	—	- " -	—	- " -	19,7 (201)		
		6,2	- " -	- " -	- " -	—	- " -	—	- " -	9,9 (101)		
		7,4	- " -	- " -	- " -	—	- " -	—	- " -	11,9 (121)		
		9,1	- " -	- " -	- " -	—	- " -	—	- " -	14,8 (151)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Япония ТУ 530-89МГ (7,4 МПа)	530	6,8	530 (54)	392 (40)	20	—	29,4(-20° C) (3,0)	—	0,42	9,3 (95)	100% УЗ контроль	1,55*
		8,2	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	11,2 (114)	регули- руемая прокатка	
		10,1	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	14,0 (143)		
	530	6,0	530 (54)	392 (40)	20	—	29,4(-20° C) (3,0)	—	0,42	8,2 (84)		
		7,5	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	10,3 (105)		
		—“—	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—			
ТУ 20-88	530	6,0	530 (54)	392 (40)	20	39,2(-60° C) (4,0)	39,2(-20° C) (4,0)	—	0,41	8,2 (84)	100% УЗ контроль	1,55*
		7,0	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	9,6 (98)	регули- руемая прокатка	
		8,2	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	11,3 (115)		
		9,0	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	12,5 (127)		
		10,8	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	15,1 (154)		
	508	6,0	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	8,5 (87)		
		7,0	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	10,1 (103)		
		8,0	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—	11,6 (118)		
		—“—	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—			
		—“—	—“—	—“—	—“—	—	—“—	—	—“—			
ЧСФР ТУ 387-92 (5,4-7,4 МПа)	530	7,0	490 (50)	355 (36)	20	29,4(-60° C) (3,0)	29,4(-5° C) (3,0)	—	0,42	8,2 (84)	Бесшов- ные го- рячека- танные трубы	1,55
		7,5	—“—	—“—	—“—	—“—	—“—	—	—“—	8,7 (89)		
		8,0	—“—	—“—	—“—	—“—	—“—	—	—“—	9,5 (97)		

* В соответствии с письмом № РР-51 от 04.02.91г. и № 01-27/41 от 05.02.91 г. для указанных труб принят коэффициент 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Япония ТУ 20-28-40- 96С (5,4 МПа)	530	6,0	529 (54)	392 (40)	20	-	29,4 (-60° С) (3,0)	-	0,42	8,2 (84)	100% УЗК регулиру- емая про- катка	1,34
		6,5	" -	" -	" -	-	" -	-	" -	8,9 (91)		
	720	6,0	" -	" -	" -	-	39,2 (-60° С) (4,0)	50 (-60° С)	" -	6,1 (62)		
		7,1	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	7,2 (73)		
		8,8	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	8,0 (82)		
	1020	7,6	588 (60)	461 (47)	20	-	39,2 (-60° С) (4,0)	60 (-60° С)	0,43	6,4 (65)		
		9,1	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	7,6 (77)		
		11,3	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	9,4 (96)		
	530	6,0	529 (54)	392 (40)	20	-	39,2 (-60° С) (4,0)	-	0,42	8,2 (84)	100% УЗК регулиру- емая про- катка	1,34
		7,1	" -	" -	" -	-	" -	-	" -	9,8 (100)		
(7,4 МПа)		8,8	" -	" -	" -	-	" -	-	" -	12,2 (124)		
	720	7,3	588 (60)	461 (47)	20	-	39,2 (-60° С) (4,0)	50 (-60° С)	0,43	8,6 (88)		
		8,7	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	10,3 (105)		
		10,8	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	12,8 (131)		
	1020	10,3	" -	" -	" -	-	49,0 (-60° С) (5,0)	60 (-60° С)	" -	8,6 (88)		
		12,3	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	10,3 (105)		
		15,2	" -	" -	" -	-	" -	" -	" -	12,8 (131)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Япония ТУ 20-28-40- 96С (9,8 МПа)	530	7,4	529 (54)	392 (40)	20	-	39,2 (-60° С) (4,0)	-	0,42	10,2 (104)	100% УЗК регулиру- емая про- катка	1,34
		9,3	" "	" "	" "	-	" "	-	" "	12,8 (131)		
		11,6	" "	" "	" "	-	" "	-	" "	16,2 (165)		
		720	9,6	588 (60)	461 (47)	20	-	49,0 (-60° С) (5,0)	50 (-60° С)	0,43	11,4 (116)	
		12,0	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	14,3 (146)		
	(14,7 МПа)	14,9	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	18,0 (184)	100% УЗК регулиру- емая про- катка	1,34
		17,0	" "	" "	" "	-	58,8 (-60° С) (6,0)	60 (-60° С)	" "	14,4 (147)		
		21,0	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	18,1 (185)		
		26,0	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	22,6 (231)		
		530	11,5	529 (54)	392 (40)	20	-	49,0 (-60° С) (5,0)	-	0,42	16,1 (164)	
Израиль ГОСТ Р ИСО 9001-2008	720	14,4	" "	" "	" "	-	" "	-	" "	20,4 (208)	100% УЗК регулиру- емая про- катка	1,34
		17,8	" "	" "	" "	-	" "	-	" "	25,6 (261)		
		14,8	588 (60)	461 (47)	20	-	58,8 (-60° С) (6,0)	60 (-60° С)	0,43	17,8 (182)		
		18,5	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	22,6 (231)		
		22,8	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	28,5 (291)		
	1020	21,0	" "	" "	" "	-	78,4 (-60° С) (8,0)	80 (-60° С)	" "	22,6 (231)	100% УЗК регулиру- емая про- катка	1,34
		26,2	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	22,7 (232)		
		32,3	" "	" "	" "	-	" "	" "	" "	28,6 (292)		

Примечание: Рабочее давление, указанные в графе 1, относятся к газопроводным трубам. Для нефтепроводных и нефтепродукт-
тот проводных труб рабочее давление определяется проектной организацией по СНиП 2.05.06.85.

ПЕРЕЧЕНЬ
технических условий и ГОСТов на стальные трубы малого диаметра

Таблица 3

Номер ГОСТов или технических условий на трубы	Наружный диаметр труб, мм	Толщина стенки труб, мм	Марка стали и номер ГОСТов	Заводское испытательное давление,	Коэффициент надежности по материалу стали
1	2	3	4	5	6
*Электросварные трубы ГОСТ 20295-85	159-426	4-10	**Углеродистая сталь (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88) Ст. 3сп, 10сп, 20	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47
*Электросварные трубы ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80, гр.В термообработанные или с локальной термообработкой свар.шва	57-426	4-10	Углеродистая сталь (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88) Ст.10, ст.20, В Ст.3	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,9 от предела текучести	1,55
*Электросварные трубы ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, группы В, с локальной термообработкой сварного шва	146-245	6,5-10,7	Низколегированная сталь марки 22ГФ ТУ 14-1-4598-89	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,75 от предела текучести	1,47
*Бесшовные трубы (ГОСТы 8731-74 и 8732-78, гр.В)	57-426	По сортаменту	***Углеродистая сталь 10, 20 (ГОСТ 1050-88) низколегированная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71) или 09Г2С (ГОСТ 19281-89)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,55
* Бесшовные трубы (ГОСТы 8733-74, гр.В и 8734-75) из катанной заготовки	10-250	По сортаменту	Углеродистая сталь 10, 20 (ГОСТ 1050-88) низколегированная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71) или 09Г2С (ГОСТ 19281-89)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 40% от временно го сопротивления стали	1,55

1	2	3	4	5	6
Бесшовные трубы ГОСТ 9567-75 «повышенной точности»	25-426	По сор-таменту	Углеродистая сталь 10, 20 (ГОСТ 1050-88) низколегированная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71) или 09Г2С (ГОСТ 19281-89)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 40% от временного сопротивления стали	1,55
Бесшовные трубы ГОСТ 550-75 с гарантией пункта 3.2	48-219	4-25	Углеродистая сталь 10, 20 (ГОСТ 1050-88) низколегированная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71)	То же	1,55
Бесшовные горячедеформированные трубы ТУ 14-3-1618-89	168 245 273 325 426 159-325	14 9; 10 20 9-12 9-11; 16-18 По сортаменту, ГОСТ 8732-78	Низколегированная сталь 12ГФДА Низколегированная сталь 12ГА, 16ГА и 13ГФА (ТУ 14-1-4944-90); углеродистая сталь (ГОСТ 1050-88); низколегированная сталь (ГОСТ 19281-89)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,4
Бесшовные горячедеформированные трубы повышенного качества для ЦФЛУ ТУ 14-3-1701-90	219, 273, 325 426	6-8 6-10	Углеродистая сталь (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47
Электросварные трубы ТУ 14-3-1752-90	219, 273, 325 426	6-8 6-10	Углеродистая сталь 10 (ГОСТ 1050-88) ст. 3сп. (ТУ 14-1-3579-83)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47

1	2	3	4	5	6
Бесшовные холоднодеформированные трубы ТУ 14-3-1578-88	10-250	По сортаменту ГОСТ 8734-75	Углеродистая сталь 20 (ГОСТ 1050-88) низколегированная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,47
Бесшовные горячедеформированные трубы ТУ 14-3-1577-88	57-426	4-22	Углеродистая сталь 20 (ГОСТ 1050-88) низколегированная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,47
Бесшовные горячедеформированные трубы ТУ 14-3-1486-87	351-426	9-16	Углеродистая сталь 20 (ГОСТ 1050-88)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,47
Бесшовные горячедеформированные трубы ТУ 14-3-1760-91	159-426	По сортаменту ГОСТ 8732-78	Углеродистые, низколегированные и легированные марки стали (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,85 от предела текучести	1,4
Электросварные трубы ТУ 14-3-1948-2000	159-530	4-12	Низколегированная сталь класса прочности K46, K48, K50, K52, K55 (ГОСТ 19281-89, ТУ 14-106-502-96, ТУ 14-1-4358-87, ТУ 14-1-4598-89)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,95 от нормативного значения предела текучести	1,47

1	2	3	4	5	6
Электросварные Трубы ТУ 14-3-1471-87	146,159,168, 219,245,273, 325, 426,377, 530	4-8	Низколегированная сталь контролируемой прокатки 09Г2С ГОСТ 19281-89, 08ГБЮ, 09ГБЮ, 08ГБЮТР ТУ 1-4358- 87, 22ГЮ ТУ 14-1-4598-89	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускае- мом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47
Электросварные трубы ТУ 14-3-1433-86	57-159	4-8	Углеродистая сталь (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88) ст.10, ст.20	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допус- каемом напряжении 0,9 от предела текучести	1,55
Электросварные трубы ТУ 14-3-1399-95	219 273 325 377 426	4,8; 5- 8 4,8, 5- 8 4,8; 5-10 6-10 6-10	Углеродистая сталь (ГОСТ 308-94, ГОСТ 1050-88) Ст.3сп, 10сп, 20 сп.	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускае- мом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47
Бесшовные трубы из ката- ной и кованой заготовки ТУ 14-3-1128-2000	102-159 273-426	4-14 8-25 в сортамен- те ГОСТ 8732-78	09Г2С, 10Г2, Ст.10, Ст.20 Углеродистая сталь 20 (ГОСТ 1050-88)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допус- каемом напряжении 0,8 от предела текучести с определением ударной вяз- кости на образцах Шарпи при темпера- турах от -20°, -34°, -40° и -60°С. Ультра- звуковой или магнитно-индукционный ме- тод контроля.	1,4
Бесшовные горячедефор- мированные трубы ТУ 1-14-95 А. М.	26, 9-356	2, 6-36	Углеродистая сталь 10, 20 (ГОСТ 1050-88). Низколеги- рованная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71), 09Г2С (ГОСТ 19281-89) и сталь типа К60	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допус- каемом напряжении 0,9 от предела текучести	1,4
Бесшовные трубы для кот- лов и трубопроводов ТУ 14-3-460-75	10-426	По сор- таменту	Углеродистая сталь 20 (ГОСТ 1050-88)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допус- каемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,4

1	2	3	4	5	6
Бесшовные горячеде-формированные трубы ТУ 1-16, 7-95 НС	26, 9-426	2, 6-36	Углеродистая сталь 10, 20 (ГОСТ 1050-88). Низколеги-рованная сталь 10Г2 (ГОСТ 4543-71), 09Г2С (ГОСТ 19281-89) и сталь типа К60	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,9 от предела текучести	1,4
Электросварные трубы ТУ 14-3-377-99	159 168 219-273 325 426	3-6 3-6 4,5-8 5-8 6-14	**Углеродистая сталь (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88) Ст. 3сп, 10сп, 20	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47
Электросварные прямо-шовные трубы ТУ 14-3-26-99	42 48 60 73, 89, 108 114 127 159	3,0-4,0 3,0-4,5 3,0-6,0 3,0-7,5 3,0-8,5 3,5-8,5 4,0-10,0	Углеродистая сталь (ГОСТ 1050-88) Ст.20. Низколегированная сталь марки 17Г1С по ТУ 14-106-502, 09Г2С по ГОСТ 19281, 08ГБЮ и 09ГБЮ по ТУ 14-1-4538 с Изменением № 1	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,95 от предела текучести	1,47
Бесшовные трубы для установок высокого давления ТУ 14-3-251-74	12-299	4-22	Углеродистая сталь (ГОСТ 10050-88), низколегированная сталь (ГОСТ 19281-89)	Гидравлическое давление определяется по формуле ГОСТа 3845-75 при допускаемом напряжении 0,8 от предела текучести	1,4

ПРИМЕЧАНИЕ * - область применения ограничена, см. главу 2 настоящей «Инструкции ...»

** - при заказе электросварных газопроводных труб Ø 219-426 мм с толщиной стенки от 6 до 10 мм должны оговариваться требования по ударной вязкости KCV при температуре, равной минимальной температуре стенки трубопровода при эксплуатации.

*** - при заказе бесшовных газопроводных труб Ø 219 мм и выше должны оговариваться требования по ударной вязкости

Применение труб из разных сталей в зависимости от
температуры эксплуатации и строительства трубопроводов

Таблица 4

Марка стали	Минимальная расчетная температура стенки труб при эксплуатации согласно п.1.4 и п.1.5				Минимальная расчетная температура строительства согласно п.1.3.	
	Диаметр менее 530 мм Давление до 31,4 МПа (320 кгс/см ²)		Диаметр 530-820 мм Давление до 9,8 МПа (100 кгс/см ²)		Диаметр 1020-1420 мм Давление до 9,8 МПа (100 кгс/см ²)	Диаметр до 530 мм
	Толщина стенки до 10 мм	Толщина стенки 11-30 мм	Толщина стенки до 12 мм	Толщина стенки до 32 мм	Толщина стенки до 32 мм	
1	2	3	4	5	6	7
Ст.3 сп.	до -10 ⁰ С*	до -5 ⁰ С	--	--	до -40 ⁰ С	--
Ст.3 сп. (С315Т)	--	--	--	до 0 ⁰ С	--	до -40 ⁰ С
Ст 3 сп. (С345Т)	--	--	--	до 0 ⁰ С	--	до -40 ⁰ С
Ст.10	до -20 ⁰ С	до -10 ⁰ С	--	--	до -60 ⁰ С	--
Ст.20	до -20 ⁰ С	до -10 ⁰ С	--	--	до -40 ⁰ С	--
06ГФБАА	--	--	--	до -20 ⁰ С до -60 ⁰ С	--	до -60 ⁰ С
07ГФБ-У	--	--	--	--	--	до -55 ⁰ С
08Г2ФБТ	--	--	--	до -15 ⁰ С	--	до -60 ⁰ С
08Г2ФЮ	--	--	--	до -15 ⁰ С	--	до -60 ⁰ С
08Г2Т	--	--	--	до -20 ⁰ С	--	до -60 ⁰ С
08Г2Т-У	--	--	--	до -15 ⁰ С	до -60 ⁰ С	--
08ГБЮ	--	--	--	до -20 ⁰ С	--	до -60 ⁰ С
08ГБЮТ	до -20 ⁰ С	--	до -20 ⁰ С до -40 ⁰ С	до -40 ⁰ С	до -60 ⁰ С	--

1	2	3	4	5	6	7
08ГБЮТР	до -20°C	--	до -20°C	--	до -60°C	--
09Г2	до -20°C	до -10°C	до -20°C	--	до -40°C	до -60°C
09Г2С	до -30°C	до -30°C	до -20°C	--	до -60°C	до -60°C
09Г2СА	--	до -40°C	--	--	до -60°C	--
09ГБЮ	--	--	до -20°C	до -20°C	--	до -60°C
09Г2ФБ	--	--	до -40°C	до -40°C	--	до -60°C
09Г2БТ	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
09ГСБТ-У	--	--	--	до -15°C	--	до -60°C
09Г2СФ	до -20°C	до -20°C	--	--	до -60°C	--
09Г2СФБ	до -60°C	до -60°C	--	--	до -60°C	--
10Г2	до -20°C	до -10°C	--	--	до -40°C	--
10Г2ФТ-У	--	--	--	до -15°C	--	до -60°C
10Г2Т	--	--	--	до -15°C	до -60°C	--
10Г2БТ	--	--	--	до -15°C	до -60°C	--
10Г2СБ	--	--	до -20°C	до -20°C	--	до -60°C
10Г2СФБ	--	--	до -20°C	до -20°C	--	до -60°C
10Г2ФБ	--	--	--	до -20°C	до -60°C	до -60°C
10Г2БТЮ	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
10Г2БТЮ2	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
10Г2ФБЮ3	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
12ГФДА	до -30°C	до -30°C	--	--	до -60°C	--
12ГА	до -30°C	до -30°C	--	--	до -60°C	--
12ГСБ	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
12Г2С	--	--	до 0°C	--	--	до -40°C
12Г2СБ	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
13ГС	--	--	--	до 0°C	до -40°C	--
13ГС-У	--	--	--	до -15°C	до -60°C	--
13Г1С-У	--	--	--	до -15°C	до -60°C	--
13Г1СБ-У	--	--	--	до -20°C	--	до -60°C
13Г2АФ	--	--	--	до -5°C	--	до -60°C

1	2	3	4	5	6	7
13ГФА	до -30°C	до -30°C	--	--	до -60°C	--
16ГА	до -30°C	до -30°C	--	--	до -60°C	--
16ГФБ	до -5°C	до -5°C	--	--	до -40°C	--
17ГС	--	--	до 0°C	до -5°C	--	до -40°C
17Г1С (термо.обр.)	--	--	до -15°C	до -15°C и выше	--	до -60°C
17Г1С (не термо обр.)	--	--	до 0°C	до -5°C	--	до -40°C
17Г1С-У	--	--	--	до 0°C и выше	--	до -40°C
17Г1С-У (термо.обр)	--	--	--	до -15°C	--	до -60°C
Импортные ста-ли с гарантиро-ванной ударной вязкостью на образцах KCU при $t = -60^{\circ}\text{C}$ и на образцах KCV при $t = -20^{\circ}\text{C}$.	--	--	до -20°C	до -20°C	--	до -60°C
Импортные ста-ли с гарантиро-ванной ударной вязкостью на образцах KCU при $t = -60^{\circ}\text{C}$ и на образцах KCV при $t = -40^{\circ}\text{C}$	--	--	до -40°C	до -40°C	--	до -60°C

ПРИМЕЧАНИЕ: * Для труб с толщиной стенки до 10 мм допускается применение полуспокойной стали с температурой эксплуатации и строительства на 10°C выше указанной в таблице